乳歯根管充填に関する実験的研究

九州歯科大学大学院歯学研究科小児歯科学専攻 (指導: 木村光孝教授)

松 尾 和 廣

昭和58年12月19日受付

本論文の要旨は, 昭和57年5月22日第20回日本小児歯科学会大会, 昭和57年5月30日第42回九州歯科学会総会, 昭和58年5月20日第21回日本小児歯科学会大会ならびに昭和58年5月29日第43回九州歯科学会総会において発表した。

Experimental Study on Root Canal Filling in Deciduous Teeth

Kazuhiro Matsuo

Department of Pedodontics (Director: Prof. Mitsutaka Kimura)

Kyushu Dental College, Kitakyushu, Japan

In an experimental study of root canal filling in deciduous teeth, a cytotoxic test by the tissue culture method and a histopathological test in deciduous teeth of dogs were made with use of preparation of calcium hydroxide (Calvital), iodoform calcium hydroxide (Vitapex), and zinc oxide eugenol (Neodyne ®).

The results were as follows:

1. In the cell multiplication test, Calvital and Neodyne ® markedly inhibited proliferation at 50% and 20% concentrations. Vitapex however showed only slight inhibition at every concentrations.
2. Calvital and Neodyne ® showed active proliferation and recovery phenomenon in the third to fifth days.
3. In morphological changes, the reaction zone of cells was the most narrow one for Vitapex and its changes in pH of the medium were negligible. Calvital changed pH of the medium to high alkalinity and its reaction zone of cells was relatively width. Neodyne ® also changed its medium to alkalinity and its reaction zone of cells was the widest and spreaded on nearly all surface of the Petri dishes.
4. In histopathological investigations, Calvital and Vitapex showed almost no inflammatory changes in the periodontal membrane. Neodyne ® however induced inflammatory changes.
5. When the preparation was exudated through the apical foramen, Calvital and Vitapex showed very slight inflammatory cell infiltration limited to the periodontal membrane. For Neodyne ®, formation of abscess was observed.
6. On a longer term, the trend for inflammation disappeared and turned for healing for each preparation.
7. Vitapex showed vacuolar formation, as a specific change in the apical periodontal membrane.

8. In the cases where the exudated preparation approached the alveolar bone, necrosis of bone tissue, and degeneration and disappearance of osteoclast were observed in part.

9. Delay in resorption of deciduous root in the filled side was recognized for each preparation, but no distinct difference was found among these preparations.

Key words : *Deciduous teeth / Root canal filling / Tissue culture / Cytotoxicity / Histopathology*

緒 言

日常の小児歯科臨床において、乳歯の歯髄処置は可及的に歯髄の保存を図ることを目的とし、その歯髄診断によって間接・直接覆髄法ならびに生活歯髄切断法を積極的に利用することが奨励されている。その理由として乳歯は複雑な根管形態をもち抜髄操作が非常に困難であることや、根管壁の菲薄さによる根管拡大の困難性などとともに生理的歯根吸収という特徴をもっているためと考えられる。このように乳歯の根管充填には多くの困難を伴うのであるが、不幸にして歯髄が失活した場合は、根管充填法を適応せざるを得ない。しかし現在までにおいて、抜髄法・根管充填法および根管充填剤が、乳歯根管充填を成功に導くためのすべての条件を満たすことは不可能であった。

乳歯の根管充填に関する報告は、数多く見ることができ、しかし永久歯の報告例に比較すると乳歯根管充填剤の生体組織に対する刺激性や為害性に対する実験的研究は十分であるとは言えない。

歯科材料を生物学的に観察し評価する場合、*in vivo*での人体に応用する臨床レベルの評価法および動物実験による個体レベルの評価法、*in vitro*での組織培養法を活用した細胞（組織）レベルの評価法の3つの方法に大別することができる。乳歯根管充填に関する*in vivo*での報告は、大出（1976）²⁾、石川ら（1979）¹⁾、渕野（1980）³⁾らの報告が見られるが、臨床観察は判定基準の確立が困難であることから評価が術者の主観で決定される傾向があり、また動物実験においても根管充填の判定基準として組織の炎症の程度などにより成否を判定しその成功率を報告したものが多く、根管充填剤の組織刺激性を統括的に且つ詳細に報告した例はほとんどない。*in vitro*の実験においても、K. Keresztesi ら（1966）⁶⁾、片岡（1971）⁵⁾、川原ら（1972）⁴⁾などの報告があるが、その結果をそのまま臨床に応用することは不可能である。

そこで著者は、実験Ⅰとして既製材料のスクリーニン

グテスト法として組織培養法を用い、乳歯根管充填剤の細胞毒性（*in vitro*）について定量的に分析した。さらに実験Ⅱとして動物実験（*in vivo*）による病理組織学的検索を行った。その結果いささかの知見を得たのでここに報告する。

実験材料ならびに実験方法

実験Ⅰ・細胞毒性（*in vitro*）

実験に用いた根管充填剤は、現在小児歯科臨床で乳歯の根管充填に賞用されている Calvital, Vitapex および Neodyne® for Root Canal Filling（以後 Neodyne® と略す）の3種類である。処方は次に示す通りで、通法にしたがって操作使用した。

Calvital

Powder :	
Calcium hydroxide	78.5%
Iodoform	20.0%
Sulfathiazole	1.4%
Guanofrasin	0.1%
Liquid :	
T-caine	0.5%
Propylene glycol	50.0%
Distilled water	49.5%

Vitapex

Calcium hydroxide	30.3%
Iodoform	40.4%
Silicone oil	22.4%
Others	6.9%

Neodyne®

Powder :	
Zinc oxide	60.0%
Rosin	25.0%
Calcium hydroxide	15.0%
Liquid :	
Eugenol	100.0%

実験に用いた細胞は、Ealre. W. R. (1943)⁷⁾が、マウスの皮下脂肪組織から株化した L 株細胞で、stock culture してある L 株細胞をイーグル瓶に sub culture しながら順次使用した。細胞は、培養試験管またはプラスチックシャーレに単層培養して実験に用いた。培養液は、Eagle's MEM に容積比で 10% bovine serum を加えたものを使用した。

根管充填剤の細胞毒性を試験する方法として細胞増殖度の算定と細胞の形態学的変化の観察を行った。

細胞増殖度の算定は、とくに培養液と薬剤の接する面積を一定にするために、試験片として内径 2.4mm、長さ 12mm の円筒形のガラスチューブにレンツロで根管充填剤を充填したものを作製した。試験片は、充填後ただちに 4 ml の MEM 中に浸漬され、24 時間、37°C で静置し薬剤の成分を培養液中に抽出させ、試験片を取り出したのち 1000 rpm で 5 分間、遠心分離にかけ、その上清を 0.45 μ m のミリポアフィルターで濾過滅菌した。この薬剤成分を抽出した培養液を 100% 濃度原液として 2 倍、5 倍、10 倍の 3 段階に希釈し、これを 50%、20%、10% 培養液とした。この 3 段階のそれぞれの濃度で細胞増殖度の算定を行った。

培養方法は、重複培養法を行った。すなわち、細胞を細胞浮遊液の状態にして 5×10^4 cells/ml の濃度に調節し、一定濃度に調節された細胞浮遊液を培養試験管各々に 1.0ml ずつ分注し実験を開始した。細胞は 37°C で静置培養を行い 24 時間経過後、付着した細胞がはがれないようにピペットで培養液を吸引し、前述の根管充填剤の成分を抽出させた培養液と交換することによって試料の添加を行った。培養開始後 3 日目および 5 日目に細胞核数の算定を行った。また培養 3 日目には、試料の交換を行った。対照実験群としては実験群と同濃度の細胞浮遊液を、試料の添加をせずに同条件で培養し算定を行った。細胞核数の算定は、0.1% クリスタルバイオレットで細胞を染色し細胞浮遊液の状態では Bürker-Türk 型の血球計算板を使用した。

細胞形態の観察は、試験片として直径 4 mm のフィルターペーパーに歯科用エキスプローラーで均一な厚さに根管充填剤を貼布することによって作製した。細胞はプラスチックシャーレ (Lux 社製 $\phi 35$ mm $\times$ 10 mm) に 5×10^5 cells/ml の細胞浮遊液の状態では 2 ml ずつ分注し 5% CO₂、湿度 100%、37°C の条件下で静置培養を行った。細胞は、シャーレ内底面に付着し単層培養される。培養 24 時間後に試験片をシャーレ中央に静置し、4 ~ 24 時間後に倒立位相差顕微鏡にて観察すると同時に、試料

付近から順に遠心に向って 3 カ所の変化を観察した。

実験 II ・ 動物実験 (*in vivo*)

実験 II は、細胞毒性 (*in vitro*) に対して *in vivo* の実験として幼犬を用いて根管充填剤の病理組織判定を行った。生後約 3 カ月の雑種健康幼犬を飼育舎にて 7 ~ 10 日間飼育し環境に十分適応させたのち実験に供した。実験歯牙は、右側下顎第 2 ・ 第 3 乳臼歯を使用し、左側同名歯を対照群として何ら処置を行わなかった。実験に用いた幼犬は、47 頭で実験群、対照群とも合わせて 188 歯、376 根管について術前に X 線写真を撮影し実験に供した。

実験動物は、sodium pentobarbital で静脈内麻酔を行い全身麻酔下にて実験を実施した。左右の実験部位の X 線撮影 (dental film) を行い術前診査を行ったのち、口腔内を 3% 過酸化水素水にて清掃消毒、さらにヨードグリセリンにて実験部位の消毒を十分に行った。持続的注水下に歯冠部エナメル質、象牙質を削除したのち、簡易防湿下において通法にしたがって、ラウンドバーにて天蓋の除去、髓室の開放を行った。根管口部の歯髓を完全に露出させたのち、抜髓針を用いてなるべく歯髓が一塊となって摘出できるように注意深く抜髓した。必要に応じて X 線撮影と root canal meter を併用しながら filing および reaming を行った。抜髓完了後、10% 次亜塩素酸ナトリウムおよび 3% 過酸化水素水にて交互に根管内洗浄を行い、さらに滅菌生理食塩水にて清掃し滅菌綿栓で根管内を乾燥させた。その後、各種根管充填剤を用いて根管充填を行い、セメント裏装後、窩洞内にアンダーカットを付与しアマルガム充填を施した。最後に術部の X 線撮影を行い手術を完了した。

実験動物は、根管充填後 7 日、14 日、21 日、35 日、62 日の各実験期間飼育後 sodium pentobarbital 静脈内注射により薬殺し、直ちに顎骨を離断して 10% 中性ホルマリン溶液で固定した。固定後、標本は 5% 硝酸脱灰を行い通法にしたがってセロイジン包埋ののち 15 μ m 連続切片標本を作製し Hematoxylin-Eosin 重染色、渡辺鍍銀染色を施し鏡検した。

実 験 成 績

I. 細胞毒性 (*in vitro*)

A. 細胞増殖度 (Table 1, Fig. 1)

対照実験群では、培養開始時に 5×10^4 cells/ml、培養 3 日目に 15.9×10^4 cells/ml、培養 5 日目に 32.6×10^4 cells/ml と正常な増殖を示した。Calvital では、50% 濃度で 3 日目 4.6×10^4 cells/ml とやや細胞数の減少

Table Cell multiplication of L-strain cells by cell counting.

Material	Concentration	Culture day	
		3 days	5 days
Control	—	13.5 ≤ 15.9 ≤ 19.2	30.6 ≤ 32.6 ≤ 34.6
Calvital	50%	3.3 ≤ 4.6 ≤ 5.9	7.9 ≤ 8.1 ≤ 8.3
	20%	8.1 ≤ 8.9 ≤ 9.5	16.1 ≤ 17.1 ≤ 18.0
	10%	12.5 ≤ 14.1 ≤ 15.2	20.7 ≤ 21.6 ≤ 22.5
Vitapex	50%	12.3 ≤ 12.4 ≤ 12.6	23.1 ≤ 26.8 ≤ 31.7
	20%	12.2 ≤ 12.8 ≤ 13.3	24.5 ≤ 28.2 ≤ 30.3
	10%	14.3 ≤ 14.7 ≤ 15.8	31.2 ≤ 31.6 ≤ 32.3
Neodyne ®	50%	3.8 ≤ 4.8 ≤ 6.0	6.8 ≤ 7.2 ≤ 7.9
	20%	6.8 ≤ 7.8 ≤ 8.5	13.3 ≤ 13.6 ≤ 14.1
	10%	13.0 ≤ 13.5 ≤ 13.8	18.2 ≤ 19.3 ≤ 21.4

Mean values and least significant difference values were shown.

The numbers were given in 1×10^4 cells/ml.

を示しているが、5日目に 8.1×10^4 cells/ml と細胞数を回復している。20%濃度においても3日目 8.9×10^4 cells/ml から5日目 17.1×10^4 cells/ml と増殖曲線が3日目から5日目にかけて急角度で上昇し、時間の経緯による毒性の低下をうかがわせている。10%濃度では、3日目 14.1×10^4 cells/ml、5日目 21.6×10^4 cells/ml と増殖曲線の形が対照実験群に近似している。

Vitapex は、10%濃度で3日目 14.7×10^4 cells/ml、5日目 31.6×10^4 cells/ml、20%濃度で3日目 12.8×10^4 cells/ml、5日目 28.2×10^4 cells/ml、50%濃度で、

3日目 12.4×10^4 cells/ml、5日目 28.6×10^4 cells/ml とどの濃度においても高い数値を示し、細胞の増殖抑制は実験薬剤中最も小さい。さらに増殖曲線の形態も対照実験群に最も類似している。

Neodyne® は、Calvital と同様に50%濃度で3日目 4.8×10^4 cells/ml とわずかに細胞数を減少するが、5日目に 7.2×10^4 cells/ml と増殖の回復を示している。20%濃度でも3日目 7.8×10^4 cells/ml から5日目 13.6×10^4 cells/ml と増殖曲線の上昇角度を急にしている。10%濃度では、3日目 13.5×10^4 cells/ml から5日目

Fig. 1 Cell multiplication of L-strain cells by cell counting.

○—○ 10%, *—* 20%, •—• 50% (Concentration of test medium)

19.3×10^4 cells/ml と Calvital 同様に対照実験群の曲線の形態に類似している。

ここで以上の3つの薬剤を比較してみると、Calvital、Neodyne® は濃度の変化によって細胞増殖抑制率が大きく左右され、高濃度のものほど増殖抑制率が高く毒性の濃度依存性が強く現われた。Vitapex は、どの濃度においても強い細胞増殖抑制は示さず増殖曲線の形態も対照実験群に最も類似する形態を示した。Fig. 2 は、培養5日目における培養液の薬剤濃度と細胞の生存率との関係を表わす濃度反応曲線で、縦軸に対照群を100%とした場合の細胞生存率、横軸は薬剤濃度を示している。Vitapex は、細胞の生存率も高く曲線の傾斜もゆるやかで濃度差による生存率の変化は比較的少ないが、Calvital や Neodyne® は、曲線の傾斜も急で濃度差による生存率の変化の大きさを示している。さらに Fig. 3 は Fig. 2 の曲線を回帰直線におきかえたもので、この図表から I. D. 50 (50% Inhibitive Dose) をもとめると、現在乳歯根管充填剤として最も推奨されている Calvital を基準として抽出濃度の判定を行ったため、

Calvital は、16.8%となったが、Vitapex と Neodyne® は、実験薬剤濃度の範囲を越えたため推定値として算定した結果、Neodyne® 7.4%, Vitapex 122.6%であった。

B. 形態学的変化

対照実験群は、シャーレ底面に単層の cell sheet を形成し星芒状の細胞質突起を出し相互に net work を結んでいる。ところどころに円形化した細胞も観察できるが、細胞の分裂期に相当する正常な細胞である (Photo. 1, 2)。

Calvital では、シャーレ内に試験片を静置すると同時に試験片付近の培養液が赤変した。これは、培養液の pH 値がアルカリ性に傾いたことを示している。数時間でほぼ培養液全体が赤変し、それ以上の大きな変化は認められなかった。添加後4時間の状態では、試験片付近は、細胞は強い細胞収縮を起こして円形化し変性している (Photo. 3)。試験片からやや遠ざかったシャーレ半径の中間部付近では、円形化し変性壊死を起こした細胞と細胞質突起をひっこめて円形化しつつある細胞または

Fig. 2 Concentration-response curves for L-cells to 3 materials (5th culture day). Vertical lines represent standard error (S.E) of the mean value of cultures.

Fig. 3 Regression line of concentration-response curves.

紡錘形をした細胞などが混在し細胞は中心部からかなりすみやかに変性していくものと思われる (Photo. 4). シャーレ外縁部の試料より離れた所では、紡錘形をした細胞が最も多く、正常な形態をした細胞も散見される (Photo. 5). 24時間経過すると死滅した細胞の浮遊物が多く見られるようになる。中間部での細胞の死滅傾向は増大し、外縁部でも変性細胞の数が増大するが、比較的多くの正常な細胞も散見される (Photo. 6, 7).

Photo. 1 Control culture of near filter paper un-set with materials.

Photo. 2 Normal cells in control culture.

Photo. 3 Calvital at 4 hours cultivation. (near the test piece)

Photo. 4 Calvital at 4 hours cultivation. (middle distance from the test piece)

Photo. 5 Calvital at 4 hours cultivation. (most distance from the test piece)

Photo. 6 Calvital at 24 hours cultivation. (middle distance from the test piece)

Calvital は静置直後から培養液の pH 値をアルカリ性に変化させ、細胞が変性に陥った範囲、いわゆる reaction zone が、すみやかに拡大するのが観察された。

Vitapex では、試験片を静置しても肉眼的には培養液に何ら変化を認めなかった。添加 4 時間後の状態では、試験片付近の細胞は円形化し完全に変性死滅しており、細胞質突起を出したままの枯死状態に近い形で死滅している細胞も散見される (Photo. 8)。これに対してシャーレ

中間部および外縁部では、紡錘形の細胞が比較的多く認められるものの、ほとんど障害を受けていないように見える (Photo. 9, 10). 24時間経過しても変性あるいは死滅した細胞は、シャーレ中間部付近に少数見られる程度で外縁部においてはほぼ正常と思われる像を呈している (Photo. 11, 12). Vitapex は、強アルカリ性である水酸化カルシウムを30%も含有しているにもかかわらず、培養液に pH の変化を認めなかった。いわゆる reaction

zone の拡大も小範囲で、とくに正常な部分と障害を受けた部分とをはっきりと区別することができる。

Neodyne ® は、試験片静置後4時間においてすでに試験片を中心になかなりの範囲で細胞が、細胞質突起を出したままの状態に収縮し枯死している (Photo. 13). シャーレ中間部においてもほとんどが変性あるいは死滅しており、外縁部でも形態的には星芒状を呈する正常な細胞が散見されるものの、多くは死滅もしくは変性し細胞

Photo. 7 Calvital at 24 hours cultivation.
(most distance from the test piece)

Photo. 10 Vitapex at 4 hours cultivation.
(most distance from the test piece)

Photo. 8 Vitapex at 4 hours cultivation.
(near the test piece)

Photo. 11 Vitapex at 24 hours cultivation.
(middle distance from the test piece)

Photo. 9 Vitapex at 4 hours cultivation.
(middle distance from the test piece)

Photo. 12 Vitapex at 24 hours cultivation.
(most distance from the test piece)

質の収縮をきたしつつある細胞である (Photo. 14, 15). 24時間経過するとシャーレ内の細胞は、ほとんど死滅しており外縁部においてわずかに正常と思われる細胞が散見されるのみである (Photo. 16, 17). 培養液は浮遊死滅細胞が多く見られるが、pHの変化はややアルカリ性に傾く程度で Calvital ほどの変化は示さなかった。

以上の結果から、細胞の形態学的変化による薬剤の毒

性を比較してみると、いわゆる reaction zone の判定による毒性の程度は、Vitapex が最も軽微で試料を中心に比較的小さく細胞障害の範囲は限局していた。Calvital は、すみやかに細胞障害の範囲を拡げ培養液の pH 値を強くアルカリ性に変化させるもののシャーレ外縁部においては正常細胞も多く認められた。Neodyne® は、静置当初より強い毒性を示し、24時間で細胞障害の範囲はほぼシャーレ全面におよんだ。

II. 病理組織学的所見 (*in vivo*)

A. 水酸化カルシウム製剤 (Calvital)

実験群

術後7日

この時期の乳歯根は、根尖まで象牙質が厚く形成され細胞セメント質も完全に形成されており、一般に根尖部には歯槽骨が存在するが、根尖部に近接して萌出途上の後継永久歯の歯胚が認められる場合もある。

乳歯の根管内には、薬剤が残存し症例によっては細胞セメント質に接して僅かに歯髓組織が残存する場合もあるが、すべて融解壊死に陥っている。

Photo. 13 Neodyne® at 4 hours cultivation.
(near the test piece)

Photo. 14 Neodyne® at 4 hours cultivation.
(middle distance from the test piece)

Photo. 15 Neodyne® at 4 hours cultivation.
(most distance from the test piece)

Photo. 16 Neodyne® at 24 hours cultivation.
(middle distance from the test piece)

Photo. 17 Neodyne® at 24 hours cultivation.
(most distance from the test piece)

根尖部の細胞セメント質は、後継永久歯歯胚が近接する場合においてのみ破歯細胞が出現し一部吸収を認めることもある。根尖を除いて歯根は一般に吸収像を認めないが、根尖に吸収像を全く認めない場合においても数個の吸収窩を認めることもある。

根尖部を含む歯根膜には、炎症性細胞浸潤などの反応性変化はとくに認めないが、全体的に充血調で一部出血を認めることもある (Photo. 18)。

歯槽骨は、一般に正常な骨の吸収添加の機転を示し、後継永久歯歯胚に接する部分では吸収、消失がみられ根尖側では垂直方向に根間中隔では歯根方向に添加がみられ、また槽間中隔は一般に破骨細胞が出現し吸収されるようになる。

後継永久歯歯胚は、その下方に血管が集合し形成が活発で骨の増殖も明瞭にみられる。歯胚は、骨を介さずに乳歯根尖部と近接している場合でもエナメル芽細胞の配列も正常でとくに変化はみられない。

実 験 群

術後14日

乳歯根は、根尖まで象牙質が厚く形成され、細胞セメント質も完全な状態であることが多い。根尖部に近接して萌出途上の後継永久歯の歯胚が認められることもある。

Photo. 18 Calvital
after 7 days

根管内は、薬剤の残存が僅かに認められるが、歯髓組織の残存は認められず完全に抜髄されている。根尖の細胞セメント質は、根尖から薬剤の溢出がおこった場合に一部凹窩状の吸収を認める (Photo. 19)。またこの頃の乳歯根は、乳歯根吸収の極く初期像を示すことが多い。

根尖部を含む歯根膜は、一般に線維成分に富みほぼ正常像としてみられる。また根尖孔外に薬剤の溢出が僅かにある場合は、薬剤に接して壊死した部分に線維芽細胞の出現は認められるが、炎症性細胞浸潤はみられない (Photo. 19)。

歯槽骨は、術後7日目の所見と同様に歯胚側および槽間中隔で吸収され根間中隔の歯根膜側で増殖している。

後継永久歯胚は、一般に何ら著変を認めないが、歯胚によってはエナメル芽細胞に一部萎縮、空胞変性または膨化が認められることがある。このような変化は、正常な歯胚にもおこることがあるため薬剤の刺激による変性像であるかどうかは鑑別できない。

対 照 群

術後21日

この頃になると一般に根尖部の歯槽骨は、歯胚側で消失し、根尖部の細胞セメント質は萌出途上の後継永久歯の萌出に伴って歯胚側で一部吸収が始まっていることが多い。

Photo. 19 Calvital
after 14 days

乳歯歯髄には、太い血管が明瞭にみられ血管に沿って冠部歯髄に上行する神経線維も一部みられる。象牙芽細胞は、整然と配列し歯髄組織は正常な構造を保っている。細胞セメント質の根尖側枝には、歯根膜から進入する血管、線維組織および神経線維が明瞭にみられる (Photo. 20)。

根尖の細胞セメント質は、近接する歯胚側で破歯細胞が配列し一部吸収されていることもある。全体的に歯根のセメント質表面に破歯細胞様の大きな細胞が集合し、一部セメント質に限局する吸収窩を認めることもあり、ほとんどの乳歯根は乳歯根吸収の初期像を呈する (Photo. 20)。

歯根膜は、歯槽骨とセメント質をシャープリー線維で連絡しており神経線維も豊富にみられる。

歯槽骨は、やはり後継永久歯の歯胚側および槽間中隔で吸収像を認め、逆に増殖は根間中隔の歯根膜側でおこっている。

実験群

術後21日

乳歯根は、対照群と同様に根尖まで象牙質が厚く形成され、根尖の細胞セメント質も完全に形成されている。また根尖に近接して後継永久歯胚が存在することが多い。

Photo. 20 Control
after 21 days

根管内は、薬剤が残存し、根尖の細胞セメント質に接して僅かに歯髄組織の残存を認める場合でも歯髄は完全に融解壊死している。根尖部の細胞セメント質は、近接する歯胚側において破歯細胞がみられるが、対照群と比較すると吸収の度合に大差はみられない (Photo. 21)。

根尖部を含む歯根膜には、炎症性細胞浸潤などの反応性変化をみることはない。

歯槽骨に注目してみると、症例によっては槽間中隔に侵入するシャープリー線維が活発にみられ同部の骨面には盛んに増殖がおこり、反対側の根間中隔では逆に破骨細胞が配列する所見が認められ対照群とは全く逆の骨の吸収添加の機転がおこっている場合もある (Photo. 21)。しかし歯槽骨の吸収、消失の度合は、対照側と変りない。

乳歯根尖部に骨を介さずに後継永久歯胚が近接してみられる場合もあるが、エナメル芽細胞も整然と配列しておりとくに著変はみられない。

対照群

術後35日

対照群では、歯根によって根尖部に明瞭な吸収像を示しているものや未だ後継永久歯胚の影響を受けずに歯根安定期にあるものなどの所見が混在しはじめる。

歯根安定期にあるものでは、根尖まで象牙質が厚く形

Photo. 21 Calvital
after 21 days

成され根尖の細胞セメント質も完全な状態を保っており歯根は全体に何ら吸収所見を認めない。歯根膜は、鍍銀染色によるとほぼ同じ幅を保ち、根尖部セメント質と歯槽骨を連絡しているシャープリー線維は放射状にみられる。歯槽骨は、槽間中隔に破骨細胞が配列し吸収開始所見がみられる他は何ら著変はみられない (Photo. 22)。

根尖部においてすでに明瞭な吸収を示すものでは、萌出してくる後継永久歯歯胚の影響を受けて根尖の細胞セメント質および象牙質が吸収され、歯髓組織と歯根膜が広く交通している。吸収面には破骨細胞が配列し、根尖の歯髓組織および歯根膜は著明な充血を示している。鍍銀染色によると根尖部の歯根膜線維は、歯胚の外形に沿って走行する。歯根の吸収は根尖部を除いて全体的に低調で一部にセメント質に局限した吸収窩を認めるのみである。歯槽骨は、根管中隔の歯根膜側で増殖し槽間中隔で吸収している。脂肪髄も明瞭で正常な骨の改造機転がおこっている (Photo. 23)。

実 験 群

術後35日

この頃になると対照群に較べて明らかに乳歯根の吸収遅延が生じてくるものがみられるようになるが、歯根安定期にあり対照群と吸収の程度に差を認められないものも多くみられる。

乳歯根が歯根安定期の状態にあるものでは、後継永久歯歯胚との間に骨が介在し乳歯根と歯胚は何ら連絡をもたない。根尖部の細胞セメント質の形成は、不完全で菲薄である。このことは抜髄された時点においてセメント

Photo. 23

Control
after 35 days

Photo. 22

Control
after 35 days

Photo. 24

Calvital
after 35 days

る。また根尖歯根膜およびその直下の骨梁内には薬剤の溢出がみられ、それを貪食する組織球や多核巨細胞を認める。さらに根尖部の歯槽骨面からもヘマトキシリンに淡染する骨様の石灰化組織がみられる。その他の歯根膜、歯槽骨に著変は認められず、とくに後継永久歯は乳歯根尖部と歯槽骨を介しており何ら変化を認めない (Photo. 29)。

B. ヨードホルム・水酸化カルシウム製剤 (Vitapex)

実験群

術後7日

Calvital 群と同様にこの頃の乳歯根は、根尖まで象牙質が厚く形成され根尖の細胞セメント質も完全な状態で、一般に乳歯根尖と歯胚の間には骨が介在し歯根安定期を示している (Photo. 30)。

乳歯根管内は、僅かに薬剤が残存しているが、歯髄組織の残存はなくすべて完全に抜髄されている。また根尖側枝内に進入する血管および線維組織は、大部分壊死に陥っており空胞化してみえる部分もある。

根尖の細胞セメント質および他の根面にも一般に吸収像はみられないが、一部セメント質に局限する吸収像を認めることもある。

根尖の細胞セメント質直下の根尖歯根膜には、軽度の局限した炎症性細胞浸潤ならびに大小の空胞形成がみら

れるが、一般に幼若な結合組織で満されている。このような変化は根尖歯根膜に局限しており、他の歯根膜には変化はみられない (Photo. 30)。

歯槽骨は、一般に正常な骨の吸収添加の機転を示し、また後継永久歯歯胚にも何ら著変はみられない。

実験群

術後14日

乳歯根は、術後7日と同様に歯根の安定期を示すものが多いが、根尖の歯槽骨を吸収して後継永久歯歯胚が乳歯根尖に近接し、乳歯根吸収の初期像を示す場合も多くみられ、根尖の細胞セメント質は近接する歯胚側で僅かに吸収されている (Photo. 31)。

根管内は、薬剤の残存が認められるが、歯髄は残存せず完全に抜髄されている。

薬剤が根尖孔外に僅かに溢出している場合は、薬剤に接する歯根膜に菲薄な壊死層の形成がみられ、これを被包するように歯根膜線維が走行している。同部には空胞形成もみられる。しかし根尖歯根膜および直下の歯槽骨に炎症性細胞浸潤はみられない。また溢出した薬剤に非常に近接する歯槽骨には、骨芽細胞の消失が認められる。このような変化は、根尖部に局限しておこっており、他の部分には何ら著変を認めない。

歯槽骨は、一般に正常な骨の吸収添加の機転をとり、

Photo. 29 Calvital
after 62 days

Photo. 30 Vitapex
after 7 days

萌出する歯胚側および槽間中隔の歯根膜側で増殖しているが、増殖するはずの根間中隔の歯根膜側に破骨細胞が出現することもある (Photo. 31)。

後継永久歯の歯胚は、乳歯根尖と骨を介さずに近接する場合においても何ら著変を認めない。

Photo. 31 Vitapex
after 14 days

Photo. 32 Control
after 21 days

対 照 群

術後21日

Calvital 群で示したように、一般に根尖部の歯槽骨は歯胚側で消失し、後継永久歯歯胚の萌出に伴って根尖の細胞セメント質の歯胚側で一部吸収が始まっていることが多いが、歯根によって未だ根尖部に歯胚の接近をみないものもある (Photo. 32)。

象牙質は根尖まで厚く形成され、根尖の細胞セメント質も形成が完了し、細胞セメント質に吸収がみられない場合でも根面に象牙質に達する吸収窩を認めることがある (Photo. 32)。この頃の歯髄は、太い血管が多くみられ神経線維も発達してみられる。歯根膜も鍍銀染色によると一定の幅をもって歯根と歯槽骨を連絡しているが、根面に吸収像がみられる部分ではシャープー線維は消失している。

歯槽骨は、後継永久歯の歯胚側および槽間中隔で吸収像を認め、増殖は根間中隔の歯根膜側および乳歯根尖に向けておこっており、正常な骨の改造機転がおこっている。

実 験 群

術後21日

乳歯根は、対照群と同様に根尖まで象牙質が厚く形成され、根尖の細胞セメント質も完全に形成されている。この頃までは、乳歯根の状態は対照群と較べて特別な変

Photo. 33 Vitapex
after 21 days

化はみられないことが多い。

根管には、薬剤の残存がみられるが歯髓組織の残存を認めず、すべて完全に抜髄されている。根尖の細胞セメント質は、根尖孔外に僅かに溢出した薬剤に接して凹窩状に吸収されていることもある。また根尖側枝内の組織は壊死し一部空胞形成もみられる。歯根は全体に生理的吸収を認めず、対照群に較べると乳歯根吸収は僅かに遅延していることが多い (Photo. 33)。

根尖歯根膜は、薬剤が僅かに溢出している場合、薬剤の周囲には 大小の空胞形成が認められる。空胞形成の周囲は線維芽細胞が著明で幼若な結合組織の像を呈するが、炎症性細胞浸潤は認められない。根尖部を除く歯根膜は、一定の幅を保ち正常像を呈している。

歯槽骨は、根尖部において活発に骨の増殖がおこっているのを認め、正常な骨の改造機転がおこっている。

後継永久歯の歯胚には、とくに変化は認められない。

対 照 群

術後35日

この頃になるとほとんどの乳歯根は、根尖に近接して萌出途上の後継永久歯の歯胚がみられるようになり (Photo. 34)、中には Calvital 群で示したように根尖部に明瞭な吸収像を示すものもある。

象牙質は根尖まで厚く形成され、一般に根尖の細胞セメント質は歯胚の萌出に伴って吸収されつつある。根尖

部以外の根面にも吸収窩が認められるようになり、乳歯根吸収の初期像を呈するようになる。この頃の歯髓も術後21日目と同じように太い血管が縦走しそれに沿って神経線維も豊富にみられる。

歯胚の萌出に伴って、根尖部の歯根膜はほとんどその幅が減少し、歯槽骨は根尖部でほぼ消失している。

実 験 群

術後35日

実験群においても後継永久歯歯胚の萌出によって根尖部の歯胚側の歯槽骨はほとんど吸収消失されるが、根尖孔外に薬剤を比較的多く溢出した場合でも歯槽骨の吸収はおこっている (Photo. 35)。

薬剤の溢出があるものは、乳歯根の象牙質も菲薄で根尖は未完成のまま根管が広く開口していることが多い。根管には、薬剤の残存を認めるが歯髓組織の残存はなく完全に抜髄されている。歯根は、セメント質の発育も悪く全体に菲薄で吸収像はみられない。

根尖孔外に溢出した薬剤は、根尖歯根膜に一塊となって圧出している。薬剤に接する歯根膜は壊死に陥っているが、一部ヘマトキシリンに濃染する骨様の石灰化組織もみられる。この外側の根尖歯根膜は、線維芽細胞に富み幼若な結合組織としてみられ、同部に大小の空胞形成が認められる。これらの変化は、根尖部に局限してみられ、直下の歯槽骨にも骨芽細胞が配列している。

Photo. 34 Control
after 35 days

Photo. 35 Vitapex
after 35 days

さらに根尖歯根膜を含めて炎症性細胞浸潤はみられない (Photo. 35).

歯槽骨も正常な骨の吸収添加の機転がみられ、溢出薬剤に近接して後継永久歯の歯胚が存在する場合でも、歯嚢組織やエナメル芽細胞の配列などにとくに変化は認められない。一部エナメル芽細胞層が剝離してみられることがあるが、標本作製時に人工的に生じたものと思われる。

対 照 群

術後62日

一般に乳歯根の根尖は、萌出してくる後継永久歯の影響によって明瞭な吸収を示すようになる。Calvital 群においても示したように、根尖の細胞セメント質はほとんど消失し、象牙質も吸収が進行している。他の根面においても、いたるところで象牙質に達する吸収窩を認める。根尖部の歯髄 および歯根膜は、充血が著明で毛細血管が多数みられ吸収面には破歯細胞が配列している (Photo. 36)。

根尖部に近接する部分の後継永久歯のエナメル芽細胞には、乳歯根に接する部で扁平化し、他の部分にも萎縮がみられる。

実 験 群

術後62日

Photo. 36 Control
after 62 days

対照群に較べて乳歯根の吸収の遅延が明瞭にみられるようになる。

吸収遅延をおこしているものの中には、根尖部の細胞セメント質の吸収が全く見られないものもある (Photo. 37)。歯根の吸収程度は、歯胚側の根面に吸収面をみる他は小さな吸収窩をとところどころに認めるだけで、対照群に較べて明らかに吸収の遅延をおこしている。

根管内は、僅かに薬剤の残存を認めるが歯髄組織の残存はなく完全に抜髄されている。

根尖歯根膜には、大小の空胞形成がみられ、空胞は後継永久歯の萌出によって一方に押し寄せられて泡沫状になってみえる。同部およびその周辺には、一部軽度のリンパ球の浸潤がみられることもある (Photo. 37)。

歯槽骨は、根尖部において歯胚の萌出に伴って吸収、消失しており、乳歯根のみが吸収に対して抵抗しているようにみえる。また歯槽骨全体の吸収添加の機転は、対照群と同様に正常に行われている。

根尖に近接する後継永久歯歯胚のエナメル芽細胞は、一部扁平化したり萎縮したりしている。

実 験 群

術後62日

Photo. 38, 39 では、乳歯根尖孔外に薬剤の大量溢出がおこった場合の1例を示す。

Photo. 37 Vitapex
after 62 days

Photo. 38 の中央にみられるのは、乳歯根の根尖部である。根管内は、一部薬剤が残存するのみで完全に抜髄されている。根管は根尖部で広く開口しており、同部から薬剤が大量に溢出しているのが Photo. 38 から 39 において明瞭にみられる。

Photo. 38 Vitapex
after 62 days

Photo. 39 Vitapex
after 62 days

根尖歯根膜は、多形核白血球を中心とした炎症性細胞浸潤が明瞭にみられ、薬剤に接する部分は壊死している。また肉芽組織の形成もみられ、内部に溢出薬剤を貪食する組織球が多数出現している。

根尖部の歯槽骨は、薬剤の溢出によって壊死や消失しているところもあるが、一部骨の再生の機転がおこっている。

溢出した薬剤の左側に隣接してみられる組織は、後継永久歯の歯胚である。薬剤に接する部分で、歯嚢組織とエナメル芽細胞は、圧縮され完全に壊死に陥っている。象牙質は、乳歯の根尖部付近から歯髄側に深く鋭角的に折れ曲り、完全に冠部硬組織の変形を来している。しかしヘルトウィッチ上皮鞘には何ら変化を認めず、溢出薬剤の外側を沿うように下方まで進入し、極く菲薄にはあるが象牙質も形成されている。歯髄は、薬剤側の象牙芽細胞の多くが空胞変性に陥っている他は何ら異常を認めない。

C. 酸化亜鉛ユージノール製剤 (Neodyne ®)

実験群

術後 7 日

他の薬剤と同様にこの頃の乳歯根は、一定の長さを保ち根尖部の細胞セメント質にもほとんど吸収像を認めることはなく、歯根安定期であることが多い。

Photo. 40 Neodyne ®
after 7 days

根管内は、薬剤が残存しており、僅かに歯髓組織が残存しているような場合でも歯髓は完全に融解壊死している。細胞セメント質の根尖側枝内に進入する組織は壊死しており、幼若な肉芽組織におきかわって毛細血管に富み一部出血もみられる。

根尖歯根膜は、細胞セメント質の直下において線維芽細胞の変性萎縮、歯根膜線維の消失が認められやや疎に見える。同部には、多形核白血球、組織球の浸潤がみられ幼若な肉芽組織としてみられる。歯根膜は、一般に充血調である他は、何ら著変はみられない (Photo. 40)。

歯槽骨の吸収添加の機転は正常で、後継永久歯の歯胚側および槽間中隔で吸収され、根間中隔の歯根膜側で増殖している。

後継永久歯の歯胚には、著変は認められないが、乳歯根尖部に歯胚が比較的近接する場合、歯胚のエナメル芽細胞に細胞外形の不明瞭化や萎縮が認められることもある。

実 験 群

術後14日

この頃の乳歯根は、術後7日と同様に一定の長さを保ち歯根安定期にあるか、吸収所見を認めても乳歯根吸収の極く初期の段階である。しかし実験動物が比較的幼若であった場合、根末完成の所見もみられる (Photo. 41, 42)。

根尖部に細胞セメント質の形成がある場合は、術後14日の所見も術後7日目で示したものと大差ないが、根末完成歯で薬剤が直接に歯根膜に接したような場合、膿瘍の形成を認めることがある (Photo. 41, 42)。

根末完成歯の場合、象牙質は一定の長さに達しているが、根尖の細胞セメント質の形成はなくセメント質は全体に菲薄である。

Photo. 41 では、根管内は薬剤の残存はみられるものの歯髓組織は残存せず、完全に抜髄されている。根尖歯根膜には、根尖に連続して膿瘍の形成が認められ、膿瘍内は赤血球、白血球などが中央に凝縮してみられ、その周りには組織球もみられる。膿瘍壁は、数層の極端に扁平な細胞からなっており、鍍銀染色によると壁面には線維成分はみられず、この外層を被包するように膠原線維が走行している。根尖歯根膜は、大部分が幼若な肉芽組織におきかわっており、毛細血管に富み炎症性細胞浸潤も軽度に認められる。根尖部を除く歯根膜には、とくに変化は認められない。後継永久歯の歯胚は、エナメル芽細胞に細胞外形の不明瞭化や一部空胞変性がみられるが、乳歯根尖に近接するヘルトウィッヒ上皮鞘には変化を認めない。

Photo. 42 では、根管内に歯髓組織はなく完全に抜髄され、根尖部に薬剤が残存し薬剤に接して根尖歯根膜に膿瘍が形成されている。膿瘍内は、多形核白血球を主体

Photo. 41 Neodyne ®
after 14 days

Photo. 42 Neodyne ®
after 14 days

として組織球も散見される。膿瘍を取り囲む歯根膜は、幼若な肉芽組織におきかわっており多形核白血球の浸潤が著明に認められる。

さらに下方の下顎管内には、組織の間隙をぬって侵入したと思われる薬剤の溢出を認め、その周囲にも膿瘍が

Photo. 43 Control
after 21 days

Photo. 44 Control
after 21 days

形成され、多形核白血球の浸潤が著明に認められる。

歯槽骨には、とくに著変はみられず正常な骨の吸収添加の機転がおこっている。後継永久歯の歯胚は、エナメル芽細胞に細胞外形の不明瞭化や萎縮が認められるが、炎症による反応性変化であるのか鑑別できない。

対 照 群

術後21日

他の薬剤で示したのと同様に、この頃の乳歯根は、後継永久歯歯胚の接近をみるものの歯根の吸収は僅かで、乳歯根吸収の初期に相当するものが多い (Photo. 43, 44)。

乳歯根は、未だ一定の長さを保ち、根尖の細胞セメント質は歯胚側で吸収され、他の根面にも吸収窩をみることもある。

歯槽骨は、歯胚の萌出に伴って根尖部の歯胚側でほとんど消失している。

後継永久歯歯胚のエナメル芽細胞には、萎縮や空胞変性がみられることもある。

実 験 群

術後21日

乳歯根は、対照群と同様に一定の長さを保ち、歯根吸収の度合においては対照群と較べてとくに変化はみられない。この頃の根尖歯根膜においても、7日、14日例と

Photo. 45 Neodyne ®
after 21 days

同様に炎症性の変化が見られるが、変化のみられないものもあった。

根尖部に変化のみられないものは、象牙質が根尖まで厚く形成され、根尖の細胞セメント質も形成されている。根管内は、薬剤が残存するが歯髄組織はなく完全に抜髄されている細胞セメント質の根尖側枝に進入する組織は壊死しているものの、直下の歯根膜には炎症性細胞浸潤や線維芽細胞の変性、歯根膜線維の消失などの反応性変化はみられない。歯槽骨は、対照群と同程度の吸収を示すが、全体に骨の吸収添加は低調で槽間中隔にも破骨細胞の配列をみない。後継永久歯歯胚もとくに著変はみられない (Photo. 45)。

以上のように根尖歯根膜においても反応性変化のみられない症例もあるが、一般に根尖部には炎症性変化が継続していることが多い。根尖部に炎症性変化が継続しているものにおいても、歯根は一定の長さを保ち根尖の細胞セメント質も厚く形成されている。根管内には薬剤が残存し、完全に抜髄されていることが多いが、歯髄組織が根管内に残存する場合でも歯髄は変性壊死に陥っており、毛細血管の進入により出血層が認められる他、多形核白血球を主体とした炎症性細胞浸潤もみられる (Photo. 46)。根尖歯根膜は、一部幼若な肉芽組織として認められ、毛細血管が進入し多形核白血球を主体とした炎症性細胞浸潤がみられる。根尖部を除く歯根膜およ

び歯槽骨をみると骨性癒着と思われる所見をみる場合がある。歯根膜に線維化の強く起こっている部分で歯槽骨面から骨の増殖がおり、完全に根面に骨が達している部分では、部分的に歯根膜は本来の性状を失い骨髄様に変化してみられる。後継永久歯の歯胚には、とくに著変は認められない。

対 照 群

術後35日

他の薬剤で示したものと同様に、この頃になるとほとんどの乳歯根は、根尖部において吸収像を認めるようになる。歯根によっては、根尖の細胞セメント質がほとんど消失しているものから比較的吸収の少ないものまでさまざまである。乳歯歯髄は、血管に富み神経線維が明瞭にみられ、象牙芽細胞も整然と配列している。後継永久歯歯胚の萌出に伴って根尖の歯根膜は、本来の構造を失いほとんど消失してみられ、歯槽骨も同様に吸収、消失している (Photo. 47)。

実 験 群

術後35日

実験群においても後継永久歯歯胚の萌出によって根尖の歯胚側の歯槽骨はほとんど吸収、消失している。多くの場合根尖歯根膜は、線維化の傾向を示し治癒機転をとるが、根尖が開口し薬剤に面する歯根膜が壊死に陥った

Photo. 46 Neodyne ®
after 21 days

Photo. 47 Control
after 35 days

場合でも同様な傾向を示す (Photo. 48)。

Photo. 48 では、乳歯根の象牙質は一定の長さまで達しているが全体的に菲薄で、根尖の細胞セメント質の形成もなく根管は広く歯根膜に開口している。これは、抜随時に乳歯根が未完成であったために成長が停止してい

Photo. 48 Neodyne ®
after 35 days

Photo. 49 Control
after 62 days

ることを示している。根管内は、薬剤の残存を認めるが歯髓組織の残存はなく、完全に抜随されている。根尖歯根膜には、僅かに薬剤の溢出を認め薬剤に接する歯根膜は壊死に陥っている。壊死層直下の歯根膜は、線維成分に富む肉芽組織としてみられるが、炎症性細胞浸潤は軽度である。同部を鍍銀染色でみると、好銀線維や太い膠原線維が不規則にみられる。根尖部を除く歯根膜には、とくに変化はみられない。歯槽骨は、根尖部において反応性の増殖が著明にみられるが、一部壊死に陥っている所見もみられる。また本来吸収機転がおこるはずの槽間中隔では、逆に増殖がおこっている。近接する後継永久歯歯胚には、何ら著変はみられない。

対 照 群

術後62日

この頃になると乳歯根は、根尖部に明瞭な吸収をみるようになり、根面のいたところに吸収窩が認められる。歯髓では、吸収窩に対応する象牙芽細胞が萎縮または消失している。根尖部の歯槽骨もほとんど吸収・消失している (Photo. 49)。

実 験 群

術後62日

この時期においては、対照群と比較して乳歯根の吸収遅延が明瞭に認められ、根尖部にほとんど吸収像を示さないものもある (Photo. 50)。

Photo. 50 Neodyne ®
after 62 days

一般に乳歯根は一定の長さを保ち、根尖の細胞セメント質も歯胚側で僅かに吸収を認める程度で、著しい吸収遅延もみられる。

根管内は、薬剤の残存を認めるのみで完全に抜髄されていることが多いが、僅かに歯髓組織が残存している場合でも歯髓は壊死に陥り炎症性肉芽組織におきかわっている。同部には毛細血管が進入し多形核白血球を主体としてリンパ球、組織球などの浸出が著明にみられる。また根管内壁の象牙質、セメント質面には破歯細胞も出現している。

根尖歯根膜は、この頃になると炎症性細胞浸潤が著明に認められることはなく、反応性炎症は消退していることが多い。同部は膠原線維の間に多数の線維芽細胞が認められ幼若な結合組織としてみられる。

歯槽骨は、一般に正常な吸収添加の機転を示し、後継永久歯の歯胚にも何ら著変はみられないが、まれに骨性癒着の所見もみられる。

考察および総括

乳歯根管充填における研究報告は、臨床報告から動物を使用した病理組織学的研究までさまざまな研究者によって行われてきた。しかしながらとくに乳歯根管充填に関する検索は、その影響が一歯牙にとどまらず、根尖周囲組織からさらに永久歯歯胚にまで及ぶことを懸念しなければならないために、人の歯牙組織を用いた実験病理学的検索はほとんど不可能であると言ってよい。

したがって著者は、乳歯根管充填によって引き起こされる生体反応を端的に解明しうる実験方法として動物実験を選択した。また根管充填剤の持つ組織刺激性を詳細にしかも定量的に知るために細胞毒性についての検索も併せて行った。細胞毒性試験は、いうまでもなく再現性も良く非常に客観的に根管充填剤の組織刺激性について表現できるものである。

I. 細胞毒性について

歯科材料の生物学的検定法については、FDI (Federation Dentaire Internationale) の報告においても、すべての歯科材料に対して組織培養を用いた細胞毒性の検索が必要であるとしている。

今回実験に用いた細胞増殖度試験と形態学的変化の観察は、広く毒性試験として利用されているものであり、細胞も株化されたL株細胞を使用しているので再現性もよく、根管充填剤の組織刺激量の測定に関して定量的にその目的を果すことができる。

そこで著者は、本研究で得られた *in vitro* での実験

成績をもとに、先人の実験成績と比較検討しきさかの考察を加えてみたい。

Calvital は、水酸化カルシウム製剤として一般に推奨されている薬剤で、関根ら (1963)⁸⁾ が永久歯の生活歯髓切断に水酸化カルシウム製剤の新処方として応用して以来、改良を重ね多くの研究者、臨床家によって研究、応用されてきた薬剤である。

粉末成分として水酸化カルシウム78.5%、ヨードホルム20.0%、他を含有し、液成分としてプロピレングリコール50%、T-カイン0.5%、他を含む練和を必要とする薬剤である。したがって通法通りの粉液比で練和した場合、水酸化カルシウムの w/v は、約53.4%となる。このように水酸化カルシウムを主成分とする Calvital は、当然強アルカリ性の性質をもつ。本実験においても、培養液に試料を静置すると同時に培養液の pH をアルカリ性に傾かせた。水酸化カルシウムは、その薬理作用として消炎作用を有するが、水酸化カルシウムを水で練和すると pH 値は、11~12 以上といわれ、局所に対しては強烈な腐蝕作用を有する。しかし時間の経過とともにそのような作用が急速に減少し、培養細胞に対しても 1~2 時間で全く無害なものになるといわれている。片岡 (1971)⁵⁾ の実験でも Calvital は、Guttapercha, AH 26や銀ポイントに比較すると細胞の増殖にかなり顕著な抑制を示すが、培養後半において増殖性は対照群のそれよりも活性化すると述べている。

本実験において Calvital は、たしかに片岡 (1971)⁵⁾ が報告しているように培養の後半、つまり 3 日目から 5 日目にかけて20%濃度で増殖の活性化が認められた。また50%濃度においては、3 日目に seed cell 数を割って減少していた細胞数が5日目には回復し やや seed cell 数を上まわっているのが認められた。したがって Calvital は、時間の経緯による毒性の低下を窺わせているといえる。形態学的変化の観察においても、添加直後から培養液の pH 値を急激に上昇させ、試料を中心に強く細胞を変性あるいは死滅させていくが、いわゆる reaction zone は、中等度で添加24時間経過してもシャーレ外縁部においては正常細胞が多く散見された。しかしながら細胞毒性を他の実験薬剤と数量的に比較するならば、Vitapex と較べてかなり強い毒性を示している。

Calvital の毒性の発現機構は、水酸化カルシウムの腐蝕作用や pH 値の変化の他に、成分中に防腐作用を目的として添加されているスルファチアゾールやゲアノフラシンなどの作用も強力に作用したであろうことは容易に想像できる。Calvital は、根管充填剤としては、水に対

して易溶性であり、培養液中に $\text{Ca}(\text{OH})_2$ から陰イオンを大量に解離させ培養液をアルカリ性に傾かせることで強力な毒性を示し、初期の段階においては、水酸化カルシウムの腐蝕作用によって細胞がダメージを受けられる。やがてこの腐蝕作用は消退するが、徐々に溶出してくる防腐性薬剤による毒性が、後半まで持続するものと思われる。また細胞増殖度試験では、培養後半に増殖の活性化や回復現象を示し毒性の経日的な低下がみられたが、本実験では培養3日目に新しい試験培養液と交換している。このことは、再び新しい試料を添加しても初回に添加した時のような毒性の出現がみられないということで、したがって Calvital が培養細胞に対して親和性を有しているからではないかと思われる。

次に Vitapex は、ヨードホルム・水酸化カルシウム製剤として小児歯科臨床に使用されている薬剤で、その処方、水酸化カルシウムを30.3%含み、ヨードホルムを40.4%と水酸化カルシウムよりw/vで多くのヨードホルムを含有している。このことは、水酸化カルシウムの根尖周囲組織に対する石灰化組織の形成促進作用を期待すると同時に、ヨードホルムのX線造影性、組織滲出液の抑制作用および防腐作用を期待しているものと思われる。ヨードホルムは、それ自体には抗菌作用をもたない活性のない安定な物質であるが、体液や創面分泌液に溶けると徐々にヨウ素を解離して消毒作用を発揮するようになるといわれている。

本実験において Vitapex は、細胞毒性の出現が他の薬剤に比較して非常に少なかった。細胞増殖度試験においては、その I.D. 50が、薬剤抽出液の原液よりまだ高濃度にしないと50%阻止率まで到達しないという結果を得た。さらに培養液内に浸漬して培養細胞に直接に接触させた形態学的変化の観察においても、いわゆる reaction zone は最も狭小であり、試料周辺の細胞は完全に死滅しているもののシャーレの中間部から外側の細胞群は、ほとんど正常そのものであった。この理由として Vitapex は、その基材として w/v で 22.2%の阻水性のシリコンオイルを含有しており、培養液中でも最も安定で pH 値の変動も肉眼的にはあるがほとんど認められなかった。このため薬剤の成分が培養液内に浸透するには、かなりの時間を要するためと思われる。

しかし細胞形態学的変化の観察において見られたように、試料の直接接する部分またその周辺においては、極く強烈な細胞の変性あるいは死滅像が観察され非常に緩慢にはあるが、細胞の死滅傾向は外側に向って拡散している。このことは、細胞増殖度試験での数値とは異っ

て Vitapex の毒性は、それ自体が弱いのではなく毒性発現までに時間を要するのであって実は緩慢にはあるが十分な毒性を示すものと思われる。二宮ら(1980)⁹⁾は、Vitapex の抗菌性について3種類の口腔内常在菌を用い検討した結果、Vitapex の抗菌性は十分に強力なものでその抗菌力の主体はヨードホルムであると述べている。したがって今後この薬剤に関しては、長期間の薬剤成分抽出によって行う長期毒性試験を併用すべきであると思われる。

次に Neodyne® は、酸化亜鉛ユージノールを主成分とする根管充填剤で、その処方、粉末成分として、酸化亜鉛60.0%、水酸化カルシウム15.0%、ロジン25.0%を含有している。液成分としては、100%ユージノールである。酸化亜鉛は、炎症性粘膜面や創面に用いると水分や滲出液をよく吸収し局所を乾燥させ、また収斂作用を有しタンパク質の保護被膜の形成により治癒が促進されるといわれている。Neodyne® の根管充填剤としての特徴としては、15%の水酸化カルシウムを含有していることである。これは先にも述べたように根尖歯周組織による硬組織形成の促進作用を期待しているものと思われる。ロジンはセメントとしての物理的強度の補強材として配合されている。

酸化亜鉛ユージノール製剤は、過去において最も組織刺激性の少ない歯科薬剤とされていたが、近年多くの研究者により決してそうとは言いきれない多くの要素を指摘されている。Mjör ら(1977)¹⁰⁾、Pettersen ら(1977)¹¹⁾などは、細胞毒性試験において高い毒性を有することを示唆している。

本実験においても、実験薬剤中最も高い細胞毒性を示した。I.D. 50も Calvital に較べて $\frac{1}{2}$ 以下の濃度で同等の毒性を示すという結果を得た。しかし Neodyne® においても Calvital と同様に、細胞増殖度試験において培養後半において増殖の活性化や回復現象が認められたことは、培養細胞に対する親和性も有すると思われる。一方、形態学的変化の観察では、試料添加後24時間ではほぼシャーレ内の細胞の大部分が死滅していた。Calvital では、初期においてすみやかに細胞の変性像が拡大されていくが、徐々にその毒性を減じ24時間経過してもシャーレ外縁部では生活細胞を認めるのに較べて、Neodyne® は、強い毒性でもって一気にシャーレ内の細胞を死滅させたようである。Neodyne® も Calvital ほどではないが、培養液の pH 値をアルカリ性に上昇させている。これは、粉末に水酸化カルシウムを15%含んでいるため、酸化亜鉛ユージノール製剤が水や唾液に対して溶解

性を有することは知られるところである。

Neodyne ® の毒性の発現機構については、液剤のユーージノールが防腐性を有する毒性の強い薬剤であることはいうまでもないが、今西 (1978)¹²⁾ の報告にもあるように粉末剤も液剤ほどではないが高い毒性を示すといわれている。したがって、Neodyne ® は、未硬化時のユーージノールの流出、さらに硬化後も水酸化カルシウムの溶出によって pH 値を上昇させ、酸化亜鉛、ロジンの溶出が徐々におこり間断なく毒性の出現がおこるものと思われる。

以上の 3 種類の根管充填剤の細胞毒性が、そのまま生体への為害作用に直結する訳ではない。たとえば、水酸化カルシウムは強アルカリ性で生体組織に対する腐蝕性を有し、細胞毒性も著明に出現するが、生体に応用した場合、歯髄などでは接触する組織は壊死に陥るものの、その直下の組織は変性し石灰化の機転をとり、やがて象牙芽細胞の出現により象牙質が再生されるという水酸化カルシウムのもつ組織刺激性とは逆の好結果を生むことはあまりにも有名である。また防腐性の強い薬剤は、細胞毒性も強い薬剤といえる。したがって組織刺激性も強いのであるが、手術によって感染した組織やもとより感染のある組織に対しては、その防腐性によってより高い治療効果をあげることができるであろう。このように生体に対して、ある程度刺激性のある薬剤でも応用できるのは、生体に防禦、修復機能があるからであるが、その機能ばかりにたよって毒性を無視するならば、有効な薬剤の開発が望めないのもまた事実である。

II. 病理組織学的所見について

まず乳歯根管充填後の歯根膜の変化についてみてみたい。

Calvital による根管充填後の病理組織学的検索の報告は、永久歯に対する研究が多く乳歯に関してその報告は著者が文献を渉猟したかぎりにおいては非常に少ない。Calvital は永久歯に対してはおおむね良好なる結果を示し、完全な抜髄根管においても根尖部に新生の石灰化組織の形成がみられるとされ、歯根膜は初期の段階において炎症性変化が現われることがあるが、時間の経緯によって消退するといわれている。品川 (1980)¹³⁾ は、犬の永久歯根未完成歯の抜髄根管充填においてセメント質様硬組織の形成を確認している。渋谷 (1980)¹⁴⁾ は Calvital と Vitapex の比較において、実験的に根尖病巣を形成させた歯牙に根管充填をほどこした結果、円形細胞浸潤の頻度および程度のうえでは Vitapex の成績が劣る

が、化膿の程度については Calvital の方が劣っていると述べている。このことは、防腐性 (抗菌性) は Vitapex の方が優れているが、組織刺激性は Calvital の方が軽度であると想像できる。

本実験においては、短期間例においても強度の炎症性細胞浸潤や広範囲にわたる壊死、変性などは認められず、根尖部が細胞セメント質によって閉鎖されている場合、根管充填による反応性炎症はほとんど惹起していない。また薬剤が直接に歯根膜に接している場合でも、薬剤に接する一層は壊死し、その周囲も変性萎縮しているものの、同部に生理的吸収機転が働かないかぎり、やがて基質化し長期にわたれば石灰化するものと思われる。

Calvital の歯根膜に対する刺激性は軽微であったといえる。また根尖孔外に溢出された場合でも、とくに多量に溢出させないかぎり膿瘍の形成や炎症性細胞浸潤などの反応性変化も重篤なものは認められなかった。

Vitapex に関しては、他の薬剤にみられない特異的な変化がみられた。ほぼ全例において根尖歯根膜に空胞形成がみられたことである。大きさは一定でなくて大小さまざまな空胞が短期間例から長期間例まで全く消滅することなく存在した。このような変化については、川上ら (1979)¹⁵⁾ が、ラットの皮下組織に埋入試験を行った結果、埋入後 2～3 週間経過すると Vitapex の周囲は、肉芽組織に囲繞されその付近に胞体の明るい泡沫細胞 (foam cell) を観察した。そしてこの細胞は組織球が Vitapex のシリコンオイルを貪食したものと考えている。また渋谷 (1980)¹⁴⁾ も川上ら (1979)¹⁵⁾ の実験結果を引用し、犬の永久歯の根管充填にも歯根膜に同様の変化を認めたが、炎症が消退したあとの網様萎縮と酷似しているために泡沫細胞を含んでいる可能性は認めながらも言明はさけている。

本実験において著者が観察したかぎりにおいては、Vitapex による根管充填後の歯根膜の炎症性変化は、全体的に軽度でありとくに網様萎縮を引き起こすほどの所見は認められなかった。さらに泡沫様の空胞形成の周囲にもリンパ球、組織球などの炎症性細胞浸潤も少なかった。

Vitapex の歯根膜に対する影響は、Calvital と同様に強度の炎症性細胞浸潤や広範囲にわたる壊死、変性などは全く認められなかった。薬剤が直接に歯根膜に接した場合でも、組織の壊死や変性は局限されており、炎症性変化の拡散はなかった。また長期例においては、一部石灰化を認め比較的すみやかに治療機転が起こるものとする。しかし瀧野 (1980)³⁾ によると幼犬乳歯に

Vitapex で根管充填をほどこした結果、長期間例において化膿性炎症を多く認めたとしている。

本実験では、根尖孔外に溢出させた場合でも、歯根膜内にとどまる程度の溢出であれば、直接包被する組織には変性壊死を認めるが、化膿性炎症を引き起こしたり炎症傾向が拡大してみられることはなかった。

Neodyne ® は、前述の2つの薬剤と比較すると、歯根膜の反応はやや大きいと思われる。つまり根尖部直下の歯根膜に炎症性細胞浸潤が比較的多く認められ、一部膿瘍の形成も認められた。大出(1976)²⁾も幼犬乳歯に酸化亜鉛ユージノール製剤で根管充填した結果、根尖周囲に炎症性の変化が生ずることが多く、この様な変化は充填剤が根尖より溢出しない場合にもみられるが、溢出させた場合はとくに著しくみられ膿瘍の形成、並びに根尖部周囲の歯槽骨に吸収が認められる場合もあると述べている。一方、水野(1969)¹⁶⁾は、家兎での皮下埋入試験において被験根管充填剤中最も刺激性の少ない薬剤で、変性壊死が起こらず炎症性細胞浸潤も早期に消退すると述べている。

本実験においては、Neodyne ® による歯根膜の反応は他の薬剤に較べて広範囲に認められ、その変化が歯根膜のみにとどまらず一部歯槽骨に壊死を認めるような場合もあった。根尖歯根膜は、直接薬剤に接する場合、膿瘍の形成や一部歯根膜の壊死を認めたが、ほとんどの症例では、炎症性細胞浸潤を伴って初期には線維芽細胞の変性萎縮、膠原線維の消失がみられ、やがて幼若な肉芽組織を形成する。時間の経過とともに炎症性変化は消退し、長期間例では線維成分に富む肉芽組織におきかわって治癒機転をとるものと思われる。

歯槽骨の変化についてみると、歯槽骨の障害は、根尖歯根膜に生じた障害に準じて現われるもので、歯槽骨に特異的に障害が出現するということはどの薬剤においても認められなかった。薬剤と歯槽骨の間にある程度の幅をもって歯根膜が存在する場合は、骨芽細胞にも何ら変化を認めない症例が多い。しかし根尖部に接近して歯槽骨が存在しているものや溢出薬剤が近接する場合に骨芽細胞の萎縮、消失、一部骨の壊死が認められることもあった。これに反して Calvital の長期間例では、溢出薬剤が骨梁内部にまで及んでいるものでも骨表面には活発な骨の増殖が起こり、薬剤の小塊を組織球が貪食し歯槽骨に連続して歯根膜が石灰化を起こしつつある症例もみられた。

根尖部以外の歯槽骨の変化としては、本来犬の乳臼歯部の槽間中隔の骨面、つまり歯槽窩の槽間中隔部壁面

は、本実験の対照群にみられたように骨の改造機転によって、破骨細胞による吸収が起こる所であるが、一部実験側では逆に骨の活発な増殖を示すこともあった。このような変化は、根管充填によって引き起こされる二次的な変化と考えられるが、これによって骨の改造機転に逆転が生じ、著しく歯胚の萌出に対して抵抗を示すとは考えにくい。このような変化は、長期的にみて一時的に現われる変化と考えている。

また、Neodyne ® の症例で特異的な変化として、まれに乳歯根に骨性癒着と思われる所見を認めた。大出(1976)²⁾も酸化亜鉛ユージノール製剤による乳歯根管充填において骨性癒着を1例認めている。骨性癒着を起こす原因として、大出(1976)²⁾は、抜髄とそれに続く根管充填剤の刺激によって歯根膜に炎症、壊死または変性が生じ、それに続いて肉芽組織の増殖が起こりその一部が骨芽細胞に変化し新生骨の形成が始まり骨性癒着すると述べている。この説明のように、薬剤の刺激によって変性、壊死に陥った歯根膜組織の修復機転の結果として骨性癒着を伴うことが有り得ることは想像できる。しかし本実験においては、歯根膜組織が肉芽組織を形成するような著明な変化を示さなくても歯根膜の線維化に伴って歯槽骨が局所的に増殖し線維芽細胞から分化したと思われる骨芽細胞が線維を取り込みながら歯根に癒着する所見を認めている。骨性癒着の原因としては、やはり抜髄による刺激と象牙細管を通過する薬剤成分によって引き起こされる歯根膜の生理的性状の変化が最も大きな要因ではないかと思われる。

以上のように歯槽骨にも、薬剤刺激による炎症性変化および根管充填による二次的な反応としての増殖の活性化や抑制が起こる。しかし一般に歯槽骨は、適切な根管充填を行えば、生理的吸収に抵抗するような反応や広範囲にわたる骨の改造機転の変化などは招来しない。

乳歯根の吸収に関しては、根管充填側において吸収の遅延を生じている症例を多数認めた。根管充填が施されている乳歯は、充填が適切に行われている場合においても、根尖の強度の化膿性炎症などによる病的吸収を惹起しないかぎり、吸収の遅延を起こすものと思われる。吸収遅延の程度においては、本実験に使用した3種類の薬剤による明確な差は認められなかった。

乳歯根の吸収に関する研究は、古くから多くの報告をみることができるが、未だ定説をもたないようである。高橋(1936)²⁰⁾は、犬による実験的研究において、後継永久歯歯胚を除去しても乳歯根の吸収が起こるのを認め、また乳歯歯髄を除去すると乳歯根の吸収は、遅延すると

述べている。一方、下田 (1972)²¹⁾ は、犬の乳前歯部における組織学的研究において、乳歯根がほとんど吸収されている場合でも歯髄に著変は認められず、ついに歯髄側からの吸収は観察できなかったと述べている。しかし本実験においては、対照群の長期間例で示されたように、明瞭な歯髄側からの吸収が認められた。乳歯根の吸収が進行し、セメント質および象牙質に達する吸収が根面に連続して認められる時期になると、吸収面に対応する歯髄の象牙芽細胞は、変性萎縮もしくは消失をきたし、さらに歯根膜側からの吸収が進行し象牙質が菲薄になると歯髄側の象牙質面にも破歯細胞が配列し、象牙質は内外両面からの吸収を起こすようになる。下田 (1972)²¹⁾ の研究とは、前歯と臼歯という部位的な差はあるにせよ、高橋 (1936)²⁰⁾ の実験報告からも乳歯の吸収に関して歯髄が関与しているものと思われる。

また本実験において、吸収遅延を起こしている乳歯根は、とくに根尖部において著しい遅延を認め、根尖部を除く根面には比較的進行した吸収像を認める症例が多く認められた。このことは、歯根膜の変性が最も大きく惹起される根尖部においては、歯根吸収の主体である破歯細胞の出現が起りにくくなるのではないかと想像する。したがって乳歯根管充填によって惹起される歯根膜の生理的性状の変化も、乳歯根吸収遅延の大きな要因になり得ると考えている。しかし乳歯根は溢出薬剤による刺激やそれを貪食しようとする多核巨細胞によって病的吸収を示す場合はある。

乳歯根管充填に伴う後継永久歯歯胚の変化についてみたい。

乳歯根尖部の炎症性変化に伴って後継永久歯歯胚が異常をきたすことは、Turner (1912)¹⁷⁾ による報告がよく知られているが、実験的にも松本ら (1977)¹⁹⁾ は、サル乳前歯24例に根尖病巣を形成させた結果、24例中2例に後継永久歯歯胚の影響が認められ、その内1例のみに明瞭な硬組織障害を惹起する可能性を示したとし、当初の予想よりも器質的变化の発生頻度が少なく、歯胚の外來刺激に対抗する作用の強さを考察している。

本実験においても、根管充填に伴いエナメル芽細胞の萎縮や外形の不明瞭化が認められた。しかしこのような変化が、薬剤刺激によるものにせよ根尖部の炎症に伴う二次的变化であるにせよ、対照群にも同様な所見を呈することがよくあるので、正否を鑑別することはできなかった。とくに根尖孔外に多量に溢出させないかぎり、根管充填剤の刺激によると思われる後継永久歯胚の明瞭な器質的变化は、どの薬剤においても1例も認められな

かった。しかし根管充填による二次的变化とし乳歯根の吸収遅延によって歯胚が乳歯根と接触しエナメル芽細胞が扁平化し変性に陥っている所見が認められた。

また大量溢出をおこし、薬剤が直接に歯胚に接した場合は、エナメル質の形成が阻害されたり冠部硬組織に明らかな変形を認めることもあった。このことは、いかに吸収性の薬剤であろうとも、根尖孔外への溢出は極力避けるべきで、後継永久歯歯胚が乳歯根尖に近接する場合は、過剰充填による永久歯歯胚の形成異常が出現する危険性を大きく示唆している。西野ら (1980)¹⁸⁾ の報告にみられるように、乳歯の根管充填に際して積極的に根尖孔外へ根管充填剤を溢出させる方が良いとする考えは、否定するものである。

結 論

著者は、乳歯根管充填に関する実験的研究において、水酸化カルシウム製剤 (Calvital)、ヨードホルム・水酸化カルシウム製剤 (Vitapex) および 酸化亜鉛ユージノール製剤 (Neodyne®) を用いて、組織培養法による細胞毒性試験および幼犬乳歯を用いた病理組織学的検索を行った結果、次のような結論を得た。

1. 細胞増殖度試験では、Calvital および Neodyne® は、50%、20% 濃度で著明な増殖抑制を示したが、Vitapex は増殖の抑制は、軽度であった。

2. Calvital および Neodyne® は、3日目から5日目にかけて増殖の活性化や回復現象が認められた。

3. 形態学的変化の観察において Vitapex は、細胞の変性あるいは死滅域が最も狭小で、培養液の pH 値の変動もほとんど認められなかった。Calvital は、培養液の pH 値を強くアルカリ性に変動させ、細胞の変性あるいは死滅域は、比較的広範囲に認められた。Neodyne® も培養液の pH 値をアルカリ性に変動し、細胞の変性あるいは死滅域は最も大きくほぼシャーレの全面におよんでいた。

4. 病理組織学的検索では、Calvital および Vitapex はほとんど歯根膜に炎症性変化を認めないが、Neodyne® は炎症性変化を惹起する。

5. 根尖孔外に薬剤を溢出させた場合でも Calvital および Vitapex は、歯根膜に限局した炎症性細胞浸潤を認めるものの軽度であり、Neodyne® では、膿瘍の形成が認められた。

6. 各薬剤とも長期にわたれば、炎症傾向は消退し治癒機転をとる。

7. Vitapex に関しては、根尖歯根膜に特異的な変化

として空胞形成が認められた。

8. 溢出薬剤が、歯槽骨に近接する場合、部分的に骨組織の壊死、骨芽細胞の変性、消失を認めた。

9. 各薬剤において、充填側における乳歯根吸収の遅延を認めたが、薬剤による明確な差は認められなかった。

稿を終るにあたり、終始御懇切なる御指導と御校閲を賜った恩師木村光孝教授に深甚なる感謝の意を捧げます。また終始御助言と御教示を賜った九州歯科大学学長上野正康教授ならびに東京医科歯科大学歯科理工学第2講座佐藤温重教授に厚く御礼申し上げます。あわせて、種々の御協力を戴きました九州歯科大学小児歯科学教室員各位に感謝致します。

引用文献

- 1) 石川文一・渋井尚武・石川力哉・隅田百登子・渡辺儀一郎・今井 隆：乳歯感染根管治療に用いる根管充填材の評価。小児歯誌 17：94—109, 1979.
- 2) 大出祥幸：乳歯歯髄処置の根尖部歯周組織と永久歯歯胚に及ぼす影響。歯学 64：488—539, 1976.
- 3) 瀧野智弘：乳歯抜髄法に関する臨床並びに病理組織学的研究。歯科学報 80：971—1016, 1980.
- 4) 川原春幸・山上哲賢・片岡寿平・西村 守・高橋 清・加藤淳治：組織刺激性定量化へのところみ。歯理工誌 13：26—28, 1972.
- 5) 片岡寿平：各種根管充填剤の組織刺激量に関する実験的研究 (*in vitro*)。歯科医学 34：961—976, 1971.
- 6) Keresztesi, K. and Kellner, G. : The biological effect of root filling materials. *J. Inter. Dent.* 16：222—231, 1966.
- 7) Ealre, W.R. : Production of malignancy *in vitro*. IV. The mouse fibroblast cultures and changes seen in the living cells. *J. nat. Cancer Inst.* 4：165—212, 1943.
- 8) 関根永滋・西條征男・石川達也・今西孝博・浅井康宏・成田むつ：カルピタルを以てする生活歯髄切断法に関する臨床病理学的研究。歯科学報 63：463—473, 1963.
- 9) 二宮順二・菅原真知子・山近一生・野亀一宏・安田博一・岡本 莫：水酸化カルシウム系根管充填剤“ビタペックス”の抗菌性について。日歯保誌 23：625—631, 1980.
- 10) Mjör, I. A., Pettersen, A. H. and Skogedal, O. : Biologic evaluation of filling materials. A comparison of results using cell culture techniques, implantation tests and pulp studies. *J. Int. Dent.* 27：124—129, 1977.
- 11) Pettersen, A. H. and Helgeland, K. : Evaluation of biologic effect of dental materials using four different cell culture technique. *Scand. J. Dent. Res.* 85：291—296, 1977.
- 12) 今西嘉次：組織培養からみた各種歯科用セメントの細胞毒性。歯理工誌 19：186—199, 1978.
- 13) 品川光春：歯根未完成歯の根尖閉鎖に関する実験的研究。九州歯会誌 34：355—376, 1980.
- 14) 渋谷俊之：根管充填用パスタの改良に関する実験病理学的研究。歯科学報 80：417—446, 1980.
- 15) 川上敏行・中村千仁・林 俊子・枝 重夫・赤羽章司：ヨードホルム・水酸化カルシウムパスタ（糊剤根管充填剤ビタペックス）の組織埋入に関する実験的研究。第1報 病理組織学的検索。松本歯学 5：35—44, 1979.
- 16) 水野正敏：各種根管充填剤の創傷治癒におよぼす影響について（根管模型実験）。日歯保誌 12：212—213, 1969.
- 17) Turner, J. G. : Two cases of hypoplasia enamel. *Brit. J. Dent. Sci.* 55：227—228, 1912.
- 18) 西野瑞穂・井上 謙・大野有美子・山口佳克・宇野桂子：ヨードホルム・水酸化カルシウム系根管充填剤ビタペックスの乳歯への臨床使用成績。小児歯誌 18：20—24, 1980.
- 19) 松本光吉・首藤 実・原田美恵子・柏木末男・永沢 恒：乳歯根尖病巣が根尖部、根尖歯周組織、後続永久歯歯胚に及ぼす影響に関する実験病理学的研究。小児歯誌 15：46—51, 1977.
- 20) 高橋新次郎：歯牙交換の研究。口病誌 10：1—35, 134—155, 1936.
- 21) 下田守男：イヌの乳歯の脱落に関する組織学的研究。日大歯学 46：59—64, 1972.