半導体パッケージはんだ接続パッド引出し配線の疲労強度評価*

中 康 弘^{*1}, 矢 口 昭 弘^{*1}
木 本 良 輔^{*2}, 三 輪 孝 志^{*2}Evaluation of Fatigue Strength of Wiring in Solder Joint
Pads in LSI PackagesYasuhiro NAKA^{*3}, Akihiro YAGUCHI,
Ryosuke KIMOTO and Takashi MIWA^{*3} Hitachi, Ltd., Mechanical Engineering Research Laboratory,
832-2 Horiguchi, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 312-0034 Japan

We developed a method to evaluate the life of the wiring in non-solder mask defined (NSMD) solder joint pads in an LSI package. Generally, in a thermal cycling test, a package with NSMD pads has a longer life than a package with conventional pads. However, the load on the wiring in the pad in package with NSMD pads is greater than that in a package with conventional pads, so the joints with the NSMD pads may become disconnected due to failure of the wiring, not the solder. A method is thus needed to evaluate the life of the wiring. We have developed a method to measure the fatigue strength of the wiring, and we have developed a method to evaluate the life of the wiring by the finite element method. The life of the wiring in the pad is predicted by the analyzed plastic strain in the wiring and the measured fatigue strength data.

Key Words: Life Prediction, Fatigue, Finite Element Method, LSI Package, NSMD, Copper, Wiring

1. 結 言

近年の電子情報機器内部の実装の高密度化に伴い、搭載される半導体パッケージは小型化し、はんだ接続部の微細・狭ピッチ化が進んでいる。さらに、自動車搭載部品に代表される過酷環境下での使用機会の増加により、はんだ接続部への負荷は増大する傾向にある。そのため、はんだ接続部の長期信頼性確保が半導体製品の最重要課題となっている。温度サイクルに対するはんだ接続部の疲労寿命を向上させる構造として、図 1 (a) に示したような、NSMD (Non Solder Mask Defined) 接続と呼ばれる構造が知られている¹⁾。しかし、NSMD 接続ではパッケージ基板への負荷が大きく、はんだが破壊する前に接続パッドから引出された配線 (パッド引出し配線) が断線する場合がある。そのため、配線部の疲労強度評価手法の確立が課題となっている。そこで、配線の疲労強度試験方法を考案して、有限要素法による解析も併用した配線部の信頼性評価手法の検討を行った。

2. NSMD 接続部の概要

図 1 (b) には、従来から広く用いられている SMD (Solder Mask Defined) 接続部を示す。この SMD 接続部では、接続パッドの端部がソルダレジストで覆われるのに対し、図 1 (a) に示した NSMD 接続部では、パッド全体とパッドから引出された配線の一部がソルダレジストで覆われることなく露出する。そのため、

Fig. 1 Comparison of structures
of NSMD (Non solder mask defined) with SMD

* 原稿受付 2005 年 4 月 21 日。

^{*1} 正員, (株)日立製作所機械研究所 (〒312-0034 ひたちなか市堀口 832-2)。^{*2} (株)ルネサステクノロジ生産本部 (〒187-8588 小平市上水本町 5-20-1)。

E-mail: yasuhiro.naka.pt@hitachi.com

SMD 接続部では、はんだはソルダレジストと接する部分にくびれを有する形状となるのに対し、NSMD 接続部では、はんだがパッドと配線に食い込んだ形状で接続される。NSMD 接続部が SMD 接続部よりも長寿命となる理由は、次のように考えられる。温度サイクル負荷が作用した場合、SMD 接続部では前述のはんだのくびれ部分に応力が集中する。これに対し、NSMD 接続部では、基材（基板樹脂材料）部やパッド引出し配線部が断線する事例 ④があることでも明らかのように、応力集中部ははんだ部だけでなく基材部やパッド引出し配線部にも存在する。すなわち、NSMD 接続部では、それらの部位に応力が分散される結果、SMD 接続部の場合よりも長寿命になると考えられる。しかし、NSMD 接続部の信頼性を確保するためには、基材破壊、パッド引出し配線破壊も考慮した信頼性評価が必要となる。さらに、はんだの破壊についても、NSMD 接続部の場合では、SMD とはき裂進展の経路が異なる ⑤ことが明らかになっている。そのため、NSMD 接続部を採用した製品の信頼性を検討する場合には、実機による信頼性試験を行っているのが現状である。しかし、試験には多くの時間を必要とするため、製品の設計段階から寿命が予測できる新たな評価手法の確立が必要である。そこで本報では、NSMD 接続部のパッド引き出し配線の強度評価手法を提案し、その妥当性について検討した。

3. 配線の疲労強度試験

3.1 試験方法 配線の疲労強度データを取得するための試験方法として、表面に配線を形成した有機基板を作製し、3点曲げ試験を行った。図2に、試験片の構造を示す。試験片配線部の構造は、実機パッケージと近い構造とした。基板は、幅 3 mm、厚さ 0.2 mm の日立化成製 E679F 材で、その上部に形成した配線は、厚さ 0.012 mm の電解銅箔上に、Cu を電解めっきした二層構造である。表1に示すように、配線

Fig. 2 Diagram of bending fatigue test for wiring

の幅、厚さの組合せとして5通り作製した。実機パッケージのパッド引出し配線の断線は、はんだとの接合部の応力集中部（特異場）で発生する。これを評価するため、試験片配線部にも実機と相似な応力特異場が形成されるよう、配線上に中央部が 0.5 mm 間隔で開口するようにソルダレジストを形成し、さらに、その開口部の配線上に、パッケージの接続パッドと同様に Ni と Au の電解めっき（Ni/Au めっき）を施した（図2および次節、図4参照）。応力分布が相似な場合、特異点から同一距離離れた位置のひずみの値を相对比较することで、比較的簡便に信頼性評価ができるためである。Ni/Au めっきは、Ni を成膜した後に Au を形成したもので、Ni と Au の厚さの比は、どの条件においても、およそ 9 : 1 とした。ただし、その総厚は、表1に示したように、各条件で異なる。これは、製造上の問題で意図せずに生じた差異である。

3点曲げは、図2に示したように、支点間距離を 10 mm とし、その中央部に一定の片振り変位振幅を周波数 1 Hz で与えた。試験中、配線に定電流を流し、その抵抗を測定することにより断線の検出を行った。図3に、その抵抗の測定例を示す。断線した全ての試験片において、図3の例のように、抵抗は徐々に増加するのではなく、急激な変化を示した。しかし、金属材料が常温の疲労試験で脆性破壊する現象は考え難いため、実際には、抵抗変化が生じていない繰返し数からき裂が発生、進展し、完全破断に近い状態までき裂

Table 1 Specifications of samples for bending tests

No.	Width of wiring (μm)	Thickness of wiring (μm)	Thickness of Ni/Au plate (μm)
1	100	25	18
2	150	25	11
3	200	25	21
4	150	15	15
5	150	35	14

Fig. 3 Typical change of electric resistance in sample wiring

が進展した点で初めて抵抗変化として検出されたもの
と考える。測定した抵抗は、試験片両端の電源供給用
端子（図2参照）間の全抵抗だったため、き裂進展に
伴う局所的な抵抗変化は検出できなかったものと考え
られる。ここでは、抵抗値が初期の値に対して3%ま
で増加した点を断線と定義し、統一を図った。なお、
変位振幅が0.25 mmを超えると、いずれの試験片に
おいても基材部にクラックが生じることが確認された。
この場合、基材部の破壊を起点として配線が断線した
可能性が考えられるため、配線の疲労強度データから
は除外した。

3.2 試験結果と考察 図4に、破壊した試験片の
断面写真の一例（表1のNo. 2, 変位振幅0.2 mm）
を示す。この例のように、いずれの試験片仕様、試験
条件においても、破壊は応力集中場であるCuと
Ni/Au めっきとの接合端部を起点として発生した。こ
の点は、ソルダレジスト端部でもある。図5に、配線
厚さが等しく、配線幅とNi/Au めっき厚さが異なる試
験片（表1のNo. 1~3）についての試験結果を示す。
縦軸は、試験片中央部の変位、横軸は、断線に到るま
での繰返し数（寿命）とした。図5のように縦軸を変
位として整理すると、配線幅、あるいはNi/Au めっき
厚さの違いによって、同一変位における寿命が異なる
ように見える。図6には、配線幅が等しく、配線厚さ
とNi/Au めっき厚さが異なる場合（表1のNo. 2, 4,
5の試験片）の試験結果を示した。この場合には、図
5と異なり、配線厚さ、Ni/Au めっき厚さ依存性は明
確に見えておらず、ほぼ同一直線上に試験結果が分布
した。この図5と図6の試験結果の違いについては、
5章で、解析結果に基づき考察する。

Fig. 4 Typical fatigue failure in wiring on bending sample

Fig. 5 Results of bending tests using samples
with width of wiring in range from 100 to 200 μm

Fig. 6 Results of bending tests using samples
with thickness of wiring in range from 15 to 35 μm

4. 実機の温度サイクル試験

4.1 試験方法 曲げ疲労試験データと比較する
ため、NSMD 接続部を有するパッケージに対して温
度サイクル試験を実施した。種々のパッケージ構造で、
温度サイクルの温度範囲が異なる場合でも評価可能な
疲労強度評価手法を確立することが目的であるため、
以下で述べる3種の異なるパッケージに対し、それぞ
れ異なる試験条件で試験し、評価手法の検討を行った。
図7に、パッケージ構造とその接続形態を図示し、表
2に、各パッケージの接続部の構造仕様をまとめる。
パッケージAとBは、FR-4製実装基板の両面に、パ
ッケージCは片面にのみ接続した。パッケージCの
基板には、厚さ2 mmのアルミ板を接着した。接続は
んだ材料は、パッケージAとCがSn-3.5Ag-0.75Cu、
パッケージBが60Sn-40Pb共晶である。チップの接
続は、パッケージAの下段チップのみがAuパンプで
フリップチップ接続され、チップと基板間にアンダー

Unit: mm

Fig. 7 Diagram of packages for thermal cycling test

Table 2 Specifications of solder joints in packages

No.	Package	Diameter of pad (mm)	Width of Wiring (μm)	Thickness of Wiring (μm)	Height of solder bump (mm)
1	A	0.35	100	15	0.28
2	A	0.35	100	15	0.050
3	B	0.30	150	25	0.050
4	C	0.48	210	25	0.40

フィルムが挿入されている。他は全てダイボンド材でフェイスアップ接続され、ワイヤボンディングで結線されている。温度サイクルは、パッケージ A に対しては-25 から 125℃、パッケージ B と C は-55 から 125℃の条件で、周期はいずれの場合も 20 分とした。各仕様のサンプル数は 20 個づつとした。接続部の電気的導通に 1 箇所でも異常が発生した場合を不良発生と考え、不良発生したパッケージ数の累積率が 50% となったサイクル数を各パッケージの寿命と定義した。

4.2 試験結果 表 3 に、試験結果を示す。不良が発生したサンプルの内、各仕様数個づつ断線部断面観察を実施したところ、いずれもパッド引出し配線部にき裂が確認された。これらは、いずれも搭載チッ

プコーナー部近傍に位置するパッドから、最寄のパッケージコーナー部方向へ引出された配線であった。図 8 に、パッケージ A の断線部の断面写真を示す。この例のように、いずれのパッケージも、Cu と Ni/Au めっき接続端部の、3 点曲げ試験片の場合と同じ位置にクラックが認められた。これは、同試験が実機を模擬できていることを示している。なお、図 8 で、き裂は配線部だけでなく基材部にも認められる。しかし、この基材へのき裂は、配線が断線した後に発生したき裂と推定される。その理由は、同じくチップコーナー部近傍に位置する引出し配線のないパッドでは、基材部の応力を解析したところ、引出し線がある場合よりも大きかったにもかかわらず、基材のき裂は認められなかったためである。

Table 3 Results of thermal cycling tests

No.	Package	Temperature range (°C)	Life time to fail 50% samples (Cycles)
1	A (0.28 mm in bump height)	-25 to 125	600
2	A (0.050 mm in bump height)	-25 to 125	1000
3	B	-55 to 125	800
4	C	-55 to 125	1100

Fig. 8 Fatigue failure in wiring of package A

5. 解析による配線疲労強度評価手法の検討

5.1 解析方法

5.1.1 3 点曲げ試験 配線の曲げ疲労試験データから、実機パッケージのパッド引出し配線寿命を解析で評価する手法を検討した。比較的簡便に評価可能な手法として、以下で述べるように、配線部の塑性ひずみを解析し、その値を相対比較して評価する手法を提案する。図 9 に、曲げ試験の解析モデルを示す。支点間の構造のみモデル化し、さらに、対称性を考慮してその 1/4 のみをモデル化した。対称面の法線方向変位は拘束とした。Cu と Ni/Au めっきを弾塑性材料と考

えて、有限要素法で弾塑性解析を行った。Cu の応力ひずみ特性は、上記試験片と同様の、厚さ 12 μm の電解銅箔を 70 x 5 mm の短冊状に形成し、これを引張試験で求めた。試験機は、MIS 社製 TYTRON 250 を使用した。図 10 に、取得した Cu の応力ひずみ特性を示す。Ni/Au めっきの特性は、厚さ比で約 90% を占める Ni の特性で代表させることにし、図 10 中に示した純 Ni パルク材の文献値⁴⁾とした。Cu と Ni のポアソン比は 0.3 を仮定した。配線内の初期残留応力（真性応力⁵⁾と熱応力の和）の影響は無視できると仮定した。一般に、金属の低サイクル疲労現象においては、残留応力は負荷の繰返しに伴って緩和され、その影響はほとんどない⁶⁾ためである。初期残留応力によって材料に初期欠陥が存在する場合には、寿命に影響する可能性があるが、今回その影響は無視できると仮定した。基板とソルダレジストの材料特性は弾性を仮定し、メーカーからの提供値として、表 4 の値を使用した。解析では、図 9 に示したように、負荷点の試験片中央

Fig. 9 Analysis model for bending test

Fig. 10 Stress-strain curve of copper and nickel

Table 4 Elastic constants of substrate and solder resist

Component	Young's modulus (GPa)	Poisson's ratio
Substrate	30	0.2
Solder resist	25	0.45

部に、ゼロから最大変位に達するまで強制変位を与え、そのときに、配線に発生する相当塑性ひずみの増分（相当塑性ひずみ範囲）を求めた。なお、負荷に伴う材料の硬化の影響のため、最初の 0.5 サイクルで発生するひずみと、それ以降の繰返し負荷で発生するひずみの大きさは異なる。しかし、今回の曲げ試験結果における相対的な塑性ひずみの大小を比較する上では問題ないと考え、ここでは、0.5 サイクルまでの解析とした。特異場のひずみは、要素サイズに大きく依存するため、ソルダレジスト開口部の配線の要素は、20 μm 立方の 2 次要素に統一した。相対比較するひずみは、特異点位置の要素で発生する相当塑性ひずみ範囲の要素平均値とした。要素サイズが等しいため、特異点からの距離が等しい位置でのひずみ値を比較することと同義である。

5.1.2 実機の温度サイクル試験 図 11 に、一例として、パッケージ A の解析モデルを示す。全体モデル（図 11 (a)）の粗計算結果を、部分モデル（図 11 (b)）の境界条件として取込み、微細評価部の詳細解析を行う手法（ズーミング解析⁷⁾）により解析した。全体モデルでは、対称性を考慮してパッケージ全体の 1/4 を解析対象とし（両面実装の場合は、さらに、図 11 (a) のように、実装基板の厚さの 1/2 のみを解析対象とした）、対称面の法線方向変位は拘束とした。

パッドとパッド引出し配線の Cu は、図 10 の特性値を用いた（ポアソン比は 0.3、線膨張係数は $17 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ を仮定）。Cu の物性の温度依存性は、 $-55 \sim 125^\circ\text{C}$ の範囲では無視できると仮定した。Cu とはんだの間

(a) Whole model

(b) Local model

Unit: mm

Fig. 11 Two-step (zooming) analysis models of package A

Table 5 Elastic-plastic constants of solder bump

Material	Temperature (°C)	Young's modulus (GPa)	Poisson's ratio	CTE* (10 ⁻⁶ K)	Yield stress (MPa)	Strain hardening exponent (GPa)
60Sn-40Pb (Package B)	-60	31	0.3	26	39	1.1
	0	30	0.3	26	22	0.62
	25	29	0.3	26	16	0.47
	90	23	0.3	26	8.1	0.24
	150	16	0.3	26	3.2	0.10
Sn3.5-Ag-0.75Cu (Package A, C)	-50	41	0.35	23	52	0.98
	-15	41	0.35	23	38	0.69
	27	40	0.35	23	33	0.42
	75	33	0.35	23	23	0.26
	125	21	0.35	23	18	0.11

* Coefficient of thermal expansion

に介在する Ni/Au めっきは、モデルを簡略化するために省略し、Ni/Au 部分もはんだとした。省略によって発生する誤差量を把握するため、Ni/Au めっきをモデル化した場合のパッド引出し配線部のひずみも解析したところ、Ni/Au を省略した場合のひずみに対して、5%程度の増加率にとどまった。Ni/Au は厚さ 10~15 μm とはんだと比較して薄いため、影響が少なかったと考えられる。パッケージ B の 60Sn-40Pb 共晶はんだの弾塑性特性は、文献 9)の繰返しねじり試験による測定値を参照し（せん断応力、せん断ひずみの測定データから、垂直応力、垂直ひずみへの変換にはミーゼスの相当応力、相当ひずみの式を使用）、さらにこれを 2 直線で近似した表 5 に示した値⁹⁾を用いた。はんだに発生する塑性ひずみは十分大きいので、2 直線近似を用いても問題ないと考えたためである。パッケージ A、C の Sn3.5Ag0.75Cu はんだについては、共晶はんだと同様の方法で実測した値に基づき、表 5 に示した 2 直線近似値を用いた。これらの速度依存性が大いのはんだの特性としては、温度サイクルの周期が 20 分（周波数 8.3×10^{-4} Hz）であることを考慮して、試験周波数 10^{-4} Hz のデータを採用した。表 5 の物性値は、周波数 10^{-4} Hz の場合のクリープの影響が含まれた値である。そのため、これとほぼ周波数が等しい温度サイクル試験については、表 5 の物性値を使用して解析を行うことで、簡便にクリープの影響が考慮された解が得られる。配線とはんだ以外の材料については、-55~125°C の範囲では温度依存性のない弾性材料と仮定し、表 6 に示す値を用いた。なお、パッケージ A のチップ接続バンプは、周囲のアンダーフィル材と比較して体積が小さいため、モデルでは省略した。ボンディングワイヤもモデルでは省略している。

はんだが高温で熔融されて接続されることを考慮して、温度サイクルの最高温度での応力をゼロと仮定し、そこを解析の起点として最低温度に達するまでの相当

Table 6 Elastic constants of main components in packages

Component	Young's modulus (GPa)	Poisson's ratio	CTE* (ppm/K)
Chip	190	0.07	3
Mounting board	21	0.2	A, B: 15, C: 19
Substrate	A: 31, B: 20, C: 22	0.2	A: 12, B: 14, C: 15
Mold resin	A, B: 21, C: 18	0.2	A, B: 9, C: 12
Under-fill	6	0.3	26
Die bond	0.5	0.3	120
Al board	70	0.3	23

*CTE: Coefficient of thermal expansion

塑性ひずみ範囲を求めた。曲げ試験のデータと比較するため、ここでも 0.5 サイクルまでの解析とした。また、部分モデルのパッド引出し配線は 20 μm 立方の 2 次要素による分割で統一し、特異点位置の要素で発生する相当塑性ひずみ範囲の要素平均値を求めた。

以上のようにして求められた 3 点曲げ試験と温度サイクル試験で配線に発生する塑性ひずみを相対的に比較することにより、簡便に寿命評価を行うことが可能かどうかを以下で検討した。

5・2 解析結果と考察 図 12 (a)に、曲げ試験時に発生する塑性ひずみ分布の解析例を示す。また、図 12 (b)には、温度サイクル試験においてパッケージのパッド引出し配線に発生する塑性ひずみ分布解析例を示す。図 12(a)のように、曲げ試験を模擬した解析結果では、Ni/Au めっきとの接合端部で配線に最大ひずみが発生した。一方、図 12(b)のように、パッケージの温度サイクル試験では、はんだとの接合端部で配線のひずみが最大となった。いずれも、最大ひずみの位置は、実際のクラック発生位置と一致した。なお、配線部の応力状態は、曲げ試験片、パッケージいずれの場合も、配線に平行な方向の応力を主とする 1 軸応力状態に近い状態であった。

図 5, 6 に示した試験結果を、縦軸を変位ではなく、

(a) Bending sample (b) Package A

Fig. 12 Distribution of plastic strain in wiring

(a) Data of packages and bending samples
with width of wiring in range from 100 to 200 μm (b) Data of packages and bending samples
with thickness of wiring in range from 15 to 35 μm

Fig. 13 Relation between plastic strain in wiring and life

配線の最大相当塑性ひずみ範囲の解析値を用いて整理し直したグラフを図 13 に示す。また、温度サイクル試験でパッケージのパッド引出し配線に発生する塑性ひずみの解析値と寿命の関係も同グラフ上にプロットした。変位で整理した図 5 では、配線幅、Ni/Au めっき厚さ依存性が見られたが、塑性ひずみで整理した図 13 (a) 中の曲げ試験のデータは、配線幅、Ni/Au 厚さに大きく依存せず、ほぼ同一直線上に分布することがわかる。配線厚さ、Ni/Au めっき厚さが異なる場合の図 6 のグラフについても塑性ひずみで整理したところ、図 13 (b) の曲げ試験データは、ほぼ同一直線上に分布

した。これは、図 13 (a) の直線とほぼ一致する。さらに、図 13 に示したパッケージの温度サイクル試験のデータも、曲げ試験データが分布した直線と、ほぼ同一直線上に分布した。このことから、パッド引出し配線の塑性ひずみを解析し、これと曲げ疲労試験の塑性ひずみと寿命のデータを比較することにより、実機の温度サイクル試験での寿命を簡便に予測することが可能であると考えられる。

変位で整理した図 5 において、配線幅、Ni/Au めっき依存性が見られた理由は、以下のように考えられる。図 14 に、配線のひずみの、配線幅と Ni/Au めっき厚さ依存性を解析した結果を示す。図 14 から、ひずみの配線幅依存性は幅 100~200 μm の範囲では小さく、Ni/Au めっき厚さへの依存性の方が大きいことがわかる。したがって、図 5 の分布は、Ni/Au めっき厚さの差異の影響が表れたものと考えられる。一方、図 15 には、配線ひずみの配線厚さと Ni/Au めっき厚さ依存性を示す。配線厚さの変化に対しては、ひずみが変化

Fig. 14 Dependence of strain in wiring on width of wiring and thickness of Ni/Au

Fig. 15 Dependence of strain in wiring on thickness of wiring and Ni/Au

することを示している。しかし、配線厚さの影響が Ni/Au めっき厚さの影響によって相殺されたため、図 6 のプロット点は、配線厚さ、Ni/Au めっき厚さに依存しない同一直線上に分布したと考えられる。

塑性ひずみで整理した図 13 (a)において、最も配線幅の小さい幅 100 μm の場合のデータは、同じ塑性ひずみの値に対する寿命が、幅 150, 200 μm の場合の寿命よりも若干短くなる傾向が認められる。また、図 13 (b)では、最も厚さの薄い厚さ 15 μm のデータが、厚さ 25, 35 μm のプロット点から若干外れる傾向が認められる。これらのことから、配線幅 100~200 μm 、厚さ 15~35 μm の範囲を著しく逸脱する場合には、今回得られたひずみと寿命の関係から外れる可能性が考えられるので注意が必要である。しかし、パッケージのパッド引出し配線は、ほとんどの場合この配線幅、厚さの範囲内なので、実用上は問題ないとする。

6. 結 言

NSMD (Non Solder Mask Defined) はんだ接続用パッドを有する半導体パッケージの、パッド引出し配線疲労強度評価手法について検討し、以下の結論を得た。

- (1) 曲げ試験による配線の疲労試験方法を考案し、配線の寿命データを取得した。
- (2) 弾塑性解析で得られる曲げ試験で配線に発生する塑性ひずみと、寿命の関係は、配線の構造寸法によらず、同一直線上に分布することを明らかにした (配線幅 100~200 μm 、厚さ 15~35 μm の場合)。
- (3) 温度サイクル試験で実機パッケージのパッド引出し配線に発生する塑性ひずみを解析し、これと曲げ疲労試験で得られた塑性ひずみと寿命の関係を比較することにより、実機パッケージパッド引出し配線の寿命を実用上十分な精度で簡便に予測できることを明らかにした (配線幅 100~200 μm 、厚さ 15~35 μm の場合)。

7 参考文献

- 1) Mawer, A., Vo, N., Johnson, Z. and Lindsay, W. *Proc. 49th ECTC*(1999-6), pp. 118-124.
- 2) Naka, Y., Yaguchi, A., Kimoto, R. and Miwa, T., *Proc. 14th Microelectronics Symposium*(2004-10), pp. 313-316.

- 3) Tanie, H., Terasaki, K. and Naka, Y., *Proc. 17th Computational Mechanics Conference*(2004-11), pp. 791-792.
- 4) *Atlas of Stress-Strain Curves, ASM International*(2002).
- 5) Maki, K., *Applied Physics*, Vol. 57, No. 12 (1998), pp. 1856-1867.
- 6) JSME ed., *JSME Mechanical Engineers' Handbook, Fundamentals, Materials and Mechanics*, (1994), p. 122, JSME.
- 7) Naka, Y., Saito, N. and Naito, T., *Proc. 14th Computational Mechanics Conference* (2001-11), pp. 469-470.
- 8) Kitano, M., Kawai, S. and Shimizu, K., *Trans. JEME, Series A*, Vol. 54, No. 505 (1988), pp. 1709-1715.
- 9) Naka, Y., Tanaka, N. and Naito, T., *J. Japan Institute of Electronics Packaging*, Vol. 7, No. 1 (2004), pp. 40-46.