棒状ヘマタイト粒子分散系の逆磁気粘性効果に及ぼす スピン回転ブラウン運動の影響*

佐藤 明^{*1}

Influence of the Spin Rotational Brownian Motion on the Negative Magneto-Rheological Effect in a Dispersion Composed of Rod-Like Hematite Particles

Akira SATOH^{*1}

^{*1} Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University,
84-4, Ebinokuchi, Tsuchiya-aza, Yuri-honjo, 015-0055 Japan

We have shown the basic equation of the orientational distribution function of prolate spheroidal hematite particles that conduct the rotational Brownian motion in a simple shear flow under an applied magnetic field. The equation has been solved numerically in order to investigate mainly the influence of the spin rotational Brownian motion on the orientational distribution, the negative magneto-rheological effect and the characteristics of magnetization. A prolate spheroidal hematite particle has an important characteristic that it is magnetized in a direction normal to the particle axis. The main results obtained in the present study are summarized as follows. The present results are in good agreement with those of the theory without that motion in that the position and the height of a peak of the orientational distribution and also the whole distribution shape agree significantly well with each other. Hence, it is seen that the spin rotational Brownian motion does not significantly influence the orientational distribution. In contrast, the spin rotational Brownian motion has a quantitative effect on the negative viscosity, although the dependence of the negative viscosity on the magnetic field strength is in qualitatively good agreement with that of the theory without the spin rotational Brownian motion: the effect of the spin rotational Brownian motion quantitatively appears as a significant decrease in the negative viscosity effect. Moreover, the negative magneto-rheological effect can be obtained for a larger aspect ratio or for a more prolate hematite particle. Since the magnetization has a strong relationship with the orientation of the magnetic moment, the effect of the spin rotational Brownian motion appears in this characteristic more significantly.

Key Words : Magnetic Colloidal Dispersion, Negative Magneto-Rheological Effect, Simple Shear Flow, Prolate Spheroidal Particle, Orientational Distribution Function, Negative Viscosity, Magnetization

1. 緒 言

印加磁場の影響下では磁性粒子は磁気モーメントを磁場方向に配向させようとする性質から、磁性粒子を懸濁した磁性粒子サスペンションは凝集現象および印加磁場の方向や流れ方向に依存した特徴的な配向分布、さらには、自己組織化などの性質を示す⁽¹⁾⁻⁽³⁾。これらの諸特性を印加磁場などで効果的に制御できれば、非常に魅力的な機能性流体としての応用が期待できる。磁性粒子の応用としては、コロイド物理工学の分野では、高密度磁気記録材料⁽⁴⁾⁽⁵⁾や光素子⁽⁶⁾⁻⁽¹⁰⁾などへの応用展開の可能性が研究されてきた。流体工学の分野では、主に磁場の印加により生じる粘度増加に起因する磁気粘性効果を効果的に利用したアクチュエータやダンパーへの応用を念頭に置いて研究がなされてきた⁽⁹⁾。さらに最近では、表面改質技術への応用を念頭において、非球状磁性粒子の磁場中での自己組織化の発現現象⁽¹¹⁾や物質表面での磁性粒子の配向制御や相転移の現象⁽¹²⁾の解明の研究へと研究展開が計られてきた。

近年の磁性粒子の創製技術の進展と相まって、従来の球状磁性粒子の他に、棒状粒子、扁平粒子、キューブ状粒子などの種々の形状の磁性粒子を調製することが可能になってきている⁽¹³⁾⁻⁽²³⁾。それら磁性粒子を母液に分散させて磁性サスペンションとすることで、異なる特性を示す機能性流体としての応用展開が計られる段階にきている。本研究室ではモンテカルロ法やブラウン動力学法などの分子シミュレーション法を駆使して、磁性サスペンションにおける凝集現象とレオロジー特性の関係を系統的に研究してきた⁽¹⁾⁽²⁴⁾。最近では、ブラウン運動の誘起法

* 原稿受付 2011 年 12 月 21 日

^{*1} 正員, 秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科
(〒015-0055 秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口 84-4)

E-mail: asatoh@akita-pu.ac.jp

を組み込んだ格子ボルツマン法による多体流体力学的な相互作用を考慮した方法を構築し、磁性粒子の運動とまわりの流体の運動を同時に解いて磁性粒子の凝集現象を解析している⁽²⁵⁾。

磁性サスペンションにおける非球状磁性粒子の配向分布は印加磁場の強さならびにせん断流のずり速度の大きさに依存し、磁気粘性効果に大きな影響を与える。球状磁性粒子とは異なり、非球状磁性粒子サスペンションの流れ場中での分子シミュレーションは現在でもかなりの困難の伴う。このような背景から、線形流れ場である単純せん断流を対象として、棒状磁性粒子の配向特性とレオロジー特性の関係を、配向分布関数の基礎方程式を構築しその方程式をガラキン法などの準解析的な方法や数値解析法で解くことにより解明してきた⁽²⁶⁾⁻⁽²⁸⁾。さらに、粒子軸方向と垂直に磁化された棒状や扁平のヘマタイト粒子を分散した磁性サスペンションを対象とした解析へと研究を展開してきた⁽²⁹⁾⁻⁽³¹⁾。棒状ヘマタイト粒子サスペンションの場合、印加磁場の方向によって、磁気特性に基づく粘度が負になるという逆磁気粘性効果を理論的に世界で初めて見出すに至っている⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾。ごく最近、回転粘度計による注意深い実験により、この逆磁気粘性効果が生じることを実験的に証明することにも成功している⁽³²⁾。現在、高精度の実験データが種々の条件下で広範囲に取得できるように、さらなる洗練された実験装置の構築を進めている段階である。

前報⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾の逆磁気粘性効果を初めて理論的に予測した理論解析では、その取り扱いの困難さから、粒子のスピン回転ブラウン運動が無視できると仮定して基礎方程式の構築を行った。すなわち、粒子軸に垂直に磁化された磁気モーメントは、粒子方向が与えられた状態に対して、磁気モーメントと磁場との相互作用のエネルギーが必ず最小になる方向に配向すると仮定して、理論解析が行われたものである。しかしながら、ごく最近、扁平磁性粒子を対象とした理論構築に際して、通常回転ブラウン運動に加えて、スピン回転ブラウン運動を考慮した配向分布関数の基礎方程式の構築に成功している⁽³¹⁾。

本研究の目的は、扁平ヘマタイト粒子の理論を棒状ヘマタイト粒子サスペンションの配向分布の理論構築に応用することで、粒子のスピン回転ブラウン運動が粒子の配向分布特性や逆磁気粘性効果に及ぼす効果を詳細に検討することにある。具体的には、配向分布関数の基礎方程式を示しその方程式を数値的に解くことにより、粒子の配向分布の磁場の強さへの依存性、および、逆磁気粘性効果への印加磁場の強さならびにずり速度の大きさの影響を、スピン回転ブラウン運動を考慮した場合の本理論と考慮しない理論の結果を比較することで、スピン回転ブラウン運動の影響を詳細に解明する。

主な記号

c : $= \cos \phi$	$\dot{\gamma}$: ずり速度
C : $= \cos \theta$	$(\delta_x, \delta_y, \delta_z)$: 実験室座標系の各軸方向の単位ベクトル
e : 粒子の方向を表す単位ベクトル	$(\delta_\theta, \delta_\phi, \delta_r)$: 粒子座標系の各軸方向の単位ベクトル
(e_{11}, e_{12}) : 粒子軸に垂直なお互い直交する軸の方向を表す単位ベクトル	δ_ψ : n の方向変化を規定する単位ベクトル
E : 変形速度テンソル	ε : Eddington のイプシロン
h : 磁場方向を表す単位ベクトル	η_s : 母液の粘度
H : 印加磁場 ($H= H $)	$\eta_{yx}^{(m)}$: せん断粘度
k : ボルツマン定数	η_{yx}^M : 粘度 ($= \eta_{yx}^{(m)} / (\eta_s n V_p)$)
m : 磁気モーメント ($m= m $)	(θ, ϕ) : 粒子の方向を規定する角度
n : 粒子の数密度	μ_0 : 真空の透磁率
n : 磁気モーメントの方向を表す単位ベクトル	ξ : 磁場の影響の大きさを表す無次元パラメータ ($= \mu_0 m H / kT$)
Pe : ペクレ数 ($= \eta_s \dot{\gamma} Y^C / kT$)	$\tau_{yx}^{(m)}$: 磁気力に起因するせん断応力
r_p : 粒子のアスペクト比	$\tau^{(m)}$: 磁気力に起因する応力テンソル
s : $= \sin \phi$	ψ : 磁気モーメントの方向を規定する角度
S : $= \sin \theta$	Ψ : 配向分布関数
T : 流体の温度	$\Psi_{\theta\phi}$: スピン角 ψ に関して積分した後の配向分布関数

T : 粒子に作用するトルク	ω : 粒子の角速度
$T^{(Br)}$: 回転ブラウン運動を誘起するトルク	Ω : 単純せん断流の回転角速度
$T^{(v)}$: 流体から粒子に作用する粘性力に基づくトルク	上付き添字
$T^{(m)}$: 磁気力により粒子に作用するトルク	
U : 単純せん断流の速度ベクトル	$ $: 粒子軸に平行な方向の成分 (ベクトル)
V_p : 細長回転楕円体の体積	$\perp$: 粒子軸に垂直な方向の成分 (ベクトル)
X^C, Y^C, Y^H : 抵抗係数を規定する抵抗関数	$*$: 無次元量

2. 粒子モデル

本研究では、棒状ヘマタイト粒子⁽⁶⁾のモデル化として、図1に示すような細長回転楕円体粒子でモデル化する。粒子は粒子の軸方向とは垂直な方向に磁化されているものとする。粒子の方向を表す単位ベクトルを $\mathbf{e}$ 、粒子軸に垂直な方向の磁気モーメントを $\mathbf{m} (=m\mathbf{n})$ 、その方向を表す単位ベクトルを $\mathbf{n}$ とする。このようなモデルを用いると、一様磁場 $\mathbf{H}$ 中における粒子と磁場との相互作用のエネルギー U と、粒子に作用するトルク $\mathbf{T}^{(m)}$ はそれぞれ次のように表される。

$$U = -\mu_0 m H \mathbf{n} \cdot \mathbf{h}, \quad \mathbf{T}^{(m)} = \mu_0 m H \mathbf{n} \times \mathbf{h} \quad (1)$$

ここに、 μ_0 は真空の透磁率、 $H=|\mathbf{H}|$ 、 $\mathbf{h}$ は磁場方向を表す単位ベクトルである。

粒子軸に垂直な方向に磁気モーメントを有する場合、粒子の配向は粒子の方向 $\mathbf{e}$ と磁気モーメントの方向 $\mathbf{n}$ の両方を与える必要がある。このことは、粒子軸に垂直な軸まわりの通常の回転運動と粒子軸まわりのスピン運動を同時に考慮した解析をする必要があることを意味する。従って、通常の回転ブラウン運動とスピン運動の回転ブラウン運動の両方を基礎方程式に組み込むような理論構築が必要となる。前報⁽³⁾の扁平ヘマタイト粒子を対象した理論解析において、スピン回転ブラウン運動を考慮した基礎方程式の構築をすでに行っている。本研究の棒状ヘマタイト粒子の場合、抵抗関数を棒状ヘマタイト粒子の抵抗関数に置き換えれば、扁平ヘマタイト粒子の基礎方程式がそのまま成り立つ。従って、次節においては配向分布関数に関する基礎方程式の構築の概略を述べることにする。

Fig.1 Magnetic prolate spheroidal particle in a simple shear flow

3. 単純せん断流中における粒子の回転運動

図1に示すように、回転角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 、変形速度テンソル $\boldsymbol{E}$ で表される単純せん断流中で、棒状粒子が回転ブラウン運動を行いながら回転運動しているものとする。粒子中心を原点とする直交座標系を設定し、粒子の方向 $\boldsymbol{e}$ は z 軸からの天頂角 θ ならびに x 軸からの方位角 ϕ で与えられるものとする。ずり速度を $\dot{\gamma}$ とすれば単純せん断流は $\boldsymbol{U} = (\dot{\gamma}y, 0, 0)$ で表される。xyz 座標系を z 軸まわりに ϕ 角、その後回転した座標系の y 軸まわりに θ 角回転させて z 軸を粒子方向 $\boldsymbol{e}$ に一致させることにより、新しい直交座標系 $x'y'z'$ 座標系を考える。各軸方向の単ベクトルを $(\delta_\theta, \delta_\phi, \delta_r)$ とすれば、xyz 座標系の単位ベクトル $(\delta_x, \delta_y, \delta_z)$ とは次の関係にある。

$$\delta_r = S c \delta_x + S s \delta_y + C \delta_z, \quad \delta_\theta = C c \delta_x + C s \delta_y - S \delta_z, \quad \delta_\phi = -s \delta_x + c \delta_y \quad (2)$$

ただし、表現の簡単化のため $S = \sin\theta$, $C = \cos\theta$, $s = \sin\phi$, $c = \cos\phi$ なる簡略表現を用いている。 z' 軸が粒子方向に一致するので $\boldsymbol{e} = \delta_r$ となる。磁気モーメントの方向 $\boldsymbol{n}$ を規定するために、粒子軸に垂直なお互い直交する2軸を設定する。それらの方向の単位ベクトルを $(\boldsymbol{e}_{\perp 1}, \boldsymbol{e}_{\perp 2})$ で表すと、ここでは $(\boldsymbol{e}_{\perp 1}, \boldsymbol{e}_{\perp 2}) = (\delta_\theta, \delta_\phi)$ とする。図1に示すように、この一組の単位ベクトルで定義される平面内での $\boldsymbol{e}_{\perp 1}$ 方向の軸からの角度 ψ を用いて磁気モーメントの方向 $\boldsymbol{n}$ を次のように表すことができる。

$$\boldsymbol{n} = \cos\psi \boldsymbol{e}_{\perp 1} + \sin\psi \boldsymbol{e}_{\perp 2} = (C c \cos\psi - s \sin\psi) \delta_x + (C s \cos\psi + c \sin\psi) \delta_y - S \cos\psi \delta_z \quad (3)$$

後の解析のために、 $\boldsymbol{n}$ の方向変化を規定する単位ベクトル δ_ψ を $\delta_\psi = \boldsymbol{e} \times \boldsymbol{n}$ で定義する。すなわち、

$$\delta_\psi = \boldsymbol{e} \times \boldsymbol{n} = (-s \cos\psi - C c \sin\psi) \delta_x + (c \cos\psi - C s \sin\psi) \delta_y + (S \sin\psi) \delta_z \quad (4)$$

粒子の回転ブラウン運動を取り扱うような微粒子の場合、通常慣性項は省略できる。もし回転ブラウン運動を誘起するランダムトルクが粒子に働いていなければ、単純せん断流中における粒子の角速度 $\boldsymbol{\omega}$ は粒子に作用するトルク $\boldsymbol{T}$ と容易に関係づけることができる。この式は、軸対称粒子の場合、軸に平行な方向の回転運動と垂直な方向の回転運動に分解できる。平行な方向の成分（ベクトル）を下付き添字 $\parallel$ 、垂直な方向の成分を $\perp$ の下付き添字を付して表すと、それぞれ次のように表される。

$$\boldsymbol{\omega}_{\parallel} = \boldsymbol{\Omega}_{\parallel} - \frac{1}{\eta_s X^C} \boldsymbol{T}_{\parallel}, \quad \boldsymbol{\omega}_{\perp} = \boldsymbol{\Omega}_{\perp} - \frac{1}{\eta_s Y^C} \boldsymbol{T}_{\perp} - \frac{Y^H}{Y^C} (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{e} \boldsymbol{e}) : \boldsymbol{E} \quad (5)$$

ここに、 X^C , Y^C , Y^H は回転楕円体の形状に基づく抵抗係数を規定する抵抗関数、 $\boldsymbol{\varepsilon}$ は Eddington のイプシロンで3階のテンソル、 η_s は母液の粘度である。長軸方向の長さを $2a$ 、短軸方向の長さを $2b$ とすれば、形状関数は次のように表される¹⁾。

$$\frac{X^C}{8\pi a^3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\hat{s}^3(1-\hat{s}^2)}{2\hat{s}-(1-\hat{s}^2)L}, \quad \frac{Y^C}{8\pi a^3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\hat{s}^3(2-\hat{s}^2)}{-2\hat{s}+(1+\hat{s}^2)L}, \quad \frac{Y^H}{8\pi a^3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\hat{s}^5}{-2\hat{s}+(1+\hat{s}^2)L} \quad (6)$$

ただし、 $\hat{s}$, L は次のとおりである。

$$\hat{s} = \sqrt{1 - b^2/a^2}, \quad L = L(\hat{s}) = \ln \left(\frac{1+\hat{s}}{1-\hat{s}} \right) \quad (7)$$

一様磁場が作用する単純せん断流中において回転運動する回転楕円体に作用するトルクは次のような寄与が考えられる。まず、まわりの流体から粒子に作用する粘性力に基づくトルク $\boldsymbol{T}^{(f)}$ は、式(5)より次のように書ける。

$$\boldsymbol{T}_{\parallel}^{(f)} = \eta_s X^C (\boldsymbol{\Omega}_{\parallel} - \boldsymbol{\omega}_{\parallel}), \quad \boldsymbol{T}_{\perp}^{(f)} = \eta_s Y^C (\boldsymbol{\Omega}_{\perp} - \boldsymbol{\omega}_{\perp}) - \eta_s Y^H (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{e} \boldsymbol{e}) : \boldsymbol{E} \quad (8)$$

一様磁場と粒子の磁気モーメントの相互作用により、粒子に作用するトルク $\boldsymbol{T}^{(m)}$ は式(1)より次のようになる。

$$\mathbf{T}_{\perp}^{(m)} = \mu_0 m H [\mathbf{n} \times \mathbf{h} - \{\mathbf{e} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{h})\} \mathbf{e}], \quad \mathbf{T}_{\parallel}^{(m)} = \mu_0 m H \{\mathbf{e} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{h})\} \mathbf{e} \quad (9)$$

最後に、回転ブラウン運動を誘起するトルク $\mathbf{T}^{(Br)}$ は、次節で定義する配向分布関数 Ψ を用いて次のように表される。

$$\mathbf{T}_{\parallel}^{(Br)} = -kT \mathbf{n} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} (\ln \Psi), \quad \mathbf{T}_{\perp}^{(Br)} = -kT \mathbf{e} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} (\ln \Psi) \quad (10)$$

第1式が粒子軸まわりのスピン運動に寄与する回転ブラウン運動により作用するトルク、第2式が通常の回転ブラウン運動によるトルクである⁽³³⁾。なお、 k はボルツマン定数、 T は流体の温度である。式(10)に現れた演算子は次のとおりである。

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} = \delta_{\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + \delta_{\phi} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} = \delta_{\psi} \frac{\partial}{\partial \psi} \quad (11)$$

前述したように、粒子の回転ブラウン運動を取り扱うような微粒子の場合、通常慣性項は省略できるので、粒子軸まわりのトルク、ならびに、粒子方向に垂直な軸まわりのトルクはそれぞれ釣り合わなければならない。このことにより、粒子方向の時間変化ならびに磁気モーメントの方向の時間変化の式が次のように得られる。

$$\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\omega}_{\perp} \times \mathbf{e} = \boldsymbol{\Omega}_{\perp} \times \mathbf{e} + \frac{Y^H}{Y^C} \{\mathbf{E} \cdot \mathbf{e} - (\mathbf{E} : \mathbf{e}\mathbf{e})\mathbf{e}\} - \frac{kT}{\eta_s Y^C} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} (\ln \Psi) - \frac{\mu_0 m H}{\eta_s Y^C} (\mathbf{e} \cdot \mathbf{h}) \mathbf{n} \quad (12)$$

$$\dot{\mathbf{n}} = \boldsymbol{\omega}_{\parallel} \times \mathbf{n} = \boldsymbol{\Omega}_{\parallel} \times \mathbf{n} - \frac{kT}{\eta_s X^C} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} (\ln \Psi) + \frac{\mu_0 m H}{\eta_s X^C} \{\mathbf{e} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{h})\} \delta_{\psi} \quad (13)$$

4. 磁性粒子の配向分布関数の方程式

4・1 配向分布関数の基礎方程式の構築

図1に示したような座標系を用いると、粒子の方向および磁気モーメントの方向が (θ, ϕ, ψ) から $(\theta+d\theta, \phi+d\phi, \psi+d\psi)$ の微小範囲内に見出される確率が $\Psi(\theta, \phi, \psi) \sin\theta d\theta d\phi d\psi$ で表されるとき、 Ψ を配向分布関数と定義する。この配向分布関数を用いると、粒子の配向(磁気モーメントの方向も含む)に依存する任意の物理量 $G(\theta, \phi, \psi)$ の平均値 $\langle G \rangle$ は、次のように書ける。

$$\langle G \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} G(\theta, \phi, \psi) \Psi \sin\theta d\theta d\phi d\psi \quad (14)$$

この式は後に粘度を求めるときに用いられる。

配向分布関数 Ψ は次式で表される連続の式を満足しなければならない。

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \cdot (\dot{\mathbf{e}} \Psi) - \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \cdot (\dot{\mathbf{n}} \Psi) = -\Psi \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \cdot \dot{\mathbf{e}} - \dot{\mathbf{e}} \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{e}} - \Psi \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \cdot \dot{\mathbf{n}} - \dot{\mathbf{n}} \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{n}} \quad (15)$$

式(15)に先に求めた式(12),(13)を代入し演算を実行すると、配向分布関数の基礎方程式が得られる。

さて、図1に示すように、本研究の場合単純せん断流という定常流を取り扱っており、磁場はせん断流と垂直方向の y 軸方向に印加されていると仮定する。角速度と変形速度テンソルをずり速度 $\dot{\gamma}$ で無次元化し、無次元化した量を上付き添字*を付して表すことにすると、配向分布関数の基礎方程式は次のようになる。

$$\Psi \left[3 \frac{Y^H}{Y^C} (\mathbf{E}^* : \mathbf{e}\mathbf{e}) + \frac{\xi}{Pe} \left\{ \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} (\mathbf{e} \cdot \mathbf{h}) \cdot \mathbf{n} + (\mathbf{e} \cdot \mathbf{h}) \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \cdot \mathbf{n} \right\} - \frac{\xi}{Pe} \cdot \frac{Y^C}{X^C} \left\{ \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \{\mathbf{e} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{h})\} \cdot \delta_{\psi} \right\} \right]$$

$$\begin{aligned}
& + \left[-(\mathbf{\Omega}_{\perp}^* \times \mathbf{e}) - \frac{Y^H}{Y^C} (\mathbf{E}^* \cdot \mathbf{e}) + \frac{\xi}{Pe} \{(\mathbf{e} \cdot \mathbf{h}) \mathbf{n}\} \right] \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{e}} + \frac{1}{Pe} \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \right) \Psi + \frac{1}{Pe} \cdot \frac{Y^C}{X^C} \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \right) \Psi \\
& + \left[-(\mathbf{\Omega}_{\parallel}^* \times \mathbf{n}) - \frac{\xi}{Pe} \cdot \frac{Y^C}{X^C} \{ \mathbf{e} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{h}) \} \delta_{\psi} \right] \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{n}} = 0
\end{aligned} \quad (16)$$

式(16)に現れた ξ と Pe は現象を特徴づける無次元パラメータであり, $\xi = \mu_0 m H / kT$, $Pe = \eta_s \dot{\gamma} Y^C / kT$ である. なお, ξ は回転ブラウン運動の影響に対する磁場の影響の大きさを, Pe はペクレ数と呼ばれ回転ブラウン運動の影響に対するせん断流による粘性力の影響の大きさを表す. 式(16)が解くべき配向分布関数 Ψ の基礎方程式である. 粒子のアスペクト比 $r_p = a/b$, 無次元パラメータ ξ と Pe の値が与えられれば, 式(16)を解くことができる. なお, この式に現れた演算子は次のとおりである.

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{e}} = \frac{C}{S} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{S^2 \partial \phi^2}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial^2}{\partial \psi^2} \quad (17)$$

配向分布関数の基礎方程式を解く方法として, 球関数で解を展開してガラーキン法で解くような準解析的な方法で解くのは非常に困難である. 従って, 前報⁽¹⁾では差分法による反復計算法で解く方法を採用している. 本研究もこの反復法に基づいた計算法で解く.

4・2 粘度の評価法

本研究では粒子の磁気モーメントと印加磁場との相互作用に起因して発生する粘度に着目する. 磁場と粒子との相互作用に基づくトルクに起因する応力テンソル $\boldsymbol{\tau}^{(m)}$ は数密度 n の希釈分散系の場合には次のように書ける⁽¹⁾.

$$\boldsymbol{\tau}^{(m)} = -\frac{n}{2} \langle \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{T}^{(m)} \rangle \quad (18)$$

図1に示した y 軸方向の印加磁場中における単純せん断流の場合, せん断粘度 $\eta_{yx}^{(m)}$ はせん断応力 $\tau_{yx}^{(m)}$ から次のように定義される.

$$\eta_{yx}^{(m)} = \tau_{yx}^{(m)} / \dot{\gamma} = \frac{n}{2\dot{\gamma}} \langle T_z^{(m)} \rangle = \frac{n}{2\dot{\gamma}} \mu_0 m H \langle C c \cos \psi - s \sin \psi \rangle \quad (19)$$

希釈分散系を対象としていることから, 前報⁽³⁾と同様に, 次式で定義される粘度 η_{yx}^M に着目する.

$$\eta_{yx}^M = \eta_{yx}^{(m)} / (\eta_s n V_p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\xi}{Pe} \cdot \frac{Y^C}{V_p} \langle C c \cos \psi - s \sin \psi \rangle \quad (20)$$

ここに, V_p は細長回転楕円体の体積で $V_p = (4\pi/3) ab^2$ である.

5. 結果と考察

5・1 粒子の配向分布に及ぼすスピン回転ブラウン運動の影響

前報⁽¹⁾の解析では磁気モーメントの方向が, 与えられた粒子方向 (θ, ϕ) に対して, 磁気モーメントと磁場との相互作用のエネルギーが最小となる方向を向いていると仮定した. すなわち, 粒子軸まわりの回転運動が通常の回転運動に対して無視できる場合に対する解析を行った. 本研究においては, そのような仮定を設けず, 粒子の配向特性や逆磁気粘性効果に及ぼすスピン回転ブラウン運動の影響を詳細に検討することを試みる. まず本項では配向分布関数の結果を論ずる.

本研究の対象としている配向分布関数 $\Psi(\theta, \phi, \psi)$ は粒子方向を表す角度 (θ, ϕ) および磁気モーメントの方向を表す角度 ψ の関数であるので, 前報の結果と比較するためには, 配向分布関数 $\Psi(\theta, \phi, \psi)$ をスピン角 ψ に関して積分

した配向分布関数 $\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi)$ を比較する必要がある。この関数は次式の右辺の積分を数値積分することにより得られる。

$$\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi) = \int_0^{2\pi} \Psi(\theta, \phi, \psi) d\psi \quad (21)$$

$\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi)$ の値が大きいということは、その方向に粒子が配向する確率が大きいということに注意されたい。

図 2 は粒子のアスペクト比を $r_p=15$ 、ペクレ数を $Pe=5$ と取って得られた配向分布関数 $\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi)$ の結果であり、磁場の強さを $\xi=1, 5, 10$ と 3 通りに取った分布が図 2(a), (b), (c) にそれぞれ示してある。また、それらの図に対応して、前報⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾のスピン回転ブラウン運動を無視した理論による結果を図 3 に示す。配向分布の定量的な相違を明確に把握できるように、 $\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi)$ のピーク値を通して一つの角度だけを変化させたときの配向分布関数の変化を図 4 に示す。図 4(a) は本理論の結果、図 4(b) はスピン回転ブラウン運動を考慮しない前報の結果である。なお、配向分布関数 $\Psi_{\theta\phi}(\theta, \phi)$ は θ に関して $\theta=\pi/2$ で対称であり、 ϕ に関しては周期 π の周期関数である。また、図 2 と図 3 の対応する結果を比較する場合、分布形状の特徴を把握しやすいうように、同じ色(白黒にした場合は濃さ)は配向分布関数の同じ値を取るようにグラフ化していることに注意されたい。

図 2(a) の場合、磁場が弱くせん断流がある程度支配的なので、流れ方向 (x 軸方向) にかなり傾いた $\theta \approx 25^\circ$ でピーク値を有する。磁場が強い場合とは異なり、磁気モーメントを磁場方向 (y 軸方向) に一致させて θ 方向に自由に回転するような、 θ 方向の変化に対して尾根状のピークを有する分布とはなっていない。すなわち、磁性を有さない高分子のように一点のピーク値を有する分布となっている。図 2(b) のようにせん断流と印加磁場の影響が同程度に支配的な場合、磁場の影響でピーク値が $\xi=1$ の場合よりも磁場方向に近い $\theta \approx 8^\circ$ で生じるようになり、さらに一点ピーク型の特徴から、 θ 方向に沿った尾根状のピークを有する分布になる。さらに磁場を強くした $\xi=10$ の場合である図 2(c) においては、尾根状のピーク値は $\phi \approx 2^\circ$ で生じ θ 方向に沿ってほぼ変化しない。これは、磁気モーメントを磁場方向に一致させ、粒子の向きはそれと直角方向である $\phi=0^\circ$ の平面内を θ 角に依存せずほぼ等確率で配向するような分布となることを意味している。さらに注目すべきこと、印加磁場を強くするほど、 ϕ 角の狭い領域でピーク値を有するようになるが、ピーク値はそれほど大きな値にならず、 $\xi=10$ のときですらピーク値は 0.22 程度である。この特徴は粒子軸方向に磁気モーメントを有する磁性棒状粒子の場合の 2.0 程度の一点型ピーク値を有する分布の特徴⁽²⁹⁾とは大きく異なる。本ヘマタイト粒子の場合、強磁場下においては、磁気モーメントを磁場方向に一致させ、そのまわりに粒子がせん断流下で自由に回転できることから、ピーク値の低い尾根状のピーク値を有する分布となることがわかる。このように、 θ 角の狭い領域に粒子の配向が限定されないことが、後に示す逆磁気粘性効果の複雑な特徴を与えることになる。

さて、スピン回転ブラウン運動を無視した前報の理論⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾の結果である図 3 および図 4(b) との比較検討を行う。図 3 の配向分布関数は本理論の結果と、ピークの位置および高さ、ならびに、分布全体にわたって非常によく一致していることがわかる。図 4 の 2 次元分布曲線からも、定量的な一致が非常によいことが裏付けられる。若干の相違は、 θ 角がゼロに近づくほど、前報の理論による分布が多少大きくなる傾向があることである。例えば、 $\xi=10$ の場合、本理論では $\theta=0^\circ$ で $\Psi_{\theta\phi} \approx 0.2$ の値を与えるが、前報の理論では $\Psi_{\theta\phi} \approx 0.21$ の値を与えている。これはスピン回転ブラウン運動の影響で粒子が磁場方向からずれることによる影響がいくぶん顕著に現れるからである。なお、粒子の回転に関するすべてのブラウン運動を無視すると、粒子は磁場の作用下で $\theta=0^\circ$ に配向することになることから、スピン回転ブラウン運動を無視した前報の理論の分布が、本理論の分布よりも $\theta=0^\circ$ で多少大きな値を取ることが理解できる。以上のように、粒子のスピン回転ブラウン運動は粒子の配向分布に大きな影響を与えないことは非常に興味深いことであるが、後に示すように、粘度には大きな影響を及ぼすことになる。

5・2 粒子の配向分布の定量的な特徴

本項では配向分布関数 $\Psi(\theta, \phi, \psi)$ のピーク値を与える (θ, ϕ, ψ) を中心に他の二つの角度を一定に保ち、一つの角度だけを変化させたときの配向分布関数の変化を論じる。このような変化に着目することで、配向分布形状に及ぼす回転ブラウン運動の影響を詳細に検討することができる。図 5 はそのような配向分布関数の角度依存性をペクレ数 $Pe=5$ に取って得た結果であり、図 5(a), (b), (c) はそれぞれ磁場の強さを $\xi=1, 5, 10$ として得たものである。

Fig.2 Orientational distribution function for $Pe=5$ by the present theory: (a) $\xi=1$, (b) $\xi=5$ and (c) $\xi=10$

Fig.3 Orientational distribution function for $Pe=5$ without spin BM: (a) $\xi=1$, (b) $\xi=5$ and (c) $\xi=10$

Fig.4 Profiles of the orientational distribution function for $Pe=5$: (a) the present theory and (b) the previous theory without spin BM

Fig.5 Dependence of the orientational distribution function on the angle θ , ϕ and ψ for $Pe=5$: (a) $\xi=1$, (b) $\xi=5$ and (c) $\xi=10$

なお、配向分布関数が $\phi=0^\circ, \psi=90^\circ$ でピークを有するということは、磁気モーメントが磁場方向 (y 軸方向) を最も配向しやすいことを意味している。また、縦軸の尺度が異なることに注意されたい。

磁場の強さを $\xi=1, 5, 10$ と増加させると、 ϕ および ψ の変化に対する曲線は狭い角度範囲の中でより高く鋭いピークを有するようになるが、 θ の変化に対してはピーク値はなだらかに減少するようになる。このことは、磁場の強さの増加に伴って ϕ および ψ の狭い角度範囲で粒子の方向が限定されるようになるが、逆に θ の方向にはより自由に回転するようになることを意味している。このように磁場をせん断流の方向に対して垂直な方向に印加した場合、磁気モーメントを磁場方向に一致させながら、磁場の増加とともにそのまわりに自由に回転できるようになることが棒状ヘマタイト粒子の大きな特徴である。

最後に、磁場が弱い $\xi=1$ の結果である図 5(a) の ϕ の変化に対する曲線において、第 2 の低いピークが $\phi=218^\circ$ の位置に生じている。これは、磁場が弱く、磁気モーメントが磁場方向に拘束される割合が小さくなるので、磁性を有さない高分子の場合の配向分布の特徴を有するようになり、 $\phi=25^\circ+180^\circ (=205^\circ)$ 付近の位置において第 2 の小さなピークを与えるようになる。

5・3 レオロジー特性

本項では前報⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾で理論的に予測した逆磁気粘性効果、すなわち、印加磁場の強さの増加とともに磁気力に基づく磁気トルクに起因する粘度 η_{yx}^M が負になる効果を検討する。なお、本研究では粒子軸方向に磁化された強磁性棒状粒子で得られるような粘度変化を応用の目安としているので、比較的大きな粘度変化が得られる粒子のアスペクト比 $r_p=15$ に限定して検討することにする。

図 6 は本理論および前報のスピン回転ブラウン運動を無視した理論により、磁気トルクに起因する粘度 η_{yx}^M の磁場の強さ ξ への依存性を、ペクレ数を $Pe=1, 5, 10$ の 3 通りに取って調べた結果である。本理論の結果は定性的に前報の理論の結果と非常によく一致することがわかる。すなわち、印加磁場の強さの増加に対して、負の粘度が顕著になり、ある最小値を経てその効果は減少するようになる。さらに、磁場の強さがある値以上になると、通常の粒子軸方向に磁化された強磁性粒子のように、印加磁場の強さとともに粘度は正となり増加するようにな

る。この逆磁気粘性効果はペクレ数の減少とともに顕著に現れるようになる。印加磁場の強さの増加とともに最小値を有する分布となる原因は、逆磁気粘性効果が三つの因子の影響、すなわち、回転ブラウン運動と磁気力によるトルクおよびせん断力によるトルクの影響の大小関係によるものである。磁場が弱い場合には、図 4(a)もしくは図 5(a)の配向分布関数の結果からわかるように、粒子は流れ方向から若干磁場方向に傾いた方向 (ϕ の正の方向)に向く傾向がある。この場合磁気トルクは粒子を流れ方向に向けようと作用するので、その効果は粘度を負にする効果として現れる。磁場の強さを大きくしていくと、粒子はより流れ方向に配向しようとする(図 4(a)もしくは図 5 での ϕ の変化に対する曲線のピークの位置が $\phi \rightarrow 0^\circ$ となる)ので、この場合、磁気トルクによる負の粘度を与える効果が減少する。以上のように、印加磁場の強さによる磁気トルクの大きさと粒子の流れ方向への配向による磁気トルクの減少の相殺関係で、最小値を有する分布となる。ペクレ数が減少するほど負の粘度の効果が大きくなるのは、同じ印加磁場の強さに対して、ペクレ数が大きいほど(ずり速度が大きいほど)粒子は流れ方向に配向しやすくなることにより、磁気トルクが減少するためである。以上の考察からわかるように、図 2 の尾根状のピーク値が大きくなるほど大きな逆磁気粘性効果が得られるとは限らないことが理解できる。

さて、先の理論の結果と比較検討する。先に指摘したように、本理論の曲線の特徴は、スピン回転ブラウン運動を無視した図 6 の曲線の特徴と定性的には非常によく一致する。一方、スピン回転ブラウンの影響は定量的な相違として顕著に現れている。すなわち、スピン回転ブラウンの影響により、負の粘度の効果がかなり減少することがわかる。さらに、図に示した磁場の強さの領域では、前報の理論では粘度は磁場が強い $\xi=10$ の場合でさえ負の値を示すが、本研究理論では若干正の値になっていることがわかる。先に議論したように、配向分布関数の特徴は前報の理論の分布関数の特徴と定量的にもほぼ一致することから、粒子のスピン回転ブラウン運動が粘度の定量的な相違に非常に大きく影響していることがわかる。さらに、強磁場の $\xi=10$ の場合でも粒子は流れ方向から若干磁場方向に向いた方向 (ϕ の正の方向)に向く傾向があるにもかかわらず粘度が正になるのは、磁気モーメントを磁場方向にほぼ一致させ、そのまわりに粒子がせん断流下で自由に回転できることから生じる、ピーク値の低い尾根状のピーク値を有する分布によるものである。言い換えると、本ヘマトイト粒子の場合、尾根状の最大値を有する分布の場合 $\theta=90^\circ$, $\phi=0^\circ$ 以外の配向も物性値に大きな影響を及ぼすことに起因している。

5・4 粘度の粒子アスペクト比への依存性

図 7 は負の粘度の粒子のアスペクト比への依存性を、ペクレ数を $Pe=1, 5, 10$ の 3 通りに取って調べた結果である。図 6 からわかる、与えられたペクレ数に対して、負の粘度の最小値は磁場の強さ ξ に依存しているので、図 7 の縦軸は逆磁気粘性効果の最大値、すなわち、負の粘度の最小値 $\eta_{yx}^{M(max)}$ が示してある。図 7 からわかるように、アスペクト比の大きな粒子ほど、すなわち、細長い粒子ほどより大きな負の粘度の効果が得られることがわかる。ペクレ数が小さいほど大きな効果が得られるのは、前項で論じたいように、ペクレ数が小さいほど粒子は ϕ 角のより大きな角度の位置で配向するようになり、より大きな磁気力によるトルクが発生するからである。図 7 より、より大きな逆磁気粘性効果を得るためには、アスペクト比の大きな粒子を創製する必要があることがわかる。

Fig.6 Dependence of the viscosity on the magnetic field strength

Fig.7 Dependence of the viscosity on the particle aspect ratio

Fig.8 Magnetization curves for $Pe=1, 5$ and 10

5.5 磁化曲線

最後に、粒子のスピン回転ブラウン運動が磁化特性に及ぼす影響を検討する。図8はペクレ数を $Pe=1, 5, 10$ の3通りに取って得た磁化の強さ M の値を飽和磁化の強さ M_0 で規格化した磁化の強さの値を示すものであり、本理論の結果とスピン回転ブラウン運動を無視した前報の理論の結果が一緒に載せてある。本理論はスピン回転ブラウン運動を考慮した理論なので、印加磁場がゼロ ($\xi=0$) のときには磁化の強さは正しくゼロ ($M=0$) となっている。一方、前報の理論ではスピン回転ブラウン運動を考慮していないので、磁場がゼロのとき磁化の強さはゼロにはならず、非常に大きな値を示している。本理論の結果は、磁場の強さが大きくなり磁場の影響が回転ブラウン運動に対して支配的となる $\xi \approx 10$ くらいから、非常に飽和磁化の強さの値に近づくという物理的に妥当な磁化特性を与えている。一方、磁気モーメントが与えられた粒子方向に対して常に磁気モーメントと磁場との相互作用のエネルギーが最小となる方向を向いていると仮定した前報の理論では、非常に誇張された磁化特性、すなわち、大きすぎる磁化の強さを与えてしまうことが、図8より理解できる。このように、スピン回転ブラウン運動の影響は、磁気モーメントの方向と直接関係する磁化の強さに非常に敏感に現れることになる。このことは、前述の配向分布関数においてはほとんど大きな影響を及ぼさないのとは非常に対照的である。

6. 結 言

粒子軸に垂直に磁化された棒状ヘマタイト粒子の希積分散系を対象として、一様磁場の影響下での単純せん断流中での粒子の配向に関する配向分布関数の基礎方程式を示すとともに、その基礎方程式を数値解析法で解くこ

とで配向分布関数の数値解を得た。この配向分布関数の解より、粒子の配向特性、逆磁気粘性効果および磁化特性に及ぼすスピン回転ブラウン運動の影響を主として、印加磁場の強さならびにせん断流の強さの影響も詳細に明らかにした。スピン回転ブラウン運動の影響は、磁気モーメントの方向を磁場との相互作用のエネルギーが最小になると仮定した理論の結果と比較することで行った。得られた結果を要約すると次のようになる。スピン回転ブラウン運動は粒子の配向分布関数には大きな影響を及ぼさず、スピン回転ブラウン運動を考慮しない結果と比較して、ピークの位置および高さ、ならびに、分布形状は非常によく一致する。本研究のように、磁場をせん断流の方向に対して垂直な方向に印加した場合、磁気モーメントを磁場方向に一致させながら、磁場の増加とともにそのまわりに自由に回転できるような特徴的な運動を行うようになる。本理論による負の粘度の磁場の強さへの依存性は、スピン回転ブラウン運動を無視した理論の曲線の特徴と定性的には非常によく一致する。一方定量的には、スピン回転ブラウンの影響により、負の粘度の効果がかなり減少する。配向分布関数の特徴がスピン回転ブラウン運動を無視した理論の分布関数の特徴と定量的にもほぼ一致することから、粘度の定量的な相違は粒子のスピン回転ブラウン運動が非常に大きく影響していることがわかる。アスペクト比の大きな粒子ほど、すなわち、細長い粒子ほどより大きな負の粘度の効果が得られる。スピン回転ブラウン運動を無視した理論では、印加磁場がゼロのときには磁化の強さがゼロにならず、飽和磁化の強さに近い値を与えるが、本理論では磁場がゼロのときに磁化の強さはゼロになり、回転ブラウン運動に対して磁場の影響が支配的となる磁場の強さ付近から、急激に飽和磁化の強さの値に漸近するという物理的に妥当な磁化特性を与える。このように、スピン回転ブラウン運動の影響は、磁気モーメントの方向と直接関係する磁化の強さに非常に敏感に現れる。

本研究の一部は文部科学省の科学研究費補助金・基盤研究 B(23360049)の補助を受けてなされた。ここに付記して謝意を表する。

文 献

- (1) Satoh, A., "Introduction to Molecular-Microsimulation of Colloidal Dispersions", (2003), Elsevier.
- (2) Rosensweig, R.E., "Ferrohydrodynamics", (1985), Cambridge University Press.
- (3) Bullough, W.A.(Ed.), "Electro-Rheological Fluids, Magneto-Rheological Suspensions and Associated Technology", (1996), World Scientific, Singapore.
- (4) Harrell, J.W., Kang, S., Jia, Z., Nikles, D.E., Chantrell, R.W., and Satoh, A., "Model for the easy-axis alignment of chemically synthesized $L1_0$ FePt nanoparticles", *Applied Physics Letters*, Vol. 87 (2005), 202508.
- (5) Verdes, C., Chantrell, R.W., Satoh, A., Harrell, J.W., and Nikles, D., "Self-organization, orientation and magnetic properties of FePt nanoparticle arrays", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 304 (2006), pp. 27-31.
- (6) Iwayama, Y., Yamanaka, J., Takiguchi, Y., Takasaka, M., Ito, K., Shinohara, T., Sawada, T., and Yonese, M., "Optically tunable gelled photonic crystal covering almost the entire visible light wavelength region", *Langmuir*, Vol. 19 (2003), pp. 977-980.
- (7) Reese, C.E., Guerrero, C.D., Weissman, J.M., Lee, K., and Asher, S.A., "Synthesis of highly charged, monodisperse polystyrene colloidal particles for the fabrication of photonic crystals", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 232 (2000), pp. 76-80.
- (8) Mine, E., Hirose, M., Nagao, D., Kobayashi, Y., and Konno, M., "Synthesis of submicrometer-sized titania spherical particles with a sol-gel method and their application to colloidal photonic crystals", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 291 (2005), pp. 162-168.
- (9) Furumi, S., and Sakka, Y., "Chiroptical properties induced in chiral photonic-bandgap liquid crystals leading to a highly efficient laser-feedback effect", *Advanced Materials*, Vol. 18 (2006), pp. 775-780.
- (10) Furumi, S., Sakka, Y., and Nannoci, J., "Circularly polarized laser emission induced by supramolecular chirality in cholesteric liquid crystals", *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, Vol. 6 (2006), pp. 1819-1822.
- (11) 佐藤 明, 尾崎正孝, "棒状ヘマタイト粒子からなる強磁性コロイド分散系の内部構造発現現象に関する 2 次元モンテカルロ・シミュレーション", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 73, No.733 (2007), pp. 1829-1836.
- (12) 作田康裕, 佐藤 明, "磁性扁平粒子からなる高濃度サスペンションの相転移と内部構造発現現象に関する擬 2 次元モンテカルロ・シミュレーション", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 76, No. 761 (2010), pp. 28-34.
- (13) Matijevic, E., and Scheiner, P., "Ferric hydrous oxide sols : III. Preparation of uniform particles by hydrolysis of Fe(III)-chloride, -nitrate, and -perchlorate solutions", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 63 (1978), pp.509-524.
- (14) Muench, G.J., Araj, S., and Matijevic, E., "Magnetic properties of monodispersed submicromic α - Fe_2O_3 particles", *Journal of Applied Physics*, Vol. 52 (1981), pp.2493-2495.
- (15) Ozaki, M., Kratochvil, S., and Matijevic, E., "Formation of monodispersed spindle-type hematite particles", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 102 (1984), pp.146-151.

- (16) Ozaki, M., Ookoshi, N., and Matijević, E., "Preparation and magnetic properties of uniform hematite particles", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol.137 (1990), pp.546-549.
- (17) Li, J., Qin, Y., Kou, X., and Huang, J., "The microstructure and magnetic properties of Ni nanoplatelets", *Nanotechnology*, Vol.15 (2004), pp.982-986.
- (18) Sugimoto, T., Itoh, H., and Mochida, T., "Shape control of monodisperse hematite particles by organic additives in the gel-sol system", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol.205 (1998), pp.42-52.
- (19) Raming, T.P., Winnubst, A.J.A., van Kats, C.M., and Philipse, A.P., "The synthesis and magnetic properties of nanosized hematite (α -Fe₂O₃) particles", *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 249 (2002), pp. 346-350.
- (20) Ozaki, M., Senna, M., Koishi, M., and Honda, H., "Particles of specific functions", in *Fine Particles* (edited by T. Sugimoto), pp. 662-682, (2000), Marcel Dekker.
- (21) 石川哲平, 尾崎正孝, "ヘマタイト微粒子分散系の磁気的挙動", 第 57 回コロイドおよび界面化学討論会講演要旨集, (2004), p. 105.
- (22) Van der Beek, D., Reich, H., Van der Schoot, P., Dijkstra, M., Schilling, T., Vink, R., Schmidt, M., Van Roij, R. and Lekkerkerker, H., "Isotropic-nematic interface and wetting in suspensions of colloidal platelets", *Physical Review Letters*, Vol.97 (2006), pp.087801.
- (23) 青島政之, 尾崎正孝, 佐藤 明, "キューブ状ヘマタイト粒子からなる自己集合格子構造の解析", 化学工学論文集, Vol. 36 (2010), pp. 594-604.
- (24) Satoh, A., "Introduction to Practice of Molecular Simulation: Molecular Dynamics, Monte Carlo, Brownian Dynamics, Lattice Boltzmann and Dissipative Particle Dynamics", (2010), Elsevier Insights.
- (25) 佐藤 明, "2 次元平行平板間内の磁場勾配環境下での磁性サスペンションの流れに関する格子ボルツマン・シミュレーション", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 77, No. 783 (2011), pp. 2058-2068.
- (26) 佐藤 明, "強磁性棒状粒子からなる希釈コロイド分散系の粒子の配向分布とレオロジー特性に関する研究 (ガラキン法による近似解法)", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 67, No. 653 (2001), pp. 112-119.
- (27) 佐藤 明, "強磁性棒状粒子からなる非希釈コロイド分散系における単純せん断流中での粒子挙動とレオロジー特性に関する研究 (平均場近似による粒子間相互作用を考慮した解析)", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 68, No. 673 (2002), pp. 1564-1571.
- (28) 佐藤 明, "強磁性棒状粒子からなる分散系の粒子の配向特性と粘度に及ぼすクラスタ間の相互作用の影響 (平均場近似によるせん断流を対象として解析)", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 71, No. 702 (2005), pp. 487-495.
- (29) 佐藤 明, 尾崎正孝, 安藤 努, "ヘマタイト粒子の単純せん断流中での配向分布と輸送係数に関する研究(せん断面に垂直な方向に磁場が作用する場合の解析)", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 71, No. 711 (2005), pp. 2649-2656.
- (30) 作田康裕, 佐藤 明, "粒子軸に垂直な磁気モーメントを有する強磁性針状粒子からなる非希釈コロイド分散系の配向特性とレオロジー特性(平均場近似による粒子間相互作用を考慮した解析)", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 73, No. 725 (2007), pp. 182-189.
- (31) 佐藤 明, "扁平ヘマタイト粒子の単純せん断流中での配向特性と輸送係数に関する研究)", 日本機械学会論文集 B 編, 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 77, No. 783 (2011), pp. 2077-2092.
- (32) 作田 康裕, 青島 政之, 佐藤 明, "針状ヘマタイト粒子からなる分散系の逆磁気粘性効果", 日本機械学会論文集 B 編, 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 77, No. 783 (2011), pp. 2069-2076.
- (33) Bird, R.B., Armstrong, R.C. and Hassager, O., "Dynamics of Polymeric Liquids, Vol.1, 2nd Ed. : Fluids Mechanics", (1987), John Wiley & Sons.