固溶強化形アルミニウム合金板の成形特性*

河合 望**, 森 敏彦**, 野崎 敏弘***
Nozomu KAWAI, Toshihiko MORI, Toshihiro NOZAKI**Key Words:** Forming, Press Formability, Aluminium Alloy Sheet, Solid Solution Hardening, Bi-Axial Loading, Fracture Behavior, Structure Inspection

1. 緒 言

省資源、省エネルギーの立場から、プレス製品の軽量化と強化が最近要請されているが、そのためには、元来二律背反であるアルミニウム合金板の高張力化と成形性の両立条件の究明が一つの課題となる⁽²⁰⁾。アルミニウム板の高張力化には種々の方法が考えられるが、本研究では手始めとして Mn, Mg 等を添加した固溶強化形合金を取扱うことにする。特に Al-Mg 系合金(5000 系)は非熱処理形合金のうちで最も大きな強度と比較的高い延性をもつため、高強度部品の塑性加工用材料としての利用価値が高く、それに関する研究は多数報告されている⁽²⁾⁽⁸⁾⁽¹¹⁾⁽¹³⁾⁽¹⁹⁾。しかし、板材成形において、成形性改善のために、どのような材質条件が必要であるかの課題は依然として不明りょうのまま残されている⁽²⁴⁾。それは、アルミニウム合金板の成形性を支配する材質因子が現在なお不確定なためで、とりわけ、鋼板においては成形性評価因子として有効な r 値がアルミニウム合金板では無効とする主張が根強いためである⁽¹⁾⁽⁶⁾⁽¹³⁾⁽¹⁵⁾。

上述現状にかんがみ、本研究では、固溶強化形合金成分の添加が一軸と二軸の引張特性値および深絞り性と張出し性に与える影響を走査形電子顕微鏡による組織観察などを通して明らかにし、強化と成形性の両立

条件の解明をはかることにする。これらマクロとミクロの両観点からの検討と考察に基づいて、二、三の結論をうることができたので、ここに報告する。

2. 実験条件及び方法

2・1 素板 表1に供試材の化学成分等を示す。Al-Mn 系合金の 3003, それに Mg を 1% 程度添加した 3004, Al-Mg 系の代表的な合金 5052, Mg 含有量の多い 5082a, b 及び比較材としての工業用純アルミニウム 1050 の 6 種類を対象とする。各素板とも最終板厚が 0.8 mm 一定となるように、各種板厚の熱延板に圧下率 66.7~80% の冷延が加えられている。冷延終了板から採取した引張試験片および成形用ブランクに、塩浴炉を用いて各種の焼なまし処理を施し、試験用素板とする。各材種について、それぞれ 3 種の焼なまし調質材 (H18, H24, O, 表1参照) を用意する。

2・2 引張試験 荷重-伸び線図を自動記録できる容量 49 kN のインストロン形万能試験機を用いて、JIS 13 号 B 試験片を引張試験する。引張速度 5 mm/min 一定とし、試験片採取の 3 方向 (板面内で圧延方向に 0°, 45°, 90°) 共 5 回ずつ試験を行う。引張特性値として、塑性ひずみ比 r , 加工硬化指数 n , 全伸び λ , 引張強さ S_T を求める。各特性値の面内平均値は、 $\bar{X} = (X_0 + 2X_{45} + X_{90})/4$ によって算出される。

表 1 素材の化学成分及び調質条件

材 質	化 学 成 分 wt %										板 厚 mm	冷 延 率 %	硬 質 H18	半 硬 質 H24 ×1hr	軟 質 O ×1hr
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	others						
									each	total					
1050	0.01	0.32	0.02	0.01	0.01	—	0.01	0.01	—		R	0.8	—	290℃	350℃
3003	0.28	0.57	0.17	1.13	—	0.01	0.01	0.02	<0.05	<0.15	R	0.8	73.33	315℃	400℃
3004	0.17	0.28	0.16	1.01	1.12	—	0.01	0.04	<0.05	<0.15	R	0.8	66.67	290℃	350℃
5052	0.06	0.26	0.01	—	2.30	0.22	—	0.01	<0.05	<0.15	R	0.8	80.00	275℃	350℃
5082a	0.10	0.18	0.03	0.08	4.57	0.02	—	—	<0.05	<0.15	R	0.8	80.00	240℃	350℃
5082b	0.08	0.17	0.01	0.11	4.65	0.08	—	—	<0.05	<0.15	R	0.8	77.78	240℃	350℃

* 昭和55年11月14日 第31回塑性加工連合講演会において講演、原稿受付 昭和56年10月31日。

** 正員、名古屋大学工学部 (〒464 名古屋市中種区不老町)

*** アイシン精機(株) (〒448 刈谷市朝日町2-1)

r 値は、幅ひずみ ε_b と長さひずみ ε_l を測定して求められる。一樣伸び公称ひずみが 15 % 以上ある軟質素板については、15 % 伸びひずみを加えた試験片から測定する。硬質素板については、破断試験片の一樣変形領域において、あらかじめ描かれた格子線から、数箇所の ε_b と ε_l を測定して求められる⁽⁹⁾。

n 値については、 n 乗硬化式 $\sigma = Fe^n$ を仮定して σ , ε を両対数プロットし、一樣伸びひずみを上限としてその関係がほぼ直線となるひずみ区間に対して最小二乗法を適用して求める。また、後述するように、 σ - ε 曲線にセレーションが現れる場合には、 σ としてセレーション範囲の平均値を採用する。

2.3 液圧バルジ試験 (等二軸引張試験) 自作の液圧バルジ試験機⁽¹⁸⁾を用いて、等二軸引張下における特性を調べる。液圧 p とバルジ高さは電氣的に検出されて、X-Y レコーダ上に記録される。 $\phi 100$ mm の素板を 49 kN でクランプした後、0.2 mm/s のバルジ張出し速度で内径 50 mm の円形ダイスにバルジ張出しする。

素板のバルジ頂点における板厚 t 及び曲率半径 ρ^*

表 2 加工条件

試験機	東京衡機(株)製深絞り試験機 12 t f 形 (深 絞 り)		
工具	ポンチ mm ダイス mm	外径 $\phi 40$ $r_p = 4$ (平頭) $r_p = 20$ (球頭) 穴径 $\phi 42.5$ $r_d = 6$	
潤滑	ダイス面、 ポンチ面	牛脂 (3) + 黒鉛 (1) みつろう	
絞り速度: 0.2 mm/s、絞り比間隔: 0.025 しわ押さえ力: 局部しわ基準の限界しわ押さえ力 $\times (2 \sim 4)$ (純粋張出し)			
工具	深絞りの球頭ポンチ、ダイスと同一寸法		
潤滑 (ポンチ面)	ブライストック油 + テフロン膜		
張出し速度: 0.2 mm/s クランプ力: 19.6 kN (ビード位置 $\phi 60.5$)			

を測定し、相当応力 $\sigma_{eq} = p\rho^*/2t$ 及び相当ひずみ $\varepsilon_{eq} = |\ln(t/t_0)|$ をバルジの数段階について求め、両者の間に n 乗硬化則を適用して一軸引張試験の場合と同様に最小二乗法を用いてひずみ硬化指数 n_e を算出する。頂点における曲率半径 ρ^* については、各段階でバルジされた試片の形状 (半径 r に対する頂点からの高さ h) を形状測定器のレコーダに拡大記録し、その線図から算出式 $\rho = \{1 + (dh/dr)^2\}^{3/2} / (d^2h/dr^2)$ を用いて求める。

2.4 成形性試験 (深絞り試験, 純粋張出し試験)

成形性試験には、東京衡機製深絞り試験機 (12tf 形) を用いる。加工条件を表 2 に示す。深絞り試験には、外径 40 mm の平頭 (ポンチプロファイルラジャス $r_p = 4$ mm) 及び球頭ポンチ ($r_p = 20$ mm) を用い、潤滑剤として、ポンチ面には低摩擦のみつろう、ダイス面及びしわ押さえ面には牛脂黒鉛混合剤を適用する。純粋張出し試験には、球頭ポンチのみを用い、素板フランジ部

図 1 強さと延性の関係

表 3 引張特性値

		n 値				r 値				引張強さ σ_T (MPa)			
		0°	45°	90°	平均	0°	45°	90°	平均	0°	45°	90°	平均
1050	H18	0.042	0.042	0.039	0.041	0.332	0.834	0.903	0.726	174.9	170.0	183.1	174.5
	H24	0.142	0.098	0.140	0.120	0.542	1.003	0.849	0.849	112.6	97.7	110.0	107.7
	O	0.272	0.291	0.307	0.290	0.700	1.282	0.794	1.015	90.4	81.9	87.3	85.4
3003	H18	0.022	0.029	0.028	0.027	1.334	1.050	0.630	1.016	180.3	179.3	184.2	180.8
	H24	0.114	0.091	0.097	0.097	0.552	0.898	0.484	0.708	134.3	132.3	135.2	133.6
	O	0.223	0.220	0.211	0.219	0.622	0.713	0.501	0.637	115.6	109.8	108.8	111.0
3004	H18	0.026	0.040	0.054	0.040	1.766	0.899	1.234	1.200	262.6	272.4	281.3	272.2
	H24	0.111	0.128	0.126	0.123	0.580	0.764	1.369	0.873	201.9	204.8	207.8	204.8
	O	0.285	0.260	0.268	0.268	0.672	0.884	0.626	0.766	174.4	165.6	166.6	168.1
5052	H18	0.039	0.057	0.062	0.054	1.123	0.836	1.925	1.180	315.6	323.4	340.1	325.6
	H24	0.185	0.185	0.170	0.181	0.577	0.568	1.177	0.725	248.9	242.1	248.9	245.5
	O	0.204	0.315	0.345	0.304	0.837	0.484	1.082	0.711	207.8	203.8	202.9	204.6
5082a	H18	0.032	0.061	0.066	0.055	0.706	1.429	2.382	1.486	400.8	403.8	419.4	407.0
	H24	0.160	0.167	0.160	0.164	0.404	1.304	1.659	1.173	331.2	315.6	331.2	323.4
	O	0.272	0.272	0.283	0.275	0.640	0.792	0.864	0.783	270.5	254.8	255.8	259.0
5082b	H18	0.025	0.048	0.058	0.045	0.592	1.075	2.020	1.226	403.8	408.7	420.4	410.4
	H24	0.175	0.212	0.156	0.189	0.463	0.977	1.521	1.008	344.0	332.2	366.5	343.8
	O	0.370	0.312	0.326	0.330	0.682	0.683	0.863	0.736	283.2	273.4	271.5	275.4

下線を引いた特性値は最小方向の値

をビード付き板押さえとVみぞ付きダイスにより完全拘束し、ポンチ面潤滑には高粘度鉱油のブライトストックとテフロン膜（厚さ0.05 mm）を用いる。

2.5 組織試験 素板の表面と側面をエメリ、バフ研摩及び電解研摩した後、10% ふっ化水素液で腐食する。この試片について光学顕微鏡観察及び波長分散形X線分析器によるMnとMgのEPMA分析を行う。また、変形を受けた引張試験片と成形品の表面模様及び破面の観察に走査形電子顕微鏡を用いる。

3. 実験結果及び考察

3.1 基礎特性

3.1.1 一軸引張りにおける諸性質 表3にまとめて示した一軸引張特性値のうちで強さと延性の関係を平均引張強さ $\bar{S}_t$ と平均 $\bar{e}$ 値に代表させて図1に示す。どの材種でも強化のためには延性の劣化は免れない。しかし、同一調質度について材種の比較を行うと、Mg含有量が増すにつれて強さ、延性の両者とも

おおむね増加していることが分かる。特に5082b-O材は、自動車用ボディシート材としての目標である30-30材の条件をほぼ満たしている。置換形の固溶原子と転位との相互作用による固溶体強化の主たる要因は等方的サイズ効果と考えられている⁽⁷⁾。MgはMnに比べAlへの固溶限がはるかに高いので⁽⁵⁾、図2の板表面の光学顕微鏡組織上に示したEPMA分析にみるように、3003材で析出、粒界への偏析等でMn濃度にむらがあるのに対し、5082a材ではMgはほぼ一様に分布している。また、同じO材でも5082aの方が3003より結晶粒が微細化している。これらが強化や延性に対して好ましい結果をもたらしたものと考えられる。

しかし、強度、延性で優れたAl-Mg合金も、その応力-ひずみ線図には動的ひずみ時効によって降伏点現象とそれに続くセレーション（のこ歯状波形）が現れる。降伏点現象の有無、セレーションの程度で公称応力-公称ひずみ線図を分類すると表4のようになる。

材種ごとに分類した下表を見ると、1050、3003及び3004-H18以外のMgを含有する合金には調質度に関係なくセレーションが現れる。硬質材では、セレーションの形状は試験方向によって異なる場合がある。降伏点現象は、どの材種でも軟質材になると顕著になる。これらの降伏点現象、セレーションに伴って合金板表面にはランダムマークあるいはリューダースマークと呼ばれる引張りひずみ模様が現

表4 降伏点現象、セレーション現象による応力-ひずみ線図の分類

	Yield phenomenon does not appear		Yield phenomenon appears	
	stress	strain	stress	strain
Serration with high frequency	A I		A II	
Serration with high frequency and step	B I		B II	

○ : Neither of yield and serration phenomena appears

Material \ Temper	H18	H24	O
1050	○	○	○
3003	○	○	○
3004	○	A I	A II
5052	A I(45°, 90°) B I(0°)	B II	A II
5082a	A I(45°, 90°) B I(0°)	B I	A II
5082b	A I(0°, 90°) B I(45°)	B I	A II

3003-O (MnK α -spectrum)

5082a-O (MgK α -spectrum)

図2 Mn及びMgのEPMA線分析
(板表面組織)

れ、これが製品欠陥となるため除去法が今後の課題となる。

また、この動的ひずみ時効には、コットレル雰囲気形成のための Mg 拡散を支配する温度、転位運動を支

図3 一軸と等二軸におけるひずみ硬化指数の比較

配するひずみ速度が影響する⁽¹²⁾。特定のすべり面において転位の運動速度が Mg の拡散速度を越えれば、Mg による転位固着が消滅し、そこにすべりが局在化し、破壊はせん断的になるものと考えられる。後述の図4及び5に示す深絞りにもみられるせん断破面はこのみうな機構によるものとみられる。

3・1・2 ひずみ硬化指数の負荷径路依存性(一軸引張試験結果と等二軸引張試験結果の比較) 深絞り及び純粋張出しにおいて特に球頭ポンチを用いた場合、破断危険部は等二軸引張りに近い負荷を受ける。そこで、等二軸引張(液圧バルジ試験)特性値をも測定し検討の対象とする。

図3は等二軸と一軸引張下における n_e 値と $\bar{n}$ 値を比較したものである。図には、ひずみ硬化指数の負荷径路依存性が明りょうに現れている。 $n_e > \bar{n}$ となる材料には 1050, 3003, $n_e < \bar{n}$ となる材料には Mg を含有する材料が含まれている。後者のうち、特に n_e 値の低い材料では、後に図4及び5に例示するように、破壊がせん断的になることに注目しておきたい⁽¹⁾。このような負荷径路依存性は従来指摘されてはいるものの

Fractured cup at or just above the L.D.R.
	D.R. = 2.075	D.R. = 1.925	D.R. = 1.825
Scanning electron micrograph
	0.8mm ($\approx t_0$)	0.8mm ($\approx t_0$)	0.8mm ($\approx t_0$)
	Enlargement at A	Enlargement at B	Enlargement at C
Material	3003-O	5052-H18	5082b-H18
Fracture mechanism	Necking	Shear	
Position of crack initiation	Punch-profile		Die-radius

t_0 = material thickness before deep drawing

図4 平頭ポンチ深絞りにおける破断形式

(10)(14), その機構究明はなお不十分で今後の課題として残される。

3・2 成形特性

3・2・1 深絞りの破断形式 著者らは従来、深絞りの評価尺度の選択には、深絞りに現れる破断挙動の理解が不可欠であることをしばしば指摘してきた⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。図4は、平頭ポンチ深絞りで限界絞り比直上の破断発生直後のカップに現れた典型的な破断の例を示すものである。破断き裂発生場所によって、ポンチプロフィール破断(記号P)とダイラジャス破断(記号D)に大別される。ポンチプロフィール破断は、破面のSEM像からも分かるように、破壊の機構によって、いわゆるくびれ形破断(比較的大きなくびれ変形後に破壊, 記号N)とせん断形破断(くびれ変形が比較的に少ない破壊, 記号S)に分けられる。ダイラジャス破断にはせん断破断のみがみられる。せん断形破断を生ずる5052-H18材の深絞りカップ表面には、顕著なshear bandが見られ、これらの一つが破面となっていることが観察される。図5は、5082a-H18材において、ダイラジャス破断の発生直前に出現したカップ表面の微少き裂を腐食によって浮き出させたものである。破断き裂発生の起点はダイラジャス部にあり、そこからき裂がフランジ部及び胴部に伝ばするのである。なお、微少き裂はポンチプロフィール部にも見られるが、その方向はダイラジャス部も含めて、図5の下図に示すように、最大せん断応力の作用方向に一致している。Al-

Mg合金板が硬質化すると、ひずみは特定のせん断面に局在しやすくなるため(shear band発生), き裂がポンチプロフィール部とダイラジャス部のいずれから先行するかは、そこでの静水圧力よりも局在して生じたひずみ量に主に支配されるものと考えられる。

次に、破断発生の方向について検討を加える。図4に示すカップ写真を観察してみると、3003-O材では、破断き裂発生の起点は圧延方向に90°(A点)のポンチプロフィール上にあり、表3を参照すれば、最小 r 値・ r_{min} 方向に一致するが、ポンチプロフィールの全円周上にくびれがはちまき状(記号U)に生じていることが分かる。5052-H18材では、破断き裂は45°方向(r_{min} 方向)から生じ、しかも特定範囲内に限定されていることが分かる。

上述のように、平頭ポンチによる深絞り破断を、破断き裂の発生方向、発生位置及び破壊機構によって分類し、各材料についてまとめてみると表5に示すようになる。1050, 3003はポンチプロフィールくびれ形破断(P-N)を生ずるが、Mgを含有する合金は硬質化すると、せん断形(P-S)となり、ダイラジャスせん断形破断(D-S)となるものもみられる。

次に、球頭ポンチ深絞りの破断についても、同様の検討を加えてみる。図6は、球頭ポンチ深絞りで限界絞り比直上の破断発生直後のカップに現れた典型的な破断の例を示すものである。この場合、破断はすべてポンチプロフィール上から発生したが、破断き裂伝ばの幾何形状によって、曲線形き裂(記号C)と直線形き裂(記号L)に大別される。曲線形き裂では、図の1050-O材にみられるように、全周はちまき状(U)に入るものあるいは多少

表5 深絞りの破断挙動と耳

材料	調質 記号	平頭ポンチ破断				球頭ポンチ破断				耳	
		方向*	形式**	区分	方向*	形式**	区分	方向*	数	耳率**	
1050	H18	0 (r_{min})	P-N	B _F	0 (r_{min})	L-N	Cr	45	4		
	H24	U*	P-N	A _F	0 (r_{min})	C-N	Br	45	4	0.169	
	O	U	P-N	A _F	U	C-N	Ar	45	4	0.058	
3003	H18	O	P-N	B _F	O	L-N	Cr	45	4		
	H24	U	P-N	A _F	O	C-N	Br	45	4	0.040	
	O	U	P-N	A _F	U	C-N	Ar	45	4	0.033	
3004	H18	22.5	P-S	C _F	O	L-N		0, 45, 90	8	0.020*	
	H24	0 (r_{min})	P-N	B _F	0 (r_{min})	C-N	Br	0, 45, 90	8	0.012	
	O	U	P-N	A _F	U	C-N	Ar	45	4	0.022	
5052	H18	45 (r_{min})	P-S	C _F	O	L-S		0, 45, 90	8	0.042*	
	H24	45 (r_{min})	P-N	B _F	O	L-S	Cr	0, 45	6	0.097	
	O	U	P-N	A _F	U	C-N	Ar	0, 90	4	0.067	
5082a	H18	22.5	D-S	D _F	0 (r_{min})	L-S		0, 60	6		
	H24	0 (r_{min})	P-N	B _F	0 (r_{min})	L-S	Cr	0, 60	6	0.061	
	O	U	P-N	A _F	0 (r_{min})	C-N	Ar	0, 45	6	0.014	
5082b	H18	22.5	D-S	D _F	0 (r_{min})	L-S		0, 90	4		
	H24	0 (r_{min})	P-N	B _F	0 (r_{min})	L-S	Cr	0, 45	6	0.052	
	O	U	P-N	A _F	0 (r_{min})	C-N	Ar	0, 45, 90	8	0.009	

- * 1 U: 全円周線上にくびれ発生(はちまき状)
 * 2 耳率 = (山の高さの平均 - 谷の高さの平均) / (谷の高さの平均)
 絞り比 = 2.00で測定
 * 3 絞り比 = $LDR = 0.025$ (< 2.00)で測定
 * 4 P: ポンチプロフィール破断, D: ダイラジャス破断
 L: 直線形き裂, C: 曲線形き裂
 N: くびれ形破断, S: せん断形破断

5082a-H18

図5 5082a-H18材の深絞りに生ずる破断き裂(絞り比=1.775)

とも直線形に近いものもみられるが、いずれもくびれ形破断となっている。一方、直線形は硬質化すると生じており、Mg含有量が少なくくびれ形、多いとせん断形となっている。平頭ポンチの場合と同じように、破断挙動を分類し、各材料についてまとめると、表5のようになる。

3・2・2 深絞り性の評価尺度 前項に述べた破断挙動に関連して、深絞り性評価尺度について次のような一つの前提を設けて検証を進めることにする。

限界絞り比 (LDR) はポンチプロフィール部の破断強さ T_{cr} とフランジ部をしばり込むのに必要な力の最大値 T_{max} の相対比によっておよそ律せられるが、これは板の面内異方性の影響をうける⁽²¹⁾⁽²²⁾。 r_{min} の方向では、深絞り中フランジ外縁部は相対的に早く絞り込まれるため変形抵抗 T は比較的早く増加してゆき、さらに、この方向では T_{cr} は小さく、 T_{max} は大きくなる⁽³⁾⁽⁴⁾。こうなれば、破断は r_{min} 方向あるいは耳の谷方向から生じ、 LDR は

$$LDR = f(T_{cr}/T_{max})$$

$$= f\{r_{min}/(1/r_{min})\} = f(r_{min}) \cdots \cdots (1)$$

の関係から、 r_{min} によって支配されるはずである。ひずみ硬化率が低い硬質材の場合には、円周方向のひずみ伝ば能が小さく、隣接部からの支持効果は弱いから、面内異方性の影響が強く現れ、この考え方があてはまることはすでに実証されている⁽⁹⁾。ひずみ硬化率

が高まると、被るひずみ量が増加してゆくが、本実験のように軸対称変形の場合には、これにより材料の周方向等方向が生じ、 T_{cr} と T_{max} も周方向に一様化してゆく。 T_{max} はダイラジャス部からポンチプロフィール部まで比較的広い領域を伝達される必要があるため、隣接部による拘束作用が強く周方向一様化がより生じやすいから、中位のひずみ硬化率材料では、 T_{cr} は r_{min} に、 T_{max} は $1/\bar{r}$ に律せられ、したがって、 LDR は $\bar{r} \cdot r_{min}$ の関数、たとえば式(1)と次数をあわせて、 $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{min}}$ に支配されるものと仮定する。高いひずみ硬化率材料では、 T_{cr} 、 T_{max} の周方向一様化は一段と高まり、その結果がはちまき状の破断くびれ発生として現れる。従って、 LDR を支配するのは $\bar{r}$ となる。

上述考察中に仮定された破断き裂の発生方向、耳の谷方向及び r_{min} 方向の三者の一致を表3と5の比較によって検証してみよう。表5中破断方向の欄に (r_{min}) と記入したものは、破断き裂発生方向と r_{min} 方向の一致を示すものである。耳の方向との対応関係も含めて、一致の例は多い。しかし、若干の不一致の例もみられる。特に、3003材では良くないように見えるが、この場合 45° 方向4ヶ耳で r_{max} が 45° 方向、したがって r_{min} は 90° もしくは 0° のいずれかとなるが、

表6 深絞り性評価区分

(a) 平頭ポンチ				
評価区分	破断形式	破断発生	深絞り性評価尺度 r^*	n の範囲
A _F	P-N	はちまき状	$\bar{r}$	>0.10
B _F			$\sqrt{\bar{r} \cdot r_{min}}$	$0.10 \sim 0.05$
C _F	P-S	特定方向	r_{min}	<0.05
D _F	D-S			
(b) 球頭ポンチ				
A _R	C-N	はちまき状	$\bar{r}$	>0.17
B _R			$\sqrt{\bar{r} \cdot r_{min}}$	$0.17 \sim 0.10$
C _R	L-N, S	特定方向	r_{min}	<0.10

1050-0
(Drawing ratio = 2.125)
Curved crack

5082a-H24
(Drawing ratio = 1.725)
Linear crack

図6 球頭ポンチ深絞りにおける
破断形式

A_F, B_F ; punch-profile necking fracture
C_F ; punch-profile shear fracture
D_F ; die-radius fracture

図7 限界絞り比と $\bar{r}$ 値の関係
(平頭ポンチによる深絞り)

破断は 0° 方向という対応はそれほど見当外れではない。また、6ヶ耳、8ヶ耳の場合には三者の対応がつけ難いが、この場合 0° 、 45° 及び 90° の3方向のみの引張試験によって $r_{\min}$ が確定しうるかに問題がある。その他、 r 値のひずみ履歴依存性も考えられ⁽²⁵⁾、今後の検討課題としておきたい。

さて、一応上記の見方にたつと、問題は評価尺度の区分を定めるひずみ硬化率の値である。これを求めるために、平頭ポンチ深絞りのLDRと一軸引張りの平均 n 値 $\bar{n}$ との関係をえがいたものが図7である。大別して、ポンチプロフィールくびれ形破断(A_F, B_F)、ポンチプロフィールせん断形破断(C_F)及びダイラジャス破断(D_F)という破断形式によるグループ分けが可能である。ポンチプロフィールくびれ形破断の場合には、全体としてみれば正の相関が認められるものの、し細に眺めると、LDRはある程度の分散範囲内でほぼ類似の値をもつ A_F, B_F の2グループに区分される。これら

のグループ分けは調質度あるいは $\bar{n}$ 値による区分とは必ずしも一致していない。図3に示す n_e 値を指標としてみると、 A_F は $n_e > 0.1$ (F_1 境界線以上)、 B_F は $0.1 > n_e > 0.05$ (F_1, F_2 間)、 C_F と D_F は $0.05 > n_e$ (F_2 以下)の範囲で現れていることが分かる。 A_F でははちまき状にくびれが発生し、その他の場合には特定方向のみに破断き裂が発生していることを考慮し、前述の前提に基づき表6に示すように、深絞り性評価尺度 r^* として、 A_F では $\bar{r}$ 、 B_F では $\sqrt{\bar{r} \times r_{\min}}$ 、 C_F, D_F では $r_{\min}$ をとって、LDRをプロットすると、図8に示すようになる。ポンチプロフィールくびれ形破断(A_F, B_F)では、実験点はほぼ1本の直線上(実線)にのっており、良好な正相関(相関係数=0.883)が現れる。上述以外の考え方、たとえば $\bar{r}$ 、 $r_{\min}$ のみの整理では、良好な相関が認められないことは念のために確認済みである。 n_e 値が0.05以下になると、せん断形破断が生じ、別の低LDRグループに区分される。なお、Riggsが各種アルミニウム合金板のLDRを平頭ポンチによって求めた結果⁽¹³⁾を全伸び $\bar{\epsilon}$ 値区分によって r^* 整理したもの⁽²³⁾、及び工業用純アルミニウム軟質材の平頭ポンチ深絞りによるLDRを $\bar{r}$ に対してプロットしたOwiesらの結果⁽¹⁷⁾を参考のため付記するが、これらの場合もほぼ類似の正相関となることが分かる。

次に、球頭ポンチ深絞りの場合について、平頭ポンチの場合と同様に検討を進めることにする。まず、LDRと $\bar{n}$ の関係をみたものが図9である。曲線形(A_R, B_R)及び直線形き裂(C_R)のグループ別に多少のばらつきはあるものの、ある程度の正相関が認められる。曲線形き裂の場合をし細に眺めると、LDRはあ

図8 限界絞り比と r^* 値の関係(平頭ポンチによる深絞り)

図9 限界絞り比と $\bar{n}$ 値の関係(球頭ポンチによる深絞り)

図10 限界絞り比と r^* 値の関係(球頭ポンチによる深絞り)

る程度の分散範囲ではほぼ類似の大きさをもつ A_R , B_R の2グループにわけられる。図3の n_e を参照すると、 A_R は $n_e > 0.17$ (R_1 境界線以上), B_R は $0.17 > n_e > 0.1$ (R_1, R_2 間), C_R は $0.1 > n_e$ (R_2 以下) の範囲で現

図 11 純粋張出しにおける破断形式

図 12 限界純粋張出し深さと $\bar{n}$ 値の関係

図 13 限界純粋張出し深さと n_e 値の関係

れることが分かる。 A_R ではちまき状くびれ, その他の場合ではすべて特定方向のみに破断き裂が発生していることを考慮し, 表6に示すように, 評価尺度 r^* として, A_R では $\bar{r}$, B_R では $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{\min}}$, C_R では $r_{\min}$ をとって, LDR をプロットすると, 図10に示すようになる。破断形式別に良好な正相関関係 (相関係数 = 0.907) が認められる。 n_e 値が0.1以下になると直線形き裂が現れ, LDR は著しく低下する。平頭ポンチの場合に比べて, n_e 値の区分範囲が全体として高まっている。これは, 球頭ポンチでは n_e 値の影響が大きく, 深絞り性の向上にはある程度大きな n_e 値が必要なことを物語る。この事実からみて, 深絞り性評価尺度 r^* の選択基準となる n_e 値の大きさは, ポンチ形状はもとよりポンチ面の摩擦などポンチ面材料のひずみ量を律する因子によって影響されるものと考えられる。また, r^* の選択基準となるひずみ硬化率としては, 平面ひずみ径路など他のひずみ径路によるものも考えられる。今後の問題として指摘しておきたい。

以上, 平頭及び球頭ポンチ深絞りの結果をまとめてみると, いずれのポンチによる深絞りでも, n_e 値が破断形式を定める主因子となり, また面内異方性効果に基づく成形性評価尺度 r^* の選択基準ともなっている。 LDR の向上にとって n_e 値はある程度以上大きいことが必要で, その場合 LDR は $\bar{r}$ もしくは $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{\min}}$ に正相関する。したがって, 5000 番系材料でも, n_e 値がある程度以上大きな場合深絞り性は比較的良好で, 強化の面でも有利である。しかし, 硬化化すると, n_e 値は顕著に低下し, せん断形破断が現れ, 成形性の低下が著しい。

3・2・3 純粋張出し性 図11に球頭ポンチ純粋張出しにおける典型的な破断例を示す。破断形式は球頭ポンチ深絞りの場合とほぼ同様に分類される。

図12に限界純粋張出し深さ $\cdot (h_{cr}/r_1)_{\text{clamp}}$ と $\bar{n}$ 値の関係を示す。 $(h_{cr}/r_1)_{\text{clamp}}$ は同一材種で比較すると, $\bar{n}$ 値が大きくなるに伴い増すが, 同一調質で材種比較を行うと, $\bar{n}$ 値に逆相関している。そこで, 等二軸ひずみ硬化尺度 n_e 値に対して $(h_{cr}/r_1)_{\text{clamp}}$ をプロットすると, 図13に示すようになる。曲線形き裂の場合, 極めて良い正相関 (相関係数 = 0.962) が認められる。前項でも述べた様に, 直線形き裂の場合せん断形破断を生じ, 成形性は顕著に低下する。

4. 結 論

固溶強化形アルミニウム合金の一例として, Mn系 (3000系) 及びMg系 (5000系) をとりあげ, 強化と成形性向上の両立条件について検討を加えた, そのた

め、引張試験、液圧バルジ試験、成形性試験さらに光学顕微鏡組織検査、走査電子顕微鏡検査、EPMA分析を行った。その結果、次の結論がえられた。

(1) 一軸引張りの場合、Mg含有量が増すにしたがい、引張強さ、 n 値共に増加する。しかし、応力-ひずみ曲線にセレーションが生じ、試片表面にリュース帯が現れる。

(2) 液圧バルジ試験から得られるひずみ硬化指数 n_e 値は一軸引張りから得られるひずみ硬化指数 n 値に比べ、1050, 3003では大、Mg含有量が増すと逆に小となり、ひずみ硬化指数の負荷経路依存性が認められる。

(3) 平頭ポンチ深絞りの破断形式は、破断き裂発生位置によってポンチプロフィール破断とダイラジャス破断の2種類、破断機構によってくびれ形破断とせん断形破断の2種類に類別される。Mg含有量の高い硬質材では、ダイラジャスせん断形破断が現れ、限界絞り比は著しく低下する。それ以外ではポンチプロフィール部においてくびれ形もしくはせん断形破断を生ずる。 n_e 値の大小が出現する破断形式を定め、また面内異方性効果にも影響して深絞り性評価尺度を次のように変える。すなわち、 $n_e > 0.1$ の範囲では平均 r 値($\bar{r}$)、 $0.1 > n_e > 0.05$ の範囲では $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{\min}}$ (これまでの範囲ではポンチプロフィールくびれ形破断が発生)、 $0.05 > n_e$ の範囲では $r_{\min}$ (この範囲では、ポンチプロフィールせん断形破断もしくはダイラジャス破断が発生)に対して限界絞り比をプロットすると、破断形式別に比較的良好な正相関が現れる。

(4) 球頭ポンチ深絞りでは、破断き裂はすべてポンチプロフィール部から生ずるが、破断き裂伝ばの幾何形状によって、曲線形と直線形の2種類、破断機構によってくびれ形破断とせん断形破断の2種類が現れる。硬質材では、直線形き裂せん断形破断が生じやすいが、Mg含有量が増すとこの傾向は顕著で、この場合限界絞り比は著しく低下する。平頭ポンチ深絞りの場合と同じく n_e 値の大小が出現する破断形式を定め、また深絞り性評価尺度を次のように変える。すなわち、限界絞り比は破断き裂の形状別に $\bar{n}$ 値とある程度の正相関を示すが、 $n_e > 0.17$ の範囲では $\bar{r}$ 、 $0.17 > n_e > 0.1$ の範囲では $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{\min}}$ (これまでの範囲では曲線形き裂が発生)、 $0.1 > n_e$ の範囲では $r_{\min}$ (この範囲では直線形き裂が発生)に対して限界絞り比をプロットすると、破断き裂の形状別に良好な正相関が現れる。

(5) 球頭ポンチによる純粋張出しでは、出現する破断形式は球頭ポンチ深絞りの場合とおおよそ類似であ

る。限界成形深さは破断き裂の形状別に n_e 値と良好な正相関を示す。したがって、Mg含有量が増すと、張出し性は劣化することになる。

(6) (3)~(5)の結果を総合すると、MnあるいはMg添加の固溶強化形アルミニウム合金では、深絞り性向上のために、 n_e 値がある程度以上大きいことが必要で、その上 $\bar{r}$ もしくは $\sqrt{\bar{r} \cdot r_{\min}}$ を高めることが肝要である。そうすれば強化と深絞り性改善の両条件の達成が可能となる。このような合金板での n_e 値及び r 値向上等は今後の課題として残される。張出し性の向上には、 n_e 値を高めることが必須であるが、Mg添加は例外なく有害である。今後、 n_e 値の金属学的意味とこの向上等の解明が望まれる。

本研究は、昭和54、55年度科学研究費の補助及び住友軽金属(株)名古屋製造所の材料提供をうけた。ここに付記して謝意を表す。

文 献

- (1) Wright, J. C., *Sheet Met. Ind.*, 39-428 (1962), 887.
- (2) Wright, J. C., ほか2名, *J. Inst. Met.*, 91 (1962), 321.
- (3) Backofen, A., ほか4名, *Fundamentals of Deformation Processing*, (1964), 259, Syracuse University Press.
- (4) 山田, 塑性と加工, 5-38 (昭39), 83.
- (5) Altenpohl, D., *Aluminium und Aluminiumlegierungen*, (1965), Springer-Verlag.
- (6) 五弓・ほか3名, 日本金属学会誌, 30-6 (昭41), 591.
- (7) 日本金属学会編, 格子欠陥と金属の機械的性質, (昭42), 丸善.
- (8) Grimes, R. and Wright, J. C., *J. Inst. Met.*, 96 (1968), 182.
- (9) 河合・ほか5名, 機論, 35-270 (昭44), 440.
- (10) 吉田・ほか2名, 理研報告, 45-5 (昭44), 116.
- (11) Pearce, R. and Ganguli, D., *J. Inst. Met.*, 100 (1972), 289.
- (12) 寺島, 金属・合金の強度, (昭47), 日本金属学会.
- (13) Riggs, B. A., *Sheet Met. Ind.*, 11 (1973), 620.
- (14) 河合・ほか2名, 機論, 40-338 (昭49), 2956.
- (15) 戸沢, 塑性と加工, 16-176 (昭50), 740.
- (16) 河合, シンポジウム—アルミニウム材料のプレス成形性, (昭50), 1, 軽金属学会・日本塑性加工学会.
- (17) オーウィス・ほか3名, 塑性と加工, 16-179 (昭50), 1117.
- (18) 河合・黒崎, 機論, 43-365 (昭52), 369.
- (19) Sowerby, R. and Sareen, B. K. (Schmieder, A. K. and Newby, J. R. 編), *ASTM Spec. Tech. Publ.*, 647 (1978), 49.
- (20) 宇野・馬場, 軽金属, 29-8 (昭54), 360.
- (21) 河合, 機械の研究, 31-9 (昭54), 1017.
- (22) Tozawa, Y. and Kanetake, N., *Annals of the CIRP*, 28 (1979), 155.
- (23) 河合・森, 軽金属, 30-10 (昭55), 580.
- (24) 菅又・ほか3名, 塑性と加工, 21-229 (昭55), 144.
- (25) 河合・ほか3名, 昭和56年度塑性加工春季講演会講演論文集, (昭56), 505.