ポ プ コ ン 重 合

九 里 善 一 郎*

1. はじめに

ポップコン (popcorn) 重合というのは、1900 年代初期にすでに見出されている現象で、不均一重合の特別の型に属するものである。モノマーを取り扱っている工場、特にブタジエンなどを処理しているところでは、常に見出されるものであるが、実際にそのものを見る機会にめぐまれる人は案外少ないかもしれない。

ポップコン重合物の特長は、その組成のいかんにかかわらず、ビールの肴になるいわゆるポップコンにそっくりの形状をなしている。1 個の大きさもちょうどあのぐらいのものが多く、スポンジ状で溶媒によく膨潤するけれども、全く溶けない。すなわち橋かけしていると考えてよいであろう。しかし、その程度は、あまり大きくないようである。乾燥すると収縮して堅くなるが、もろい。

重合物自身は上記のような特長を有しているが、その重合機構あるいは成長過程は、さらに奇妙な様相を呈する。いったんモノマーを含む重合系内に、ポップコンの核が 1 粒でも生成すると、その核の周囲に後から後からと無限に同じようなポップコンが成長し始め、とどまるところがない。あたかもガン細胞が増殖するがごとくである。工場などで容器内にこれが発生すると、その増殖時の機械的な圧力のため容器が破裂することさえある。そこまで行かなくとも、容器内が充満してしまうため年に何回か大掃除をしてかき出す必要がある。

このように無限に増殖するということは、一見停止反応がないように見える。停止反応を伴っているとすれば増殖中絶えず新たに、重合開始点が新生していなければならないことになる。

この増殖作用は一代限りではなく、世代を換えても継続する。たとえば、初代で成長したポップコンの一部を切り取り、これを別の新しいモノマー中に投ずれば、再び増殖し始める。あたかも種 (seeds) から植物の成長するごとくである。

しかも不思議なのは、この種を空气中に 1 年近く放置しても、なおかつ増殖力を失っていない。したがって

単に生長反応をラジカル機構としたのでは説明に苦しむ。しかし成長反応それ自身は、酸素その他のラジカル重合禁止剤に影響されるから、ラジカル重合に近い性質を有している。

ポップコン重合はこのような特長を有しているが、それに対する研究は案外少なく、ブタジエン^{1)~6)}、スチレン^{7)~9)}、イソプレン¹⁰⁾、クロロプレン¹¹⁾、などのジエン系のものが主である。

著者のところでたまたま放射線により、ポップコン重合が影響されるのを見出したので、これを中心に過去の研究の概要を以下に説明したい。

2. 種の生成

ポップコンの種を生成させるには、ベンゾイルパーオキサイド¹²⁾とか光¹³⁾などが使用される。しかしこれらにより、必ず生成するという意味ではないことは当然である。モノマーの種類と条件による。

たとえばアクリルアミドの 20% 水溶液では、モノマーに対して 2/100 モル程度の NaCl を加えて、ガンマ線照射を行なうと、重合相中にアクリルアミドのポップコンが点々と発生する¹³⁾。NaCl を加えなくとも 40% 程度の濃厚溶液ならば、照射後ポップコンの発生する場合がある。

一般にポップコン生成には橋かけを必要とするため、モノマーとしてはジエン系のものが主である。アクリル酸メチルやアクリルアミドなどのポップコンは、例外とされている。これに対し Chapiro は後者の場合、次のような機構で脱アンモニア反応が行なわれ、イミド結合の橋かけを生じ、結果としてポップコンになると考えている¹⁴⁾。

しかしこのような機構だと、ポリマー溶液ができてから生ずることになる。実際は、ホモポリマーを全く生成せずに、ポップコンのみを生長させることもできるし、またアンモニアがほとんど生じないこともある。

* Zen-ichiro Kuri 名古屋大学工学部教授・工博
Popcorn Polymerization.

3. 成長反応

ポップコンの種を酸素のない状態で、モノマーの液中にあるいは蒸気中に放置すると、その周囲にしだいにポップコンの生長して行くのが見られる。第1図はブタジエンの種の重量増加を、時間に対して目盛ったものである⁵⁾。図から明らかなように、重合収量は時間に対して1次ではなく、対数的に増加していく。その他の場合でも皆このような特長を有している。

A: 種の重量 0.100 g
B: 種の重量 0.2005 g

第1図 60°Cにおけるブタジエンポップコンの生長

第2図はアクリルアミド20%水溶液中に、アクリルアミドの種を入れ、70°Cの温度で成長させた場合の状況である。

2-a は最初状態で、水溶液上部に、種が浮遊している。脇の目盛は1cmの幅で切ったものである。2-bは6時間後の状態で、全体が完全にポップコンと化し、残存水分は吸収されて、ほとんど見えなくなっている。

この際ホモ重合が同時に行なわれる場合もあるが、必要条件ではないようである。第2図の場合、生長途中の溶液の粘度は、常に初めと変わりがないぐらいであった。しかし種を放射線で前照射したものを使用すると、必ずホモ重合物を副生し、溶液粘度は急速に上昇、ゲル状態にまでなればポップコンの成長は停止するにいたる。したがってグラフト反応でラジカルの寿命が極端に長くなった場合の極限として、ポップコン重合を解釈することは困難である。

事実ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコールなどのフィルムを放射線で橋かけさせたものを、モノマーと共存させてグラフト重合を放射線により行なわせて見たが、ポップコンの生成は見られなかった¹⁵⁾。

一方、桜田、岡田氏らのブタジエン-スチレンをグラフトしてあるセルロースに対する、ブタジエン-スチレンの放射線グラフト重合の結果によると¹⁶⁾、グラフト量と照射時間との関係は、第1図と同様な結果が得られている。これに対する解釈として幹ポリマーとグラフト枝

(a)

(b)

第2図

ポリマーの両方にグラフトすると考えて、次式を得た。

$$dx/dt = k_1 a + k_2 x$$

a: 幹ポリマー重量

x: 時間 t におけるグラフト枝ポリマー重量

この式は生成量の対数と時間との関係が、直線になっていることを意味し、第1図と同じになる。

しかしながらセルロースを前照射したものにブタジエン-スチレンをグラフト重合させると、通常のグラフト重合は行なわれず、ポップコンポリマーのみが得られる。

これらのことより、桜田、岡田氏は、グラフト重合とポップコン重合との機構の間に差異を認め、むしろ上記の式が、ポップコン重合の本質を現わすものとした。

他方、最近 Breitenbach らの発表によると¹⁷⁾、偏光顕微鏡による光学的異方性の結果より、スチレンポップコンの母体がアイソタクチックな性質を有するといわれている。

4. 禁止剤

禁止剤として効果のあるものは、NO, NO₂, NaNO₂水溶液などが知られている。これらはラジカル重合の禁

止剤でもある。

アクリルアミドの水溶液中におけるポップコン重合においては、 FeCl_3 あるいは NaNO_2 の 0.5% 程度の溶液濃度でもよく成長反応は禁止される。この他アセトンとかアルコールを 10% 程度加えても禁止される。これはこれらがポリアクリルアミドの貧溶媒であることに原因しているのかもしれない。

空気存在でも禁止されるが、脱空気すれば再び成長し始めることから考えて、ポップコンの活性点がラジカルとした場合、脱空気によりパーオキサイド基が再びもとのラジカルに戻るとしなければならない。

5. ポップコン共重合

ポップコンを生成しやすいものは、ジエン系のものが多いことはすでに述べた。それは重合した後になお二重結合を残しているため、これがさらに重合の開始点ないしは橋かけの役割りを果たすからとされている。しかし実際には次に述べるように、たいていのモノマーを使ってポップコンを成長させることができる¹⁸⁾。

いろいろの種を使用して種々のモノマーと組み合わせた場合の結果を第1表に示した。組合せによりできやす

第1表 種々のモノマー中におけるポップコン成長速度

種 モノマー	成長速度 (%/日)		
	MMA	AAm	St
MMA	200 (2.6×10^4)	36	195 (1.0×10^4)
MMA-IP	8 (9.0×10^4)	120 (1.8×10^4)	190 (1.8×10^5)
MMA-VA	29 (5.5×10^4)	112 (1.37×10^4)	23 (1.0×10^4)
MMA-St	6 (2.6×10^4)	96 (1.37×10^4)	—
MMA-AN	4 (2.1×10^4)	—	9 (6.0×10^4)
St-AN	16	62	—
IP-AN	38	—	10
St	20 (2.6×10^4)	17 (1.37×10^4)	—
VA	9 (3.0×10^4)	—	—
St-VA	—	9 (1.37×10^4)	—

注) カッコ内は照射線量 (rad), MMA: メタクリル酸メチル, IP: イソブレン, VA: 酢酸ビニル, St: スチレン, AN: アクリロニトリル

いものと、そうでないものがあり、また2成分のモノマー混合系中で生長させると共重合ポップコンを生ずる。アクリロニトリルなどは単独では成長しないが、他のモノマーと共存すれば共重合ポップコンを生ずる。

これらの場合にも放射線を照射すると、生長の促進されることがわかった。表中のカッコ内の数字は混合系に対する照射線量を示す。

6. ポップコン重合物の性質

ポップコン重合物は前述のように、橋かけしている結果あらゆる溶媒に不溶である。橋かけの程度はアクリル酸メチルの場合、 $10^3 \sim 10^4$ 個のモノマー単位あたり1個とされている¹⁹⁾。

第3図 種々のポップコンに共通に現われる赤外吸収スペクトル

第2表 ポップコンに共通に現われる赤外吸収スペクトル

	A (cm ⁻¹)	B (cm ⁻¹)	C (cm ⁻¹)
VA (MMA)	1740	1670	755
ST (MMA)	1726	1665	750*
MMA : ST (MMA)	1730	1675	755*
AN : MMA (MMA)	1726	1670	750
AN : ST (MMA)	1730	1670	755*
IP : AN (MMA)	1720	1665	755
MMA : IP (MMA)	1730	1670	755
MMA (MMA)	1720	1655	755
ST (A. Am)	—	1660	750*
MMA : VA (MMA)	1726	—	750
MMA : VA (ST)	1730	—	750
MMA : ST (A. Am)	1715	1660	755*
ST : AN (A. Am)	—	1665	760
MMA (ST)	1720	1670	745

* 印はホモポリマーにも現われる。カッコ内は種の種類

赤外吸収を取ってみると、第3図および第2表に示すような特徴を有している¹⁸⁾。すなわち 1730 cm^{-1} 付近 (A), 1670 cm^{-1} 付近 (B), 750 cm^{-1} 付近 (c), の3カ所に、すべてのポップコンに共通した吸収が現われる。

(A) の吸収については、ブタジエンのポップコンを空气中に放置すると、しだいに増加するという Miller らの報告がある²⁰⁾。それによると空気酸化により生ずる酸化物と考えられている。

しかし (B) (C) については、まだその帰属が明らかでない。表の (C) の欄で星印のついているのは、ホモポリマーにも出現するので、いずれとも判定しがたい。

ポップコンに放射線照射して生じたラジカルの ESR を測定すると¹⁹⁾、第4および5図のようなスペクトルが得られる。第4図の実線はアクリルアミドのポップコンのもので、普通のホモポリマー中に生じたものと異なっ

第4図 ポリアクリルアミド (点線) および同ポップコン (実線) の ESR

第5図 ポリメタクリル酸メチル (点線) および同ポップコン (実線) の ESR

いる。対照にホモポリマーのそれを、点線で現わした。

第5図の実線はメタクリル酸メチルのポップコンのもので、これも点線で描かれた、いわゆる重合末端基の ESR と称されているものと、全く異なっている。しかし前者は未反応モノマーを注意深く抽出したポリマーに、照射して得られる ESR と非常によく類似している。

これら以外のポップコンの ESR については、まだ調べてないが、おそらく普通のポリマーとは異なるパターンが得られると思われる。

このように赤外、ESRともに通常のポリマーと異なるということは、かなりその構造に異常性のあることを暗示するもので、単なる直鎖状の重合形式で進行するものではないと考えられる²¹⁾。

またメタクリル酸メチルのポップコンが生成するとき副生するホモポリマーは、アセトンで抽出して見るとゲル化していることがわかる¹⁵⁾。これに対し通常のポリマーはどのようにつくっても、このようなことは見られないし、元来橋かけしがたいポリマーとして知られているものである。

このようにポップコンの存在により、液状部で起きるホモ重合までも規制を受けるということは、不思議である。

7. おわりに

以上のようにポップコンについては、未解決の部分がまだ多く、また研究もまだそれほど広く行なわれていないようである。それはポップコン自身の用途がないということも一つの原因であろうし、また工場などでやっかいものであるにしても、それほど大問題でないことにもよるであろう。

用途としては、橋かけしているのでイオン交換樹脂として、あるいは使えるのではないかと考えられるが、単なる想像の域を出ない。

文 献

- 1) G. Gee: *Trans. Faraday Soc.*, **34**, 712 (1938)
- 2) L. M. Welch, M. W. Swaney, A. H. Gleason, R. K. Beckwith, R. F. Howe: *Ind. Eng. Chem.*, **39**, 826 (1947)
- 3) M. S. Kharasch, W. Nudenberg, E. V. Jensen, P. E. Fischer, D. C. Mayfield: *Ind. Eng. Chem.*, **39**, 830 (1947)
- 4) J. C. Devins, C. A. Winkler: *Can. J. Res.*, **26B**, 356 (1948)
- 5) G. H. Miller, R. L. Alumbaugh, R. J. Brotherton: *J. Polymer Sci.*, **9**, 453 (1952)
- 6) G. H. Miller: *J. Polymer Sci.*, **11**, 269 (1953)
- 7) G. H. Miller, C. F. Perizzolo: *J. Polymer Sci.*, **18**, 411 (1955)
- 8) J. W. Breitenbach, H. P. Frank: *Monatsh.*, **78**, 293 (1948) (552 ページにつづく)

第13回年次大会印象の記

宇野敬吉

静かな京都の夜が明け、今日から高分子年次大会の幕が開かれる。筆者は同行の友と語り合いながら会場へ向かった。

高分子年次大会は日本化学会の年会と異なり、学期末休暇のような時期をはずしているのでもいつも場所に困る。というのは、大学の建物が土曜の午後と日曜しか使えないからだ。高分子が年々隆盛となり、会員ならびに発表件数が増すにつれて、場所探しの困難さははなはだしくなり、会場をお世話下さる方々のご苦労はひとしおのことと思われる。一方大会運営にたずさわらぬ者にとっては、今度はどこで、どのような会場が用意されるだろうかと興味がそそられる。

とかくするうちに会場である京都会館に着いた。まずその建物に目をうばわれた。古への句を持つ京とばかり思っていた所になんと近代的な目をそばだたせる建物、内部へ入って見るとこれもデラックスなワイヤレスマイク、換気の整った会場。早朝からもう相当の人がつめかけている。第1日、第2日とこの京都会館で講演および研究発表がもたれ、第3日目の日曜日になって会場は京都大学に移った。これは会場費の関係でもあろうかと思う。会場が大学へ移ってから、今までわれわれが持っていた感じからして、はじめて学会になったというような一種安堵にも似た気持になった。しかし、いざ発表会となると大きな会場での音響設備の悪さ、スライドの放映、換気装置の不十分さが、前日までが良すぎたためかあまりにも強く感じられた。これは日本の大学というよりも日本それ自体の貧困を如実に表わすものといえるが、学会というものが講演者は聞く者に十分話を理解させ、聞く者は講演者の話しに討論を行なう場であることを思うとき、一抹の寂しさを感じるものである。一二年

前から学会で参加費を徴収するようになったのは、会場費をも含めて運営費がかさむようになったためと思うが、それならば、いっそのこともう少し余分に出して会場を貸りるなり、少なくとも会場の後にも話が良くわかる程度の音響設備が欲しいと思うのは単に筆者だけではないと思う。

さて、研究発表が始まった、講演は始まったと思うと、あっという間におわってしまう。司会の先生方が討論を含めて12分ですから、大会をスムーズに運営するために時間の点で十分協力をして欲しいといわれる。今まで日本化学会の年会が、発表時間がいっばん短いと思っていたのに、上には上があるもの。われわれの高分子年次大会が、その上の上になりあがろうとは思ってもいなかった。(これは高分子の人口が増したためであり、慶賀すべき現象ではあるだろう)私は自分の専門が合成であるゆえに、物性の会場はほとんど行かなかったのですが、私の見たこと、感じたことですべてを律することはできないが、ここに一考を要する点がないであろうか。発表される講演がすべて実のあるものばかりであったろうか。俺はこんなことをやっているぞという、いわば子供がお菓子に唾をつけるに類したものはなかったろうか。学問を盛り立てて行くには、些細なことでも皆で議論をして行くことが必要であるのはいうをまたないが、その反面このようにたくさんの方が貴重な時間をさいて集まり、話を聞き、討論をするのであるからもう一息実験をし、考察をしてから発表の方がよいのではなからうかというジレンマになやまされる。

最終日の最後まで、講演者は懸命に聞く者も熱心に会話は進められた。すべてのスケジュールがおえて会場を出たときに、なにかサクバクとした虚無的な心情におちいたのは1人私だけであったろうか。晩春のいや初夏の暮れなずむ光の中に、一人一人と消えて行く人たち。しかしそこからまた永遠の探究への歩みが始められているのであろう。

最後にいろいろお世話下さいました方々、ありがとうございました。

* 東京大学工学部助教授・工博

(九里善一郎著「ポップコン重合」の526ページよりのつづき)

- 9) J. W. Breitenbach, H. Preussler, H. Karlinger: *Monatsh.*, **80**, 150 (1949)
- 10) J. P. Wibaut: *Rec. Trav. Chim. Pays-Bas.*, **62**, 205 (1943)
- 11) W. H. Carothers, I. Williams, A. M. Collins, J. E. Kirby: *TACS.*, **53**, 4203 (1931)
- 12) J. W. Breitenbach, A. Fally: *Monatsh.*, **82**, 1118 (1951)
- 13) 九里善一郎, 森行直資: 日化東海支部大会 (1962-11月)
- 14) A. Chapiro: "Radiation Chemistry of Polymeric Systems", 328, (1962), Interscience
- 15) 九里善一郎, 成瀬勉: 未発表
- 16) 桜田一郎, 岡田紀夫, 木村藤子, 鳥飼章子: 第6
- 17) 回放射線化学討論会 (1963-9月)
J. W. Breitenbach, A. Preisinger, E. Tomschik: *Makromol. Chem.*, **69**, 97 (1963)
- 18) 九里善一郎, 成瀬勉: 高分子学会第12年会 (1963-5月)
- 19) C. H. Bamford, W. G. Barb, A. D. Jenkins, P. F. Onyon: "The Kinetics of Vinyl Polymerization by Radical Mechanism", 135 (1958) Butterworths
- 20) G. H. Miller, V. A. Larson, G. O. Pritchard: *J. Polymer Sci.*, **61**, 475 (1962)
- 21) I. S. Unger, W. B. Graper, R. I. Leininger: *J. Polymer Sci.*, **44**, 295 (1960)