ガラス繊維

佐 野 和 夫*

ガラス繊維は一般繊維材のように結晶性線状高分子物質から構成されずに完全非晶質 3 次元網目構造をもつガラスから製造される無機質合成繊維である。その特性はつぎのとおりである。

- i) 実用材料で最高の引張強度を有し、通常形態のガラスに対し 50~80 倍の強度を示す。
- ii) 伸長率がきわめて小さく完全弾性体である。繊維中にミセルを有さず、等方性材料である。

今日「強化プラスチック」が FRP (Fiberglass Reinforced Plastics) として理解されていることからわかるとおりガラス繊維はプラスチック工業にとって重要な補助材である。さらに従来ガラス繊維強化プラスチックが不飽和ポリエステル樹脂を中心とした熱硬化性樹脂との組合せ材のみと考えられがちであったが、ガラス繊維の特性はポリアミド樹脂をはじめ多くの熱可塑性樹脂成形品への利用を開発するに至った。

合成高分子物質が繊維材料もしくはゴム製品として利用される場合と異なり、成形製品（一般にはプラスチック製品といわれている）として使われる場合は原料である合成樹脂の製造、性能向上とともに、ガラス繊維をはじめ石綿、紙、木綿などの補強材および可塑剤、安定剤、顔料、充てん剤などの添加剤との複合材料として樹脂単独の場合には考えられない機械的・電気的特性、耐久性、耐熱性および外観を有することからこれら補助材料への研究開発が成形加工技術とともに強くのぞまれてきていると考えられる。すなわち本誌に大島氏が指摘されていたとおり¹⁾、現在は合成樹脂単独でなく組合せ材料として建材をはじめ構造物、電絶材などとして特徴あるものをつくるのがプラスチック工業の課題の一つであるといえよう。

FRP の性能については年々豊富な、かつ正確なデータ²⁾が紹介されているので、ここではプラスチック補強用としてのガラス繊維製品の現状を中心に二三の話題を紹介してみたい。

1. ガラス繊維の特徴

ガラスが容易に繊維になりうるのはガラス細工を経験したものならばすぐわかる。このことはガラスのみが有する広範な温度範囲にわたって連続的な粘度変化をするという性質による。しかし連続的にしかもきわめて細い繊維を紡糸することはガラス組成、紡糸方法に大きな制約を加える。もともとガラスは典型的なぜい性材料であり、繊維状になっても他の繊維で測定される

結節および引かけ強度は正確にとらえにくいし、きわめて小さい。また繊維どうしもしくは他材質との摩擦に対する抵抗も小さい方で、裸の繊維では容易に切断をしてしまう。ガラス繊維の特性である高強度を維持ししかも補強材としての性能を十分発揮し得る製品を製造した使用するためにはこれらの性質に十分に留意する必要がある。

ガラス繊維の特性を明らかにするために、代表的合成繊維であるポリアミド繊維およびポリエステル繊維との性能比較を第 1 表に示した。

有機質合成繊維が石油・石炭資源から比較的単純な分子構造のわかったモノマーを原料として供給されるのに対し、ガラス繊維はケイ砂、ドロマイトなどの鉱物資源を複雑な調合をして熔融した構造の不明点の多いガラスとして供給される。有機質繊維では実験室でつくられたモノマーも工場で生産されたモノマーのいずれからも容易に曳糸性を知ることができるが、ガラスは実験室的に少量熔融が困難なばかりでなく、たとえてきてもタンク窯のガラスとの間には均質性をはじめ多くの物理化学的性質が異なり、特にガラス繊維原料としてのガラスは他の一般ガラスの場合に比べより均質なより欠点のないものが要求されている。今日実用に供されている繊維用ガラスは大きく分けて電絶材、FRP 用としての無アルカリガラス（アルカリ酸化物 1% 以下の無アルカリホウケイ酸ガラス）および防食材、耐酸材用のアルカリ酸化物が 5~15% の含アルカリガラス（ソーダホウケイ酸ガラス）とがある。もともと電気絶縁被覆材として開発された無アルカリガラスは易動性のアルカリ金属をできるだけ含まないような組成にされており、ガラスの中でもきわめて製造のむずかしいガラスとされており、また若干の組成変動がガラスで最も嫌われる結晶化（失透現象）をひき起こす。そのため FRP 用として大量のガラス繊維が使用されるアメリカではアルカリ含量を増加させて、より安定なガラスの使用が開発されつつある。しかし良好な絶縁特性は風化作用、耐水性の良好であることを意味することにもなりガラス繊維のすぐれた耐久性も現在のところでは無アルカリガラスにまさるものはない。第 2 表にこれらの繊維用ガラスの代表組成を掲げた。

* Kazuo SANO 日東紡績株式会社繊維研究所所長
Glass Fibers

第1表 ガラス繊維と一般合成繊維の性能比較

	ガラス繊維	ポリアミド繊維*	ポリエステル繊維*
引張強度 (kg/mm ²) (g/d)	250 ~ 300 —	51 ~ 65 5.0 ~ 6.4	52 ~ 81 4.2 ~ 6.6
伸 度 (%)	2 ~ 4	38 ~ 36	8 ~ 32
伸び回復率 (%)	100	98 ~ 100 (3%伸長)	95 ~ 100 (3%伸長)
ヤング率 (kg/mm ²)	7,000 ~ 10,000	250 ~ 400	1,000 ~ 2,000
比 重	2.5	1.14	1.38
吸 水 率 (95% RH)	< 0.3	8.5	0.6 ~ 0.7
耐 熱 性	不燃性, 400°C 付近で引張強度 50% となる 600°C で 20%, 軟化点約 840°C	自然性なし 軟化点 180°C 溶融点 215°C	軟化点 238 ~ 240°C 溶融点 260°C
有機溶剤の影響	な し	フェノール, 濃硝酸に溶解	一般に不溶, 二三のフェノール化合物に溶解

* 普通フィラメントの性能 (桜田ほか編:『合成繊維ハンドブック』359 (1959) 朝倉書店から引用)

第2表 繊維用およびパイレックスガラスの組成例³⁾

	SiO ₂	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	B ₂ O ₃	BaO	F ₂
無アルカリガラス	54.3	15.2	17.3	4.7	0.6	—	8.0	—	0.1
含アルカリガラス	64.6	4.1	13.4	3.3	7.9	1.7	4.7	0.9	tr.
パイレックス	81.0	2.0	—	—	4.5	—	12.0	—	—

このほかミサイル, ロケットなどの軽量高強度を要求される分野には一部高抗張力ガラス繊維, 高弾性ガラス繊維が使用されて前2者とは異なったガラスが用いられているが⁴⁾, わが国ではこの方面の需要がないので実用化までには日時を必要とするだろう。

ガラス繊維紡糸は 10²~10⁴ ポアズの溶融ガラスを高速で引き伸す溶融紡糸方式によってつくられる。ガラス連続フィラメント糸をつくる方法は原理的には有機質繊維の場合と同じであるが, 通常 1000~1300°C の高温で紡糸速度も 3000~4000 m/min という高温高速紡糸であることが特徴である。ガラス繊維は紡糸ノズル直下で 10⁻⁴~10⁻⁵ sec という単時間の間に固化し, 合成繊維一般に行なわれる実用化のための延伸ということができず, 所定のきわめて細い繊維を得るために, 厳密な温度をはじめとする紡糸条件の制御が要求されている。

実用繊維は 5μ から 13μ という単繊維直径を有し, 通常 100~200 本のマルチフィラメントが紡糸される。

前にも述べたようにガラスは繊維化されても本質的にぜい性材料であることは変わりなく, 紡糸時から繊維間摩擦および他材質との接触作用による破壊から繊維をいつも保護してはならない。このため紡糸されるマルチフィラメントは一本の繊維束としてドラムに巻き取られる前に表面保護物質が塗付される。これらの保護

物質は保護作用と同時にフィラメントを適当に接着するもので通常燃糸, 織物用繊維にはデンプン-油系サイズ剤を, 一方加燃されずに何本かのフィラメント束を引きそろえたままで供給されるロービングには酢ビエマルジョン-表面処理剤系のサイズ剤という二つのものが区別して用いられている。これらのサイズ剤は後で述べる表面処理剤とともにガラス繊維の表面状態を規制し, ガラス繊維を補強材として用いる場合, 特に留意していただきたい点である。本来補強材となるべきガラス繊維が合成樹脂との十分な接着をしないで, 層間はく離などを引き起こすのは成形法の誤りとともに製品の選択が適切でないことが従来しばしば見受けられたことである。

ガラス繊維がプラスチックの補強材として他のものよりすぐれているのは単に高い引張強さのためだけでなく高弾性率を有することにもよる。ガラス繊維の強度特性についての理論的考察はぜい性材料の破壊理論の先駆者 Griffith 以来多くの研究があるが, 正確なる実験⁵⁾に基く解析はごく最近になってからである。その結果従来繊維直径の増加に伴い強度が減少すると考えられていたが, 今日では 20μ ぐらいまでの繊維は本質的には単位断面積あたり同一強度を示すことが明らかにされている^{5), 6)}。実際に使用されるマルチフィラメント糸は繊維間摩擦および他材質との接触などにより平均 150~200

第3表 FRP の強度特性の一例³⁾

成 形 法	ガラス繊維の種類	ガラス量 (%)	引張り強度 (kg/mm ²)
プ リ ミ ッ ク ス 法	6 ~ 12mm チョップ	6 ~ 25	3 ~ 7
手 積 法	マ ッ ト	30 ~ 40	7 ~ 14
金 型 成 形 法	50mm チョップナマット	35 ~ 40	7 ~ 17
プ レ ス 成 形 法	ク ロ ス	60 ~ 65	25
フィラメントワインディング法	ロービング	75 ~ 85	56 ~ 175

kg/mm² の強度を示し、かつ繊維が太くなるにつれ若干ずつ強度が減少する。さらに一般ガラスと最も大きな相違は加熱処理による強度劣化で 400°C 1 時間加熱でほぼ 1/2 の引張り強度になる。この加熱効果は 'compaction effect' と呼ばれ、急冷された低密度、低弾性率などの性質を有する繊維が塊状ガラスと同じ物理化学的性質をもつようになることが知られている⁷⁾。この現象は本来の強度を失うことでガラス繊維にとってより劣化の少ないガラス組成の開発という課題を残しているが、現在の樹脂の耐熱性および組合せ材に要求されている強度特性においてはそれほど問題にならないといえよう。実際にクロス製品においては脱サイズ工程においてサイズ剤を燃焼させてガラス表面を清浄化するが、注意深い温度制御により最小限の劣化にとどめていると同時に、この加熱処理は繊維をセッとし織物を安定化するのに役立っていることを付け加えておく。

2. 製品とその用途

ガラス繊維は耐熱不燃性の繊維であることから、そのままで不燃性のカーテン、またカーボンブラック、セメントなどの高温粉体の採取、およびいま大きく問題となっている工場汚染空気の清浄化装置へのロ過布として大きくクローズアップされてきて、従来の補強材用以外の用途への利用がわが国でもようやく本格化してきた。こ

の分野に関する動向については別の機会に述べるとして、ここではもっぱら FRP を中心に現在わが国ではどのような製品がなにもに使われているかを簡単に述べてみたい。ガラス繊維強化プラスチックの諸特性は、i) 正しい基材の選択、ii) 正しい成形方法の利用の二つが他の一般成形の場合以上に強調されている。幸い後者については関係機関が PR しているので⁸⁾、ここではその強度特性の 1 例を第 3 表にかかげた。

FRP 用としてのガラス繊維製品は糸、ひも、テープ、クロスはいうまでもなく、ガラス繊維として特徴あるロービング製品（無撚りの合糸）、さらには短いチョップおよび粉体まであらゆる形態のものがある。強化プラスチック成形が手積法から吹付法（スプレー法、フィラメントワインディング法、射出成形法などに機械成形法に移り変わっていくにつれ、ますます良好な品質の強化基材が要求されつつある。第 4 表に代表的連続フィラメントからつくられる製品の特徴、主なる成形法および用途を一覧表として第 4 表に示した。

これらの製品形態を中心とした製品分類は、他材料の場合と異なり必ずしも妥当ではない。すなわちガラス繊維強化材の性能を決定するもう一つの大きな要因として繊維表面の処理（表面の化学的状態）があげられる。すなわち成形品の諸特性が樹脂および補強材との組合せにおいて十分発揮されるためには、当然のことながら界面

第4表 FRP 補強材用ガラス繊維の主要製品、特徴および用途

種 類	特 徴	主なる使用成形法	主 なる 用 途
ロ ー ビ ン グ	30 ~ 60 本のストランドを引きそろえた無撚の束状製品、各フィラメントが分散しやすく、樹脂含浸良好。使用方法によりガラス量を 10~90 % と大巾に変えうる。	スプレーアップ、フィラメントワインディング プリミックス、プリホーム、引き抜き、射出成形	ボート、バスタブ、大型容器、化学槽、釣竿 自動車ボデー、パイプ
チョップマット	かさがあり、無方向性基材で湾曲部の多い大型成形材に用いられる。単独で強度の弱い場合はクロスと重ねて使用。	手積、金型成形	バスタブ、ボート、椅子
ク ロ ス	強度が強く、成形時の保型性大強度寸法精度の良好な積層管板の成形にあらゆる樹脂と組み合わせで用いられる。	プレス成形、手積	積層管、板、レドーム
チョップドストラ ンドおよび粉末	小型成形材料の強度、寸法精度を向上させるのに用いられる繊維長 0.1 ~ 50 mm のフィラメント片	注型、射出成形、プリミックス	小型電気・機械部品

の問題が出て来ることになる。ガラス繊維強化プラスチックにおけるほどその処理方法および効果についての研究がさかんであり、かつ議論のたえないものは少ないだろう。米国のプラスチック工業会 (SPI) の強化プラスチック部門の年会報告が 20 回を重ねてその間、新材料の紹介とともに、かならず処理方法および効果についての研究分野の報告が年々多くなっていることから明らかなことである⁹⁾。このような観点から現在の FRP 用製品を考えてみるとつぎのように分けられる。

強化プラスチックにおいて、ガラス繊維はその本質的役割およびガラスの性能から考えて各フィラメントが独立してマトリックスに囲まれる状態がのぞましく、そのような状態を実現することがガラス繊維本来の特性を十分活かし、単に強度特性のみならず電気的および化学的性質をも向上させることになる。この点からすればモノフィラメントに直接樹脂を塗付することが理想であるが、工業的にはマルチフィラメント束をどれだけこの状態に近づけるかにある。ここではガラス繊維本来の強度のほかに、i) 樹脂のヌレやすさ (含浸性)、ii) 繊維束の分散状態、iii) 成形後の接着強度が必要な性質となって

くる。残念ながら繊維状物質と樹脂との間の i) および ii) に関する研究は少なく、また現在のところ定性的な結論しか出ていないため、ガラス繊維と樹脂間の接着はもっぱら曲げ強度をもって判断されている。従来湿潤時強度 (煮沸水中に成形品を一定時間浸漬した後の曲げおよび圧縮強さ) ををできるだけ常態の強度に近くすることを目的とした化学的処理方法 (前表の a) および e) の化学処理) の開発が主なものであったが、最近常態の強度そのものを向上させる処理方法が高強度ガラス開発と

ならんでさかんになりつつある。それら化学処理剤の主なるものは「官能基を有するシラン化合物およびクロム錯塩化合物」であってこれらの化合物はいずれも加水分解してガラス表面に配向する保護された水酸基および樹脂と共重合もしくは硬化触媒となりうる官能基を有している。各樹脂に適合した表面処理剤を第 5 表に示したが、これら処理剤の処理効果の判定には常に成形条件が大きく影響することを付記しておく。

もう一つの問題はガラス繊維の 2 次加工の程度の高い織物を中心とした撚糸製品が加工工程の繊維の摩擦損傷に十分耐えうるサイズ剤がデンプン-油系のものであっ

第 5 表 ガラス繊維の表面処理剤

種 類	商 品 名	化 学 名	適 合 樹 脂*
ク ロ ム 錯 塩	Volan, エドフィックス	メタクリレート・クロミッククロリド	ポリエステル, エポキシ, フェノール
	Volan E	エポキシ含有クロミッククロリド (?)	エポキシ
ビ ニ ル シ ラ ン	A-172	ビニルトリメトキシエトキシシラン	ポリエステル
	A-150	ビニルトリクロロシラン	"
ア ク リ レ ー ト シ ラ ン	A-174	γ-メタアクリルオキシプロピルトリメトキシシラン	ポリエステル
	Z-6030	"	"
ア ミ ノ シ ラ ン	A-1100	γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	フェノール, エポキシ, メラミン
	Z-6020	γ-(N-アミノエチル)-アミノプロピルトリエトキシシラン	"
エ ポ キ シ シ ラ ン	Z-6040	グリシドオキシプロピルトリメトキシシラン	エポキシ
	Y-4086	"	"
	Y-4087	3,4-エポキシシクロヘキシルエチルトリメトキシシラン	"

* 熱硬化性樹脂に限る。シリコン樹脂は無処理のまま適合する。

て必ず表面処理の前に脱サイズを伴ない完全清浄化のためにはどうしても加熱燃焼方式がよいことで、合成樹脂サイズの開発が二三は試みられたが、いずれも現段階ではデンプン-油系サイズ剤に比べ著しく劣ることである。

将来は紡糸時に樹脂との接着、ヌレなどが確保されるサイズ剤であると同時に十二分に加工性を有するガラス繊維の化学処理方法が開発されなければならない。このことは FRP~ガラス繊維のもつ強度特性を本来の状態 で利用することにも通ずる。

む す び

与えられた題名が「ガラス繊維の最近の動向」ということであったが、著者はこの仕事に長年携わってきて痛感したことは、いまだガラス繊維そのものが十分知られていないか、もしくは皮膚を刺激する開発当初のものしかご存知ない方が多いことである。その意味であえてガ

ラス繊維の特徴を中心にごく定性的な内容になったことをお断りしておく。組合せ材料の将来性から考えてぜひともより多くの方々の関心と、さらにあらゆる分野のご協力を得たいと考える次第である。

文 献

- 1) 大島敬治: 高分子, **13**, 79 (1964)
- 2) 堀 泰明: 高分子, **11**, 151 (1962)
- 3) S. S. Oleesky, J. G. Mohr: "Hand book of Reinforced Plastics", 121 (1964) Reinhold Pub. Corp.
- 4) R. L. Tiede: *Glass Ind.*, **41**, 699 (1960)
- 5) W. F. Thomas: *Phys. Chem. Glasses*, **1**, 4 (1960)
- 6) W. H. Otto: *J. Am. Ceram. Soc.*, **38**, 122 (1955)
- 7) W. H. Otto: *J. Am. Ceram. Soc.*, **44**, 68 (1961)
- 8) 秋田 務: 強化プラスチック, **10**, 36 (1964)
- 9) 16th Ann. RP-Div Reprint of SPI, (1961)

高分子物質のすべてがわかる **高分子物質データ集** ができました。太いにご活用下さい。

近年、高分子の進展はめざましく、しかもわれわれの日常生活に深く浸透してきております。にもかかわらず、それらの信頼すべきデータのまとめられたものは、まだ出ておりませんでした。当学会では設立 10 周年を記念して、それら高分子物質のデータを集成し、世の現場技術者のみならず、販売商社や研究所、大学関係の方々にも利用していただければと、本データ集を上梓した次第であります(会誌「高分子」Vol. 11, No. 128)。内容のあらましを下に掲げ、大方のご参考といたします。なおバックナンバーも用意してあり、広く皆さま方のご利用をお待ちいたしております。頒価は 1200 円です。申し込みは下記会員課であつねがいします。

高分子学会バックナンバー 係

東京都千代田区神田須田町 2-11 電話 東京 (253) 8703・(251) 5545

内 容

モノマー原料	シリコン樹脂	塩化ビニリデン樹脂	ポリカーボネート
高分子物質の化学構造と物理的性質	尿素樹脂	塩化ビニル樹脂	ポリ酢酸ビニル
1. 縮合系重合体	フェノール樹脂	塩化ポリエーテル樹脂	ポリビニルアルコール
2. 単一重合体	不飽和ポリエステル樹脂	スチレン樹脂	ポリブテン
3. 共重合体	脂	スチレン-ブタジエン共重合体	ポリプロピレン
高分子物質のガラス転移温度と比凝集熱	フuran樹脂	繊維素誘導体樹脂	メタクリル樹脂
プラスチック	メラミン樹脂	ビニルカルバゾール樹脂	天然ゴム
熱硬化性樹脂	熱可塑性樹脂	脂	合成ゴム
アニリン樹脂	アクリル酸樹脂	ビニルプチラール樹脂	繊維
エポキシ樹脂	アクリロニトリル	ビニルホルマール樹脂	パルプ・紙
キシレン樹脂	スチレン共重合体	フッ素樹脂	イオン交換樹脂
ジアリルフタレート樹脂	アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体	ポリアミド	塗料
	アセタール樹脂	ポリウレタン	接着剤
		ポリエチレン	医療用高分子材料

講演要旨・資料実費頒布について

下記講演要旨・資料多少残部がございますので、ご希望の方は、料金を添え、本会企画課あてお申込み下さい。

記

第12回年次大会要旨集	700 円
第12回高分子討論会要旨集(物性成形加工)	1200 円
(合成・分析)	1000 円
高分子機械材料・新技術と新材料講習会要旨	600 円

第12回レオロジー討論会要旨集	500 円
第6回レオロジー測定法講座	500 円
接着科学講演会(1963年)	300 円
第8回静電気研究発表会要旨集	500 円
印刷適性講演会講義録(第1回~第50回)	600 円
▶ 申込先 東京都中央区日本橋本町 3-9 繊維会館 2 階	
高分子学会企画課要旨集・資料係	
▶ 電話による問合せは (241) 2793・(241) 7801 (交)	