重縮合最近の話題

— 閉環重縮合の問題を中心に —

依 田 直 也*

1. はじめに

縮合系高分子の最近の研究では新しいモノマーを用いる重合、新しい重合反応による高分子生成反応、他の成分との共重合あるいは高分子反応による化学改質などの操作によって耐熱性、電導性、感光性などの特殊な性質を示す高分子がつぎつぎに合成されている。このうちとくに複素環化学の合成反応を用いる新しい線状高分子の合成を中心に最近の話題にしぼって、閉環重縮合の研究をまとめて述べたいと思う。

環生成をとまなう高分子生成反応のうちで、とくに最近注目されている研究として、ふつう有機合成反応に用いられる複素環生成反応を高分子合成に適用し、高度の熱安定性と溶解性をともにそなえた新しい耐熱性高分子の合成研究があげられる。この反応は環生成を伴う Diels-Alder 型重合とかジニトリル、ジオレフィン、ジアルデヒドの環化重合と区別して、筆者らの提案による Cyclopolycondensation (閉環重縮合) と名づけることもできる新しい高分子生成反応の一つである¹⁾。このような重縮合に従来の界面重縮合とか低温溶液重合を適用することも可能であり²⁾、また発煙硫酸、ポリリン酸³⁾などの溶媒系に拡張して興味ある研究成果が得られている。こうしたポリマー合成の進展には複素環化合物の有機化学の全領域が開かれており、さらに今後の発展が期待されている。

2. 最近の話題

この閉環重縮合による高分子生成反応では重縮合によってモノマーに存在しなかった新しい複素環がポリマー主鎖中に生成する特徴をもっているが、最近の研究を重合様式によって分類すると次のようになる。第1はモノマー A B 間で第1段重縮合が起こり、線型ポリマーがいったん生成後第2段反応として加熱による脱水（または脱アルコール、フェノールなど）閉環反応がポリマー内で起こる重合反応である。第2には環状モノマー A と

鎖状モノマー B の間で開環を伴って重合し、次に分子内閉環を伴う重縮合反応がある。第3はモノマーの、重付加による線型ポリマー生成ののち、高分子反応として閉環重縮合が起こる場合である。

これらの反応を生成複素環について5員環、6員環に分類し、最近の研究を以下にまとめて述べる。

2-1. 複素5員環生成の重縮合

2-1-1. ポリ(1,3,4-オキサジアゾール)の合成

カルボン酸ヒドラジドと酸塩化物の反応は Naegli, Stefanovich⁴⁾ らによってすでに 1928 年に報告されているが、これらの反応を閉環重縮合に拡張し、Frazer⁴⁾、岩倉⁵⁾ らによって高分子量のポリオキサジアゾールが合成された。主な合成法をまとめると次のとおりである。

Frazer⁴⁾ らの研究ではヘキサメチルホスホルアミドの低温溶液重合によりカルボン酸ヒドラジドと酸塩化物の重縮合で脂肪族、芳香族ポリヒドラジドを合成し、さらに分子内脱水環化により高融点ポリオキサジアゾールが得られている。最近、アメリカ特許⁶⁾ も公告になっており、高分子量のポリマーから強じんなフィルム、繊維が得られる。

岩倉⁵⁾ は発煙硫酸、ポリリン酸溶液中で硫酸ヒドラジンとジカルボン酸、ジアミド、ジニトリル、ジヒドラジドの重縮合を検討し固有粘度 3.7 (H₂SO₄, 30°C) の耐熱性ポリオキサジアゾールを合成した。ただしポリマーは有機溶媒に難溶である。

2-1-2. ポリチアゾール、ポリオキサゾールの合成

ジチオテレフタルアミドと *p*-ビス (ブロマセチル)

* Naoya YODA 東洋レーヨン株式会社基礎研究所研究員・工博
Recent Advances in Cyclopolycondensation Reactions

ベンゼンの DMF 溶液重合により、耐熱性ポリチアゾール¹⁰⁾が得られる。 $\eta_{inh}=0.24\sim0.47$ 。ポリマーはトリフ

ルオロ酢酸に可溶である。

またポリリン酸溶液重合^{11),12)}を 3,3'-ジメルカプトベンジジン塩酸塩とイソフタル酸ジエチルに適用すると収率よくポリベンゾチアゾールが得られている。N,N'-ジエチルアニリン溶媒中でも高重合度ポリマーが得られた。

Levine らによる重合機構は次式に示すような 2 段階機構を提出しており、脱フェノールに先立って脱水が起こることを重合初期反応から確認した。機構(6),(7)の中で赤外スペクトル、紫外スペクトルの結果から(6)らしいと推測している。

この機構の詳細はさらに検討を要するようと思われる。3,3'-ジアミノベンジジンとベンゾチアゾールジカルボン酸エステルの重合も検討されている。

一方ポリチオジアゾールをポリリン酸を用いヒドラジドから合成する研究も行なわれた¹³⁾。

3,3'-ジメルカプトベンジジンのイオウ原子を酸素におきかえた 3,3'-ジオキシベンジジンおよび塩酸塩とジカルボン酸、ジカルボン酸エステル、酸塩化物との閉環重縮合が研究されている。最初の文献は 1959 年の Du Pont 特許であり、脂肪族ポリベンゾオキサゾールの合成に関するものである¹⁴⁾。これに対し芳香族ポリベンゾオキサゾールが合成されており、熱安定性の良好な高分子量ポリマーが得られた^{18),19)}。ポリリン酸を用いると一挙に脱水閉環が起こるが¹⁵⁾、低温溶液重合法ではポリアミドをへて分子内脱水閉環させる 2 段階を適用することが可能である¹⁶⁾。

3,3'-ジアミノ-4,4'-ジオキシビフェニルと酸塩化物からも高重合度ポリベンゾオキサゾールが合成されている¹⁷⁾。また最近同様なフランス、ベルギー特許も公告になっている²⁰⁾。

2-1-3. ポリベンゾイミダゾール

Brinker, Robinson は²¹⁾ 1959 年に 3,3'-ジアミノベンジジンと脂肪族ジカルボン酸の閉環重縮合を検討し、高分子量の高融点ポリマーの合成に成功した。

Marvel ら²²⁾は芳香族ジカルボン酸フェニルに拡張しすぐれた耐熱性と溶解性をともにそなえた芳香族ポリベンゾイミダゾールを合成した。主な重合法として Marvel らによる融解重合、固相二次重合²²⁾のほか岩倉ら²⁵⁾によるポリリン酸溶液重合、界面重縮合、低温溶液重合などが検討された。さらに日本特許²⁴⁾、Tiraspolksy によるフランス特許²³⁾も公告になった。この重合はまず脱水が起こり、ついでフェノールがとれる典型的な閉環重縮合によって進行する。

この重合では (I), (II) の等量混合物を 200°C/760 mmHg で加熱し、生成ポリマーを砕いてからステンレスボール 2 個を入れたフラスコ中、ロータリエバポレーターで 400~450°C/1~2 mmHg で固相重合を行なって重合が完結する。脱水/脱フェノールの段階で分子内閉環が優先し、橋かけ不溶化現象が起こらないことがこのポリマーの特長である。最近 Phillips ら²⁸⁾ はポリマーの熱分解反応 (400~470°C/300 mmHg O₂) から活性化エネルギーを求め 32~40 kcal/mol なる値を得た。また速度定数 $k = 10^9 e^{36,000/RT}$ なる式が求められている。

一方、この重合メカニズムについて Levine ら^{27), 28)} がアメリカ化学会で研究結果を講演している。この重縮合機構のモデル化合物と中間体の紫外スペクトル、赤外スペクトルの標準値を設定し、これから重合初期生成オリゴマーの紫外、赤外スペクトルを追跡し速度論的解析を行なった。ついで脱水/脱フェノールによる分子内環化機構を次式によってよく説明できることを見出している。

(第 1 段反応)

(第 2 段反応)

中間体の (syn), (anti) 構造においてアミノ基と酸素の水素結合のある syn 構造が熱力学的に安定なため、分子内脱フェノールが分子間反応に優先して起こる。したがって分子間橋かけ構造による不溶化が起こらない点が重要である。

(第 3 段反応)

この重合機構は他の閉環重縮合を研究する際のよい参考になる。

ポリベンゾイミダゾールの含ホウ素ポリマーが Marvel らによって得られている²⁹⁾。ポリマーの分子量は 10,000~20,000 であり、酸に対して安定性を示す。ただし aprotic solvent には可溶である。

2-1-4. 芳香族イミド系ポリマーの合成

工業的に注目されている耐熱性ポリマーとして Du Pont 社の HT-1 (Nomex 繊維)³⁰⁾ とならんで H-フィルム (Vespel, PYRE-M-L)³¹⁾ とよばれるポリイミドがよく知られている。最初のポリイミドの研究は 1908 年に発表されており³²⁾、1945 年にイギリス特許も公告になっている³³⁾。これはピロメリット酸無水物と各種ジアミンの閉環重縮合でポリイミドが得られる。電気絶縁材料；機械的性質などの点で 4, 4'-ジアミノビスフェニルエーテルがすぐれており、H-フィルムの骨格構造をなしている³⁴⁾。

この重合機構について Levine³⁵⁾ らが速度論的検討を加え酸無水物のアミノリシスが 2 分子機構で進むことを確かめ、次の機構を提出した。

第1に酸無水物へのアミノ基の求核攻撃が起こり中間体(III)が生成する。酸無水物 78 mol% が反応して平衡に達し、加熱により脱水閉環して(IV)を経て(VI)が得られる。ナイロン塩(III)の構造は赤外スペクトル(λNH_3^+ , λOH^- , 3.78 μ , 3.95 μ)によって確認した。

ナイロン塩(III)の加熱脱水で得られるジアミド体(V)はさらにアミノ基が脱離し、このアミンはあらかじめ平衡反応で存在する過剰の酸無水物とさらに反応する。このことから、生成ポリイミドは橋かけ構造をとらず線状

第1表 ピロメリット酸無水物と *m*-フェニレンジアミンの脱水閉環速度

反応時間 (sec. 80°C)	イミドカルボニル吸収 (5.65 μ) 強度	生成水 (モル%)
0	0	0
40	0.10	46.3
660	0.50	98.5

$$k_1 = 1.06 \text{ l-mol}^{-1} \text{ sec}^{-1}, k_2 = 3.87 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$$

ポリマーが優先的に生成することからも分子内環化が起こることがわかる。Sroog ら³⁴⁾はポリイミドが 500°C まで熱安定性がきわめて良いことを報告している。最近ブロック共重合ポリアミドイミドについて特許公告³⁵⁾³⁶⁾がみられ、Jones ら³⁷⁾の研究もある。トリメリット酸無水物からのポリマー (Amoco A-1) および酸塩化物から耐熱性ポリイミドを得る反応も報告されている³⁸⁾。

2-1-5. 複素5員環ポリマーのその他の合成法

Chemstrand 社 Lilyquist³⁹⁾はポリヒドラジドにアニリンを作用させ対数粘度 1.004 ポリフェーレントリアゾールを合成した。透明な屈曲性のあるフィルムが得られている。

Huisgen⁴⁰⁾は次式の反応で分子量 6000 のポリマーを得た。

またテトラクロルメチルベンゼンとジアミンの界面重縮合によるポリジピロリノベンゼンの合成が試みられたが

分子量は 820~5,000 である⁴¹⁾。

2-2. 複素6員環生成の重縮合

2-2-1. ポリテトラアザピレンの合成

Marvel ら⁴²⁾は 1964 年 4 月のアメリカ化学会で次の新しいポリマーの合成を発表した。ポリマーは 60% 可溶(H_2SO_4 , 550°C (N_2)) で 20% 重量減少を示す。

このポリマーは重合度も高くフィルム形成能がある。ポリマーの有機溶媒に対する溶解性を上げることが今後の問題である。

2-2-2. キナゾリンジオン、キナズロン系ポリマーの新合成法

複素6員環キナズロン系の新しいポリマー合成法として筆者らは 3,3'-ベンジジンジカルボン酸と各種ジイソシアネート⁴³⁾、ジチオイソシアネート⁴⁴⁾、各種ジアミド⁴⁵⁾の閉環縮重合を検討し耐熱性良好な高重合度ポリマーが得られることを見出した。重合条件は一次重合による線型ポリマーの生成と二次重合による分子内脱水閉環の工程からなっており、有機溶媒 (DMF, DMAc, HM PP) の溶液重合^{43)~45)}とポリリン酸溶液重合^{45), 46)}を適用した。

融点 540°C 以上、対数粘度 0.62~1.10 (H_2SO_4 , 30°C, 0.5%) のポリマーが得られた。ポリリン酸による重合では有機溶媒に対する溶解性のすぐれたポリマーが得られ、透明なフィルムが得られる。X線図から結晶性良好なフィルムが得られることを確認した。

試料 $T^\circ\text{C}/60 \text{ min (N}_2\text{)}$

第1図 芳香族ポリキノゾロンの熱安定性試験

ポリマーの熱安定性試験結果は第1図に示すように、ポリベンゾイミダゾールの最も良いものに匹敵する。ポリリン酸中の重合ではポリベンゾオキサジノンの生成も見出されている^{45), 46)}。

またピロメリット酸イミドの Hofman 分解でジアミノジカルボン酸を合成し、ベンズビス (メチルオキサジノン) とジアミンから固有粘度 0.4~0.6 のポリピリミジンキノゾロンが得られている⁵⁵⁾。

2-2-3. ポリキノリン, ポリキノキサリンの合成

Marvel ら⁴⁷⁾ はジクロイルメタン (I) の環化ポリマーを合成し、1,5-ジケトオキシム構造をへてポリキノリンへのはしご型ポリマーの合成を試みている。ジメチルジクロイルメタンの合成にアントラセン付加体の熱分解法⁴⁸⁾を適用しその合成に成功した。

ポリ環状ジケトン (II)

ポリマー (IV) は黒色光沢性ポリマーであり DMSO に可溶である。赤外スペクトルのカルボニル吸収の存在から一部未環化部分の存在することが認められている。

また最近 Stille ら⁴⁹⁾ と de Gaudemaris, Sillion⁵⁰⁾ は 1,4-ジグリオキサールベンゼンとテトラアミノ化合物の重合に成功し、耐熱性ポリキノキサリンを合成し注目されている。

第2表 ポリキノキサリンの合成

重合条件	重合温度 (°C)		溶解性		固有粘度 (HMPP)
	T_1	T_2	H ₂ SO ₄	HMPP	
融解重合	250	375	100/71	55/10	0.67/1.28
ジオキサリン	250	375	100/50	55/22	0.40/0.93
ジオキサリン	250	375	100/45	50/20	0.79/1.27

HMPP ヘキサメチルホスホルアミド

ポリマーは 450°C まで安定である。また有機溶媒に難溶であるが硫酸には可溶である。

大津⁵¹⁾, 井本ら^{52), 53)} の重合法からもギ酸可溶ポリマーが得られる。

2-2-4. その他の複素6員環ポリマーの重合

含ケイ素ポリマーとしてフィルム形成能のあるポリシロキサンが Brown⁵⁴⁾ によって合成された。はしご型ポリマーとして注目される (分子量 26,000)。有機溶媒

$$\begin{array}{l}
 \text{HOOCCH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NHCH}_2\text{COOH} \rightarrow \left[(\text{CH}_2)_6\text{N} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_2\text{C} \\ \parallel \\ \text{N} \\ \parallel \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}-\text{CH}_2 \end{array} \right]_{56} \\
 \text{mp } 255^\circ\text{C} \\
 \text{HSCH}_2\text{---CH}_2\text{SH} + \text{O}=\text{C}_6\text{H}_4=\text{O} \rightarrow \left[\text{C} \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{S---C}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{S} \\ \text{CH}_2\text{S---C}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{S} \end{array} \right]_{57} \\
 \text{HOCH}_2\text{---CH}_2\text{OH} + \text{O}=\text{C}(\text{H})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{H})=\text{O} \rightarrow \left[\text{C} \begin{array}{c} \text{H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{O} \begin{array}{c} \text{H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2 \right]_{58} \\
 \text{O} \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \diagdown \quad \diagup \end{array} \text{O} + \text{OHC}(\text{C}_6\text{H}_4)\text{CHO} \rightarrow \left[\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_2\text{OCH}(\text{C}_6\text{H}_4)\text{O}) \right]_{59}
 \end{array}$$

「高分子」

- 25) S. Bywater, D. J. Worsford: *Can. J. Chem.*, **40**, 1564 (1962)
- 26) M. Morton et al.: *J. Polymer. Sci.*, **A1**, 1735 (1963)
- 27) M. Morton, L. J. Fetters: *J. Polymer. Sci.*, **A2**, 3311 (1964)
- 28) D. N. Bhattachyia et al.: *Polymer*, **5**, 54 (1964)
- 29) H. Hostalka et al.: *Makromol. Chem.*, **71**, 198 (1964)
- 30) D. N. Bhattachyia et al.: *J. Am. Chem. Soc.*, **85**, 533 (1963)
- 31) K. F. O'Driscoll et al.: *J. Polymer. Sci.*, **31**, 115, 123 (1958)
- 32) J. E. Mulvaney et al.: *Fortschr. Hoch Polymer* **3**, 106 (1961)
- 33) A. V. Tobolsky, D. B. Hartley: *J. Polymer. Sci.*, **A1**, 15 (1963)
- 34) D. B. George, A. V. Tobolsky: [*J. Polymer. Sci.*, **B2**, 1 (1963)]
- 35) A. Zilka, Y. Anvy: *J. Polymer. Sci.*, **A1**, 549 (1963)
- 36) J. Minoux: *Makromol. Chem.*, **61**, 22 (1963)
- 37) M. Shima et al.: *J. Polymer. Sci.*, **B2**, 735 (1964)
- 38) B. D. Phillips et al.: *J. Polymer. Sci.*, **A2**, 4231 (1964)
- 39) J. L. R. Williams et al.: *J. Am. Chem. Soc.*, **78**, 1200 (1956)
- 40) D. Braun, W. Kern: *J. Polymer. Sci.*, **C No. 4**, 197 (1964)
- 41) S. Murahashi et al.: *Bull. Chem. Soc. Japan.*, **33**, 658 (1960)
- 42) D. J. Worsford, S. Bywater: *Makromol. Chem.*, **65**, 245 (1963)
- 43) 浅見柳三, 畑 敏雄: 第13回高分子年次大会講演 (1964)
- 44) T. Fuzimoto et al.: *J. Polymer. Sci.*, in press
- 45) Von G. Löhr, G. V. Schulz: *Makromol. Chem.*, **77**, 240 (1964)
- 46) 住友 宏, 信時孝次: 有機合成協誌, **22**, 615 (1964)
- 47) 平岡道夫: 高分子, **13**, 538 (1964)

(依田直也著「重合縮合最近の話題」の156ページよりのつづき)

- J. Polymer Sci.*, **62**, 59 (1962)
- 30) *Text. World* (Oct. 1963)
- 31) Du Pont: 日本特許公告 昭37-97 (1962); *Plastics Technol.*, **8**, 26 (1962)
- 32) M. T. Bogert, R. R. Renshaw: *J. Am. Chem. Soc.*, **30**, 1140 (1908)
- 33) Du Pont: Brit. P. 570858 (1945); V. S. P. 2880230; Brit. P. 903271
- 34) L. E. Amborski: *Ind. Eng. Chem.*, **2**, 189 (1963); C. E. Sroog et al.: *Polymer Preprints, A.C.S.* **5** (1) 132 (1964)
- 35) Westinghouse: 日特公昭39-24291 (1964.10.29)
- 36) Westinghouse: Fr. P. 1283378 (1964)
- 37) J. I. Jones, F. W. Ochynski, F. A. Rackley: *Chem. & Ind.*, **1962**, 1686
- 38) 泉正裕, 松村 滋, 島 博志, 浅野信之: 第13回高分子年次大会要旨集, 177 (1964)
- 39) M. R. Lilyquist: *Polymer Preprints, A.C.S.*, **4**, 6 (1964)
- 40) R. Huisgen, J. Saver, M. Seidel: *Chem. Ind.*, **1958**, 1114
- 41) 八浜, 庄野, 嵯峨: 第16日化年会要旨集, 300 (1963)
- 42) C. S. Marvel: *Polymer Preprints, A. C. S.*, **5** (1) 167 (1964); F. Dawans, R. Reichel, C. S. Marvel: *J. Polymer Sci.*, **A2**, 5005 (1964)
- 43) 依田直也, 中西良治, 馬場康夫: 第13回高分子年次大会講演要旨集, 164 (1964); 日特公昭39-8400 (1964.5.23); N. Yoda, R. Nakanishi, Y. Bamba: *J. Polymer Sci.*, in press
- 44) 依田直也, 中西良治, 馬場康夫: 第13回高分子年次大会講演要旨集, 105 (1964); N. Yoda, R. Nakanishi, Y. Bamba: *J. Polymer Sci.* in press; 日特公昭 39-14850 (1964. 7. 2a)
- 45) 依田直也, 中西良治, 栗原 優, 馬場康夫: 第13回高分子討論会講演集, 518 (1964); N. Yoda, R. Nakanishi, M. Kurihara, Y. Bamba: *J. Polymer Sci.* to be published; 日特公 昭 39-14837 (1964.7.27)
- 46) 依田直也, 栗原 優, 中西良治: 第13回高分子討論会講演集, 525 (1964); N. Yoda, M. Kurihara, R. Nakanishi: *J. Polymer Sci.*, to be published
- 47) a) W. DeWinter, C. S. Marvel: *Polymer Preprints, A.C.S.*, **5** (1), 176 (1964). b) W. DeWinter, C. S. Marvel, A. Abdul-Karim: *J. Polymer Sci.*, **A1**, 3261 (1963)
- 48) J. J. Bloomfield: *J. Org. Chem.*, **27**, 3327 (1962)
- 49) J. K. Stille, J. R. Williamson: *J. Polymer, Sci.*, **A2**, 3867 (1964); **B2**, 209 (1964)
- 50) G. P. de Gaudemaris, B. J. Sillion: *J. Polymer Sci.*, **B2**, 203 (1964)
- 51) 大津隆行, 二階堂紀雄: 第15回日化年会, No. 10220 (1962)
- 52) 井上博夫, 井本英二: 工化, **63**, 1014 (1960)
- 53) 井上博夫, 井本英二: 工化, **63**, 2007 (1960)
- 54) J. F. Brown: *J. Polymer Sci.*, **C1**, 83 (1963)
- 55) I. Serlin, A. H. Markhart: *J. Polymer Sci.*, **60**, 559 (1962)
- 56) Fischer: *Chem. Ind.*, **1952**, 244; Brit. P. 570,858; U.S.P. 2421024
- 57) I.C.I.: Brit. P. 577205
- 58) S. M. Cohen, E. Lavins: *J. Appl. Polymer Sci.*, **6**, 503508 (1962)
- 59) Orth: *Kunststoffe*, **41**, 454 (1951)
- 60) G. F. L. Ehlers: *Abst. Papers, 12th Canadian High Polymer Forum* (Canada), (May, 1964)