粉体塗料

無溶剤形の塗料は合成樹脂塗料の理想の形態である。溶剤を用いないことによって、従来の塗料ではさけられなかった根本的な問題点が解決でき、それぞれの合成樹脂のもつ本来の性能を十分に発揮する塗膜が得られることが粉体塗料のもっとも大きな特徴といえる。粉末状プラスチックを被覆材料に利用しようとする試みはだいぶ以前から考えられていたが、1952年に流動浸せき法が発明されたことを契機に大きな発展をみた。さらに数年前発表された静電塗装法が注目され、最近わが国でもこれが実用化の段階となっている。これら塗装法の開発とともに粉体塗料の需要は今後より急速に増すと考えられる。本稿では各種塗装法、各種粉体塗料の特徴および問題点について概要を述べ、ご参考にする。

写真 1

近 藤 泰 蔵*

1. ま え が き

粉体塗料とは従来一般の塗料では欠かせなかった有機溶剤あるいは水のような揮発性分散を用いず、塗膜形成成分を粉末状で被塗物の表面に塗装、融着する塗料である。

塗料とは塗装に適した流動性をもった液体であり、塗られてからは物体の表面に固体状の薄膜を形成するものであるというこれまでの常識からみるとだいぶ様子が異なる。粉体塗料のもつ特徴あるいは欠点はすべて粉末状である、すなわち溶剤を使わないことに起因しているといえる。

粉体塗料に用いられる樹脂は塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、繊維素誘導体、フッ素樹脂など多くの種類があり、これらをみると従来の塗料材料よりもプラスチック材料として発展しているものが多い。

アメリカにおいての実績をみると、これらのうち塩化ビニル樹脂系およびエポキシ樹脂系の粉体塗料が主流をなしているといわれる。わが国ではポリエチレン粉末や塩化ビニル樹脂粉末などの流動浸せき法による塗装が数年前から実用化され、主として金網製品などの工業塗装に着実な伸びを示している。

粉体の塗装についてはいろいろな方法が考案され、それぞれ特徴を生かして実用されているが、現在工業塗装としては流動浸せき法が主流をなしている。これと別に数年前に開発された静電塗装法が、新規な特徴をもち今後の発展が期待される塗装法である。

2. 粉体塗料の特徴

粉体塗料は後に述べるような各種塗装方法の開発とともに発展した塗料であるが、この一般的特徴の主なものを列挙するとつぎのとおりである。

1) 無溶剤形塗料である 従来の塗料材料の消費量の50%近くを占め、かつ塗膜としては不必要な溶剤を用いない100%固形分の理想的な塗料である。溶剤による中毒、火災などの危険性がなく、環境衛生上も好ましい。

2) 性能がすぐれた塗膜が得られる フッ素樹脂あるいはポリオレフィンのように常温で溶剤に溶解できない樹脂、さらには高分子量の塩化ビニル樹脂のように実用濃度には溶剤に溶けがたい樹脂がビヒクルとして使える。その結果、物理的、化学的性能がすぐれた、いわゆるプラスチック本来の特性を生かした塗膜が得られる。

3) 塗料の損失がほとんどない 被塗物に付着しなかった粉末の回収再利用が容易であり、簡単な回収装置を設置することによって塗装時の塗料損失はほとんどなく、経済的である。

4) 厚く塗れる 1回の塗装で必要な厚さの塗膜が

* Taizo KONDO 関西ペイント株式会社(神奈川県平塚市八幡, 1200) 製品研究第2部第2課長 Powderd Coatings

得られ、かつタレ、アワフキなどの塗膜欠陥が生じにくい。

3. 各種の塗装法

粉体塗装法は被塗物によってさまざまな方法が考えられているが、基本的にはつぎのような4種類に大別できる。

3-1. 溶射法

粉体塗料をスプレーガンの先端に取り付けた炎の中を高速で通過させ、半熔融状態で被塗物に付着させる方法である。

金属粉末の溶射から発展し、当初イギリスでポリエチレンのライニングに開発された方法で、プラスチック粉末の被覆法としては最も古い歴史をもっている。

焼付け設備がない現場での施工が可能なこと、焼付けができないような大形の被塗物の被覆ができることは他の方法では得られない大きな特徴である。

高温の炎の中を粉体塗料が通過するために樹脂の分解、分子量低下などが起こりやすく、また被塗物を適当な温度に予熱したり後加熱したりする必要があるため、作業能率が小さいなど工場塗装としては一般性がない。これに用いる粉体塗料はポリエチレン、エポキシ樹脂などのように流動温度と分解温度との差の大きい樹脂が好ましい。

3-2. 吹付け法

粉体塗料が熔融する温度以上に被塗物を予熱しておき、この表面に粉体塗料を吹き付けして被塗物の熱によって熔融させ連続被膜を形成させる、一種の散布法である。厚く塗らないと膜厚の均一性が悪く、かつ複雑な形状のものには塗りにくい欠点がある。一般に熱容量が大きい被塗物の被覆に適する。単純な方法だけに経済的であり、鋼管のような一定の形状の被塗物への連続自動塗装に應用されている。

3-3. 流動浸せき法

1952年西ドイツのKnapsack-Griesheim社において発明された方法で、現在のプラスチックライニングの主流をなしている。

多孔板を底板とするタンクに粉体塗料を入れ、下部から多孔板を通して適量の気体を送ると、タンク中の粉体塗料は30~50% かさを増したいわゆる流動層を形成する。この中に予熱した被塗物を浸すと、被塗物に接触し

第1図 流動浸せき装置

た粉体塗料が熔融して均一な被膜を形成する。第1図に装置の略図を示す。

被塗物の予熱温度は粉体塗料の種類によって異なるが、一般に200~400℃と比較的高温である。被塗物の熱容量が大きい場合には予熱だけで均一平滑な熔融被膜が得られやすいが、多くの場合樹脂の熔融を完了させるために塗装後加熱を行なう。浸せき塗装する時間は一般に5~10秒程度と非常に短く、かつ400~1,000μmといったような厚い塗膜が得られることが特徴である。被塗物の予熱温度、浸せき時間などの諸条件を一定に保つと、一定の厚さの塗膜が得られ、自動塗装にも有利な方法である。

欠点は被塗物が大形になるほどタンクの容量が大きくなり経済的でない、熱容量が小さくなるにつれて塗りにくくなる、被塗物の形状、熱容量などによって作業条件が異なる、熱容量が異なる材料を組み合わせた被塗物の場合塗膜の厚さが同じにならない、厚さの割合には角の部分の被覆性が良くない、などである。

浸し塗りであり、浸せき時間が非常に短いこともあって大形の被塗物の塗装にはあまり適さないが、ワイヤー、長尺の金属板、鋼管など特定の被塗物についてはいろいろな考案がなされており、これらに関する特許も少なくない。

3-4. 静電塗装法

高圧静電発生装置の開発と相まって、数年前にフランスで発表された最も新しい粉体塗装法である。現在すでに欧米では各種の工業塗装に実用され始めており、急速な発展をみている。わが国でもこの塗装法は多方面から注目されたが、これに適性がある粉体塗料の開発がおくれたこともあって実用化の段階となったのは最近のことである。

これには吹付け法と浸せき法とがある。

3-4-1. 静電吹付け法

従来の液状の塗料の静電吹付け塗装と原理的には同じであるが、静電気を利用する目的がやや異なる。従来の静電塗装では塗料の微粒化あるいは付着効率の向上が主な目的であるが、粉体塗装の場合には付着効率の向上と

近藤 泰蔵氏 昭和29年3月、東京大学工学部応用化学科を卒業後、関西ペイント(株)に入社、新規塗料・特殊塗料の研究を担当し現在に至る。趣味は囲碁、ゴルフ。

写真 2

ともに加熱溶融されるまで粉体を電氣的に被塗物に付着させておくことに大きな特徴がある。これに用いる塗装機は専用のものがわが国でも市販されている。

高電圧（一 9 万 V 以上）がかかったスプレーガンのノズルを通して負に帯電した粉体塗料を吹付けし、接地された被塗物に電氣的に付着させ、そののち加熱溶融して塗膜とする方法である。付着した粉体塗料は一般に電気抵抗値が高いので容易には放電しないため、少なくとも 30～60 分程度は加熱溶融しなくても脱落することはない。すなわち塗装前の予熱が必ずしも必要でないことが大きな特徴である。粉体塗料がある程度の厚さに付着すると、粉末どおしの斥力が大きくなってそれ以上の厚さにはほとんど付着しなくなる。溶射法、あるいは単なる吹付け法と比べると膜厚分布は良いがあまり厚く塗ることはできない。粉体塗料によっても異なるが、一般に 500 μ あるいはそれ以下が限度である。さらに厚く塗りたい場合には被塗物を 50～80℃ 程度にわずかに予熱して塗装する。素材の予熱によって最初に付着した粉末の電気抵抗値が下り、反発力が小さくなって厚く塗れるようになる。また被塗面を粉体塗料の溶融温度以上に予熱した状態で塗る熱間塗装方式をとることもできる。

写真 2 は REP ガン（日本ランズバーグ社）を用いて

第 2 図 静電浸せき塗装

鋼管の試験塗装を行なっている写真である。静電気の効果によって粉体塗料が鋼管に吸引されていることがわかる。

欠点としては、比較的厚く塗るためやや作業能率が小さいこと、静電的理由で深くぼみの内部の塗装が困難なことなどがあげられる。

3-4-2. 静電浸せき法

静電吹付け法について静電浸せき法が開発された。第 2 図にその原理図を示す。

流動浸せき法と異なり、粉体塗料の流動層内に被塗物を浸さないで、タンク内の粉体量が少なくすむ利点がある。一般にタンク内の粉体所要量は流動浸せき法の場合の 1/10 でよいといわれる。流動浸せき法と同等の作業能率をもち、予熱が必ずしも必要でない点、静電吹付け法と流動浸せき法との特徴を兼ね備えた方法として興味がある。この方法の欠点はタンクの上部と下部とで被塗物に付着する塗膜の厚さが異なり、電極に近い下部が厚くなるため、上下に長さがあるものの塗装には問題があることである。

写真 1 は静電浸せき塗装機スタフルイド（フランス SAMES 社）で金網の塗装試験をしているところである。接地された金網に浮遊する荷電した粉体塗料が数秒で付着する。

4. 粉 体 塗 料

粉体塗料に用いられる樹脂には多くの種類があるが、塩化ビニル樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料など二三のものを除くと現状では原料プラスチック粉末そのままをビヒクルとしたものが多く、従来の塗料に比べればその組成は比較的単純である。すなわち塗膜の性能はそれぞれのプラスチックのもつ特性から容易に推察でき、用途によって適性がある塗料を選定しやすい。そのほか粉体塗料用樹脂として共通して好ましい性質にはつぎのようなことがある。

- 1) 溶融時の樹脂粘度が低いこと よく流れて平滑に仕上がる。
- 2) 溶融温度と分解温度との差が大きいこと 加熱条件の許容範囲が広い。
- 3) 適度な粒度もった粉末状の樹脂が得られやすいこと 價格的に有利である。

また従来の塗料と同様にそれぞれの塗装方法に適した塗料品質が要求される。たとえば流動浸せき法の場合は安定した流動層を形成するために一般に粒子の荒い粉末が適し、これに比べて静電吹付け法の場合は重力の作用を少なくするためにはやや細かい粒子が好ましい。

4-1. 塩化ビニル樹脂塗料

乳化重合などによって樹脂が粉末状で得られ、粉碎の工程が一般に不要なため塗料の製造が経済的にでき、か

つ樹脂の物理的、化学的性能が比較的すぐれているので利用範囲が広い材料である。溶剤形塗料では溶剤に対する溶解性が悪く、塗装性の問題から思ったほどの需要がなかったが、粉体塗料材料としては大いに期待される。

一般に半硬質程度に可塑化された弾力がある組成のものが多い。塗料の製造は塩化ビニル樹脂、可塑剤、熱および光安定剤、着色顔料その他の添加成分などを加熱、混練したのち粉碎する方法と、粉末状樹脂に加熱下で上記のような添加成分を混合吸収させ、原料樹脂の粉末を生かして塗料とするいわゆるドライブレンド法とがある。前者は樹脂が強じて粉碎が困難なため、製造価格が割高となり、一般には後者の方法が多くとられる。

塩化ビニル樹脂はポリエチレンなどに比べて熔融温度と分解温度との差が比較的小さく加熱熔融時の温度管理を十分にしなければならないこと、金属面に直接塗装しても付着力が小さく、一般に下塗りを施さなければならないことなどが欠点であるが、これらの問題点もしだいに解決されつつある。

塗膜の物理性、耐水、耐薬品性、耐候性などがすぐれているので用途は広範囲にわたる。たとえば冷蔵庫棚、バスケット、フェンスなどの金網製品、皿洗い機などの電気機器、鋼製家具、鋼管被覆など多方面に利用される。

4-2. エポキシ樹脂塗料

エポキシ樹脂は一般の粉体塗料材料と異なってこれまで塗料用として消費されている量がかなり多い材料である。これはエポキシ樹脂の硬化塗膜が付着力、かたさ、たわみ性、強じん性、耐薬品性などの点で他の多くの塗料に比較して卓抜であり、被覆材料としての適性が大きいことによる。また現在の粉体塗料用樹脂の中で唯一の熱硬化性樹脂であることも注目に値する。

粉体塗料用の樹脂も一般の塗料に用いられているビスフェノールとエピクロルヒドリンとの線状縮合物が用いられる。

樹脂が低分子でぜい弱なため、これを用いた粉体塗料は比較的低温で熔融し、かつ熔融粘度が低いため塗面の平滑性も良い。樹脂の硬化剤にはアミン類、有機酸無水物などが用いられる。

硬化塗膜は強じてエポキシ樹脂本来の性能が発揮される。屋外にさらされると塗膜が黄変あるいはチョーキングしやすいことが欠点である。一般の熱可塑性粉体塗料と異なって、塗装したのち加熱熔融と同時に樹脂の硬化を完了させなければならないので、加熱熔融時間は一般に 150~200℃ で 20~30 分を必要とする。しかし硬化剤の選定によってはさらに高温で 30 秒程度の加熱で硬化するタイプもある。

用途はステーター、アーマチュアなどの電気絶縁材料、鋼管、耐薬品容器などの防食被覆、耐摩耗性を生かして鋼製家具などに指向されている。

4-3. ポリアミド塗料

いわゆるナイロンは結晶性のポリマーで、一般の塗料用溶剤に溶解できなかったため、これまで塗料材料としてはほとんど使われていない。しかしナイロンの特性を生かして粉体塗料としての利用が着目され、特にヨーロッパでは最近ナイロンの被覆材料への利用が進んでいる。

粉体塗料材料としては繊維に多用されているナイロン 6、あるいはナイロン 66 などは熔融温度が高く吸水性が大きくやや取扱が不便である。アミド結合間の炭素鎖の長いナイロン 11、あるいはナイロン 12 などが適性が大きい。

最大の特徴は表面の摩擦が小さく、耐摩耗性が非常にすぐれていることで、このほか、耐溶剤性、耐薬品性、電気的性質も優秀である。熱可塑性ポリマーであるが結晶性のため耐熱性がすぐれ、100℃ においても塩化ビニル樹脂のような著しい軟化が起こらず実用に耐える。加熱熔融後急冷することによって過度の結晶化を防ぎ光沢がある仕上げが得られる。

やや高価であるが電気機器などの特殊用途に将来性が期待される。

4-4. ポリエチレン塗料

ポリエチレンはわが国の流動浸せき法の発展とともに最も古くから使われている材料である。密度（分岐度と関係がある）と融解指数（分子量と関係がある）とによって各種のグレードのものがあがるが、低密度で融解指数の大きいものが塗膜形成性が良く多用されている。反面、このようなグレードはやや柔かいきらいがあり、耐摩耗性も良くないので、一部中密度ないし高密度ポリエチレンも併用される。

ポリエチレンは本来接着性が良くない材料であるが、粉体塗装の場合は素材をサンドブラスト処理あるいは化成処理などを施すことによって実用上さしつかえない程度の付着力を得ることができる。

比較的安価な材料で、耐水、耐薬品性、電気絶縁性などがすぐれているので、化学装置、鋼管などの耐食被覆、電気部品などの絶縁被覆に多く用いられる。

4-5. その他の粉体塗料

1) ポリエステル塗料 線状飽和ポリエステルを用いた塗料で、塗膜は強じて耐候性も優秀である。金属に対する付着力もすぐれ、将来性が期待される。現状はやや高価であるが、アメリカでは鋼管外面塗装として塩化ビニル樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料とともに相当量実用されているといわれる。

2) 酢酸・酪酸セルロース塗料 (CAB) 光沢・仕上りがすぐれ、塗膜がかたく、耐候性も良いので、家庭用品、鋼製家具、電車のつり手、ドアハンドルなどに適するが、わが国では樹脂が輸入のため高価であり、現状

第 1 表 流動浸せき用塗料の塗膜性能の比較

	塩化ビニル樹脂	セ ル ロース	エポキシ ド樹脂	ナイロン	ポリエチ レン	塩化ポリ エーテル
耐 薬 品 性						
屋 外 耐 候 性	秀	秀	可	可	可	可
ソルトスプレー	秀	秀	優	良	良	秀
耐 水 性	秀	優	良	可	優	秀
耐 溶 剤 性						
ア ル コ ー ル	秀	可	秀	良	秀	秀
ガ ソ リ ン	秀	良	秀	秀	優	優
炭 化 水 素	良	良	秀	秀	優	秀
エステル・ケトン	不可	不可	可	優	良	優
塩 素 化 溶 剤	不可	不可	秀	秀	可	可
塩 類	秀	優	秀	優	秀	秀
ア ン モ ニ ヤ	秀	不可	不可	良	秀	秀
ア ル カ リ	秀	可	優	良	優	秀
無 機 酸						
濃度 10% 溶液	秀	良	秀	可	秀	秀
濃度 30% 以上	良	不可	良	不可	優	秀
酸 化 性 酸						
濃度 10% 溶液	秀	不可	良	不可	優	秀
濃度 30% 以上	良	不可	不可	不可	不可	良
有 機 酸						
酢酸・ギ酸など	可	不可	可	不可	優	秀
オレイン酸、ステアリン酸など	秀	可	秀	優	優	秀
機械的、物理的性質						
耐 摩 耗 性	良	優	優	秀	可	良
た わ み 性	秀	良	可	良	秀	可
耐 衝 撃 性	秀	秀	良	優	可	良
最高使用温度 (°F)	200+	180	350+	180	160	250
電 気 絶 縁 性	優	優	秀	良	秀	優
装 飾 的 性 質						
色 範 囲	秀	秀	不可	可	良	不可
色 保 持 性	優	秀	可	優	優	良
初 期 光 沢	優	秀	良	良	優	良
光 沢 保 持 性	良	秀	不可	—	—	—

ではあまり需要が大きくない。

3) 塩化ポリエーテル塗料 (ペントン) 高価であるが特徴のある材料に塩化ポリエーテルがある。塩化ポリエーテルはアメリカのハーキュレスパウダー社が開発した熱可塑性樹脂で、塩素化したペンタエリスリトールの線状ポリエーテルである。物理的、化学的性質が優秀で特に高温時の耐薬品性はフッ素樹脂につぐものといわれ、120°C での長期間の使用にも耐える。

耐熱・耐薬品性を生かして化学工業用装置、鋼管などに実用されている。

第 1 表にアメリカのポリマーコーポレーションが報告している各種流動浸せき用塗料の塗膜性能の比較を示す。

5. あ と が き

樹脂を溶剤に溶解してビヒクルとする従来の塗料では

塗装性の制約から高濃度で低粘度な樹脂が好ましく、その結果一次分子量が小さいポリマーが用いられ樹脂本来の性能を十分に発揮する塗膜は得がたい。無溶剤形塗料であり、塗装性と塗膜性能との妥協を必要としない粉体塗料は、この意味でも合成樹脂塗料の一つの理想的形態と考えられる。しかし現状では溶剤を用いないことによって生じるいくつかの問題点があり、粉体塗料が今後飛躍的に発展するためにはこの解決がわれわれ塗料技術者の大きな課題であると考ええる。すなわち塗装面の平滑性の改善、従来の塗装に近い薄塗り形塗料の開発、加熱熔融温度の低下などがあげられる。

このような問題点の解決とともに、各種プラスチックを用いた粉体塗料の開発が進むにつれて、粉体塗料の需要は現在予想もできないほどの伸びを示すものと確信している。