プラスチック廃棄物と 都市ごみ処理

現在の都市は環境サイクルが完全に破壊され、都市代謝機能は大きく阻害されているために、膨大な廃物が生活圏内に蓄積されているといっても過言ではない。都市の代謝機能が完全にコントロールされれば公害のない都市生活が営まれる。廃物の処理は何らかの方法で形態、外観、内容を変えて自然作用の物質循環サイクルにのせることで、処分が自然環境の物質代謝に見合っていれば、廃物の処理は合理的に完結されたことになる。廃物の処理、処分方法としては微生物処理（埋立を含む）、化学処理、酸化処理（焼却を含む）などがあり、いずれも処理過程中は衛生的に安全で、処理産物は化学的に安定化を要する。プラスチックの耐腐食性、耐薬品性の特性は埋立（微生物）、化学処理は不可能、焼却には過剰の燃焼用空気を必要とし、セルロース系統却炉の焼却は不完全燃焼をきたし、PVCの塩素の揮発で機器の腐食、有害ガスを発生する。これらは合成工学のみによる原因で、将来は消耗、廃物の処理を考慮に入れた分解工学的な確立を必要とする。合成工学と分解工学の両立により物質代謝は完全に営まれる。

栗 原 四 郎*

はじめに

都市廃物処理の目標は排出された廃物をいかにして、自然界に還元するかあるいは還元可能な範囲内までに物質を変換させることである。

廃物の処分が自然環境の物質代謝に見合っていれば、廃物の処理は完結したことになる。プラスチックを処理する場合においても、物質代謝という基本的原理は無視できない。

廃物の処理、処分方法としては、埋立、堆肥化などの微生物処理、焼却などの酸化処理、薬品洗脱などの化学処理があり、いずれの方法でも処理過程中は衛生的に安全で、処理産物は化学的に安定化していなければならない。廃物の処理はさらに処理と処分に分けられ、処理とは物理的、化学的、生物化学的などの操作により、処分とは何らかの人為的な操作を加えずに自然の作用によって、それぞれ初期の目的を達しようとするのである。処理の目標としては、被処理物の安定化、量の減量化である。安定化とはごみの焼却処理のごとく、腐敗性有機物を焼却により灰化（無機化）し、腐敗性をなくして、大地な

り、海洋に還元しても何ら公害を発生させないことである。量の減量化とはその名のごとく、焼却による灰化、圧縮固型化による容積の減少化、破碎による比重の増大化などであり、物質の受容能の範囲内に廃物の性状、外観、形態を変化させることである。

1. プラスチック廃棄物と都市ごみ

20年前までの工業材料は、金属、磁器、木材などであったが、第2次大戦後は石油化学工業の飛躍的な発展により、プラスチックも工業材料の一つになってきた。以前は金属、ガラスなどの代用品程度であったプラスチックもその後の研究により、耐薬品性、耐腐食性、耐老化性、電気的特性、形成性などの特性で、最近では各種工

第1表 発生場所、ごみ種類別、プラスチック
百分比

発生場所	東京 T. デパート	東京 T. デパート	都内 A. 住宅団地	東京都 平均
ごみの種類	雑芥	厨芥	雑芥	混合芥
プラスチック比率	14.8%	2.5%	7.7%	4.8%

注 調査年度昭和41年

厨芥……台所より発生するごみ

雑芥……厨芥以外の一般家庭ごみ

混合芥……雑芥、厨芥の混合物

東京都清掃研究所調査

* Shiro KURIHARA 東京都清掃研究所（125 東京都葛飾区小管町 1-4-1）所長
Treatment of Municipal Refuse and Plastic

第2表 生ごみ中のプラスチック年次別表（東京都）

年 次		昭和 38 年	39 年	40 年	41 年	42 年	43 年
区 別	収 集 量 (t)	2,378,804	2,351,726	2,426,264	2,535,121	2,757,297	2,993,250
	指 数	100	99	102	107	116	126
プ ラ ス チ ッ ク	重 量 比 (%)	2.2	4.1	4.3	4.8	4.5	8.7
	推 定 量 (t)	52,334	101,421	104,330	126,686	124,078	260,413
	指 数	100	194	199	233	237	498

注 ごみ収集量を昭和 39 年 11 月より、ごみ運搬自動車の積載量基準を改め、在来は容積 3 m³ を 1.1 t としたのを 3 m³ を 0.9 t と改正
（東京都清掃局概要より）

業の材料として、広く利用されるようになってきている。材料の変遷を歴史的にみると石器時代、青銅時代、鉄時代、軽金属時代、そしてプラスチックと20世紀後半からはプラスチック時代となるであろう。

このようにプラスチックの発展は、今後人間の生活圏に浸入し、日常生活に欠かせない必需品となるであろう。この結果として都市で収集するごみ中には、プラスチック製品の廃物が一般都市生活残留物と一緒に排出され、その量は現在以上となる。さらにプラスチックは耐久消費材、建築材にも利用され、建替、買替により大型化した廃品も出現するようになる。

2. 収集ごみ中のプラスチック

合成高分子技術の向上は、繊維類、ゴム類、紙類までも合成高分子化が予想される。

日常生活や産業の生産活動によって不要になったプラスチックは廃棄されてごみとなる。プラスチック廃棄物を発生源別に分けると次のようになる。

生活系廃棄物……一般家庭、デパート、商店など不特定多数より出るもの

栗原四郎氏 昭和 13 年 3 月東京農業大学農学部を卒業、後兵役に服し昭和 18 年 4 月東京都に勤務、昭和 35 年 3 月東京都清掃研究所長に就任、現在に至る。趣味は野球、つり、旅行（古墳、貝塚などの探訪など）

産業系廃棄物……合成高分子製造工場、合成樹脂加工工場、大手ユーザー工場などから出るもの。

都市収集ごみ中に混合されているプラスチック量は、排出場所、ごみの種類により差異がある。第 1 表は昭和 41 年の表でいささか古い、発生場所ではデパート、ごみ種類別では雑芥（Rubish）が多い。

最近では経営の合理化のため、プラスチック製品を使用して、使用済廃棄というシステムが採用されるようになった。これはプラスチックが成形性に富み、製品が低廉であるという特性の活用である。たとえば乳酸飲料の製造メーカーでは、空ビン回収の労力節減のため、飲料容器をガラスビンから使用捨てできるプラスチック製のビンに切替え、空ビンの回収、洗ビン、滅菌などの労力を省き、容器の製造工程ラインに組込んだ一貫した生産体制を採用し、空ビンの回収その他に要した経費が従前の 1/5 になったとのことである。このワンウェイ（One way）容器化は昭和 45 年 4 月までに全国組織内に完了予定とのことである。このように家庭に配達され、空になった容器はそのままごみとなって排出される。この容器は 65 cc 入が 4 g、50 cc 入が 3 g とのことで、平均 3.5 g として、東京都民千万人が使用したとすると、日量重量で約 35 t、容積で約 580 m³ の排出量となる。この飲料食品よりさらに需要の高い牛乳がこのシステムを全面的に採用されると、その廃棄量は膨大なものとなる。筆者らの調査した年次別のプラスチックのごみ中の比率、ならびにその推定量は第 2 表のとおりである。

昭和 38 年を基準年として、昭和 43 年までのプラスチック伸長率は、ごみ収集量で昭和 43 年が 1.26 倍、プラスチックの推定量が 4.98 倍となる。プラスチックのごみ中における比率の増加はごみ排出量の増加に累積されるので、第 2 表のごとく膨大になり、日量約 713 t、年間約 260,000 t となる。

一般家庭より排出されるごみ中には 5～10% の範囲内のプラスチックが含有されている。ただしこの数値は一見プラスチック製品として識別可能なもので、他の材料との加工によりプラスチックとして見合が不可能な物品を入れると、実質的にはこの数値を上回るものと思

われる。さらにごみ収集地区内には小企業のプラスチック製造工場、加工工場がある場合は、プラスチック材料くず、製品くずが一般都市ごみとともに収集されるのでごみ中の含有率は多くなる。

ごみ中のプラスチックの種類判別は困難であるが、袋などの包装用のフィルム、容器、玩具、服飾などの成形加工されたもの、用途別にみると日用品、服飾品、電気部品、建材類である。

3. 都市ごみ処理とプラスチック

ごみ処理事業は貯蔵、収集、輸送、処理、処分が有機的の一体となって完遂され、その一部門が円滑な運営を欠いても本事業は完遂されるものではない。これらの各要素を衛生的、能率的、経済的に運営し、最終処理物を自然界の物質代謝の受容態の範囲内に還元できるようにするのが、ごみ処理の最終的な目的である。

3-1. プラスチックの貯蔵

ごみの貯蔵は清掃法第5条により土地または建物の占有者または管理者が衛生的に維持管理するよう義務づけられている。現在ごみ中に含有されている5～10%程度のプラスチック量でさえ、埋立、焼却、堆肥化などの処理過程で種々な問題を提起しつつあるので、将来プラスチックの廃棄量が多くなると、さらに障害をもたらす

であろう。廃物の合理的な終末処理のためには、プラスチックのみの貯蔵について考慮しなければならない時期が到来したと思われる。

3-2. 収集と輸送

ごみは発生場所に定着した状態なので、人力を用いて排除する以外には方法はない。この間けつ的人力による排除が収集であり輸送である。現在のごみ処理事業の中心は収集、輸送によって占められている。0.25～0.33の見かけ比重のごみ収集、輸送に要する人員、経費は全処理の70～75%を占めている。まして排出されるごみの見かけ比重が小さくなればなるほど、容積は増大し、収集、輸送の経費は増大する。

製品工場の廃品くず、一般家庭より消耗され廃棄されるプラスチックは見かけ比重が小さいため容積は大きい。特に成形加工された物は中空のものが多く、そのままの状態では積載量が少なくなり輸送は不経済である。輸送にあたっては破砕、圧縮などの操作によって、容積を減少させなければ経済的に行なうことはできない。

一般都市ごみを圧縮すると圧縮過程において、明らかに前段と後段に分かれる。前段ではそれほどの荷重がなくなるとも、50～60%容積は減少するが、その後の容積減少にはかなりの荷重を必要とする。前段の容積変化はごみの素片間に存在する空間がつぶれる現象で、この時点の圧縮応力は0.6～1.0 kg/cm²、後半はごみ素片が機械的に破壊されて組織がつぶれてゆく過程で、圧縮応力が

第3表 生ごみ中に出現する主なプラスチック製品

用 途 別	品 名
日 用 品	包装用フィルム、歯ブラシ、はし、食器、菓子箱、バケツ、玩具、ゴム溶器、洗面器、各種のビン、灰皿、袋、うすもの、包装箱、その他。
服 飾 品	ハンドバック、ボタン、カバン、靴、サンダル、その他のはきもの、ベルト、金入、その他
電 気 部 品	ラジオ、テレビキャビネット、テレビ前面ガラス、配線器具、電線、ソケット、コンセント、その他
建材その他	パイプ、ホース、床材、波板、雨樋、その他。

注 生ごみとは排出されたままのごみ（水分を含む）
（東京都清掃研究所調査）

第4表 都市ごみの見かけ比重

最 高	最 低	平 均	標 準 偏 差
0.45	0.06	0.266	0.055

注 東京都清掃研究所調査

第5表 ごみ処理関係職員の部門別配置比率(%)

都市別 部門別	東京都	川崎市	堺 市	守口市	豊中市
収 集 部 門	77.9	71.2	70.6	64.0	73.3
管 理 部 門	9.9	21.9	12.8	15.1	9.2
処理処分部門	12.2	6.9	16.6	20.9	17.5

注 昭和42年度決算より

第6表 東京におけるごみ処理経費（焼却処理部門）

	収 集	自 動 車 運 搬	焼 却	計
総 原 価（円）	5,316,087,846	5,084,077,589	1,123,090,828	
処 理 量（t）	2,485,228	2,485,228	762,420	
1tあたり（円/t）	2,139.07	2,045.72	1,473.05	
三部門経費割合（%）	37.8	36.1	26.1	焼却処分1tあたり5,657.84円 残灰処理経費を含む。

注 昭和42年決算より

4.6 kg/cm² で 75～85% の容積減少を示す。

4. 終 末 処 理

ごみ処理の最終目標は排出された廃物をいかにして、自然に還するかあるいは還元可能な範囲内までに物質を変換することにある。ごみの焼却灰化、堆肥化（肥料化）、破碎、脱水などはごみ処理における一過程で、ごみを含む廃物は最後の処分が問題となる。

4-1. 埋立処分

プラスチックの特性としての、腐敗性を採りあげねばならない。土壤中で細菌の働きにより分解し、土壌化しようとする埋立処分方式では、プラスチックは細菌に対する安定性から土壌化（無機化）しない。このことは生物と環境との間に行なわれる物質循環サイクルにのらないことになるので、プラスチックは永久に土壌内に蓄積して残存することになる。一般都市ごみ（有機性腐敗性廃物）と混合して埋立すると、腐敗性を有する廃物のみ土壤中で分解し無機し、容積は減少しプラスチックとの間に分解の不均等が生じ、埋立地はフカフカした土地になり、埋立地の利用面からは、長期間不安定となるであろう。

4-2. 焼却処理

ごみの衛生的な処理方法として、非衛生的な埋立処理方式に変わり、衛生的な焼却方式に移行しつつあり、厚生省はごみの全量焼却を昭和60年を目標にごみ焼却設備計画を進めている。このごみ焼却も焼却能率の向上、公害防止の見地から、固定炉より連続式機械炉に移行し、各種の機械装置が設置されるようになり、金属性の機器類が使用され、プラスチックの増加とともに、腐食の問題が起こるようになった。腐食の原因となるガスとしては塩化水素、二酸化イオウ、有機酸などがあげられ、特

に塩化水素についてはプラスチック中の塩化ビニルによるものとの見解が多い。

ごみ中のプラスチックは、カロリーアップとなり異常高温、燃焼用空気量の不足などが起こり、運転操作上にも問題が起きつつある。プラスチックなどの合成高分子を焼却のさい問題として考えられるものは次のとおりである。

a) 燃焼ガスによる機械類の腐食

b) 一般都市ごみ中に多量に混合するときは、焼却炉制御の困難性が生ずる。

c) 一般都市ごみ焼却炉による焼却は、不完全燃焼によりばいえんと不快臭を発生する。

d) 低温により溶融し焼却炉の通気孔の目づまりを生ずる。

e) ガス冷却水は強酸性となり、未処理のままの放流は河川の水質を汚染する。

4-2-1. プラスチック燃焼による発生ガス

ごみ中のプラスチック製品が燃焼した場合、木、繊維のような天然性物質が燃焼した場合より、有害な燃焼性生成物が生ずるのではないかということは、しばしば論議され、事実各種の害を提起している。Colamam, Phamas らはプラスチックを含むごみを 600°C 以上で燃焼させた場合、塩化水素および痕跡程度のホスゲンが生成され、燃焼によって生ずる塩化水素量は、プラスチックの塩素含有量によって左右されることを実験によって証明している。第 8, 9, 10 表までプラスチックの熱分解生成物を参考のため紹介しておく。

4-2-2. ごみ中の塩素

一般都市ごみ中の全塩素分は最高 1.5%, 最低 0.02% 平均 0.62% であり、横浜市の組成別塩素含有量調査によれば、プラスチックによる塩素が他の物質に比較してはるかに多い。

プラスチックの中でも塩素をもつ塩化ビニル (CH₂=CHCl) によるものと思われる。さらにごみ中には動植物厨芥類、残飯などの台所よりの廃物を含み、これも塩素分を含有しているが、これは食塩 (NaCl) に起因していると考えられる。したがってごみ中の全塩素は塩化ビニルのような有機性のものと、食塩のような無機性の

第 7 表 圧縮応力とごみ容積変化

圧力(kg/cm ²)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
容積減少(%)	23	35	43	49	53	56
圧力(kg/cm ²)	1	2	3	4	5	
容積減少(%)	60	69	72	72	75	

注 東京都研究所調査

第 8 表 ポリ塩化ビニルの熱分解生成物

加熱温度 (°C)	モ ル %							
	241	247	260	273	283	300	315	342
熱分解生成物								
塩 化 水 素	95.9	95.0	98.7	99.0	93.2	96.1	96.6	96.6
ベ ン ゼ ン	2.2	4.6	0.2	0.6	3.8	3.9	3.1	3.2
ト ル エ ン	—	—	—	—	0.4	—	0.1	0.1
他 の 炭 化 水 素	1.9	0.4	1.1	0.4	2.6	—	0.2	0.2

注 東京消防庁消防科学研究所、プラスチック（プラスチックの熱分解生成物とその毒性）

第9表 ポリエチレンの熱分解生成物

加熱温度 (°C)	モ ル %				加熱温度 (°C)	モ ル %			
	405	429	430	475		405	429	430	475
熱分解生成物					熱分解生成物				
エチレン	4.8	4.0	4.1	4.2	プロパン	15.3	10.3	16.2	17.5
エタン	14.3	13.4	10.9	11.2	ブテン	25.4	25.4	25.8	22.7
プロパンジエン	1.2	—	—	—	n-ブタン	16.8	22.1	18.6	18.7
プロピレン	—	3.7	10.8	6.1	二酸化炭素	0.3	3.6	—	2.1
					他の炭化水素	23.1	20.7	16.7	16.9

注 東京消防庁消防科学研究所

第10表 ポリ酢酸ビニル熱分解生成物

加熱時間 (min)	モ ル %		
	1	3	6
熱分解生成物			
水素	1.3	1.6	1.5
一酸化炭素	5.5	3.9	4.6
エチレン	2.3	3.1	2.7
二酸化炭素	9.6	11.9	10.3
酢酸	76.2	71.4	72.5
ベンゼン	3.2	4.5	3.6
トルエン	0.2	0.3	0.2

注 東京消防庁消防科学研究所

第11表 都市収集ゴミ中の品目別塩素含有量
(乾燥ゴミ) (%)

品 名	全 塩 素	水溶性塩素	非水溶性塩素
紙 類	0.58	0.52	0.06
5 mm 以上の雑物	1.53	1.49	0.04
5 mm 以下の雑物	0.98	0.95	0.03
植物性 厨 芥	1.79	1.79	0
木 竹	0.29	0.25	0.04
プラスチック	5.70	0.33	5.37
織 維	0.76	0.76	0
卵 が ら	0.17	0.16	0.01
落 葉 草	0.59	0.56	0.03
残 飯・パンくず	1.14	1.13	0.01
貝 が ら	0.20	0.19	0.01
動 物 厨 芥	1.81	1.77	0.04
皮 革	0.61	0.58	0.03
燃 料 く ず	0.61	0.55	0.06
わ ら	1.21	1.15	0.06

注 横浜市清掃局調査

ものよりなり、これが燃焼して塩化水素を発生するものと考えられる。

4-2-3. プラスチック燃焼による塩化水素

塩化ビニルは加熱によって脱塩化水素反応を起こし、次第に分解していく。第8表のごとく熱による分解状況は230~280°Cで急激に分解が行なわれ、300°C程度で終了する。300°Cでは発生ガス中の96%が塩化水素

であるといわれる。したがって塩化ビニルを含むゴミ焼却に際して発生する塩化水素は、比較的低温で燃焼して多量に発生すると考えられる。高温部門で発生する塩化水素は厨芥類その他に含有されている食塩の一部が熱分解して発生すると考えられる。

ゴミ焼却ガス中の塩化水素は塩化ビニル($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)が主たる原因とするものと、食塩(NaCl)が熱分解によるものもかなり多いとするものと、見解が分かれているが横浜市の組成別見解分析値より塩化ビニルが主たる原因と思われる。塩素を含んだ有機を原料としたプラスチック製品が家庭ゴミ中に多く含まれるにつれ、ゴミの燃焼ガス中に含まれる塩化水素量も多くなった。

4-2-4. ゴミ焼却に伴う塩素の動向

ゴミ焼却に際して排ガス中の塩化水素源が、ゴミ中にどの程度含有され、どの程度排出するかを昭和43年度の総合調査より考察してみる。

分析結果に見られるとおり、揮発性塩素平均0.189%より、生ゴミ(廃棄されたままの都市ゴミ)1kg中に含まれる揮発性塩素は1.89g、これをガスに換算すると1.19lとなり、ゴミ1kgを燃焼すると塩化水素1.19lを排出する計算になる。次にゴミ1kgを燃焼させるに必要な理論乾ガス量を分析値より算出すると、排ガス中の塩化水素は950ppm含まれることになるが、完全燃焼のためには理論空気量の2~3倍の過剰空気を必要とするので、排ガス中の CO_2 を6~10%とすると、塩化水素は320~457ppmとなり、清掃工場よりの排ガス中の塩化水素濃度が350~500ppmであるのではば一致する。

4-2-5. 揮発性塩素と不揮発性塩素

ゴミ中の塩素がゴミ焼却のさい、塩化水素となって排ガス中に混在して大気中に放出されるが、ゴミ中の全塩素が燃焼時に全部ガス化するかどうか確かではない。第7回国際清掃会議においても、全塩素がガス化するのはなく、一部は塩となって灰中に残存するであろうという推論がなされているにすぎない。筆者の研究所ではゴミを800°Cに燃焼した際、全塩素は揮発性塩素と不揮発性塩素とに分かれ、揮発性塩素は全塩素量の15~20%であることが判明した。不揮発性塩素となる原因は、家

第 12 表 ごみの物理的組成（昭和 43 年度。百分比％）

試料No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均
試料採取年月日	43. 5. 13	43. 6. 24	43. 7. 8	43. 8. 12	43. 9. 9	43. 10. 11	43. 11. 4	43. 12. 9	44. 1. 13	44. 2. 10	
品名											
紙類	14.90	31.32	30.00	27.10	56.76	65.01	32.46	30.90	38.48	24.64	35.16
合成樹脂類	5.65	6.56	7.50	15.95	7.07	7.74	7.95	8.33	7.08	12.93	8.68
厨芥類	9.42	10.87	9.43	27.15	6.66	8.56	34.95	41.30	39.33	32.75	22.04
布類	—	6.88	4.84	1.05	3.68	7.98	5.26	2.43	1.45	4.14	3.77
雑物	56.16	27.03	33.67	15.39	10.64	4.50	9.25	10.99	6.24	9.14	18.30
金属類	2.05	3.12	2.47	1.89	2.41	2.29	1.68	2.90	1.84	2.56	2.32
ガラス陶磁器	2.40	2.93	3.14	3.49	2.70	2.06	4.82	3.15	3.37	8.04	3.61
その他	9.42	11.27	8.95	7.98	10.08	1.86	3.63	—	2.21	5.76	6.12

注 表中の（雑物）（その他）とは、1 cm のふるいにかけて通過したものを（その他）。ふるいを通らなかった物のうち、選別不可能な物を（雑物）とした。
（東京都清掃研究所調査）

第 13 表 ごみの化学的組成表の例（昭和 43 年度百分比）

水分	総灰分	総可燃分	元 素 組 成 (%)						発熱量 (kcal/kg)	
			炭 素	水 素	酸 素	窒 素	イオウ燃 焼性	塩素揮発 性	発 熱 量 総	発 熱 量 真
52.7	17.25	30.02	14.03	2.07	12.86	1.17	0.04	0.19	1290	867

注 昭和 43 年度年間平均、（東京都清掃研究所調査）

第 14 表 清掃工場における排ガス中の HCl ガス

試料 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均
測定値 (ppm)	558	636	861	541	528	615	542	415	620	510	583

注 昭和 43 年度測定、（東京都清掃研究所調査）

庭廃棄物は非常に異質なものから成り、遊離塩素と結合しやすい物質であるアルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄族などによるものと思われる。

4-3. 機器類の腐食

塩化水素の発生は炉型式に関係なく、ごみ中の塩化ビニルによるものと思われる。都市ごみの焼却ガス中には 500 ppm 前後の塩化水素濃度が検出され、デパートのようにプラスチックの多いごみ焼却による排ガス中には、2,000 ppm の濃度で排出されるときもあって、金属材料の腐食に留意しなければならない。Wilhelm Klemm 教授の「ごみ焼却装置における塩化水素の腐食によれば」、塩化水素を含むごみ焼却の際、塩化水素と塩素を生ずる。特に煙道ガス温度が高い場合には、これらの生成物は、ボイラ管の温度が約 300°C 以上になると重大な損傷をひき起こす。ボイラ管の温度が約 300°C より 400°C になると、たとえば

に従い、特に $(\text{FeCl}_2)_3$ が運ばれる機作を経て腐食が生ずると、塩化水素は露点以上でも水蒸気存在で腐食を増大し、かつ高温では酸素存在でさらに腐食を促進す

るといわれる。

ごみ焼却によるガスが焼却炉にいかなる状態で腐食を与えるかに、ほとんど解明されていないが、塩化ビニルの増加により、銅鉄類の腐食しているのは事実である。排ガス浄化用として水洗方式を採用した関東地区の某市では、機器の腐食がはなはだしく、わずか一年以内で使用不可能になった事例もある。

焼却炉の付属の熱交換機、集じん器、ダクトなど炉内よりも、炉外の機器類の腐食が多い。ダクト、ケーシング類の腐食は漏洩空気を侵入させ、ガス量が増加し誘引通風機の能力不足をきたし、炉の正常運転ができなくなるなどの問題が起きる。

4-4. 焼却炉温との関係

従来ごみ中の可燃分はセルロース系のものが主体で、発熱量は 4,000~4,500 kcal/kg であるが、プラスチックの発熱量は 4,500~11,000 kcal/kg といわれ、セルロース系の 1.5~2.5 倍、都市ごみの約 10 倍である。このように高熱量を有するプラスチックの燃焼に必要な空気量は、都市ごみの燃焼に比して、多量に必要とする。ごみ中のプラスチックが年々増加すれば発熱量は増加

第1図 焼却に必要な理論空気量と発熱量

し、当初セルロース系を主体として設計された施設、設備では運転操作は困難になることが考えられる。必要空気量が増加することは、設計基準に従って所要空気量が得られないので、不完全燃焼を来し、所要の空気量が得られれば、排ガス量は増加し排風機的能力は不足するなど、建設当初の施設、設備では円滑な焼却処理は困難となるであろう。まして一時に多量のプラスチックが炉内に投入されれば、異常高温となり、炉温制御、空気量の調節など運転操作上にも問題が起こる。

4-5. プラスチック焼却と煙害

燃焼による排ガスは大気汚染防止法によって、ばいじん、有害ガスなどが規制されている。大気汚染防止法は排出基準を守らせることにより、公衆衛生の向上を計るものである。煙害にはガス中の有害ガス生成によるものと、排出されるばいじん量よりなる。

有害ガスはイオウ酸化物か一酸化炭素の放出が公害として一般化されているが、ごみ焼却の場合、イオウ酸化物は 100 ppm 以下で問題とはならないが、今後は塩化ビニルにより発生する塩化水素、塩素ガスに着目しなければならない。ごみの発生場所によっては 2000 ppm 以上に達することもある。プラスチックの廃棄量が時間の経過とともに増加すると、必然的に塩化ビニルの廃棄量も増加し、焼却処理施設の機器類の腐食と同時に生理的にも好ましくない現象である。

ばいじん量は大気汚染防止法では、 0.7 g/Nm^3 以下と規制され、都道府県はその地域の実情によりさらにその範囲を規制している。セルロース系を主体として設計された焼却炉では、プラスチック燃焼には焼却に必要な空気量が得られず、多量のすす、粉じんが排出される。

この除去方法として、機械集じん機、電気集じん器などを設置するが、塩化水素による腐食をさけることはできない。

5. プラスチックの廃棄物の処理対策

一般都市ごみ中のプラスチックの増加は発熱量の増加、腐食性ガスの生成により、焼却炉の運転管理を困難にし、機器類は腐食され、ひいては焼却炉の使用年数を短くさせるなどの、地方自体に多大な損害を与えることになるであろう。また埋立処分、堆肥化処理においても、耐腐食性により半永久的に土壌内に残存するなど、環境サイクルにのらないであろう。このようにプラスチックは都市ごみの処理面に種々な問題を提起することになる。

5-1. 現状における対策の考察

5-1-1. プラスチック専焼炉の開発

セルロース系を主体とした都市ごみの焼却炉とは別のプラスチックの燃焼に必要な空気量が供給でき、火層を安定化して燃焼が一定であり、金属類の少ない、かつ脱塩装置のついた専焼炉の開発である。専焼炉による焼却は企業側より排出されるプラスチックには問題はないが、一般都市ごみよりのプラスチックのみ分別貯蔵することは、強力な住民の協力を必要とすると同時に、別途収集のためさらに人員、機材を必要とするなど、市町村としては大きな問題となる。

5-1-2. 破碎、圧縮、軟化応用による埋立処分

プラスチックの耐腐食性は埋立処分の場合、汚水の流出、悪臭の発生などの公害を起こさない。この利点を活用して、プラスチックを破碎し、圧縮しつつ加熱して軟化させこれを固化し、冷却後固形物を埋立処分する。この方法は物質還元方則には反するが、製品のままの状態よりはよいであろう。ここにも問題となるのは一般都市ごみ中のプラスチックの分別である。

5-1-3. プラスチックのガス化

混合合成高分子の含有率の高くなったものをガス化することにより、主として化学工業原料ガス、都市ガス利用しようとするものである（通産省試案）。

5-2. 今後のプラスチックに対する期待

都市環境のバランスは都市に流入する物質、エネルギーと環境中で消費、加工されその廃物の流出が一致して、平衡関係を保ち安定した都市環境が作り出されることにある。プラスチックのような耐腐食性、耐薬品性の特性を有するものは自然界の環境サイクルにはのらない。これは再び自然界に還元されないでそのまま残ることになる。

石油化学工業の発達によりプラスチックのような特性をもった材料が開発されたのであるが、これが消耗され廃物となることを、開発途上に考慮しなかったことが今日の問題を起こした原因と思われる。このように考えると製造工程においてその製品が廃物となった場合、この

廃物をいかなる方法で自然界に還元できるかを、工程に導入することが必要となろう。今後は製産工業のみにとどまらず、自然還元が可能な分解または破壊とかいう工学の体系の確立が必要となろう。生産工学と分解(破壊)工学が両立して完全な物質が行なわれるであろう。この分解型または破壊型工学ともいうべき、プラスチックの処理方法の考察したものを一紹介して結論としたい。

5-2-1. プラスチック消化細菌

プラスチックを消化する微生物を育生馴化し、し尿消化層のごときプラスチック消化層をつくり、一定温度、

一定湿度内で、プラスチック消化細菌を添加して分解処理する。

5-2-2. pH の移動による分解

望ましいことは一定の pH 内において分解されるのが理想であるが、もし不可能な場合は pH を移動させつつ選択的に分解するようなプラスチックの開発。

5-2-3. 土壌内の環境による分解

プラスチックを土壌内に一定期間貯蔵すると、土壌温度、水分、土壌細菌、圧力などの相乗作用により自然分解するプラスチックの開発。

研究論文集「高分子化学」内容紹介

高分子の物理、化学および一般基礎工学の研究論文

第 26 巻・第 295 号・1969

〔物 理〕

[102] 定常状態における Barus 効果の粘弾性論的解析・・・・・・・・・・関口正生

[103~104] 高分子溶液の機械的変性に関する研究

第15報 ポリビニルアルコール水溶液の臨界ずり速度に対する重合度の影響

・・・・・・・・・・山浦和男・久米俊夫・上原義則・松沢秀二・呉 祐吉

第16報 酢酸ビニルから誘導されたポリビニルアルコールのずり応力による分別(その2)

・・・・・・・・・・山浦和男・林 弘道・松沢秀二・呉 祐吉

〔基礎工学〕

[105] 高圧法ポリエチレンの毛細血管流動・・・・・・・・・・村田勝彦・小林貞雄

〔化 学〕

[106] ポリオキシメチレン共重合体への電子線照射法によるメタクリル酸メチルのグラフト重合

・・・・・・・・・・岡谷卓司・江口 保

[107] サスベンションおよびエマルジョンに関する研究

第7報 メタクリル酸メチルのモノマー過酸化物によるメタクリル酸メチルの乳化重合

・・・・・・・・・・松本恒隆・宗 伊佐雄・井筒 斉

[108] 3-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸サルトンの開環重合・・・・・・・・・・橋本静信・山下隆之

[109] アセナフチレンの触媒固相重合・・・・・・・・・・松田 正・東村敏延・岡村誠三

[110] 酢酸ビニルと酢酸イソプロペニルの共重合物のケン化速度・・・・・・・・・・坂口康義・相馬成男・玉置克之

[111] ビニルアルコールとビニルスルホン酸の共重合物の自己触媒的アセタール化

・・・・・・・・・・坂口康義・西野 潤・玉置克之・相馬成男

[112] レーヨンおよびポリビニルアルコール繊維にグラフト重合された数種のビニルポリマーの立体規則性

・・・・・・・・・・坂口康義・三室和之・玉置克之・西野 潤

[113] ナイロン繊維にグラフトさせたポリ酢酸ビニルの立体規則性

・・・・・・・・・・桜田一郎・坂口康義・大村恭弘・志方英三・刀弥正士

[114] ポリア安息香酸ビニルおよびそれから誘導したポリビニルアルコールの構造に及ぼす重合時の

温度と触媒の影響・・・・・・・・・・桜田一郎・岸 郁二・坂口康義

[115] 環状オレフィン類の重合に関する研究

第5報 1,3-シクロオクタジエンのポリスルホン・・・・・・・・・・山口 格・長井勝利