熱硬化性プラスチック

高 橋 秋 水*

熱硬化性プラスチックの生産量の伸び率は、熱可塑性プラスチックのそれに比べてかなり低い。それなりに、一歩前進をめざして多くの研究が行なわれているが、本稿においては、まず汎用の各熱硬化性プラスチックの橋かけ反応を概括し、成形加工面からみた各橋かけ反応の短所をまとめ、その改善に対する研究や成果の骨子を解説する。ところで、熱硬化性プラスチックの物性は、その橋かけ密度や構造によって大きく左右されるが、元来不溶不融性のため、この方面の研究は非常に立ちおくれている。この問題を熱硬化性プラスチック関係者がどのように解決していこうとしているのか、またどのような点が問題なのか、について二三の話題を拾って紹介しようと思う。

1. ま え が き

プラスチックの総生産量に対する熱硬化性プラスチックの占める比率は昭和40年34%、昭和41年30.3%、昭和42年27.1%、昭和43年25.5%、昭和44年24%であって、年々熱可塑性プラスチックの生産量に差をつけられてきている。これはたぶん次のようなことに起因するのであろう。

われわれがプラスチックと呼ぶかぎりにおいては、その材料を所望の形状に賦形しなければならない。この賦形時、つまり成形加工時において熱硬化性プラスチックは硬化反応を伴う。この反応が成形加工を複雑にする。したがって、成形加工費を含めた材料費は平均して熱可塑性プラスチックより高価につきやすい。したがって、コスト面からは熱可塑性プラスチックと競合するわけにはいかない。このような目でながめてくと熱硬化性プラスチック斜陽論になるが、実際には熱可塑性プラスチックにはないよさを十分に具備している。

- a) 原料の配合比や製造条件などにより、かなり広範囲に性能を変えることができる。
- b) 充テン材や補強材の併用が容易であり、その種類や配合量で物性をかなり広く変えることができる。
- c) 概して、耐溶剤、耐薬品、耐候性、寸法安定性、

熱間剛性にすぐれている。

- d) 機械的性質（充テン材や基材入りのもの）にすぐれ、表面硬度が高い。

- e) 常温、常圧で成形できる材料がある。

などがその例である。ちなみに、昭和44年度の熱硬化性プラスチックの生産高の対前年比度をみると15.5%増であって、一応堅実にその需要が伸びているといえる。これは上述の特長が生かされた応用分野やその応用分野に対して、よりすぐれた材料の開発、さらにより安価な材料や成形加工法の開発が押しすすめられているからにはほかならない。

熱硬化性プラスチックの最近の話題に関しては他誌¹⁾にゆずり、ここでは上述のような開発研究の問題点と最近の動きを軸に記したいと考える。

2. 熱硬化性プラスチックの合成

通常、熱硬化性プラスチックは次の経路をへてつくられる。

モノマーからプレポリマーへの生成反応は一応さておくとして、プレポリマーから硬化物へのいわゆる橋かけ反応に利用されている反応様式を整理してみると次のようである。

- a) 縮合反応, b) 炭素・炭素二重結合どうしの付加反応, c) 重付加反応, d) Diels-Alder 反応, e) 環化反応, f) 金属橋かけ

* Akio TAKAHASHI 大阪市立工業研究所（大阪市北区北扇町 38）研究主任・工博
Thermosetting Resins

これらの橋かけ反応にはそれぞれ一長一短あり、その短所を改善する方向へと研究方針がむけられている。

2-1. 縮合反応

縮合反応によって硬化する汎用の熱硬化性プラスチックにはフェノール樹脂やアミノ系樹脂がある。これらは硬化時副生物を出す。この副生物が種々の問題を起こす。たとえば、成形材料を加熱、加圧して成形しようとする。縮合反応であるから当然副生ガスが発生する。このため成形品にガスぶくれを生じる。これを避けるため、普通にはガス抜き操作といって、材料がまだ金型中で十分硬化しないあいだに、いったん型びらきして硬化反応の初期に生成したガスを金型内から排出する。そして、再度型閉めして硬化するまで待つ。しかし、再度型閉めしてからは副生するガスを系外に除去することはできない。究極はこのガスを閉じこめたまま硬化させることになるが、成形品にガスぶくれを起こさせないためには、このガス圧に打ちかつだけの高圧をかけた状態で硬化させる必要がある。

また、成形品中に副生ガスが閉じ込められたままになっていると、成形品の使用中に、このガスが拡散によって系外に逃げるため収縮（後収縮）を起こし、寸法にくるいを生ずるようになる。さらに縮合反応を十分進めるためにも副生ガスを除去する必要がある。

この脱ガス対策として一応高周波予熱法や真空ライン中で成形できる金型の開発²⁾などが行なわれているが、抜本的な解決方法はない。

2-2. 炭素・炭素二重結合どうしの付加反応

不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ブトン樹脂などは炭素・炭素二重結合どうしの付加反応によって硬化させるが、これらのプレポリマーの分子量は前述の縮合反応系の樹脂や後述の開環を伴って硬化するエポキシ樹脂のプレポリマーよりも高いのが通念である。もちろん、プレポリマーの調製法にも問題はあるが、最大の理由はこの種の橋かけ反応は収縮が大きいということにある³⁾。たとえば 30% スチレンモノマー含有のポリエステル樹脂で 7~10% の収縮を示す。もし、プレポリマーの分子量が小さいと橋かけ反応における反応点の数をふやさねばならず、ますます収縮率が大きくなる。この欠点を改善するために低収縮性樹脂の開発研究が活発に行なわれ^{4)~6)}、実用に供されてきている。

ところで、この種の橋かけ反応の特長はなんといっても副生物を出さないことである。副生物を出さなければ成形時高圧を必要としない。低圧で成形できることは加工面からみると非常に大きなメリットであって、前述のフェノール樹脂についても、付加反応で硬化させる試み

がなされている。次はその例である。

2-3. 重付加反応

この種の橋かけ反応が使用されている汎用プラスチックとしてはエポキシ樹脂とポリウレタンとがある。

とくにエポキシ樹脂のように開環を伴う橋かけ反応には大きな特長がある。それは同じ付加反応であってもビニル重合などと違って収縮率が非常に小さいのである。しかも副生物を出さない。したがって、プレポリマーの分子量をさほど大きくしなくてもよいし、成形圧力も低くてよい。

重付加によって橋かけ反応が行なわれる場合、橋かけ剤（エポキシ樹脂では硬化剤と呼ぶ）も硬化物の構成成分として入りこむので、硬化物の物性はプレポリマーばかりでなく橋かけ剤の構造にも大きく左右される。したが

高橋秋水氏 昭和 25 年大阪理科大学応用化学科卒業、昭和 25 年大阪市立工業研究所勤務、現在に至る。専門はフェノール樹脂熱成形技術。趣味はスキーなど。

現代の高分子

って、たとえばエポキシ樹脂では硬化剤の開発^{11)~13)}と相まって新しいエポキシ化合物の合成研究が行なわれている。

しかし、エポキシ樹脂にも欠点がある。それはこの化合物が常温では完全硬化しにくいということである。

不飽和ポリエステル樹脂はビニル重合で橋かけを行なうので常温硬化させることができる。この特長を取り入れた不飽和エポキシエステル樹脂が開発されている^{17), 18)}。

2-4. その他の橋かけ反応

金属橋かけ法は熱硬化性プラスチックの直接の橋かけには利用されないが、不飽和ポリエステル樹脂プレポリマーの増粘によく使われる。たとえばアルミニウムイソプロポキシドとアセト酢酸エステルとの錯塩は不飽和アルキド樹脂の末端基と反応してキレート結合をつくり、安定なゲルを形成する。通常、不飽和ポリエステルプレ

ポリマーは液状であるが、このゲル形成によって固化することができる。同じようなゲルが MgO や CaO のような2価陽イオン金属酸化物と少量の水によってもできる¹⁹⁾が、この固化化技術が生かされて、マッチドダイ用成形材料 SMC (Sheet Molding Compound) が開発され²⁰⁾、自動圧縮成形が可能になった。

なお、Diels-Alder 反応と環化反応による橋かけは、次式のような反応で、それぞれの硬化物は商品化されているが、その硬化反応の得失については十分論議されるほど資料が出されていない。

シアン酸エステル → 環化反応

3. 硬化

硬化反応の様式の違いによる功罪については前述のとおりであるが、いずれの硬化反応様式においても硬化速度を高めることは、成形サイクル短縮ということから重要な意味をもつ。

3-1. 硬化速度

たとえば、1 類合板用接着剤には尿素-メラミン共縮合樹脂が多量に使用される。そしてフェノール樹脂の使用量は非常に少ない。その最大の理由は硬化速度の違いにあって、前者は後者に比べてかなり硬化は速い。合板は想像以上に成形サイクル短縮への要求がきびしく、フェノール樹脂接着剤の硬化速度がアミノ系樹脂なみか、あるいはそれ以上にならなければ、使用量の急増はまず望めない。このように、硬化の遅速は工業的には大きな問題であって、60 有余年の歴史をもつフェノール樹脂でもいまだに硬化促進の研究が続けられている^{23)~25)}。

また、不飽和ポリエステル樹脂でも硬化を促進するのに有効な過酸化物促進剤の組合せ²⁶⁾、さらには紫外線²⁷⁾、放射線²⁸⁾、電子線照射法^{29), 30)}などによる硬化の検討が積極的になされている。

しかし、いかに硬化を速めても硬化物の物性が劣ってはならない。

不飽和アルキド樹脂をジアリルフタレートモノマーで橋かけする場合はスチレンモノマー橋かけの場合と違って cyclohexanone hydroperoxide-isopropyl benzene peroxide-Co naphthenate³¹⁾ のような開始剤-促進剤の組合せでゆっくり硬化させる方が物性のいいものができる。つまり、熱硬化性プラスチックの物性をうんぬんするには、試料を最適硬化条件下で硬化させることが前提条件になる³²⁾。

試料が最適硬化条件下で硬化しているかどうかはその

第1表 硬化度測定法の分類³³⁾

種別	方法	適用範囲	硬化相関と性	摘要
物理化学的方法	煮沸吸水率法 希硫酸煮沸法 色素着色性試験	縮合型樹脂 アミノ樹脂 アミノ樹脂	○ ○ ○	操作が簡単 〃 〃
	溶剤抽出法 1) アセトン抽出率 2) メタノール抽出率 3) クロロホルム抽出率	フェノール樹脂 アミノ樹脂 エポキシおよびポリエステル樹脂	◎	微粉化が必要で抽出にかなり長時間を要する。
	再圧縮成形法	フェノール樹脂	◎	硬化物の破碎がやや面倒
	赤外線吸収スペクトル法	エポキシ樹脂 フェノール樹脂	◎	成形品には適用しにくい
物理的方法	電気的性質試験 1) 体積抵抗率 2) 誘電率 3) 誘電体力率	一般	◎	含水量の影響が大きく、テストピースの作成にとくに注意を要する
	超音波振動法	一般	◎	—
機械的方法	硬度	一般	○	注型品に有効
	熱時硬度	一般	◎	簡単
	熱変形温度 熱時の曲げ強さ	一般 一般	◎ ◎	—
	力学的減衰法	一般	◎	—

諸物性を測ればよい。しかし、その労力はいへんである。そこで種々な硬化度測定法が提案されている。

3-2. 硬化度

第1表は現在知られている硬化度測定法を整理したもの³³⁾である。

第1表からわかるように、一口に硬化度測定法といっても多種多様であって、現在なおそれぞれの熱硬化性プラスチックに最適な硬化度測定法の案出や改善が続けられている。

4. 硬化物の物性と化学構造との関係

プラスチックの物性を左右する大きな因子の一つはその化学構造である。

たとえば、フェノール樹脂において、フェノール核のオルト位にメチレン橋をもつノボラックはパラ位にメチレン橋をもつノボラックよりも速硬化性であるが、硬化物の熱変形温度は 20~30℃ も低い³⁴⁾。その理由はいろいろ推測されるが、結局は硬化物の化学構造を明らかにしないかぎりその推測は臆測でしかない。

ポリエステル樹脂やジアリルフタレート樹脂はエステル結合を主鎖にもっており、アルカリで比較的容易に加水分解する（逆にこれが欠点なので耐アルカリ性のすぐれたポリエステル樹脂が開発されている³⁵⁾）ことができる。したがって、化学的取扱によってその構造の推定はつく^{36),37)}。しかし、他の熱硬化性プラスチックではなかなかこうはいかない。そこで機器によるアプローチがまず考えられる。

4-1. 機器による方法

熱硬化性プラスチックの研究に機器を使った最近の報告のいくつかを拾ってみる。

NMR: モノメチロール尿素の加熱時の化学変化を反応系の $-NH_2/-NH-$ 比の変化から推定³⁸⁾。t-ブチルフェノール・ホルムアルデヒド樹脂の構造確認³⁹⁾。フェノール・尿素共縮合樹脂の構造確認⁴⁰⁾。ノボラック異性体の定量⁴¹⁾。

マススペクトル: p-クレゾール・ホルムアルデヒド系樹脂プレポリマーの化学構造と分子量の推定⁴²⁾。フェノール樹脂プレポリマーの構造推定⁴³⁾。

IR: レゾール初期硬化反応機構の追跡⁴⁴⁾。硬化物中の残存不飽和度の定量^{45),46)}。

DTA: 橋かけ度の測定^{47),48)}。

DSC: エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂の硬化度、重合度、硬化速度の測定^{49),50)}。

熱伝導測定: MMA-トリアリルシアヌレート系およびスチレンジビニルベンゼン系硬化物の橋かけ度⁵¹⁾測定。

上記の実例から考えて、機器による研究は、a) 低分子化合物の反応を機器で追跡し、それによって得た知見から硬化反応および硬化物の構造を推定する。b) プレポリマーの構造解析。c) 硬化物の橋かけ度測定といった三つに大別できる。

以上のような機器の利用によって、硬化物の構造は暫次明らかになってきている。しかし、ホルムアルデヒド系の樹脂だけは数多くの研究者の努力があるにもかかわらずその構造はほとんどわかっていない。

フェノール樹脂に例をとってみよう。

井本⁵²⁾はフェノール樹脂が硬化した場合、網目構造の巨大分子になるというふうにいわれているが、これは単なる化学者の imagination にすぎないとしている。その理由として、フェノール樹脂硬化物が網目構造であるということを立証した報告がないこと、フェノールアルコールがゲル化直前までせいぜい 3~4 量体程度であること、スチュアートモデルを組んでみると容易に環化することができること、環化すると 4 量体のような低分子でも極端に融点が高くなり、溶解度が小さくなること、

現代の高分子

立体障害により巨大分子になりにくいことなどをあげている。そして、フェノール樹脂が不溶不融性になるのは、ちょうど海岸でみられるコンクリートのテトラポットのように、いったん分子がからみあうと少々の熱や溶剤分子によって解きほぐれないほど丈夫にからみあっているというのである。

井本の考えはあくまで推論でしかないが、この考えかたに対しては中島⁵³⁾のメラミン樹脂の硬化に関する研究が参考になる。

メラミンとホルムアルデヒドとのモル比を変えて硬化物をつくり、その物性を測定する。そして、最も物性にすぐれている硬化物の L_m ($-\text{CH}_2-$ /トリアジン環比) をみると 1.25~1.5 の範囲にあるという。硬化物中のメチレン基の縮合度と橋かけ度に関与しているものの区別はまったくつかないが、この区別を考えずに $L_m=1.25$ と 1.5 のモデルを描くと第1図のようになり、メラミン樹脂の硬化物の分子量は非常に小さいものになってしまう。ただし、第1図はメラミンのアミノ基を1官能と仮定して描いたものである。

第1図 メラミン樹脂の構造⁵³⁾

ホルムアルデヒド系樹脂の構造に関しては井本の意見と全く違った見解の報告も数多くみられる⁵⁴⁾が、つまるところ、これらの樹脂の硬化物の構造の本質は、いまだにとらえられていないといっても過言ではない。したがって、この解決が大いに待たれるところである。

話が横道にそれたが、機器分析にたよらずに硬化物の物性と化学構造との関係を知るもう一つの手段は、構造のわかった硬化物のモデルを合成し、その物性を測定

する。そして、このような資料を数多くのモデル化合物について集積しておく。このようにすれば物性から未知試料の構造が類推できるようになる。このようなデータの集積が少しずつではあるが、粘弾性測定分野で行なわれている。

4-2. 粘弾性測定

昨年、熱硬化性樹脂化学討論会からその例を拾ってみよう。

三次元高分子の橋かけ密度 ρ とガラス温度 T_g との間には次のような関係があるが⁵⁵⁾、熊野裕らは既知構造

$$T_g = k_1 \ln k_2 \rho$$

k_1 : 橋かけによる束縛の集中程度

k_2 : 分子鎖構成単位の剛直性および鎖間の相互作用の強さ

試料として、下式のポリウレタンやエポキシ樹脂の硬化物を調製し、その粘弾性を測定している。

結果として、 T_g は橋かけ密度のほかに橋かけ点間のフェニル核の増大およびウレタン結合のような極性基濃度の増大によって高くなることを確認しているが、これらの実験に供される試料は、あくまでその化学構造がわかったものという前提条件があるため、構造のよくわかっていないホルムアルデヒド系樹脂はこの実験方法に対しても門の外におかれている。したがって、この観点からしてもホルムアルデヒド系樹脂の構造解明が急務といえる。

5. 熱硬化性プラスチックの改質の方向

熱硬化した試料を加熱してその剛性の温度依存性をみ

ると、たとえばエポキシ樹脂³⁴⁾やポリエステル樹脂⁵⁹⁾はある温度で大きく剛性が失われる。つまり、かなり熱可塑性的な熱間物性を示す。この性質から考えて、少なくともエポキシ樹脂やポリエステル樹脂は熱間剛性を高める方向への改質が第一義といえよう。ポリエステル樹脂の熱間剛性改質については新しい資料はみられなかったが、エポキシ樹脂では現在なお熱間剛性向上への研究が盛んである。

一方、フェノール樹脂やアミノ系樹脂は熱間剛性は高い³⁴⁾が、常温ではかたくてもろい材料（応力歪曲線をとると降伏点があらわれるまに破壊する）である。このもろさを改善するため、繊維質の充テン材や基材が加えられるが、もう一つの方法は Mc（橋かけ点間の分子量）を大にするような変性が行なわれる。その実例をフェノール樹脂にとってみよう。

ノボラック樹脂を 1,3-ジオキサンや 1,3-ジオキサランで橋かけするとメチレン橋の場合より Mc が大になり、硬化物のもろさは改善される⁵⁶⁾。

同じ考え方で、フェノールにスチレンを反応させてスチリル化フェノールとし、これにホルマリンを反応させてつくったプレポリマー⁵⁷⁾はフェノール性水酸基濃度が低いので、流動性がよくなり、桐油との相溶性も向上する。また、ベンゼン環が側鎖についているので自由体積が大となり、それだけ衝撃に強くなる。したがって、低温打抜き用積層板用として利用されることが多い⁵⁸⁾。

ところで、Mc を大にするにしても、次式のように主鎖に剛直性の高い芳香族エーテルを導入するとかなり様子が変わり、熱変形温度も高く、耐衝撃性にすぐれた硬化物が得られる。Westinghouse Electric Corp. の DORYL がその例である。

以上の実例から、橋かけ密度、分子鎖の剛直性、鎖間の相互作用の強さなどが硬化物の物性に大きく影響する

ことはわかるが、どの因子がどの程度に影響するかという定量的なことはわかっていない。現在はあくまで試行錯誤的に変性が行なわれているが、この影響の程度が定量的に察知できるようになれば、所望の物性の硬化物を得るのに非常に便利であるに違いない。

6. あとがき

熱硬化性プラスチックの成形加工は熱可塑性プラスチックのそれに比べて高価につきやすいことは冒頭に述べたとおりである。したがって、熱硬化性プラスチック工業では材料面ばかりでなく成形加工法の自動化、高速化、大型化による合理化、低コスト化への開発も活発に行なわれている。

また、フェノール樹脂からの繊維⁶⁰⁾、グラファイト化超耐熱性材料⁶¹⁾、ノンカーボンペーパー用発色助剤、ポリアミドへの強化充テン材⁶²⁾、メラミン樹脂超微粒状ゴム用充テン材⁶³⁾、尿素樹脂のマイクロカプセル用材料⁶⁴⁾、熱硬化性プラスチックの UL 規格に基く難燃化の解決、熱可塑性プラスチックとの複合材料^{65), 66)}、ポリエステル樹脂パイプ連続押出成形法⁶⁷⁾、さらには 1, 2-ポリブタジエン、ポリ酸無水物⁶⁸⁾、不飽和ポリアミド⁶⁹⁾など新しい熱硬化性プラスチック材料の開発などが行なわれているが、これらについては紙数の都合上、別の機会に紹介したいと考える。

文 献

- 堀内 光：科学と工業，44，10（1970）
- C.E. Rogers, W.I. Vroom, R.F. Westover: *Mod. Plast.* 45, 200 (Sept., 1968)
- F.S. Nichols, R.G. Flowers: *Ind. Eng. Chem.*, 42, 292 (1950)
- R.D. Deanin: *SPE Journal*, 23 (7), 30 (1967)
- C.H. Kroekel, E.J. Bartkus: *SPI. RP. Div. Preprint*, 23rd, Sec. 18-E (1968)
- C.E. Handrovits, T.F. Anderson: *RETEC of SPE Reinforced Plastics Mechanization* (Cleveland 1969)
- Yu. S. Lipatov: *Vysokomol. Soed.*, 6, 1054 (1964)
- J.H. Freeman, L.E. Edelman: USP 2,840,542
- 村山新一，中塚隆三：高化，22，618（1965）
- General Electric Co.: Ger. Offen 2,000, 042
- C.H. Smith: *Mod. Plast.* 46, 118 (March, 1969)
- D. Aelongs: *J. Appl. Polymer Sci.*, 13, 227 (1969)

現代の高分子

- 13) W.P. Barie: *Ind. Eng. Chem. Proc. Res. Devel.*, 8, 72 (1969)
- 14) R. Kubens: *SPE Journal*, 26, 100 (1970)
- 15) L.N. Smirnova: *Plast. Massy*, 53 (1970)
- 16) 木村隆男, 奈良茂男, 松山謙太郎: 第 20 回熱硬化性樹脂研究発表会予稿集 93 (1970)
- 17) 理研合成: 7001,465; 7015,988
- 18) 大日本インキ: 70 25,319
- 19) General Tire and Rubber Co.: *Ger. Offen* 1,943,181
- 20) 窪田育生: 強化プラスチック, 17, 145 (1971)
- 21) H. Rembold: *Kunststoffe*, 60, 879 (1970)
- 22) E. Grigat, R. Pütter: *Angew. Chem.*, 79, 219 (1967)
- 23) 日立化成: 70 02,974
- 24) 東芝: 7002, 975; 70 0835
- 25) Badische Aniline-und soda-Fabrik A.-G.: *Fr. Demande* 2,009,474
- 26) W.H. Brinkman, L.W.J. Damen, S. Maira: *Modern Plastics*, 45, 167 (Oct., 1968)
- 27) 山西信夫: プラスチックエージ・エンサイクロペディア, 227 (1970), プラスチックエージ社
- 28) A.S. Hoffman, A. Smith: *Mod. Plast.*, 43, 111 (Oct., 1966)
- 29) 長倉 稔: 色材, 42, 23 (1969)
- 30) E. Proksch: *Kunststoffe*, 60, 414 (1970)
- 31) K. Alaminov: *Eur. Polymer J.*, 5, 697 (1969)
- 32) H. Schwarzer, H. Twittenhoff: *Kunststoffe*, 59 981 (1969)
- 33) 瀬戸正二, 殿谷三郎: 熱硬化性樹脂の圧縮成形/トランスファ成形/射出成形, 87, プラスチックエージ社 (1966)
- 34) 熊野 裕: 従: プラスチックス, 14, 28 (1963)
- 35) 高木 収一: プラスチックエージ・エンサイクロペディア, 161 (1971)
- 36) W. Funke, S. Knödler, R. Feinauer: *Makromol. Chem.*, 49, 52 (1961)
- 37) V.E. Gul: *Vysokomol. Soed., Ser. A*, 11, 2475 (1969)
- 38) N.N. Gorbunov: *Plast. Massy*, (8) 28 (1970)
- 39) 向山吉之, 丹野 毅, 斎藤高之: 第 20 回熱硬化性樹脂研究発表会予稿集, 22 (1970)
- 40) 石田慎一郎, 倉 康夫, 金子曾政: 工化, 73, 1206 (1970)
- 41) M.I. Silin: *Vysokomol. Soed., Ser. A*, 11, 1943 (1969)
- 42) H.J. Eichoff H. Kämmerer, D. Weller: *Makromol. Chem.*, 132, 163 (1970)
- 43) 善積 章, 高木 勉, 大岩正芳: 第 20 回熱硬化性樹脂研究発表会予稿集, 1 (1970)
- 44) 山尾正義: 第 20 回熱硬化性樹脂研究発表会予稿集, 30 (1970)
- 45) K. Yoshida, H. Kamada, J. Kumanotani: *J. Appl. Polymer Sci.*, 14, 2117 (1970)
- 46) 佐藤義文, 高橋秋水, 日高愛公: 第 20 回熱硬化性樹脂研究発表会予稿集, 130 (1970)
- 47) G. Nachtrab: *Kunststoffe*, 60, 261 (1970)
- 48) S.Y. Choi: *SPE Journal*, 26, 51 (1970)
- 49) K. Horie et al: *J. Polymer Sci., Part A-1*, 8, 1357 (1970)
- 50) 堀江一之, 三田 達, 神戸博太郎: 熱硬化性樹脂化学討論会予稿集, 28 (1970)
- 51) 山本 治, 神戸博太郎, W. Knappe: 熱硬化性樹脂化学討論会予稿集, 24 (1970)
- 52) 井本英二: 化学の領域, 17, 959 (1963)
- 53) 中島三喜男: 高化, 22, 126 (1965)
- 54) N.J.L. Megson: "Phenolic Resin Chemistry." 233, Butterworths Scientific Publications (London) (1958)
- 55) 柴山恭一: 高化, 18, 183 (1961); 高化, 19, 219 (1962)
- 56) A. Heslinga, A. Schores: *J. Appl. Polymer Sci.*, 8, 1921 (1964)
- 57) B. Boyer: "Styrene", 825, Reinhold Publishing Corp. (1952)
- 58) Monsanto Co.: *Brit. P.* 944, 835
- 59) K. Demmler: *Kunststoffe*, 56, 612 (1966)
- 60) Celanese Corp.: USP 3,513,223; ラバーダイジェスト, 22, 62 (1970)
- 61) 石野紀元: ラバーダイジェスト, 21, 50 (1969)
- 62) E.B. Trostyanskaya, Yu. N. Kazanskii, O. Ya. Mikhasenck: *Vysokomol. Soed., Ser. A*, 12, 311 (1970)
- 63) A. Renner: *Makromol. Chem.*, 120, 68 (1968)
- 64) National Cash Resister Co.: *Ger. Offen* 1,903,704
- 65) General Tire and Rubber Co.: *Ger. Offen* 1,959,635
- 66) Allied Chem. Corp.: USP 3,520,750
- 67) V.V. Okorotov: *Plast. Massy*, 27 (1969)
- 68) 東レ: 69 26,738
- 69) Schering A.-G.: *Fr.* 1,578,317