結晶性高分子の構造発生に関する研究

高分子が結晶化する際、なぜ分子鎖が折りたたまれるのかという疑問に答えるべく、折りたたみ型結晶の対向者である分子鎖が完全に伸びきった extended chain crystal や昔なつかしい房状ミセル構造の生成条件を追い求めて、特殊性から一般性—chain folding の原因—を抽出しようとした“まわり道”の研究経過の概要を述べた。Keller の chain folding 説の提唱以来、世界中のこの分野の学者が 14 年かかって完全には解決していない問題であるから、筆者らの及ぶところでないが、引き出した私見を述べた。

河 合 徹*

1. はじめに

1957 年, Keller が chain folding hypothesis を提唱して、それまで結晶性高分子の微細組織のイメージとして受け入れられていた房状ミセルモデルに疑問を投じて以来 14 年を経たが、chain folding の本質、あるいはその根源は必ずしも明確になっていない。筆者らはその根源を探ることを学問的な第 1 の命題とし、結晶性高分子が繊維あるいはフィルムなどに使用されるとき、成形加工条件（結晶化条件）と生成する構造とを関連づけるための基礎的知見を得んとする工学的命題をも念頭において研究を進めてきたつもりである。この際、筆者らのとった手段は chain folding の対象物をさがし、その成因をさぐることであった。理由は chain folding はもはや一般的な事象とみなせたから、特殊性から一般性を抽象せんとする学問の常道の一つに従っただけである。

高分子の結晶化の特徴は chain folding による二次元成長にある。希薄溶液からの結晶化に見られるように、高分子鎖はそれ自身で“分子内結晶化”し、単分子層のリボンを形成し、これが集合して板状晶、ラメラを形成する、この chain folding crystal の対立物は分子間結晶化によって形成する束状晶である。この束状晶には分子鎖が完全に伸びて、きちんと結晶化した完全結晶に近い extended chain crystal および部分鎖のみが束状晶をつくって非晶鎖を残す房状ミセル構造が考えられる。これらの分子間結晶はどのような条件で生成するの

であろうか以下順を追って、考えられる要因を追求してみよう。

2. 結晶化に及ぼす分子量の影響

まず高分子の configuration すなわち 1 次構造がいかに前記の意味で結晶化に影響を及ぼすかを考えてみたい。1 次構造の中で最初に取り上げるべきは分子量およびその分布であろう。学問の常道として単純なものから出発する。その意味でポリエチレンあるいはポリメチレンは構造が最も単純で恰好の試料であり、事実高分子単結晶が注目されて以来多くの研究がポリエチレンを対象になされた。しかし、ポリエチレンは分子量分布のきわめて広い試料である。筆者はつとにこの点を指摘し、平衡融点の分子量依存性¹⁾、結晶化分別の可能性²⁻⁶⁾などを論じたが、ここでは上記の線に沿って低分子量ポリマーの extended chain crystal 生成について述べる。

低分子量鎖状分子が extended chain crystal をつくるのはパラフィンなどの例を見ても明らかであろう。問題は高分子鎖の特徴である chain folding がどの程度の分子量から起こるかである。溶液析出物ではポリエチレンで分子鎖長 100 Å 程度までは extended chain crystal であるが、それ以上で chain fold するとされ⁷⁾たが、Zahn ら⁸⁾のナイロンオリゴマーの研究でこの臨界鎖長は特に意味のあるものでなく、速度論的因子に支配されることが明らかとなった。同様なことがポリエチレンでも指摘され^{1),9)}、Peterlin ら¹⁰⁾の chain folding が平衡論によって説明されるとする説に有利な実験結果は何一つ残らなくなった（平衡論の最初の明確な否定は X 線長周期の結晶化温度依存性が溶媒によって明らかに異なることであった^{11),12)}）。

融液からの結晶化では分子量 12,000（分子鎖長約

* Tohru KAWAI 東京工業大学（工学部・152 東京都目黒区大岡山）助教授・工博
Studies on Structural Formation of Crystalline Polymers

第1図 ポリエチレンの結晶厚さと分子量の関係，(a) 融液結晶化物，(b) 溶液析出物，実線は Keller ら⁷⁾，点線は河合ら⁹⁾による実験データ

1,000 Å) 程度までの低分子量物は extended chain crystal を生成することが Anderson¹³⁾によって見出された。

溶液結晶化物と対比してこれらの関係を第1図に示す。筆者はこの“臨界分子量”の相違を説明するため、平衡融点に分子量依存性を仮定し、平衡融点の近傍に chain folding crystallization の禁止される温度領域があり、ここで長時間等温結晶化すると extended chain crystal を生成する可能性を示した¹⁴⁾。その後、この臨界領域(さきの温度領域の下限)で結晶化を行ない、各時間で急冷した試料の DSC サモグラムの解析から、この領域では上記二つの型の結晶化が共存し (bi-components crystallization), extended chain crystallization がむしろ chain folding crystallization より先行し、Peterlin¹⁵⁾などがいうように、まず折りたたみ型結晶が生成し、それが厚化してついに extended chain crystal になるのではないことを明らかにした¹⁶⁾。この“転移”は過冷却度およびとくに分子量に敏感に影響され、過冷却度および分子量が大なところでは chain folding が優先する。これを両者の結晶化速度の比較から説明できるが、分子量に大きく依存するのは coil した熔融高分子が引き伸ばされ、それらが凝集するためのエントロピー減少が分子量に著しく影響されるためであろう¹⁶⁾。ここにも後に述べる chain folding の根源の一因が潜んでいるように思える。

分子量が小さくなると、分子末端の影響が顕著となるのは当然であろう。Arlie ら¹⁷⁾はポリエチレンオキシドの低分子量分別物の等温結晶化により生成した結晶の厚さが結晶化温度の低下とともに分子鎖長の 1, 1/2, 1/3 というように不連続に変化することを見出した。この事実も chain folding の本質と関連して重要と思われる、Lindenmeyer¹⁸⁾はこの不連続な結晶厚さを説明する理論を提出している。

第2図 低分子量ポリエチレンオキシドのラメラ厚さと結晶化温度， ν は折りたたみ数

定性的には末端が結晶表面にぎりぎりに配置した姿が最も安定と考えれば当然の結果といえよう。また、Arlie らは $\bar{M}_w/\bar{M}_n$ が 1.1 程度の分子量分布の狭い試料を用いたが、これが重要な因子であったとすると、この意味でも高分子の結晶化に分子量のみならず、分子量分布が重要な影響をもつことになる。筆者らもアニオン重合による分子量分布の比較的狭いポリエチレンオキシド試料について Arlie らの結果を確認したが、 $\bar{M}_w/\bar{M}_n=1.5$ 程度の試料でも長周期およびラメラ表面自由エネルギーに結晶化温度とともに不連続な変化が観察され(第2図)、より低温では hair chain もかなり存在するが、より高温で分子鎖末端がよりきちんとラメラ表面に配置することを明らかにした¹⁹⁾。以上の結果はいずれも結晶化の様式および生成構造が速度論的因子に支配されていることを端的に物語っている。

3. セルロースの結晶化

configuration の問題で次の因子は chain flexibility である。flexibility が chain folding に影響するであろうことは自明の理である。そこで、ポリマーの中で最

河合 徹氏 昭和25年東京工業大学卒業、以後高分子溶液、固体物性、結晶性高分子の構造、物性の研究に従事。趣味は読書、旅行、囲碁など。

第3図 分岐高分子の fold 構造モデル
×印は branch

第4図 単層結晶における sharp fold と loose loop, hair molecule の混在と多層結晶における tie molecule

も flexibility の低いとされているセルロースの希薄溶液からの結晶化をとりあげてみた²⁰⁾。4種の重合度のセルロース試料を種々の濃度のカセイソーダ水溶液およびゼンテート溶液とし、昇温あるいは希釈によって希薄溶液から等温結晶化せしめ、還元粘度の時間的変化を測定したところ、結晶化寸前で粘度は急激に上昇した。これは分子間水素結合の生成による分子鎖の剛直化が起こったものと思われ、事実生成した結晶は電顕観察などから extended chain crystal と推定された。そこで、この分子内水素結合の生成を阻害すると思われる溶媒としてカセイソーダと等モルのメタノールを含む水溶液を選び、結晶化せしめたところ、結晶化前に還元粘度の上昇は見られず、生成した結晶は形態はそれほどりっぱでないが板状晶で、分子鎖長と厚さから chain fold したラメラと考えられた²⁰⁾。これは水素結合の特異な働きのため、溶媒によって異なった2種の結晶化形式が起こる珍しい例であるが、かなり剛直な分子鎖は chain folding を起こさないという、いわば当然な結果を与えている。なお分子内水素結合を生成しないトリアセートなどのセルロース誘導体²¹⁾、セルロースの異性体であるアミロース²²⁾などは溶液中でかなりランダムコイルに近く、chain fold した、いわゆる単結晶を与える。

第5図 エチレン・酢ビ共重合体の等温結晶化物の DTA サモグラムの一例、酢ビ含量 14%

4. ランダム共重合体の結晶化

次に、結晶性分子鎖に結晶化を阻害する異種単位を導入したらどうなるか。これも1次構造が結晶化に及ぼす影響の問題である。筆者ら²³⁾は共重合によってポリエチレン鎖に沿ってランダムにメチル、エチル、プロピルなどの短鎖分岐を導入した試料について、溶液析出物の構造、形態を調べ、分岐が選択的にラメラ表面に押し出され、第3図のような loose loop をとるようになることを明らかにした。さらに、ポリエチレンオキシド（結晶）-ポリ- α -メチルスチレン（非晶）の A-B および A-B-A 型ブロック共重合体をアニオン重合によって合成し、溶液析出物の構造から非晶鎖がいわゆる hair chain (cilia) や long loose loop²⁾, tie chain (第4図)をつくることを示した²⁴⁾。これらについてはすでに“高分子”に詳しく述べた²⁵⁾から再録しない。

さて、上記のアルキル分岐の場合、分岐数がせいぜい 15/1,000C 程度までであったから、第3図のような chain folding を起こしたが、結晶格子から完全に排除される bulky な基を、ランダムにかなり多く導入してゆけば、“分子内結晶化”の特徴として chain folding はきびしく制限され、分子間にのみ凝集結晶化する結晶性連鎖を見出しえて、折りたたみ結晶から房状ミセル構造への“転移”が考えられる²³⁾。このような観点から、エチレン・酢酸ビニルのランダム共重合体を試料として、融液および

第6図 分子配向下の結晶化における分子内結晶化と分子間結晶化（配向は上下方向）

溶液から結晶化を行なったところ次のような結果が得られた²⁶⁾。第5図に酢ビ含量14%のDTA サモグラムの一例を示す。図に見るように三つの融解ピークを示し、高温側から T_1 , T_2 , T_3 とすると、 T_3 は結晶化温度より低く、明らかに等温結晶化後の冷却過程で生成した結晶の融解ピークである。このように等温結晶化過程で融点の異なる二つの型の結晶が同時に生成する (bi-components crystallization) のは、その他の種々の実験結果からも、 T_2 が予期した束状晶の、 T_1 が折りたたみ型結晶の融解ピークに対応すると思われる。事実、この二つの型の結晶の共存は酢ビ含量5~33%の広範囲で起こり、酢ビ含量の大なるほど T_2 ピークの相対強度は大きく、また結晶化温度にも依存する。同一組成では結晶化温度が低いほど、 T_1 ピーク強度 (fold 型結晶の量) が大なのは (第5図)、結晶化温度に対応する fold period が小となるため、より chain fold する可能性が大となるためであろう。とにかく、これは分子鎖の化学構造を連続的に変化させることによる fold 型から束状晶型結晶化への“転移”であり、分子鎖に沿っての不規則性が大となると、必ずしも chain fold して結晶化しないことを示唆している。

5. 分子配向下の結晶化

つぎに、高分子鎖の1次構造はいじらないで、種々の物理的条件下で結晶化せしめた場合に移ろう。まず、束状型結晶化が最も考えやすいのは分子配向状態からの結晶化であろう。すなわち、第6図 (a) に見るように上下方向にある程度の分子配向をもった高分子は第6図 (b) のように折りたたまれると非晶状態に残った部分は著しく引き伸ばされ、結晶化の進行が妨げられるが、第6図 (c) のような束状晶なら配向はむしろ結晶化を促進すると考えられる。この分野の研究は繊維の紡糸、フィルム成形など工学的な問題と密接に関連するためあって、多くの研究者がこれに取り組み、とくにわが国の研究者の寄与が大きい²⁷⁾。研究の動向に紆余曲折はあった

第7図 希薄溶液からかきまぜ結晶化によって生成したポリエチレン結晶（シシカバブ構造）

が、本文の主題に関連して筆者が現在到達した結論はやはり上記の推定はあたっているが、束状型結晶化と fold 型結晶化が共存するということである²⁷⁾。ここでもまた bi-components crystallization が起きている。世の常として完全なものはまれなものであろうか？

世界的にみて、このような結論に導く多くの研究の端緒となったのは Pennings ら²⁸⁾ が溶液をかきまぜた場合、かきまぜ棒についてくる繊維状結晶を電子顕微鏡で観察した結果であろう。忘れもしない 1965 年、筆者ら²⁹⁾が回転粘度計を使って定常流下での溶液からの結晶化を研究していた際、回転している内筒から繊維が析出しているのを発見して、驚きかつ“新発見”と喜んでその構造を調べていたところ、その年の末になって前記 Pennings らの論文に接し、落胆しなかったといえようそになる（もっとも、後に織高研三橋氏に聞いたところでは、彼はすでに Keller 研究室に留学中にかきまぜによって繊維が生成することを知っていた由であるが）。この繊維が意外な波紋を生んだ。電子顕微鏡で観察すると、長い長い“芯”があって、その芯を substrate としてラメラ晶が芯の長さ方向と垂直に生長して、いわゆるシシカバブ（トルコ風焼鳥、串ざし肉）構造 (第7図) をとっている。すなわち、前記の bi-components crystallization にまぎれもない。

この芯が何であるかについて諸説のやりとりがあり²⁷⁾、筆者らは最初、前記の Pennings さんらに先を越されたくやしさを手伝ってか反抗的となった感があり、Pennings ら²⁸⁾ や Keller³⁰⁾ の extended chain crystal だとする説に反発し、ラセン転位によって生成した積層ラメラ構造がせん断力によって部分的に unfold³¹⁾ し、繊維状構造 (芯) を生成したなどと考えたが^{31), 32)}、その後の多くの研究でこの点にかぶとを脱がざるを得ないかとも考えている。しかし、芯が bi-components crystallization で繊維形成時に生成したとしても、extended chain crystal ではなく、束状晶よりなる配向房状ミセルに近いと考えている³²⁾。それは芯があまりにも長く、分子鎖長をはるかに越えているからである。

この問題は融液からの結晶化にもつながってゆく。第

6図で示したような考えで配向結晶化の研究を最初に行なったのは Stein ら³³⁾であるが、彼らは構造的研究に欠けたところがあったので誤った結論を引出した³⁴⁾。筆者ら³⁵⁾はこの点を指摘して橋かけポリエチレンを延伸して溶融状態から結晶化させる系統的な研究を行ない、定長下で応力が結晶化とともに最初減少し、ある時間から急激に増大することを見出した。この時すでにX線的には微量のc軸配向(配向束状晶に対応する)がいわゆるa軸配向(ラメラ晶)に混在することを見出してはいたが、この応力の減少を第6図(c)の分子間束状晶の形成で説明するには束状晶があまりにも少量であるので、ラメラ晶が生成しても応力が減少し得ると説明した^{34)~36)}。その後、Keller ら³⁰⁾がこの線に沿った研究を続け、ついに高温(結晶化温度)でのX線回折により、分子間結晶化がまず起こり、ついで折りたたみ型結晶が起こることを実証した³⁷⁾。

すなわち、融液からの配向結晶化の場合もさきの溶液からのかきまぜ結晶化で生ずる繊維の場合と同様に束状晶形成が先行した bi-components crystallizationである。なお、さきの応力の初期の減少をこの束状晶形成と結びつける考えは^{30), 38)}筆者らも最初考えたところである³⁴⁾が、前記の理由で筆者らのとらぬところであることに変わりはない、ポリエチレンでは高配向度からの結晶化でも束状晶の形成はわずかであることが bi-components crystallization の実証³⁷⁾をおくらせたといえる。皮肉にもこの折りたたみ型結晶の優勢さが筆者に最後に述べる chain folding の本質の片隅をのぞかせたといっているは傲慢であろうか？

筆者が配向結晶化における bi-components crystallization の真実をさとしたのはポリエチレンテレフタレートについての実験結果³⁹⁾からであった。筆者ら³⁹⁾は回転粘度計を用い、種々のせん断歪下で融液からの結晶化を行ない、生成構造を調べた。第8図にそれら試料の DTA サモグラムを示す。

図に見るように、明らかに二つの融解ピークを示し、回転数(せん断歪)が大なるほど高温側のピーク面積が大となっている。PET は測定中昇温過程で結晶組織の再編成が起こりやすいことが知られている⁴⁰⁾ので、種々検討を行なったが、高温側の融解ピークを束状晶の融解、低温側の結晶化過程で共存した折りたたみ型結晶の融解とみなしてまちがいはないものと思われる。とすると、束状晶の量はポリエチレンなどに比して著しく多いことになる。この原因は種々考えられるが、二つの型の結晶化速度の相対比がポリマーの種類によって異なることは興味深い。しかし、後にも述べるように束状晶の電子顕微鏡による直接観察はきわめて困難で、延伸試料でサモグラムなどから完全な房状ミセル構造をとったと考えられるものについてラメラ晶が観察されないこと⁴¹⁾か

第8図 ポリエチレンテレフタレート融液から流動下で結晶化したフィルムの DTA 融解曲線、種々の回転数での融解曲線

ら、つぶつぶ状のものが束状晶であろうと考えている程度である。

6. 結晶化に及ぼす分子鎖の運動性の影響

coil した高分子鎖が chain fold するのは非常に大きな conformation の変化である。したがって、分子鎖に十分な運動性 (mobility) がなければ、chain fold する余裕がなく、束状晶を形成する可能性がある。この意味で PET などのいわゆる低温結晶化に興味をもった。低温結晶化というのは、溶融状態から急冷したほとんど非晶の試料をガラス温度に近く、融点よりはかなり低い温度にもたらしたときに起こる結晶化である。したがって、急冷時にすでに結晶核が生成するものと思われ、この核は chain fold する余裕がなく束状核である可能性が強い。これを上記のような温度範囲で熱処理しても、束状核が分子鎖に沿って生長するだけで、この生長もある程度で制限されるであろう。事実 PET では 130°C ぐらいで、低温結晶化はかなり急速に進行し、融液からのラメラ晶生成の顕著な 200°C 付近と対照的であるが、到達結晶化度は熱処理条件にあまり依存せず、ほぼ 40% 程度にすぎない^{40), 42), 43)}。急冷物の電顕観察では Geil ら⁴⁴⁾のいう粒状単位 (ball-like structure) のみしか観察できないが、これを低温熱処理すると粒状単位が一方向につながり、繊維状に発達する⁴⁰⁾。DTA サモグラムも前記のように昇温過程での再編成が著しいが、急冷物

では 250°C 付近に主ピークを一つもつのに対し、低温熱処理物ではこの主ピークのほかに熱処理温度より 10°C ほど高いところに副ピークを生ずる。再編成のため解析は多少複雑となり、異論⁴⁹⁾もあるが、この低温側融解ピークは主ピークとあまりにもかけはなれた温度にあるし、その他種々の検討⁴²⁾から束状晶の融解と考えるのが妥当であると思われる。

以上の結果はすべて予期したような束状晶の存在を支持しているが、房状ミセル構造を直接見てこれないところが泣きどころである。事実、異論⁴⁶⁾もあるが、筆者らはほぼまちがいないと考えている。房状ミセル構造が電顕下にとらえにくいのはラメラ晶のように大きく発達してくれないからであろう。

7. 高圧下の結晶化

次に最も顕著な効果をもたらし、そのため多くの研究がなされている高圧下の結晶化について簡単に述べる。多くの研究があるので、筆者ら自身は実験していない。数千気圧の圧力下で融液から結晶化すると、分子鎖がほとんど完全に伸びきった **extended chain crystal** を生成するという一驚に値する実験結果を見出したのは Wunderlich ら⁴⁷⁾の功績である。しかし、現在に至るまでその真因は明らかでない。もっともらしい、しかし陳腐でおもしろ味のない説明はいったん折りたたみ型ラメラ晶が生成し、それが厚化してついに **extended chain crystal** になるとするもの⁴⁸⁾である。これは 2. で述べた低分子量ポリエチレンの場合にも Peterlin ら¹⁶⁾のとした立場であるが、その場合には前記のように筆者らの実験¹⁶⁾によって否定されたから、いまの高圧下の場合でも正しくないと考えていた。事実、このことは最近、植松ら⁴⁹⁾、畑ら⁵⁰⁾によって確認された。なお、Wunderlich 自身⁶¹⁾によって示されたように、未分別物では分子全体が完全に **extend** されるのではなく、高分子量のものはいくつかに折りたたまれている。この意味では **bi-components crystallization** の一種である。

したがって、結晶化した時にはすでに分子鎖は伸びていることは明らかであり、2. で述べたことからの類推で、むしろ融液中で（結晶化寸前でもよい）加圧により、より高分子量まで分子鎖が（もちろん完全にはないが）伸びた状態になるのではあるまいか？ 事実、最近物延ら⁵²⁾は高圧下で融解エントロピーが小さくなると報告している。高圧下における高分子鎖の **conformation** の研究がこの問題の解答を引き出すのではなからうか？

8. 重合に伴う結晶化

2.~4. で高分子鎖の 1 次構造の影響、5.~7. で種々の物理的（結晶化）条件の影響について論じたが、最後にいわば化学的条件を変えた場合について述べたい。天

第 9 図 $\text{TiCl}_3/\text{AlClEt}_2$ 触媒を用いたエチレンの気相重合における析出結晶の走査型電子顕微鏡写真

然の高分子の多くのものが重合に伴って結晶化し、精にして妙な凝集組織を構成していることを考えただけでも、重合と同時に結晶化してゆく系に興味はわく。たとえば、綿などの天然セルロースは果して **chain fold** しているか、あるいは **extended chain crystal** ではあるまいか？ この問題ももはや長い歴史をもつが、まだ完全には解決していない。筆者らは **chain fold** の問題に関連して、重合によって **extended chain crystal** を生成する条件を摸索することから始めた。

ただ **extended chain crystal** を得るだけなら固相重合が最も簡単である⁵³⁾。しかし、上記の目的のためには気相、液相からの不均一重合が対象となる。当時、構造学者の何人かがこの問題に手をつけたが、その多くは構造研究の多かったポリエチレンについてであった、しかし、構造学者は当然のことながら生成構造に重点を置いて、重合機構、重合動力学を考慮しない感がある。たとえば、チグラー触媒を用いるエチレンの気相重合において、Marchessault ら⁵⁴⁾は単に融点が平衡融点に一致することから、**extended chain crystal** の生成を唱えている。事実、第 9 図に示すような繊維状構造が不規則ラメラ集合の中に観察されるが、その成因として Manley⁵⁵⁾、Keller⁵⁶⁾らは触媒表面から分子鎖が垂直に伸びてゆく機構を論じている。彼らは生成構造と 5. で述べたかきまぜ結晶化によって生ずる構造（シシカバ構造）との類似から、繊維の芯には **extended chain crystal** があると述べているが、分子鎖が単純に触媒活性点から上へ向って伸びてゆくと考えているところに問題がある。実はモノマーの付加は触媒表面への吸着によって分子鎖の根本が伸びているのであり⁵⁷⁾、彼らの描いたモデルはナンセンスである。

第 10 図 放射線気相重合ポリエチレンの X 線長周期と重合温度の関係

筆者らはこれらの点にかんがみ、重合動力学と生成構造とを結びつけて論ずる立場をとった。その結果、エチレンの重合では分子鎖の成長速度が速く、まず重合が起こってポリマーとなってしまってから結晶化するので、chain fold して不規則なラメラ晶となることを示した。前記の不均一系チグラ触媒の場合には、たまたま epitactic な沈積で房状ミセル的な繊維状構造となる可能性も完全には否定できないが、むしろ重合中にかかる機械的な力によってラメラ晶から引き出され (unfold し) て繊維構造が生成したと考えた方が妥当と思われる⁵⁸⁾。放射線によるエチレンの気相重合についても生成構造や重合動力学を詳しく検討した結果、上と全く同様な結論に達した⁵⁹⁾。たとえば、X 線長周期が観察され、この場合ポリマーが生成してから結晶化すれば、重合温度すなわち結晶化温度であるから、長周期は通常のラメラ晶の場合と同様に重合温度とともに増大する (第10図)。

興味のあるのは良溶媒なら分子鎖が fold するに十分な長さまで成長してから結晶化するが、貧溶媒なら分子鎖が fold するに十分なほど伸びない前に結晶化し extended chain crystal が得られないかという期待であった。しかし、ジアゾメタンをエーテル中で分解重合させたポリメチレンやエチレンのメタノール中での放射線重合などいろいろ試みたが、結果は上記の場合と類似でラメラ晶が大部分であり、失敗に終わった。

このように、理想的な extended chain crystal の生成条件は意外にきびしい。われわれの経験から、その条件は単に分子鎖の逐次析出が起こる不均一系というにとどまらず、次のような条件が満たされることが必要であると思われる。すなわち、均一系から出発する場合には

第 11 図 重合に伴う結晶化における分子量と収率の関係 (a) extended chain crystal を生成する場合、(b) 結晶化によって活性末端がとり込まれたり重合が先行して結晶化が後で起こる場合

開始反応が重合のきわめて初期に行なわれ、(最初から不均一系の場合を含めて) 以後の生長 (結晶成長) に好都合な重合活性点をもつ核が生成すること、および次の生長反応は living 的であることが望ましく、また生長ポリマーセグメントは結合形成に引続いて結晶格子に組み込まれることである (このセグメントの長さがどの程度まで許されるかが一つの問題である)。以上の条件が満たされない場合には、いったん結晶化したポリマーの上に新たな分子の析出が重畳されたり、生長分子鎖末端が析出物中に埋め込まれたりすることが考えられ、きれいな結晶生長は困難となる。

このような観点から各種の重合系を検討した結果、典型的な extended chain crystal の生成の一例として、トリオキサンのシクロヘキサンを溶媒としたカチオン重合でポリオキシメチレンの単結晶を得ることができた⁶⁰⁾。このような場合には第11図に示すように収率と分子量が直線関係を与え、生成ポリマーの分子量はきわめて均一である。また、密度法による生成結晶の結晶化度はほとんど 100% である⁶⁰⁾。第 12 図に生成結晶の電子顕微鏡写真を示す。図に見るように、重合初期 (a) に生じた細長い三角形の板晶結晶 (重合) 核 (低分子結晶で、双晶) の側面で重合とセグメントの結晶化が逐次進行し、(c) のような矢羽根形のすじの方向に分子鎖が伸びきった単結晶が生成したものである。

第13図には NCA 法による L-アラニン NCA のアセトニトリル中での不均一重合において生成したポリ-L-アラニン結晶の電子顕微鏡写真を示す⁶¹⁾。この場合にも extended chain crystal が生成し、重合初期の細い繊維結晶 (a) にはほぼ垂直に分子軸があり、それが成長し

第 12 図 トリオキサンのシクロヘキサン中での重合過程で生成した結晶の生長，（電子顕微鏡写真，レプリカ）⁶⁰⁾

第 13 図 ブチルアミンを開始剤としてアセトニトリル中，30°C で NCA 法により重合したポリアラニン結晶，モノマー量/開始剤量=200

た結果重合後期 (b) では繊維が太り，それが球晶状に集合している。この場合興味深いのは，重合度 8 前後までは分子鎖が逆平行の β 型に析出するが，それ以上で α -helix をとり始めることである。 β 型の重合核はいつまでも残るが，逆平行のため helix を組んで伸びてゆく余裕が断面積にあるわけである。

このように典型的な extended chain crystal を生成しない場合にはさきのポリエチレンの場合のように重合が先行して，生成ポリマーが結晶化するのでラメラ晶となる。このような場合には第 11 図に示したように分子量は収率に対し直線とならず，飽和 (level off) す

る。このような場合も重合系におけるポリマーの析出は種々なユニークな構造組織を与えて興味深い。その一例がラクタムのアルカリ性開環（塊状）重合におけるナイロン球晶の生成である⁶²⁾。重合初期段階ではオリゴマーの逆平行な分子鎖の配置をもつ extended chain crystal が球晶内部に分子鎖を半径方向に垂直にして配置し，50 % 以上のモノマーで膨潤している（第14図）。それ以後の生長は第 14 図に見るようにこの板状晶表面から hair molecule が出てそれが結晶化してゆくのであろう。したがって分子鎖の伸びた整然とした結晶生長は考えられず，a または b に示すような折りたたみ型

a, b: 折りたたみ結晶化, c, d: 房状ミセル
またはラメラ間結晶化

第 14 図 初期のラメラ生成後における生長鎖
の結晶化の模式図

の、あるいは c または d に示すような分子間での結晶化が考えられる。このようにして球晶は緻密に成熟してゆくが、生長末端が結晶内にとりこまれるため、収率は level off し、結晶化度もせいぜい 50% 程度である⁶³⁾。

9. おわりに

以上のように、それぞれのテーマは研究の常として枝葉を生じ、それなりにおもしろい結果もあったが、chain folding の対象物を探るという、いわば遠まわりをしてメインテーマである chain folding の本質について何がわかったであろうか？ もちろん確定的なことはいえないが、筆者なりの結論は次のようなものである。これは 5. の配向結晶化の結果からヒントを得たものである。すなわち、折りたたみ型結晶化でも熔融時の配向が結晶化を促進し、その結晶化が配向を促進する事実^{34), 35), 64)}である。これを説明するのに筆者らは第 15 図 (a) に示すように、1 個の糸まり状高分子の中に小さい結晶核が生成すると、この核は同じ分子の中の離れたいくつかの部分鎖を含み (分子内結晶化)、ちょうど糸まりを束ねるようにこの核を中心としていくつかの長いループができる (b)。この核が生長してゆけばループは小さくなり fold 構造が生成する (c)。もし分子配向があると、個々の分子は (d) のようにダ円形に変形するから、(b) のような部分的結晶核の生成は促進されて当然である (e)。

この「単分子結晶」が (f) のように配向方向に垂直に成長してゆくのは各分子の異方性から見てきわめて妥当であり、このような結晶化によって配向が促進されることも納得される。

すなわち、無配向下の場合でも微小核ができて分子を束ねる効果が fold をもたらすというに至って常識的な考えである。これは少なくとも 1 次核は第 15 図 (c) のような loose loop であることを示唆する。事実、われわれはこの線で希薄溶液の結晶化動力学を説明できた⁶⁵⁾。また、最近石鍋⁶⁶⁾はこのような線で結晶化の理論

第 15 図 Chain folding と分子配向下の結晶
化の分子的モデル

を展開している。2 次核生成による結晶生長についてはいずれにせよ成長面をつくって成長するもので、束ねられた分子鎖はリボン状となって沈着するが、この場合には Di Marzio⁶⁷⁾の理論が示すように沈着時に sharp fold となっても不思議はない。また、ラメラは意外に表面が凸凹であるかも知れない⁶⁸⁾。さらに結晶-液界面において、沈着寸前的高分子のコンホメーションは溶液または融液中のそれと異なるかもしれない^{69), 70)}。

ここで問題になるのは融液の場合、あるセグメントが他のセグメントを見出す確率が果して分子内セグメント間で圧倒的に多いかどうかである。6. で述べた PET の低温結晶化の解釈はこれと矛盾する感もあろう。ここに結晶化寸前の分子鎖の conformation の問題がありそうである。結晶化寸前の conformation が重要な役割を果たすことは 3. のセルロースの例、2. の分子量の影響、またその真因は明らかでないが 7. の圧力の影響からも明らかである。事実、第 15 図 (a) のような fold は結晶化寸前にも存在するかも知れず、配向結晶化ではこれが認められている⁶⁴⁾。したがって、問題は単なる統計的確率だけの問題ではなく、分子鎖の運動性も関係しているかもしれない。

文 献

- 1) T. Kawai: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **201**, 15 (1965)
- 2) T. Kawai, A. Keller: *J. Polymer Sci.*, **B2**, 333 (1964)
- 3) T. Kawai: *Makromol. Chem.*, **90**, 288 (1966)
- 4) T. Kawai: *Makromol. Chem.*, **84**, 290 (1965)
- 5) T. Kawai: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **229**, 116

- (1969)
- 6) T. Kawai, M. Hosoi, K. Kamide: *Makromol. Chem.*, 印刷中 (1971)
 - 7) A. Keller, A. O'Connor: *Polymer* [London] **1**, 163 (1960)
 - 8) H. Zahn, W. Pieper: *Angew. Chem.*, **73**, 246 (1961)
 - 9) T. Kawai, T. Hama, H. Maeda: *Makromol. Chem.*, **113** 282 (1968)
 - 10) A. Peterlin: *J. Appl. Phys.*, **31**, 1934 (1960); A. Peterlin, E. W. Fischer, C. Rheinhold: *J. Chem. Phys.*, **37**, 1403 (1962)
 - 11) T. Kawai, A. Keller: *Phil. Mag.*, **11**, 1165 (1965)
 - 12) 河合 徹: 高分子, **14**, 509 (1965)
 - 13) F.R. Anderson: *J. Polymer Sci.*, **C3**, 127 (1963)
 - 14) T. Kawai: *Makromol. Chem.*, **84**, 294 (1965)
 - 15) A. Peterlin: *Makromol. Chem.*, **74**, 107 (1964)
 - 16) T. Kawai, K. Ehara, K. Kamide: *Makromol. Chem.*, **111**, 271 (1968)
 - 17) J.P. Arlie, P. Spegt, A. Shoulios: *Makromol. Chem.*, **104**, 212 (1967)
 - 18) P.H. Lindenmeyer: *J. Polymer Sci.*, **C20**, 145 (1967)
 - 19) 河合 徹, 山崎敏明, 島田俊雄, 前田弘邦: 繊維学会年次大会 (1971)
 - 20) H. Maeda, H. Kawada, T. Kawai: *Makromol. Chem.*, **131**, 169 (1970)
 - 21) R.S.J. Manley: *J. Polymer Sci.*, **47**, 509 (1960); **A1**, 1875, 1893 (1963)
 - 22) Y. Yamashita: *J. Polymer Sci.*, **A3**, 3251 (1965)
 - 23) T. Kawai, K. Ujihara, H. Maeda: *Makromol. Chem.*, **132**, 87 (1970)
 - 24) T. Kawai, S. Shiozaki, S. Sonoda, T. Matsumoto, H. Maeda: *Macromol. Chem.*, **128**, 252 (1969)
 - 25) 河合 徹: 高分子, **18**, 784 (1969)
 - 26) 奥居徳昌, 河合 徹, 前田弘邦: 高分子学会年次大会, 要旨集-2, p. 273 (1970)
 - 27) “繊維の形成と構造の発現”, 化学同人 (1969)
 - 28) A.J. Pennings, A.M. Kiel: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **205**, 160 (1965)
 - 29) T. Kato, T. Matsumoto, H. Maeda: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **222**, 1 (1968)
 - 30) A. Keller, M.J. Machin: *J. Macromol. Sci.*, **B1**, 41 (1967)
 - 31) T. Matsumoto, T. Kawai, H. Maeda: *Makromol. Chem.*, **107**, 250 (1967)
 - 32) T. Kawai, K. Ehara, H. Maeda: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **229**, 168 (1969); 繊維誌, **24**, 55 (1968)
 - 33) J.T. Indge, R.S. Stein: *J. Appl. Phys.*, **32**, 2357 (1961)
 - 34) 河合 徹: 高分子, **15**, 898 (1966)
 - 35) T. Kawai, M. Iguchi, H. Tonami, T. Matsumoto: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **221**, 28 (1967)
 - 36) 河合 徹: 繊維と工業, **22**, 89 (1966); **23**, 3 (1967)
 - 37) M.J. Hill, A. Keller: *J. Macromol. Sci. (Phys.)* **B3**, 153 (1969)
 - 38) H.D. Chu, R. Kitamaru, W. Tsuji: *J. Appl. Polymer Sci.*, **10**, 1377 (1966)
 - 39) 嘉本 律, 江原勝夫, 松元孝子, 河合 徹, 前田弘邦: 繊維誌, **26**, 80 (1970)
 - 40) 松元孝子, 江原勝夫, 池上 昇, 河合 徹, 前田弘邦: 繊維誌, **25**, 5 (1969)
 - 41) 石倉 功, 松元孝子, 江原勝夫, 河合 徹, 前田弘邦: 繊維学会年次大会 (1970)
 - 42) 松元孝子, 池上 昇, 江原勝夫, 河合 徹, 前田弘邦: 工化, **73**, 2441 (1970)
 - 43) J.L. Koenig, M.D. Mele: *Makromol. Chem.*, **118**, 128 (1968)
 - 44) G.S.Y. Yeh, P.H. Geil: *J. Macromol. Sci. (Phys.)*, **B1**, 235 (1967)
 - 45) 池田守男: 高化, **25**, 87 (1968)
 - 46) 山下祐彦, 物延一男, 小林恵之助: 第 19 回高分子討論会 (1970)
 - 47) B. Wunderlich, T. Arakawa: *J. Polymer Sci.*, **A2**, 3697 (1964)
 - 48) B. Wunderlich: *J. Polymer Sci.*, **B5**, 7 (1967)
 - 49) 田村光宏, 植松市太郎: 高分子学会年次大会 (1970)
 - 50) 加藤 健, 野瀬卓平, 畑 敏雄: 高分子学会年次大会 (1971)
 - 51) B. Prime, B. Wunderlich: *J. Polymer Sci.*, **7**, 2061 (1969)
 - 52) 大杉治郎, 原 公彦, 物延一男, 藤原裕男: 日本化学会第 24 年会, 予稿集 4, p. 2031 (1971)
 - 53) K. Hayashi, M. Nishii, S. Okamura: *J. Polymer Sci.*, **C4**, 839 (1963)
 - 54) H. Chanzy, A. Day, R.H. Marchessault: *Polymer*, **8**, 567 (1967)
 - 55) P. Blais, R. St. J. Manley: *Science*, **153**, 539 (1966)
 - 56) A. Keller, F.M. Willmouth: *Makromol. Chem.*, **121**, 42 (1969)
 - 57) 堀井謙一: 高分子, **9**, 880 (1960)
 - 58) 井口正俊, 金網久明, 河合 徹: 高分子, **19**, 577 (1970)
 - 59) 細井正広, 河合 徹, 栗山 将: 繊維誌, **26**, 66 (1970)
 - 60) M. Iguchi, H. Kanetsuna, T. Kawai: *Makromol. Chem.* **128**, 63 (1969)
 - 61) 甲本忠史, 大屋正尚, 河合 徹: 繊維学会秋期研究発表会, (1970)
 - 62) M. Iguchi, T. Komoto, H. Kanetsuna, T. Kawai: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **235**, 1246 (1969)
 - 63) T. Komoto, M. Iguchi, H. Kanetsuna T. Kawai: *Makromol. Chem.*, **135**, 145 (1970)
 - 64) 片山健一: 繊維と工業, **23**, 300 (1967)
 - 65) T. Kawai, T. Hama, T. Goto, H. Maeda: IUPAC Meeting Kyoto (1966)
 - 66) 石鍋孝夫: 高分子学会年次大会 (1971)
 - 67) E.A. Di Marzio: *J. Chem. Phys.*, **47**, 3451 (1967)
 - 68) M. Sadler, A. Keller: *Kolloid-Z. Z. Polymere*, **242**, 1081 (1970)
 - 69) T. Kawai: *J. Polymer Sci.*, **B2**, 429 (1964)
 - 70) T. Kawai, T. Matsumoto: *Makromol. Chem.*, **115**, 287 (1968)