平 衡 共 重 合

通常二成分系共重合では四つの生長反応が不可逆であると仮定して, Mayo-Lewis の式によって実験結果を解釈している。しかし, α -メチルスチレンやテトラヒドロフランのように, その単独重合の平衡モノマー濃度が比較的高いモノマーの関与した共重合では, 共重合体組成はどのように表わしたらよいのであろうか。また, 共重合の天井温度や平衡モノマー濃度は単独重合の場合に比べてどのように変化するものであろうか。ここではこのような平衡共重合における二, 三の問題について記述した。

岡 田 鉦 彦*

1. はじめに

あるモノマーの重合が熱力学的に可能であるかどうかは, モノマーの状態とポリマーの状態との自由エネルギーの差によって決まる。よく知られているように, α -メチルスチレン, アルデヒド, 5~7 員環の環状モノマーなどでは, 重合による自由エネルギーの減少が比較的小さく, これらのモノマーを重合させると, ある重合率のところでモノマーとポリマーとの間に平衡が達成されて, それ以上重合が進まなくなる。またある温度以上では全くポリマーが生成しない, いわゆる天井温度の現象が見られる。厳密に言えば, どのモノマーの重合においてもこのような平衡があるはずであるが, 常温付近ではその平衡モノマー濃度がきわめて低いため, これを無視しているのである。たとえば, 酢酸ビニルの平衡モノマー濃度は 10^{-9} mol/l, スチレンでは 10^{-6} mol/l, メタクリル酸メチルでは 10^{-8} mol/l であることがわかっている。これに対して α -メチルスチレンでは 2.6 mol/l, テトラヒドロフランでは 3.5 mol/l (いずれも 25°C) でかなり大きく, モノマー濃度をこの平衡モノマー以上にしないと重合は起こらない。このようにモノマーとポリマーとの間の平衡が関与する重合を平衡重合と呼んでいる。

さて, A, B 2 種のモノマーの共重合では通常四つの生長反応が不可逆であると仮定して, Mayo-Lewis の式により実験結果を解釈している。しかし, もし A, B の一方または両方の単独重合が平衡重合である場合には, これらのモノマーの共重合はどのように取り扱ったらよいのであろうか。共重合の天井温度や平衡モノマー濃度は各モノマーの単独重合の場合に比べて, どのよう

に変化するものであろうか。以下このような問題について簡単に述べてみよう。

2. 共重合体組成

まず共重合の生長反応のうちの一部だけが可逆である場合から述べていこう。このような場合の共重合体組成式を理論的に導いたのは Lowry¹⁾ である。彼は次の三つの場合を想定して, 定常状態の動力学から共重合体組成式を導いた。

仮定 1. 末端 A 単位は前末端単位のいかんによらず解重合しない。末端 B 単位は前末端単位が B 単位のと きにのみ解重合する。

仮定 2. 末端 A 単位は前末端単位のいかんによらず解重合しない。末端 B 単位は前末端単位と 前々末端単位がともに B 単位のと きにのみ解重合する。

仮定 3. 末端 A 単位および末端 B 単位のいずれも, その 前末端単位と前々末端単位がともに B 単位のと きにのみ解重合する。

いずれの場合にも得られた式はかなり複雑であるのでここには記さない。仮定 1 と仮定 2 の場合にはモノマー反応性比のほかにはモノマー B の単独重合における解重合の平衡定数が, また仮定 3 の場合にはさらにいくつかのパラメータの値が共重合体組成を計算するのに必要になる。したがってこれらをどのように合理的に定めるかが問題となる。第 1 図には $[A]_0 + [B]_0 = 1$ mol/l のとき, パラメータの値に適当な値を代入して計算した共重合体組成曲線の温度変化を示した。定性的にはいずれも同じような傾向がみられるが, 高温における共重合体中の B 単位のモル分率の上限が, 仮定 1 の場合は 0.50 であるのに対し, 仮定 2 の場合には 0.67 になるという違いがある。仮定 2 と仮定 3 の場合の組成曲線はよく似ているが, 天井温度 (50°C) 付近での組成曲線の形に差が認め

* Masahiko OKADA 名古屋大学 (農学部・464 名古屋千種区不老町) 助教授・工博
Equilibrium Copolymerization

られる。仮定2と仮定3のいずれが実際の共重合系に適合するかは共重合の実験だけからでは決まらない。

O'Driscoll ら²⁾はスチレン- α -メチルスチレン ($T_c=61^\circ\text{C}$), スチレン-メタクリル酸メチル ($T_c=164^\circ\text{C}$), アクリロニトリル- α -メチルスチレンの各共重合を, 各組

1: 仮定 1, 2: 仮定 2, 3: 仮定 3
いずれの場合も

- a) 各温度で $r_A=r_B=1$
- b) 天井温度 $T_c=50^\circ\text{C}$
- c) k_{BB} の活性化エネルギー $2,000\text{ cal/mol}$
- d) k_{BB} (解重合) の活性化エネルギー $12,000\text{ cal/mol}$
- e) $[A]_0+[B]_0=1\text{ mol/l}$

第1図 共重合体組成曲線の温度による変化¹⁾

合せの後のモノマーの天井温度以上の温度で行ない, いずれも Lowry の仮定2で実験結果をうまく説明できることを実証した。この場合, 解重合するモノマーBの相対濃度が高いところで得られる共重合体中のBの含量を m_b とすると, 次の関係がなりたつ。

$$\lim_{[A]/[B] \rightarrow 0} m_b = (2-K[B]) / (3-2K[B]) \quad (1)$$

ここで K はモノマー B の単独重合における解重合平衡の平衡定数である。第1表に示すように, 共重合実験から (1) 式によって求めた K の値はモノマーBの単独重合で測定された値に比較的良好に一致しており, このような取扱いが妥当なものであることがわかる。

Ivin ら³⁾はテトラヒドロフラン中におけるビニルメチレン- α -メチルスチレンのアニオン共重合と o -ジクロロベンゼン中でのスチレン- α -メチルスチレンのラジカル共重合において, 仕込み組成を一定に保ってモノマー濃度を変えたときに得られる共重合体組成の変化を調べ, やはり Lowry の仮定2で実験結果を満足に説明できることを示した。

このように Lowry の仮定2がなりたつ場合が多いが, これはとりもなおさずモノマーが生長末端に付加する際に, その前末端単位が影響を及ぼすことを意味している。すなわち図に示すように, モノマーが付加するこ

第1表 共重合体組成から求めた B モノマーの単独重合の平衡定数²⁾

モノマー A	モノマー B	重合温度 ($^\circ\text{C}$)	平衡定数 ^b (l mol^{-1})
ST	MST	60	0.097 (0.100)
ST	MST	100	0.021 (0.015)
AN	MST	75	0.074 (0.061)
ST	MMA	250	0.102 (0.079)

a ST: スチレン, MST: α -メチルスチレン, AN: アクリロニトリル, MMA: メタクリル酸メチル

b () 内の数字は B モノマーの単独重合の実験から求められた値

岡田鉦彦氏 昭和39年名古屋大学大学院工学研究科博士課程修了, 同年名古屋大学工学部合成化学科助手, 44年名古屋大学農学部助教授, 現在に至る。専門は開環重合。趣味はスポーツ (特に野球), 旅行 (列車の時刻表をみること)。

とによって C_4 の炭素の立体配置が平面から正四面体構造に変わり、 C_4 の置換基と C_2 の置換基との間に立体的な反発が生じる結果、 C_5-C_6 のモノマー単位は解重合しやすくなると考えれば一応の説明はつく。しかしこのような観点からすれば、むしろ仮定3の方が妥当であろう。ただ仮定3の場合にはパラメータの数が多くなり、実際にはその適用が困難になる。

以上はビニルモノマーの平衡共重合の例であるが、5～7員環の環状エーテルや環状ホルマールは室温付近で比較的平衡モノマー濃度が高いので、これらのモノマーを含む開環共重合もビニルモノマーの共重合の場合と同様に取り扱いえるかどうか興味深い。山下ら⁴⁾は3,3-ビスクロルメチルオキセタン(A)とテトラヒドロフラン(B)とのカチオン共重合において、共重合体組成に及ぼす重合温度および溶媒による希釈の効果を調べた。そして生長末端のB単位のみがその前末端単位のいかににかかわらず解重合するモデル1と、AとBのいずれの末端単位もその前末端単位がB単位のと看にのみ解重合するモデル2の二つのモデルについて共重合体組成を表わす式を導き、実験結果との対比を試みた。この共重合系ではモデル2の方が実験結果によく合致し、前末端単位のB単位が解重合反応に重要な役割を果していることを示した。

次に一般的な場合として共重合の四つの生長反応がすべて平衡反応である場合に話を移そう。

このような系での共重合体組成を表わす式を最初に導いたのはDurgaryan⁵⁾であった。しかし得られた式はあまりにも複雑で、それをそのまま実際の共重合系に適用することは困難であった。最近Wittmer⁶⁾もこのような一般的な場合の共重合体組成式を誘導し、それを α -メチルスチレン(A)-メタクリル酸メチル(B)の共重合系に適用した。この系では重合温度100°CまではMayo-Lewis

式を用いても共重合体組成曲線に合致するモノマー反応性比 r_A , r_B を定めることができるが、得られた r_A の値を Arrhenius プロットすると上に凸の曲線となってしまう。 r の値は二つの反応の速度定数の比であるので、その Arrhenius プロットは二つの反応の活性化エネルギーの差を与えるはずで直線にならなければならない。したがってこの系を Mayo-Lewis 式で取扱うことは単に数学的な取扱いにすぎず、物理的な意味をもたないことがわかる。重合温度が100°C以下では、 α -メチルスチレンの解重合のみを考慮した式を用いて共重合体組成曲線を説明でき、そのとき得られる r_A , r_B の値の温度依存性は Arrhenius 式に従う。しかしさらに高温(100～150°C)での共重合ではメタクリル酸メチルの解重合も無視できなくなって、四つの生長反応のすべてが平衡反応から成る場合の式でのみ共重合体組成を満足に説明できる。この場合にもパラメータとして用いられている $q_2 = k_6/k_3$ の値の Arrhenius プロットは直線になり、この二つの反応の活性化エネルギーの差として25 kcal/molを得ている。

Durgaryan にしろ、Wittmer にしろ、モノマーの消費速度式から定常状態の仮定を置いて解重合を伴う共重合の共重合体組成式を誘導したのであるが、O'Driscoll⁷⁾は確率論の観点からこの問題を解決しようとして試みた。途中の過程は省略するが、最終的に共重合体組成式として次式を得た。

$$\frac{(A_n)}{(B_n)} = \frac{a\eta(k_1 - \varepsilon k_2)}{b\varepsilon(k_7 - \eta k_8)} \quad (2)$$

ここで a , b は生長末端がそれぞれ A および B 単位である確率、 ε および η は生長末端が A および B 単位のと看、その前末端単位がそれぞれ A および B 単位である条件確率である。これらの確率と速度定数との間には(3)～(5)の関係がある。

$$a[k_3 + (1 - \varepsilon)k_6] = b[k_5 + (1 - \eta)k_4] \quad (3)$$

$$b\varepsilon(1 - \eta)k_4 = a[\varepsilon(k_1 + k_2 + k_3) - (k_1 + \varepsilon^2 k_2)] \quad (4)$$

$$a\eta(1 - \varepsilon)k_6 = b[\eta(k_7 + k_8 + k_5) - (k_7 + \eta^2 k_8)] \quad (5)$$

$k_j = 0$ ($j = 2, 4, 6, 8$) とおけば(2)式は Mayo-Lewis の式になる。ただし上式の k_i ($i = 1, 3, 5, 7$) にはそれぞれモノマー濃度の項が含まれているので、本来は $k_1[A]$, $k_3[B]$, ... と表わすべきものである。O'Driscoll⁸⁾は(2)式をやはり α -メチルスチレンとメタクリル酸メチルとの共重合系に適用した。その結果を第2図に示す。

図中の理論曲線をかくには上記の八つの速度定数の相対値が必要で、これを次の七つの定数で見積る。

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{k_1}{k_2}, & K_2 &= \frac{k_3}{k_4}, & K_3 &= \frac{k_5}{k_6}, & K_4 &= \frac{k_7}{k_8} \\ r_1 &= \frac{k_1}{k_3}, & r_2 &= \frac{k_7}{k_5}, & S_1 &= \frac{k_1}{k_5} \end{aligned}$$

第2図 メタクリル酸メチル (A) と α -メチルスチレン (B) とのラジカル共重合における共重合体組成曲線⁹⁾

このうち K_1 と K_4 はそれぞれのモノマーの単独重合の熱力学的データから (6) 式を用いて定めることができ、 r_1 , r_2 および S_1 は Q , e および P 値から推定できる。

$$-RT \ln K = \Delta G^0 = \Delta H^0 - T \Delta S^0 \quad (6)$$

ただ K_2 と K_3 についてはその値を見積る根拠となる実験データがないので便宜的に

$$\Delta G_2^0 = \Delta G_3^0 = \frac{1}{2}(\Delta G_1^0 + \Delta G_4^0)$$

と仮定した。このようにして計算した理論曲線は実測値と比較的よく一致している。

2. 平衡共重合の熱力学

次に平衡共重合の熱力学について若干ふれておこう。沢田⁹⁾は重合の熱力学に関する一連の報告の中でこの問題を取り扱っている。いま A, B 二成分から成る共重合体を考える。AA, BB, AB および BA 各対の1モルあたりの相互作用エネルギー (近似的に重合熱と等しい) をそれぞれ H_{AA} , H_{BB} , H_{AB} および H_{BA} , 共重合体中の各対の数を N_{AA} , N_{BB} , N_{AB} および N_{BA} , そしてその全数を N_0 とすると、共重合熱は (8) 式で与えられる。

$$\Delta H = - \left[H_{AA} \left(\frac{N_{AA}}{N_0} \right) + H_{BB} \left(\frac{N_{BB}}{N_0} \right) + H_{AB} \left(\frac{N_{AB}}{N_0} \right) + H_{BA} \left(\frac{N_{BA}}{N_0} \right) \right] \quad (8)$$

N_{AA} , N_{BB} , …… はシーケンズ分布と密接な関係にあり、(9) 式で定義されるランダム性を表わすパラメータ Ψ を用いて (10) のように表わすことができる。

$$\Psi = \frac{P_{AB}}{X_B} = \frac{P_{AB}}{1 - X_A} \quad (9)$$

$$\left. \begin{aligned} N_{AB} &= N_0 X_A P_{AB} = N_0 X_A X_B \Psi \\ N_{BA} &= N_0 X_B P_{BA} = N_0 X_B P_{AB} \left(\frac{X_A}{X_B} \right) \\ &= N_0 X_A X_B \Psi \\ N_{AA} &= N_0 X_A P_{AA} = N_0 X_A (1 - P_{AB}) \\ &= N_0 X_A (1 - \Psi X_B) \\ N_{BB} &= N_0 X_B P_{BB} = N_0 X_B (1 - P_{BA}) \\ &= N_0 X_B (1 - \Psi X_A) \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

ここで X_A , X_B はモル分率, P_{AB} は A 単位のあとに B 単位がくる条件確率である。これらを (8) に入れると

$$\Delta H = -(H_{AA} X_A + H_{BB} X_B + X_A X_B \Psi Q) \quad (11)$$

となる。(11) で Q は次式で表わされるパラメータである。

$$Q = H_{AB} + H_{BA} - (H_{AA} + H_{BB}) \quad (12)$$

同様にして共重合のエントロピーは (13) で与えられる。

$$\begin{aligned} \Delta S &= -(S_{AA} X_A + S_{BB} X_B + X_A X_B \Psi \chi) \\ &\quad - R[(1 - \Psi X_B) \ln(1 - \Psi X_B) + \Psi X_B \ln \Psi X_B] \end{aligned} \quad (13)$$

この式で S_{AA} および S_{BB} は AA および BB が生成する反応のエントロピーであり、右辺第2項は共重合体中のシーケンズの配列の数に対応するエントロピーで Orr¹⁰⁾ の計算に基く。 χ は (14) で表わされるパラメータである。

$$\chi = S_{AB} + S_{BA} - (S_{AA} + S_{BB}) \quad (14)$$

したがって組成 X_A , X_B における共重合の自由エネルギー変化 ΔG は (15) のように表わすことができる。

$$\begin{aligned} \Delta G &= -(H_{AA} X_A + H_{BB} X_B + X_A X_B \Psi Q) \\ &\quad + T(S_{AA} X_A + S_{BB} X_B + X_A X_B \Psi \chi) \\ &\quad + RT[(1 - \Psi X_B) \ln(1 - \Psi X_B) + \Psi X_B \ln \Psi X_B] \end{aligned} \quad (15)$$

重合のエントロピー変化は 25~30 cal/mol·deg になる場合が多く、 χ は 0 に近い値となるので ΔG にはあまり大きな影響を及ぼさないと考えてよい。そこで Q の大小によって ΔG と組成との関係がどのように変化するかを調べた。 Q が正のときにはある組成で ΔG が極小になり、単独重合の場合に比べて共重合の天井温度は高くなる。すなわち第3図に示すように、A, B それぞれの単独重合の天井温度よりも高い温度でも、ある組成範囲 (a ↔ b) では共重合体が生成する。 Q が正であるということは異種モノマー間の相互作用が結合の形成に有利に働いていることを意味しており、二酸化イオウとイソブテンとの交互共重合¹¹⁾はその典型的な例といえよう。一方 Q が大きな負の値のときには ΔG に極大値が現われ、単独重合の天井温度以下の温度でも、ある組成範囲ではモノマー状態の方が安定となって共重合体は生成しない。 Q が比較的小さい負の値をとるときには、

(1) Q が正の値のとき
(2) Q が小さい負の値のとき

第3図 共重合体組成と自由エネルギー変化との関係⁹⁾

温度によっては第3図に示すような ΔG と組成との関係が得られる。この場合、 y と z との間の組成の共重合体はこの温度では熱力学的に不安定であり、 y と z の二つの異なった組成の平衡混合物になるはずであるが、これまでのところこれを実証するような実験結果は見出されていない。

Theil¹²⁾ も統計熱力学の立場に立って平衡共重合を理論的に取扱い、熱力学量のほかに共重合体中のモノマー単位のシーケンスの長さの計算を行なっているが紙数の関係で割愛した。

3. 平衡モノマー濃度

1. で述べた取扱いによって平衡共重合で生成する共重合体の組成を定量的に表わすことができることがわかった。次にこのような平衡共重合系において、それぞれのモノマーの平衡濃度がどのように変化するかを考えてみよう。筆者の知る限りでは、平衡共重合系における平衡モノマー濃度を測定した例は見あたらない。O'Driscoll

ら¹³⁾は前述の理論を発展させて共重合平衡にある A, B 二成分の平衡モノマー濃度 $[A]_e$, $[B]_e$ を表わす式を導いた。

平衡状態では四つの生長反応の正逆両反応の速度が等しいとくと (16)~(19) の関係が成り立つ。

$$k_1[A]_e a - k_2 a \varepsilon = 0 \quad (16)$$

$$k_3[B]_e a - k_4(1-a)(1-\eta) = 0 \quad (17)$$

$$k_5[A]_e(1-a) - k_6 a(1-\varepsilon) = 0 \quad (18)$$

$$k_7[B]_e(1-a) - k_8(1-a)\eta = 0 \quad (19)$$

ここで a , ε , η は (2) 式で用いたものと同じである。これらの式より次の関係が容易に導かれる。

$$[A]_e = \frac{\varepsilon}{K_1}, \quad [B]_e = \frac{\eta}{K_4} \quad (20)$$

$$K_2 K_3 = \left(\frac{1}{[A]_e} - K_1 \right) \left(\frac{1}{[B]_e} - K_4 \right) \quad (21)$$

$$\frac{K_2 K_3}{K_1 K_4} = \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) \left(\frac{1-\eta}{\eta} \right) \quad (22)$$

一方全モノマー初濃度を $[M]_0$, その組成を f_A , f_B , 共重合体組成を F_A , F_B とすると、平衡状態ではこれらの間に次式が成り立つ。

$$[A]_e + F_A \{ [M]_0 - ([A]_e + [B]_e) \} = f_A [M]_0 \quad (23)$$

$$[B]_e + F_B \{ [M]_0 - ([A]_e + [B]_e) \} = f_B [M]_0 \quad (24)$$

F_A , F_B は条件確率 ε , η を使って

$$F_A = \frac{1-\eta}{2-\varepsilon-\eta}, \quad F_B = \frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon-\eta} \quad (25)$$

で表わせるので、平衡定数 K の値が与えられれば、これらの関係からある温度でのあるモノマー初濃度および組成における A, B 2 成分の平衡モノマー濃度を理論的に計算することができる。ただこの式はダイアドモデルに従う共重合系について導かれた式であることを注意

$$[M]_0 = 1 \text{ mol/l}$$

$$\Delta S_{AA}^0 = \Delta S_{BB}^0 = -28 \text{ e.u.}$$

$$\Delta H_{AA}^0 = -15 \text{ kcal/mol}$$

$$\Delta H_{BB}^0 = -16 \text{ kcal/mol}$$

$$\omega = -1.5 \text{ kcal/mol}$$

第4図 平衡共重合体およびモノマー組成と温度との関係¹³⁾

しておかねばならない。

さらにこの理論から、あるモノマー混合物が共重合体を生成しなくなる臨界条件（天井温度）を予測することができる。臨界条件では

$$[A]_0 + [B]_0 = [M]_0 \quad (26)$$

であるから、ある $[M]_0$ に対して臨界条件における $[A]_0$ 、 $[B]_0$ を (21) と (26) とから決定できる。第4図にはその計算結果の一例を示した。図中のモノマー組成曲線より上部の温度領域ではモノマーの状態が安定で共重合体は生成しない。また図中のポリマー組成曲線は臨界条件で可逆的に生成する共重合体の組成を表わし、 $[A]_0$ 、 $[B]_0$ の値と (20)、(25) 式の関係とを用いて計算したものである。これらの計算には各生長反応の標準自由エネルギーからなるパラメータ ω を用いている。

$$\omega = \frac{1}{2}(\Delta G_{AB}^0 + \Delta G_{BA}^0 - \Delta G_{AA}^0 - \Delta G_{BB}^0) \quad (27)$$

ω の値が負であるということは、A、B 異種モノマー間の結合形成を有利にするような相互作用が働いていることを示すもので、この場合には仕込み組成と天井温度との関係には図に示すように極大値が現われる。(27) 式で ΔG_{AA}^0 と ΔG_{BB}^0 (したがって K_1 、 K_4) は単体重合の熱力学データから求めることができるが、 ΔG_{AB}^0 と ΔG_{BA}^0 (K_2 と K_3) はごく特殊な場合を除いて測定困難であるので、上の理論を適用するにあたってはこれらの値をどのように合理的に評価するかが今後の課題である。

5. おわりに

以上平衡共重合における二、三の問題点について簡単に述べた。上述のように平衡共重合に関していくつかの理論が提出されているが、それを実証するような実験データに乏しいのが現状のようである。しかも平衡共重合に関するこれまでの実験結果の大部分が α -メチルス

チレンの関与したビニルモノマーの共重合に限られている。今後は実験上の困難さはあるけれども、環状エーテルや環状ホルマールなどの開環共重合やアルデヒドの共重合の分野でも平衡共重合に関するデータが集積されることを、この方面の研究に携わっている一人として期待したい。

文 献

- 1) G. G. Lowry: *J. Polymer Sci.*, **57**, 463 (1960)
- 2) K. F. O'Driscoll, F. P. Gasparro: *J. Macromol. Sci. (Chem.)*, **A1**, 643 (1967)
- 3) K. J. Ivin, R. H. Spensley: *J. Macromol. Sci. (Chem.)*, **A1**, 653 (1967)
- 4) Y. Yamashita, H. Kasahara, K. Suyama, M. Okada: *Makromol. Chem.*, **117**, 242 (1968)
- 5) A. A. Durgaryan: *Vysokomol. Soed.*, **8**, 790 (1966)
- 6) P. Wittmer: "Multi Component Polymer Systems," N. A. J. Platzer 編, Am. Chem. Soc. (1970) p. 140
- 7) J. A. Howell, M. Izu, K. F. O'Driscoll: *J. Polymer Sci., A-1*, **8**, 699 (1970)
- 8) M. Izu, K. F. O'Driscoll: *J. Polymer Sci., A-1*, **8**, 1687 (1970)
- 9) H. Sawada: *J. Polymer Sci.*, **A3**, 2483 (1965); *J. Polymer Sci., A-1*, **5**, 1383 (1967)
- 10) R. J. Orr: *Polymer*, **2**, 74 (1961)
- 11) R. E. Cook, K. J. Ivin, J. H. O'Donnell: *Trans. Faraday Soc.*, **61**, 1887 (1965)
- 12) M. H. Theil: *Macromolecules*, **2**, 137 (1969)
- 13) M. Izu, K. F. O'Driscoll: *Polymer J.*, **1**, 27 (1970)

高分子学会の図書

“高分子の電気物性とその応用”

電気絶縁材料誘電体として利用されてきた高分子物質の性能に対して、急速に発展する電気電子技術の要求も多い。本書は電気物性の基礎と電力技術、電子技術、情報処理技術に高分子をいかに利用するか、さらに主導性高分子を生体の電気現象について解説 A5・250ページ・定価 1800円・会員割引 1600円

内容見本は国会図書出版係あてにご請求下さればお送りいたします。

(7204)