高分子の触媒作用と高分子効果

生体反応を支配し驚くべき触媒機能を示す酵素は、本質的にアミノ酸のポリマーである。したがって、高分子触媒を設計するにあたっては、酵素作用のモデル化が意図される場合が多い。ここではまず、加水分解酵素のどのような面を高分子触媒に取り入れることができるか、について述べる。高分子触媒系の特長の一つは、多くの構成単位が協同的に働き、単一の官能基では不可能なすぐれた機能を生じることである。この効果は高分子鎖のコホメーションと密接な関係にあり、最近、興味深い事実が見いだされつつある。いわゆる高分子効果も、このような高分子鎖の構造性と関連させて考えることができる。

国 武 豊 喜*

1. はじめに

最近、高分子化学の分野で、高分子の反応や高分子触媒などに関する研究がふえてきている。これは一つには高分子のファインケミカル化であり、高分子化合物に種々の物理的、化学的機能を与えようとするものである。他方、生化学の分野で酵素や核酸の機能が次第に明らかとなり、分子レベルでの理解が進むにつれて、これら生体高分子のすぐれた機能を一部なりとも合成高分子の系で再現しようとする努力が盛んである。

酵素や核酸が高分子であることがその機能発現に決定的な重要性をもっていることからみても、高分子性に基いた種々の機能を人工の高分子に与えることは原理的に可能である。そこで、ここでは、高分子加水分解触媒の研究を中心にして、高分子触媒の特長や問題点を高分子性との関連において考えてみたい。

2. 高分子触媒と酵素モデル

酵素は生体内の化学変化をつかさどる触媒であるが、一般に高い選択性をもち、また、温和な条件下で著しい活性があることから、触媒作用の理想的な姿であるとも考えられている。したがって、高分子触媒の研究を行なうにあたって、すぐれた生体触媒である酵素の作用が一つの目標となるのは当然であろう。

キモトリプシン、トリプシンなどの加水分解酵素に関する研究は非常に盛んで、その構造や機能については最近かなりはっきりしてきた。これらの酵素はポリペプチド鎖のみより成り、加水分解作用に直接関与する官能基

はヒスチジン残基中のイミダゾール基、セリン残基中の水酸基などである。また、これらの酵素を含め一般に球状タンパク質は、内部が疎水性アミノ酸単位ではば占められ、親水性のアミノ酸単位はおもに分子表面にあって水と接している。それゆえ、球状タンパク質の分子の形を維持する因子として疎水の相互作用がもっとも重要であると考えられている。キモトリプシン酵素ではまた以下に述べる基質結合過程においても疎水結合がもっとも重要な因子である。

このような加水分解酵素の特長を合成高分子の系に与えるにはどうすればよいであろうか。まず、イミダゾール基はそれ自体でフェニルエステル類の加水分解触媒となることから、イミダゾール基を含む高分子を用い、触媒作用に対する高分子化の影響を調べることは興味深い。さらに、水酸基、カルボキシル基などを導入して、高分子側鎖の官能基の協同的な作用の有無を検討することは、キモトリプシン酵素などの活性中心で水酸基、イミダゾール基、カルボキシル基が水素結合の連鎖を形成し協同的に作用することと比較する意味からきわめて重要である。

また、酵素反応は Michaelis-Menten 型の動力学により進行することが知られている。

ここで $E \cdot S$ は酵素の活性中心と基質が二次的な結合力で結合している錯合体であって Michaelis コンプレックスと呼ばれる。

酵素反応においては、Michaelis コンプレックスの生成が反応の高選択性、高活性と直接に関係している。そこで、合成の高分子触媒系でも、基質結合性を与えることはすぐれた高分子触媒をうる一手段として重要であ

* Toyoki KUNITAKE 九州大学（工学部合成化学教室・812 福岡市東区箱崎）助教授・Ph. D.
Polymer Catalysis and Polymer Effect.

る。

具体的な例として、Overberger らのポリビニルイミダゾールを触媒とするフェニルエステルの加水分解について述べよう。第1図はポリ-4(5)-ビニルイミダゾール

の単独重合体 (1) およびビニルフェノールとの共重合体 (2) による NABS の加水分解結果である。まず、単独重合体の作用については、イミダゾール単位のプロトン化率が 20~30 % のところで触媒活性の極大がある。これはアニオン性基質と部分プロトン化されたポリマーとの間のクーロン引力が活性上昇に働くため、プロトン化された単位と中性の触媒活性を有するイミダゾール単位の割合が 4 : 1 のところで活性が最大になると説明されている。ビニルイミダゾールとビニルフェノールの共重

80%メタノール-水; $\mu=0.02$; 26°C
 α_1 : プロトン化イミダゾール単位の解離度
 □: 触媒 1, △: 触媒 2

第1図 NABS の加溶媒分解²⁾

国武豊喜氏 昭和33年九州大学工学部卒業, 昭和35年九州大学大学院 (MS) 卒業, 昭和37年ペンシルベニア大学 (Ph. D.) 卒業。現在の主な研究分野は高分子触媒, カチオン重合。趣味は音楽を聞くこと (モダンジャズ, ニューロックなど)

合体でも同様な速度の極大が認められるが、さらに pH を高くすると急激に活性が増大する。これは高い pH 領域で生じたフェノレートアニオンが中性のイミダゾール基と協同して触媒作用を行なうためと考えられた。この解釈は、最近、モデル低分子触媒 (3) で確かめられている。イミダゾールとフェノールを含むポリマーは、上に述べたように、加水分解酵素のモデル系としてきわめて興味深い。

次に、基質結合性をもつイミダゾールポリマーの例として筆者らの研究結果を示す。メチルビニルイミダゾールとビニルピロリドンとの共重合体 (4) によるフェニルエステル (NABA) の加水分解では、第2図に示すように、基質濃度を高くしてゆくと反応速度は一定値に漸近する。これは反応が (1) 式のように基質結合を経由していることを意味する。ここで、触媒部分と基質分子の

間の疎水的相互作用が Michaelis コンプレックス生成の主因であると結論することができるので、この系は疎水的相互作用による基質結合とイミダゾール基による触媒活性をもつという点でキモトリプシン酵素と類似している。なお、疎水的相互作用に基づく基質結合の認められる高分子加水分解触媒については、Kabanov ら、Overberger らの研究もある。

3. 高分子触媒の活性と基質結合

高分子に特有な効果として、基質が高分子コイル領域に濃縮されること、または高分子コイル内のふんい気が反応を促進することなどが触媒作用につながる場合が比較的多い。

pH 8.0; 30°C; 1.0 MKCl. 触媒: 4
 第2図 NABA の触媒加水分解¹⁾

イオン間反応に対する高分子イオンの触媒作用については、伊勢らや Morawetz らによる多くの研究がある。たとえば、(2) 式のようなアニオン間反応の速度は、塩酸ポリエチレンイミンのような高分子カチオンを加えることにより、著しく増大する。このような触媒作用では多くの場合活性化エントロピーの減少が見られることから、高分子イオン（たとえばカチオン）の近傍にアニオン性反応試剤どうしが濃縮されることにより反応速度が大になるという一般に受け入れられている説明は誤りである、と伊勢らは述べている。

さらに、彼らは高分子イオンの高い静電ポテンシャルが活性錯体の活量係数を変化させるという Brønsted 流の取り扱いが妥当であることを示している。したがってこれらの例では、高分子イオンの作用として、酵素反応と同じ意味での触媒基質のコンプレックス形成は重要でないと考えられる。

桜田、坂口ら (1966) や吉川ら (1966) は種々の高分子スルホン酸によるエステルの加水分解を研究した。ポリマーまたはエステルの疎水性を大きくすると反応が速くなることから、水溶液系で行なわれるこの反応では、疎水的相互作用によるポリマー領域へのエステル分子の濃縮が速度上昇の原因であると考えられた。反応速度はエステル濃度に比例して増大し、二次の動力学に従う。

$$v = k[\text{C}][\text{S}] \quad (3)$$

一方、Michaelis-Menten 型の反応 ((1) 式) では反応速度は次式で表わされる。第 1 図の結果がその例である。

$$v = \frac{k_{\text{cat}}[\text{C}][\text{S}]}{K_m + [\text{S}]} \quad (4)$$

ここで K_m は Michaelis コンプレックス (C·S) の解離定数、 k_{cat} は C·S の反応速度常数である。

酵素反応では、触媒作用は活性中心と呼ばれる酵素分子内の比較的限定された領域で営まれる。したがって、基質結合性も触媒性も一つの活性中心内に含まれている。しかし、一般の合成高分子触媒では、基質結合性と触媒性をもっているとしても、それらが同一の領域内に含まれるとは限らない。高分子の触媒作用が (1) 式の Michaelis-Menten 型であり、(4) 式で示される基質飽和性が見いだされるためには、ポリマー分子と基質が結合するに伴い触媒作用部位が占有されることが必要である。第 2 図の系でいえば、イミダゾール基を含む高分子鎖のある部分にフェニルエステルが結合すると、そのイミダゾール基はもはや他のフェニルエステル分子に対しては触媒作用を行なうことができない。同様に、ポリ-L-ヒスチジン-Cu(II) 錯体を触媒とする酸化反応のように、金属イオンが基質の配位、触媒作用の両方に関与

する場合には、当然、Michaelis-Menten 型の動力学が観察されている。

他方、ポリマー鎖中の基質結合点と触媒活性点が協同的に一つの活性中心を構成することがない場合には様子が異なる。たとえば、ポリスチレンスルホン酸の加水分解触媒作用では、基質結合はおそらくベンゼン環を中心とする部分で起こるが、触媒作用に直接に関与する水素イオンは結合部位付近に固定されているのではなく、解離して高分子コイル領域を動き回っている。すなわち、基質の結合に伴って触媒作用点（水素イオン）が占有されることにはならないので、反応が基質結合によって加速されることはあっても、Michaelis-Menten 型にはなりにくいであろう。

高分子イオンによる触媒作用においても、高分子コイル領域内への反対荷電をもつ反応イオンの濃縮や、静電ポテンシャルの効果による反応速度の上昇は認められても、特定の触媒部位が規定できそれが基質によって占有されるという場合でなければ Michaelis-Menten 型の反応とはならない。

4. 高分子鎖の分子内会合と触媒作用

ポリマー分子中には種々の側鎖を導入することができる。これらの側鎖が協同して触媒作用を営めば、これは高分子特有の性質であり、きわめて興味深い結果である。このような協同作用は、一般に側鎖間の会合性が大きいほど起こりやすいであろう。疎水的相互作用が酵素分子の三次構造保持の主な要因となっていることから考えて、水溶液系では、合成高分子についても疎水的相互作用が側鎖会合などに大きな役割を果たすことは容易に想像できる。

上に述べたメチルビニルイミダゾール-ビニルピロリドン共重合体 (2) による加水分解は Michaelis-Menten 型であるが、その活性中心はイミダゾール基を含む共重合体のセグメント（モノマー単位約 10 個）によって形づくられたループであり、エステルは疎水的相互作用により、この中に取り込まれると考えられる (第 3 図 a)。ただし、基質の取込まれない状態では、ループは形成されていないようである。疎水性の大きいフェニルイミダゾール単位とアクリルアミドとの共重合体 (5) では、基

a: ポリマー 3 による基質 (s) の結合
b: ポリマー 5 による基質の結合

第 3 図 高分子触媒への基質結合の模式図

象ではさらに高次の効果が問題となる。

6. おわりに

以上、加水分解反応を例に引きながら高分子の触媒作用の二三の問題点にふれた。酵素はたしかにすぐれた触媒系であり、高分子触媒の研究においても酵素作用のモデル化が大きな目標となるのは当然であるが、それにとらわれず合成高分子の構造上の特性を生かしてゆくことが重要であろう。高分子触媒の研究はまだ緒についたばかりであり、今後、種々の特性をもった触媒系が開発されることが期待できる。なお、紙数の関係もあって問題点の指摘を中心にしたために、具体例にはあまりふれることができなかった。文献を参考としていただきたい。

文 献

- 1) 化学増刊 51 “高分子化学と生化学の境域”，化学同人 (1971)
- 2) C.G. Overberger: J.C. Salamone: *Accounts Chem. Res.*, **2**, 217 (1969)
- 3) C.G. Overberger ら: *J. Am. Chem. Soc.*, **93**, 3222, 3228 (1971)
- 4) H. Morawetz: “Macromolecules in Solution”, Interscience, Pub., New York (1965)
- 5) 篠野昌弘: 高分子, **15**, 457 (1965)
- 6) 大河原信: 有化協会誌, **28**, 1 (1970)

——高分子学会の図書

高分子科学の展望——2

1971 ANNUAL REVIEW (1972年発行)

<内容>

1. 配位重合	京大工	古川 淳二
2. ラジカル重合 (開始剤と素反応機構)	阪市大工	大津 隆行
3. ラジカル重合 (共重合, その他)	阪市大工	木下 雅悦
4. カチオン重合	京大工	今西 幸男
5. アニオン重合	名工大	浅見 柳三
6. 開環重合	名大工	山下 雄也
7. 電荷移動重合とその周辺	京大工	田附 重夫
8. 重縮重合付加	上智大理工	緒方 直哉
9. 三次元ポリマー	横国大工	垣内 弘
10. 射線重合	日本原子力研	団野 皓文
11. 高分子反応	東工大資源研	大河原 信
12. 分解・劣化	阪市大原子力基礎研	箕浦 有ニ
13. 重合反応工学	阪市大工	井本 立也
14. 高分子希薄溶液の線小角散乱	日大理工	和田 英一

15. レオロジー (高分子希薄溶液)	北大理	金子 元三
16. レオロジー (溶融体と濃厚溶液)	京大工	小野木重治
17. レオロジー (固体)	東大工	和田八三久
18. 結晶性高分子の構造と物性	九大工	高柳 素夫
19. 無定形高分子の固体物性	東工大工	畑 敏雄
20. 電気物性	電総研	斉藤 省吾
21. 固体構造 (X線)	早大理工	千葉 明夫
22. 固体構造 (NMR, ESR, IR など)	東工大工	西岡 篤夫
23. タンパク質の立体構造	阪大理	浜口 浩三
24. 生体高分子の電位差滴定	名大理	今井 宣久
25. 成形加工 (熱可塑性樹脂)	積水化学	村上 健吉
26. 成形加工 (熱硬化性樹脂)	住 住	高田 重久
27. 結晶性ポリマーの接着 (特に morphology と接着について)	阪工奨励館	中尾 一宗

B5判 350頁 定価 3,400円 会員特価 3,000円 発売=丸善株式会社

<購入方法など詳細は本号 A 120 ページをご覧ください>