プラスチックの表面硬化技術

ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネートなどの透明プラスチックは、軽量・耐衝撃性・易加工性などの特長をもちながら、表面硬度の不足のために、用途によっては無機ガラスを代替することができなかった。一方、表面硬度を問題にせず使い捨てにした雑貨的用途においても、最近、廃棄困難・資源節約の観点から、表面特性の向上による製品寿命の延長が社会的要請になりつつあり、この分野の技術のニーズが高まっている。本稿では、表面硬化技術の現状を、文献を中心として紹介した後、今後の応用について展望した。

鈴木 正 治*

1. はじめに

プラスチック、とくに熱可塑性樹脂製品は、接触、衝突、ひっかきなどの力学的作用で簡単に傷がつく。機械的性質（剛性 etc.）、耐熱性など材料の本質に起因するものはやむをえないとしても、表面特性の欠点は適当な表面処理でかなりの程度カバーすることが可能ならずであり、この面の研究は古くから行なわれてきた。最近各社から新製品が続々発表され、特許も多数公開されているので、これらを概観し、今後の用途展開について若干の考察を試みたい。

2. 表面硬化条件の設計

表面硬化といっても、金属の焼入れのようなうまい方法があるわけではなく、結局硬度の高い材料を基材表面にいかにか被覆するかという問題になる。ポリメタクリル酸メチル (PMMA)、ポリカーボネート (PC) などの耐スクラッチ性付与に有効な材料としては、多官能性モノマーによる橋かけポリマー、ポリエステル、メラミンなどの熱硬化性樹脂、ポリシロキサンなどが

あげられるが、被覆加工にあたっては材料の種類はもちろん、加工方法、条件の選定を慎重に行なわないと、実用性を満足する製品は得られない。加工面において考慮を払うべき事項を第1表にまとめた。

第1表 表面硬化の要求条件

項 目	特 性
皮膜物性	耐擦傷性（落砂法，スチールウールテスト，摩擦係数） 帯電防止性 無色透明性，各種光線透過率 耐久性（可とう性，耐熱，耐水，耐薬品，耐候性） 後加工性（熱曲げ加工，印刷，接着）
基材との密着性	クロスカット試験 環境劣化試験（耐熱，耐熱水，サーマルサイクル，耐候）
作業性	塗料（コスト，粘度，ポットライフ） 塗布性（平滑性，均一，無欠陥，厚み） 塗布方法（装置コスト，生産性，公害） 硬化法条件（キ－フ設備，温度，時間） 素材の前処理，プライマーの選択

* Masaharu Suzuki 東レ株式会社（520 大津市 園山3）新事業推進部レンズ開発室主任部員兼開発研究所主任研究員

Abrasion Resistant Coatings for Plastics

3. 各種硬化技術の概要

3-1. 多官能性モノマーによる高硬度 PMMA 板

ポリアリルまたはポリアクリルモノマーによる橋かけ皮膜を表面に形成させた PMMA 板の製法について、多数の特許が公告されている。すなわち、板表面に橋かけ重合体を塗装乾燥する方法¹⁾、キャスト用型表面に被覆物質溶液を塗布乾燥した後 MMA モノマーまたはシロップを注入し、重合後型を取りはずす方法^{2),3)}、型表面に被覆物質モノマーと重合開始剤の混合物を塗布加熱重合し、これにあらかじめ製造した基材を密着させ、その中間にモノマーを注入して加熱重合する方法⁴⁾などである。

耐摩耗性被覆モノマーとしては、アリルメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート（商品名“CR-39”）などが使用される。コーティングした型を用いるキャスト重合法は、成形品表面に直接コーティングする方法に比べ、ゴミ、クレータなどの表面欠陥が少ないが、反面硬化皮膜が後から注入される MMA モノマーと接触して膨潤し、耐摩耗性のムラ、光学ひずみなどを生じやすい。また平板以外の成形品への適用に制約がある⁵⁾。

3-2. 熱硬化性樹脂塗料の使用

耐摩耗性付与の目的にメラミン樹脂系塗料の使用が数多く提案されている。

エーテル化メチロールメラミンと硝化綿を酸性触媒を用いて加熱硬化させる方法⁶⁾、メラミン樹脂に硝化綿と2個以上の橋かけ性官能基を有するアリルまたはビニル化合物を混合して用いる方法⁷⁾、メラミン樹脂に硝化綿とケイ酸テトラアルキルエステルを加える方法⁸⁾などが注目される。

General Electric 社（米）が発表した“Lexan”MR-4000⁹⁾はメラミン系塗料を PC 板に塗布、硬化させたもので、PC のすぐれた耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性とをあわせ持たせた新材料として、銀行、学校、商店の窓ガラスに好適であると PR している。

3-3. ポリケイ酸系塗料の使用

ポリケイ酸（アルキルシリケート加水分解物）を PMMA の表面硬化材料として使用する研究は Du Pont 社（米）において 1940 年代に行なわれ^{10)~12)}、その後約 20 年の空白を経て、1965 年以降ふたたび開発に力を入れていることが出願特許^{13)~18)}からうかがわれる。エチルシリケートなどを加水分解して得られるポリケイ酸と、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、 ω -ヒドロキシアルキルビニルエーテル/フッ化オレフィン共重合物などの

有機ポリマーとを組み合わせ、シリコン系界面活性剤、アルカリ金属化合物、大環状ポリエーテルなどを添加した塗料組成物を使用し、PMMA 板を 8~10 in/sec の引上速度で浸漬塗布した後、15 分間セッティングし、空気循環乾燥機で 170°C 30 分程度の焼付けを行なう。

Du Pont 社“Abcite”は、商店、バス、地下鉄、ボート、ヨットなどの窓ガラスそのほかへの実用化が進められている模様である。同社の発表している特性は第2表のとおりで、透明性が PMMA より向上し、表面の摩耗抵抗性は PMMA の 100 倍である。有機溶媒に対する抵抗性も増大し、耐候性も良好だが、反面曲げ加工、印刷、接着などは困難である。

3-4. オルガノポリシロキサン系の使用

Owens-Illinois 社（米）の“Glass-Resin”、Dow Corning 社（米）X-1-2900 があげられる。Owens 社の特許^{19),20)}によると原料ケイ素化合物の一般式は

で表わされ、T はアルキル、ビニル、シクロアルキル、アリルなど、Z はハロゲン、アルコキシ、アシロキシなどの基が使用できるが、最適なのはメチルトリメトキシ（またはエトキシ）シランとフェニルトリメトキシ（エトキシ）シラン混合物（混合比 1:5~5:1）である。

製造法の一例を示すと、メチルトリエトキシシラン 2 モルとフェニルトリエトキシシラン 1 モルを 50~80°C に加熱しながら、水を加えて 1~10 時間反応させることにより水/エタノールを溶媒とするオルガノポリシロキサンの約 60% 溶液を得、これを 80~300°C に加熱乾燥することにより一部縮合したキュア可能な樹脂が得られる。

“Glass Resin”はエタノール、ブタノールなどの極性溶媒に溶解し、濃度を調整した後、キュア触媒

鈴木正治氏 昭和 31 年東京大学工学部応用化学科卒業。昭和 31~37 年関西ペイント(株)。昭和 37~現在、東レ(株)に勤務。表面硬化プラスチックおよびプラスチックレンズの研究の開発に従事。趣味はコーラス。

第2表 “ABCITE” の性質²⁵⁾

	試 験 方 法	ABCITE	PMMA	無機ガラス
塗膜厚さ (μ)		4~8	—	—
密着度	クロスカット	良好	—	—
光線透過率 (%)	ASTM D-1003-61	94	92	89
曇 価 (%)	ク	0.4	0.6	0.8
帯電防止性	Keithley 200 BVTVM	2	8(不良)	0(良)
後加工性 (in)	135°Cで曲げ可能な最小曲率半径	4.0	<1	—
摩擦係数	ASTM D-1894	0.15	0.28	0.17
スチールウールテスト	# 0000 スチールウール (25psi)	0.2%	31%	0
	5回摩擦後の曇価 (12 psi)	0.1%	25%	0
ワイピングテスト	Cheesecloth 360 回 (dust)	0.1%	14%	0
	(クレンザー)	3.5%	18%	0
SiC 落下テスト	ASTM D-673-44	1.0%	29%	3.3%
テーパー摩耗テスト	ASTM D-1044-56	2.6%	20%	0.2%

第3表 “DIAMOND FILM” の耐摩耗性²⁶⁾

項 目	ブラシ摩 擦テスト	AO 法摩 擦テスト	マーレジ スタンス	エメリー ペーパー テスト (# 600)	スチール ウールテ スト (# 0000)
DIAMOND FILM (基材 CR-39)	傷つかず	傷つかず	傷つかず	0.05%	傷つかず
CR-39 ^{b)}	2%	40%	20%	100%	100%
PMMA	75%	100%	72%	100%	100%
強化ガラス	傷つかず	0.5%	100%	14.5%	0.9%
ガラス	傷つかず	傷つかず	100%	8%	0.5%

a) MIL 675-A による。

b) ジエチレングリコールビスアリルカーボネート

PMMA, PC, CR-39 などが
用いえるが、耐熱性のよい PC,
CR-39 が適当である。真空にし
たとき基材から未反応モノマー
などのガスが出ると、真空度が
上らず、皮膜の外観、接着に欠
陥を生ずるので注意を要する。
基材は硫酸、クロム酸混液など
によって表面を酸化し、接着性
を向上させるのが望ましい。

(UCC, A-1100) を加え、通常の方法で塗布する。キ
ュア条件は好ましくは 130°C 2 時間以上であり、と
くに PC が適当のようである。基材直接では密着性が
不十分で適当な前処理方法が示されている。

得られる皮膜の硬度は鉛筆硬度 6H 以上、テーパー摩
耗テストによる曇価は未処理の 1/5~1/10 に向上す
る。

3-5. 無機ガラスまたは SiO₂ の蒸着

奈良工業試験場で蒸着方法、蒸着皮膜の性能などが
研究された²¹⁾ほか、国内外の真空蒸着機メーカー、光
学レンズメーカーが技術開発に力を入れている²²⁾。

現在までに得られた知見をまとめると、

(1) 真空蒸着装置

抵抗加熱法も使用可能であるが、ガラス、SiO₂ は
アルミニウムなどに比べ融点が高いので、電子ビーム
加熱方式がより一般的である。

(2) 蒸着物質およびその前処理

SiO₂ および低融点ガラスが適当。SiO は基材との
接着剤に問題がある。真空蒸着時の異常膨張を防止す
るために 1,100°C で仮焼すると好結果が得られる。

(3) 基材およびその前処理

(4) 蒸着膜の厚さと皮膜状態

1,000 Å 程度の薄膜ではピンホールを生じやすく、
耐スクラッチ性も不満足であり、少なくとも 5,000 Å
は必要である。ただし厚すぎるとサーマルサイクルテ
ストで網目状のクラックが入りやすくなる。

3-6. その他

最近この分野の注目すべき技術として Berg 社 (米)
の “Diamond-Film” が発表された²³⁾。同社データは
第3表に示すとおりで、エメリーペーパーによる摩擦
に耐えることをキャッチフリーズにしている。基材は
CR-39 および PC が使用可能というが、技術の詳細
は未公開である。

四塩化ケイ素を水の存在下に PMMA 板上で反応さ
せかたいポリシロキサン皮膜を形成させる提案²⁴⁾があ
るが、ガラスなみの耐スクラッチ性を望む限りは、反
応の種類に富み、かつ高密度橋かけポリマーを形成し
やすい有機ケイ素化合物の利用が有望な方向と考えら
れる²⁵⁾。

4. 応用と今後の展望

透明プラスチックの表面硬化は、古くから興味をも

たれながら、コストの割に満足な性能が得にくく、実用化には見るべきものがなかった。最近のプラスチック廃棄物処理の困難、資源節約ムードは、製品の高級化、耐久性向上のニーズを高め、一方、人間尊重の観点から、多少のコストアップがあってもプラスチックに代替することによる安全性の増大のメリットを選ぶ風潮が強まっており、今後技術の進歩とともに実用化が急速に進むと予想される。

4-1. 電機部品

ダイヤル目盛板、ステレオダストカバー、テレビ前面板、各種計器カバーなど、多量の透明プラスチックが使用されており、表面硬化品の進出が有望である。使用時の耐久性向上もさることながら、組立、輸送、および店頭陳列中の傷によるロス低減のメリットが期待できる。

4-2. 自動車関係

バックミラーなど安全性の点でプラスチック化の対象になりうるものがある。窓ガラスはかつて一部の車種で通常 PMMA が使用された実績があるが、結局傷がつきやすく不満足であったようである。とくにフロントガラスは高速歩行中に砂塵が当り、土砂とともにワイパーで摩擦されても耐えねばならぬというきびしい条件があり、大幅な代替には困難が予想される。しかし、無公害車など軽量化の要求はますます強く、表面硬化プラスチック進出のチャンスは大きいといえよう。

4-3. 建築・インテリア

ドア、腰板、バルコニーフェンス、エスカレータ側板、ユニット商ケースなど表面硬度向上の要望が強い。従来はコスト面の制約が大きかったが、今後高級化と安全性の観点から表面硬化プラスチックの使用が増えるのではなからうか、鏡への利用も興味深い。

4-4. レンズ

現在サングラスの約 80% はガラスレンズで占められているが、最近のプラスチックレンズの進出はめざましい。プラスチックレンズは、

- (1) 軽く、着用在が快適で、大口径レンズが使用できる
- (2) 耐衝撃性が大きく、安全性が高い
- (3) レンズの加工が容易である
- (4) 着色、染色が容易で、ファッション性にすぐれる

などの長所があり、とくに米国では FDA の規制からすでに全眼鏡レンズの約 50% がプラスチック化しており、この傾向は全世界に波及しつつある。近い将来わが国においてもプラスチック／ガラスの比率は逆転し、さらに全面プラスチックへの移行も夢ではない。

現在プラスチックレンズとしては、PMMA、PC、CR-39 が使用されているが、PMMA、PC では何らかの表面処理は不可欠であるし、傷がつきにくいといわれる CR-39 も十分満足できる性能ではない。現在市販されているプラスチックレンズには、ひずみ除去、紫外線カットの点で不十分な品質のものがあ、批判の対象となっている向きもあるが、今後はプラス

第 4 表 各種レンズの物性値

項 目	試 験 方 法	測 定 値			
		東レンズ	PMMA	無機ガラス	CR-39
全光線透過率 (%)	ASTM D 1003	94.2	92.5	91.0	92.0
曇 価 (%)	ク	0.7	1.0	1.2	1.0
比 重	ASTM D 792	1.19	1.19	2.4	1.32
鉛筆硬度	JIS K 5400	9H	6H	9H	8H
マーレジスタンス (%)	ASTM D 673, 5 kg	1.8	45	4.1	4.5
スチールウールテスト	# 0000	傷つかず	著しい傷	傷つかず	若干傷つく
綿布摩擦	COIL 法 ^{a)}	2500	20	—	1200
カーボラシダム摩擦	FG 法 ^{a)}	240	14	3000	130
衝撃強さ (kg/cm)	1/2" R 落錘	20.2 (クラック)	20.5 (クラック)	2.2 (破碎)	22.6 (破碎)
耐熱性	85°C 2hr	OK	OK	OK	OK
耐熱サイクル性	80°C / -20°C 20回	OK	OK	OK	OK
耐候性	サンシャイン 1000hr	OK	OK	OK	OK
耐薬品性	スポットテスト				
(有機)		○	×	○	○
(無機)		○	○	○	○

a) 特定条件下で摩擦後一定曇価に達するサイクル数。

チックのメリットが広く認められ、技術の進歩と相まって、サングラス以外の矯正用眼鏡レンズ、光学器械用レンズなどに実用化が進むことが予想される。

東レが本年市販開始したファッショングラスに使用している表面硬化プラスチックレンズの物性を、他種レンズと比較して第4表に示す。

文 献

- 1) Pittsburg Plate Glass Co.: USP 2332461
- 2) Rohm & Haas: 特公昭 35-17847
- 3) 東レ: 特公昭 47-13543
- 4) 三菱レイヨン: 特公昭 37-9827
- 5) 大島 晃: プラスチックエージ, 18, [11], 53 (1972)
- 6) 旭化成: 特開昭 48-8879
- 7) 旭化成: 特公昭 46-109
- 8) 旭化成: 特開昭 48-1070
- 9) SPE J., 27, [9], 8 (1971)
- 10) Du Pont: USP 2404357
- 11) Du Pont: USP 2440711
- 12) Du Pont: USP 2721812
- 13) Du Pont: USP 3390203
- 14) Du Pont: USP 3429845~6
- 15) Du Pont: USP 3476827
- 16) Du Pont: 特公昭 47-29371
- 17) Du Pont: 特開昭 46-4641
- 18) Du Pont: 特開昭 47-38619
- 19) Owens Illinois: USP 3451838
- 20) Owens Illinois: USP 3554698
- 21) 中小企業庁: プラスチック金属複合体の耐久性に関する研究 (1971)
- 22) G. Kienel: Kunststoffe, 59, [2], 76 (1969)
- 23) Chem. Eng. News, 49, [50], 45 (1971)
- 24) Libbey Owens Ford Glass Co., USP 2771378
- 25) Du Pont 社 "Abcite" カタログ
- 26) Berg 社 "Diamond Film" カタログ

—ア 行—

(株)アーンストハンセン商会	後付12
(株)アタゴ光学器械製作所	前付 8
(株)岩本製作所	後付 2, 3
エー・メルクジャパン(株)	色紙 3
エルマ光学(株)	前付11
英弘精機産業(株)	後付 7
大阪光音電気(株)	前付 7
(株)小野測器製作所	色紙 4
大内新興化学工業(株)	後付 6

—カ 行—

(株)化学同人	前付16
兼松江商(株)	前付16
蕪木科学器械工業(株)	後付 4
(株)川口電機製作所	後付10
協立理工(株)	色紙 2
協和科学(株)	後付11
コロムビア貿易(株)	前付12, 13
(株)工業調査会	後付 1, PM
(株)講談社	PM
(株)国際技術貿易社	後付 9

—サ 行—

(株)山城精機製作所

(株)島津製作所	前付 2
城北化学工業(株)	目次下
芝浦システム(株)	前付 6
(株)柴山科学器械製作所	前付 3, 4, 5, 6
真空理工(株)	表紙 3
新東科学(株)	色紙 1

* 高分子 10月号 *

告 告 索 引

PM

東測精密工業(株)	表紙 2
東洋曹達工業(株)	前付14, 15
—ナ 行—	
日製産業(株)	前付 1
日合商事(株)	前付10
日本オイルシール工業(株)	前付 8
日本ゼオン(株)	差し込
日本触媒工業(株)	後付 8
日本分析工業(株)	差し込

—ハ 行—

(株)プラスチック工学研究所	PM
----------------	----

—マ 行—

(有)村山製作所	表紙 2
(株)明峰社製作所	前付 7

—ヤ 行—

ヤマト科学(株)	色紙 1
(株)ユー・エス・エシアテック・カンパニー	PM

—ラ 行—

利康商事(株)	後付 7
---------	------