高電界電導現象

高分子材料，分子性液体を中心にして高電界での電導機構に関する最近の問題点をキャリア密度と移動度に分けて述べる．特に走行時間法によるキャリア移動度の最近の測定結果をホッピング電導，ポーラロン形成などを中心にやや詳しく述べる．

犬 石 嘉 雄*

1. はじめに

高分子材料，ガラス，分子性結晶，イオン結晶などの絶縁物中の高電界電導現象は古くから絶縁破壊に関連して研究されてきたが，最近電子写真や表面酸化膜などの電子工学的応用の発展と物性論，実験手段の進歩によって著しく基礎的に解明されようとしている．ここでは非晶質，特に高分子と液体を中心として高電界電導現象についての最近の研究を紹介する．

よく知られているように絶縁物中の電流密度 j と電界 E の間には e , n , v_d , μ , σ をそれぞれキャリアの電荷，密度，平均(ドリフト)速度，移動度および電導度とすると

$$j = env_d = en\mu E = \sigma \cdot E \quad (1)$$

の関係があり $\sigma = en\mu$ が電界に関係しないときは，電流は電界に比例しオームの法則が成立する．しかし，一般には高電界ではキャリア密度 n や移動度 μ が電界によって変化し非オーム性電導を行なう．また局所的にはオーム則を満しているも，空間電荷効果による電界分布の歪によって見かけ上非オーム性電導を行なうこともある．以下キャリア密度 n と移動度 μ

に分けてそれぞれでの高電界現象について述べるが，その前に非晶質も含めた絶縁体中の電気伝導機構にふれてみよう．絶縁体の電子エネルギー帯構造^{1), 6)} は第1図(a), (b)のように完全に満ちた価電子帯と電子のいない伝導帯とからなるが，非晶質では原子排列の乱れによる局在準位が禁止帯に図(b)のように連続的に分布している．伝導体中の電子，価電子帯中の正孔はド・ブロー波(ブロー関数)として物質中を自由に進行するが，ときどき原子配列の乱れ(原子の熱振動，不純物原子など)に衝突散乱され運動量・エネルギーを失う．このような“自由”電子・正孔のいわゆるバンド移動度 μ_1 は²⁾

第1図 結晶及び非晶質のエネルギー帯と移動度

* Yosio INUISHI 大阪大学(工学部電気工学教室
565 大阪府吹田市山田上)教授・工博
High Field Conduction

$$\mu_1 = \frac{e}{m} \tau = \frac{e}{m^*} \cdot \frac{l}{v_{th}} \quad (2)$$

であたえられる。ここで m^* , τ , l , v_{th} はそれぞれ電子（正孔）の（有効）質量，衝突時間，平均自由行程，熱速度である。固体，液体絶縁体中の自由電子のバンド移動度は $1 \sim 1000 \text{ cm}^2/\text{sec} \cdot \text{V}$ の大きい値をもつ。一方，非晶質（図(b)）中の禁止帯中にある局在準位の電子（正孔）はむしろ原子から原子へとび移る（ホッピング）ことによってブラウン運動を行なう。このような“ホッピング”電子（正孔）の移動度 μ_2 は³⁾

$$\mu_2 = \frac{e v_p}{kT} \cdot R^2 e^{-2\alpha R - W/kT} \quad (2)$$

であたえられる。ここで k , T , v_p , R , α , W はそれぞれボルツマン定数，温度 (K)，局在準位のフォノン振動数，ホッピングをする原子間の距離，ホッピング電子のトンネル係数，深い局在準位からトンネルホッピングを行なう浅い局在準位までの励起エネルギーである。ホッピング移動度はふつう W の値によって $10^{-2} \sim 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec} \cdot \text{V}$ ぐらいの小さい値をもつ。第1図(b)のように電子エネルギーによって移動度が著しく変わるのが非晶質の特長である。ただし(1)式のようなバンド伝導でもトラップがあるときのトラップ制限バンド移動度 μ_{li} は

$$\mu_{li} = \mu_1 \cdot \frac{N_c}{N_t} e^{-\Delta E/kT} \quad (3)$$

となる。ここで N_c , N_t , ΔE はそれぞれ伝導帯の有効状態密度，トラップ密度，トラップ深さである。

分子性結晶，分子性液体などでは“自由”電子・正孔は構成分子の分子振動 (q) と強く相互作用し，これを分極することによって自らのエネルギーを下げトラップされ，“ポーラロン”となる。低温ではポーラロンは“ポーラロン・バンド”中を移動するが，高温になると分子から分子へと熱的にホッピングをする。以上のような電子性伝導の外によく知られているように解離イオンによるイオン性電導がある⁵⁾。

2. キャリア密度の高電界現象

絶縁体中の伝導電子，正孔などのキャリア密度は電

犬石嘉雄氏 昭和19年大阪大学工学部電気工学科卒業。専門は電気物性，電気材料。著書に電気材料（オーム社），誘電体現象論（電気学会）。

第2図 マイカのショットキプロット

極からの注入，バルク中での熱，光，衝突電離などによるキャリア発生と再結合の均合いでさまる。電極からの電子注入は低電界では熱電子放出であるが，高電界になると障壁の低下によるショットキー放出⁶⁾，さらに 10^6 V/cm 程度の高電界から電界放出⁷⁾ が起こるから電界とともに急増する。一方，バルク中のトラップなどからの自由電子，正孔の放出は高電界になるとクーロン引力によるポテンシャル障壁が低下し，その発生速度は N_t をトラップ密度として

$$\left(\frac{dn}{dt} \right)_g = AN_t e^{-(U - \beta_{PF} \sqrt{E})/kT} \quad (4)$$

$$\beta_{PF} = \sqrt{e^3/\pi\epsilon}$$

のように電界 E とともに増加し“Poole-Frenkel 効果”を⁸⁾呈する。 U は電界のないときのポテンシャル障壁の高さである。第2図は筆者らの求めた⁷⁾ マイカ(C軸方向)の高電界での電流密度 j の対数と電界の平方根 $\sqrt{E}$ のいわゆるショットキープロットでその傾斜が β_{PF} に等しいことから(4)式にしたがってキャリア密度がふえていること，したがって不純物からの Poole-Frenkel 放出が起こっていることがわかる。同様の現象がポリエチレン⁸⁾， SiO_2 膜など多くの物質について報告されている。光や放射線によって絶縁物中に電子，正孔対を生成するとき最初の電子—正孔間の距離が小さい（数 $10\text{\AA}$ ）から互のクーロン引力ですぐ (10^{-10} 秒以下) 再結合し大部分は消失してしまう。（初期再結合；Geminate recombination）拡散や電界によるドリフトで Geminate recombination を脱出したものだけが電導に効くから電導の量子効率 η や G 値は低い値になるが高電界では脱出の確率がふえキャリア密度が増大する。Onsager⁹⁾ の計算によると脱出割合 η は

$$\eta = \exp(-e^2/\epsilon r_0 kT) [1 + (e^3/2\epsilon r_0 k^2 T^2) E] \quad (5)$$

とかけ、ここで ϵ , r_0 は誘電率および対間距離である。Hughes¹⁰⁾ は X 線照射による光電導キャリア収率 η の電界依存性を PVK, アンストラセンなどについて (5) 式と比較し, Ausman, Jr.¹¹⁾ は Smoluchowski 方程式を拡散, 電界ドリフト, 電氣的負性分子への付着を考慮して計算機で解き, n ヘキサン中のキャリア発生-初期再結合-負イオン生成のキャリア密度, 電導度の変化を求めている。

絶縁物にパルス高電界を加えたとき電極からのキャリア注入電流がバルク中のキャリアによる電流より大きいときは電極直前にホモ電荷がたまりその空間電荷によって注入が抑制され電流 i は時間的に減衰する(吸収電流)が, 最終的に空間電荷制限電導の式¹²⁾

$$i = \frac{9\epsilon\mu V^2}{8d^3} \quad (6)$$

に従う。ここで d は電極間距離である。移動度 μ としては (3) 式のトラップ制限移動度を用いるが, 高電界で電極からの放出キャリアですべてのトラップがうめられたとき (V_{TFL}), 急にバンド移動度 μ に移るから電流の急増が起こる⁶⁾。高分子などの絶縁物では後述のように電極から注入された電子がトラップされるまでに走る距離すなわち“飛程” $\omega = \mu E \tau$ (τ は電子寿命) が電極間距離 d に比して小さいから陰極前に負の空間電荷がたまり, 電流の長時間にわたる減少がみられるが, 電界が十分高く $\omega \geq d$ になるとこの時間的減少が認められなくなる⁷⁾。逆にバルク電流 i_b が注入電流 i_0 より大きいときは電極前にヘテロ電荷がたまり, その空間電荷効果でバルク電流が抑制され電流の時間的減少がみられる。V. Hippel¹³⁾ は着色 KBr についてこれを実証し, 高電界になると電極前電界が強くなって電極からの電界放出によって電流が急増することを報告している。

3. キャリア移動度の高電界効果

最近ナノ秒域の光, 電子線, X 線パルスの発生と電氣的測定技術の進歩によってキャリア寿命の短い液体, 高分子, 分子性結晶などでの走行時間法を用いたキャリア移動度の測定が急速に発展しつつある。ここでは紙数の関係で (a) 高分子など有機系の非晶質, (b) 希ガス液体および有機液体の高電界でのキャリア移動度の最近の測定について述べる。

3-1. 有機非晶質固体のホッピング電導とバンド電導

絶縁体中にパルス状の (i) 電子線, (ii) X 線, (iii) 紫外光などを照射して電極前またはバルク中に過剰のキャリアを注入し, 印加直流電界によるこのキャリアの運動を電流波形または電荷波形でとらえ, キャリア

の極間走行時間 T を求め, それから移動度 μ を $T = d/\mu E$ の関係から計算する方法である。筆者らは数 10 ナノ秒のパルス幅の電子線をポリエチレン・テレフタレート PET などの高分子薄膜に照射し, 誘起電流 i の積分値である誘起電荷量 $Q = \int_0^t i \cdot dt$ の波形を測定し, 電界 E の値に応じて模式的に第 3 図 (a), (b) のような波形を得た。低電界で前述の飛程 $\omega = \mu E \tau$ が電極間距離 d に比して短いときは (a) のような立ち上りの遅いだらだらした波形, 高電界で, $\omega \geq d$ のときは (b) のようにキャリアの電極間走行時間 T に相当する屈曲点が認められる波形を得た。(b) の場合の屈曲点までの時間が電界 E に逆比例し, 極間距離 d に比例することから走行時間であることは明らかであるが, (a) のような立ち上がり時間にはこのような関係がなくむしろ深いトラップからの解放時間に相当している。すなわち PET 中での高電界電導は (2) 式で与えられるような熱励起ホッピングまたはポーラロンホッピング過程であり, 正孔移動度の方が電子移動度より約 1 桁大きく 0.3 eV 付近の活性化エネルギーをもっている。Hirsh¹⁴⁾ は同様な実験を行なったが低電界の屈曲点のない波形 (第 3 図 (a)) からかなり複雑な仮定で移動度を求め, 電子移動度の方が大きいという結果を報告している。

また筆者らの得た第 3 図の電荷波形の最大値 Q_m を電界 E の関数として PET について示すと第 4 図のような飽和曲線, いわゆる Hecht 曲線が得られる。理論的にはこの曲線は^{24), 6)}

第 3 図 パルス電子線誘起電荷および電流

第 4 図 PET の Hecht 曲線

$$Q_m = \frac{e\eta \cdot N \cdot \mu\tau E}{d} [1 - e^{-d/\mu E\tau}] \quad (7)$$

であたえられる。ここで η , N , τ はそれぞれ量子効率, 入射電子数, キャリア寿命である。(7)式と第4図の実験結果とから $\mu\tau$ の値, したがって前述の μ の値からホッピング電子, 正孔の寿命としてそれぞれ $35 \mu\text{sec}$, $10 \mu\text{sec}$ が得られる。実際には Geminate recombination や後述のホット エクตรオン効果を考えると(7)式の η , μ は電界の関数となり, 第4図が単純な Hecht 曲線で表わせないことがわかる。さらに第3図(b)の電荷波形は走行時間後もなだらかに増加する遅い成分があり, トラップされた電子が熱的に再解放されることを示している。

Gill¹⁶⁾らはトリートロ・フルオレノン(TNF)とポリビニル・カルbazol(PVK)の複合体に5ナノ秒のレーザー生成スパーク光を蒸着電極背面から照射して, 第3図(c)のような光電流波形を観測し, これからキャリア走行時間, したがって移動度を求めた。その結果第5図のように PVK では正孔移動度 μ_p が大きいが TNF の成分比が増すにつれて正孔移動度が減り, 電子移動度 μ_e が増し, 純 TNF では逆転する。正孔移動度を PVK 分子間の平均距離 R と μ_p/R^2 の対数でプロットすると直線となり, トンネホッピング移動度の式(2)に従う。このことから正孔は PVK 分子間を, 電子は TNF 分子間をとり移るホッピング・ポーラロン型の電導であることがわかる。しかも電子, 正孔移動度の対数は第6図のように電界平方根に比例してふえ, (4)式であたえられる Poole-Frenkel 効果によるホッピング障壁の減少が一応考えられる。いずれにしても PVK でみられるよ

第5図 電子・正孔移動度の TNF:PVK モル比依存性

うな電界によるキャリア移動度の急激な増加はアンスラセン, PET などでは観測されず, その極端に長い (m sec) キャリア寿命とともに特長的である。アンスラセン単結晶で $1 \text{ cm}^2/\text{sec} \cdot \text{V}$ 程度の温度とともに減少するバンド移動度がみられている¹⁷⁾が, 第1図(b)から推測されるように高分子などの非晶質でも高エネルギー電子に対しては同程度のバンド移動度が見いだされるはずである。実際にはこのような高エネルギー電子は絶縁破壊電界程度になってはじめて安定に存在すると思われる。しかしこのような高移動度電子は高電界の加速によって電離エネルギーに達し, 電子などを発生して直ちに絶縁破壊を起こすであろう¹⁸⁾。

3-2. 分子性および希ガス液体の高電界移動度

ふつうの液体では前述のような方法で電子・正孔を注入しても数ナノ秒で不純物や液体分子に付着して正負のイオンになり, $10^{-3} \sim 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{sec} \cdot \text{V}$ 程度の低い

第6図 PVK:TNF 複合体の正孔移動と電界のショットキープロット

第7図 メタン, エタンおよびその混合液体中の電子ドリフト速度と電界

移動度を示す。最近液体精製技術の進歩とナノ秒程度の短いパルスX線、電子線の出現によって液体中の電子、正孔移動度の測定が行なわれるようになった。特に液体 Ar, Kr, Xe などの希ガス液体では電子の付着やポーラロン形成がないため、注入電子は準自由電子として(1)式で与えられる高いバンド移動度をもつ、(Ar で $470\text{cm}^2/\text{sec}\cdot\text{V}$) たとえば液体 Ar (85 K) に高電界を加え電子のドリフト速度 V を測定する¹⁰⁾と低電界では V は電界 E に比例するが高電界では $\sqrt{E}$ に比例しさらに飽和する傾向をもつ。これは Ge 単結晶で Shockley²⁰⁾が見いだしたホット エレクトロン効果に外ならない。すなわち低電界ではバンド移動度 μ_1 は(1)式で与えられ電子熱速度 v_{th} は熱平衡の式

$$\frac{1}{2} m v_{th}^2 = \frac{3}{2} kT \quad (8)$$

から求まる一定の値をとるから μ_1 は電界に関係せず、ドリフト速度 $V = \mu_1 E$ は電界に比例する。電子速度が音速 U_L の1.5倍程度になると電子が電界加速によって得るエネルギーが熱エネルギーに比して大きくなり熱速度 v_{th} が電界の平方根 $\sqrt{E}$ に比例するようになって²⁰⁾移動度 μ_1 は(1)式から $\sqrt{E}$ に逆比例する。したがってドリフト速度 $V = \mu_1 E$ は $\sqrt{E}$ に比例する。このような Shockley 理論で一応は液体 Ar 中のホット・エレクトロン効果は説明できるが、さらに高電界の飽和については Cohen-Lockner の理論²¹⁾がある。一方、Schmidt^{22), 23)}らは純度の高い液体状態のメタンとエタンおよびその混合物について電子のドリフト速度を電界の関数として第7図のように求めた。すなわち純液体メタンでは電子移動度 μ_e は111K で $400\text{cm}^2/\text{sec}\cdot\text{V}$ と高く、バンド移動度で液体 Ar と同じ Shockley 型のホット・エレクトロン効果を示す。純液体エタンでは200K で $\mu_e = 0.8\text{cm}^2/\text{sec}\cdot\text{V}$ と低く、移動度は高電界でかえって増加する。これは対称性の悪いエタンでは電子は分子振動と結合してポーラロンを形成し、高電界でポーラロン ホッピングの確率がふえるとすると説明できる。以上筆者の興味にそって高電界電導現象のごく一部を述べ、紙数の都合で全部をカバーできなかったことをおわびしておきたい。なおイオン伝導の高電界現象については Vermeer²⁵⁾の論文をあげておこう。

文 献

- 1) M. H. Cohen : *J. Non Crystalline Solids*, **4**, 391 (1970)
- 2) たとえば電気学会 : 誘電体現象論 p.61 (昭 48)
- 3) K. W. Boer : *J. Non Crystalline Solids*, **4**, 583 (1970)
- 4) T. Holstein : *Ann. Phys. (N.Y.)* **8**, 343 (1959)
- 5) S. Glasstone, K. J. Laidler, H. Eyring : *The theory of Rate Process* (1940)
- 6) 電気学会 : 誘電体現象論 p.220~236.
- 7) 松延謙次・有井清益・大石嘉雄 : 電学誌, **90**, 1168 (1970)
- 8) 田中紀勝・大石嘉雄 : 電学誌, **86**, 1131 (1966)
- 9) L. Onsager : *Phys. Rev.*, **54**, 554 (1938)
- 10) R. Hughes : 1971 Annual Report Conf. on Electrical Insulation p.8 (1972)
- 11) G. A. Ausman, Jr. : 1973 Annual Report Conf. on Electrical Insulation
- 12) 電気学会通信教育講座 : 誘電体現象論 p.227 (昭 48)
- 13) A. V. Hippel, *et al.* : *Phys. Rev.*, **91**, 568 (1953)
- 14) K. Hayashi, *et al.* : *J. J. A. P.*, **12**, 754, 1089 (1973)
- 15) E. H. Martin, J. Hirsh : *J. A. P.*, **43**, 1001 (1972)
- 16) W. D. Gill : *J. A. P.*, **43**, 5033 (1972)
- 17) A. R. Adams, W. E. Spear : *J. Phys. Chem. Solids*, **25**, 1113 (1964)
- 18) H. Föhlich : *Proc. Roy. Soc.*, **A188**, 532 (1947)
- 19) L. S. Miller, *et al.* : *Phys. Rev.* **166**, 871 (1968)
- 20) W. Shockley : *B. S. T. J.*, **30**, 990 (1951)
- 21) M. Cohen, J. Lekner : *Phys. Rev.*, **158**, 305 (1967)
- 22) G. Bakale, W. F. Schmidt : *Z. Naturforsch.*, **28a**, 511 (1973)
- 23) W. F. Schmidt : 1973 Annual Report Conf. on Electrical Insulation
- 24) N. F. Mott, R. W. Gurney : *Electronic Processes in Ionic Crystals* (1940)
- 25) J. Vermeer : *Physica*, **20**, 313 (1954)