建築材料としての無機高分子

ケイ酸カルシウム水和物の合成と応用

高橋 輝

Akira Takahashi, 大阪パッキング製造所

1. はじめに

1940年代に無機化合物の分野で、シリコンの出現というすばらしい革新的発明があった。すなわち、ケイ酸塩化合物の骨格となっているシロキサン結合 (Si-O-Si) を主鎖とし、それにメチル基やフェニル基が側鎖となって棒づくりをして、シリコンと呼ばれる有機ケイ素高分子が生み出された。そして、シリコンは第二次大戦中および戦後に急速に発展し、新材料として応用範囲は日を追って拡大してきている。シリコンは明確にポリマーのイメージにつながるものであるが、しかし、粘土鉱物や水ガラスなどのシロキサン結合の鎖からなるものや、あるいは、ポリリン酸骨格の鎖の化合物などは一般に高分子とは呼ばれていなかった。

C. W. Lentz¹⁾ はポルトランドセメントの水和物であるケイ酸カルシウム化合物をトリメチルシリル化することによって、その化合物がシロキサン鎖の骨格構造を有する無機高分子であることを明らかにし、その重合度が 15.8 であることを示した。その他、天然や合成鉱物の無機化合物についても調べ、無機高分子の存在を明らかにした。

無機高分子の定義としては次の三つの分類がなされている²⁾。

- (1) 主鎖骨格と側鎖(棒づくり基)のすべてが無機元素からなるもの
 - (2) 主鎖骨格のみが無機元素で構成し、側鎖には有機基をもっているもの
 - (3) 主鎖骨格に部分的に無機元素が入り、かつ主鎖側鎖ともに有機基をもっているもの
- (2), (3) については多くの研究がなされ、中でもシリコンが代表的なものである。(1) の部類に属する

無機高分子は天然にも合成にも存在する古くて新しい材料として、近年見直されてきた。これら無機高分子は、地球上に存在する元素の含有量を重量で表わしたクラーク数でいえば、46.6%の酸素と27.7%のケイ素を主元素としたものが多く、大きな存在比率を占めている。

これに対し、有機化合物を構成する元素のクラーク数は水素が0.87%、炭素が0.08%であって、地球にとっては貴重な元素である。これらの展望について尾島、永井³⁾が本誌で述べているが、炭素-炭素結合からシロキサン結合への高分子材料の転換を提唱していることは同感とするものである。

著者は永年シロキサン結合からなるケイ酸カルシウム化合物のトバモライトやゾノトライトなどの合成とその応用について研究開発に従事してきた。これらが建築関係にどのような理由で応用されているかを例をあげて紹介する。

2. ケイ酸カルシウム水和物の合成

ケイ酸カルシウム水和物は今までに確認されたもののみでも26種類あり、さらに新しく合成されたり、新鉱物として発見される可能性があり、無機化学の中でも開拓の余地のある分野である。それらのうち、合成可能な化合物と不可能な化合物があるが、その $\text{CaO-SiO}_2\text{-H}_2\text{O}$ 系における生成条件を第1図⁴⁾に示す。

通常、結晶性のケイ酸カルシウム水和物を生成する条件としては、オートクレーブ反応と呼ばれる飽和水蒸気中での加熱反応が必要であり、その生成する合成化合物の種類は主として CaO と SiO_2 モル比と、加熱温度、反応時間に左右される。これら合成される化合物の中で最も工業的に有用な化合物は、シロキサン鎖あるいは層(layer)からなるワラストナイトグループ(wollastonite group)とトバモライトグループ

第1図 ケイ酸カルシウム水和物の生成条件 (光田 武⁵⁾ より)

第2図 ゾノトライト(a)と β -ワラストナイト(b)のSi-O鎖構造 (H.F.W. Taylor⁶⁾ より)

(tobermorite group) であり、それらに関する研究報告は数多くある。

ワラストナイト鎖は第2図に示すように、シロキサン鎖を骨格構造としており、3個のSiO₄四面体をもってその鎖の周期が7.3Åとなり、その側鎖としてCa-O八面体が位置した鎖をいう。このワラストナイト鎖を基本構造とする化合物のうち、水熱反応で生成する化合物の主なものゝゾノトライト (xonotlite), フォシャグイト (foshagite), ヒレンブランドイト (hillenbrandite), 14Åトバモライト, 11.3Åトバモライト, 9.3Åトバモライト, 準結晶性トバモライトのC-S-H (I) や非晶質に近いトバモライトのC-S-H (II) などである。通常CaO/SiO₂モル比 $\approx$ 1として水熱反応するとき、およそつぎのような経過で反

応と結晶化が進行する。

2-1. トバモライトグループ

トバモライトグループは、およそ180°C以下の水熱反応において、 $2 \leq \text{CaO/SiO}_2 \leq 0.83$ のモル比で生成する化合物であり、その構造が11.3Åトバモライトの構造と相似している化合物である点から、それらを総称したグループである。出発原料はCaOおよびSiO₂であるが、ポルトランドセメントの3CaO・SiO₂, 2CaO・SiO₂などでもさしつかえない。一般的に常圧下でCaOとSiO₂を水中で反応せしめたとき、

あるいはポルトランドセメントを水和したときは、結晶化が進んでもはく状または繊維状の準結晶性トバモライトC-S-H (I)で止まるが、これを100°Cから180°Cの間の飽和水蒸気圧下で反応せしめると、板状の結晶性11.3Åトバモライトが生成する。これらの化合物の分類はH.F.W. Taylor⁶⁾のX線回折法による分類法に従うことが通例となっている。

11.3Åトバモライトは三次元的に成長した結晶性化合物であり、C-S-H (I)は二次元的、すなわち(hk0)の反射が主であることからaおよびb軸方向の層平面の成長のみで、c軸方向の積層が十分でない準結晶性化合物であり、C-S-H (II)は1~3本の(hk)の回折線からみてaおよびb軸方向の層平面からなる

第3図 トバモライトの結晶構造と加熱変化 (光田 武⁵⁾ より)

非晶質に近い化合物であることがわかる。

トバモライトの結晶構造はH.D. Megaw⁷⁾によって決定され、その構造の理想的構造を第3図A,Bに示す。トバモライトは一般には5CaO・6SiO₂・5H₂OあるいはCa₄(Si₃O₉H)₂・Ca・4H₂Oで表わされている。その構造はCa-OとSi-Oの連結した層からなり、その層は前述の三個の

* セメント化学では次の略号を使用する。 C: CaO, S: SiO₂
H: H₂O

SiO₄ 四面体とその側鎖 Ca-O からなるワラストナイト鎖を基本構造とし、7.3 Å の周期がある。そして、これらの層が *c* 軸方向に周期 11.3 Å で積層して結晶性トバモライトとなるが、C-S-H (II) や C-S-H (I) はこの層の積層に不整があるものと解釈される。すなわち、積層不整は結晶化に従って消滅してゆくものである。また、C-S-H (I) や C-S-H (II) の構造はこれらの層の相互間の角度が約 60° で交差するものであるといわれている。いずれにしても、これらトバモライトグループは SiO₄ 四面体の連鎖であるシロキサン鎖構造を骨格としていることが特徴である。

C. W. Lentz¹⁾ はトバモライトやポルトランドセメントの水和物をトリメチルシリル化し、得られたトリメチルシリルポリシリケート誘導体から逆にこれらのシロキサン鎖の構造について検討した。この方法を利用し、小松ら^{8),9)} は合成ケイ酸カルシウムのトバモライトゲル、トバモライト、ゾノトライトについて調べ、ケイ酸カルシウムの生成時の水熱反応の段階で、シロキサン鎖の縮合成長反応が順次進行してゆくものと解釈した。また Al を含むトバモライトの場合、その誘導体はシロキサン結合 (-Si-O-Si-) はアルミノキサン結合 (-Al-O-) でブロックされ、

となることが分子量からわかり、Si:Al の原子比が 5~6:1 であることを示し、S. Diamond¹⁰⁾ らの Al-トバモライト合成における Al³⁺ 置換の最大比率とよい一致を示した。また、これらのトリメチルシリル化による有機溶媒可溶揮発成分は一重鎖状構造のポリシリケート (I) 式、不揮発成分は二重鎖状構造のポリシリケート (II) 式で表わされることを示した。

トバモライトゲルは (I) 式と (II) 式のポリマーからなり、結晶性トバモライトは (II) 式の二重鎖状構造のポリシリケート ($n=18$) に近く、Al-トバモライトは (I) 式の ($n=2$) と (II) 式の ($n=5\sim6$) のポリシリケートからなることを示した。これらのことから結晶性トバモライトのシロキサン構造は二重鎖状構造であり、初期反応生成物のゲルは一重鎖状の短い構

造であることを示唆している。

2-2. ワラストナイトグループ

ワラストナイトグループの中で最も合成しやすく、かつまた最も有用な化合物はゾノトライトである。ゾノトライトは CaO/SiO₂ モル比=1 で 150~400°C の飽和水蒸気圧下で水熱反応するとき生成する針状またはラス状の結晶である。分子式は Ca₆Si₆O₁₇(OH)₂ で表わされるが、H. F. W. Taylor ら⁶⁾ は合成ゾノトライトについて実験値から 5CaO·5SiO₂·H₂O を提案している。K. S. Mamedov¹¹⁾ らの天然ゾノトライトの結晶構造解析によれば、(SiO₄) 四面体で 8 員環をつくり、これが連続して連結したいわゆるゾノトライトリボンの骨格構造を形成し、その連鎖の伸長方向が *b* 軸方向となって、その周期が 7.3 Å となっている。この周期はトバモライトの結晶構造の *b*₀ と同じである (第2図)。

このゾノトライトの結晶化の過程において、トバモライトを経過するか、または、反応条件や出発原料によってはトバモライトを経過せずに C-S-H (I) から直接ゾノトライトへ移行する。この反応過程の差は特に原料シリカの反応性に基因するところが大きい。この合成ゾノトライトのトリメチルシリル化の研究で小松^{8),9)} ら、椎原^{2),11)} は、(I) 式の一重鎖状構造のポリシリケートでなく、(II) 式の二重鎖状構造のポリシリケートであり、反応によってシロキサン鎖状構造の縮合が進行して行くことを明らかにした。

3. ケイ酸カルシウム水和物の一般的特性

ケイ酸カルシウム水和物の加熱変化の主なものは、H₂O 分子と SiOH の分解による変化である。11.3 Å トバモライトは示差熱分析において 100~300°C の間で脱水があり、9 Å トバモライトに転化し、さらに 800°C 付近の脱水と 830°C 付近での発熱により、β-ワラストナイト (CaSiO₃) の結晶が生成する。この熱変化は第3図 B, C のトバモライトの構造変化で明らかのように、11.3 Å トバモライトのトバモライト層間の脱水により鎖の充てんが稠密化し、*c* 軸方向の面間隔 *d*₀₀₂ が 11.3 Å から 9.3 Å に移行することがわかった。さらに高温加熱していくと OH イオンの脱水とワラストナイト鎖の再配列により、β-ワラストナイトになる。

一方、ゾノトライトの加熱変化は非常に単純であり、ゾノトライトリボンの二重鎖状構造が切断して、一重鎖状構造のワラストナイト鎖へ移行する変化であり、これは 750~800°C の付近の OH イオン脱水と同時に起こるものである (第2図)。しかし、ゾノトライトの加熱における特徴は、加熱によってワラスト

第1表 各種ケイ酸カルシウム水和物の物性

化 合 物	組成式	主要な加熱 減量温度 (°C)	強度 比強度 = $\frac{\text{強度}}{(\text{かさ比重})^2}$ 圧 縮 曲 げ		安全最 高温度 (°C)	1,000°C の灼熱減 量率 (%)	加熱収縮率 3 hr 加熱 (%)			比表面積 (m ² /g)
							650°C	850°C	1,000°C	
C-S-H (I)	C _{1~1.5} SH _x	20~500	203	28	400	12~16	4.2	崩壊	—	135
11.3 Å トバモライト	C ₅ S ₆ H ₅	100~300	67	27	650	12.33	2.2	2.9	3.4	39
ゾノトライト	C ₆ S ₆ H	680~700	113	71	1,050	3.01	0	0.6	0.6	68
フォシャガイト	C ₄ S ₃ H	650~750	—	—	1,000	4.27	—	—	—	115
トリカルシウム シリケート水和物	C ₃ SH _{1.5}	420~550	68	50	550	10.59				

Butt, et al.¹⁴⁾ より引用

ナイトへ転化しても、結晶の外観において電子顕微鏡下でまったく変化がみられないということである。この反応を H. F. W. Taylor⁶⁾ は研究し、トポタクチック (topotactic) 反応であると述べている。

ケイ酸カルシウム水和物の結晶のみの機械的特性のデータはないが、見掛け比重が1に近い成形体の強度¹⁴⁾や、熱特性、比表面積¹³⁾について第1表に示す。この第1表でわかるように、ゾノトライトは耐熱度が高く、曲げ強度が大であることが特徴であり、また、

C-S-H (I) は圧縮強度が大であるが、耐熱度が低いという欠点がある。

4. ケイ酸カルシウム系建材

完全不燃の建材としてのケイ酸カルシウム系建材 (オートクレーブ製品) の製造法は大別すると四つに分類される。それらの製造法と製品特性および利用の概要を第2表に示す。

これらの各種ケイ酸カルシウム系建材の材料成分の

第2表 ケイ酸カルシウム製品の工程と物性

製品の種類 () 内は密度 [g/cm ³]	原 料	成 形 反 応	物 性 例			主 な 用 途
			密 度 (g/cm ³)	曲げ強度 (kg/cm ²)	安全最 高温度 (°C)	
(1) ケイ酸カルシウム成形板 25mm 厚以上 (0.2~0.5)	ケイソウ土 + 石灰 + 石綿	→膨潤ゲル化→フィルタープレス	0.21	4	650	保温材・耐火被覆材
		→オートクレーブ養生→乾燥 (>170°C)	0.48	37	850	内装壁・パネル芯材
	ケイ砂 + 石灰 + 石綿	→キャスト				
		→オートクレーブ養生→乾燥 (180~200°C)				
ケイ酸カルシウムボード 12mm厚以下 (0.8~1.0)	ケイソウ土 + 石灰 + 石綿	→抄造機	0.7	180	850	天井材・壁
		→オートクレーブ養生→乾燥				
(2) ケイ酸カルシウム成形板 (0.1~0.5)	(結晶スラリー成形法) ケイ酸 + 石灰	→オートクレーブ反応→フィルタ (>190°C)	0.10	4	850	保温材
		→プレス→乾燥	0.20	4	1,050	壁・保温断熱材
			0.50	45	1,050	耐火被覆材
(3) ALC (発泡軽量コンクリート) (0.5~1.0)	ケイ砂 + セメント or 石灰 + Al	→発泡→キャスト	0.5	10	850	壁・断熱材
		補強→オートクレーブ養生 (180°C)	1.0	26	850	
(4) サンドライムブリック (ケイ灰れんが) (1.0~1.6)	ケイ砂 + 石灰	→強圧プレス	1.0	圧縮 75	850	外装壁材
		→オートクレーブ養生 (200~220°C)	1.6	250	850	間仕切り壁

主流はトバモライトグループの C-S-H (I) あるいは結晶性 $11.3 \text{ \AA}$ トバモライトである。トバモライトグループの加熱線収縮率は $100 \sim 300^\circ\text{C}$ の脱水と 850°C 付近の β -ワラストナイトへの移行でもって急激に上昇し、き裂収縮が著しく、原形を保つことがむずかしい。それゆえ $1,000^\circ\text{C}$ 以上の耐火性能を必要とする部材としては厳密に言えば不適當であるが、その断熱性のために表面部のみがき裂崩壊するが内部までは影響しない場合もある。しかし、長時間 $1,000^\circ\text{C}$ 以上の加熱に対して耐えられない。一方、ゾノトライトの加熱収縮率は $1,000^\circ\text{C}$ でもわずか 0.6% であり、ゾノトライトの結晶の微視的観察においても、トボタック反応により結晶自体の変形がみられない特徴を示し、 $1,000^\circ\text{C}$ に十分に耐える材料である。そのため、ゾノトライトを主成分とする成形板は JIS-A 1304 の耐火試験において、 $1,050^\circ\text{C}$ 、3 時間の加熱でもき裂崩壊などはまったく起こらず、強度低下も少なく、耐火材としての耐火性能を十分発揮するものである。なお、ゾノトライトの示差熱分析では 700°C 付近の OH イオン脱水のみで、特に特徴あるピークは存在しない熱変化を示す。

以上の性能を総括すると、ゾノトライト系建材は軽量性、曲げ強度が大、耐火度が高いという特徴を有し、トバモライト系建材は軽量性、圧縮強度が大、耐火度 800°C 以下という特徴を有する。このように特徴を生かした新しい分野への進出が今後の開発の課題としてある。そこで、ケイ酸カルシウム系成形体の超軽量化と高強度化をわれわれ研究陣が挑戦したので、その一端をここに紹介する。

5. 超軽量成形体用ケイ酸カルシウム中空球体

無機化合物からなる中空微小球体として、ガラス、シラス、カーボン、アルミナなどのバルーンマイクロカプセルが知られており、複合材料の開発研究が行なわれている。

この中空微小球体の利点は、樹脂や金属との混合性や成形性がよく、その成形体が軽量で比強度が高い断熱材料とすることができる点である。われわれは上記のゾノトライトの特性を生かした中空微小球体を製造するべく研究した結果、 $3 \sim 20 \mu\text{m}$ 程度の長さを有するゾノトライト結晶を約 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ の直径の球状に凝集させて中空体の球殻の製造に成功した。

久保和彦¹⁰⁾のゾノトライト結晶の凝集二次粒子の生成過程に関する研究によれば、 191°C の水熱条件下で 1 時間にトバモライトの結晶の塊状粒子を形成し、2 時間後にそれが球状化し、4 時間後にゾノトライトの結晶に転化し、しかも球状の周辺部はイガ栗状とな

第 4 図 ゾノトライト中空球体の走査型電子顕微鏡写真

第 3 表 ゾノトライト中空球体の特性例

中空球体の外径 (μm)	10~60
見掛け密度 (g/cm^3)	0.07~0.13
球殻の平均厚さ (μm)	3
空隙率 (平均) (%)	95.5
DOP 吸油量 ($\text{ml}/100 \text{ g}$)	600
真比重 (g/cm^3)	2.48
比表面積 (m^2/g)	52
pH	9.3

ることを示した。その後の研究において、 $1 \sim 5 \mu\text{m}$ の球殻をゾノトライト結晶のからみあいによって形成し、内部は完全に中空であり、殻は通気性のある中空球体の製造法を見いだした。その中空球体の直径は約 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ であり、その外殻部の密度は製造法によってコントロールすることが可能である。これら中空球体の特性例を第 3 表¹⁷⁾に示す。

この中空球体を主成分とする複合系として、ガラス繊維との複合をはじめ、ガラス繊維-アクリル樹脂系、石綿-セッコウ系について検討したが、その中の一例としてガラス繊維との複合例を示す。ガラス繊維 10%、ゾノトライト中空球体 90% の複合成形体では、見掛け比重が $0.1 \text{ g}/\text{cm}^3$ という超軽量化ができ、その曲げ強度は $4.3 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 、 70°C における熱伝導率が $0.039 \text{ kcal}/\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{deg}$ という低い値となり、断熱材料としては新しい発展を遂げることに成功した。また、見掛け比重が $0.48 \text{ g}/\text{cm}^3$ の成形体は曲げ強度が $101.7 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 、熱伝導率が $0.060 \text{ kcal}/\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{deg}$ であり、高強度で軽量な断熱壁用として有望であることがわかった。アクリル樹脂との複合では、樹脂 5%、ガラス繊維 10%、ゾノトライト中空球体 85% としたとき、見掛け比重が $0.61 \text{ g}/\text{cm}^3$ 、曲げ強度 $206.3 \text{ kg}/\text{cm}^2$

という結果を得た。

なお、上記の中空球体-ガラス繊維系の複合体は、『超軽量耐火断熱材に関する研究』で通産省重要技術開発補助金をうけて開発し、「ダイバライト」という商品名で企業化に成功した。

このように、ケイ酸カルシウム結晶の中空球体化とその複合系によって、これまでにないような優れた特性が得られたことから、無機高分子の多機能化ともいえる材料として多方面の活用が期待されると考える。この中空球体の特徴を列記するとつぎのようである。

- 1) 軽い
- 2) 比強度が大きい
- 3) 耐火性、断熱性などの熱特性が優れている
- 4) 吸着能が大きい
- 5) 加工性がよい
- 6) 無公害である

以上の特徴から当面の利用としては、省エネルギー関係では産業機器やプラントの保温断熱、建築用としては保温断熱を兼ねた壁、天井材や耐火被覆材用であり、その他、触媒担体、キャリアー、濾過材、充てん材などへの利用がある。

6. おわりに

以上、無機高分子ともいえるケイ酸カルシウム水和物の代表的なトペモライトとゾノトライトについて簡単に説明し、さらに多機能化をねらった無機中空微小球体の諸特性および複合による特性の相乗効果の可能性について例をあげて述べた。今後、このケイ酸カルシウム中空球体との複合によって、今までにない新材料を生み出すかもしれないという期待もあるので、読者の頭の片隅に入れておいていただければ著者の喜びとするところである。

終りに、これらの一連の研究に終始ご指導いただいた

た故東京大学教授 山口悟郎先生、大阪大学教授 田村英雄先生に、またご援助をいただいた通産省工業技術院大阪工業技術試験所 林 英雄主任研究官に対し、深く感謝の意を表します。さらに、本研究の遂行と発表に際し、指導と許可をいただいた大阪パッキング製造所社長 柿木克己氏、同工場長 久保和彦氏に対し深く感謝の意を表します。

文 献

- 1) C. W. Lentz: Spodium on Structure of Portland Cement Paste and Concrete, Washington, Highway Research Board, Special Report, No. 90, 269 (1966)
- 2) 椎原 庸: 有合協誌, **30**, 846 (1972)
- 3) 尾島 巖, 永井洋一郎: 高分子, **23**, 19 (1974)
- 4) 高橋 輝, 林 英雄: セメント技術年報, **26**, 75 (1972)
- 5) 光田 武: Chemistry and Industry of Calcium Silicates
- 6) H. F. W. Taylor: The Chemistry of Cements, Vol. 1, Chap. 5, Academic Press (1964)
- 7) H. D. Megaw: *Acta Cryst.*, **5**, 477 (1952)
- 8) 小松宏二, 遠山一郎, 川原昭宣, 中村富三: 工化誌, **74**, 160 (1971)
- 9) 小松宏二, 遠山一郎, 川原昭宣, 中村富三, 高橋輝: 大工試季報, **22**, 288 (1971)
- 10) S. Diamond, *et al.*: *Amer. Mineral.*, **51**, 388 (1966)
- 11) K. S. Mamedov, N. V. Belov: *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, **123**, 163 (1958)
- 12) 椎原 庸: 高分子, **24**, 517 (1975)
- 13) 高橋 輝: 工業技術, **14**, No. 3, 39 (1973)
- 14) Y. M. Butt, *et al.*: *Sborn. Trud. Resp. Nauchnoiss led. Inst. Stroitel. Materialov*, No. 17, 66 (1960)
- 15) 久保和彦ら: 窯協誌, **82** [8] 414 (1974)
- 16) 久保和彦, 高木茂栄: 窯協誌, **86** [2] 15 (1978)
- 17) 高橋 輝: 化学工業, **74**, 858 (1977)