リグニンの利用

畠山 兵衛

Hyoe Hatakeyama, 工業技術院 製品科学研究所

1. はじめに

近年、自然科学技術の「進歩への確信」が日本という限定された地域内だけでなく、全地球的規模におけるエネルギー源の枯渇、環境汚染破壊という厳しい現実と直面して揺らぎは始めている。資源エネルギー問題が顕在化する直接の引金になったのは、1973年の中東戦争に端を発した石油危機である。それまで安価に大量生産できるものの代名詞のように考えられていた石油製品が、決して安くはないばかりか、石油保有国の動向いかんではその供給すら安定したものではないことが明らかとなった。しかし、このような問題は人類が化石資源である石油、石炭に依存しはじめた時から内在していたといえる。

上記のような状況に対処するために、未来の炭化水素源として、最近急速に植物資源が注目を集めるようになった。すなわち、植物が光合成により生成する炭化水素、炭水化物あるいはリグニンなどを有効に各種工業原料として利用しようとするものである。例えば、ノーベル賞受賞者の M. Calvin 教授の提唱する石油植物、最近よく耳にするリニューアブル資源、バイオマスなどという言葉も改めて植物資源を見直し、有効に利用できないものかという一連の研究あるいは開発への努力を含むといえよう。

いわゆる植物資源の場合、食糧として昔から利用されているデンプンを除いては、木本性の高等植物から得られるセルロース、ヘミセルロースおよびリグニンが量的にみて最も注目に値する。その理由はこれらが炭化水素原料として、工業化しうる規模において大量に得られるリニューアブル資源であるためである。セルロース、ヘミセルロースおよびリグニンは、樹種によって変動があるが、木材中にそれぞれ 30~50%, 10~20% および 20~30% 存在する。そのうち利用されているのは現在のところセルロースだけであり、ヘミ

Utilization of Lignin.

セルロースやリグニンの有効利用は今後の問題として残されている。

2. リグニンの分布と構造

植物組織中におけるリグニンの発生は、植物の進化の過程と密接に結びついていて、リグニンは維管束を持つシダ類以上の高等植物にのみ特異的に存在する。一般に細胞分裂によってできたばかりの細胞は壁も薄く、ペクチン質などの酸性多糖類に富んでいるが、しだいにセルロースおよび中性のヘミセルロースが形成され、細胞がそれぞれ特有の木部細胞（木繊維、仮導管、導管）などに分化し、二次壁が形成される頃になると一次壁からリグニンの形成が始まる。この現象は一般に木化 (lignification) といわれる。

リグニンの種類は植物の進化とともに変化しており、シダ類や針葉樹のリグニンは主としてコニフェリルアルコール (1) の脱水素重合体であって、グアヤシル基 (2) を主要構成成分とするグアヤシルリグニン (guaiacyl lignin) である。一方、広葉樹を中心とする被子植物のリグニンはコニフェリルアルコールとシナピルアルコール (3) の共重合体からなるグアヤシル・シリングルリグニン (guaiacyl-syringyl lignin) である。被子植物中のイネ科植物のリグニンはコニフェリルアルコール、シナピルアルコールおよび *p*-クマリルアルコール (4) の共重合体グアヤシル・シリングル・*p*-ヒドロキシフェニルリグニン (guaiacyl-syringyl-

畠山兵衛 工業技術院 製品科学研究所 (305 茨城県筑波郡谷田部町東 1) 植物材料課長・農博昭和43年東京大学農学部大学院博士課程修了。44年製科研入所。45~47年スウェーデン王立工科大学留学。51年より現職。専門は木材化学。現在の研究は糖類の固体物性、リグニン関連型化合物の合成と物性。＜趣味＞スキー、テニス

p-hydroxyphenyl lignin) に *p*-クマール酸 (5) がエステル結合していることが知られている。すなわちリグニンは植物のグループによって3大別される。このようなリグニンの構造上の差異は植物グループ間でリグニン生合成経路が異なっているためと考えられている。

3. リグニンの用途

これまでのところリグニンは主としてパルプ製造時における副生物として得られるため、排液処理の立場からは、濃縮して燃料として利用するのが最も得策であるとされていた。しかし、最近では各種の用途が開発され、数年前とは事情がかなり違ってきている。Falkehaug¹⁾によれば、リグニンの用途は次のように分類される。(a) エネルギー源、(b) 紙、ボード類、(c) 分解および化学反応生成物 (例: バニリン、ドーパ、ジメチルスルフィド、ジメチルスルホキシド、フェノール、カテコールおよび各種ベンゼン誘導体)、(d) 溶液系における高分子化学的利用 (例: 分散剤、乳化安定剤、錯塩形成剤、沈殿剤、凝集剤など)、(e) 高分子材料分野における利用、(f) マトリックスあるいはゲルとしての利用、(g) 炭化および熱分解 (例: 活性炭、炭素およびグラファイト)、(h) 土壌安定剤および肥料などである。

ここでは紙面が限られているので、リグニンの代表

第1表 わが国におけるリグニン製品用途別需要量 (1977)²⁾

用 途	主効果	需 要 量 (固形分t/年)
コンクリート減水剤	分散性	49,000
粉砕造粒剤	粘結性	26,000
肥料造粒剤, 土壌改良剤	粘結・ キレート性	7,000
窯業用粘結剤, 分散剤	粘結・分散性	4,000
農薬分散, 造粒剤	粘結・分散性	3,000
豆練炭, 活性炭, カーボンブラック造粒剤	粘結性	2,000
染料, 顔料, インキ分散剤	分散性	2,000
泥水調整剤	分散性	2,000
セッコウボード用添加剤	分散性	1,000
鋳物砂用添加剤	粘結性	1,000
その他	—	8,000
計		105,000

的利用法および有機化学の立場から考察してのリグニンの応用や実用の可能性について、いくつかの例について述べる。

3-1. 未加工あるいは半加工のリグニン製品

パルプ排液から得られるリグニンになるべく手を加えないで、リグニンの特質をそのまま生かした製品であって、サルファイト蒸解排液から得られるリグノスルホン酸塩とクラフト蒸解排液から得られるクラフトリグニンとではその用途が若干異なる。

サルファイト蒸解排液から得られるリグニン製品と

しては、土壌安定剤、セメント粉碎助剤、コンクリート減水剤、泥水調整剤、肥料用バインダー、土質改良剤、農業バインダーなどがあり、その代表例と需要量を第1表に示す。

クラフトリグニンの場合には、フェノール系樹脂やゴムなどへの添加剤として利用されている。しかし、クラフトリグニンを熱硬化性樹脂にフェノールの代替として添加する時には、粘度あるいは硬化速度への影響のため、量的制限がある。詳細についてはすでにいくつかの報告があるので、それらを参照されたい^{1)~5)}。

また、クラフトリグニンをゴムの増強剤として使用する際には、尿素-ホルムアルデヒド樹脂あるいはフェノールホルムアルデヒド樹脂と共重合させた後、アルカリ溶液からゴムと共沈させて使用する例が多く、特許も数多く出されている^{6)~8)}。

3.2. リグニンから得られるファインケミカル

リグニンをファインケミカルに転換する方法のうち、工業化に最も成功しているのはバニリン(6)の製造である。原料としては針葉樹材のサルファイト蒸解排液から得られるリグノスルホン酸が用いられる。バニリンはこれをアルカリ性下に酸化することによって得られ、収率は製造条件によって数%から十数%まで変化する。現在、世界で年間約5,300tのバニリンがリグニンを原料として製造されているが、供給が需要に追いつかないといわれる。

バニリン誘導体としては香料として用いられるエチルバニリンの他に、医薬用としてメチルドーパ⁹⁾(血管拡張剤)、ドーパ¹⁰⁾(パーキンソン氏病薬)および医薬品中間体として、7~9などのグアヤシル誘導体や10~15などのベラトルム誘導体がBorregaad社から出されている。

広葉樹リグノスルホン酸の酸化分解によってシリンガアルデヒド(16)が得られる。この物質は、例えば次のような医薬品の医薬中間原料として用いられている。すなわち、(a)血管拡張剤(ヘキソベンジン)(17)、(b)鎮咳タン剤(トリメトキノール)(18)、(c)化学療法剤(トリメトプリム)(19)、(d)催眠鎮静・降圧利尿剤(トリメトベンザミド)(20)などである。

また上記のバニリンやシリンガアルデヒドの他にイネ科植物のリグニンから得られる4-ヒドロキシベンズアルデヒドは一連の液晶性物質の出発原料となる。これらのうち、4-ヒドロキシベンズアルデヒドから誘導される4-*n*-アルコキシ安息香酸(21)は液晶性の物質として有名であり、多くの報告がある^{11)~16)}。

筆者の研究室でアルキル鎖の鎖長を変えて、グアヤシル系の4-*n*-アルコキシ-3-メトキシ安息香酸(22)およびシリンギル系の4-*n*-アルコキシ-3,5-ジメトキ

DL: ジオキサンリグニン, TL: チオリグニン, PHS: ポリ(4-ヒドロキシスチレン), PAS: ポリ(4-アセトキシスチレン), PHMS: ポリ(4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレン), PAMS: ポリ(4-アセトキシ-3-メトキシスチレン), PSt: ポリスチレン

第1図 ガラス転移温度(T_g)に及ぼす化学構造と分子量の影響

シ安息香酸(23)を合成し、その性質を調べたところ、芳香核の3-位あるいは3,5-位へのメトキシル基の導入によりその熱的性質が通常の4-*n*-アルコキシ安息香酸とは著しく異なることが見いだされた。すなわち、等方性液体への転移温度が分子長、および分子幅によって、どのように変化するかを測定したところ、転移温度に対しては分子幅の影響が大で、リグニンの特徴の一つである芳香核についてのメトキシル基の影響を無視できないことが明らかとなった¹⁷⁾。これは将来リグニンを液晶性物質の原料とする場合のメリットあるいはデメリットの原因となると考えられ興味深い。

3.3. リグニンから得られる合成高分子

リグニンから得られる4-ヒドロキシベンズアルデヒド、バニリン、シリンガアルデヒドなどのフェノール誘導体を原料として、容易にポリエステル、ポリエーテル、ポリビニルなどの合成高分子が得られる。これらのうちでも、バニリンを原料とするポリエステルは、下式のようなスキームで合成され、物理的性質

も優れたものとして知られているけれども、開発時期が1950年代であったため、急速に発展した石油化学製品に比べて、経済的に引き合わず実用化されなかった。しかし、石油危機以後の慢性的石油不足と価格の高騰に伴い、このようなリグノケミカルからの繊維製品も将来重要なものとなろう。

第2図 リグニン関連型スチレン誘導体の微生物分解過程

ポリエーテルとしては poly(oxy-1,4-phenylene-carbonyl-methylene) (24) や poly(oxy-2-methoxy-1,4-phenylenecarbonylmethylene) (25) がすでに合成されている¹⁸⁾。そのガラス転移温度 (T_g) も同じ分子量を有する他のポリマーに比して高く、熱的によい性質を示す¹⁸⁾。しかし、高重合度のものを得るのが現時点では困難であり、検討を要する。

ポリビニルタイプとしてはスチレン誘導体の形をし

たものがあり、モノマーの合成は実験室的にはシンナミック酸誘導体 (26) の脱炭酸によって行なうのが比較的容易である¹⁹⁾。ポリ(4-ヒドロキシスチレン) (27)、ポリ(4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレン) (28)、ポリ(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシスチレン) (29) およびそれらのアセテートについて物理的性質を調べると、4-位のフェノール性水酸基と3-位のメトキシル基の影響が大である。例えば、第1図に示すように同じ分子量においてポリスチレンよりは一般に高い T_g を示す。ここでフェノール性水酸基は、水素結合の形成により T_g を引き上げる方向に作用し、メトキシル基は逆に引き下げる方向に作用していることが明らかにされている^{20), 21)}。なお、このようなリグニンを原料として得られるスチレン誘導体は第2図に示すような過程を経て、土壤中の微生物により資化されるため¹⁹⁾、公害対策上の観点からも興味がある。

4. おわりに

以上に述べたように、リグニンの利用に関する基礎

(870 頁へ続く)

★コラム

リグニン利用の技術的問題点

1853年に英国の Watt と Burgess がソーダパルプ製造法、1866年米国の Tilghman が亜硫酸パルプの製法特許をとって以来、これらの薬液で木材を蒸解するパルプ製造法は、工業化されて以後すでに100年にわたり、リグニンを副成し続けてきた。この間、生産されたパルプの約半分の重量のリグニンが廃液として河川を汚染し、一部は熱エネルギーとして活用されたが大気を汚してきた。

この100年間、世界中の学者や技術者が、リグニンの有効利用法を研究し、数えきれないほどの特許や研究が発表されてきた。何度か高額の特許料がかけられたこともある。にもかかわらず不幸にしていまだリグニンを資源化できた技術はないといっても過言ではない。ちょうどこの時代、石炭・石油・水力発電のエネルギーは安く、地下の資源は無尽蔵と考えられていた。有機化学工業は石炭から始まり石油に変わったとはいえ、安い資源から得られる炭化水素の上に組み立てられてきた。リ

グニンはメトキシフェノール基という特徴のあるグループを持ち、酸素が多く構造が複雑で一定せず扱い難い。しかも、現在の主流である KP も SP も、チオール基からスルホン酸基かいずれかの硫黄を含むリグニンを副成しているのである。さらに原木・薬液・蒸解条件・後処理条件により、廃液中のリグニンの構造・組成・物性は大きく変化するという問題点をかかえている。

原油の値上がりにより、リグニンは低カロリーながら排煙脱硫装置を完備するか、 SO_2 総量規制がなければ、燃料にするのが得策という情なさが日本の現状である。

現在、リグニンはその粘結性を利用して農薬・肥料などの造粒用や、豆炭練炭・鋳型などの粘結用と、また、その分散性キレート性を利用してコンクリート減水剤・顔料分散剤・泥水調整剤などに使用されている。最近、リグニンスルホン酸塩にさらにスルホン酸基を多くつけ分子量を下げた安価な界面活性を持つ溶液を廃油田に充

入し残存原油を取り出す研究がされており、成功すれば巨大量が使用されるであろう。

リグニンを分解して低分子量の化合物を得るのは、バニリンの製造など若干利用されているが、ファインケミカル分野で消費できるリグニン量は、今後ともその発生量に比し少ないものであろう。リグニンを利用した合成樹脂が若干市販されているが、色・においなどの点で問題がある。リグニンを原料として得られる低分子化合物より無色で汎用の合成樹脂・合成繊維が得られてはじめて量的にも大量消費され、「資源」と呼ばれるようになるだろう。

現在、固型分 40~50% の濃縮パルプ廃液が、カロリー計算より C 重油価格の 20% 程度であるが、石油燃料事情がタイトになった場合や、リグニンの大量消費用途が開発された場合は値上がりも予想される。含有リグニン換算で必ずしも安い資源ではなくなる可能性もあり、工業化には細心の注意が肝要である。

坂田元記 (坂田技術研究所・所長 (代表取締役), 専門=高分子化学)

後者はどうしても織度むらが管理できないためと考えられる。練減率が中国糸の方が少ないのは、一つには品種にあり、わが国のように繭糸量の多い繭はセリシンの占める量も多くなるため⁷⁾、精練により流亡する割合も多い。もう一つは、乾繭・煮繭などの繰糸に至る工程管理が不適当なためと思われる。

5. お わ り に

編集委員から蚕が糸を吐く量は昔に比べ相当進歩したと思うので、この点に焦点を当てて物性との関係を書くようにとの要望により、明治以降わが国における蚕品種の改良に伴う繭質および生糸品質の推移を考察した。

しかし、もう一つの面は絹のもつ物理的あるいは化学的特徴を応用しシルキーな繊維をつくるため伝統的な生物資源である蚕に学ぶという見方である。事実、繊維の歴史はいかにして絹に類似した繊維をつくりだすかに終始していると言っても過言ではない。シャルドンネの人造絹糸、ナイロン、キアナあるいは最近の絹類似繊維にしても同様である。これについてもふれたいところだが、紙面の都合上割愛する。

文 献

- 1) 安村作郎：系統生物，4，26 (1979)
- 2) 平林 潔，荒井三雄，小林玉枝，佐藤幸夫：日蚕雑，46，1 (1977)
- 3) 平林 潔，門脇 亘，安村作郎：未発表
- 4) 埼玉県繊維工業試験場：日本繊維新聞，53年8月9日，10日，14日
- 5) 平林 潔，高田晋介，荒井三雄：製糸絹研究発表会集録，28，127 (1978)
- 6) 吉武成美：蚕糸科学の技術，17，28 (1978)
- 7) 中川義和，佐竹精太郎：日蚕雑，31，341 (1962)

*

(858 頁より続く)

的研究は多くの研究者の努力により，すでにかんがりの段階にまで達していると考えられる。したがってリグニンの利用はむしろ経済的にみて，実用化あるいは工業化の価値があるかどうかということにしばられてこよう。リグニンという貴重なリニューアブル資源が有効に使われることもなく，大部分燃料として消費されている現状はいずれ改善されなくてはなるまい。

文 献

- 1) I. Falkehag : *Appl. Polym. Symp.*, 28, 248 (1975)
- 2) 山田雅稔，岡部次郎，秦 邦男：リグニンの化学 (中野準三編)，ユニ広報 (1979) p. 359
- 3) 中野準三，戴 清華：接着，8，818 (1964)
- 4) Westvaco Co. : Polychemicals Div. Technical Bull., No. 300
- 5) 半井勇三，小野昌孝：木材工業，24，84 (1969)
- 6) C. S. Mills : 西独特許 1145352 (1963)
- 7) Westvaco Co. : 英国特許 933685 (1963)
- 8) Westvaco Co. : 英国特許 984699 (1964)
- 9) Merck & Co. : 米国特許 3344023 (1967)
- 10) *Chem. Eng. News*, Jan. 26, 44 (1970)
- 11) G. W. Gray, P. A. Winsor : *Liquid Crystals & Plastic Crystals*, Ellis Horwood (1974)
- 12) A. J. Herbert : *Trans. Faraday Soc.*, 63, 555 (1967)
- 13) 畠山兵衛，吉田博久，畠山立子：製科研報告，No. 74, 31 (1974)
- 14) M. Ikeda, T. Hatakeyama : *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 33, 201 (1976)
- 15) M. Ikeda, T. Hatakeyama : *ibid.*, 39, 109 (1977)
- 16) T. Hatakeyama, M. Ikeda : *ibid.*, 45, 275 (1978)
- 17) K. Iio, H. Hatakeyama : ACS/CSJ Chemical Congress, Honolulu, (Apr. 1979)
- 18) S. Hirose, T. Hatakeyama, H. Hatakeyama : *Cellulose Chem. Technol.*, 12, 713 (1978)
- 19) H. Hatakeyama, E. Hayashi, T. Haraguchi : *Polymer*, 18, 759 (1977)
- 20) T. Hatakeyama, K. Nakamura, H. Hatakeyama : *ibid.*, 19, 593 (1978)
- 21) K. Nakamura, T. Hatakeyama, H. Hatakeyama : *Polymer Science*, 投稿中