断熱材

既設住宅の断熱化：
発泡体の注入工法

福田 信弘

Nobuhiro Fukuda, 三井東圧化学 中央研究所

わが国は亜寒帯から亜熱帯にまでおよぶ南北に細長い国である。生活様式、とりわけ住宅の様式は北と南とでは大いに異なっている。寒冷地では冬の寒さを、温暖な地方では夏のむし暑さを、いかにしのぐかということに主眼がおかれて住宅が建設されている。生活水準の向上に伴い暖冷房設備を備えた住宅が全国的に増加して、住宅への断熱材の使用が脚光を浴びてきた。そのうえ民生用エネルギーの節約の一環として政府も住宅への断熱材の使用を勧めている。これを受けて断熱材や断熱工法の開発が花盛りとなってきた。

住宅を新築するときは、いろいろな種類の断熱材を使うことができる。ところが既設の住宅に利用できる断熱材や断熱工法はその数が極端に限られてくる。断熱性をもっとも要求される住宅の部位は（外）壁であり以下天井（屋根）、窓、床の順である。しかし、在来の工法では既設の壁の断熱化は困難であり多額の資金と工期が必要であったが、ここに既設の壁の断熱化に適した新しい工法が開発されたので紹介する。

この工法は発泡尿素樹脂（ユリアフォーム）を断熱材として用いるものであり、在来の工法の如く既設の壁をとり壊して断熱材を配設したり、断熱材を配設するための新しい壁を設けたりしないでよいものである。ユリアフォームは発泡性の硬化液に空気を吹き込んで発泡させた後、尿素-ホルムアルデヒド初期縮合物を混合し硬化させた、尿素樹脂から成る微細気泡集成体である。ユリアフォームは含有する水分を徐々に放出して乾燥する。乾燥後は密度 $9\sim 12\text{ kg/m}^3$ 、熱伝導率 $0.041\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 、自己消火性などの断熱材としてすぐれた性能を示す。ユリアフォームが充てんされている壁の熱貫流率は約 100 mm の壁空間を有する大壁で $0.35\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ である。工法の概略は（１）間柱

と間柱の間に数カ所、十数mmの注入孔が外壁の内側からあけられ、（２）ユリアフォームが壁空間に注入され、（３）注入孔が埋めもどされる、というものである。この工法によると既設の壁の断熱化が住まったままで行なわれ、建坪 100 m^2 ほどの住宅であれば断熱工事は $1\sim 2$ 日で完了し、エネルギー節約住宅に生まれかわる。

住宅の断熱化とエネルギー節約との関係は、住宅のエネルギー消費状況で変化する。エネルギー消費状況を調査検討して適材適所の断熱材の使用を工夫しなければならない。エネルギー多消費住宅に断熱材を配するとき大きいエネルギーの節約効果が期待される。一般的に寒冷地の住宅では冬季に多量の暖房用エネルギーを使用するので断熱化の結果がエネルギーの節約につながる。ルームクーラーを使用する住宅も、同様に、エネルギーが節約されるであろう。希薄な自然エネルギー（太陽、風力など）を積極的に利用する住宅が今後増えるであろうが、この住宅では集めたエネルギーをほんの少しでも逃がさないために、外界と熱的にシャ断されねばならないので、断熱材が必ず使用される。わが国にも以前から、省エネルギー住宅があった。ワラぶきやカヤぶきの住宅がそれである。この住宅は屋根が断熱層である温暖地の住宅で、夏は天然の涼風で涼をとり、冬は暖房機を囲んで暖をとる。それでエネルギーをほとんど消費しない。いま、ワラやカヤのかわりに屋根や天井に断熱材を配設するとこの型の省エネルギー住宅ができる。

（開発研究部・主任研究員、専門＝材料の用途開発および市場開発）

カット＝「文春デラックス」より