畳は他の床材に比べて、吸湿能力がすぐれており、図の⑤曲線が示すように、20℃の室温下、相対湿度60%で養生した畳を80%の高湿ふんい気にさらした場合、準平衡的な吸湿量が[藁草表/藁床(わらどこ)系の伝統的畳の場合]5日間で2.0 kg H₂O/m²のレベルに達している。ちなみにこれは8畳の中京間では26.0 kg H₂O/m²の吸湿量に相当する。この部屋の天井高2.4 m換気サイクル毎時1回と想定し、RH 80%の外気に対し、室内をRH 60%に保たせるには約6.0 kg・H₂O/日の吸湿速度を要することになる。図の⑤曲線の伝統畳の第1日の吸湿速度は、ほぼこれに見合っている。

ただこの場合、吸湿の主役は畳の床(とこ)であって、畳表はむしろバリアーとなっていることが、この図の各曲線の比較から読みとれる。その中でも親水性の天然藁草表が、まだ一番ましな方ではあるが。

さらに、この図は除湿の主役たる畳床(とこ)については伝統的藁床(わらどこ)が、こと吸湿能力に関する限り、最もすぐれていることを示し、プラスチック材とか合板ではほとんど役立っていない。せっかく軽量化と衛生的をねらって開発されてきたプラスチック・合板複合の近代畳床(とこ)も吸湿性の面では、改悪を図ってきたという結果になっている。

したがって、今のところ畳床(とこ)は伝統的藁床(とこ)に任ずとして、せめて畳表だけでも天然藁草なみにと意図して、当社の応用研究所が田中化学研究所と共同開発して、昭和45年夏から試販したのが、ゴーセロン TY であった。この合成藁草は親水性のポリアルとポリプロピレンを組合せて細いロッド状に発泡成形したもので、吸湿性をはじめとし耐摩耗性、耐日焼性などにすぐれていた。ただし、永持ちしすぎ

除湿

“自然流” 爽快の住いとは

大前 磊

Tsutomu Ohmaye, 日本合成化学工業

て汚れが目立つなど、商品としてのデメリットもあったが、畳業界の複雑な流通機構のバリアーを乗り越えるほどの積極的なセールスポイントがつかめず、残念ながら、その後の市場展開は中断ということになっている。

ところで除湿のプロセスは吸湿だけでなく、透湿が伴って成り立っていることはいままでもない。

透湿ということになると、吸蔵水分を5cm厚さの畳の全層を透過させて畳の裏から放湿させるのであるから、当然ながら畳の下の方の床の構造が重要となってくる。床(ゆか)下の風通しがよく湿気がこもらない構造ということになると何ととってもかの高床(ゆか)式建築がうってつけとなる。これは周知の如く畳とは違って日本列島だけでなく、世界各地の多湿のモンスーン地帯や湖沼地帯に発達してきた、人類祖先の多年にわたる経験的知恵の遺産である。それほどでなくても、現行建築基準法の定める、地面より45 cm以上離れた床であって、床(ゆか)下の通気孔がたっぷり取ってあり、床(ゆか)板にも適当な隙間を与えておけば必要な透湿は期待できよう。

以上要するに表題の“自然流”除湿による爽快な住いとは、吸湿能力の高い畳床(とこ)を選んで敷き込み、加うるにこの畳を常に乾燥状態に保つための床(ゆか)構造と、風通しのよい住宅環境に尽きよう。しかも、この場合親水性高分子は役立つが、こと除湿に関しては疎水性の汎用高分子の出番はないようである。

(図は建設省建築研究所 藤井・今泉・岡・江口：建築材料、1968年・3月号 p.13 より引用)

(開発室・参与、専門＝高分子単量体合成、触媒化学、プロセス工学)