サングラス

上野 カ

Tsutomu Ueno, 工業技術院 大阪工業技術試験所

めがねは眼の光学的異常の矯正用、有害光線あるいはごみ、ほこりから眼を守る保護用として使われたほか、一昔前にはダテメガネと呼ばれて、ファッションアクセサリーとして効能を発揮した例もある。最近のサングラスも、雪、高山、海岸、水面、空、その他一般屋外における強烈な太陽光線に対する眼の保健用、または眼疾用 (JISB 9905) のほか、アクセサリーとして、个性的なおしゃれの一要素に使われることが多くなった。したがって、服装にマッチしたもの (ファッショングラス) を志向するようになり、欧米諸国の流行がいちばやく浸透してくる。その状況は以下のような新聞記事からも推察できる。「ファッショングラスの今年の流行は、デパート筋の話によると、ディオール、サンローランなどデザイナーブランドのものが人気。形はおむすび型、なすび型の変形が主流で、レンズとわくが同色なのが今年の特徴。色も茶色、スモークとしぶくなった」(朝日新聞 4月17日号)。

このようなサングラスを構成する材料の傾向をみてみよう。

めがねレンズと言えば昔からガラスが用いられ、サングラスには、比較的薄い (1.5 mm) ガラス板からレンズの形に切り出したものを、所定の曲面に曲げ加工し、耐衝撃性を高めるために強化処理を施す。色ガラス板を用いるとそのままで製品となるが、無色の板の場合は、片面に真空蒸着で膜をつけ、着色やその濃度こう配をつけることが行なわれる。やや厚め (2.5 mm) の板を用いる場合は、曲げ加工後、曲面の研磨仕上げを行ない、以下薄板の場合と同様な工程で製品とする。

微細なハロゲン化銀の結晶を析出させ、短波長光を受けたときだけ着色する透過率可変ガラスの場合は、

溶融ガラスをレンズ状にプレス成形し、研磨仕上げで製品とする。着・消色時間の短縮、着色濃度の向上なども図られている。

プラスチックレンズは、ガラスに比べて軽く、耐衝撃性に優れ、色の種類が多い特長があり、使用量も著しく増加している。素材には CR-39 と呼ばれるカーボネート樹脂系、NK 8 や DC-50 と呼ばれるアクリル樹脂系のものが用いられる。

前者は、一定の曲面に研磨したガラスをモールド型とし、これにモノマーを注入し、温度をかけて重合し成形される。分散染料で簡単に染色でき、硬度は各種樹脂中では極めて高い。

アクリル樹脂系は、ポリマーの射出法で成形できる。しかし、比較的短時間に光学的に均質な平衡状態で所定の形に成形することに困難が多い。表面硬度を向上させるために、アクリル系、シリコン系の硬膜処理、コバルト60照射を利用する方法、酸化ケイ素の低温スパッタリングなどが行なわれ、硬度も向上した。その他、防曇性、帯電防止、反射防止などの機能性コーティングも実用化されている。

デザイン上で重要なわくにおいても、従来からのメタル製のほかに、プラスチック製が多くなってきた。セルロイドは過去のものと思われがちであるが、各種プラスチックの出現により、かえってそのよさが再認識されている。バネ弾性、色や柄の多様性、加工性のよさなどの特長があり、燃えやすさもアセテートで解決している。エポキシ樹脂製のものもあり、メタルにないよさが評価されている。

今後、服装の多様化とともに、サングラスもプラスチックの応用で、ますます多様化すると考えられる。

(第4部長、専門=窯業工学)