高分子溶液物性の温度・濃度関係

尾山外茂男・塩川浩三

Tomo-o Oyama・Kohzoh Shiokawa, 九州大学工学部

日本語ではまだ教科書に書かれていない高分子溶液物性論の新しい考え方について、化学系修士課程の程度で述べる。したがって個々の文献はあげなかった。

1. 相 関

液体のような無定形凝集相の構造の特徴は、密度が巨視的には一定だが、結晶とは異なって微視的には時々刻々、場所場所で平均値（巨視値）からゆらいでいることである。また、一方、気体とも異なって、このゆらぎがかなり離れた2点間でも全く無関係ではないということである。このような構造を表現するのに統計学で用いられる相関係数にならって、2点 $\mathbf{r}$ と $\mathbf{r}'$ の密度 n の相関を（太文字はベクトル量を表わす）

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \equiv \langle \{n(\mathbf{r}) - \langle n(\mathbf{r}) \rangle\} \cdot \{n(\mathbf{r}') - \langle n(\mathbf{r}') \rangle\} \rangle \quad (1)$$

で定義する（ $\langle \cdots \rangle$ は平均を意味する）。これを密度-密度相関関数という。液体のように一様なら $\langle n(\mathbf{r}) \rangle = \langle n(\mathbf{r}') \rangle = \bar{n}$ （巨視的密度）。また、 G は $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = r$ の関数で

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}') \rangle - \bar{n}^2 = \bar{n}^2 g(r) - \bar{n}^2 = \bar{n}^2 h(r) \quad (2)$$

と書ける。 $\langle n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}') \rangle = \bar{n}^2 g(r)$ は2体分布関数、 $g(r)$ は動径分布関数、 $h(r) = g(r) - 1$ は分子対相関関数と呼ばれる。 $\bar{n}g(r)$ [以下 $g^*(r)$] は点 $\mathbf{r}$ 一つの分子を置いた時の点 $\mathbf{r}'$ における密度の平均であり、これを対相関関数とすることがある（de Gennes

の著書）。 $g(r)$ から状態方程式など諸物性が導かれ、また、 $g(r)$ のフーリエ変換は回折パターンを与える。 $g(r)$ の決定が液体論の基本課題である。

$g(r)$ は実排除体積内では0、また十分遠くでは1である。相関が有効な範囲の広がりを相関距離という。

2. ベクトル 鎖

2-1. 鎖に沿った状態の相関

1次元鎖上でA、B二つの状態を取る先験確率は等しいとする。しかし、最近傍がAAまたはBBと連なる確率 p と、ABまたはBAと連なる確率 q は等しくないものとする（2次近傍以遠は相互作用はないものとする）。この時、例えば、まずAを指定すると二つ隣がAである確率は、AAAが p^2 、ABAが q^2 で $(p^2 + q^2)$ となる。 $p = 3/4$ 、 $q = 1/4$ とすると $5/8$ であり、Aの平均濃度 $1/2$ からはずれている。すなわち、鎖は完全に無秩序ではなく、Aの最近傍にAがきやすい場合は、Aの近く（最近傍ではない）にはAが、Bの近くにはBが偏在している（局所秩序があるという）。このように、相互作用は最近接だけでも、相関はより遠くまで及ぶ。

初めの位置にAを指定した時、 N 番目の位置がAである確率は

$$\{P_A(N)\}_{P_A(0)=1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(p-q)^N \quad (3)$$

である。したがって

$$h(N) = (p-q)^N = e^{-N/N^*} \quad (N^* \equiv -1/\ln(p-q)) \quad (4)$$

Temperature and Concentration Dependences of the Properties of Polymer Solutions

尾山外茂男 九州大学工学部応用理学教室 (812 福岡市東区箱崎 6-10-1) 教授・理博 (写真右)

昭和21年大阪帝国大学理学部化学科卒。36年より現職。現在の専門は高分子物理化学。

塩川浩三 (同上) 助手 (写真左)

昭和40年九州大学工学部応用化学科卒。53年より現職。現在の専門は高分子溶液物性。

が鎖に沿った距離 N についての状態の相関を表わしている。 $h(N)$ と N の関係を図 1 に示す。実際の高分子鎖はもっと複雑であるが、状態のつながり方を指定する遷移行列が有限次数で指定できる限り、 N が十分大きければ $h(N)$ は常に式 (4) 第 3 辺の形に書くことができる。

$N=N^*$ は相関が e^{-1} となり、ほぼ消える N の値であるが、別の見方をすると、図 1 に示すように $N: 0 \sim N^*$ は相関がほぼ N に比例して減少する相関領域、 $N > N^*$ は相関が N に無関係に 0 である無相関領域と大ざっぱに分類することができる。そして、 $N=N^*$ で両領域が交差 (cross-over) しているという。

このように連続的に変化している物理量を、大局的 (global) に特徴の異なる領域に分けることによって、物理像を明確にしようというのが 1970 年以後の de Gennes らに始まる新しい考え方である。遷移行列はミクロな分子の個性を表現しており、化学的にはこれを決定することが重要問題である。この問題の成果は Flory の第二の著書に集大成されている。一方、物理的立場では個性によらない通則を発見することが重要であり、この際、大局的立場は有効である。

2.2. 末端間距離 (普遍性)

さて g を N^* より大きい値とすれば、重合度 N のベクトル鎖は重合度 $N' \equiv N/g$ の無相関鎖 (ガウス鎖) として取扱えるから、その末端間距離の自乗平均 $\langle R^2 \rangle_0$ は g 部分鎖 (セグメント) のそれを $\langle L_g^2 \rangle \equiv b'^2$ として

$$\langle R^2 \rangle_0 = b'^2 N' = b'^2 N \quad \left(b'^2 \equiv \frac{\langle L_g^2 \rangle}{g} \right) \quad (5)$$

と書くことができる。 g は N^* 以上の任意の値であり、それが緩和の単位など特定の意味付けがない限り、物理的に意味のある量ではない。しかし、 $\langle R^2 \rangle_0$ 、 b^* は、 g の選び方に無関係に一定であり、分子の個性を反映している。そこで式 (5) を

$$\langle R_{b^*}^2 \rangle_0 = \frac{\langle R^2 \rangle_0}{b'^2} = N^{1.0} \quad (6)$$

と書くと、 $\langle R_{b^*}^2 \rangle_0$ (無次元量) は分子個性を含まない。 $\langle R_{b^*}^2 \rangle_0$ は長さの単位を b^* に変更 (スケール変換) した時の計量数である。そして N の指数 1.0 も分子個性を含んでいない。

このようにスケールを変換することによって個性によらない普遍性 (universality) を見いだす理論的手法を一般にスケーリングといっている。臨界値でスケールした還元量による気・液平衡の相応状態の法則はその一例であり、スケーリングは臨界現象論で大きな役割を果たした。後章で示すように、臨界系と高分子

図 1 鎖に沿った状態の相関

系の対応が高分子溶液論に新しい発展をもたらすこととなる。

なお、比例定数を問題とせず、指数関係だけを表わす時

$$\langle R^2 \rangle_0 \sim N^{1.0}$$

のように $\sim$ を用いる。また、数係数を無視した時は $\cong$ で表わす。

2.3. ガウス鎖の密度相関

ガウス鎖上の i 番目と j 番目のセグメント ($|i-j| = x$) がベクトル r ($|r|=r$) の両端にある分布関数は

$$W_0(x, r) \cong x^{-3/2} \exp\left(-\frac{3r^2}{2b^2x}\right) \quad (7)$$

である。一つのセグメントを原点に置いた時の点 r における数密度 $g_0^*(r)$ は W_0 を $x(0 \sim \infty)$ について積分して

$$g_0^*(r) \cong \frac{1}{b'^2 r} \quad (8)$$

となる。この式は Edwards (1965) によって初めて定式化された。

式 (8) は、また重合度 x の部分ガウス鎖について $g^*(r)$ の定義から

$$\int_0^\infty g_0^*(r) dr = x \quad (9)$$

であるが、部分鎖は大局的に見て $r^2 \cong b'^2 x$ の球内に存在すると考えて、式 (9) を

$$\int_0^r g_0^*(r) 4\pi r^2 dr \cong \frac{r^2}{b'^2} \quad (10)$$

と近似して、両辺を r で微分することによっても容易に導くことができる。この導き方は全鎖の広がり R_0 に近いところでは使えないが、 $r \ll R_0$ では妥当であろう。また、分布関数 W がわからない時には有効な方法である。

式 (8) の与える数密度は、ガウス鎖の平均密度 $\bar{n}_0 = N / \langle R^2 \rangle_0^{3/2} \sim N^{-1/2}$ に比べて、鎖内では常に大き

い、鎖領域の端、 $r \sim \langle R^2 \rangle_0^{1/2}$ 付近でようやく $\bar{n}_0$ 程度になるにすぎない。このことはガウス鎖は全域で強い相関があることを意味する。 $\langle R^2 \rangle_0^{1/2}$ 領域内は濃い所と薄い所とにむらになっており、とても均一密度の球などとはみなせない。これがつながっていることの反映である。

3. 排除体積効果 ($C \rightarrow 0$)

3-1. 摂動平均場理論

排除体積効果をベクトル鎖からの摂動として McMillan-Mayer の方法で取り扱う。セグメント重合度 N' の分子鎖の末端間距離 R に関する分布関数 $W(N, R)$ は

$$\left. \begin{aligned} W(N, R) &= W_0(N, R) P(N, R, \beta_i) \\ W_0(N, R) &\cong R^2 N^{-3/2} \exp - (R^2/b^2 N) \\ P(N, R, \beta_i) &\cong \exp - (\sum \beta_i Z_i) \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

と書ける (ここで 1 程度の数係数は定数の中に繰り込み、また、簡単のため以後 N', b' は N, b と書くことにする)。 $W_0(N, R)$ はガウス分布であり、 $P(N, R, \beta_i)$ は摂動項で、 β_i はセグメントに関する第 i ビリアル係数、 Z_i は i 体衝突数である。前章で見たように鎖は空間にむらになって広がっているから、点 r のある時刻の濃度を $n(r, t)$ として i 体衝突数 Z_i は

$$Z_i \cong \left\langle \int \{n(r, t)\}^i dr \right\rangle_i$$

である。しかし、これを求めることはできないので鎖の存在領域 ($\cong R^3$) でならして

$$n(r, t) \rightarrow \bar{n}_N \cong (N/R^3) \quad (12)$$

と置く。すなわち、 n^i の平均を n の平均の i 乗で近似することになる。これが Flory 以来の平均場理論の基本仮定である。そこで、

$$P(N, R, \beta_i) \cong \exp - \left\{ \sum \beta_i \left(\frac{N}{R^3} \right)^i R^3 \right\} \quad (13)$$

となる。 $(N/R^3)^i$ はある点での i 体衝突確率、 R^3 は鎖の存在域である。

鎖の広がり分布があるとはいうものの、ほぼベクトル鎖としての $\langle R^2 \rangle^{1/2} \cong b N^{1/2}$ 程度のところにあると大局的に考えると、2 体、3 体、4 体、... 衝突の寄与は

$$\sim \beta_2 N^{1/2}, \beta_3, \beta_4 N^{-1/2}, \dots \quad (14)$$

の程度となるから、 $N \gg 1$ なら β_4 以上は省略することができる。 β_3 は $\beta_2 N^{1/2} \gg 1$ なら省略できるが、 $\beta_2 N^{1/2} \cong 0$ (θ 点近傍) では無視できない。そこで $N \gg 1$ の時

図 2 末端間距離 R の分布

$$P(N, R, \beta_i) \cong \exp - \left(\beta_2 \frac{N^2}{R^3} + \beta_3 \frac{N^3}{R^6} \right) \quad (15)$$

と書くことができる。

式 (11) に式 (15) を入れた結果の概略を図 2 に示す。 $\beta_2 > 0$ (高温、良溶媒) の時、 R の小さいところ (衝突頻度が大きい) で W_0 からの補正が大きく、 R の大きいところではその補正は小さい。その結果、 $\langle R^2 \rangle$ は $\langle R^2 \rangle_0$ より大きくなる。一方、 $\beta_2 \sim 0$ (Flory の θ 温度) 以下の時、 β_3 も 0 なら、鎖は $R=0$ につぶれてしまう。これが collapse 問題であるが、実際は $\beta_3 > 0$ のため collapse は起こらない。すなわち、 $\beta_2 = 0$ は理想状態ではない。

式 (15) を用いた $W(N, R)$ から $\langle R^2 \rangle$ を求めることは困難である。 $W_0(N, R)$ における $\langle R^2 \rangle_0$ と $(R_{\max})_0^2$ が定数 (3/2) 倍しか変わらないので、 $W(N, R)$ の場合も温度、重合度依存性のみ注目すれば $R_{\max}$ で近似し得ると考えて、 $\alpha^2 \equiv \langle R^2 \rangle / \langle R^2 \rangle_0$ を $R_{\max}^2 / (R_{\max})_0^2$ とすると

$$\alpha^2 - \alpha^3 \cong \beta_2 N^{1/2} + \beta_3 \alpha^{-3} \quad (16)$$

を得る。気体論からの類推により、 $\beta_2 = 0$ になる温度を θ_2 として、 β_2, β_3 の θ_2 付近の温度依存性を

$$\left. \begin{aligned} \beta_2 &\cong \frac{T - \theta_2}{\theta_2} \equiv \tau \text{ (還元温度)} \\ \beta_3 &\cong \text{一定} (>0) \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

と置くことができる。 $N \gg 1$ の時、式 (16) は大局的に表 1 に示す三つの領域に分類することができる ($\tau > 0$ では $\alpha > 1$ ゆえ、左辺 α^3 と右辺 $\beta_3 \alpha^{-3}$ を無視する。 $\tau \sim 0$ では右辺の $\beta_2 N^{1/2}$ を無視し $\alpha^3 (\alpha^2 - 1) \cong (\alpha^2 - 1)$ とする。 $\tau < 0$ では $\alpha < 1$ ゆえ、左辺を 0 と

表 1

領域名	温度域	α^2	$\langle R^2 \rangle$	Cross-Over
I	$\tau > 0$ (高温域)	$\tau^{2/5} N^{1/5}$	$\tau^{2/5} N^{3/5}$	$\tau \sim N^{-1/2}$
I'	$\tau \cong 0$ (θ_2 域)	$1 + \beta_3$	$(1 + \beta_3) N$	$\tau \sim N^{-1/2}$
IV	$\tau < 0$ (低温域)	$(-\beta_3/\tau)^{2/3} N^{-1/3}$	$(-\tau)^{-2/3} N^{2/3}$	$\tau \sim N^{-1/2}$

置く。cross-over 関係は $\alpha_I = \alpha_I'$, $\alpha_I' = \alpha_{IV}$ から得られる。領域名 I, I', IV は Daoud-Jannink (1976) の分類に従った)。

$\tau > 0$ は Flory の結果と一致するが、 $\tau \sim 0$ では鎖は β_3 分だけ広がっており、 $\langle R^2 \rangle \sim N$ ではあるが、ガウス分布ではない。真のガウス分布となるのは $\alpha = 1$ となる温度

$$\Theta_0 \equiv \tau \equiv -\beta_3 N^{-1/2} \quad (18)$$

である。 $N \rightarrow \infty$ なら Θ_2 と Θ_0 は一致するが、両者は物理的意味が異なる。 Θ_0 は浸透圧の第 2 ビリアル係数 $A_2 = 0$ の温度である。 $\tau < 0$ では $\langle R^2 \rangle$ は $N^{2/3}$ に比例し、球の広がり N 依存性と同じになるので、 $\tau > 0$ から $\tau < 0$ への変化を Coil-Globule 転移という。しかし、これは N 依存性だけで緊密な球に凝固するわけではない (実は $\langle R^2 \rangle \sim N^{2/3}$ では式 (14) の表現が成立せず、すべての β_i が同等に寄与するので、今の理論は不完全であることに注意)。

以上の結論は、その後の de Gennes らの理論とも一致する。しかし、このことから逆に理論を過信してはならない。まず第一に、この理論で用いられたビリアル係数は“セグメント”に関するもので、 β_2 , β_3 といっても個々の鎖原子間の 3 体もしくはより高次の衝突をも繰り込んでならしたもので、直接微視的に解釈できる量ではないということである。このことは実験との対応に際し十分留意しなければならない。第二は平均場理論に宿命的な式 (12) の近似である。このような粗い近似が、たまたま実験と合ったからといって、式 (12) が正しいということではない。de Gennes もいっているように、式 (12) がもたらした間違った評価が他の間違った評価とちょうど打消し合ったという微妙なバランスの結果、たまたま正しい結果を与えているにすぎない。この理論に下手に手を加えたとかえって悪くなる。

以上の摂動平均場理論は、 β_2 までについて鐸木、Flory (1948) によって同時に提出された。 β_3 を初めて考慮したのは Ptitsyn (1968) であり、 β_4 以上も含めて一般的に考慮したのは尾山・大野 (1977) である。

3.2. 排除体積鎖の密度相関

排除体積鎖 ($\tau > 0$ の場合) についても、式 (9), (10) と同様に考える。この時表 1 から $r^2 \cong b^2 \tau^{2/3} x^{6/5}$ ゆえ、

$$g^*(r) \cong \frac{1}{b^5/3 \tau^{1/3} r^{4/3}} \quad (19)$$

となる。ガウス鎖の場合 $\{g^*(r) \sim r^{-1}\}$ より急激に小さくなるが、やはり $r \sim \langle R^2 \rangle^{1/2}$ 付近でようやく鎖の平均密度 $\bar{n} \cong N / \langle R^2 \rangle^{3/2} \sim N^{-4/5}$ 程度であり、全鎖領域内で強い相関があることに変わりはない。また、今度は温度も影響している。

3.3. 場の理論・臨界現象論

ガウス鎖の構成過程は酔歩の問題であり、これはまた拡散過程であるから $W_0(N, \mathbf{R})$ は拡散方程式に従う。排除体積効果は、これにポテンシャル場 $U(\mathbf{R})$ が加わったもので、この時 $W(N, \mathbf{R})$ に対する微分方程式は

$$-\frac{\partial W}{\partial N} = -\frac{b^2}{6} \nabla^2 W + \frac{U(\mathbf{R})}{T} W \quad (20)$$

と書かれる。この式で W を波動関数に、 N を時間に置き換えれば、これは時間を含むシュレジンガーの波動方程式にはかならない。このことに着目し、場の量子論の成果を利用して排除体積効果問題に独創的平均場理論を導入したのが Edwards (1965) である。彼はさらに (1966)、有限濃度域についても考察を拡張し、強電解質論との類似から次章の相関距離と同じ意味を持つしゅへい距離なる量を初めて導入する。Edwards の成果は、摂動論に閉じこもっていた高分子溶液論を目覚めさせ、次の de Gennes らの引き金となった画期的なものであった。

気-液臨界面や磁性体のキューリー温度付近では相関距離 ξ が非常に大きくなり、臨界系の還元温度 τ との間に $\xi^2 \sim |\tau|^{-\nu}$ ($\nu = 3/5$) という普遍的関係が成立する。磁性体格子上の 2 点間のスピン状態の相関は、2 点を結ぶすべての経路について加え合せたものであるが、これは末端間距離を一定として重合度について加え合わせることに同義である。ここから高分子と磁性体、さらには臨界現象論との対応が始まる。 ξ^2 と $\langle R^2 \rangle$ 、臨界系の還元温度の増加と重合度の減少 (τ と N の共役性) の対応から $\langle R^2 \rangle \sim N^{2\nu}$ ($N \rightarrow \infty$) が導かれる。臨界現象論で成功したスケーリング理論や繰り込み群の理論が高分子系でも新しい成果をもたらす。この立場は de Gennes (1972) に始まり、主としてフランス学派によって独占的な中性子散乱実験を背景に強力に展開され、その成果は彼の著書 (1979) に集大成された。

これら新しい立場のもたらしたものは、解析手法もさることながら、むしろ広い視野に立った自由な物理的考え方であろう。 $C \rightarrow 0$ での極限法則の結論は摂動論と一致するので省略するが、摂動論ではほとんど手のつかなかった有限濃度域で得られた物理像は重要な成果である。

4. 有限濃度域

4.1. C^* の存在と物性の普遍性

図 3 に示すように、濃度が十分小さい時 ($C \ll C^*$) は各分子鎖は独立に存在していると考えてよく、重合度は物性に直接反映する。一方、濃度が十分大きい時

図3 濃度と分子の分散状況

($C \gg C^*$) は分子鎖は互いに複雑にからみ合っている。問題はこの状態の記述である。濃い所では静的物性は平衡に時間を要するため測定例が少なく、動的物性に頼ることが多い。濃度系の粘性などは重合度に大きく依存する。このため静的物性についても重合度依存性がなくなると信ずることは困難であった。一方、固体の静的物性は重合度が十分大きければ大局的には分子量に依存しないことはほぼ認められていた。ここで des Cloiseaux (1975) らフランス学派は重合度が十分大きければ、

“高濃度では静的物性は重合度に依存しない”

と大胆に仮定する。この仮定こそ本質を失うことなく理想化する理論の極致である。この仮定は濃厚系の局所物性(局所エネルギーなど)が重合度には無関係に巨視的濃度のみに支配されることを意味する。それでは希薄溶液の性格はどの辺から濃厚溶液の性格に移り変わるか。彼らはこの cross-over 濃度 C^* は $C \rightarrow 0$ の分子鎖内平均濃度 $\bar{C}_{\text{int}} (\propto \bar{n}_{\text{int}})$ であることを導く、すなわち、前章の結果から

$$C^* = \bar{C}_{\text{int}} \cong (N / \langle R^2 \rangle_{C \rightarrow 0})^{3/2} \begin{cases} \tau^{-3/5} N^{-4/5} & (\tau > 0) \\ N^{-1/2} & (\tau \sim 0) \end{cases} \quad (21)$$

これは図3に示すように、平均して全分子領域が接触する濃度である(もちろん、図1と同様移り変わりはゆるやかで、 C^* で突然変わるわけではない)。

次に、彼らは濃度 C を C^* (系の個性を含む) でスケールすれば、物性は普遍性を持つことを主張する。すなわち、物性 $Y(C)$ は

$$Y(C) = Y_{C \rightarrow 0} f_Y \left(\frac{C}{C^*} \right) = Y_{C \rightarrow 0} f_Y(x) \quad \left(x \equiv \frac{C}{C^*} \right) \quad (22)$$

と書かれ、 f_Y は普遍関数である。 $f(x)$ は $x \ll 1$ の時、 $1 + (\text{定数})x$ と書かれる。一方、 $x \gg 1$ の時、 Y が重合度 N によらず、かつ $Y_{C \rightarrow 0}$ が N の巾の形であれば、

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f_Y(x) = \text{const } x^m \quad (23)$$

の形でなければならない。これが臨界現象論との対応に基づくスケーリング理論の具体的成果である。

式(22)の形の簡明なスケーリング則が成り立つのは、系が単一パラメータ $\beta_2 (\sim \tau)$ だけで記述できる範囲である。したがってポテンシャル場が複雑な $C \sim$

表2

領域名	温度域	π/T	ξ^2	Cross-Over
II	$\tau > 0$	$\tau^{3/4} C^{3/4}$	$\tau^{-1/2} C^{-3/2}$	$\tau \sim C^{**}$
III	$\tau \sim 0$	C^3	C^{-2}	

1 付近には適用できない。適用範囲は

$$C^* \ll C \ll 1 \quad (24)$$

とされる。一方、式(23)は $C \rightarrow \infty$ での極限形である。ここに曖昧さがある。温度の範囲についても明確な規準はない(5章参照)。式(22)の成り立つ領域を準希薄領域 (Semi-dilute Region) という。

4.2. 浸透圧・相関距離

式(22)で Y に浸透圧 π/T と相関距離 ξ を考えれば、

$$\pi(C)/T \cong \frac{C}{N} \left(\frac{C}{C^*} \right)^{m_\pi} \quad (25)$$

$$\xi^2(C) \cong \langle R^2 \rangle_{C \rightarrow 0} \left(\frac{C}{C^*} \right)^{m_\xi} \quad (26)$$

で $\langle R^2 \rangle_{C \rightarrow 0}$ を末端間距離としてではなく、 $C \rightarrow 0$ の相関距離として取り扱っていることに注意)、 C^* に式(21)を $\langle R^2 \rangle_{C \rightarrow 0}$ に前章の結果を入れ、右辺が重合度 N に無関係になるように m_π , m_ξ を決めれば表2のようなになる(領域名 II, III は Daoud-Jannink の分類に従った)。

II 領域(準希薄高温系)で π/T が C^2 でなく $C^{3/4}$ に比例するのは、セグメント間相互作用のためにその2体衝突頻度が $C^{1/4}$ 減少 ($C < 1$ に注意) することを示しており、III 領域(準希薄 θ 領域)で C^3 に比例するのは、この領域では3体相互作用が決定因子であることを示している。 ξ は分子鎖の重なり合いの結果、同一鎖内の相互作用が、間に入った他分子鎖セグメントのためにしゃへい (screening) されて温度・濃度とともに減少する(昇温により小さくなることに注意)。cross-over 線は $(\pi/T)_{\text{II}} = (\pi/T)_{\text{III}}$ または $\xi_{\text{II}}^2 = \xi_{\text{III}}^2$ から決められ、 $\tau \sim C$ となる。この濃度を C^{**} と書く。前章の $C \rightarrow 0$ での $\text{I} \leftrightarrow \text{I}'$ 間と同様、 $\text{II} \leftrightarrow \text{III}$ 間 cross-over も β_2 の効果がほぼ消える (β_3 と同程度になる) 温度と考えられる。 $C \rightarrow 0$ では $\beta_2 N^{1/2}$ 程度であったこの効果が、しゃへいされて重合度に関係なく β_2/C の程度に減少したことを示している。

前章の表1と合わせて、高分子溶液は還元温度 τ と濃度 C に関して大局的に I ~ IV の五つの領域に分類されたことになる。これらの関係、 $\tau \sim C$ 図を図4に示す。この図は Daoud-Jannink (1976) によって提案された。

4.3. $\xi(C)$ の意味—“bolb”

前節の $\pi(C)/T$ と $\xi^2(C)$ の間には II, III 領域とも

図4 高分子溶液の $\tau \sim C$ 図
(I~IV 本文参照)

$$\frac{\pi(C)}{T} \cong \frac{1}{\xi^3(C)} \quad (27)$$

というおもしろい関係がある。 $C \rightarrow 0$ で $\pi/T \cong C/N = N_p/V = 1/v$ ($C = NN_p/V$, N_p : 分子数, V : 溶液体積, v : 1分子当たりの溶液占有体積) の関係があるから, 式 (27) は $\xi^3(C)$ が $C \rightarrow 0$ における v に対応していることを示しており, 準希薄溶液は占有体積 $\xi^3(C)$ の球の緊密集合体とみなせることになる。この球を de Gennes は “blob” と呼んだ。

見方を変えると, 一つのセグメントの近くの同一鎖セグメントの濃度 $g^*(r)$ は溶液濃度 C より大きく, 他の分子はほとんど侵入できない。 r が大きくなると, $g^*(r)$ は鎖内排除体積効果の有効な範囲では式 (19) に従って減少する。それにとまって他分子が侵入しやすくなり鎖内排除体積効果はしゃへいされ, やがてほとんど無視できるようになる。この cross-over は鎖内濃度 $g^*(r)$ と外界 (巨視) 濃度 C が同程度になるところと考えてよいであろう。すなわち, 式 (19) より

$$g^*(\xi) \sim \tau^{-1/3} \xi^{-4/3} \cong C \quad (28)$$

これは前節の $\xi^2(C)$ と同じである。 ξ 以遠の $g^*(r)$ は同一鎖内についてはガウス鎖と同じ式 (8), $\sim r^{-1}$ 形となる (他分子を含む全セグメントについては Ornstein-Zernike 形となるが, 省略する)。 $g^*(r) \sim r$ を図5に示す。

4.4. 末端間距離

分子鎖を長さ ξ の blob のつながったガウス鎖と考えれば, ξ 中のセグメント数を g として ($\xi^2 \sim \tau^{2/5} g^{6/5}$, $\xi^3 \sim g$) 末端間距離は

$$\langle R^2 \rangle(C) = \xi^2 \left(\frac{N}{g} \right) \cong \begin{cases} \tau^{1/4} C^{-1/4} N & (\tau > 0) \\ N & (\tau \sim 0) \end{cases} \quad (29)$$

となる。準希薄領域では blob の大きさが重合度に無関係ゆえ, ガウス鎖と同様 N に比例する。濃くなると他分子鎖との重なり合いのために, $C \rightarrow 0$ の時とは逆に $W(N, R)$ (図1) の R の大きい方が減少するため

図5 $C \gg C^*$ における分子鎖内セグメント密度の相関

$\langle R^2 \rangle$ は小さくなり, 分布は再びガウス分布に近づく。昇温すると ξ^2 とは逆に $\langle R^2 \rangle$ は大きくなる。これは排除体積効果が昇温により顕著になり, 広がるとともに重なり合うためである。

$C \rightarrow 1$ では, 分子内と分子間の効果が打ち消し合って $W(N, R)$ は $W_0(N, R)$ が均一に押しつぶされた形となり, $\langle R^2 \rangle$ も $\langle R^2 \rangle_0$ となると考えられている。これはまた, セグメントにとって隣接するセグメントが自分のものか他分子のものか全く見分けがつかなくなったことを意味し, 平均場的にはポテンシャルが1本の鎖の R の関数でなく, 全系空間で均一になったことである。

5. 補 遺

(1) 実験との対応

実験によって 3, 4 章に述べた諸物性の温度・濃度関係の極限則はほぼ認められたといえる。式 (16) も広い温度・分子量範囲でよく実験を表現する。しかし, 分子量 100 万のポリスチレンの $\tau=0$ での C^* は 1% 程度であり, また $\beta_2 \sim \tau$ の成立するのは $\tau \sim 10^{-1}$ の程度と考えられるから, 理論の成立するのはポリスチレン溶液で分子量 100 万以上, 室温付近の θ 溶媒でその付近 30 K 程度の中, II, III 領域は 10% 付近のみと考えられる。にもかかわらず, 分子量 10 万程度の CS_2 溶液 ($\tau \sim 1$ と考えられる) で数% から $C=1$ まで II 領域の関係, $\langle R^2 \rangle \sim C^{-1/4}$ が成立する実験事実もある。cross-over も理論を知れば認められないこともないという程度のものもある (特に II $\leftrightarrow$ III)。有限濃度域の $\langle R^2 \rangle$ は中性子散乱実験しか方法がなく, この精度は光散乱に比べて格段に悪い。この結果をうのみにして理論を拡大解釈することは危険が大きい。

(425 頁へ続く)

リエステルとガラスマットや炭素繊維を用いたシステムも報告されている²⁶⁾。

6. お わ り に

RIM は従来共重合など、プラントのなかで行っていたポリマーの改質を一挙に成形工程で行ない、性能、コスト、生産性の優位性をうまく引き出そうとする「加工の技術革新」といえる。熱可塑性樹脂が自動車の材料を目標とするようになって、ポリマーブレンドやポリマーと充てん材の組合せにより、成形設備をいじることなくコストダウンと性質の改良を行なう研究が活発となっているが、同様の思想といえよう。

RIM は自動車の外装材料を目標としていることで完成すれば大きな市場を得ることとなる。しかし、自動車の材料や軽量化については、それぞれの国の工業的背景が異なり、複雑に影響しあっている。例えば、日本の場合は「超深絞り用高張力鋼板」などの開発で鋼板は強度、加工性、厚みの信頼度では米国と桁はずれの技術があり、軽量化にも大きく影響を与えている。一方、米国は RIM の開発にみられるように、伝統的にプラスチックの加工技術に優れたものがあり、コスト、軽量化に大きく寄与しようとしている。このような中で、日本のプラスチック RIM がどのような用途を見いだすのか、またどの樹脂がトップランナーとなるのか、興味の多い分野である。

文 献

- 1) N.R. Roobol: *SPE Tech. Paper*, **21**, 236 (1975)
- 2) UCC 社技術資料
- 3) M.J. Mikulec: 34th SPI Ann. Tech. Conf.,

Sec. III-B

- 4) 今井嘉夫: プラスチック加工技術協会誌, **5**, 6 (1978)
- 5) 児玉勝久: ポリウレタンの新しい技術開発と今後の展開, 産業技術会 (1981)
- 6) バイエル: 特公昭 39-29379
- 7) ユニオンカーバイド: 特公昭 41-3473
- 8) ユニオンカーバイド: 特公昭 44-8230
- 9) 三井東圧: 特公昭 46-20508
- 10) 西 敏夫: ゴム協会誌, **55**, 137 (1982)
- 11) 薄 恒毅: プラスチックス, **29**, 13 (1973)
- 12) S.H. Metzger: SPI Int'l. Conf., "Celluler and Noncelluler Polyurethane", Strasbourg, France, June 9~13 (1980)
- 13) M.J. Mikulec: SPI Ann. Tech. Conf., Sec. III-B
- 14) 増田和雄: プラスチック工業技術研究会第5回講演会要旨集
- 15) H. Kleimann: SPI Int'l. Conf., "Celluler and Non Celluler Polyurethane", Strasbourg France, June 9~13 (1980)
- 16) 吉田重雄: プラスチックス, **31**, 35 (1980)
- 17) Monsanto 社: 特開昭 51-18797
- 18) Monsanto 社: 特公昭 54-40120
- 19) J.D. Gabbert: SAE Tech. Paper Series, Int'l. Cong. Exp., Detroit, Feb. 22~26 (1982)
- 20) Monsanto 社 Data sheet No. 65374
- 21) H.E. De La More: SAE Tech. Paper Series, Int'l. Cong. Exp., Detroit, Feb. 25~29 (1980)
- 22) Shell Chemicals 社: Tech Bull., SC 53-81R
- 23) R.S. Kubiak: 35th SPI Ann. Tech. Conf., Sec 22-C Feb. (1980)
- 24) *Mod. Plast. Int'l.*, [6] 19 (1982)
- 25) *Plastic World*, [4] 77 (1982)
- 26) *Mod. Plast. Int'l.*, [2] 24 (1983)

(412 頁より続く)

(2) 有限濃度での摂動平均場理論

$C \rightarrow 0$ では式 (13) で衝突の起こる空間を R^3 とした。 $C > C^*$ ではこれが侵入他分子のため減少し

$$R^3 \left(\frac{C_R}{C} \right) = \frac{N}{C} \quad \left(C_R \cong \frac{N}{R^3} \right) \quad (30)$$

となると仮定し、これを式 (11) に入れて式 (16) を導いたのと同じ手続きをすれば

$$\alpha^s - \alpha^s \cong \frac{\beta_2}{C} + \left(\frac{\beta_3}{C} \right) N^{-1/2} \alpha^{-s} \quad (31)$$

を得る。 $N \rightarrow \infty$ で式 (29) が、さらに式 (27) を用いて 4.2 の $\pi/T(C)$ が得られる。また式 (10) と同様にして

$$g^*(r) \sim \begin{cases} \frac{\tau^{-1/4} C^{1/4}}{r} & (\tau > 0) \\ \frac{1}{r} & (\tau \sim 0) \end{cases} \quad (32)$$

となり、 $g^*(\xi) \sim C$ から 4.2 の $\xi^2(C)$ を得る。スケールリング理論のすべての結果 ($g^*(r)$ を除き) が摂動平均場でも式 (30) を仮定することによって導かれる。これは尾山・塩川 (1980) によって示された。

(3) 参考書

有限濃度域の物理像が得られたことで、高分子溶液論も分子特性中心から、より実用問題に寄与しうるに至ったといえる。土井・Edwards (1978) の粘弾性理論はその好例である。Flory, Edwards の評価、力学物性を含め P.G. de Gennes の "Scaling Concepts in Polymer Physics" [Cornell Univ. Press. (1979)] は新しい考え方を化学者向きにまとめた好著である。