シリコンカーバイド繊維

市川 宏

Hiroshi Ichikawa, 日本カーボン(株)研究所

1. はじめに

技術革新が急速に進むなかで、宇宙航空分野では宇宙往還機やスペースプレーン、エネルギー分野では高温燃焼ガスタービン、原子力では高温ガス炉、核融合炉などが、先端的なビックプロジェクトとして世界的に計画され開発が進められている。これらの構造部材には高温（1200～2000℃）における高強度と材料としての高い信頼性（靱性・耐衝撃性等）、耐環境性（耐酸化性、耐食性、耐放射線性等）が要求されている。また宇宙航空機ではできる限り軽量であることが望ましい。これらの要求に適合する材料として繊維強化セラミックス複合材（CMC）が最も期待され注目を浴びている。

耐熱性が優れたセラミックス材料は最近ニューセラミックスとして高強度の窒化ケイ素や炭化ケイ素材料が開発されているものの、その固有の性質として脆さという欠点を有しており小さな傷に対しても極めて脆く、また熱的、機械的衝撃に対しても弱い。このセラミックスの欠点を克服する手段として CMC が開発された。CMC は高温において高強度、高靱性と優れた耐衝撃性、耐環境性を有しているため、超耐熱構造材料の主流として欧米を中心に研究開発が盛んに行われている。

この CMC の強化繊維として主に用いられているのが SiC 繊維である。これは SiC 繊維が軽量で高強度、高弾性率であるだけでなく、炭素繊維にない優れた耐熱、耐酸化性を有しているからである。

ここでは、SiC 繊維の中で最も実用化が進んでいる Si-C-O 系繊維について述べると共に、最近開発が進

図1 SiC 繊維の製造工程

められている超耐熱性 SiC 繊維（Si-C 系繊維）について紹介し、その展望を述べる。

2. SiC 繊維（Si-C-O 系）の製法と特性¹⁾

Si-C-O 系繊維の製造工程を図1の右側に示す。Si-C-O 系繊維は Si-C 骨格をもつ有機ケイ素化合物であるポリカルボシランを熔融紡糸で連続繊維にした後、空気中約 200℃ で酸化橋かけによる不融化処理を行い、さらに不活性雰囲気中、1000℃ 以上で焼成して製造する。その化学組成は Si-C-O の3成分から成り、ほぼ $\text{Si}_3\text{C}_4\text{O}$ の組成をもつ。形状は直径 15 μm の繊維が 500 本の束となった連続長繊維である。次に Si-C-O 系繊維の特徴を示す。

- (1) 軽量で高強度、高弾性率である。
- (2) SiC が主成分であるため、耐熱耐酸化性に優れ、高温空気中においても高強度、高弾性率を保持する。高温空気中での耐熱温度は長時間では 1000℃ 短時間では 1200℃ である。
- (3) 電気抵抗が半導体領域にあり、 $10^{-1} \sim 10^7 \Omega\text{cm}$ の範囲で自由にコントロールできる。
- (4) 細く、しなやかな連続繊維であるため、各種織物、ロープなどに加工できる。

市川 宏 日本カーボン(株)研究所 (221 横浜市神奈川区新浦町 1-1) 所長、工博 1964 年東北大学工学部応用化学科卒。同年日本カーボン(株)入社。1975 年より SiC 繊維およびその複合材料の開発研究に従事。1987 年(阪大)工学博士。専門は有機ケイ素化学、セラミックス繊維、複合材料。

(Ar 雰囲気中 10 時間曝露)

図 2 各種セラミックス繊維の高温曝露後の強度変化

- (5) 樹脂，金属，セラミックスとの適合性が良いため複合材料の強化繊維として好適である。

3. SiC 繊維 (Si-C-O 系) の用途

Si-C-O 系繊維および繊維強化複合材料は，その優れた特性から各種用途に使用されている。

まず繊維は，その耐熱性からスペースシャトルの外壁タイルの耐熱シール材（ギャップフィラー）として使用されている。次に繊維強化複合材のうち樹脂基複合材料は，その優れた機械的特性と炭素繊維にはない電波透過性あるいは電波吸収性能から，航空機の機体構造部材として採用されつつある。金属基複合材料では Si-C-O 繊維/Al 複合材が，その軽量性，耐熱性，高強度，耐疲労特性から航空機および自動車用部材，一般機械部材，スポーツ用品などの各種用途で，それらの高性能化を図る目的で開発が進められている。

セラミック基複合材料 (CMC) では，Si-C-O 系繊維でセラミックスを強化することによりその高温強度を向上させると共に，セラミックス特有の脆さを著しく改善する効果がある。Si-C-O 系繊維 CMC にはガラス基複合材，SiC 基複合材などがあり，1100°C の高温で破壊靱性 K_{Ic} が $30 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ とモノリシックセラミックスの 6～10 倍も靱性が改善された材料が開発されている。これらは宇宙ロケットや航空ジェットエンジンの耐熱部品として実用化されている²⁾。

4. 超耐熱性 SiC 繊維の開発

Si-C-O 系繊維は現在市販されているセラミックス繊維の中では最も優れた耐熱性を有しているが，前述したように耐熱限界が 1200°C であるため，世界的にニーズが高まっている 1200～1500°C の超耐熱構造材には使用できない。この高温での劣化は繊維中に含有されている酸素が主な原因である。すなわち Si-C-O 系繊維を不活性雰囲気中で 1300°C 以上の高温で処理すると繊維中の遊離炭素が酸素と反応して CO ガスとなって脱離し，それによって生ずる欠陥と SiC 結晶の粗大化により強度が極端に低下する。この酸素は不融化工程で導入されたものである。そこで繊維中に酸素を導入しない不融化工法として電子線照射不融化工法が日本原子力研究所，大阪府立大学，日本カーボン（株）の共同研究により開発された³⁾。図 1 の左側に電子線照射不融化工法による SiC 繊維の製造工程を示す。ポリカルボシラン繊維は非酸化雰囲気中で電子線を照射した結果，酸素の介在なしに橋かけが行われ，不融化工が可能となった。この不融化工を 1500°C 以上で熱処理することにより酸素含有量 0.5 重量% 以下の極低酸素 SiC 繊維（以下 Si-C 系繊維と呼ぶ）を得ることに成功した。Si-C 系繊維の引張強度は 2.8 GPa，弾性率は 270 GPa と Si-C-O 系繊維より高い。この繊維の特徴はその優れた耐熱性であり，図 2 に示す様にアルゴンガス中 1500°C，10 時間の曝露試験では，Si-C-O 系繊維を含め他のセラミックス繊維は何れも強度を失ってしまうのに対し，Si-C 系繊維は 2.0 GPa の高強度を保持している。さらにこの繊維はアルゴンガス中 2000°C の熱処理後も，しなやかな繊維形状を保っている超耐熱性繊維である^{4),5)}。

この Si-C 系繊維は現在新技術事業団の開発委託を受け日本カーボン（株）で工業化を進めている。今後この繊維を用いた超耐熱構造材が宇宙航空，高温ガスタービン，核融合炉等の早期開発に寄与することが期待されている。

文 献

- 市川 宏：新素材，2-9，54 (1991)
- 市川 宏：工業材料，38-5，69 (1990)
- 瀬口忠男：化学装置，1992 年 2 月号，53
- M. Takeda, Y. Imai, H. Ichikawa, T. Ishikawa, T. Seguchi, K. Okamura: *Ceram. Eng. Sci. Proc.*, **12** (7-8), 1007 (1991)
- M. Takeda, Y. Imai, H. Ichikawa, T. Ishikawa, T. Seguchi, K. Okamura: *Ceram. Eng. Sci. Proc.*, **13** (7-8), 209 (1992)