高分子結晶のダイナミクス：相転移と構造形成

Dynamics in Crystalline Polymers: Phase Transitions and Structure Formation

山本 隆 山口大学理学部
Takashi YAMAMOTO

高分子の構造と機能を自由に制御することは高分子科学の長年の夢であり、さまざまな試行錯誤が繰り返されてきた。近年、計算機科学の驚異的な発展を背景にコンピュータ・シミュレーションによる高分子材料設計が現実的な意味をもち始めている。ここでは、結晶構造予測と高次構造制御を目指した最近の研究を紹介し、21世紀の高分子計算機科学を展望する。

1. はじめに

コンピュータ、バイオ、新素材、これらは21世紀を担うテクノロジーの代表としてしばしばマスコミにも取り上げられている。なかでもコンピュータ技術の発展は目覚ましく人間社会全体に大きな影響を与えているが、科学研究の方法にも大きな変革をもたらそうとしている。科学技術の研究対象はますます複雑になり、従来の研究手法だけでは大きな困難に直面することが多い。古くからの試行錯誤的な研究からの脱却ということも強く意識され始めている。このような事情を背景に、コンピュータ・シミュレーションを用いた新たな研究手法に大きな関心もたれている。

高分子の構造や物性に関しても、すでに膨大な実験研究の蓄積があるが、現在でもさまざまな実験の困難が付きまわっている。大きな単結晶が作れないのでX線構造解析の威力が十分に発揮できない、分子が柔らかいため測定時のかく乱が大きく電子線回折やプローブ顕微法（AFMなど）にも問題が多い、結晶領域と非晶領域が混在しそれぞれの相からの寄与の分離が難しい、などはよく知られた困難である。より根本的な問題として、高分子は非常に大きな内部自由度をもち、構造を詳細に記述するには膨大な数の変数が必要になることが挙げられる。高分子結晶成長の素過程——分子鎖が成長界面に吸着され折りたたまれながら結晶化していく過程——を考えてみよう。例えば金属結晶なら結晶相に取り込まれていく原子はすべて同等であるが、高分子鎖では一次的に長くつながった原子には番号が付いている。各原子の吸着順序が異なれば異なった成長様式ということになり、吸着の微視的過程には膨大な場合の数が生じる。各原子がどのような順番で吸着していくのかを実験的に決

めることは気の遠くなる話であり、実験的困難は大きい。

実験的研究の閉塞状態を打破するために、分子シミュレーション（第一原理計算）がいま大きな期待を集めている^{1)~3)}。シミュレーションによる物質研究はすでにさまざまな分野で盛んに行われているが、『高分子のような複雑な系こそ計算機シミュレーションが決定的な役割を果たす場である』。高分子の分子シミュレーション、特にこれから取り上げる結晶性高分子の構造相転移や構造形成の研究はまだ若い学問で十数年程度の歴史しかなく⁴⁾、今後さまざまな手法が開発されるはずである。ここでは計算原理や方法の議論は行わず、可能な限り多くの研究例を紹介する。文献は最近のものを中心に引用しておく。

2. 高分子固体の階層構造と計算機によるアプローチ

高分子の構造制御と機能発現、これは高分子研究者にとって永遠のテーマである。豊富な経験的蓄積をもとにさまざまな試行錯誤が繰り返されているが、もし分子レベルでの第一原理に基づいた物質設計が可能になれば飛躍的な発展が期待できる。よく知られているように、結晶性高分子には特徴的な階層構造（結晶構造と高次構造）が存在する。結晶構造は結晶多形などを通してミクロな物性に大きな影響を与え、高次構造は結晶化度や結晶組織を通してマクロな物性を支配している。ここでは結晶多形と高次構造形成の計算機による研究に注目しよう。

結晶の性質はミクロな原子配列の詳細によって著しく変化し極めて個性的である。構成原子や微量の不純物が結晶の性質を劇的に変えてしまう金属や半導体の性質を

思い出していただきたい。下手に粗視化を行うと重要な情報が失われることにもなり、結晶では原子レベルでの詳細なモデルを用いたシミュレーションが行われている。他方、高次構造形成はその定義からメゾスコピックな現象である。分子シミュレーションの時間スケール(10^{-9} 秒)と比べると構造形成の時間スケールはとてつもなく長い。現在の計算機的能力では、詳細な原子モデルに基づいた計算で現実的な結晶化過程を直接に再現することは難しく、問題ごとの適切な粗視化が必要である。しかし結晶成長という現象は、結晶構造と同様に、分子間相互作用の微妙なバランスを反映してかなり個性的であることには注意が必要である。

3. 結晶多形と分子鎖のダイナミクス

高分子結晶の多形現象に関しては多くの実験的研究があり、総合報告などでさまざまに整理もされてきた^{5), 6)}。しかし研究の多くは現象記述に止まり多形発現の分子的機構が解明された例は極めて少ない。例えば、アイソタクチックポリプロピレン(iPP)では結晶化条件や核剤の存在によって数種の多形(α, β, γ , スメクチック)が出現し多くの関心をもたれているが、『それぞれの結晶化条件でなぜその多形が生成されるのか?』はまったく解明されていない。結晶多形の問題、特にまったく未知の結晶構造や統計的乱れを多く含んだ構造の解明、さらには相転移の分子的機構の理解などには、モンテカルロ(Monte Carlo; MC)法¹⁾や分子動力学(MD)法^{1), 2)}などの分子シミュレーションの方法が非常に有効である。

3-1. 分子鎖のパッキングを探る: MC 法

高分子結晶では、分子内エネルギーが分子間エネルギー

に比べて支配的であるため⁷⁾、分子コンホメーションがあらかじめ予想できる場合や、多形間でも分子パッキングのみが異なることが多い⁸⁾。このような場合、結晶構造の解明は分子パッキングの探索問題になり、分子鎖を剛体と考えた MC 計算が有効である。各分子鎖を、らせんセンサ、分子軸まわり回転、分子軸方向並進、などの自由度をもつ剛体的なユニット(図1)と考えると、高分子結晶はこのユニットの作る2次元結晶と考えられる。通常のメトロポリス MC 法を用いて、最安定な分子パッキングや分子運動の様子を調べることができる。このような方法を用いて、ポリ四フッ化エチレンの低温相構造や固相転移⁸⁾、iPP の各多形の構造やドメイン構造⁹⁾などが明らかにされた。さらに、分子配向(回転)の動的な振舞いや秩序ドメインのゆらぎも取り扱え、*n*-アルカンの回転相¹⁰⁾、主鎖型液晶の高温相¹¹⁾、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の分極反転¹²⁾などが研究されている。

3-2. 分子鎖のダイナミクス: MD 法と MC 法

高分子の分子シミュレーションといえば、すぐに MD 法が思い浮かぶ。事実、高分子結晶でも多くの研究がなされている。ポリエチレン(PE)結晶の熱的性質の研究¹³⁾、高温での PE 分子鎖の振舞い特に励起コンホメーションの生成と伝播^{13)~15)}、*n*-アルカン結晶の回転相転移¹⁶⁾、さまざまな高分子の熱的性質や秩序無秩序転移(ポリフッ化ビニリデン(PVDF)^{16), 17)}、ナイロン¹⁸⁾、ポリオキシエチレン(POE)¹⁹⁾など、MD 法の応用例は多い。しかし、固相転移をきちんと取り扱うには、かなり大きな系を考える必要があり、*n*-アルカンのようによく研究されている系でも多くの問題を残している¹⁵⁾。

最近、全原子の自由度を考慮した MC 法による高分子結晶の研究がなされている²⁰⁾。分子鎖の局所的な内部運動(ボンドまわりの回転)以外に大域的な運動(分子鎖の剛体回転や並進)を考慮することによって有効な MC 計算が可能になり、高分子結晶のさまざまな熱的性質が再現されている。MC 法は後述する量子系への拡張が容易で量子 MC 法へのステップとしての意味も大きい。

3-3. 極低温での物性: 量子 MC 法

低温では高分子の運動は概して不活発で、比較的高温での物性が問題にされることが多い。今まで述べたシミュレーションはすべて古典統計力学に基づいた高温での計算であった。最近、非晶質高分子の低温での振舞いがさまざまに議論されているが²¹⁾、結晶においても同様の関心をもたれ、準調和近似での計算^{22), 23)}や量子モンテカルロ法²⁴⁾の応用が研究され始めている。今後の発展が期待される分野である。

図1 剛体分子鎖の自由度: らせんセンサ, 回転, 並進, メチル基の向き, など

4. 高分子の高次構造形成

高分子材料は、ラメラ結晶と非晶領域が交互に積層した特徴的な高次構造をもち、マクロな性質はこの高次構造に大きく影響される。工業的な重要性から、高次構造形成に関しては多くの知識が集積されてきたが、多くは経験的な知見に基づく初歩的な理解に止まっている。最近、分子シミュレーションを用いた巨大分子系の構造形成の研究が大きな関心を集めている。タンパク質のフォールディング^{25), 26)}やポリマーのコラプス^{27)~29)}、高分子の一次核形成^{30), 31)}や結晶成長^{32)~35)}、 n -アルカンの結晶化^{36), 37)}や単分子膜・ミセルの形成^{38), 39)}などがある。比較的鎖長の短い n -アルカンや脂質分子の構造形成と、高分子やタンパク質の構造形成とは問題の性質が異なるので分けて考えよう。

4-1. 高分子の結晶化

通常、結晶化は一次核形成と結晶成長に分けて考えられる。一次核形成は等方的な液体中に微小な結晶核ができる現象であり、理想的には1本の分子鎖がコラプスし結晶的な秩序を形成する過程と考えられる。溶媒分子や他の分子鎖の存在を無視した真空中でのコラプスや一次核形成の計算機実験が近年非常に盛んである^{27)~31)}。これらは生命科学の中心課題の一つであるタンパク質のフォールディング^{25), 26)}とも密接に関係し、ますます盛んな研究がなされるに違いない。

他方、結晶成長は、界面過程で成長界面に接近した分子鎖が界面に吸着し秩序化する過程である。高分子の結晶成長に関しては、有名なLauritzen-Hoffman理論を基礎に今日まで膨大な研究がなされてきたが、その分子的過程の詳細に関しては現在でも激しい論争が続いている。ポリエチレンのような単純な高分子でさえ、結晶成長のタイムスケールはMD計算の特徴的な時間と比べて桁違いに長く、その分子過程を忠実に再現することは困難であるが、簡単な分子モデルを用いて基礎的な素過程を解明することは可能になりつつある。事実、このような界面秩序化過程の計算機を用いた研究が多く報告されており^{32)~35)}、界面での秩序化過程が明らかになりつつある。らせん高分子などの複雑なコンホメーションをもつ高分子の結晶化（界面でのらせんの秩序化や巻き直し）、結晶核剤表面でのエピタキシー的な結晶成長、流動下での結晶化、など興味は尽きない。今後の研究がおおいに期待される分野である。

4-2. n -アルカンの結晶化、分子薄膜やミセルの形成

高分子融液（周期的境界条件下）での結晶化が計算機で観測された研究例は筆者の知る限りでは存在しないが、 n -アルカンでは比較的容易に結晶化が観測され、結晶化初期過程（誘導期の構造変化や核形成）が詳しく調

図2 アルカン融液の表面に形成された単分子膜（分子はビーズとスプリングのモデル）

べられている^{36), 37)}。

鎖状炭化水素の薄膜は、各種材料の表面物性制御や分子エレクトロニクスへの応用、あるいは生体膜構造の解明、などを目指して多くの研究がなされており、計算機を用いた研究も近年非常に盛んである。これらの比較的短い鎖状分子では、薄膜やミセルの形成過程を直接にシミュレーションによって再現できるようになってきた^{38), 39)}。薄膜形成のメカニズム、分子構造との関連、濃度やpHの効果、など興味深い問題がシミュレーションで明らかにされつつある。また、分子薄膜の形成は両親媒性の分子に限らずかなり広い範囲で確認されている。最近、長鎖 n -アルカンや n -アルコールの液体表面での単分子膜や二分子膜形成が発見され、そのメカニズムが精力的に研究されている⁴⁰⁾。分子シミュレーションによる研究も直ちに始められ特異な膜の形成機構が調べられている^{41)~43)}（図2）。

5. おわりに

10年前、MD法やMC法による高分子結晶の研究は極めてわずかであった。90年代に入って、世界中でさまざまな研究がなされるようになり、研究の前線を的確に把握するのは難しい。多くの貴重な研究が欠落していることは間違いないが、許される限り多くの参考文献を引用した。読者の研究に関連しそうな文献が見つければ幸いである。近年の計算機科学の発展は驚異的であり、高分子研究も確実にこの大きな波に洗われるはずである。高分子の計算科学は、高分子科学、物理科学、生命科学、情報科学などの接点に位置し、今後大変面白い分野になっていくことだろう。

文 献

- 1) K. Binder, Ed.: "Monte Carlo and Molecular Dynamics

- Simulations in Polymer Science", Oxford University Press (1995)
- 2) R. J. Roe, Ed.: "Computer Simulation of Polymers", Prentice Hall (1991)
 - 3) 高分子科学と計算機, 高分子, **43**, 11 月号 (1994)
 - 4) 山本 隆: 固体物理, **31**, 851 (1996); 高分子, **39**, 608 (1990)
 - 5) P. Corradini, G. Guerra: *Adv. Polym. Sci.*, **100**, 183 (1982)
 - 6) T. Itoh, M. Hashimoto: *Polymeric Materials Encyclopedia*, **2**, 1610 (1996)
 - 7) 田所宏行: 『高分子の構造』, 化学同人 (1976)
 - 8) T. Yamamoto: *J. Polym. Sci.*, **23**, 771 (1985); *Polymer*, **27**, 986 (1986)
 - 9) M. Hirose, T. Yamamoto, M. Naiki: *Computational and Theoretical Polym. Sci.*, (in print)
 - 10) T. Yamamoto: *J. Chem. Phys.*, **89**, 2356 (1988); *J. Chem. Soc., Faraday Trans.*, **91**, 2559 (1995)
 - 11) T. L. Phillips, Z. A. Saigol, S. Hanna: *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, **303**, 1447 (1997)
 - 12) 香田智則, 池田 進: 高分子学会予稿集, **47**, 3773 (1998)
 - 13) B. G. Sumpter, D. W. Noid, B. Wunderlich: *Adv. Polym. Sci.*, **116**, 27 (1994)
 - 14) T. Yamamoto: *J. Chem. Phys.*, **97**, 5163 (1992); *ibid.*, **99**, 6126 (1993)
 - 15) J. P. Ryckaert, M. L. Klein: *J. Chem. Phys.*, **85**, 1613 (1986); *Molecular Physics*, **83**, 439 (1994)
 - 16) K. Tashiro, Y. Abe, M. Kobayashi: *Ferroelectrics*, **171**, 281 (1995)
 - 17) N. Takahashi: *Jpn. J. Appl. Phys.*, **35**, 688 (1996)
 - 18) J. J. Wendoloski, K. H. Gardner, J. Hirschinger, H. Miura, A. D. English: *Science*, **247**, 431 (1990)
 - 19) S. Neyertz, D. Brown, J. O. Thomas: *J. Chem. Phys.*, **101**, 10064 (1994)
 - 20) R. Martonak, W. Paul, K. Binder: *Comp. Phys. Com.*, **99**, 2 (1996); *J. Chem. Phys.*, **106**, 8918 (1997)
 - 21) 金谷利治: 高分子, **47**, 302 (1998)
 - 22) D. J. Lacks, G. C. Rutledge: *J. Phys. Chem.*, **98**, 1222 (1994); *Macromolecules*, **29**, 5190 (1996)
 - 23) G. C. Rutledge, D. J. Lacks, R. Martonak, K. Binder: *J. Chem. Phys.*, **108**, 10274 (1998)
 - 24) R. Martonak, W. Paul, K. Binder: *Phys. Rev. E*, **57**, 2425 (1998)
 - 25) C. M. Dobson, A. Sali, M. Karplus: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **37**, 869 (1998)
 - 26) 中村春木, 有坂文雄編: 『タンパク質の形と物性』, 共立出版 (1997)
 - 27) H. Sun, K. Dill: *J. Chem. Phys.*, **99**, 2116 (1993)
 - 28) G. Tanaka, W. L. Mattice: *Macromolecules*, **28**, 1049 (1995)
 - 29) H. Noguchi, K. Yoshikawa: *J. Chem. Phys.*, **109**, 5070 (1998)
 - 30) T. A. Kavassalis, P. R. Sundararajan: *Macromolecules*, **26**, 4144 (1993)
 - 31) S. Fujiwara, T. Sato: *J. Chem. Phys.*, **107**, 613 (1997)
 - 32) T. Yamamoto: *J. Chem. Phys.*, **107**, 2653 (1997); *ibid.*, **109**, 4638 (1998)
 - 33) C. Liu, M. Muthukumar: *J. Chem. Phys.*, **109**, 2536 (1998)
 - 34) C. M. Chen, P. G. Higgs: *J. Chem. Phys.*, **108**, 4305 (1998)
 - 35) J. P. K. Doye, D. Frenkel: *J. Chem. Phys.*, **109**, 10033 (1998)
 - 36) K. Esselink, P. A. J. Hilbers, B. W. H. van Beest: *J. Chem. Phys.*, **101**, 9033 (1994)
 - 37) H. Takeuchi: *J. Chem. Phys.*, **109**, 5614 (1998)
 - 38) S. Fujiwara, T. Sato: *Phys. Rev. Lett.*, **80**, 991 (1998)
 - 39) R. Goetz, R. Lipowsky: *J. Chem. Phys.*, **108**, 7397 (1998)
 - 40) B. M. Ocko, X. Z. Wu, E. B. Sirota, N. Deutsch: *Phys. Rev. E*, **55**, 3164 (1997); *ibid.*, **58**, 6089 (1998)
 - 41) T. K. Xia, U. Landman: *Phys. Rev. B*, **48**, 11313 (1993)
 - 42) M. Kawamata, T. Yamamoto: *J. Phys. Soc. Jpn.*, **66**, 3333 (1997)
 - 43) 志水 徹, 早野達也, 李 洪珍, 山本 隆: 高分子学会予稿集, **47**, 3747 (1998)

山本 隆 山口大学理学部自然情報科学科 (753-8512 山口市大字吉田 1677-1)・教授, 理博
1974 年京都大学理学部物理学科卒,
1979 年京都大学理学研究科博士課程
修了, 1979 年山口大学理学部助手,
助教を経て, 1995 年より現職。
1985-87 年フライブルグ大学 (西ド
イツ) 留学。専門は高分子および脂質
分子の固体物性。〈趣味〉読書, 庭木
の世話, 水泳

会員の情報検索サービス利用について

正会員の方は, 学術情報センターで作成した学術論文データベース第二系 (化学) のうち, *Polymer Journal*, 高分子論文集の掲載論文全文, 高分子年次大会, 高分子討論会の研究発表概要のデータベースおよび下記の情報検索サービスの利用が可能です (有料)。同サービスの利用をご希望の方は, 利用申請書を下記へ提出の上, お申し込み下さい。利用申請書は本会にご請求下さい。

利用可能な各種データ名

1. 学位論文索引データベース 2. 学会発表データベース 3. 学術論文データベース第一系 (電子) 4. 学術論文データベース第二系 (化学) 5. 学術論文

データベース第五系 (理学) 6. 海外研究プロジェクトデータベース 7. アメリカン・センター総合目録データベース 8. 科学研究費補助金研究成果概要データベース 9. 研究者ディレクトリー 10. 民間助成研究成果概要データベース 11. 学会予稿集電子ファイル 12. RAMBIOS 13. 化学センサーデータベース 14. 学術関係会議等開催情報 (日本学術会議編) 15. 学協会集会スケジュール (日本工学会編)

連絡先 [112-8640] 東京都文京区大塚 3-29-1 学術情報センター共同利用課共同利用係 ☎03-3942-6933