自己組織化膜を用いるパターン形成

市村 國宏

1. はじめに

単分子レベルの厚みをもつ層は高分子バルクの表面界面のモデル系とみなすこともできるので、その構造や特性の解析は高分子材料の界面現象へのアプローチのひとつとして位置付けることができる。また、固体表面を単分子膜で被覆し、かつ、そのパターンを形成する手法ならびに材料に関する研究がますます活発となっている。その背景には、有機低分子や高分子の機能特性を究極のサイズ領域で発現させたいとする知的好奇心とともに、超微細化半導体素子のみならず、マイクロマシンあるいはマイクロリアクターにおけるリソグラフィ技術からの実践的要請がある。この種の研究を進めるうえで、単分子膜の構造を詳細に解析するさまざまな分析機器、たとえば、走査型プローブ顕微鏡や各種分光光度計などの普及が大きな役割を果たしている。一方で、巨視的ではあるが、濡れ性は依然としてきわめて重要な表面界面情報を与えてくれる。実際に、単分子膜パターンを可視化する簡便な condensation figure 法は、この種の研究に大きく寄与している¹⁾。

本稿は、構造と機能の相関をより把握しやすい2次元超薄膜としての低分子系単分子膜を主として取り上げており、そこから高分子との接点を探ることを趣旨とする。パターン化された単分子膜は、他の相との接触によってはじめて特有かつ多様な機能が発現される。たとえば、光化学反応による単分子膜を構成する分子の構造や配向の変化は、液晶層に転写されて巨視的な分子配向パターンを形成する²⁾。あるいは、本文で見ると、単分子膜パターンは濡れ性などの界面現象を巧みに組合せることによって、大

幅な分子増幅を実現させることができる。

ところで、単分子膜パターンニングは、光あるいは電子線リソグラフィ法、マイクロプリンティング法および走査型プローブ顕微鏡を用いる方法によってなされてきた。走査型プローブ顕微鏡による手法は非常に興味深い、走査範囲が狭く、高価な装置を必要とする。ここでは、適用範囲がより広く、比較的容易に実験室レベルでの応用が可能な前二者による有機超薄膜のパターンニングについて、最近の展開を概観する。ラングミュア・ブロッジェット法は単分子膜調製のための代表的な手法であるが、ここでは自己組織化膜 (SAM) 法のみを対象とする。

2. 自己組織化膜 (SAM)

SAM の形成は、金属酸化物表面を有機シラン化合物によって共有結合的に修飾する、チオール化合物あるいはジスルフィド化合物を金基板表面に共有結合により導入する、固体表面に適切な分子を水素結合や静電結合を介して非共有結合により導入する、などの方法によってなされる。したがって、基本的には、SAM 形成手法と光化学的な構造変化とを組合せることによって、多種多様な超薄膜フォトリソパターンニングが可能となる。光化学反応としては、光化学的な結合切断反応、光酸化反応、光化学的脱保護反応、光架橋反応、光活性化反応に大別されよう。以下に、SAM の調製方法に準じて分類し、それぞれにおける最近の研究を例示する。

2.1 シリル化単分子膜

J. M. Calvert らは、有機シラン化合物から調製した SAM 膜に遠紫外線 (193 nm または 248 nm) を照射すると、Si-C 結合が切断してシラノール基が生成し、露光部が親水化されることを報告している (図 1(a))³⁾。未露光部表面は Pd/Sn の金属コロイド微粒子で選択的に修飾できるので、これを用いた Ni の無電解メッキにより、400 nm の金属配線が得られる。さらに、このパターン化した金属層をレジスト層とする Si 基板の微細加工エッチングも行っ

ICHIMURA, Kunihiko 東京理科大学総合研究所 (278-8510 千葉県野田市山崎 2641)・教授、理学博士。1968年 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。専門は光機能化学 〈趣味〉読書、野鳥の撮影

Patterned Self-Assembled Monolayers

図1 シリル化単分子膜を用いるフォトリソグラフィー。(a) 193 nmあるいは248 nm 照射によるシラノール生成反応。b) クロロメチル基の光酸化と還元反応を組合せるアミノ基の生成反応。

図2 チオール化合物からなるSAMの光パターンニング。(a) ネガ型: (1) 193 nm 露光, (2) 現像と金のエッチング, (b) ポジ型: (1) 254 nm 露光, (2) 電気化学的現象と金のエッチング。

ている^{4)~6)}。さまざまなシリル化剤を用いることができるが⁶⁾, 248 nm 露光では大きな光量を必要とする点が課題とされている。露光部に生成するシラノール基を二次的に他の官能基をもつシリル化剤で処理することによって、生体高分子や細胞などの選択的な接着が可能となる。たとえば、アミノ基およびシリル化法によりパーフルオロアルキル基で表面被覆してからパターン露光し、露光部に生成するシラノール表面をアミノ化した基板を用いることにより、哺乳類の細胞が選択的に吸着され、異方的に成長する

ことが観察されている⁷⁾。神経細胞の異方的な成長には、単分子膜の濡れ性だけでなく、その凹凸も関与している⁸⁾。この手法を用いて神経細胞回路を作製し、電気的なパルスの伝達挙動が検討されている⁹⁾。

この種の手法をさらに展開するためには、50 mJ/cm² 以下の感度、光反応性生成物の特定、低コスト化、水あるいはアルコール系での現像処理、が重要とされる。このような実用的な観点から、高感度単分子膜フォトレジストが提案されている(図1(b))¹⁰⁾。*p*-クロロメチルフェニル基をもつ単分子膜に193 nm 光を50 mJ/cm² 露光するとホルミル基が生成するので、これを還元的にアミノ基へ変換させる。このアミノメチル化単分子膜表面にPd^{II} が選択的に吸着するので、これを触媒としてNiの無電解メッキが可能となる。一方、アゾビスイソブチロニトリル基で置換されたシラン処理剤からなる単分子膜に紫外線を照射してラジカル種を発生させることにより、パターン化されたポリスチレンの表面グラフト反応も報告されている。約20 nm の高分子超薄膜が50 mm の解像度で形成されている¹¹⁾。

光化学的な脱保護反応は単分子膜の適切な官能基をパターン状に1段階で生成させることができるうえ、分子設計がしやすいという利点がある。Fodorらは、図1(a)に示した光活性ウレタン誘導体を用いて露光部にアミノ基を発生させ、オリゴペプチド合成におけるコンビナトリアル合成法を報告している。さらに、0.64 nm² に65,536種の8つの構成単位からなる核酸塩基を配列させて、DNA配列の迅速な解析を可能としている^{12)~14)}。

図1に示したSAM膜は光のみならず、電子線¹⁵⁾あるいはX線照射¹⁶⁾によってもパターン形成が可能であり、電子線照射に

よって単分子膜に5 nmのホールが形成できる一方、X線照射とNiの無電解メッキによって、250 nm以下の金属配線を可能としている。

2.2 金・チオールSAM

チオール化合物が容易に金表面に結合することを活用したSAMについての研究は、非常に幅広いものとなっているが、ここでも、光酸化反応、光分解反応、光架橋反応、さらには、光活性化反応を組み込んだ単分子膜フォトバ

図3 電子線によるネガ型単分子膜パターニングの原理図。
(1) 電子線照射による架橋反応。(2) CN⁻イオンによる金のエッチング。

ターニングが検討されている。クロロチオフェノール単分子膜に 193 nm 光を照射すると、光酸化反応によってフェニルスルフィン酸が生成する¹⁷⁾。アルカンチオール SAM 膜でも光リソグラフィーが可能であるが¹⁸⁾、これはアルカンチオールの光酸化反応によるものとされている (図 2(a))¹⁹⁾。これらは S-Au 結合が切断されるので、ポジ型となる。一方、ネガ型単分子膜レジストの例として、ジアセチレンの重合性を利用したチオール金 SAM が報告されている (図 2(b))^{20), 21)}。254 nm 光照射によって SAM が光重合反応を起こすので、電気化学的に還元することにより、ジアセチレンモノマーが選択的に脱離して、単分子ネガ画像となる。また、4-アジドベンゾイルオキシ基で置換されたアルカンチオールの単分子膜にジアルキルアミンの存在下で紫外線照射すると、ナイトレンの付加反応によってヒドラジン基が発生する。ついで、パターン形成した基板を作用電極とすることにより、ポリアニリンやポリチオフェンの電解重合膜が露光部に形成される²²⁾。

チオール系単分子膜を用いる電子線レジストへの応用が活発化している。1993 年に GaAs 基板上のオクタデカンチオール単分子膜および SiO₂ 上に形成されるオクタデシルトリクロロシランからの単分子膜は電子線ポジ型レジストとなりうることが報告された²³⁾。アルキルシリル化膜の場合では、電子線照射後の SiO₂ 基板を HF 緩衝溶液に浸漬することによって微細加工エッチングが可能である。電子線照射による単分子膜の崩壊は、O-Si-C 結合などの切

断や C-H 結合の開裂による長鎖アルキル基の配列構造の乱れによるものと考えられている。また、電子線照射後に大気下でさらに 193 nm 光を照射することによって、水平解像度やエッチング深度が増大することも見いだされている²⁴⁾。

最近になって、ネガ型電子線単分子膜レジスト材料が報告された²⁵⁾。金基板上にメルカプトビフェニルを結合させて得られる SAM であり、これに 50 eV, 10 mC/cm² の電子線を照射すると、照射後の単分子膜は KCN/KOH のエッチング溶液に対してネガ型レジストとして機能する (図 3)。電子線照射によってビフェニル基の配列構造が変化するとともに、CH 結合の解裂に伴う CC 結合の生成を分光学的に認めており、これがビフェニル環間での架橋反応をもたらすものとしている。芳香族チオール化合物の SAM 膜の配列構造については最近活発な研究が進められているが、非常に秩序性が高く、かつ、充填密度も高いこの種の SAM 膜は、アルカン系に比較して感度が高いのみ

図4 金属薄膜層の起伏におけるSAMの構造欠陥を利用する微細加工。(1)金属膜上でのフォトレジストリリーフ後、全面に金属蒸着膜形成、(2)アルカンチオールSAM膜形成、(3)金属膜のエッチング。

ならず、レジスト特性もより優れていると思われる。

2.3 非共有結合による吸着単分子膜

上記の方法では、共有結合によって単分子膜が形成されるために、基板の種類は限定されざるをえない。基板表面を光機能性分子で非共有結合的に吸着させてSAMを調製すれば、その分子間で光架橋を起こさせることによって吸着点が増加することになるから、吸着力が強化される。カリックス[4]レゾルシンアレンは環状構造を有する両親媒性分子であり、同一方向に結合した8つの極性基によってSiO₂表面に水素結合を形成して最密充填に近い状態で吸着する²⁶⁾。この環状分子に4つのシンナモイル基を導入した誘導体(1)から吸着単分子膜をシリカ基板表面に形成させ、これに紫外線を照射すると光二量化が起こる。逐次的な光二量化反応によって分子量が増大するので、アルコールなどの極性溶媒に対して脱着しにくくなる²⁷⁾。これによって原理的にネガ型単分子膜となりうる。

SiO₂基板をビス(1-ベンジル-4-ピリジオ)エチレン化合物(2)の水溶液に浸漬すると静電相互作用による非共有結合力に基づく吸着単分子膜が形成できる²⁸⁾。これに紫外線照射すると逐次的な光重合が進行するので電解水溶液によって未露光部のモノマーを選択的に脱着させることにより単分子膜パターンが得られる。この単分子膜はカチオン部位を有するのでアニオン性のコロイド超微粒子をパターン状に吸着させることが可能である。ここでは水系ですべて処理ができるので環境問題からも好適な手法と思われる。

3. マイクロプリンティング

ソフトリソグラフィーとは、光などの直接的な露光を用いないリソグラフィーである²⁹⁾。1994年にG. M. Whitesidesらが提案したマイクロプリンティング(μ CP)法が代表的な手法であり、その実用的適用範囲が拡大している³⁰⁾。金表面にチオール化合物を結合させてSAMを調製する手法を活用したもので、20秒程度でSAMを形成する長鎖アルカンチオールが製膜分子として用いられる。通常のフォトレジストで作製した凹凸パターンをもつSiO₂/Si基板上でポリジメチルシロキサンを架橋してスタンプとし、0.2~20 mm程度の凹凸をもつこのスタンプを用いてチオールの溶液を金基板上に印刷する。これにより、容易に単分子膜を複製することができる。

ヘキサデカンチオールは高度に密に充填されたSAMを与えるので、単分子膜レジストとして活用されている。たとえば、SAMで被覆されていないAu層に湿式エッチングを施すことにより、35 nm程度の水平解像度を有するAuの微細加工が可能となる。Au/M/Si(M: Cr, Ti)におけるCN-エッチングのほかに、Si層をHF/NH₄とKOHによるエッチングにより、Si(100)面の微細加工が達成されている。また、SiO₂/Si上へアルキルシラン化合物により μ CP法を適用した単分子膜パターン形成が可能であり、これによるSiの微細加工法が報告されている³¹⁾。

単分子膜は構造上の乱れが敏感に特性に反映されるために、いかに無欠陥の超薄膜を得るかに多大な努力が傾注されてきた。これまでに紹介してきた例では、ネガ型であれ、ポジ型であれ、製膜分子を露光後に除去することを原理としている。一方、露光あるいは何らかの方法でSAMにおける分子配列あるいは充填構造の乱れを発生させることによって、その乱雑さの違いを活用してパターンニングを行うことも原理的に可能である。その一例が凹凸表面で発生する構造欠陥をエッチング処理に反映されたものである(図4)^{32), 33)}。Si基板に設けた金属薄膜上にフォトリソグラフィーによってレジストパターンを形成し、約60 nmの起伏を有する画像を作製する。この全面にさらに金属蒸着を施してからアルカンチオールからなるSAMを形成させると、起伏の部分が構造欠陥となる。この部位はエッチング耐性に劣るために、選択的に製膜分子が除去され、結果的に約50 nmのパターンニングが可能となる。

μ CP法により作製したヘテロ界面を利用した高分子による表面修飾が可能である。ポリカチオンとポリアニオンの交互積層(layer-by-layer deposition)法と μ CP法とを組合せることにより、水平解像度3 μ m、高さ40 nmの高分子超薄膜パターン形成が可能である³⁴⁾。 μ CP法によりカルボキシル基を末端にもつアルカンチオールの単分子膜を調製し、これにアミド結合を介して10 μ mの解像度を有するポリエチレンイミンを表面グラフトさせることができ

る³⁵⁾。あるいは、 μ CP法で調製した長鎖アルカンチオールと ω -カルボキシアルカンチオールとからなる単分子膜パターンに α , ω 両末端にアミノ基を有するポリ(アクリル酸tert-ブチル)で表面修飾し、その後脱保護反応とグラフトを繰り返して高分子超薄膜パターンが得られている³⁶⁾。

4. おわりに

はじめに述べたように、さまざまな単分子膜の構造特性を解析する機器の普及はめざましく、この分野の研究は急速に進んでいる。本稿では、SAMを活用するパターン形成法として、光や電子線などを用いる直接的なリソグラフィ法とソフトリソグラフィとしての μ CP法を取り上げたが、今後もこれらの手法に適したSAM形成法あるいは材料の研究は、複合的な研究領域としてますます重要となる。一方、リソグラフィを用いないインクジェット印刷法は導電性高分子などの多様なパターンを描画できるので、この分野の研究も今後は急激に展開されるであろうことを付記したい³⁷⁾。工業的な技術が科学へフィードバックされる好例になると思われる。

本稿では、パターンニングという合目的性が強い課題を取り上げているので実学的な印象が強い内容となっているが、これらはSAMに関する膨大な基礎的な研究に支えられていることを強調したい。また、2次元的に展開されたSAMの集合構造と反応性あるいは界面特性との相関を解明することによって、高度な秩序性をもつ高分子系のあらたな研究領域が確立されると思われる。低分子からなる単分子膜はナノレベルであるが、高分子膜からなる単分子膜は1桁大きなサイズであり、筆者はこの領域を、デカナノ(10 nm)レベルと呼んでいる。デカナノはサブミクロンとナノレベルとの中間領域であり、しかも個々の高分子鎖の大きさに相当する。ここで紹介したいいくつかの例は、ナノレベルとデカナノレベルとの接点にあるといえる。このような観点からの研究展開を期待したい。

最後に、本稿作成にあたり多大な協力をいただいた東京工業大学資源化学研究所中川勝博士に深謝する。

文 献

- G. P. López, H. A. Biebuyck, C. D. Frisbie, G. W. Whitesides: *Science*, **260**, 647 (1993)
- K. Ichimura: *Chem. Rev.*, **100**, 1847 (2000)
- C. S. Dulcey, J. H. Georger, V. Krauthamer, T. L. Fare, F. A. Stenger, J. M. Calvert: *Science*, **252**, 551 (1991)
- J. M. Calvert, M.-S. Chen, C. S. Dulcey, J. H. Georger, M. C. Peckerar, J. M. Schnur, P. E. Schön: *J. Vac. Sci. Technol. B*, **9**, 3447 (1991)
- W. J. Dressick, J. M. Calvert: *Jpn. J. Appl. Phys.*, **32**, 5829 (1993)
- C. S. Dulcey, J. H. Georger, Jr., M.-S. Chen, S. W. McElvany, C. E. O'Ferrall, V. I. Benezra, J. M. Calvert: *Langmuir*, **12**, 1638 (1996)
- D. A. Stenger, J. H. Georger, C. S. Dulcey, J. J. Hickman, A. S. Rudolph, T. B. Nielsen, S. M. McCort, J. M. Calvert: *J. Am. Chem. Soc.*, **114**, 8435 (1992)
- M. Matsuzawa, S. Tokumatsu, W. Knoll, H. Sasabe: *Langmuir*, **14**, 5133 (1998)
- M. S. Ravenscroft, K. E. Bateman, K. M. Shaffner, H. M. Schessler, D. R. Jung, T. W. Schneider, C. B. Montgomery, T. L. Custer, A. E. Schaffner, Q. Y. Liu, Y. X. Li, J. L. Barker, J. J. Hickman, *J. Am. Chem. Soc.*, **120**, 12169 (1998)
- S. L. Brandow, M.-S. Chen, R. Aggarwal, C. S. Dulcey, J. M. Calvert, W. J. Dressick: *Langmuir*, **15**, 5429 (1999)
- O. Prucker, M. Schimmel, G. Tovar, W. Knoll, J. Ruhe: *Adv. Mater.*, **10**, 1073 (1998)
- S. P. A. Fodor, J. L. Read, M. C. Pirring, L. Stryer, A. T. Lu, D. Solas: *Science*, **251**, 767 (1991)
- G. Kiederowski: *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **30**, 822 (1991)
- A. C. Pease, D. Solas, E. J. Sullican, M. T. Cronin, C. P. Homes, P. A. Fodor: *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **91**, 5022 (1994)
- M. J. Lercel, H. G. Craighead, A. N. Parikh, K. Seshadri, D. L. Allara: *Appl. Phys. Lett.*, **68**, 1504 (1996)
- J. M. Calvert, T. S. Koloski, W. J. Dressick, C. S. Dulcey, M. C. Peckerar, F. Cerrina, J. W. Taylor, D. Suh, O. R. Wood, II, A. A. MacDowell, R. D'Souza: *SPIE*, **1924**, 30 (1993)
- J. Huang, J. C. Hemminger, *J. Am. Chem. Soc.*, **115**, 3342 (1993)
- M. J. Tarlov, D. R. F. Burgess, Jr., G. Gillen: *J. Am. Chem. Soc.*, **115**, 5305 (1993)
- Y. Zhang, R. H. Terrill, T. A. Tanzer, P. W. Bohn: *J. Am. Chem. Soc.*, **120**, 2654 (1998)
- K. C. Chan, T. Kim, J. K. Schoer, R. M. Crooks: *J. Am. Chem. Soc.*, **117**, 5875 (1996)
- T. Kim, K. C. Chan, R. M. Crooks: *J. Am. Chem. Soc.*, **119**, 189 (1997)
- L. F. Rozsnyai, M. S. Wrighton: *Langmuir*, **11**, 3913 (1995)
- R. C. Tibero, H. G. Craighead, M. Lercel, T. Lau, C. W. Sheen, D. L. Allara: *Appl. Phys. Lett.*, **62**, 476 (1993)
- D. W. Carr, M. J. Lercel, C. S. Whelan, H. G. Caigne, K. Sescadri, D. L. Allara: *J. Vac. Sci. Technol. A*, **15**, 1446 (1997)
- W. Geyer, V. Stadler, W. Eck, M. Zharnikov, A. Glzhuser, M. Grunze: *Appl. Phys. Lett.*, **75**, 2401 (1999)
- E. Kurita, N. Fukushima, M. Fujimaki, Y. Matsuzawa, K. Kudo, K. Ichimura, *J. Mater. Chem.*, **8**, 397 (1998)
- Y. Hayashi, S. Suzuki, K. Ichimura, *J. Mater. Chem.*, **11**, 1805 (2001)
- M. Nakagawa, S.-K. Oh, K. Ichimura, *Adv. Mater.*, **12**, 403 (2000)
- Y. Xia, G. M. Whitesides: *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **37**, 575 (1998)
- a) J. C. Love, J. R. Anderson, G. M. Whitesides: *MRS Bull.*, **26**, 523 (2001); b) J. A. Rogers: *MRS Bull.*, **26**, 530 (2001)
- Y. Xia, M. Mrksich, E. Kim, G. M. Whiteside: *J. Am. Chem. Soc.*, **117**, 9676 (1995)
- J. Aizenberg, A. J. Black, G. M. Whitesides: *Nature*, **394**, 868 (1998)
- A. J. Black, K. E. Paul, J. Aizenberg, G. M. Whitesides: *J. Am. Chem. Soc.*, **121**, 8356 (1999)
- S. L. Clark, M. F. Montague, P. T. Hammond: *Macromolecules*, **30**, 7237 (1997)
- L. Y. Wilhelm, T. S. Huck, X.-M. Zhao, G. M. Whitesides: *Langmuir*, **15**, 1208 (1999)
- W. M. Lackowski, P. Ghosh, R. M. Crooks: *J. Am. Chem. Soc.*, **121**, 1419 (1999)
- H. Sirringhaus, T. Kawase, R. H. Friend: *MRS Bull.*, **26**, 539 (2001)