希薄溶液物性

最近の高分子希薄溶液物性研究の中から、2つのトピックスを紹介する。ひとつは、溶液中でも規則的ならせん構造を保持する合成高分子の主鎖結合回りの内部回転ポテンシャルを決定した研究、もうひとつは静的・動的光散乱法を併用して、会合性高分子溶液のキャラクタリゼーションを行った研究である。希薄溶液物性研究全般の今後の展望についても簡単に触れる。

佐藤 尚弘

1. はじめに

高分子の希薄溶液物性を研究する第一の目的は、高分子試料の分子特性を決定することである。化学者としては、個々の高分子の諸物性・機能をその高分子の分子特性と関係づけたいと考える。しかしながら、高分子の化学構造は非常に複雑であるから、低分子と同レベルの分子特性決定は容易ではなかった。Staudinger の高分子説が当時の化学者に容易に受け入れられなかった原因も、この分子特性決定の困難さに由来している。この困難を克服するために、その後高分子の分子特性決定法の確立には多大な努力が払われた^{1)~3)}。数名のノーベル賞受賞者をはじめ、数多くの著明な研究者らがそれに寄与した。日本人も重要な貢献をしている。その努力のお陰で、現在では非常に精密な高分子の分子特性解析が可能となり、後述のように低分子系よりも詳細な分子情報が得られる場合もある。

しかしながら、高分子の分子特性解析が精密化学の粋に達しているのは、線状の中性ホモポリマーに限られる。それ以外の範疇に属す高分子については、現在もその解析法の確立を目指した研究が続けられているが、高分子のもつ複雑さに圧倒され、目標到達はいまだに遠い。

本稿では、紙面の制限もあり、高分子希薄溶液物性研究の最近の進歩について2つのトピックスを紹介し、最後に今後の展望について簡単に触れる。

2. らせん高分子

たとえば、エチレンが平面構造をとっていることから類推すると、ポリアセチレン鎖も平面構造をとっていると考えられがちだが、実際のポリアセチレン誘導体の溶液中での分子形態は決して平面構造ではない。低分子では無視できるようなわずかな平面性からのずれが、高分子では増幅されて、高分子鎖の全体構造は低分子の分子構造からは容易には予想できない。逆にいえば、高分子の分子構造解析により、低分子の構造解析では得られないような、より精密な分子構造情報が得られる可能性がある。

近年、溶液中でもらせん構造をとる合成高分子に注目が集められているが⁴⁾、その希薄溶液物性研究から、らせん高分子の内部回転ポテンシャルに関する詳細な知見が得られる⁵⁾。具体的には、固有粘度や回転半径などの分子量依存性のデータから、折れ曲がり^{みみず鎖}というモデル鎖を利用してらせん高分子の持続長を求め、他方、円二色性や旋光度の分子量依存性より、イジングモデルを利用してモノマー単位あたりの左右らせん状態の自由エネルギー差を求める。これら2つのパラメーターの温度依存性から、内部回転ポテンシャルを見積もるという方法である。

図1には、この方法を利用して得られた2種類の光学活性ポリシラン誘導体の回転ポテンシャルを示す⁵⁾。このポテンシャルは、経験的な二重井戸型関数を利用して描かれている。その関数には左右のらせん状態に対応する井戸の深さと広がりを表す合計4つのパラメーターが含まれており、持続長と自由エネルギー差の温度依存性をうまく再現できるように、それらのパラメーターが決定された。主鎖中の各ケイ素原子にかさ高い光学活性側鎖が2つ結合しているPS1は、非常に剛直なポリシラン誘導体で、安定ならせんのセンスが温度により反転するという特徴をもつ。他方、側鎖の片方が分岐のないヘキシル基であるPS2

SATO, Takahiro 大阪大学大学院理学研究科高分子科学専攻(560-0043 豊中市待兼山町1-1)・教授、理学博士。1985年大阪大学大学院理学研究科博士課程修了。専門は高分子溶液学。

Dilute Solution Properties

図1 2種類の光学活性ポリシラン誘導体の内部回転ポテンシャル
横軸は、トランス状態をゼロと定義した主鎖の内部回転角の絶対値である。

は、かなり屈曲性の高いポリシラン誘導体で、温度によるらせんのセンスの反転も観測されていない。これに対応して、前者の内部回転ポテンシャルは後者に比べて、急峻な谷をもち、かつ左右らせん状態に対応する2つの谷の深さと急峻さにかかなりの違いが認められる。谷の急峻さが内部回転のゆらぎを抑えて鎖の剛直性を生じさせ、2つの谷の深さと急峻さの違いは、それぞれ右(P)らせん状態のエネルギー的安定性および左(M)らせん状態のエントロピー的安定性を生み出している。両安定性が逆方向であることが、温度によるらせんセンスの反転を起こす起源である。

左右らせんに対応する2つのポテンシャル井戸の深さと急峻さの違いは、高分子鎖に結合している隣接側鎖間のキラルな相互作用に起因している。一般にキラル相互作用は弱く(図1の両ポテンシャルにおいて、左右らせん状態のエネルギー差が熱エネルギーよりもずっと小さいことに注意されたい)、低分子モデルでは、左右らせん状態でのキラル相互作用の違いを見積もることは困難であろう。また、現在の分子力場計算の精度では、この小さい左右らせんエネルギー差を予言することはできない。粘度と旋光性という2種類の希薄溶液物性を組み合わせることにより、精密な分子情報が得られた例である。

上で紹介したポリシラン誘導体はらせん性の強い高分子であるが、通常のビニル高分子も特定の安定な内部回転状態が存在するために、弱いながらもらせん性を保有している。らせん性の強さは、1本鎖内でのらせん反転の起こりにくさと関係している。屈曲性の高い高分子のらせん構造とその安定性(剛直性)は、らせんみみず鎖モデル³⁾によっ

て議論できる。最近、長らは α 炭素位にメチル基をもつポリ(α -メチルスチレン)の溶液中でのらせん構造およびその安定性が、よく似た化学構造のポリスチレンとはずいぶん異なることを、希薄溶液物性のらせんみみず鎖モデルに基づいた詳細な解析により明らかにした⁶⁾。

3. 会合性の高分子溶液

高分子の増幅効果は、また分子間相互作用にも現れる。低分子系では弱いファンデルワールス力(分散力)でも、高分子では加算されて会合体を形成しうるほどの強さになることがある。実際に、低分子モデルでは予想されない溶媒条件で、高分子の会合体がしばしば観測される。この溶液中での高分子の会合現象は古くから知られており、特に微量の会合体の影響を強く受ける光散乱法によって高分子の分子特性解析を行うときに、障害となってきた。会合性の高分子溶液は会合体成分と非会合体成分、あるいは複数種類の会合数の異なる会合体成分を含むことが多く、静的光散乱測定だけから、各成分の特性解析を行うことは困難である。最近、筆者らは静的光散乱と動的光散乱を組み合わせ、各成分に関する散乱関数を分離評価し、それらから分子(あるいは会合体)特性を決定する方法を提案した⁷⁾。

ここでは、非極性溶媒中での高分子リビングアニオンの会合状態を調べた例を紹介しよう⁸⁾。高分子リビングアニオンの溶液中には非常に大きなサイズの会合体が微量存在することは古くから知られており、散乱法による分散状態の特性解析を困難にしていた。また、この系は空気にとさらすと失活するので、密封状態で測定する必要がある、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)などの測定は行えない困難さも付随している。図2Aには、ベンゼン中で重合したポリブタジエンのリビングアニオンを、真空ライン内で溶媒をシクロヘキサンのに交換し、そのまま光散乱セルに入れて封入した溶液に対する光散乱測定結果を示す。メタノールでクエンチした同試料に対する結果と比較すると、リビングアニオン状態の試料の静的構造因子 $\hat{S}(k)$ は、クエンチ後のそれよりも強い角度依存性をもち、絶対値もずっと大きい。動的光散乱法より得られた緩和時間分布は、図3に示すように、クエンチ試料では一山の鋭いスペクトルが得られるのに対し、リビングアニオンでは緩和時間のずっと長いところにもピークが観測され、非常に大きい会合体が存在することがわかる。

この動的光散乱の結果を利用して、静的光散乱の構造因子を速い緩和成分 $\hat{S}_{\text{fast}}(k)$ と遅い緩和成分 $\hat{S}_{\text{slow}}(k)$ に分解することができる(図2B参照)。このうち、速い緩和成分は大きい会合体の影響を受けない構造因子で、それからリビングアニオンの主要成分の重量平均分子量(モル質量)を得ることができる。得られた結果は、クエンチ試料に対

図2 ポリブタジエン(PB)リビングアニオンとそのクエンチ試料のシクロヘキサン溶液に対する静的構造因子 (A) は全散乱光強度, (B) はPBリビングアニオンに対する $\hat{S}(k)$ を, 図3に示す動的散乱測定結果を利用して, 速い緩和成分と遅い緩和成分に分離した結果を示す, パネル(B)の下曲線は, パネル(A)のリビングアニオンに対する全散乱光強度を表す。

図3 動的散乱法より得られたPBリビングアニオンとそのクエンチ試料のシクロヘキサン溶液に対する緩和時間スペクトル
横軸には緩和時間 t に散乱ベクトルの自乗 k^2 を掛けた値を用い, クエンチ試料では 45° , リビングアニオンでは3つの異なる散乱角での結果を示している。

する値(9,600)の約3倍となり, 非極性なシクロヘキサン中で, ポリブタジエンリビングアニオンの主要成分は3量体として存在していることが判明した。

他方, 緩和時間スペクトルの遅い緩和成分から求められたポリブタジエンの大きな会合体の流体力学的半径は550 nmで, 速い緩和成分に対する値よりも100倍ほど大きい。また, この大会合体の分率は0.8 wt%以下の微量しか存在しないことも光散乱データの解析よりわかる。非会合状態のポリブタジエン鎖の全長は80 nm程度で, リビングアニオン末端どうしの会合では, 大会合体のサイズを説明できない。クエンチ試料では大会合体は観測されないこ

とより, この会合現象にはリビングアニオン末端は必須であるが, たとえば末端と鎖中央部との間にも強い物理的な結合が存在すると思えざるをえない。低分子系には, 対応する強い結合は見いだされていない。類似の高分子溶液系特有の強い物理的相互作用によって非常に大きい会合体が形成される現象は, これまでに多数報告されているが⁷⁾, その高分子特有の相互作用の起源については, まだ十分に研究は進んでいない。

4. 今後の展望

近年, 高分子にさまざまな機能をもたせるために, 複雑な分岐構造を有する高分子やさまざまな共重合体が次々と合成されている。そのような研究においては, しばしば機能面が強調され, 分子特性決定が不十分な場合が多い。その原因は, そのような複雑な化学構造を有する高分子に対する適切な分子特性解析法がまだ確立していない現状にある。長鎖分岐高分子を分子特性化する一般的方法論はまだ確立されていないし, 共重合体についても, たとえば疎水性モノマーと親水性モノマーのランダム共重合体の水溶液中での分子形態を定量的に記述する適当なモデルはまだ提案されていない。また最近関心が集まっている水素結合, 疎水性相互作用, 包接錯体などを利用した超分子ポリマーの会合状態は, しばしば溶液濃度に依存するので, 有限濃度での超分子間相互作用を考慮に入れた超分子特性解析が必要で⁹⁾, 従来の無限希釈状態での分子特性解析法では不十分である。最後に, タンパク質や核酸などの生体高分子の分子構造は, 現在主としてX線結晶構造解析とNMR法で調べられ, 高分子希薄溶液物性の研究手法はあまり出る幕がない。従来の高分子溶液論を, 複雑な共重合体である生体高分子の全体構造からアトミスティックな局所構造までを統一的に理解できるように改良するには, 何らかの革新的なブレイクスルーが必要だろう。

文 献

- 1) H. Yamakawa: "Modern Theory of Polymer Solutions," Harper & Row, New York, 1971
- 2) H. Fujita: "Polymer Solutions," Elsevier, Amsterdam, 1990
- 3) H. Yamakawa: "Helical Wormlike Chains in Polymer Solutions," Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg, 1997
- 4) たとえば, T. Nakano, Y. Okamoto: *Chem. Rev.*, **101**, 4013 (2001)
- 5) (a) T. Sato, K. Terao, A. Teramoto, M. Fujiki: *Macromolecules*, **35**, 2141 (2002);
(b) T. Sato, K. Terao, A. Teramoto, M. Fujiki: *Polymer*, **44**, 5477 (2003)
- 6) 長 昌史, 高分子学会予稿集, **53**, 5 (2004)
- 7) M. Kanao, Y. Matsuda, T. Sato: *Macromolecules*, **36**, 2093 (2003)
- 8) Y. Matsuda, T. Sato, Y. Ohishi, H. Watanabe, 発表準備中
- 9) T. Sato: *Langmuir*, **20**, 1095 (2004)