放射光

西野 孝

1. 放射光とは

荷電粒子が加速度運動をする際には電磁波が放出される。この原理に基づいて、実験室の X 線発生装置では数十 kV の正電圧が負荷されたタングステンフィラメントから出た電子（荷電粒子）を対陰極に衝突させて、急制動（加速度運動）する際に放出される X 線を利用する。一方、電子を高速で円運動させると角加速度が生じ、接線方向に光が放射される^{1)~3)}。この電磁波がシンクロトロン放射光であり、現在、第三世代の大型放射光施設としては兵庫県・西播磨にある SPring-8 (Super Photon ring-8 GeV, 1997 年~)⁴⁾ 以外に、フランス・グルノーブルにある ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, 6 GeV, 1994 年~)⁵⁾ とアメリカ・アルゴンヌにある APS (Advanced Photon Source, 7 GeV, 1996 年~)⁶⁾ が稼動している。これらの中でも SPring-8 では電子をほぼ光速に近い速度 (0.999999998 倍) まで加速し、円周 1,436 m の蓄積リングを周回させることで電子の加速エネルギーが 8 GeV に達することから、世界最高性能を誇る大型放射光施設である。国内には、つくば市の Photon Factory をはじめ、大学や私企業保有を含め多数の放射光施設が存在するが、以下ではおもに SPring-8 の利用を対象とする。放射光のもつさまざまな特徴の中で、高分子研究にこれまで利用されてきた特長はきわめて「高輝度」な光という理由につきる。高輝度光とは小さな光源から出る高平行・高強度な光を意味する。実験室レベル（回転対陰極型 X 線発生装置）に比較して SPring-8 ではこの輝度が 1 億倍（この比は一等星と太陽の明るさの比と同等）となる。また、平

行性についていえば SPring-8 での発散角は約 0.00086° である。つまり、100 m 離れたところでもビームは 1.5 mm しか広がらない。実験室の装置での発散角がたとえば 0.5° であることを考えると、このこともまた大きな特長となりうる。本稿では、「高輝度」に加えて、高分子分野でも今後利用が期待できる放射光の特長や利用上の留意点について述べてみたい。

2. SPring-8 でできること

図 1 には、高分子材料に放射光を照射した際に生じる現象を示した。これらの多くには原理的には実験室レベルでも可能な測定が含まれている。しかしながら、高分子材料は炭素、水素を中心とする軽元素から構成されており、X 線との相互作用が弱く、事実上測定が困難な場合も多かった。ところが前項で述べた「高輝度」を利用すると、図 1 に示した各測定が“より”容易になるだけでなく、“放射光ならではの”実験が可能となる。

すなわち、光が 1 億倍も明るいと、

- ①高分子から発せられる微弱な応答シグナルも強くなる。これにより微細試料、希薄試料に対する測定が可能となる。
- ②微小領域に対する測定が可能となる。つまり、空間分解能の高い測定ができる。

NISHINO, Takashi 神戸大学工学部応用化学科 (657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1)・教授、工学博士。1984年 神戸大学大学院工学研究科修士課程修了。専門は高分子物性（力学・表面）、高分子構造、複合材料。

Synchrotron Radiation

図 1 放射光を高分子材料に照射した際に生じる現象

③短時間で測定が可能となる。これにより、その場測定や時分割測定ができる。

④光の平行性が高く、ビームが広がらない。このことを利用することで、イメージングや視斜角入射 X 線回折、構造解析に際してより厳密な測定ができる。

⑤実験室では特定の波長の X 線を利用するのに対して、放射光では幅広い波長の光を利用できる。これにより X 線吸収微細構造解析 (XAFS) や赤外測定も可能となる。さらに、放射光はきわめて強く偏光しているので、配向の議論にも有用となる。

また、①～⑤を組合せた測定も可能である。

⑥測定は大気中で行われ、試料周りの空間に余裕がある。このため、大型装置を設置することができる。また、同時測定 (たとえば広角 X 線回折/小角 X 線散乱/示差走査熱量分析/ラマン散乱などの組合せ) や高圧・高温・極低温など極限条件下での測定、さらに紡糸などの成形プロセス下での *in situ* 測定も可能となる。

次項以下では、個々について具体的な数値を用いてもう少し詳しく解説する。

2.1 微細試料

図 2 には、ポリ(*p*-フェニレンテレフタルアミド)(PPTA)の子午線方向の X 線回折プロファイルを示した⁷⁾。なお比較のため、実験室で汎用される X 線源である CuK α 線を用いた場合の回折角に補正して横軸を表した。単繊維 (直径 12 μ m) 1 本を測定に供した際、a) 放射光では四次、六次の子午線反射 004, 006 が明瞭に観察された。測定に要した時間は各点で 15 秒である。一方、同じ実験を回転対陰極型 X 線発生装置で行うと、b) で示したように試料周りの空気からの散乱が観察されるのみである。実験室でも PPTA 繊維を数千本束ねるとこれらの反射を検出することが可能であるが、これだけの本数の繊維の配向を完全にそろえることは事実上不可能であり、得られるプロファイ

ルはおのずと低質のものになってしまう。また、b) の測定に際して時間をかけて、単繊維に長時間 X 線を照射しても空気散乱が増加するばかりで、試料からの回折線はそれに隠れてしまう。つまり、図 2 は高輝度を利用した①の例として、微細試料に対する測定の典型である。

微細試料に対する測定ということでは透過型電子顕微鏡 (TEM) も有力な手段であるが、試料の調整に熟練を要し、高真空中での観察になる。それに対して、放射光を利用した測定では、試料調整が容易で、かつ、大気中での測定が可能である。そこで、①の特徴に加えて⑥試料周りの空間が広いことを利用して、試料に変形を加え、その節の応力を検出する機構を組み込んで測定を行うと、一例として c) では PPTA 単繊維に 2,270 MPa の応力を付加した際の回折プロファイルをあわせて示した。応力下では回折ピーク位置が低角度側にシフトしている。このことは面間隔が広がっていること、言い換えれば、結晶内分子鎖が応力により伸長していることを意味し、この様子を直径 12 μ m の単繊維を用いて *in situ* 検出することができた。

ところで、回折ピークの幅には微結晶の大きさや乱れの情報が含まれている。ところが実験室の装置では X 線の発散角が大きいため、さまざまな補正が必要となる。一方、④放射光の発散角は前述のようにきわめて小さく、これらの補正が事実上不要となる。ビームの平行性がよいことは X 線小角散乱において、より低角度までの測定 (超小角散乱) が可能であることを意味する。現状ではミクロンオーダーの構造情報が得られている。この領域は光散乱領域とオーバーラップしてくるが、光散乱では試料に透明性が要求されるのに対して、X 線では透明・不透明に関係なく測定できる。

和歌山毒物カレー事件で有名になったように、試料自身が希薄な場合や、主成分に含まれる微量不純物の同定・定量 (ppb オーダー) にも放射光は威力を発揮する。高分子の分野でもこれまでに繊維中の染料、塗膜中の顔料、残重合触媒 (PET 中の Sb) の検出などが試みられている。

図 2 ポリ(*p*-フェニレンテレフタルアミド)単繊維の子午線方向の X 線回折プロファイル
a) 放射光を用いた測定, b) 回転対陰極を用いた測定, c) 応力下での測定

2.2 微小領域

試料そのもののサイズが大きくとも、その中の特定の微小領域の測定が求められる場合も多い。放射光において、波長の長い X 線 (軟 X 線: 0.1~1 keV 程度) では 10 nm 程度、波長の短い X 線 (硬 X 線: 50 keV 以上) で 0.1 ミクロン程度までの微小サイズの X 線ビームの利用が可能となってきている。つまり、図 1 に示したさまざまな測定をこれらの空間分解能で行うことができる。マイクロビームやナノビームを用いた高分子ブレンド物のイメージングや炭素繊維の焼成過程の追跡、毛髪 1 本内での元素マッピングが試みられている。ただし、ビームが細くなると、試料のどの位置に X 線を照射しているのかを正確に見極めることも重要になる。この目的のため、トムソン散乱法が

提唱され、照射位置については、高精度試料ステージと組合せることで 60 nm の空間分解能が達成されている。また、イメージングに際して、④平行性が高いことは空間分解能を高めるだけでなく、屈折率コントラスト法を併用することで画像の鮮明さにも大きな影響を与える。さらに、試料サイズ<X線ビーム径で実験を行うと、小角X線散乱では試料表面からの全反射が著しくなる。これがバックグラウンドに加わると、元来微弱な散乱の検出はよりいっそう困難となる。この点、試料サイズよりもビームを絞って測定を行うとこの問題点は解決される。

SPring-8においては、赤外分野においても $100 \sim 20,000 \text{ cm}^{-1}$ の広い範囲にわたって遠赤外や近赤外光を含む分光分析を、空間分解能として $10 \mu\text{m}$ 程度で可能なビームラインも備えられている。ただし、SPring-8はどちらかというと硬X線の利用を志向した設計になっており、波長の長い電磁波については中～小型の放射光施設の利用のほうが有利な場合がある。また、実験室のX線光電子分光(XPS)では軟X線が用いられ、表面から 10 nm 程度までの情報が得られるが、硬X線を用いたSPring-8でのXPSではより深いところの分析が可能となる。

2.3 迅速測定

放射光はパルス光であり、SPring-8の場合は $4.8 \mu\text{s}$ ごとに 50 ps の間X線が射出されている。これを利用すれば原理的には ns オーダーの時間分解能を有していることになる。次に高速シャッターを利用すれば μs の測定も可能である。これも放射光の特徴で、 μs しかシャッターが開いていなくとも、その間に試料に照射されるX線だけで十分なシグナル強度が得られる場合がある。ただ、このような迅速測定は高分子の分野ではいまだ利用された例はなく、今後の課題である。一方、これまでは ms オーダーでの測定が多数報告されてきた。たとえば一定昇温や一定ひずみ速度に伴う構造変化の *in situ* 検出がこれにあたる。これらの測定においては CCD 検出器の高い時間分解能が利用されている。SPring-8でも検出器として汎用されるイメージングプレート(IP)はダイナミックレンジが大きく ($1 \sim 10^6$ count 領域をカバーできる) 強度の強い回折線と弱い回折線を一気に測定できる利点はあるが、測角精度はさほど高くない。IP 上の 1 ピクセルが $100 \mu\text{m}$ 間隔であると、広角X線測定を想定して試料-IP 間距離を 300 mm とした場合、 $\Delta(2\theta)$ にして 0.019° である。この点、昔ながらのゴニオメーター/シンチレーションカウンターのほうが桁違いに測角精度がよいことになる。最近では、CCD 検出器の迅速性と IP のダイナミックレンジを兼ね備えた検出器も整備されるようになってきた。また、半導体検出器は蛍光X線や XAFS の測定に威力を発揮する。ただし、ビームラインによっては望む検出器が備えられていない場合もあり、目的に最適な BL を選択することが重要

となる。

3. ビームライン

放射光施設の蓄積リングの周りには接線方向に、さまざまな異なる目的のためのビームライン(BL)が設置されている。SPring-8では現在 48 本の BL が稼動している。たとえば BL40B2 は高分子の小角X線散乱に汎用され、通常、検出器として CCD と IP が備えられている。一方、BL46XU には図3に示した大型の 8 軸ゴニオメーターが整備され、検出器はシンチレーションカウンターあるいは半導体検出器である。図の例では、地面から約 1.4 m の高さで左方から放射光が入射され、 2θ 方向の回折をシンチレーションカウンターで検出している。BL の数字のあとの B は偏向電磁石を、XU はアンジュレータを意味している。詳細な説明は割愛するが、SPring-8でも BL によって強度は 10^6 倍以上異なり、一般に XU の BL では輝度が高い。たとえば、図2の実験は BL46XU で行ったが、同じ実験を B の BL で行った際には一晩かけても S/N 比のよいプロファイルは得られなかったことがある。

本稿においても、またこれまでの多くの総説、著書においても、実験室装置に比較して SPring-8 の輝度が 1 億倍という前提で話が進められている。ところがこの比はあくまで、放射光施設から XU の BL に出た、まさにその位置での値に基づく比であり、その後各種スリット、分光器やミラーを通して光が形づくられた上で試料に照射される。この間、およそ 50 m 程度である。さらに試料から検出器までもシグナル強度は減衰する。したがって、実際に検出されるシグナルが 1 億倍も強いことはまれである。それならば実際のところはどうなのかという疑問に答える必要があるが簡単ではない。なぜならば、利用する BL や分光条件、測定条件、検出器などの外的な要因と、試料に依存する内的な要因、さらにどのようなシグナルを検出するのかにも依存して、大きく事情が異なってくるためであ

図3 SPring-8のBL46XUに設置されている大型の8軸ゴニオメーター

図4 アイソタクチック・ポリプロピレンモノフィラメントにX線マイクロビームを照射した際の破断面の走査型電子顕微鏡像

る。それでもあえていえば経験上、実験室レベルの $10^3 \sim 10^6$ 倍以上のシグナル強度を期待して実験を進めている。

放射光の利用に際しては非破壊測定が基本である。ところが、高分子の場合、とくに高輝度ゆえの試料ダメージに留意する必要がある。

図4には、アイソタクチック・ポリプロピレンのモノフィラメントにX線マイクロビームを照射した際の破断面の走査型電子顕微鏡写真を示した⁸⁾。マイクロビームの通り道が明瞭に観察され、X線による劣化が認められた。この際、X線という高エネルギーの電磁波自身に基づく劣化であるのか、照射による温度上昇のための部分融解を伴うのか、あるいはX線によって励起された雰囲気が悪化をもたらすのかを明らかにする必要がある。外力を加えながら測定したところ、X線が照射されている位置で試料が切断したこともある。これらの場合は明白であるが、長時間測定では本来の構造変化ではなく、知らず知らず単に劣化に伴う構造変化を観察している場合があることに気をつける必要がある。このような劣化を避けるために、試料周りを減圧したり、不活性気体でパージする工夫がなされている。

汎用BLでは、目的とする測定のためには毎回装置の組み立てから行う必要があり、ビームタイムの大半を費やしてしまうことになる。一方、特殊なBLではルーチン測定は可能でも、工夫を凝らした測定を行う際の融通が利かない。被ばく防止の観点から、放射光を用いた測定はハッチと呼ばれるコンテナの中で行われ、X線が照射されている最中には人間はハッチ外に出る必要がある。したがって、測定中に試料に何らかの刺激を与える場合は遠隔操作が必要となる。また、持ち込み装置が大きすぎてハッチに入らないケースや電源不足の場合もある。試料周りの空間が広いことは逆に、空気散乱によるバックグラウンドの上昇をもたらすことから、クリアな結果を得るためには光を目的にあわせてつくるのが重要となる。それ以外にも利用にあたってはさまざまな工夫を各人で凝らしている。

4. SPring-8を利用するためには

SPring-8は残念ながら思い立ってすぐに使える施設ではない。測定を希望する場合、特別な例を除くと利用申請の機会は春と秋の年2回ある。申請が採択されれば、次の半期に所定のビームタイムが割り当てられる。SPring-8では8時間を1単位（シフトと呼ばれる）としていることから、いったん出かければ徹夜実験を覚悟する必要があるし（平均9シフト程度）、宿泊施設も整っている。また、限られた時間内で効率よく実験を進めるための計画をよく練っておかなければならない。そうすると、あれもこれも実験したくなるのが人情だが、連続したビームタイムの中での条件や設備・装置の変更はロスタイムの原因となる。たとえば、BL40B2での広角X線回折と小角X線散乱の変更は、単にカメラ長を変更すればよいだけでなく、アライメントの再調整を含めると、熟練した場合でも最低2～3時間を要する。したがって、いったん設定を決めてしまえば、その条件下で異なる試料についての測定を進めることが望ましい。それでも不慮の事態がしばしば生じるし、実験条件の最適化を多少は犠牲にせざるをえない場合もある。利用後にはA4にして1枚のレポートの提出が必要である。さらに忘れがちだが、学会発表、論文発表の際には事後にその旨の連絡が求められているが、それ以外の義務はない。

利用に先立って、代表者だけでなく、実験に参加する人間は全員、ユーザーとしての登録、研修と健康診断を済ませておく必要がある。大学であれば、学内のRI研修の受講と健康診断で代替できる。これらの詳細はSPring-8のURLを参照いただくとして、ビームラインの特性をよく調べ、申請前にあらかじめBL担当者と綿密な打ち合わせをすることが強く望まれている。だからといって、必ず申請が通るわけではないが、課題の重要性やSPring-8の必要性などに基づいて審査される際、技術的に無理な申請や具体性がなく不明瞭な申請は必ず却下される（BLに依存するが採択率は4～6割）。とっかかりがない場合、産業界だけでなく学・官に属する研究者であっても、(財)高輝度光科学研究センター(JASRI)産業利用推進室に相談されることをお勧めする。コーディネーターが専門外であっても、関連する適切な専門家、BL担当者を紹介していただける。放射光がもしかしら役に立つかもしれないが、自分では到底実験まではできそうにないという場合にもJASRIとの共同研究という方法もある。なお現在、SPring-8では産業利用がとくに奨励されている。

5. おわりに

本文中の数値などに独断が混じっており、ご批判もあることと思うが、本稿ですでに利用されたことのある経験

者ではなく、ご自身の研究開発の Break Through に SPring-8 の利用を思い立たれた方を対象として、放射光の特長と利用上の注意点について述べてきた。放射光はそういう皆様のご期待に必ずやこたえてくれるものと確信しているし、逆に、大胆な提案が放射光利用の新境地を開拓することにもなる。さまざまな測定の実例は著書^{9)~13)}、総説^{14)~19)}をあげるにとどめた。また、「高分子」誌上でもこれまでに特集²⁰⁾として紹介されている。あわせてご参照ください。高分子に関連する皆様の放射光のご利用を期待している。

謝 辞 本稿をまとめるにあたって、データの調査、図の作製には神戸大学・小寺 賢助手にご助力いただいた。ここに感謝いたします。

文 献

- 1) “実用シンクロトロン放射光”，光量子科学技術推進会議編，日刊工業新聞社，1997
- 2) 菅野 暁，吉田 博，藤森 淳：新しい放射光の科学—内殻励起が拓く新物質科学，講談社サイエンティフィック，2000
- 3) 上坪宏道，太田俊明：シンクロトロン放射光，岩波書店，2005
- 4) <http://www.spring8.or.jp/j/index.html>
- 5) <http://www.esrf.fr/>
- 6) <http://www.anl.gov/>
- 7) 小寺 賢，西野 孝，中井 綾，齊藤允彦，伊寿隆幸，西口泰子，井上健太郎，岡本泰一，川野悦宏，中前勝彦： *Polym. Prepr., Jpn.*, **53**, 751 (2004)
- 8) M. Motowoka, M. Kotera, Y. Kagoshima, I. Fujio, T. Onogi, M. Okamoto: *SPring-8 User Experiment Report*, **11**, 324 (2003).
- 9) “改訂 X 線分析最前線”，合志陽一，佐藤公隆編，アグネ技術センター，2002
- 10) “X 線分析の進歩”シリーズ，日本分析化学会，X 線分析研究懇談会編，アグネ技術センター（2005 年までに 36 巻が発刊）
- 11) “顕微赤外分光法”，西岡利勝，寺前紀夫編，アイビーシー，2003)
- 12) “最新 熱分析”，小澤丈夫，吉田博久編，講談社サイエンティフィック，2005
- 13) “新版 高分子分析ハンドブック”，日本分析化学会 高分子分析研究懇談会編，紀伊国屋書店，1995
- 14) 塩見友雄，竹下宏樹： *高分子*，**51**, 745 (2002)
- 15) 小寺 賢，飯野 潔： *高分子*，**51**, 813 (2002)
- 16) 中前勝彦，小寺 賢，飯野 潔： *繊維学会誌*，**58**, P-99 (2002)
- 17) 櫻井伸一： *日本ゴム協会誌*，**75**, 373 (2002)
- 18) 田代孝二： *高分子*，**51**, 994 (2002)
- 19) 小島潤一，櫻井伸一，鞠谷雄士： *機能材料*，**23**(9), 52 (2003)
- 20) “放射光と高分子”特集： *高分子*，**53**, 57-84 (2004)