有機半導体材料

情報技術の中で Man-machine interface として用いられる記録、表示、ハードコピー技術の中では有機半導体が重要な基幹材料として用いられている。本稿では、応用面から有機半導体の基本的な特性と代表的な材料、技術の現状や課題について解説する。

半 那 純 一

1. 情報の技術の変革と材料

この 20 年のうちに、情報を取り扱う技術基盤は大きな変革を遂げた。従来のアナログ技術からデジタル技術への移行である。これは、Si 半導体技術の進展に伴い計算機の低コスト化と計算能力の飛躍的な向上により、大量のデータを高速に取り扱うことが可能になり、計算機による情報処理が一般化したことがその大きな原因である。これにより、情報の流過程においても情報処理システムとのマッチングの良いデジタル化した電気信号による情報の取り扱いが主流となった。われわれが情報コンテンツを利用する際に不可欠な表示、ハードコピー技術においても例外ではない。写真、印刷、複写などのハードコピー技術においては、従来のアナログ光記録技術に代わり、あらかじめデジタル化された時系列信号を位置決めとマーキング技術の組合せにより記録するデジタル記録技術が主流となっている。インクジェットプリンター技術や電子写真技術を用いたレーザープリンター技術がその代表である。一方、表示においても CRT に代わり、デジタル技術を用いた液晶ディスプレイやプラズマディスプレイを中心とする薄型のフラットパネルディスプレイが主流となってきている。

今後、さらなる情報通信の高速化、大容量化の進展によって、携帯電話や無線 LAN を介して情報のユビキタス化がいつそう進むと考えられ、入手した情報のコンテンツを表示するための電子ペーパーに代表される簡便な表示機器の開発に期待が高まっている。

HANNA, Jun-ichi 東京工業大学大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 (226-8503 横浜市緑区長津田町 4259 J1-2)・教授、工学博士。1976年 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。専門はイメージング材料、大面積半導体薄膜材料。

Organic Semiconductors

こうした情報技術のトレンドを背景として、改めて、大きな脚光を浴びている材料に有機半導体がある。有機半導体という言葉の定義は、無機半導体材料ほど明確ではなく、電子や正孔（キャリアと呼ばれる）による電子的な電荷輸送が可能で、それによって発現する機能をデバイスとして利用できる材料を有機半導体と呼ぶのが一般的である。有機半導体は、低コスト、量産性に優れた溶液からの塗布をはじめとする wet-process によって材料の作製が可能であるため、大きな面積を必要とするデバイスの低コスト化に好都合である。一方、デバイス作製に必要なパターニングに従来のリソグラフィー技術が適用しにくいという問題点は、インクジェット技術や種々の印刷技術を採用することにより克服できるばかりか、これらの技術を用いて、直接、add-on 型のパターニングが実現できるというきわめて魅力的な発展性を秘めている。本稿では、情報技術を支える重要な機能性有機材料のひとつである有機半導体について、応用面から歴史的な発展の経緯も含めて、現状を紹介する。

2. 電子写真感光体材料

有機半導体の情報デバイスとしての実用化は、電子写真用の有機感光体の開発に始まる。ここでは、有機半導体への光による電荷注入、すなわち、光吸収によって電子、正孔が生成され電流が流れやすくなる性質、つまり、光伝導性（光導電性と呼ばれることもある。）が利用されている。電子写真感光体は、図 1 に示すように、絶縁性の高い光導電体で作製された感光体に、帯電、露光、トナー現像、トナー像の紙への転写、加熱によるトナー像の紙への定着という一連のプロセスによって、普通紙にコピーを作成するために用いられる。計算機の出力に利用されるレーザープリンターでは、計算機からの出力信号により変調した半導体レーザー光を光源に用いる。

図1 電子写真法によるハードコピーの作製プロセス（カーソン法）
レーザープリンターの場合は露光に半導体レーザーによる光ビームをスキャンして記録が行われる。

有機感光体の実用化は1970年代の初めに始まる。実用化された最初の有機感光体は、poly(*N*-vinylcarbazole) (PVK) に 2,4,7-trinitrofluorenone (TNF) を高濃度に添加した薄膜を感光層に用いたものである¹⁾。電子写真感光体には複写やハードコピーの作成を目的とするため、均一な大面積の光伝導体薄膜が必要で、一般に、均一で大面積の薄膜が得やすいアモルファス材料が用いられる。ちなみに、初めて実用化された電子写真感光体にはアモルファスセレン (a-Se) が用いられていた。PVK-TNF を用いた感光体はドナー型材料である PVK とアクセプター型の材料である TNF によって形成される電荷移動錯体を光伝導体を用いる単層型の感光体であった。この材料系では、光照射により生成する電子と正孔が輸送可能であるため、電極基板上に PVK-TNF 層を塗布した単層で感光体として機能する。現在、一般に用いられる感光体は、光照射による電荷（正孔、電子）の発生を受けもつ電荷発生層（一般には有機顔料の微結晶を樹脂に分散した 0.1 μm 程度の薄膜が用いられる）とトナー現像に必要な電位を得るための電荷輸送層（一般には機械的強度が大きく絶縁性の高いポリカーボネート樹脂などの高分子材料に低分子の有機半導体材料を高濃度に溶解した 10~20 μm 程度の薄膜層が用いられる。電荷輸送層に用いられる有機半導体材料は、生成した電荷を輸送するために用いるため、電荷輸送材料と呼ばれることがある）を順に電極基板上に積層した積層型の感光体で、負帯電で用いるのが一般的である。この積層型感光体では、光照射による電子、正孔の生成は電極基板の上の設けた顔料層（電荷発生層）で起こるため、生成された正孔が電荷輸送層へと注入され、電荷輸送層中を輸送された後、感光体表面に帯電された負電荷を中和することにより、感光体表面に光照射に応じた静電荷のパターンが形成

図2 電子写真感光体の構造と代表的な材料の例
電子写真感光体はアルミニウムドラムに電荷発生層と電荷輸送層にを積層した機能分離型と呼ばれる構造が一般的である。電荷輸送層には機械的に強度に優れ絶縁性の高いポリカーボネート樹脂に電荷輸送材料を数十％程度分散した 10~20 μm 程度の薄膜を用いる。電荷発生層にはフタラル樹脂などに有機顔料を 1:1 程度に分散した 0.1~1 μm 薄膜が用いられる。

される。電子写真感光体に利用可能な有機半導体材料は、生成した電荷の寿命内に感光体を電荷が輸送されなければならないため、電荷の寿命内に電荷が移動できる距離、 $\mu\tau E$ (μ : 電荷の移動度, τ : 電荷の寿命, E : 電場強度) $> d$ (d : 膜厚) である必要から、光伝導体の基本特性である電荷の移動度と寿命の積 ($\mu\tau$ 積) が $10^{-9} \sim 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{V}$ 程度は必要となる。一般に有機半導体中の電荷の寿命は ms 以上と長いから、有機半導体の移動度が $10^{-6} \sim 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度あれば、この条件を満たすこととなる。この値は、有機物の単結晶の示す移動度の $1/10^6$ 程度のきわめて小さな値であるが、毎分 20~30 枚程度の複写速度をもつ複写機やレーザープリンターには十分適用が可能である。したがって、電子写真感光体への応用については材料面での制約は大きくない。最近では、コロナ帯電時に生じるオゾンの低減を目的とした正帯電型の感光体の開発や、高画質化の観点から、電荷の拡散による画像のボケの抑制を目的とした単層型の感光体の開発に関心がもたれ、両極性の電荷輸送が可能な材料の開発に関心が高い。図2に代表的な電子写真感光体用の有機半導体材料の例を示す。

3. 有機 EL 材料

有機半導体を用いた情報デバイスの2番目の実用となる有機EL素子への応用は、よく知られているように Eastman Kodak の Tang らによる ITO/triphenylamine 誘導体 /Alq 3/Ag-Mg の積層構造をもつ EL 素子の提案に端を発する²⁾。この素子に数 V 程度の電圧を印加すると強い緑色のエレクトロミネッセンスが観測できる。1980 年代の終わりのことである。以後、十年近くの活発な研究開発

の結果、一応の実用化が図られ、現在は発光効率、安定性の改善を通して、実用的なフルカラー表示素子の実現に向けて活発な研究開発が進められている。

有機 EL 素子では、発光のもととなるエキシトンの形成に電極から有機半導体へ電荷注入が利用される。発光効率は、有機半導体層への電荷の注入と輸送、正孔・電子の再結合によるエキシトンの生成と輻射失活の効率に強く依存する。有機 EL 素子の材料には電子写真感光体と同様に、均一性の点からアモルファス材料が用いられている。とくに、数 V 程度の電圧で、電荷注入に必要な 10^6 V/cm を超える高電界を実現するために、有機半導体層の膜厚は 0.1 μm 以下とするのが一般である。このため、この応用では有機半導体の移動度が小さいことは（一般には 10^{-3} cm^2/Vs 以下）、素子特性を支配する大きな障害とはならない。実際、液晶表示素子では困難な μs オーダーの高速駆動も可能である。

有機 EL 素子への期待は大型フルカラー表示素子に加えて、電子ペーパーとしての応用にある。液晶ディスプレイに比べて、明るいとこでの視認性に優れ、液晶素子と異なり素子厚が薄く、軽量であることがその理由である。発光効率が高まれば白色の蛍光照明としての応用も期待される。

これまで、有機 EL 素子の作製には低分子有機半導体材料の真空蒸着膜が主に用いられてきた。有機 EL 素子用の有機半導体材料は、将来、低分子系有機半導体に代わって、高分子有機半導体材料が主流となるものと期待されている。その理由は、溶液を用いた塗布、インクジェットプリント技術を用いた簡便なプロセスにより低コストで素子の作製が可能であるためである。これまでに報告された高分子材料を用いた有機 EL 素子用の有機半導体材料は主鎖型の π -共役ポリマーが主で、図 3 に示す polyphenylene-vinylene (PPV)、polyfluorene 誘導体はその代表で、一般に単層型で用いられる。PPV は高い photoluminescence (PL) を示す物質として知られ、EL 素子への応用を図るため、化学修飾を利用した有機溶媒への可溶化や可溶性 PPV 前駆物質を用いた薄膜形成法の開発などが積極的に行われてきた。後者は PPV の研究成果を基盤とした比較的、最近の材料である。これらの材料は一般に移動度は小さく、 10^{-5} cm^2/Vs 以下である。

高分子有機 EL 素子のもっとも大きな課題は素子の長寿化で、新材料の開発によってこれを克服しようというアプローチが活発に行われている。一方、電荷注入の改善には移動度の向上も有効で、こうした観点から分子配向を利用

した移動度の改善も検討されている。Fluorene の 9 位を長鎖のアルキル鎖で置換した poly(9,9-dioctylfluorene) はネマチック相を示し、この相では 8×10^{-3} cm^2/Vs の高い移動度を示す³⁾。2-Phenylnaphthalene をメソゲンとする polyacrylate のスメクチック相では 10^{-3} cm^2/Vs の移動度が報告されている⁴⁾。分子配向を示す有機半導体材料では偏光発光を実現できることから、偏光子との組合せによる三次元表示への応用が提案されている⁵⁾。

4. フォトリフラクティブ材料

実用を期待される光伝導体を利用する情報デバイスにフォトリフラクティブ素子がある。フォトリフラクティブ材料とは、光生成キャリアのトラップへの捕獲によって形成される空間電荷のつくる局所的な電場を利用して、屈折率の空間的な変調を誘起することができる材料である。

光照射によって材料中に誘起される屈折率の空間的な分布を利用して、実時間のホログラム記録やホログラムを用いた高密度メモリーへの応用が検討されている。この内容については、本特集のホログラフィーの項に詳しく解説されているので、参考にされたい。

5. 有機 TFT 材料

有機 EL 素子に続いて、第 3 番目の実用を目指す有機 TFT の研究開発が近年活発化してきている。これは、有機 TFT の移動度が現在広く液晶ディスプレイ用のアクティブマトリックスに用いられている水素化アモルファスシリコン (a-Si:H) TFT に匹敵する ~ 1 cm^2/Vs の移動度を実現できる見通しがあるためである。ここで用いられる有機半導体材料は、前述の応用とは異なり、アモルファス材料ではなく、移動度の高い有機半導体の多結晶薄膜である。これには大きな理由がある。移動度は材料中を単位電場当たり電子や正孔がどれくらいの速度で移動できるかを示す値であるが、同じ電荷密度であれば移動度が大きい材料ほど大きな電流が多く流せ、また、素子の応答速度も速くできる。TFT は一般にスイッチング素子として用いられるため、移動度が大きいほど都合が良いからである。材料の移動度は有機物の場合、結晶を含めて、隣接する分子間距離に強く依存する。アモルファス物質の場合、分子配向がランダムであるため、分子のパッキング密度が小さく平均的な分子間距離は 6 Å 以上となる。このため、前述のように移動度は一般に $10^{-6} \sim 10^{-5}$ cm^2/Vs 程度の小さな値となり、TPD (*N,N'*-diphenyl-*N,N'*-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine) などのように電荷移動にかかわるクロモファーを共役系でつなぎ局所的な分子間の距離を低減した材料においても、移動度はせいぜい 10^{-2} cm^2/Vs 以下にとどまる。

一方、有機物の単結晶では分子が配向秩序をもって密にパッキングするため、分子間距離は 3~4 Å 程度まで近づ

図 3 代表的な高分子有機 EL 材料の例

図4 代表的な高分子有機 FET 材料と電界効果移動度

き、移動度は $1 \sim 10 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ まで増大する。多結晶では一般に単結晶に比べて移動度は1桁程度小さい。多結晶材料はアモルファス材料に比べて移動度は大きいものの、本質的に粒界という結晶材料であるがゆえの大きな問題を抱えている。多結晶材料は配向秩序の異なる結晶の集合体であるため、分子配向は結晶粒界では不連続となり、電荷輸送を阻害する活性なサイトとなる。また、吸着分子による材料劣化の大きな要因となる。

有機 TFT 用の材料は、 π -電子共役系をもつペンタセンをはじめとするアセン系の分子やオリゴチオフェンなどの構造的に異方性をもつ分子配向に有利な分子が用いられる。有機 TFT においても、現在の主流は低分子有機半導体の真空蒸着膜であるが、研究の大きな流れは wet-process を利用した材料作製に向かっている。ここでも、薄膜作製の容易性から、高分子有機半導体に大きな期待が寄せられている。

これまで、報告された代表的な高分子有機 TFT 材料とその移動度を図4に示す。これらは、いずれも結晶性の薄膜として用いられる。

6. 有機導電性材料

有機半導体に関するもうひとつの重要な応用は導電性材料である。有機半導体は、基本的に電子や正孔、つまり、電子性キャリアを輸送することができる物質である。しかし、多くの有機物では熱的に生成されるキャリアの密度はきわめて小さく、キャリアが輸送可能でも伝導率としては、一般に $10^{-12} \text{ S cm}^{-1}$ 以下の絶縁体に分類されるべき小さな値となるものが多い。しかしながら、何らかの方法でキャリアを物質中に注入できれば電流を流すことができる。電子写真感光体では光によるキャリア（電荷）の注入を利用して感光体上に帯電された静電荷を中和する。また、有機 EL では高電界により電極から電子、正孔を注入して、その再結合を発光に利用する。この場合、電流密度は mA/cm^2 をはるかに超える。基本的に電荷輸送が可能な有機半導体に、化学試薬や電気化学的な酸化、あるいは、還元によって、有機半導体物質の一部を酸化、あるいは、還元することによって、電子、正孔の実体である負、あるいは、正イオンラジカルを生成させることができれば、伝導率はその濃度に応じて増大する。化学量論比近くまで濃度を増加させると、伝導度は金属に近い伝導率まで増加し、導電体材料となる。この代表的な例が化学ドー

図5 電極材料に用いられる PEDOT/PSS

プした polyacetylene や電気化学的に重合した polythiophene や polypyrrole などである。最近、広く用いられる材料に、図5に示す PEDOT/PSS と略称される材料がある。この物質は透明で、かつ、水溶液からコーティングにより薄膜が作製でき安定であることから、電極材料として、あるいは、有機 EL 素子への正孔注入を促進するための材料としてしばしば用いられる。透明導電性材料は、オールプラスチックエレクトロニクスを実現するための重要な基幹物質である。

7. おわりに

情報技術を支える重要な有機材料のひとつである有機半導体材料について応用面から、実用化されたデバイスを中心にその現状を紹介した。最近の新たな応用として、電流モードで読み出す半導体メモリー素子への応用が検討され始めている⁶⁾。有機半導体は、情報技術の進展とともに、情報のユビキタス化を支える基幹材料としての重要性を増している。その材料としての実用基盤をより確かなものにするためには無機材料にはない有機物のもつ特性を最大限に活用することが重要となる。今日、活発に研究が進められているインクジェットをはじめとした印刷技術を利用したデバイスの作製はこの大きな要である。これは単にプロセス技術の問題ではなく、材料技術の新しい展開を必要とする。これをかなえる究極の材料は高分子材料をおいてはいないであろう。プラスチックエレクトロニクスの大きな発展に向けていっそうの研究開発が望まれる。

文 献

- 1) W. D. Gill: *J. Appl. Phys.*, **43**, 5033 (1972)
- 2) W. Tang, S. E. VanSlyke: *Appl. Phys. Lett.*, **51**, 913 (1987)
- 3) M. Redecker, D. D. C. Bradley, M. Inbasekaran E. P. Woo: *Appl. Phys. Lett.*, **73**, 1564 (1998)
- 4) 島川徹平, 谷 忠昭, 半那純一: “液晶性高分子有機半導体の合成と電荷輸送特性の評価”, 日本液晶学会討論会講演予稿集, p. 105 (2002)
- 5) M. P. Aldred, A. E. A. ContD. Mathison, S. R. Farrar, S. M. Kelly, D. Mathieson, M. O'Neil, W. C. Tsoi, P. Valchos: *Adv. Mater.*, **17**, 1368 (2005)
- 6) P. Ma, J. Liu, Y. Yang: *Appl. Phys. Lett.*, **80**, 2997 (2002)