〔30〕 カチオン重合の生長反応に関する研究

第3報 四塩化スズによるスチレンの重合

(1961年7月24日受理)

加納夏樹*・東村敏延*・岡村誠三*

要 旨 スチレン-四塩化スズ系を例にとり、カチオン重合の定常状態における生長反応の速度定数(k_p)の一般的な測定法を述べた。第1報¹⁾、第2報ではヨウドを開始剤とするカチオン重合系について検討し、生長反応の速度定数は重合系の誘電率が大きいほど大きいことが明らかになった。本報では、開始剤として四塩化スズおよびヨウドを用い、二塩化エチレン中でスチレンを重合し、その結果対アニオンが強い Lewis 酸から生じたものであるほど k_p が大きいことが明らかになった。

1. 緒 言

重合機構を検討するためには、その素反応の反応速度定数を測定することが望ましい。しかしカチオン重合の場合、特殊な系について特殊な仮定のもとに行なった二三の報告²⁾しか得られていない。われわれは前報^{1),2)}において定常状態における k_p の測定法について検討し、ヨウドを開始剤とする系について報告した。しかし前報で述べた方法はヨウドメトリー、可視吸収スペクトルなど、ヨウド特有の定量法を利用したものであり、したがって開始剤としてヨウドを用いるカチオン重合系にしか適用できなかった。ここではさらに一般的な系、すなわちモノマーと開始剤の間に π -complex が存在し、その濃度が紫外吸収スペクトルによって定量可能な系の k_p の測定法について述べる。この方法によって、スチレン-四塩化スズ-二塩化エチレン系の k_p を測定し、あわせて前報で述べた方法によって、スチレン-ヨウド-二塩化エチレン系の k_p を測定し、対アニオンの k_p に及ぼす影響について検討する。

2. k_p の測定法

前報^{1),2)}で述べたごとく、 k_p を求めるため次の2点を考えた。

a) モノマー(M)と開始剤(C)との間に π -complex(M·C) が存在し次の関係にある⁴⁾。

b) 定常状態の初期においては次の関係が成立する。

$$[C]_{\text{total}} = [C]_{\text{free}} + [M \cdot C] + [M^*] \quad (2)$$

M^* : 活性末端

上記 a) および b) の仮定は妥当であり、(2) 式は従来の取扱を一般化したものであることは前報において述べた。(1)、(2) 式の関係を考慮し、また活性末端の自己停止反応を仮定すると、それぞれの開始反応に対応して次に述べる諸式を導くことができる。それを適用すると、

* 京都大学工学部高分子化学教室(京都市左京区吉田泉殿町)

$[M^*]$ が定量できる系のみならず、 $[M \cdot C]$ が定量できる系においても k_p を計算することができる。

2.1 $[M \cdot C]$ が測定可能な場合

活性末端に関して定常状態を仮定し、(1)、(2) 式および $d[M^*]/dt = 0$ から $[C]_{\text{free}}$ 、 $[M^*]$ を消去する。

2.1.1 遊離の開始剤が重合を開始する場合

素反応

上記の素反応に対応して次の関係式を得た。

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{[M \cdot C]} = \frac{1}{K_M \cdot [M]} + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{1}{K_M} + 1 \quad (3)$$

$$R_p = \frac{k_p \cdot (k_i/k_t) \cdot (1/K_M) \cdot [M] \cdot [C]_{\text{total}}}{\frac{1}{K_M[M]} + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{1}{K_M} + 1} \quad (4)$$

2.1.2 モノマーと開始剤間の complex が重合を開始する場合

素反応

上記の素反応に対応して次の関係式を得た。ただし生長反応、停止反応は省略した。

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{[M \cdot C]} = \frac{1}{K_M \cdot [M]} + \frac{k_i}{k_t} + 1 \quad (5)$$

$$R_p = \frac{k_p(k_i/k_t) \cdot [M] \cdot [C]_{\text{total}}}{\frac{1}{K_M[M]} + \frac{k_i}{k_t} + 1} \quad (6)$$

2.1.3 スチレン-四塩化スズ-二塩化エチレン系に Plesch が与えた次の素反応を仮定した場合

素反応^{3a)}

上記の素反応に対応して次の関係が得られる。

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{[M \cdot C]} = \left(\frac{1}{K_M} + \frac{K_A[A]}{K_M} \right) \frac{1}{[M]} + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{K_A[A]}{K_M} + 1 \quad (7)$$

$$R_p = \frac{k_p \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{K_A[A]}{K_M} \cdot [M] [C]_{\text{total}}}{\left(\frac{1}{K_M} + \frac{K_A[A]}{K_M} \right) \frac{1}{[M]} + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{K_A[A]}{K_M} + 1} \quad (8)$$

2.2 [M*] が測定可能な場合

これについては前報で述べたので、その結果のみを記す。

2.2.1 遊離の触媒が重合を開始する場合

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{[\chi]} = 1 + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{[M] [\chi]^{n-1}}{(1 + K_M [M])^n} \quad (9)$$

ただし $[\chi] = [C]_{\text{total}} - [M^*]$

(ただし、 n は開始反応における開始剤の反応次数)

2.2.2 モノマーと開始剤間の complex が重合を開始する場合

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{[\chi]} = 1 + \left(\frac{k_i}{k_t} \cdot K_M \right) \cdot \frac{[M] [\chi]^{n-1}}{(1 + K [M])^n} \quad (10)$$

$$[\chi] = [C]_{\text{total}} - [M^*]$$

上記の諸式を用いて k_p を計算する方法を 2.1.3 の場合について述べる。(7)式によって $[C]_{\text{total}}/[M \cdot C]$ と $1/[M]$ をプロットすると、得られた直線の勾配と切片からそれぞれ $(1/K_M + K_A[A]/K_M)$ と $(k_i/k_t) (K_A[A]/K_M) + 1$ が得られる。これらの値を (8) 式に代入すると、重合速度 (R_p) を測定すれば k_p が計算できる関係式を得る。ただし $[M \cdot C]$ は π -complex ($M \cdot C$) が紫外部に示す吸収の吸光度より計算する。

3. 実験結果

試料の脱水、精製および実験は前報と同様に行ない、

測定は特にことわらない限り 30°C で行なった。

3.1 モノマー、開始剤間に存在する π -complex について

カチオン重合系において、モノマー (M) と開始剤 (C) はそれぞれ典型的な electron-donor および acceptor であり、両者の間に charge transfer type の π -complex が存在することが予想される³⁾。イソオクタン中において、種々のアルキルビニルエーテルとヨウドの間に存在する π -complex についてはすでに報告した⁴⁾。しかし、この種の π -complex は広く一般にカチオン重合系に存在する。

3.1.1 スチレンおよび類似物質とヨウドとの間の π -complex

二塩化エチレン中において、スチレンまたはトルエンとヨウド間の π -complex の示す紫外吸収スペクトルを Fig. 1 (a), (b) に示す。標準溶液として、試料と同濃度の electron donor を含む溶液を用いた。これらの吸収が遊離の donor (M), acceptor (C) と平衡関係にある 1:1 の π -complex によると仮定して導いた Benesi-Hildebrand の式

$$\frac{[C]_{\text{free}}}{d} = \frac{1}{K \cdot \epsilon} \cdot \frac{1}{[M]} + \frac{1}{\epsilon} \quad (6)$$

に Fig. 1 の結果を用いて、Fig. 2 のプロットを得た。ここで、 d, ϵ はそれぞれ π -complex に基づく吸収の吸光度とモル吸光係数であり、 K は π -complex 生成の平衡定数である。Fig. 2 のプロット (a) または (b) を得るにあつ

- 1: [toluene] = 0.984 mol/l, $[I_2]_{\text{total}} = 1.46 \text{ m mol/l}$.
 2: [toluene] = 0.683 mol/l, $[I_2]_{\text{total}} = 1.50 \text{ m mol/l}$.
 3: [toluene] = 0.430 mol/l, $[I_2]_{\text{total}} = 1.61 \text{ m mol/l}$.
 4: [toluene] = 0.235 mol/l, $[I_2]_{\text{total}} = 1.61 \text{ m mol/l}$.
 5: [toluene] = 0.128 mol/l, $[I_2]_{\text{total}} = 1.61 \text{ m mol/l}$.

Fig. 1. (a) Ultraviolet absorption spectra of toluene-iodine complex in ethylene chloride (25°C).

- 1: [styrene] = 0.78 mol/l, $[I_2]_{\text{free}} = 1.62 \text{ m mol/l}$.
 2: [styrene] = 0.45 mol/l, $[I_2]_{\text{free}} = 1.67 \text{ m mol/l}$.
 3: [styrene] = 0.28 mol/l, $[I_2]_{\text{free}} = 1.75 \text{ m mol/l}$.
 4: [styrene] = 0.17 mol/l, $[I_2]_{\text{free}} = 1.80 \text{ m mol/l}$.

Fig. 1. (b) Ultraviolet absorption spectra of styrene-iodine complex in ethylene chloride (25°C).

て、吸光度 d として、それぞれ Fig. 1(a), (b) の吸収ピークの値を用い、 $[M]$ はそれぞれに対応する electron donor の濃度を用いた。また $[C]_{\text{free}}$ はこの実験の場合、遊離状態にあるヨウ素濃度に相当し、500 mμ 付近の遊離ヨウ素の吸収の吸光度から計算した。Fig. 2 のプロットの切片の逆数として ϵ 値が、さらに勾配とあわせて K 値を計算することができる。

スチレンとヨウ素、およびトルエンとヨウ素との complex はそれぞれ $K = 1.18$, $K = 0.62$ のごとく異なる平衡定数をもつが、その ϵ 値はいずれもほぼ 2900 で、等しい値をもつことがわかった。このことは、種々のスチレン誘導体とヨウ素⁷⁾、種々のベンゼン誘導体とヨウ素⁸⁾ との complex の ϵ 値は置換基によらずほぼ一定である事実とあわせて、 ϵ 値を測定できない complex の ϵ 値を知るのに有効である。

3.1.2 スチレンおよびその類似物質と四塩化スズとの間の π -complex

典型的なカチオン重合触媒である四塩化スズも、スチレンおよびその類似物質と π -complex をつくる。その二塩化エチレン中における紫外吸収スペクトルを Fig. 3 に示す。ただしこの場合も、同濃度の electron donor 溶液を標準溶液とした。ヨウ素を electron acceptor とした場合、 $[I_2]_{\text{free}}$ が定量できるため Benesi-Hildebrand 式を用いてスチレンまたはトルエンとつくる π -complex 生成の平衡定数とそのモル吸光係数を測定することができた。しかし四塩化スズを electron acceptor とした場合、 $[SnCl_4]_{\text{free}}$ は測定できず、また共存する他

- (a): toluene-iodine complex
 $K = 0.62$, $\epsilon = 2900$
 (b): styrene-iodine complex
 $K = 1.18$, $\epsilon = 2900$

Fig. 2. Benesi-Hildebrand's plot.

- (a): [toluene] = 0.185 mol/l,
 $[SnCl_4]_{\text{total}} = 4.95 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$.
 (b): [styrene] = 0.645 mol/l,
 $[SnCl_4]_{\text{total}} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$.

Fig. 3. Ultraviolet absorption spectra of styrene, toluene- $SnCl_4$ complex in ethylene chloride.

の electron donor (A) (たとえば共存する水など) との π -complex 形成が無視できないため、Benesi-Hildebrand 式は次のごとく拡張しなければならない。

(a): toluene-SnCl₄ system, $\epsilon = 300$
(b): styrene-SnCl₄ system

Fig. 4. The plot of $[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}/d$ against $1/[M]$.

$$\frac{[C]_{\text{total}}}{d} = \left(\frac{1}{K_M \cdot \epsilon} + \frac{K_A[A]}{K_M \cdot \epsilon} \right) \frac{1}{[M]} + \frac{k_i}{k_t} \cdot \frac{K_A[A]}{K_M \cdot \epsilon} + \frac{1}{\epsilon} \quad (11)$$

これは (7) 式の両辺を ϵ で割ったものに他ならず、それぞれの付号の意味は前節 (2.1.3) において記したとおりである。

Fig. 3 に示した吸収の吸収ピークにおける吸光度 d をスチレンまたはトルエン濃度を変えて測定し $[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}/d$ と $1/[M]$ をプロットすると直線関係を得た (Fig. 4)。図の直線は最小 2 乗法によって求めた。トルエン-四塩化スズ系では当然 $k_i/k_t = 0$ でなければならず切片の逆数は両者間の π -complex のモル吸光係数を示す。さらにこれを前項で述べたごとく、スチレン-四塩化スズ complex のモル吸光係数であると近似的に考えることができる。

この紫外吸収の吸収ピークにおける吸光度は、Fig. 5 に示すように四塩化スズ濃度に比例する。さらに、Fig. 2, 4 に見られるように、これらの紫外外部吸収のピークの吸光度は、それぞれ Benesi-Hildebrand の式および (11) 式を満足する。これらの諸式はいずれも、これらの吸収が $M + C \rightleftharpoons M \cdot C$ なる平衡関係にある 1:1 の π -complex ($M \cdot C$) によるという仮定より導いたものである。したがって、カチオン重合系において、この種の π -complex が存在することはほぼ確かめられたと考えられる。

3.2 重合速度 (R_p)

3.2.1 スチレン-ヨウド-二塩化エチレン系

重合率-時間曲線は Fig. 6 のようになり、かなりはっきりとした誘導期間が認められる。同様な実験を 30°C に

(a) [toluene] = 0.22 mol/l.
(b) [styrene] = 0.42 mol/l.

Fig. 5. The plot of the optical density of π -complex against $[\text{SnCl}_4]$ (in ethylene chloride).

(a) $[\text{I}_2]_{\text{total}}$; 144 mmol/l. (b) 120, (c) 96, (d) 84

Fig. 6. Time-conversion curve (styrene-iodine-ethylene chloride system 20°C).

おいて行ない、その重合率-時間曲線の直線部分の勾配から R_p を求め、その結果を Fig. 7 (a), (b) にまとめた。スチレンの誘電率 (30°C で 2.4) は二塩化エチレンのそれ (30°C で 9.6) に比べて小さく、そのため、スチレン濃度がある程度増すと、重合系の誘電率を低下し、遂に R_p の減少をもたらすものと考えられる。両図より次の関係を得た。

$$R_p = k [M] [\text{I}_2]^3 \quad ([M] < 1 \text{ mol/l})$$

この系のようにヨウド濃度の大きい系ではヨウドの反応次数が大きくなる効果はしばしば見受けられる⁹⁾。 R_p の実測値を Table 1 にまとめた。

a) effect of $[M]$, $[I_2]_{\text{total}} = 1.05 \times 10^2 \text{ mol/l}$.
Fig. 7. (a) Rate of polymerization (30°C)
 (styrene-iodine-ethylene chloride).

○: $[M] = 0.87 \text{ mol/l}$, ●: $[M] = 1.75 \text{ mol/l}$.
Fig. 7. (b) Effect of $[I_2]_{\text{total}}$.

3.2.2 スチレン-四塩化スズ-二塩化エチレン系

この系の重合速度はほぼ次の関係で示される。

$$R_p = k [M]^{1.8} [\text{SnCl}_4]$$

われわれが以前実測した結果¹⁰⁾をあわせて実験結果を Table 2 にまとめた。ただし、重合速度は前項と同様、時間-重合率曲線の最大勾配より求めたものである。

3.3 k_p の計算

3.3.1 スチレン-ヨウド-二塩化エチレン系

この系の重合開始反応はどのような機構をもっているかわからないが、 $R_p \sim [I_2]^3$ の関係から判断すると、開始反応におけるヨウドの反応次数 (n) は 3 であると考えら

Fig. 8. Determination of (k_i/k_t) values
 (styrene-iodine ethylene chloride system).

Table 1. Rate constant of propagation reaction (k_p)
 (styrene-iodine-ethylene chloride system), $k_i/k_t = 0.23 \times 10^8 \text{ (l/mol}^3\text{)}$ (30°C).

$[M]$ (mol/l)	$[I_2]_{\text{total}}$ (mol/l)	R_p (mol/l.min)	k_p (l/mol.min)	$\frac{[M^*]}{[I_2]_{\text{total}}}$ ^{a)}
1.75	1.06×10^{-1}	0.0118	—	—
1.75	0.97	0.0075	—	—
1.75	0.80	0.0044	—	—
1.75	0.62	0.0020	—	—
1.75	1.05	0.0109	—	—
1.16	1.05	0.0108	0.19	0.47
0.87	1.05	0.0095	0.24	0.43
0.58	1.05	0.0065	0.29	0.37
0.29	1.05	0.0034	0.37	0.30
0.87	1.01	0.0109	0.30	0.42
0.87	0.90	0.0077	0.26	0.38
0.87	0.75	0.0036	0.16	0.33
0.87	0.68	0.0028	0.15	0.31

a) $[M^*]$ was calculated by using equations (12-a) and (12-b), putting $k_i/k_t = 0.23 \times 10^8$ and respective $[I_2]_{\text{total}}$, $[M]$ values into them. $[M^*]/[I_2]_{\text{total}}$ -value is the ratio of the concentration of the active end in stationary state to the total concentration of the initiator.

れる。また、この系ではスチレン、ヨウド間の相互作用は弱く complex を形成したヨウドと遊離のヨウドとを区別する必要はないと考えられる。換言すれば $[M \cdot C] = 0$ であるといえる。したがって (9) 式は

$$\frac{[I_2]_{\text{total}}}{[\chi]} = 1 + \frac{k_i}{k_t} [M] [\chi]^2 \quad (12-a)$$

$$[\chi] = [I_2]_{\text{total}} - [M^*] \quad (12-b)$$

前報に述べたとおり, iodometry によって $[X]$, すなわち, チオ硫酸ソーダを酸化する能力を有しているヨウドの濃度を測定し, (12)式に従って $[I_2]_{\text{total}}/[X]$ と $[M] \cdot [X]^2$ をプロットし (Fig. 8), その勾配より k_i/k_t 値を得た。前報に述べたごとく R_p の測定結果とあわせて k_p を計算することができる。結果を Table 1 にまとめた。

3.3.2 スチレン-四塩化スズ-二塩化エチレン系

3.1.1 で述べたごとく二塩化エチレン中のスチレン-四塩化スズ complex の紫外吸収の ϵ 値は同じ溶媒中の, トルエン-四塩化スズ complex のそれ ($\epsilon = 300$) で近似することができる。

Plesch がこの系に与えた機構に従って導いた (7) 式に従って $[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}/[\text{styrene} \cdot \text{SnCl}_4]$ と $1/[\text{styrene}]$ のプロットを行ない, その勾配と切片からそれぞれ

$$\alpha = \frac{1}{K_M} + \frac{K_A[A]}{K_M} = 1.23$$

$$\beta + 1 = \frac{k_i}{k_t} \frac{K_A[A]}{K_M} + 1 = 5.10$$

を得た。これは Fig. 4 (a) の勾配, 切片のそれぞれに $\epsilon = 300$ を乗じたものにほかならない。一方 (8) 式より

$$R_p = k_p \cdot \beta \cdot [M] \frac{[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}}{\frac{\alpha}{[M]} + \beta + 1} \quad (13)$$

ここにおいて k_p を除いてすべて既知もしくは測定可能な値であるから R_p を測定すれば k_p を計算することができる。重合速度の測定結果とあわせて k_p の計算値を Table 2 にまとめた。

4. 考 察

カチオン重合ではラジカル重合と異なり, 重合素反応

Table 2. Rate constant of propagation reaction (k_p) (styrene- SnCl_4 -ethylene chloride system) (30°C).

$[M]$ (mol/l)	$[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}$ (mol/l)	R_p (mol/l·min)	k_p (l/mol·min)	$[M^*]/[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}$
1.75	3.06×10^{-3}	0.102	27.0	0.71
1.46	3.26	0.077	23.0	0.69
1.09	3.06	0.058	26.6	0.66
0.88	3.06	0.044	26.0	0.63
0.55	3.20	0.023	23.4	0.56
1.72 ^{a)}	$2.95 \times 10^{-3a)}$	0.070 ^{a)}	19.7	0.71
1.72 ^{a)}	4.31 ^{a)}	0.105 ^{a)}	20.3	0.71
1.72 ^{a)}	5.79 ^{a)}	0.135 ^{a)}	19.2	0.71

a) These values were noted from the previous paper¹⁰⁾. k_p and $[M^*]/[\text{SnCl}_4]_{\text{total}}$ were calculated using these results, by the method reported in this paper.

の速度定数を求める手段が確かめられていない。そして, このことが, カチオン重合の素反応について具体的な検討がすすめられていない原因の一つであろうと思われる。上記の目的にそって, 素反応の反応速度定数を求めることによって, 反応機構を検討するためには, 重合系として最も簡単であり, 実験結果の再現性に富む系を選ぶ必要がある。第1報, 第2報においてヨウドを開始剤とするスチレン誘導体および種々のアルキルビニルエーテルの, カチオン重合の生長反応の速度定数を測定する方法について述べた。本報告ではさらに, 代表的なカチオン重合触媒である四塩化スズによるスチレンのカチオン重合における k_p の測定法をあわせて述べた。以上の方法はいずれも, 重合活性末端に関して定常状態になりたっていると考えられる系に, ほぼ一般的に適用できるものであり, 生長反応の機構をその速度定数より論ずることが可能になったと考えられる。

カチオン重合の生長反応は温度を一定とした場合, モノマー, カルボニウムイオン, 溶媒, 対アニオンによって規定されと考えられる。前3者についてはすでに報告した。

本報告の結果によると, 二塩化エチレン中でスチレンを重合するとき, ヨウドを開始剤とした場合 $k_p \cong 0.22$ (l/mol·min) であり, 四塩化スズを開始剤とした場合 $k_p \cong 25.2$ (l/mol·min) である。この差は, それぞれの開始剤から生じた対アニオンの違いに帰するほかはなく, 強い Lewis acid から生じた対アニオンほど生長反応を促すことが結論できる。

Plesch^{3a)} と Pepper^{3b)} はいずれも二塩化エチレンを溶媒としてスチレンを重合した場合, それぞれ, 四塩化チタンを開始剤として $k_p = 3.6 \times 10^2$ (l/mol·min), 硫酸を開始剤として $k_p = 1.4 \times 10^2$ (l/mol·min) を得た。ただし前者は, $[M^*] = [\text{TiCl}_4]_{\text{total}}$ を仮定し, 後者は $[M^*]$ に関して非定常状態を仮定して求めたもので, いずれも 25°C におけるものである。Plesch はこれら二つの値を比較して, k_p は対アニオンの性質にそれほど敏感でないのだろうと述べている。しかし前者の場合当然 $[M^*] < [\text{TiCl}_4]_{\text{total}}$ でなければならず, したがって四塩化チタン触媒に対応する k_p 値はさらに大きいものでなければならない。さらに, われわれがヨウドおよび四塩化スズを開始剤として同じ系で求めた k_p 値を比較すると, 生長反応速度定数 k_p は, 対アニオンによって, むしろ著しい影響を受けると考えるのが妥当と考えられる。

われわれは, 定常状態における均一カチオン重合の生長反応の速度定数を求める方法を確認した。その結果, 生長反応はカルボニウムイオン, モノマーのみならず, ラジカル重合と異なり, 対アニオンおよび溶媒に著しい影響を受けることがわかった。

文 献

- 1) S. Okamura, N. Kanoh and T. Higashimura: *Makromol. Chem.*, **47**, 19(1961)
- 2) S. Okamura, N. Kanoh and T. Higashimura: *ibid.*, **47**, 35(1961)
- 3) a) W. R. Longworth and P. H. Plesch: IUPAC-symposium über Makromoleküle 1959 in Wiesbaden III A 11.
b) M. J. Hayes and D. C. Pepper: *Proc. Chem. Soc.* [London] **1958**, Aug., 228.
c) F. J. Welch: *J. Am. Chem. Soc.*, **81**, 1345 (1959)
- 4) 東村敏延, 加納夏樹, 米沢貞次郎, 福井謙一, 岡村誠三: 日化, **81**, 550 (1960)
- 5) R. S. Mulliken: *J. Am. Chem. Soc.*, **74**, 811 (1952); R. S. Mulliken: *J. Phys. Chem.*, **56**, 801 (1952)
- 6) H. A. Benesi and J. H. Hildebrand: *J. Am. Chem. Soc.*, **71**, 2703 (1949)
- 7) 加納夏樹, 東村敏延, 岡村誠三: 未発表
- 8) R. S. Mulliken: *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 600 (1950)
- 9) A. G. Evans, P. M. S. Jones and J. H. Thomas: *J. Chem. Soc.*, [London] **1957**, 2095
- 10) 岡村誠三, 東村敏延: 高化, **13**, 262 (1956)

Rate Constant of the Propagation Reaction in Stationary State of Cationic Polymerization

III. Polymerization of Styrene Catalyzed by Stannic Chloride

By Natsuki Kanoh*, Toshinobu Higashimura* and Seizo Okamura*

A principle was proposed for the method to obtain rate constant (k_p) of propagation reaction of cationic polymerization in stationary state. This method is based on the spectroscopic measurement of concentration of π -complex formed from monomer and catalyst, Lewis acid. By this and previously reported methods†, 25.2 (l/mol·min) and 0.22 (l/mol·min) were obtained as k_p -values on styrene-stannic chloride-ethylene chloride and styrene-iodine-ethylene chloride systems respectively. From these results it was concluded that the k_p -value becomes larger when the stronger Lewis acid is used.

† S. Okamura, N. Kanoh and T. Higashimura: *Makromol. Chem.*, **47**, 19 (1961)

* Department of Polymer Chemistry, Faculty of Engineering, Kyoto University, (Kyoto,)