第2報 ナイロン6繊維プラスチックの製造

(1968年5月29日受理)

竹下寿雄*・前田 滋*・中川 晃**

要 旨 延伸繊維の諸強度をプラスチックに導入するために、オキシメチル化ナイロン6繊維を加熱金型で加圧成形した。これを“ナイロン6繊維プラスチック”と名付ける。この場合、繊維は前報に報じたその熱反応性に起因して互いに結合している。30%オキシメチル化ナイロン6繊維を50 kg/cm², 145°C, 3分で成形したシートは、見かけ比重1.05, 引張強さ3 kg/mm², 切断時伸び率70%, 引裂強さ4.5 kg/mm, 吸水率15%, ヤング率15 kg/mm², 摩耗減量(ターバー式)20 mg/1000回であった。このシートは透湿性を有し、その内部構造は微視的多孔質である。また、衝撃強さの大きいこともこのプラスチックの特徴である。このシートは皮革代用品としての応用も考えられる。

1. 緒 言

著者らはさきにナイロン6繊維の液相オキシメチル化について反応条件および生成したオキシメチル化ナイロン6繊維の特性について研究し発表した¹⁾、この繊維は熱によって反応活性なオキシメチル基、メトキシメチル基などをもち、適当な条件で反応させることにより繊維同志を結合させた繊維強化プラスチック(FRP)ならぬ繊維プラスチック(Fiber Plastics)を与える可能性がある。もし、これができれば延伸繊維の持つ各種強度をプラスチックに導入することが可能と考えられるので、今回はこのオキシメチル化ナイロン6繊維を適当な方法で成形品プラスチックにしてその物性を調べた。このようなプラスチックは今まで製造されていないが、構造的に似たものとして天然皮革があるので、その物性を主として牛皮と比較した。

2. 実 験

2.1 試 料

ナイロン6繊維: 15デニール延伸繊維(旭化成工業製); ホルミットM: ホルムアルデヒドのメタノール溶液, 含量46.6%(広栄化学工業製); リン酸: 試薬一級, 含量85%; その他試薬: 試薬一級以上。

2.2 ナイロン6繊維プラスチックの製造

2.2.1 ナイロン6繊維のオキシメチル化

ナイロン6繊維を5~9mm長に切断し, 100gの繊維と, ホルミット900gとリン酸60gの混合溶液を温度計と還流冷却器を取りつけた2lの三ツロフラスコに入れ, 反応温度58~59°C, 反応時間2時間以内にオキシメチル化を行ない, 反応終了後試料を十分水洗して未反応ホルムアルデヒドを完全に除去した。このようにしている

いろいろな程度にオキシメチル化したナイロン6繊維をつかった。

2.2.2 結合ホルムアルデヒドの定量

前報¹⁾と同じリン酸分解法で定量し, イミド基水素の全てにホルムアルデヒドが結合した場合に対する百分率をオキシメチル化度(以下HMと略す)とした((1)式)。

$$HM(\%) = \text{結合ホルムアルデヒド}(\%) \div 0.21$$

(1)

2.2.3 ナイロン6繊維プラスチックの成形

オキシメチル化ナイロン6繊維は特にHMの大きなものは互いに付着しており, そのままでは均一なプラスチックに成形するのが困難であったので, これをまず製紙用こう解機でこう解し, 水中に分散させた後, 和紙製造法に似た方法で, 一定の厚さに漉(す)きとり, 50°C以下の温度で通風乾燥させた。ついでこれを次に示すA)の条件で加圧加熱して成形品とした。また, 一部B)の条件のものもつくって性状を調べた。

A) 温度145°C, 圧力50 kg/cm², 時間3 minB) 温度145°C, 圧力1 kg/cm², 時間3 min

成形品はA)の場合, 厚さは0.8mmで剛性のあるレザー状, B)の場合, 厚さ2.0~2.5mmでフェルト状であった。

なお, 耐衝撃試験に用いる試片の成形法は別項に示す。

2.3 物性測定法

2.3.1 見かけ比重

10×10mmの大きさに切断した試片の重量と, マイクロメーターで測定した試片の体積とから算出した。

2.3.2 引張強さ

トム圧縮引張万能試験機を用い, 10×60mmに切断してつくった試片を, 引張速度20 mm/minで5回測定しその平均を求めた。(試片の中央で切れなかったものは試験をくり返した。)以下2.3.3, 2.3.4, 2.3.5についても測定5回の平均を求めた。

* 鹿児島大学工学部応用化学科(鹿児島市鴨池町52)

** 久光製薬株式会社(佐賀県鳥栖市田代大宮町40)

2.3.3 伸び率

前項の試験において、切断に至るまでの試片ツカミ間隔の伸び率（％）を求めた。試片の性質上、大部分が切断した後も小部分の繊維が切れずにそれが伸び続けるという状態もあり、普通のプラスチックよりは大きく出ている。

2.3.4 ヤング率

JIS L 1073（合成繊維フィラメント糸試験方法）を参考にして、2.3.2の試験で同時に測定した。すなわち荷重伸長曲線上、原点の近くで伸長変化に対する荷重変化の最大点（接線角の最大点）を見つけ、これから初期引張抵抗度を求め、これをヤング率とした。

2.3.5 引張強さ

JIS K 6550（革試験方法）を参考にして、25×60 mmの試片を切り取り、試片の短辺の中央に短辺と直角に30 mmの切れ目を入れ、トム試験機で引裂速度50 mm/minで引き裂いて切断時までの最大荷重を読み、これを試片の厚さで除して引裂強さとした。

2.3.6 吸水度

JIS K 6550に準じ、30×30 mmの大きさに切り取った試片について20±1°C水中に24時間浸漬後の重量増加率（％）で求めた。

2.3.7 吸水膨張率

10×80 mmに切断したHM 43％、40％の試片の重量、寸法を測定したのち、水中（20±1°C）に入れ、一定時間（2, 6, 8, 10, 24時間）経過後、試片の重量、寸法を測定し、吸水度および線膨張率を算出し、両者の関係から吸水時の形状保持性を調べた。

2.3.8 透湿度

JIS K 6549（革の透湿度試験方法）を参考にして試験した。すなわち塩化カルシウムを入れた広口のポリエチレン容器（120 ml）の口に試片をあて、周囲を容器の口と接着して重量を測定し、その後、亜硫酸ナトリウム飽和溶液を入れたデシケーター（20±2°Cの恒温室中に放置、デシケーター内の相対湿度95％）中に入れ、一定時間（24, 48, 72時間）経過後の重量変化を測定した。（2）式で試片厚さ1 mmあたりの透湿度を求めた。

$$N = \frac{W_x - W_0}{S} \times d \quad (2)$$

N ：厚さ1 mmあたりの透湿度（mg・mm/cm²）

W_x ：一定時間透湿後の重さ（mg）

W_0 ：初めの重さ（mg）

S ：試片の透湿面積（cm²）

d ：試片の厚さ（mm）

2.3.9 耐摩耗性

ASTM D 1044—1956（Taber 式）で試験を行ない、回転1000回あたりの摩耗減量を求めた。試験条件は、摩耗輪CS—10、回転速度73回/min、回転数2000回、

荷重1000 g、温度20°C、湿度RH 65％であった。

2.3.10 耐衝撃性

2.2.3のようにして澁（す）いてつくった未プレス成形品を99×10 mmの大きさに切り取り、重量約13.5 g（枚数にして10～12枚）を金型に入れ、145°C、400 kg/cm²、7分加圧加熱して成形し、JIS K 6911—1962（熱硬化性プラスチック一般試験方法）に準じて、加圧面に深さ1 mmの切込部をつくったのち、1500 kg・cm シャルピー衝撃試験機で試験し次の（3）式で衝撃強さを算出した。

$$a_{kc} = \frac{E}{Wh} \quad (3)$$

a_{kc} ：衝撃強さ（kg・cm/cm²）

E ：試験片が1回の衝撃で折断したときのエネルギー（kg・cm）

W ：試験片の切込部の幅（cm）

h ：試験片の切込部の厚さ（cm）

3. 実験結果

3.1 見かけ比重

成形に用いた原料のHM（以下単にHMと称す）と成形品の見かけ比重の関係をFig. 1に示す。成形法Aの場合はHMに無関係にほぼ一定（1.02）であり、成形法Bの場合HM 16％のとき0.37、HM 43％のとき0.87であり、その間HM増加とともに直線的に増加した。

ナイロン6繊維の比重は約1.13であり、オキシメチル化するにつれて比重は増加しHM 37％のとき約1.16となるが、成形法Aの場合、この値より小さいのは成形品内部に繊維間空隙が存在することを示している。成形法Bの場合はこれよりさらに比重小さくHM 35％以下では牛皮より小さい。

Fig. 1. Apparent specific gravity versus HM.

3.2 引張強さ

HMと成形品の引張強さの関係をFig. 2に示す。成形法Aの場合はHMが大きくなると引張強度も増加す

るが、HM 30 % 前後で最大となり、その後は HM 増加によりかえって低下する。HM 23~40 % では牛皮より大きな強度を持っている。成形法 B の場合は HM 増加により引張強度はわずかながら増加し HM 40 % で最大となるが牛皮よりは小さい。

3.3 伸び率

HM と伸び率の関係を Fig. 3 に示す。成形法 A、B の場合とも HM 増加により伸びは増加する。HM 30 % 以上では両者とも牛皮より大きな伸び率を示す。

3.4 ヤング率

HM とヤング率の関係を Fig. 4 に示す。測定値がかなりばらついているが、成形法 A の場合 HM 25 % 前後で最大のヤング率で、その両側で低下する傾向があるこ

Fig. 2. Tensile strength versus HM.

Fig. 3. Elongation at break versus HM.

Fig. 4. Young's modulus versus HM.

とがわかる。牛皮に比べてその手ざわりはかなり固い感じであったが、HM 43 % 程度では牛皮程度のヤング率のものを与えた。成形法 B の場合は HM 変化によるヤング率への影響はほとんどなく牛皮程度のヤング率のものを得た。

3.5 引裂強さ

HM と引裂強さの関係を Fig. 5 に示す。成形法 B の場合は引裂強度は非常に小さくツカミの部分で切断したのでこれを省略した。HM 25~43 % 間で牛皮よりも大きな引裂強度を示した。

3.6 吸水度

成形法 A のものについて HM と吸水度の関係を Fig. 6 に示す。HM 増加とともに吸水度も増加するが牛皮に比べると小さい。

3.7 吸水膨張率

成形法 A のものについて吸水度と膨張率の関係を Fig. 7 に示す。吸水度が増加するとともに膨張率も増加するが、吸水度 25 % 以上になるとその増加の程度は小さくなることわかる。

3.8 透湿度

成形法 A のものについての結果を Fig. 8 に示す。

Fig. 5. Tear resistance versus HM.

Fig. 6. Degree of water absorption versus HM.

Fig. 7. Degree of expansion in water.

HM 25～30 % のところで透湿度は減少しており、その両側で大きくなっている。牛皮に比べると小さいが、ある程度の透湿性を有しているのは、これが普通のプラスチック成形品と異なり多少多孔質であることを示している。

3.9 耐摩耗性

成形法Aについての結果を Table 1 に示す。HM 16.7 % 以上では急激に摩耗減量が減少し相当に良い耐摩耗性を持っていることがわかる。

3.10 耐衝撃性

シャルビー衝撃強さの結果を Fig. 9 に示す。HM 40 % 弱で最高の衝撃強さ 134 kg・cm/cm² を示すが、これは他のプラスチックに見られないほどの大きな値であり、この点もこのナイロン6繊維プラスチックの特徴と

Fig. 8. Moisture permeability versus HM.

Table 1. Abrasion resistance.

Machine: Taber, Load: 1000 g, Wheel: cs-10, Revolution: 2000, Temperature: 20°C, Humidity: RH 65 %

HM of sample* (%)	Abrasion loss (mg/1000 rev.)
16.7	162.5
24.3	35.6
27.6	25.6
38.1	20.3

* Method A

Fig. 9. Impact strength (Charpy).

いえる。

4. 考 察

以上の実験の結果、次のような考察ができる。ナイロン6繊維は前報¹⁾に報じたように HM 20 % 程度まではそれ自身の引張強度は低下させずにオキシメチル化するものであるが、ここに生じたオキシメチル化ナイロン6繊維のオキシメチル基ないしメトキシメチル基は加圧加熱、または加熱することにより繊維間に橋かけを起こし((4), (5)) 繊維どうしを結合剤なしで結合させたプラスチックにすることができる。ここに生じたプラスチ

ックはその生成過程から容易に考えられるようにある程度の満たされない繊維間隙を有する微視的多孔質構造を有し(Fig. 10～12)、湿気透過性を持っている。繊維としての引張強度は HM 20 % 程度が最高であるにもかかわらず

Microphotograph (1)

Replica method

Fig. 10. The surface of "Nylon 6 Fiber Plastics" sheet which was made from 16.7 % hydroxy-methylated nylon 6 fibers, and made by "Method A".

Microphotograph (2)

Embedding was made by the copolymerization of *n*-butylmethacrylate with methylmethacrylate a: the fiber b: the pore **Fig. 11.** The transverse section of "Nylon 6 Fiber Plastics" sheet which was made from 43 % hydroxymethylated nylon 6 fibers, and made by "Method A".

らず、このようにして得られたナイロン 6 繊維プラスチックの機械的強度(引張強さ, 引裂強さ)は HM 30 % 程度のところが最高の値を示し, これは繊維の強度のほかに繊維間の結合力は HM 30 % までは HM 増加とともに増大し, この結合力が成形したプラスチックの強度は影響することを示している。また透湿度は HM 25~30% で最少を示し, これらの点から皮革代用品としての使用のためには HM 40 % ぐらいのものがよく目的に応じて他

Microphotograph (3)

Embedding was made by the copolymerization of *n*-butylmethacrylate with methylmethacrylate a: the fiber, b: the pore **Fig. 12.** The transverse section of "Nylon 6 Fiber Plastics" sheet which was made from 43 % hydroxymethylated nylon 6 fibers, and made by "Method A".

の HM のものからの成形品も使用しうと思われる。

付記: 本研究は日化第21年会(1967年)で発表した。

文 献

- 1) 竹下寿雄, 前田 滋, 笹岡 誠: 高化, 投稿中; 化学関連7支部合同福岡大会講演要旨集, 42 (1967)

Studies on Reactive Fiber

II. Production of Nylon 6 Fiber Plastics

by Toshio Takeshita*, Shigeru Maeda*, and Akira Nakagawa**

For the purpose of production of plastics having some strength properties of stretched fiber, hydroxymethylated nylon 6 fibers were pressed in a heated mold. The fibers were selfbonded together due to the reactivity previously reported. The product was designated "Nylon 6 Fiber Plastics". "Nylon 6 Fiber Plastics" sheet, which was made by molding 30 % hydroxymethylated nylon 6 fibers under the pressure of 50 kg/cm² at 145°C for 3 min., had apparent specific gravity of 1.05, tensile strength of 3 kg/mm², elongation at break of 70 %, tear resistance of 4.5 kg/mm², water absorption of 15 %, Young's modulus of 15 kg/mm² and abrasion loss (Taber method) of about 20 mg/1000 rev. This sheet also had some moisture permeability. It is considered that its internal structure is microscopically porous. The high impact strength is also useful. Thus, "Nylon 6 Fiber Plastics" sheet has a possibility of being utilized as a substitute of leather.

* Department of applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kagoshima University (52, Kamoike-cho, Kagoshima-shi)

** Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (40, Tashiro-omiya-cho, Tosu, Saga)