レーザーエンジン点火

平等 拓範

自然科学研究機構 分子科学研究所 (〒444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中38)

Laser Engine Ignition

Takunori TAIRA

National Institutes of Natural Science, Institute for Molecular Science, 38 Nishigo-naka, Myodaiji, Okazaki 444-8585

(Received March 10, 2014)

The mechanism of air breakdown for engine ignition was investigated with the high-brightness giant-pulse lasers. After the conformation of double pulses and ultrafast short pulse effects for laser-induced breakdown, we have designed a giant-pulse microchip laser for engine ignition. The output energy of 3 mJ per pulse and totally 12 mJ (sum of 4 pulses) were obtained at the pump duration of 500 μ s with the optical-to-optical conversion efficiency of 19%. The pulse width and M^2 value were 500–700 ps and 1.2–1.4, respectively. The brightness of the microchip laser was calculated to be >0.3 PW/sr-cm² and the optical power intensity of 5 TW/cm² was estimated at the focal point of ignition. The enhanced combustion by the microchip laser ignition was successfully demonstrated in a thermo stated constant-volume chamber with room temperature with atmospheric pressure, and ignition tests for a real automobile engine were performed. A single laser pulse with energy of 2.3 mJ could ignite and drive the engine stably. It should be lowest energy ever reported for laser ignition of a real automobile engine. Finally, the world first microchip laser ignited self-consisted gasoline engine vehicle has been demonstrated by “Giant Micro-photonics”. Advantages of lean-mixture combustion should also show benefits in realization of an efficient and clean electric power cogeneration system.

Key Words: Microchip lasers, Laser ignition, Micro solid-state photonics, Giant micro-photonics

1. はじめに

自動車とは、自然界のエネルギーを機械的な仕事のエネルギーに変える原動機により車輪を回転させ、軌条や架線によらないで走る車とされる。その原動機であるが、19世紀半ばに石油が発見されてから登場したガソリンは、燃料として高いエネルギー密度を有する事からこれより以前に提案された蒸気機関やモーターを利用した装置を淘汰し、自動車用に内燃機関であるガソリンエンジンが広く普及した。ここで注目すべきは、エンジンの点火方式にある。高電圧を印加することで絶縁破壊を起こし、約6,000 Kの高温の小さな熱プラズマを放電ギャップ間に形成する手法は、1860年にルノアールが提案したスパークプラグから、150年近く経過した今も、その基本構造は変わっていない。しかし、それも限界に近づいている。何故なら、環境問題、エネルギー問題からエンジンにはさらなる低燃費化、低排出化が求められ、いよいよ従来方式では点火が困難な領域(高圧縮、高過給、希薄燃焼)に入ってきたからである。

一方で、20世紀になると量子力学が体系化され、これを背景にレーザーが発明された。ボーズ粒子である光子は同じエネルギー状態を取り得るため、レーザー光は集中でき、物質の極限状態を引き起こすことができる。必然として、レーザーによる強力点火が注目されるようになってきた。しかしながら、光電離が可能な尖頭値がメガワット以上のジャイアントパルスレーザーは、長らく大型で不便な装置であり、このような夢を阻んでいた。ところが、最近のマイクロ固体フォトリクスにより、かつては一笑されていたレーザーによるエンジン点火が、決して非現実的な話ではなくなってきた¹⁻¹⁴⁾。本稿では、最近の流れも含め^{15-21),†1}、特にマイクロ固体フォトリクスによるジャイアントパルスレーザーによるエンジン点火を中心に一連の研究を紹介したい。

2. 点火の原理

2.1 電気火花点火

原動機の中でも熱機関、特にオットーサイクルでは、

^{†1} Laser Ignition Conference <http://lic.opicon.jp/>

燃料を点火し燃焼により得られる熱エネルギーを作動流体に与え、膨張させてピストンを動かすことで機械的仕事に変換させている。この場合、原理的に高圧縮・希薄燃焼をすることで、その熱効率が改善される。熱効率が改善すれば低燃費化が図られ、その分、CO₂排出量も低減できる。さらに、高過給化で燃費改善だけで無くNO_xの低減も見込める。近年の環境問題、エネルギー事情からこのような次世代エンジンが望まれているのだが、この場合、従来のスパークプラグによる火花点火が難しくなる。そもそも高圧雰囲気中では放電そのものが困難になる。点火強化のため印加電圧を高めても、40 kV以上ではプラグ碍子からの電流リークによるエンジン失火や、プラズマによる電極の消耗、点火コイルおよびジョイント部の寿命低下といった問題が生ずる。そのため、様々な点火方式が提案されているが、従来型の火花点火プラグと同様、電極を有する放電方式であるため、プラグ電極の消耗の問題に加え、高圧力場での放電形成、電流のリーク、火炎核形成時における電極による熱損失などの課題が残っている^{22,23)}。

2.2 レーザー点火

電気火花点火に対しレーザー点火では電極間での放電そのものが不要である。すなわち高電圧発生も電極も不要となる。レーザー光をレンズで集光するだけなので空間的自由度が高く、燃焼室中央付近でも点火でき、火炎が冷たい燃焼室壁から受ける損失を下げる事ができる (Fig. 1)。加えて、レーザー光の照射方式によってはシリンダー内で多点での同時点火、多重点火も可能で、燃焼時間の短縮と燃焼効率の大幅な改善が期待される。さらにプラグでは点火が難しい高圧の可燃性予混合気の着火でもレーザー点火は有利となる。実はレーザーが発明されて間もない1964年にはジャイアントパルスレーザーによる大気中でのブレイクダウンが注目され²⁴⁾、1974年にはレーザー点火によりエンジンが回ることが検証された¹⁾。レーザーで点火では火の回りも早く、その極限的な燃焼が期待されるものの、点火に必要なエネルギーが500 mJにも至り、電気からレーザー光への変換効率も0.5%ときわめて低いことが大きな課題とされた¹⁾。しかしそれ以上に点火に求められる尖頭値がメガワット以上のジャイアントパルスレーザーは、一般に大型で数十kVに至る高電圧、大電力を要し、僅かな振動や温度変化で動作が不安定となることから、ガスコジェネエンジ

Fig. 1 (a) Spark ignition (b) Laser ignition.

ン用点火装置への適用を中心に研究開発が進められてきたが、それでもレーザーが問題となりレーザー点火はごく最近まで基礎研究に留まっていた^{1,2,4,6,25)}。

3. 点火に求められるレーザー

3.1 レーザー点火過程

レーザーブレイクダウン点火の過程について考察する (Fig. 2)。まず未燃混合気中にレーザーを集光することで多光子吸収過程を経て電離 (イオン化) させ、その放出された自由電子をレーザー光による強電界で加速し (逆制動放射)、他の分子に衝突・電離させ (電子衝突電離)、カスケード的に電子密度を高めて行くことでプラズマを造る。さらに高い電子数密度のプラズマがレーザー光の吸収をより高め、電子密度の増加、急激な温度上昇をもたらす衝撃波を発生させる。そして、残りのエネルギーで火炎核を形成する。火炎核は特有の流動形状を保ち、ドーナツ状に周りの未燃ガスを巻き込みながら燃焼領域を広げて行くことで燃焼に発展する^{12,13)}。

3.2 レーザーブレイクダウン特性

レーザー点火の場合、混合気の最小点火エネルギーに対して入射パルスエネルギーは数倍から数十倍のエネルギーが必要とされる²⁶⁾。これはブレイクダウン過程で入射されたレーザーエネルギーのうち、透過や散乱による損失のため、プラズマ生成に有効に使われる割合が少なくなるためである。特にレーザー入射からプラズマ生成までの期間に入射された光のほとんどはそのまま透過してしまう。このエネルギー損失を低減できれば少ないレーザーエネルギーでも確実な着火が可能になる。そこで最初のパルスでプラズマを生成し、そこに次のパルスを打ち込むことでそのパルスの吸収効率を上げるダブルパルス法を検討した。光源にはパルス幅3~5 nsのダブルパルスNd:YAGレーザーの第2高調波 (波長532 nm) を用いた。ここで各パルスのエネルギーとパルス間隔は任意に制御できる。Fig. 3は1st, 2ndパルス両方をブレイクダウンエネルギー以上の5 mJとした時の、2ndパルスによるプラズマ発光ピーク強度の両パルス間隔 τ 依存性である。図より2ndパルスのエネルギーが最小ブレイクダウンエネルギーより大きいにも拘わらず、 $\tau = 200 \text{ ns} \sim 1 \mu\text{s}$ の間ではプラズマ発光は全く観察されず、10 μs 以上になると徐々にプラズマ発光が回復してくることがわか

Fig. 2 Combustion process of laser ignition.

Fig. 3 Effect of pulse interval between 1st and 2nd pulses on 2nd peak plasma intensity.

る。これは1stパルスによるブレイクダウンで電子温度の高いプラズマが生成されるが、その電子エネルギーは並進エネルギーへと変換されプラズマ領域の熱膨張を引き起こす。この熱膨張によりプラズマ密度は低下し2ndパルスの吸収効率が低下する。更に時間が経過すると、このプラズマ領域は周囲のガスにより冷却され密度が再び増加する。実験では $\tau \sim 30 \mu\text{s}$ でプラズマ発光強度がほぼ元の値に戻っており、ガス密度が回復したと考えられる。すなわち、100 ns以下、もしくは1 μs 以上の間隔であればダブルパルスを含めた多重点火が有効であることが示された¹²⁾。

次に、パルス幅可変のモード同期レーザー(波長532 nm)を用い、パルス幅に対する最小ブレイクダウンエネルギーを調べた(Fig. 4)。ナノ秒レーザーにおける最小ブレイクダウンエネルギーがせいぜい0.8 mJ程度であった事と比べ、サブナノ秒パルス幅域では0.24~0.36 mJと非常に小さな値を示した。しかもパルス幅が200 psと100 psでは最小絶縁破壊エネルギーに大きな変化は無いものの、さらに短くなると増大する事も分かった¹²⁾。一般にパルス幅を短くすれば尖頭出力が高くなるためブレイクダウンエネルギーも小さくなると思われるが、35~200 psの実験範囲ではそれとは逆の傾向が得られた。ブレイクダウンでは多光子吸収過程で電子を電離させ、その電子を強い電界で加速し他の分子に衝突、電離させ(電子衝突電離)カスケード的に電子密度を高めてゆく。この多光子吸収の確率は、同一エネルギーであればパルス幅が短くピーク出力が大きいほど高くなる。一方、電子衝突電離は電子加速と衝突電離を連鎖的に起こして行くため、強電界に保持される時間が長いほどその確率は大きくなる。今回の実験範囲では、短パルス化に伴う電子衝突電離確率低下の効果が、ピーク出力増大による多光子吸収確率増加の効果より大きく、最小ブレイクダウンエネルギーが増大したと考えられる。

3.3 求められるレーザーの特性

ではどのようなレーザーが燃焼に至る点火に適しているかを考察する。まず多光子吸収の確率は、同一エネ

Fig. 4 Minimum breakdown energy as a function of pulse duration.

ギーであればパルス幅が短くピーク出力が大きいほど高くなるためフェムト秒など超短パルスが望めるモードロックレーザーが有利になる。一方、電子衝突電離は電子加速と衝突電離を連鎖的に起こして行くため、強電界が保持される時間が長いほどその確率は大きくなる。従ってナノ秒など少し長めのパルス幅が望めるQスイッチレーザーが有利となる。これらの理由から、両方の特長がバランス良く望めるサブナノ秒からピコ秒に至るジャイアントパルスレーザーが、最も適していると考察されるもので、Fig. 4の結果からも数百ps領域が適していることが分かる。しかしそのようなジャイアントパルスレーザーはこれまで無かった(パルスギャップ)¹¹⁾。

ところで、燃焼にはミリ秒以上の長い反応時間が必要で、ブレイクダウンしても途中で吹き消え点火に至らないこともある。そのためスパークプラグでは、強い火花放電の後、弱いながらもミリ秒程度のグロー放電が求められる。短いパルス幅内にエネルギーを集中できるレーザーでは強力点火が望めるものの、パルス幅がせいぜいナノ秒程度と短いために生ずる吹き消えの問題が指摘されていた。それとFig. 3の結果を合わせるなら、ブレイクダウン可能な数百psの高輝度パルスを、30 μs 以上の間隔で複数照射するのが望ましいことが分かった¹²⁾。

4. ジャイアントマイクロフォトニクス

4.1 Qスイッチレーザーの特性

共振器の品質因子であるQ値(Quality factor)を短時間に切替えることでレーザー媒質中に蓄積された反転分布エネルギーを瞬時に取り出し、ジャイアントパルスを発生させるQスイッチは、長い蛍光寿命を有する固体レーザーの大きな特長とされている。原理の詳細は他書に譲るとして、その尖頭値 P_p 及びパルス幅 t_p は次式で与えられる²⁷⁾。

$$P_p = \frac{h\nu LA_{\text{eff}} \ln(1/R)}{\gamma t_r} (r - 1 - \ln r) N_{\text{th}} \quad (1)$$

$$t_p = \eta \frac{r}{r-1-\ln r} \cdot \frac{t_r}{\delta_{\min}} \quad (2)$$

ここで、 R は出力鏡の反射率、 r はしきい値 $N_{th} = \delta_{\min}/2\sigma L$ に対する反転分布の初期値 N_i に対する割合、すなわち励起比であり、 A_{eff} はレーザー光の有効断面積、 L はレーザー媒質長、 $h\nu$ はレーザー光の光子エネルギー、 γ は反転分布減少因子(四準位レーザーは“1”)、そして t_r は光の共振器往復時間であり、 $\delta_{\min}$ はQスイッチが開いた際の共振器内部損失、 σ は誘導放出断面積である。さて、(2)式からQスイッチにおけるパルス幅はただちに共振器長に比例するもので、一般の固体レーザーに比べ共振器長を3、4桁短くできるマイクロチップレーザーは、従来のQスイッチレーザーで限界とされていたパルス幅をそれだけで短くできることになる。すなわち、これまでパルスギャップであったサブナノ秒がQスイッチで望めることになる。そしてそれが(1)式に従い尖頭値も高くできるのだが^{27,31)}、従来のマイクロチップレーザーではサブナノ秒パルスが得られてもエネルギーも一緒に低下したため、近年までキロワット程度の尖頭値しか望めなかった²⁸⁾。

4.2 ジャイアントパルス化とレーザー点火

ところで、パルスレーザーでは種々の場面で繰り返し周波数の制御が必要となるが、受動Qスイッチではしきい値に達した段階で自動的に発振するため制御そのものが不可能である。励起入力としきい値毎に量子化され、パルス数として変換される。そこで我々はレーザー媒質の蛍光寿命程度に励起用半導体レーザー(LD)電流に変調をかけ準連続波(qCW)で励起する繰り返し周波数制御法を考えた²⁹⁾。さらにこの方法では励起時間幅の制御で単パルスやバーストモードでの発振も望める³⁰⁾。しかも最大の利点は熱問題を抑えながら強励起を果たすことで、従来のCW励起では望めなかったレベルまでのパルスの高エネルギー化が可能となる。さらに一旦励起をオフにする事で、反転分布がクリアされるため尖頭値の変動を劇的に減少できる。

次にQスイッチの手法であるが、一般には(a)電気光学素子、(b)音響光学素子を共振器内部に組み込むレーザーが多いが、外部に高速高電圧や高周波信号を発生させる装置が必要になるだけでなく、そもそも構成が大きくなるため共振器長を短くできない。一方で、(c)可飽和吸収体(SA)を用いる場合は外部に余計な制御装置は不要で共振器長も短くできる(Fig. 5)。これによりQスイッチレーザーでのサブナノ秒パルス発振が可能となり、qCWによる強励起を行う事でメガワット以上のジャイアントパルスが望めるようになる³¹⁾。以下、我々のレーザーについて紹介する⁶⁾。レーザー媒質として長さ4 mmの1.1at.% Nd³⁺:YAGを、またSAに初期透過率 T_0 のCr⁴⁺:YAGを長さ10 mmの共振器内部に配置し用いた(Fig. 6)。これにより例えば1 mの共振器長を有するレーザーと比較した場合、同じ尖頭値を得るための必要エネルギーを2桁程度低減できる。また、従来の受動Qス

イッチレーザーでは出力結合には反射率 $R = 80 \sim 90\%$ (波長1064 nm)の部分反射鏡が用いられてきたが、我々は $R = 50\%$ と低く設定することで出力エネルギーの増大を図った。励起(波長808 nm)には、コア径600 μm 、 $\text{NA} = 0.22$ のファイバ出力型の出力120 WのLD光をNd:YAG端面より入射し用いた。これにより最大3 mJ、光-光変換効率19%を得た。パルス幅は500 psであったため尖頭出力は $P_p = 6 \text{ MW}$ に達する。また、横モード品質も $M^2 = 1.2$ と良好であったため輝度にして $B = 0.37 \text{ PW/sr-cm}^2$ にまで高める事ができた。また、スペクトル幅は

Fig. 5 Model of passively Q-switched laser.

Fig. 6 Photo of passively Q-switched micro-laser.

Fig. 7 Schlieren photography of the early stage of ignitions and combustions in #4 cylinder by a spark plug (a) and microchip laser (b).

5 pm以下であり輝度温度では少なくとも $T_b = 0.46 \text{ ZK}$ ($4.6 \times 10^{20} \text{ K}$)と、太陽の 10^{16} 倍もの輝度温度光が指先サイズで得られた。

次にこのジャイアントパルスマイクロチップレーザーを、自動車エンジンの点火に適用した^{6,7,12,13,19,32,33}。

Fig. 7 (a)の火花点化と比較し、マイクロチップレーザーでは1桁以上少ない2 mJで同様の動作ができた(同図(b))。すなわち強力点火が可能であることを実証できた。

4.3 エンジン搭載用レーザー

上記のジャイアントパルスマイクロチップレーザーや、焼結法による透明多結晶YAGセラミックレーザー(セラミックレーザー)など、マイクロ固体フォトンクス(micro solid-state photonics)にまつわる研究が進展することでエンジンに搭載できるジャイアントパルスレーザーが望めるようになってきた。Fig. 8(a), (b)にそれぞれ試作したレーザー共振器の構成および外観写真を示す。レーザー媒質としてセラミック製1.1 at.% Nd:YAGと光スイッチとして初期透過率30%のセラミック製Cr⁴⁺:YAGを拡散接合^{10,11}した後、入射側に励起光の波長(λ_p)808 nmに対するARコーティングと発振波長(λ_o)1064 nmに対する全反射コーティングを、出力側に1064 nmの反射率50%のコーティングを施し、長さ10 mmの共振器とした。すなわち、Nd:YAGとCr:YAGは焼結法による接合により一体化しているためエンジンの振動や温度変化による光学系のアラインメントの変化がない。励起光は、エンジンルーム外に設置したファイバ出力型半導体レーザー(LD)からレーザー媒質端面に入射させる。これで、LD温度の安定性向上が図れる。レーザーの特性は、励起時間が500 μs の場合、1パルスあたりのエネルギー2.4 mJ、パルス幅700 ps、横モード品質 $M^2 = 1.4$ と高輝度、高品質のレーザー光を4パルス、総エネルギー9.6 mJ発振できる。パルス数の制御は励起光の発光時間を変更し制御するため、エンジン条件に応じた点火エネルギーの制御が可能となる。すなわち、ブレイクダウン可能な数百psの高輝度パルスを、数十 μs の間隔で複数照

Fig. 8 Photo of Nd:YAG/Cr:YAG ceramic microchip laser (a), and laser plug (b).

射できるもので、理想的な点火が望める。なお、集光部のビーム径は8.4 μm 、集光強度 $5.5 \times 10^{12} \text{ W/cm}^2$ であり、光電離を誘発するのに必要なエネルギー密度 10^{12} W/cm^2 を十分に上回るものである。

4.4 エンジン搭載システムの構成と特性

Fig. 9に1.8 L直列4気筒ガソリンエンジンに搭載したレーザー点火システムを示す。トランクルームに設置したLD駆動回路およびLD冷却システムから、レーザー点火プラグにSUS被覆管付の光ファイバーを介して励起光を供給する。レーザー媒質自体の発熱とエンジンからの伝熱によるレーザー媒質の温度上昇を防止するため、レーザー共振器の外周にエンジンの冷却水とは独立した水冷機構を設置し、レーザー媒質を冷却した。冷却水の設定温度は常温のパルスエネルギーとパルス数を維持できる20 $^{\circ}\text{C}$ に設定した。試作したレーザー点火プラグと放電エネルギー35 mJの火花点火プラグの図示平均有効圧(IMEP)の変動率(COV_{IMEP})を1200 rpm, 73 Nmにて評価した結果をFig. 10に示す。理論空燃比近傍では、レーザー点火プラグの燃焼変動は火花点火プラグと同等であるが、希薄領域ではレーザー点火プラグの燃焼変動が小さくなった。すなわち、今回の実験により小型高輝度ジャイアントパルスマイクロチップレーザーは、火花点火プラグの約1/4のエネルギーでリーン限界を延ばすことができることが示された。ところで以前に、レーザー

Fig. 9 Photo of 4 microchip lasers ignited engine.

Fig. 10 COV/IMEP versus A/F for the ignition by the laser sparks and by conventional spark plugs.

Fig. 11 Photograph of the composite, all-ceramics passively Q-switched Nd:YAG/Cr⁴⁺:YAG monolithic laser with three-beam output is shown.

点火の特長として多点点火が容易であることを挙げた。これに対してもプロトタイプではあるが、すでに個別のLD光を3本の光ファイバーでモノリシックNd:YAG/Cr:YAGセラミックスの異なる空間を励起し、独立に尖頭値数メガワットのジャイアントパルス光を発生できるレーザーをプラグサイズの筐体に収めることにも成功しており、それが米国光学会(OSA)等で広く紹介された(Fig. 11)^{†2-†6}。産業革命の恩恵を享受した欧米において、電磁気学を背景とした電気火花点火から、量子力学によるレーザー点火とすることで何が起きるのか、多方面から興味を持たれていることがうかがえる。以上、当面の目標であったジャイアントパルスレーザーを車載できるまで小型化、高効率化、高信頼性化を図ると同時に、エンジン高性能化に対する可能性を示すことができた。今後は、熱効率向上と低NO_xの同時低減が求められているガスコジェネエンジンにおける可能性を検証していきたい。

5. まとめ

我が国におけるエネルギー情勢を受け、NEDOはH23年報告書「省エネルギー効果が期待される半導体レーザー応用技術に関する検討」(H24.3, 委託先:(株)三菱総合研究所)を緊急にまとめた^{†7}。報告書では、レーザーの強力点火はNO_x等の排出を低減し、かつ低燃費が望める高圧縮、高過給、希薄燃焼の安定動作に道を拓くものであると報告している。そしてレーザー点火によるエンジンを搭載した自走する車両も実証され、耐久性やコストの課題はあるものの、レーザー点火はもう夢物語ではなくなったといえる。しかも最近では次世代のエン

ジンのレーザー点火システムに有望な波長の温度依存性の小さいVCSELを励起光源としたマイクロレーザーシステムを試作した。VCSELとマイクロレンズアレイを組み合わせることで、光ファイバーへの結合効率70%以上、かつ市販LDモジュールの1/60まで体積を小さくすることに最近成功した³⁴⁾。

日本の基幹産業である自動車も、ハイブリッド車も含め、まだまだエンジンを必要としており、さらには我が国の1次エネルギーの8割が石油、石炭、天然ガスなどによりまかなわれていることを考慮すれば、レーザー点火はまさに甚大な省エネ効果、経済効果、環境負荷低減効果をもたらすと期待される。そしてレーザー点火の名を冠した国際会議LICも開催されるなど、機運も急速に高まりつつある^{†1}。微細な秩序制御(高度な物質制御)、さらにはそれを強調させるマイクロ共振器によるパルスギャップ光を中心に、ジャイアントマイクロフォトンクス(Giant Micro-photonics)によるレーザー点火、すなわち「量子の力でエンジンを回す」ことに、多くの人が興味を持ち始め、従来の学術領域を越えた産学官の新たな議論や連携が始まりつつある。今後の展開が楽しみである。

謝 辞

本研究は(独)科学技術振興機構(JST)、(公財)科学技術交流財団、(株)デンソー、(株)日本自動車部品総合研究所、(株)豊田中央研究所の支援を得て行った。関係各位に感謝する。また各種実験は分子研の常包 正樹博士、Nicolaie PAVEL博士(現ルーマニア)に、レーザーモジュール、VCSELモジュールの設計・製作は、装置開発室の水谷係長にご協力頂いたもので、ここに感謝する。なお本研究は昨年より、NEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラムの採択を受け、(株)リコー、(株)神島化学工業と共に点火システムの商品化に向けた研究開発を進めている。

参考文献

- 1) R. Hickling and W. R. Smith: SAE Tech. Paper **740114** (1974) 555.
- 2) 古谷 博秀, 齊藤 剛: 応用物理 **77** (2008) 1315.
- 3) D. Graham-Rowe: Nature Photon. **2** (2008) 515.
- 4) H. Kofler *et al.*: Laser Phys. Lett. **4** (2007) 322.
- 5) 常包 正樹他: レーザー研究 **37** (2009) 283.
- 6) M. Tsunekane *et al.*: IEEE J. Quantum Electron. **46** (2010) 277.
- 7) 常包 正樹, 平等 拓範: レーザー研究 **41** (2013) 119.
- 8) N. Pavel *et al.*: Opt. Express **19** (2011) 9378.
- 9) N. Pavel *et al.*: in *Laser Systems for Applications*, ed. K. Jakubczak (INTECH, Croatia, 2011) Chap. 4, p. 59.

^{†2} OSA News Release http://www.osa.org/about_os/newsroom/news_releases/releases/04.2011/lasersparkrevolution.aspx

^{†3} EurekAlert! (AAAS Science news wire) http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/osoalr042011.php

^{†4} BBC News <http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13160950>

^{†5} New York Times <http://wheels.blogs.nytimes.com/2011/04/27/spark-plugs-joining-carburetors-on-the-automotive-scrap-heap/>

^{†6} 分子科学研究所 <http://www.ims.ac.jp/topics/2011/110704.html>

^{†7} NEDO成果報告書DB http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html

- 10) T. Taira: IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron **13** (2007) 798.
- 11) T. Taira: Opt. Mater. Express **1** (2011) 1040.
- 12) 平等 拓範, 常包 正樹, 藤川 武敏, 蝦名 正輝, 秋濱 一弘, 猪原 孝之, 安藤 彰浩, 木戸 直樹, 金原 賢治: 日本燃焼学会誌 **51** (2009) 288.
- 13) 平等 拓範: レーザー研究 **38** (2010) 576.
- 14) 平等 拓範, 常包 正樹: オプトロニクス **5** (2009) 124.
- 15) 鷺尾 邦彦: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 01 (2013).
- 16) 村瀬 英一: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 02 (2013).
- 17) 古谷 博秀, 高橋 栄一: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 03 (2013).
- 18) 赤松 史光, 林 潤: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 04 (2013).
- 19) 森島 信悟他: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 05 (2013).
- 20) マシユー・パートロー他: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 06 (2013).
- 21) 平等 拓範: 第33回レーザー学会年次大会「次世代エンジンのためのレーザー点火」シンポジウム, S1-28aI 07 (2013).
- 22) 白石 泰介他: 自動車技術会秋季大会前刷集 (2009) 20095786.
- 23) Y. Ikeda and R. Tsuruoka: Applied Optics **51** (2012) B183.
- 24) S. A. Ramsden and P. Savic: Nature **203** (1964) 1217.
- 25) 水野 透他: 第28回燃焼シンポジウム講演論文集 (1990) 263.
- 26) J. Tauer, *et al.*: CLEO/Europe Munich 2007 Tech. Digest on CD-ROM (2007) CA4-11-FRI.
- 27) 平等 拓範: レーザー学会編, 先端固体レーザー (オーム社, 東京, 2011) p. 97.
- 28) J. J. Zayhowski: Opt. Mat. **11** (1999) 255.
- 29) J. Amagai, H. Kunimori, H. Kiuchi, and T. Taira: CRL International Symposium on Light Propagation and Sensing Technologies for Future Applications, Technical Digest, March Tokyo (2002) 93.
- 30) 姉崎 幸信, 金原 賢治, 阿部 亜紀, 吉永 融, 平等 拓範: レーザ点火装置, 特許第4590537号, US Patent No. 7,661,401B2 (特願2006-120808).
- 31) H. Sakai, H. Kan, and T. Taira: Opt. Express **16** (2008) 19891.
- 32) T. Taira, S. Morishima, K. Kanehara, N. Taguchi, A. Sugiura, and M. Tsunekane: The 1st Laser Ignition Conference 2013 (LIC'13), Yokohama, Japan, April 23-25, LIC3-1.
- 33) 平等 拓範, 常包 正樹, 金原 賢治, 森島 信悟, 田口 信幸, 杉浦 明光: プラズマ・核融合学会誌 **89** (2013) 238.
- 34) 常包 正樹, 平等 拓範: レーザー研究 **42** (2014) (印刷中).