- (5) H. Fujimori, Y. Obi, T. Masumoto and H. Saito : 2nd International Conference on Rapidly Quenched Metals, Boston, Abstract F-14, (1975).
- (6) N. Tsuya, K. I. Arai, Y. Shiraga and T. Masumoto : Phys. Letters, **51 A** (1975), 121.
- (7) M. Kikuchi, H. Fujimori, Y. Obi and T. Masumoto : Japan. J. Appl. Phys., **14** (1975), 1077.
- (8) 藤森啓安, 菊地紀雄, 小尾俊久, 増本 健 : 金属学会誌投稿中.
- (9) H. Fujimori, K. I. Arai, H. Shiraga, H. Saito, T. Masumoto and N. Tsuya : Japan. J. Appl. Phys., in press.
- (10) 近角聡信 : "Physics of Magnetism", John Wiley and Sons, Inc., New York, (1964), 286.
- (11) R. C. Sherwood, E. M. Gyorgy, H. S. Chen, S. D. Ferris, G. Norman and H. J. Leamy : AIP Conf. Proc., **24** (1975), 745.
- (12) H. J. Leamy, S. D. Ferris, G. Norman, D. C. Joy, R. C. Sherwood, E. M. Gyorgy and H. S. Chen : Appl. Phys. Letters, **26** (1975), 259.
- (13) H. S. Chen, S. D. Ferris, E. M. Gyorgy, H. J. Leamy and R. C. Sherwood : Appl. Phys. Letters, **26** (1975), 405.
- (14) H. J. Leamy, S. D. Ferris, D. C. Joy, R. C. Sherwood, E. M. Gyorgy and H. S. Chen : 2nd International Conference on Rapidly Quenched Metals, Boston, Abstract F-18, (1975).
- (15) E. M. Gyorgy : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-1 (1975).
- (16) T. Egami, P. J. Flanders and C. D. Graham, Jr. : Appl. Phys. Letters, **26** (1975), 128.
- (17) T. Egami, P. J. Flanders and C. D. Graham, Jr. : AIP Conf. Proc., **24** (1975), 697.
- (18) J. J. Becker : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-3 (1975).
- (19) T. Egami and P. J. Flanders : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-9, (1975).
- (20) R. C. O'Handley : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-11, (1975).
- (21) C. L. Chien and R. Hasegawa : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-6, (1975).
- (22) R. Hasegawa : 21st Conference on Magnetism and Magnetic Materials Philadelphia, Abstract 5 C-2, (1975).
- (23) J. J. Becker : Digests of InterMag Conf. (London, 1975), Paper 31, 7.
- (24) F. E. Luborsky, J. J. Becker and R. O. McCary : IEEE Trans. Magnetics, **11** (1975), 1644.
- (25) C. D. Graham, Jr., T. Egami and R. S. Williams : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-8, (1975).
- (26) P. J. Flanders, C. D. Graham, Jr. and T. Egami : Digests of InterMag Conf. (London, 1975), paper 31, 6.
- (27) J. W. Shilling : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Philadelphia, Abstract 5 C-10 (1975).
- (28) H. A. Brooks and H. S. Chen : 21st. Conference on Magnetism and Magnetic Materials Philadelphia, Abstract 5 C-7, (1975).

(4) 非晶質金属の機械的性質と変形・破壊

増 本 健*

1. はじめに

初期の非晶質金属の研究は主に構造や物性(とくに電気, 磁気的性質)に興味が集中し, この金属の力学的性質についてはほとんど明らかでなかった. 1961年にJavanovicらが無電解メッキ法により得た非晶質 Ni-Pの薄片の剛性率を測定し, その値が結晶金属より低いことを報告⁽¹⁾して後, 約10年間は見るべき研究が無かった. 1970年に入って, 増本らが遠心急冷法により均一形状のリボン試料の作製に成功し, Pd₈₀-Si₂₀合金の機械的性質と変形, 破壊過程を明らかにし⁽²⁾⁽³⁾, 続いてChen

らもロール法により作製した同系合金の機械的挙動を報告⁽⁴⁾⁽⁵⁾して以来, 非晶質金属の特異な性質の一つとして力学的性質が注目された. ことに, ここ数年来の研究の進展はめざましく, 新しい高強度材料として脚光をあびている^{(6)~(9)}.

極端に乱れた原子配列のために, 非晶質金属の構造には結晶のような異方性が無く, 特定の面が存在しないこと, 結晶に見られる粒界, 双晶, 積層欠陥などの局所的な不均一組織を持たないこと, ガラスやポリマーとは異なり単純な原子構造を持ち, しかも金属結合特有な性質が保存されているだろうことなどが考えられる. このため, 非晶質金属の力学的性質は結晶金属とはかなり異ると予想され, 材料工学的にも興味深い研究課題である. つぎに, 1975年末までに報告された実験結果を中心に非晶質金属の主な機械的特長を述べる.

* 東北大学教授; 金属材料研究所
Mechanical Properties and Deformation-Fracture of Amorphous Metals; Tsuyoshi Masumoto (The Research Institute for Iron, Steel and Other Metals, Tohoku University, Sendai)
1976年2月9日受理

2. 非晶質金属の機械的性質

(1) 引張および圧縮性質

定量的に広汎な研究が行なわれたのは、最初 Pd-Si 系合金についてであったが、その後 Fe 基⁽¹⁰⁾, Ni 基⁽¹¹⁾⁽¹²⁾, Co 基⁽¹¹⁾⁽¹²⁾, これらの多元系⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾の遷移金属-半金属系合金および Cu-Zr⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾のような金属-金属系合金など、多くの種類の非晶質金属について研究された。図 1 に一例として Pd-Si 系合金の引張(a)⁽³⁾および圧縮(b)⁽¹⁷⁾における応力-歪曲線を示す。引張の応力-歪曲線は見掛け上、脆性材料のそれに近い挙動をし、ごく僅かな塑性伸びの後に破断する。図 1 (a)における約 85 kg/mm² 以上の直線性からのずれはこの材料の降伏により生じたものでは無く、その系の大部分は擬弾性によると考えられている⁽³⁾⁽¹⁸⁾。一般に、非晶質金属の弾性伸びは 1.5~2% と高く、塑性伸びは 0.1% 以下である。一方、圧縮試験では図 1 (b)に見るように、10% 以上の塑性変形が生じ、常温附近以上でセレーションが見られるのが特長的である⁽¹⁷⁾⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾。なお、高応力での直線からの曲りは降伏後の加工硬化によるものでは無く、小形試片のために生じた実験上の誤差であり、その後の測定により鋭角に降伏することが判っている⁽¹⁹⁾。また、引張における応力-歪曲線が図(a)のようにほとんど塑性変形無しに破断し、一見脆性体と同じ挙動を示すのは、後述するように、この材料がほとんど加工硬化せずに局部的塑性変形により破断するためである⁽³⁾⁽²¹⁾。

非晶質金属の弾性率の測定値の一例を表 1 に示す⁽⁶⁾。この表に見るように、剛性率(G)やヤング率(E)は同じ合金の結晶よりも 20~30% 小さく、体積弾性率(B)も約 5~6% 小さいこと、 G および B の値は合金組成に依存せず、 B/G 値は約 5 であることがわかる。 B/G の値が Cauchy 固体の 1.7 よりかなり高いことは、非晶質金属においては非クーロンの原子間の相互作用が働いており、金属性が大きいことを示している⁽⁸⁾。これらの弾性上の特長は非晶質構造に由来するものであるが、その定量的説明はなされていない。定性的には、Weaire らが dense random packing (DRP) 構造における pairwise interatomic potential を計算し、非晶質状態の低弾性率は構造中の原子の部分的内部変位あるいは再配列が応力下で生じ易いためであるとしている⁽²²⁾。また最近、Li が dislocation lattice model を提案し、ボアソン比を $\frac{1}{2}$ とした時の理論計算から $\Delta G/G = 0.35$ であり、実測(表 1 を見よ)と一致すると報告している⁽²³⁾。

ほかの非晶質金属の特長として、図 1 (a)に見るように、かなり大きな擬弾性が存在することである。これらは内部摩擦⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾、クリープ⁽¹¹⁾⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾実験において確かめられており、非晶質構造中には動き易い原子群が多く

図 1 非晶質 Pd-Si 系合金の常温引張(a)⁽³⁾および圧縮⁽¹⁷⁾(b)における応力-歪曲線。

表 1 各種非晶質金属の弾性率(10^{11} dyne/cm²)⁽⁶⁾⁽⁸⁾。

合 金 系	E	G	B	B/G	$\Delta G/G$
Ni ₇₆ P ₂₄ (E.D.)	9.0	3.5	11.1	3.2	—
Pd ₈₀ Si ₂₀ (L.Q.)	6.5	2.6	—	—	0.21
Pd ₈₂ Si ₁₈ (L.Q.)	4.7	3.5	18.2	5.2	0.26
Pd ₈₂ Si ₁₈ (L.Q.)	7.8	—	—	—	—
Pd ₇₈ Si ₁₆ Cu ₆ (L.Q.)	9.8	3.5	18.2	5.2	0.35
Pd ₇₈ Si ₁₆ Ni ₆ (L.Q.)	8.9	3.2	16.8	5.3	—
Pd ₇₈ Si ₁₆ Ni ₆ (L.Q.)	9.1	3.2	17.1	5.3	—
Fe ₈₀ P ₁₃ C ₇ (L.Q.)	12.4	3.0	—	—	0.23
Fe ₇₅ P ₁₅ C ₁₀ (L.Q.)	15.0	—	—	—	—
Cu ₆₀ Zr ₄₀ (L.Q.)	7.6	—	—	—	—
SiO ₂ ガラス	—	3.1	3.7	1.2	0.28

ΔG : 結晶化による剛性率の変化

E.D. : 電解メッキ法

L.Q. : 液体急冷法

存在すると思われる。図 2 は Fe-P-C 合金の内耗の結果である⁽²⁵⁾。図中の a, a' 曲線は非晶質相、b 曲線は完全焼なましした結晶相である。非晶質相の内部摩擦は低温でかなり小さいが、約 250°C 以上で急速に増加する。

図2 非晶質 $\text{Fe}_{80}\text{-P}_{13}\text{-C}_7$ 合金の内部耗散⁽²⁵⁾。
a: 非晶質相(磁場中), a': 非晶質相(非磁場中), b: 結晶相

約 400°C 附近の 2 つのピークは結晶化に伴うものであり、結晶化により減少する。

250°C 以上の焼なましによっても内部摩擦の減少が認められることから、このような低温においても非晶質構造に何らかの非可逆的变化が生じると考えられる。非晶質相の高温での内部摩擦はその構造中の原子の拡散に基づくと考えられるが、その緩和の活性化エネルギーは広

す⁽⁶⁾⁽¹⁴⁾。一般的特長として、非晶質金属は硬く、強さが高く、これらの値は現用金属材料の最高値以上である。例えば、鉄合金で約 400 kg/mm²⁽¹³⁾、コバルト合金で約 300 kg/mm²⁽¹²⁾、ニッケル合金で約 270 kg/mm²⁽¹²⁾ の値が得られている。強さの目安としての破壊強さとヤング率との比で見ると、非晶質金属は約 0.025~0.03 程度であり、理論値の 0.05 の約 1/2 程度である。また、硬さと強さとの比は約 2.5~3 の範囲にあり、理論的推定値 2.9 に近い⁽²⁹⁾。以上に示した如く、非晶質金属の静的強さは極めて高く、新しい型の高強度材料として有望であろう。

非晶質金属の硬さや強さなどの機械的性質を支配する重要な因子は合金組成^{(30)~(33)} およびその構造⁽³⁴⁾ である^{††}。金属-半金属系合金においては金属元素および半金属元素の両者の組成によって硬さや強度が変化する^{(29)~(31)}。一例として、図 3 に $(\text{Fe-M})_{80}\text{-P}_{13}\text{-C}_7$ 合金の硬さにおよぼす各合金元素 M の添加の効果を示す⁽³¹⁾。金属元素 Cr, V などは硬さを上昇させ、Ni, Co は低下させる。この合金元素の効果は、図 4 に見るように、各合金の原子 1 個当りの外殻電子 (4s, 3d) の平均濃度によってきれいに説明される。これらの実験結果は、この合金の結合の機構として遷移金属原子の不完全殻電子の充填の度合を考えねばならないことを示している。すなわち、P または C 原子の sp 混成軌道と金属原子の sd または spd 混成軌道との重なりによって生ずる外殻電子状態の部分的共有結合性の大きさが非晶質鉄合金の結合の強さを支配していると思われる。とくに、局所的な共有結

表 2 主な非晶質金属の機械的性質と結晶化温度。

合 金	硬 度 (Hv)	引張強さ (kg/mm ²)	ヤング率 (kg/mm ²)	伸 び (%)	引張強さ ヤング率	硬 度 引張強さ	結晶化温度 (°C)
$\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$	325	136	6.8×10^3	0.11	0.02	2.4	380
$\text{Pd}_{73}\text{Fe}_7\text{Si}_{20}$	410	190	—	0.1	—	2.2	—
$\text{Cu}_{60}\text{Zr}_{40}$	540	200	7.6×10^3	0.1	0.026	2.7	480
$\text{Co}_{75}\text{Si}_{15}\text{B}_{10}$	910	306	9×10^3	0.20	0.034	3.0	490
$\text{Ni}_{75}\text{Si}_8\text{B}_{17}$	858	270	8×10^3	0.14	0.034	3.2	460
$\text{Fe}_{78}\text{Si}_{10}\text{B}_{12}$	910	340	12×10^3	0.3	0.028	2.6	500
$\text{Fe}_{80}\text{P}_{13}\text{C}_7$	760	310	12.4×10^3	0.03	0.025	2.5	420
$\text{Fe}_{72}\text{Ni}_{18}\text{P}_{10}\text{C}_7$	680	270	—	0.1	—	2.5	410
$\text{Fe}_{60}\text{Ni}_{20}\text{P}_{13}\text{C}_7$	660	250	—	0.1	—	2.6	390
$\text{Fe}_{72}\text{Cr}_8\text{P}_{13}\text{C}_7$	850	385	—	0.05	—	2.2	440
$\text{Fe}_{76}\text{P}_{16}\text{C}_5\text{Si}_2\text{Al}_2$	—	210	10.5×10^3	0.02	0.02	—	—
$\text{Ni}_{49}\text{Fe}_{29}\text{P}_{14}\text{B}_6\text{Al}_2$	792	243	13.2×10^3	0.02	0.018	3.26	—
$\text{Ni}_{36}\text{Fe}_{32}\text{Cr}_{14}\text{P}_{12}\text{B}_6$	880	278	14.5×10^3	—	0.019	3.16	—

上段のデータは東北大学金属材料研究所。下段のデータはアライドケミカル社

い分布を持ち、温度上昇に伴って約 35 kcal/mol から 60 kcal/mol に増加する⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾。

また、最近 Pd-Si-Ag 合金の音波減衰が測定され、溶融シリカとほぼ同じ小さい値が得られている⁽²⁸⁾。

つぎに、主な非晶質金属の常温引張性質を表 2 に示

† したがって、測定破壊強さは降伏強さとほぼ等しいと考えられる。この点については後述する。

†† 製法によっても機械的性質が異なる。例えばメッキ法による Co-P、Ni-P 合金は脆く、強さが低い。この原因は明らかでないが、やはり組成、構造に起因すると思われる。

図3 (Fe-M)₈₀-P₁₃-C₇ 非晶質鉄合金の硬さおよび合金元素Mの効果⁽³¹⁾

合には局在性の強い d 電子が主に関与すると考えられる。例えば Cr, Co, Ni, Cu の順に硬さが減少するのは $3d$ 電子単位が満たされるほど P, C との結合が弱まるためと言える。一方、非晶質金属の強さは非晶質の程度 (degree of amorphousness!!)†により変化すると考えられるが、この点に関する定量的研究はまだ無い。たとえば、表2におけるアライドケミカル社の合金の強度値は筆者らの値より低いことや、Vitek ら⁽¹⁶⁾が求めた Cu₆₀-Zr₄₀ 合金の強さが筆者ら⁽¹⁵⁾の半分しか無く、脆いことは、主としてこの非晶質度に関連していると思われる。

さらに、非晶質金属の引張性質の特長として、特異な温度、歪速度、寸法の依存性がある⁽³⁾⁽¹⁰⁾。図5および図6は2種の非晶質金属の温度依存性を

図4 (Fe-M)₈₀-P₁₃-C₇ 非晶質鉄合金の硬さと平均外殻電子濃度 e/a との関係⁽³¹⁾

† 非晶質状態においても、その構造の乱れ方の程度が異なる、言い換えれば短範囲の規則性の程度が異なると考えられる。この点は本特集号の175頁を参照。

示す。強さは各合金のガラス転移温度 T_g より約 150°C 低い温度、たとえば Pd₈₀-Si₂₀ 合金で約 150°C 、Fe₈₀-P₁₃-C₇ 合金で約 250°C 以上で急速に低下すると共に、伸びが顕著になる。この傾向はヤング率や剛性率の温度依存性にも見られる。常温より低温での強さの温度依存性は合金により異なり††, Pd-Si 系合金では小さいが、Fe-P-C 系合金で大きい。一方、歪速度依存性は、常温附近の低温で、歪速度が大となるほど強さが低下する傾向を示し⁽³⁾⁽¹⁰⁾⁽¹⁵⁾、一般の結晶金属やガラスの場合とは逆の現象である。また、重要なことは本合金の強さの寸法依存性が小さいことである⁽³⁾。このような非晶質金属の特有な性質はこの種の金属の変形や破壊機構と関連しているが⁽³⁾、これらに対する定量的説明は未だ無い。

(2) 疲労特性

動的性質である疲労特性については、小倉ら⁽³⁴⁾⁽³⁵⁾が

図5 非晶質 Pd₈₀-Si₂₀ 合金の強さと伸びの温度依存性⁽³⁾

Pd-Si 合金を用いて初めて詳細な研究を行ない、つぎの結果を得ている。非晶質金属においても通常の S-N 特性を示し(図7)、明瞭な疲労限が存在する。この値は約 45 kg/mm^2 であり、疲労限度比は約 $0.15 \sim 0.18$ である。しかし、限界繰返しは約 4×10^4 サイクルであり、通常の結晶金属より小さい。このような疲労限は切欠試験片でも認められ、切欠係数は約2である。また、疲労破壊過程も通常の結晶金属と同様、疲労クラックの発生とクラック先端の blunting と sharpening による伝播の過程からなる。

†† 最近、Pampillo ら⁽¹⁷⁾が Fe-Ni 系合金の強さの温度依存性を研究し、低温脆性があることを述べている。しかし、筆者らの研究によれば液体窒素温度まで脆化しないことを見出している。彼らの一連の研究に使用している合金はいずれも脆いことからして非晶質化が十分でないと思われる。

図6 非晶質 $\text{Fe}_{80}\text{-P}_{15}\text{-C}_5$ 合金の強さの温度依存性⁽¹⁰⁾.

図7 非晶質 $\text{Pd}_{80}\text{-Si}_{20}$ 合金の S-N 特性⁽³⁴⁾.

応力拡大係数 (K_I) とクラック伝播速度 (da/dn) との間には

$$da/dn = A(K_I)^m \quad (1)$$

の関係が成立し、 m の値は約 4 である[†]。また、クラック先端の塑性域の大きさ (Z_p) と応力拡大係数 K_I との間に式 (2) が成立し、 n は約 2 である。

$$Z_p = B(K_I)^n \quad (2)$$

以上のような挙動は、非晶質金属が構造的に単純で、しかも均一であり、理想的弾塑性体に近いことを示している。

3. 非晶質金属の変形と破壊

(1) 変形と破壊過程

増本らは曲げ試験や薄板の破断部の透過電子顕微鏡観察などにより、常温や液体窒素温度でも大きな変形が生じることを見出した⁽³⁾。 $\text{Pd}_{80}\text{-Si}_{20}$ 合金板を種々の角度に曲げてその表面を観察すると、写真 1 に示すように、引張り方向に垂直な多くの変形線が見られ、さらに強い変形では剪断方向にも変形線が現われる。また完全に 180° 曲げた後の先端には、走査電子顕微鏡組織の写真 2 に見るように、多くのひり変形が生じる。これらの変形部分は、その断面を電子顕微鏡で観察すると、写真 3 に見るような剪断ひりによるステップとなっている⁽³⁷⁾。また、写真 4 は薄膜試料の引張り破断後の先端の様子を示し、tear が見られる⁽³⁾。次いで、Leamy らも曲げ試験を行ない、同様な変形挙動を観察し、またビッカース圧痕の周囲に突き出し模様を認めている⁽⁵⁾。このように、非晶質構造の金属がガラスやポリマーとは異り、著しい変形能を持つことは多くの研究者の関心を引き、種々の合金

写真 2 180° 曲げた非晶質 $\text{Fe}_{80}\text{-P}_{13}\text{-C}_7$ 合金の先端の走査電顕組織⁽²¹⁾.

写真 1 非晶質 $\text{Pd}_{80}\text{-Si}_{20}$ 合金板を曲げ試験した後の表面の変形組織⁽³⁾.
(a) 曲げ半径 ≈ 1.5 , (b) ≈ 1.0 , (c) ≈ 0.5 mm

† 最近、Davis⁽³⁶⁾が $\text{Ni}_{39}\text{Fe}_{38}\text{P}_{14}\text{B}_6\text{Al}_3$ 合金のクラック伝播速度を求め、 $m=2.25$ を得ている。しかしこの系の合金は脆いと言われ、非晶質化が十分でないと思われる。

を用いた詳細な観察が行なわれている⁽⁹⁾。しかし、常温付近の低温では極端な不均一変形をするために、その流動性質は未だ十分わかっていない。

写真3 非晶質 Ni-Pd-P 合金の曲げ変形後の断面の走査電顕組織⁽³⁷⁾。

写真4 非晶質 Pd₈₀-Si₂₀ 合金の薄膜を引張り破断した後の電顕組織⁽³⁾。

先に述べた如く、引張りにおける非晶質金属はほとんど伸びを伴わずに破断するが、その破断後の破面は剪断型である。破断後の破面は特長的な平滑域と脈状域 (vein) とからなり、まず剪断切りが断面の約 20~50% で起こり (平滑域)、その後 void の発生と連結 (延性破断と類似) により引裂破断 (vein 域) することを示している⁽⁵⁾。vein 部分は半脆性材料の破面に見られる river 模様とは異り、写真5に見るような丸みのある脈状部分と顕著な tear 部分からなっている。図8は薄板試料の引張破断過程を示し、非晶質金属のような薄板 ($d/t \geq 8$ 、

写真5 非晶質 Fe₈₀-P₁₃-C₇ 合金の引張破断後の破面に見られる vein 組織⁽²¹⁾。(a) 常温、(b) 300°C

図8 非晶質金属薄板の平面応力型引張破断過程⁽²¹⁾。

d : 試料幅, t : 厚さ) では理想的非歪硬化材の平面応力型破断と類似した過程で破壊する⁽⁶⁾⁽²¹⁾。一方、 $d/t < 8$ の試料では幅面の破断角は引張軸と 53° をなし、von Mises の条件と一致する⁽³⁸⁾。これらの実験事実は非晶質金属が理想的弾塑性体に近い破壊を示している。一方、圧縮では図1(b)に示したように数10%の塑性変形が生じるが、この場合も一つの変形帯内でのみ剪断切りが起こり、その面にそって変形が進行する⁽¹⁷⁾。このような極端な局部変形はこの材料が歪硬化性が無く、一旦降伏すると連続的にその変形が進行するためである⁽⁶⁾。最近、増本らは塑性変形が非晶質構造をより乱れさせ⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾、わずかであるが軟化させることを見出し⁽³⁹⁾、Chen らもその事実を認めている⁽⁴¹⁾。

一方、図5に見られる T_g 温度に近い高温での大きな伸びは、試料全体に生じる均一変形と、著しい絞り破断により生じる。この高温変形に関して、種々の合金のクリープおよび応力緩和の研究が行なわれている。まず、Ashby らは電解メッキ Ni-P 合金のスプリングを用いて 100°C 以上でのクリープ歪速度が応力の約 1.2 乗であることを指摘した⁽⁴²⁾。しかし、彼らはクリープ歪成分を解析していない。より詳細な研究はその後 Maddin ら⁽²⁶⁾や Chen ら⁽²⁷⁾によって行なわれた。図9は Pd₈₀-Si₂₀ 合金の 175°C における各応力下でのクリープ曲線を示し、通常の結晶金属と同様に遷移クリープと定常クリープが見られる。しかし、この遷移クリープの大部分は、図10におけるクリープ曲線の解析結果に見るように、荷重を除去した際に回復する。すなわち、クリープ歪は次式で表わされる⁽²⁶⁾。

図9 非晶質 $\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$ 合金の 175°C におけるクリープ曲線と応力効果⁽²⁶⁾.

図10 非晶質 $\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$ 合金のクリープ曲線とクリープ回復⁽²⁶⁾.

$$\epsilon = \epsilon_0 + \epsilon_{1\alpha} + \epsilon_{1\beta} + \epsilon_2 \quad (3)$$

$$\epsilon_{1\alpha} = \epsilon_{1\alpha}^0 [1 - \exp(-t/\tau_{\alpha})] \quad (4)$$

$$\epsilon_{1\beta} = \epsilon_{1\beta}^0 [1 - \exp(-t/\tau_{\beta})] \quad (5)$$

$$\epsilon_2 = \dot{\epsilon}_r t \quad (6)$$

ここで、 ϵ_0 は弾性歪、 $\epsilon_{1\alpha}$ は可逆的遷移クリープ歪(= ϵ_4)、 $\epsilon_{1\beta}$ は非可逆的遷移クリープ歪($\epsilon_1 - \epsilon_4$)、 ϵ_2 は t 時間における定常クリープ歪、 τ は緩和時間、 $\dot{\epsilon}_r$ は定常クリープ速度である。Maddin ら⁽²⁶⁾ は $\epsilon_{1\beta}$ を急冷した非晶質構造中に存在する不安定原子の消滅により、 $\epsilon_{1\alpha}$ を一種の応力緩和により、また ϵ_2 を原子の拡散により説明した。さらに、定常クリープ速度の温度依存性から、クリープの見掛けの活性化エネルギーが約 0.55 eV、粘性係数が約 10^{16} poise (200°C)、 $D = 6.95 \times 10^{-18} \exp(-10300/RT)$ を得ている[†]。また、Chen ら⁽²⁷⁾ は T_g 温度に近い高温範囲でのクリープ性質を調べ、高温ほど変形の活性化体積が大となり、 T_g 付近では約 100 原子体積になることを示した。最近、木村ら⁽⁴³⁾ はさらに Pd-Si 、 Cu-Zr 、 Fe-P-C の各合金のクリープ特性を調べ、見掛けのクリープ活性化エネルギーがやはり 0.5~0.6 eV、定速クリープ速

度の応力指数が 1.1 であり、クリープ曲線がレオロジー的に解析されることを示した。

(2) 靱 性

高強度材料においてはその靱性が問題になる。非晶質金属の強さは極めて高いが、その靱性の実験が初めて木村ら⁽²¹⁾ により試みられた。彼らは薄板ポリマーによく用いられる引裂試験を応用して、種々の非晶質金属の引裂エネルギーを求めた。表3はその結果を他の材料と比較して示す。非晶質金属の引裂エネルギーは約 10^8 erg/cm^2 であり、ガラスに較べて 10^5 倍高く、他の結晶金属よりもやや高い。この値は表面自由エネルギーとクラック先

表3 非晶質金属と各種材料の引裂きエネルギー⁽²¹⁾.

材 料	引裂きエネルギー (erg/cm ²)
(非晶質金属)	
$\text{Fe}_{80}\text{P}_{13}\text{C}_7$	1.1×10^8
$\text{Pd}_{80}\text{Si}_{20}$	0.4×10^8
$\text{Cu}_{57}\text{Zr}_{43}$	0.6×10^8
(無機ガラス)	$\sim 10^3$
ポリマー	$10^5 \sim 10^6$
ゴム	$10^5 \sim 10^6$
X-200 鋼	1.7×10^6
7076-T6 アルミ合金	1.0×10^7

端での塑性変形エネルギーの和であるが、普通表面エネルギーは 10^3 erg/cm^2 程度であるから、大部分がクラック先端の塑性変形のためのエネルギーとして消費されていることになる。このことは非晶質金属が高靱性材料に属することを示している。例えば、 Fe-P-C 合金の値から推定した K_{IIC} は約 $300 \text{ kg/mm}^{-3/2}$ であり、かなり高い値である。最近、Davis が⁽³⁶⁾、 Ni-Fe 系非晶質金属の K_{IC} を求め、約 $30 \text{ kg/mm}^{-3/2}$ を得ている。この値は現用高強靱鋼の値とほぼ等価である。

(3) 変形機構

増本らは、写真4の如き変形組織の観察から、変形が粘性流動的に起ると考え⁽³⁾、さらに高温クリープ変形から粘性の応力および温度依存性を求め、その常温への外挿から、応力集中した高応力部分では常温でも十分粘性変形が起こり得ることを指摘した⁽²⁶⁾。その後、多くの変形模型が提案され、非晶質金属の流動機構が考察されている。それらは次のように分類できる。

粘性流動機構

(1) Free volume model (Turnbull ら)

(2) Adiabatic deformation model (Chen ら)

転位による変形機構

(1) Dislocation model (Gilman)

(2) Dislocation lattice model (Li)

(3) Disjunction model (Ashby)

† 最近の研究によれば、 $\text{Pd-19at\% Si}$ 合金中の Ag の拡散は $D_{\text{Ag}} = 2 \times 10^{-6} \exp(-1.3 \text{ eV}/kT)$ である⁽⁵⁰⁾。

(i) 粘性流動機構

Turnbull らは応力集中による高歪部分(dilatation 部)で剪断粘性が著しく低下するという, いわゆる free volume model の概念を基本として変形を説明し⁽⁴⁴⁾, さらに破壊機構を考察している⁽⁴⁵⁾. また, 最近 Spaepen は, この粘性流動変形の考えを基にして, vein 組織の生成理由を考察している⁽⁴⁶⁾.

一方, Leamy らは断熱剪断変形の考えを提案し, 非晶質金属では十分起こり得ることを示している⁽⁵⁾.

(ii) 転位型変形機構

変形において写真3に見るような剪断ステップが観察されたり, ターミネイト迂りが観察されること, 遷移クリープが存在することから転位型変形機構が提案されている.

Leavengood ら⁽⁴⁷⁾はシリカガラスに見られる wavy な変形帯を説明するために一種の転位模型を考えたが, この考えを最近 Gilman⁽⁴⁸⁾が発展させた. 図11に SiO_2 の結晶(a)および非晶質(b)中における転位線の比較を示す. 図には Si 原子のみを黒丸で示してあり, 各 Si 原子の周囲に4面体状に配列する O 原子は省略してある. 結晶相での転位線は一定のパーガースペクトルを持つが, 一方非晶質相ではパーガースペクトルの大きさと方向が転位線にそって変動する. このような転位の存在を考え, 剪断変形において転位芯部の dilatation により粘性が減少するとして, 次式を提出している.

図11 SiO_2 ガラスの結晶(a)および非晶質(b)中の転位線⁽⁴⁸⁾.

$$\sigma_y = 2\tau = [8\pi\epsilon^2/1+\alpha]B \quad (7)$$

ここで, ϵ は dilatation 歪, $\alpha = 3B/4G$, B は体積弾性率, G は剛性率, τ は剪断応力である.

Asby らは Si や Ge の如き網目状構造を考えた⁽⁴⁹⁾. すなわち, 4 結節無秩序網目の中に 3 結節の線欠陥を考えた(図12). この欠陥は長範囲応力場では転位と類似した挙動をするが, この応力場を除くとその性質を失う. いわゆる disjunction である. この欠陥を動かすに必要な力は $\mu/2\pi$ の程度であり (μ : 剛性率), 高温では弾性

エネルギーを増加させることなしに動き得る.

また, Li は非晶質構造中に正および負の刃状転位の集合体を考えた dislocation lattice 模型を提案している(図13)⁽²³⁾. この模型での剪断弾性率は結晶の 0.575 であり, 臨界剪断応力は 0.13μ であると計算した. また, この模型により非晶質金属の不均一変形の特長を説明できるとしている.

現在のところ, 以上に述べた各種の変形機構が考えられているが, これらのどの機構が最も適切であるか判定するには余りにも変形に関する基本的データが少な過ぎる. 今後, 変形の時間, 温度, 応力の各依存性や, 変形過程, 原子配列などの研究の蓄積が必要であろう.

図12 Disjunction model としての非晶質構造中の転位⁽⁴⁹⁾.

図13 正, 負の刃状転位格子モデル中の転位⁽²³⁾.

4. おわりに

液体から急冷した非晶質金属の機械的性質の一般的特性および変形と破壊の特長を概略したが, 紙面の都合上十分意を尽したとはいえない. この分野の研究は約5年前が最初であったが, ここ数年の研究の進展はめざましいものがある. しかし, 非晶質金属の本質を明らかにするにはさらに多くの努力が必要であり, とくに問題点を整理しながら研究する必要がある. 本稿が少しでもその助けとなれば幸である.

文 献

- (1) S.Javanovic and C.S.Smith: J. Appl. Phys., **32**(1961), 121.

- (2) T. Masumoto and R. Maddin : *Internat. Conf. on Metastable Metallic Alloys*, Yugo, (1970).
- (3) T. Masumoto and R. Maddin : *Acta Met.*, **19** (1971), 725.
- (4) H. S. Chen and T. T. Wang : *J. Appl. Phys.*, **41** (1970), 5338.
- (5) H. J. Leamy, H. S. Chen and T. T. Wang : *Met. Trans.*, **3** (1972), 699.
- (6) T. Masumoto and R. Maddin : *Mater. Sci. Eng.*, **19** (1975), 1.
- (7) 増本 健 : 金属, (1971), 12月1日号, 73; 熱処理, **13** (1973), 289; 金属 (1975), 6月1日号, 59; 材料強度と破壊国内総合シンポジウム, **19** (1974), 14.
- (8) J. J. Gilman : *J. Appl. Phys.*, **46** (1975), 1625; *Phys. Today*, **28** (1975), No. 5, 46.
- (9) C. A. Pampillo : *J. Mater. Sci.*, **10** (1975), 1194.
- (10) 増本 健, 木村 博 : 金属学会誌, **39** (1975), 133; *Sci. Rep. RITU*, **A-25** (1975), 200.
- (11) J. Logan and M. P. Ashby : *Acta Met.*, **22** (1974), 1047.
- (12) 富沢史郎, 鈴木耐三, 菊地紀雄, 増本 健 : 金属学会講演概要, (1975・4月), 183.
- (13) 富沢史郎, 奈賀正明, 増本 健 : 金属学会講演概要, (1974・4月), 187; 奈賀正明, 増本 健 : 金属学会講演概要, (1974・4月), 145.
- (14) C. A. Pampillo and D. E. Polk : *Acta Met.*, **22** (1974), 741.
- (15) 増本 健, 富沢史郎 : 金属学会講演概要, (1973・4月), 122.
- (16) J. M. Vitek and N. J. Grant : *Met. Trans.*, **6** (1975), 1472.
- (17) C. A. Pampillo and H. S. Chen : *Mater. Sci. Eng.*, **13** (1974), 181.
- (18) S. Takayama and R. Maddin : *Script. Met.*, **9** (1975), 343.
- (19) L. A. Davis and S. Kavesh : *J. Mater. Sci.*, **10** (1975), 453.
- (20) H. S. Chen : *Script. Met.*, **7** (1973), 931.
- (21) H. Kimura and T. Masumoto : *Script. Met.*, **9** (1975), 211.
- (22) D. Weaire, M. F. Ashby, J. Logan and M. J. Weins : *Acta Met.*, **19** (1971), 779.
- (23) J. C. M. Li : *Distinguished Lectures in Materials Science*, Marcel-Decker, New York, (1974).
- (24) H. S. Chen, H. J. Leamy and M. Barmatz : *J. Non-Crys. Solids*, **5** (1971), 444.
- (25) 十代田哲夫, 小岩昌宏, 増本 健 : 金属学会シンポジウム講演予稿, (1974・11月), 33; *J. Non-Crys. Solids* に投稿中.
- (26) R. Maddin and T. Masumoto : *Mater. Sci. Eng.*, **9** (1972), 153.
- (27) H. S. Chen and M. Goldstein : *J. Appl. Phys.*, **43** (1972), 1642.
- (28) M. Dutoit and H. S. Chen : *Appl. Phys. Lett.*, **23** (1973), 357.
- (29) L. A. Davis : *Script. Met.*, **9** (1975), 431.
- (30) 奈賀正明, 富沢史郎, 西 義武, 増本 健 : 金属学会シンポジウム講演予稿, (1974・11月), 50.
- (31) M. Naka, S. Tomizawa, T. Watanabe and T. Masumoto : *Proceedings of Internat. Conf. on Rapidly Quenched Metals*, Boston, (1975).
- (32) H. S. Chen, J. T. Krause and E. Coleman : *Script. Met.*, **9** (1975), 787; *J. Non-Cryst. Solids*, **18** (1975), 157.
- (33) C. P. Peter Chou and F. Spaepen : *Acta Met.*, **23** (1975), 609.
- (34) T. Ogura, T. Masumoto and K. Fukushima : *Script. Met.*, **9** (1975), 109.
- (35) T. Ogura, K. Fukushima and T. Masumoto : *Script. Met.*, **9** (1975), 979.
- (36) L. A. Davis : *J. Mater. Sci.*, **10** (1975), 1557.
- (37) S. Takayama and R. Maddin : *Acta Met.*, **23** (1975), 943.
- (38) L. A. Davis : *Script. Met.*, **9** (1975), 339.
- (39) 増本 健, 小岩昌宏 : 金属学会講演概要, (1973・10月), 246; 文献(6)を参照.
- (40) T. Masumoto, Y. Waseda, H. Kimura and A. Inoue : *Proceedings of Internat. Conf. on Rapidly Quenched Metals*, Boston, (1975).
- (41) H. S. Chen : *Script. Met.*, **9** (1975), 411.
- (42) M. F. Ashby, A. N. Nelson and R. M. A. Centamore : *Script. Met.*, **4** (1970), 715.
- (43) 木村久道, 村田威雄, 増本 健 : 金属学会講演概要, (1975・10月), 215.
- (44) D. E. Polk and D. Turnbull : *Acta Met.*, **20** (1972), 493.
- (45) F. Spaepen and D. Turnbull : *Script. Met.*, **8** (1974), 563.
- (46) F. Spaepen : *Acta Met.*, **23** (1975), 615.
- (47) W. C. Leavengood and T. S. Vong : *J. Appl. Phys.*, **31** (1960), 1416.
- (48) J. J. Gilman : *J. Appl. Phys.*, **44** (1973), 675.
- (49) M. F. Ashby and J. Logan : *Script. Met.*, **7** (1973), 513.
- (50) D. Gupta, K. N. Tu and K. W. Asai : *Phys. Rev. Lett.*, **35** (1975), 796.