電子分光と電子状態

藤 森 淳*

1. はじめに

光電子分光, 逆光電子分光, X線分光などの分光手段は, 遷移金属化合物における軌道混成や電子間相互作用について直接的な情報を与えるため, 高温超伝導体の電子構造の研究に主導的な役割を果たしてきた⁽¹⁾. さらに最近では, フェルミ準位近くの運動量分散のある状態や⁽²⁾超伝導ギャップ⁽³⁾が, 角度分解型・高分解能の光電子分光によって観測されており, 超伝導に直接関与するフェルミ準位近傍の電子状態についても詳細な情報が得られてきている.

以下では, 電子分光の実験結果をもとに高温超伝導体の電子状態がどこまで明らかになっているのかについて述べる.

2. 電子構造のパラメータ

高温超伝導体の母体である反強磁性絶縁体の電子状態は, 通常のパンド理論では記述できない. そこで, Cu サイトでの電子間相互作用と銅-酸素軌道混成をあらわに取り入れたモデル(クラスター・モデル, アンダーソン・モデル)を用いて光電子スペクトルの解析が行われ, 電子構造を特徴づけるパラメータが求められてきた⁽¹⁾.

図1に, 母体のモデル物質としてのCuOの価電子帯の光電子スペクトルとそのクラスター・モデルによる解析結果⁽⁴⁾を示す. 実験をもっともよく再現するパラメータの値は, 酸素 $2p \rightarrow Cu3d$ 電荷移動エネルギー $\Delta = 0.32 \sim 0.48$ aJ (2~3 eV), d電子間のクーロン・エネルギー $U \sim 1.12$ aJ (7 eV), p-d間の移動積分 $T \sim 0.4$ aJ (2.5 eV)で, 高温超伝導体についても, Δ が0.16 aJ (1 eV)程度小さい他はほぼ同じ値である⁽⁵⁾. $\Delta < U$ であることは, 母体のパンド・ギャップが酸素pパンドとCu dパンド(d^{10} パンド)との間で

図1 CuOの光電子スペクトルとクラスター・モデルによる解析結果⁽⁴⁾.

形成され, ドープされたホールは酸素のp軌道に入ることの意味する⁽¹⁾.

3. ホールのはいる軌道

超伝導機構の議論には, ホールのはいる酸素の軌道の特定が前提である. 図2は, ピラミッド型 CuO_5 クラスタ

図2 ホールのドープされたピラミッド型 CuO_5 クラスタのエネルギー準位⁽⁶⁾. $\Delta\epsilon_p$ は, CuO_2 面内酸素に対する頂点酸素のp軌道の電子エネルギー. 挿入図はホールのはいる軌道.

* 東京大学助教授; 理学部物理学教室

Electron Spectroscopy and Electronic Structure of High- T_c Superconductors; Atsushi Fujimori (Department of Physics, Faculty of Science, The University of Tokyo, Tokyo)

Keywords: photoemission, X-ray spectroscopy, electronic structure, high critical-temperature superconductors, electron correlation, Fermi liquid

1990年5月17日受理

・モデルについて、新たなパラメータ $\Delta\epsilon_p$ (CuO_2 面の酸素 p 軌道を基準とした頂点酸素 p 軌道の電子エネルギー) を横軸にとり、さまざまな軌道にはいったホールのエネルギーをプロットしたものである⁽⁶⁾ (Δ , U , T は上記の値に固定)。

酸素 1s 内殻の光電子スペクトルやバンド計算などから、母体での $\Delta\epsilon_p$ はたかだか +0.16 aJ (+1 eV) 程度と考えられるので、図 2 で「 1A_1 」と記したホール状態が最もエネルギーが低いことになる。 1A_1 状態とは、主に CuO_2 面の酸素 $p_{x,y}$ 軌道 ($p\sigma$ 軌道) にホールがはいり、 Cu^{2+} イオンの $\text{Cu}3d_{x^2-y^2}$ ホールとスピン三重項を作った状態 (局所一重項状態) である⁽⁷⁾。したがって、 $\Delta\epsilon_p$ がドーピングによって大きく変わらないとすると、ドーピングされたホールは 1A_1 状態 (結晶の並進対称性を考えれば「 1A_1 バンド」) にはいることになる。

4. 頂点酸素の役割

図 2 によれば、ホールがドーピングされた CuO_5 クラスタには、 1A_1 状態よりわずかに上に「 3B_1 」という励起状態が存在する。 3B_1 状態では、 $\text{Cu}d_{z^2}$ と頂点酸素の p_z の混成した軌道にホールがはいり $d_{x^2-y^2}$ ホールとスピン三重項を形成している。クラスタ・モデルの範囲内では対称性の異なる 1A_1 と 3B_1 は厳密に区別されるが、結晶格子では隣合うクラスタ間の相互作用により 1A_1 と 3B_1 は混成する。その結果、 $d_{x^2-y^2}$ ホールと $p\sigma$ ホールからなる 1A_1 バンドを考えると、結局、頂点酸素の p_z ホールと $\text{Cu}3d_{z^2}$ ホールが、ある割合で混じってくることになる⁽⁸⁾。実際、電子エネルギー損失分光による Bi 系超伝導体単結晶の Cu 内殻吸収の偏光依存性は、 $d_{x^2-y^2}$ ホールだけでなく d_{z^2} ホールの存在も示している⁽⁹⁾。また、格子の斜方対称変形によって、 $d_{x^2-y^2}$ と d_{z^2} が混成し d_{z^2} 軌道にホールが分布する可能性もある⁽¹⁰⁾。

上の議論では、ドーピングに際して $\Delta\epsilon_p$ は不変であると暗に仮定したが、ドーピングに際して導入した不純物のポテンシャルは局所的に $\Delta\epsilon_p$ を変化させる。不純物ポテンシャルの効果は、6. で詳しく述べる。

5. 局所一重項 (1A_1) バンド

酸素 1s 内殻吸収の偏光依存性は、Bi 系超伝導体にドーピングされたホールが a-b 面内を向いた酸素の p 軌道にはいることを示している⁽⁹⁾。一方、同じ物質に対して、角度分解光電子分光法により、フェルミ準位を横切る分散を示すバンドが観測されている⁽²⁾⁽³⁾。図 3 に示すように、このバンドは、バンド計算による $d_{x^2-y^2}-p\sigma$ 反結合バンドと似た分散を示しているが、バンド幅は計算の $1/3 \sim 1/4$ に狭まっている⁽¹¹⁾。さらに、最近の高分解能の光電子分光実験では、 T_c 以下で BCS 的なギャップが開くことが観測され

図 3 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ の角度分解光電子・逆光電子スペクトルから求めたバンド分散 (黒点, 白棒) とバンド計算 (実線) の比較⁽¹¹⁾。

ている⁽³⁾。もし、内殻吸収で観測された a-b 面内を向いた p ホールが CuO_2 面の $p\sigma$ ホールであれば、 1A_1 バンドにホールがはいっていることになり、角度分解光電子分光の結果は、 1A_1 バンドのホールがフェルミ液体 (電子間相互作用の繰り込まれた 1 電子バンド的な電子状態) を形成していることを示している。

バンド計算によれば BiO 面のバンドもフェルミ準位を横切り⁽¹²⁾、酸素 1s 内殻吸収の結果からのみでは、フェルミ準位を横切る状態が BiO 面に由来する可能性も否定できない⁽¹³⁾。しかし、 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ の Cu を Co で置き換えるとフェルミ準位近傍の状態が光電子スペクトルから消失するという結果が得られており⁽¹⁴⁾、フェルミ準位近傍の状態が CuO_2 面に由来することは確実であろう。バンド計算は BiO 面の複雑な変調構造を考慮せずにおこなわれていることに注意しなければならない。

6. バンド・ギャップ中の不純物準位

図 4 の n 型 $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$ の光電子スペクトル⁽¹⁵⁾ は、ドーピングによってフェルミ準位がリジッド・バンド的にシフトするのではなく、母体のバンド・ギャップ中に新しい状態ができていていることを示している。p 型の $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ の光電子スペクトルについても同様である⁽¹⁶⁾。さらに図 5 に示すように、La 系と Nd 系のフェルミ準位の位置の差は、リジッド・バンド的な描像で n 型と p 型に予想されるバンド・ギャップ程度 (~ 0.24 aJ (~ 1.5 eV)) のものではなく極くわずかに ~ 0.05 aJ (~ 0.3 eV) で、ドーピングによりギャップ中に状態ができると考えざるを

図4 $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$ の価電子帯光電子スペクトル⁽¹⁵⁾.

図5 $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$ と $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ の光電子スペクトルの比較⁽¹⁷⁾. 下は、バンドギャップ中のフェルミ準位の位置.

得ない⁽¹⁷⁾.

ギャップ中の状態の起源については、p-d 混成と電子相関による多体的なもの⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾、Sr, Ce 等による不純物準位(アクセプター準位, ドナー準位)⁽¹⁷⁾が考えられている.

図6 $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ の逆光電子スペクトル⁽²⁰⁾.

(1) La 系超伝導体

La 系超伝導体と同じ結晶構造を持つ $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ の逆光電子スペクトル(図6)⁽²⁰⁾は、母体 La_2NiO_4 のギャップ中にドーピングによってホールを収容する状態(非占有状態)が現れることを示している。 $\text{Li}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}$ ⁽²¹⁾の類推によれば、ギャップ中の状態は、La サイトを置換した Sr の近傍(主に LaO 面の酸素 p 軌道)に局在した不純物準位と考えられる⁽²²⁾。 $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ の場合、このホールの波動関数は CuO_2 面の pσ 軌道にも浸み出しているであろう。絶縁体から金属への転移は、不純物準位の波動関数が CuO_2 面内でつながることによって説明される。つまり、ホールの遍歴的な性質は CuO_2 面の $1A_1$ バンドによっていと考えられる。これに関連して、 $\text{La}_2\text{CuO}_{4+y}$ の交流伝導度の結果は興味深い⁽²³⁾。すなわち、ドーパされたホールは欠陥(この場合格子間位置の過剰酸素)のまわりの不純物準位にトラップされ、酸素濃度が増加すると 2 次元的な縮退半導体として振舞う。

(2) 電子注入型 Nd 系超伝導体

初期の Cu1s 内殻 X 線吸収⁽²⁴⁾や Cu2p 内殻光電子分光⁽¹⁵⁾⁽²⁵⁾では、 $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$ にドーパされた電子は d^{10} バンドにはいると結論されていた。しかし、Cu2p 光電子

スペクトルは真空中での表面の劣化に敏感で、これに注意を払った低温での測定では明確な Cu^+ の増加は見られないとされている⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾。最近の $\text{Cu}1s$ 内殻 X 線吸収の結果では、注意深い解析により、ドーピングによって増加しているのは Cu^+ ではなく、より共有結合性の強い Cu^{2+} であることが明らかにされている⁽²⁸⁾。興味深いことに、この Cu^{2+} は Ce 1 個に対し 4~5 個の割合であり、 Ce の最近接の Cu 原子の状態が変化しているとして説明される。

以上の結果から、 $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$ においても、 Nd を置換した Ce の正電荷が主に d^{10} 以外の状態(例えば $\text{Ce}5d$, $\text{Cu}4s$)をバンド・ギャップ中に引き下げ、ドーパされた電子を収容しているものと考えられる。しかし、不純物準位の波動関数は CuO_2 面の d^{10} 軌道にも浸み出し、不純物濃度が高くなると電子は CuO_2 面を遍歴するようになると考えられる。

(3) Bi 系超伝導体

$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{1-y}\text{Y}_y\text{Cu}_2\text{O}_8$ 系の母体として(仮想的な) $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{YCu}_2\text{O}_8$ を考えると、 La 系の場合と同様に、 Ca 置換により不純物準位がバンド・ギャップ中に生じ、ホールを収容する。しかし、 La 系の場合と異なり、 Ca 不純物は 2 枚の CuO_2 面に挟まれた位置にはいるため、不純物準位の波動関数は、ほぼ純粋な CuO_2 面の 1A_1 状態から生じる。したがって、不純物 Ca がすべての Y サイトを置換する $y=0$ の極限で、結晶の並進対称性が回復し、 1A_1 バンドに移行する。ただし、 $y\sim 0.5$ ではキャリア数ゼロであるため、この組成でバンド・ギャップ中に生じる不純物準位にはホールはいっていない(電子が詰まっている)ことになる。実際、 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{1-y}\text{Y}_y\text{Cu}_2\text{O}_8$ ($y\sim 0.5$) について、ギャップ中の 1A_1 的な不純物準位からの光電子放出が観測されている⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾。

(4) Y 系超伝導体

$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+y}$ では、ホールは Cu-O 1 次元鎖($\text{Cu}(1)\text{-O}(1)$)にはいる酸素によって供給される。 $y\sim 1$ で $\text{O}(1)$ サイトが完全に占有され、 $\text{Cu}(1)$ 1 個当たり 1 個のホールが導入される。したがって、 CuO_2 面の 1A_1 状態と同様に、 $\text{Cu}(1)$ に配位する 4 個の酸素($\text{O}(1)$ と頂点酸素 $\text{O}(4)$)の $p\sigma$ 軌道($\text{O}(1)$ の p_x , $\text{O}(4)$ の p_z)にホールが分布し、 CuO_2 面に対して 90° 傾いた 1A_1 状態ができると考えられる。この場合の p ホールは、 c 軸、 a - b 面両方向に向いているが、酸素 $1s$ 内殻吸収の偏光依存性も両方向のホールの存在を示している⁽⁹⁾。 Cu-O 鎖に局在したホールは、一部が

CuO_2 面に浸み出し伝導を担うであろう⁽²²⁾。バンド計算も、ドーパされたホールの大部分が 1 次元鎖に分布し、一部(10~30%)だけが CuO_2 面にはいることを示している⁽³¹⁾⁽³²⁾。

7. おわりに

以上述べてきたように、銅酸化物超伝導体の特徴として、強い電子相関、 1A_1 バンド、不純物準位などが浮かび上がってきた。これらのうちのどれが超伝導に本質的役割を果たしているのか、あるいは他に本質があるのかは、これから解明していかなければならない問題である。

文 献

- (1) 藤森 淳: 表面科学, **9**(1988), 19.
- (2) T. Takahashi *et al.*: Nature, **334**(1988), 691.
- (3) C. G. Olson *et al.*: Science, **245**(1989), 731.
- (4) H. Eskes *et al.*: Phys. Rev. B, **41**(1990), 288.
- (5) A. Fujimori *et al.*: Phys. Rev. B, **39**(1989), 2255.
- (6) A. Fujimori: Phys. Rev. B, **39**(1989), 793.
- (7) H. Eskes *et al.*: Phys. Rev. Lett., **61**(1988), 1415.
- (8) T. Nishino and J. Kanamori: J. Phys. Soc. Jpn., **59**(1990), 253.
- (9) N. Nücker *et al.*: Phys. Rev. B, **39**(1989), 6619.
- (10) Y. Seino *et al.*: J. Phys. Soc. Jpn., **59**(1990), 1384.
- (11) G. Manzke *et al.*: preprint.
- (12) H. Krakauer and W. E. Pickett: Phys. Rev. Lett., **60**(1988), 1665.
- (13) Z.-X. Shen *et al.*: Phys. Rev. B, **39**(1989), 823.
- (14) H. Eisaki *et al.*: Phys. Rev. B, **41**(1990), 7188.
- (15) Y. Fukuda *et al.*: Solid State Commun., **72**(1989), 1183.
- (16) A. Fujimori: Physica B, **163**(1990), 736.
- (17) H. Namatame *et al.*: Phys. Rev. B, **41**(1990), 7205.
- (18) H. Matsumoto *et al.*: Solid State Commun., **71**(1989), 829.
- (19) J. W. Allen *et al.*: Phys. Rev. Lett., **64**(1990), 595.
- (20) H. Eisaki *et al.*: Phys. Rev. B, submitted.
- (21) P. Kuiper *et al.*: Phys. Rev. Lett., **62**(1989), 221.
- (22) A. Fujimori: Strong Correlation and Superconductivity, Ed. by H. Fukuyama, S. Maekawa and A. P. Malozemoff, Springer-Verlag, Berlin, (1989), 300.
- (23) C. Y. Chen *et al.*: Phys. Rev. Lett., **63**(1989), 2307.
- (24) J. M. Tranquada *et al.*: Nature, **337**(1989), 720.
- (25) S. Uji *et al.*: Jpn. J. Appl. Phys., **28**(1989), L804.
- (26) A. Fujimori *et al.*: Phys. Rev. B, **42**(1990), 325.
- (27) H. Ishii *et al.*: Jpn. J. Appl. Phys., **28**(1989), L1952.
- (28) N. Kosugi *et al.*: Phys. Rev. B, **41**(1990), 131.
- (29) A. Fujimori *et al.*: Phys. Rev. B, **40**(1989), 7303.
- (30) H. Matsuyama *et al.*: Physica C, **160**(1989), 567.
- (31) J. Zaanen *et al.*: Phys. Rev. Lett., **60**(1988), 2685.
- (32) K.-T. Park *et al.*: J. Phys. Soc. Jpn., **57**(1988), 3445.