金属間化合物の環境脆化

高 杉 隆 幸*

1. は じ め に

金属間化合物を構造材料として活かそうとする近年の精力的な研究努力、特に延靱性化の試みにより少なからぬ金属間化合物が実用材料としての出番を待っている。ところが最近その実用化を阻む一つの大きな問題に直面している。それは環境に存在する水素や酸素による脆化現象である。その特徴はまだ断片的ではあるが従来材料よりも敏感、苛酷かつ一般的であるように見える。本稿では現在まで環境脆化が報告されている金属間化合物をその結晶構造別に概観し併せてその脆化機構と抑止策の事例についても触れてみる。

2. 低温環境脆化(水素による脆化)

(1) 現 象

(i) $L1_2$ 型金属間化合物

当初、水素脆性は変形前あるいは変形中に電解水素チャージした試料あるいは水素ガス中で引張変形した(Fe , Ni) $_3\text{V}^{(1)}$ や $\text{Ni}_3\text{Fe}^{(2)}$ の規則合金で観察され、不規則状態でより規則状態で伸び値が著しく小さいことが報告された。その後、 B を微量添加した $\text{Ni}_3\text{Al}^{(3)}$ や $\text{Co}_3\text{Ti}^{(4)}$ に電解水素チャージした試料でも著しい脆化が観察された。これらの場合いずれも脆化は水素雰囲気(あるいは電解チャージ)により結晶粒界破壊が生ずるためであることが見出された。ところが、最近大気中で得られた引張伸び値が真空中で得られた値よりも小さくなることが Be を微量添加した $\text{Ni}_3\text{Al}^{(5)}$ 、 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Mn})^{(6)}$ 、 $\text{Ni}_3(\text{Si}, \text{Ti})^{(7)(8)}$ 、 $\text{Co}_3\text{Ti}^{(4)}$ や各種の第3元素を添加した $\text{Co}_3\text{Ti}^{(9)}$ で次々と見出された。これらの結果は大気中に含まれている水蒸気成分(あるいは極めて低い分圧レベルにある水素ガス)が化合物に脆化をもたらしていることを示唆している。ここでの脆性の特徴は

(1)ひずみ速度依存性があり、低い変形速度ほど脆化の度合いが著しいこと⁽⁴⁾⁽⁶⁾(図1)、(2)現象は可逆的であり、水素チャージした試料をそのまま、もしくはベーキング処理を施し、真空中で引張ると再び伸びが回復すること⁽⁴⁾⁽⁶⁾(図1)、(3)脆化は常温近傍に限られること⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾(図2)。(4)結晶粒界割れにより脆化が引き起こされていること。(5)降伏応力は試験雰囲気や変形速度に依存しないことなどである(図1)。

近年、超軽量耐熱金属間化合物として Al_3Ti に遷移金属を合金化した $L1_2$ 型 Al_3Ti 基金属間化合物が研究・開発

図1 $L1_2$ 型 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Mn})$ の機械的性質に及ぼす環境効果とひずみ速度依存性。

図2 $L1_2$ 型 Co_3Ti の引張伸び値の試験雰囲気と温度依存性。

* 東北大学助教授；金属材料研究所
Environmental Embrittlement in Intermetallic Compounds; Takayuki Takasugi (Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai)
Keywords: environmental embrittlement, hydrogen embrittlement, oxygen embrittlement, intermetallic compound, ordered alloy, $L1_2$ structure, $B2$ structure, grain boundary fracture, cleavage fracture
1990年8月31日受理

の対象となっている。しかしながら、これら化合物の延性と環境脆化との関連についてはいまのところ報告されていない。

水素脆性の抑止法としての合金化の効果が報告されている。一つは、潜在的に水素脆化感受性が高い Ni_3Al や $\text{Ni}_3(\text{Si}, \text{Ti})$ に B や C を微量添加すると大気中と真空中で引張試験した試料の伸びの値に差異がなくなることが見出された⁽¹¹⁾⁻⁽¹³⁾ (図 3)。このように、B や C 原子は水素脆性を抑止する効果能を持つことが示唆された。この理由としては結晶粒界での B (や C) と水素の占有位置の競合あるいは粒界 (結合) 強度における両原子の正負の効果によることが想像されるがいまだよく理解されていない。もう一つは、 Co_3Ti に Fe や Al を合金化すると環境脆化が抑止された⁽⁹⁾。しかし、この合金効果の機構も明確ではない。さらに、 L_{12} 型金属間化合物を 2 相材にすることにより水素の凝集を結晶粒界といった面状欠陥から分散物界面や繊維界面へ消散させることにより水素脆性を回避する試みがなされた。すなわち、 $\text{Ni}_3\text{Al} + \text{Cr}, \text{Zr}, \text{B}$ に 5 体積%の Y_2O_3 酸化物を分散させた化合物の引張伸びを電解水素チャージした試料について評価したが意図したような好ましい結果は得られなく、水素に対する界面特性が重要であることが示唆された⁽¹⁴⁾。

水素脆性は L_{12} 型金属間化合物の多結晶体に現れるのみならず、単結晶でも粒内劈開を引き起こして生ずることが $(\text{Co}, \text{Ni})_3\text{Ti}$ ⁽¹⁵⁾、 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti})$ ⁽¹⁶⁾ ならびに $\text{Ni}_3(\text{Si}, \text{Ti})$ ⁽¹⁷⁾ で

図 3 B および C 添加材と無添加材の L_{12} 型 $\text{Ni}_3(\text{Si}, \text{Ti})$ の引張伸び値の試験雰囲気と温度依存性。

図 4 L_{12} 型 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti})$ 単結晶の応力-ひずみ曲線に及ぼす試験雰囲気依存性。

最近観察された。図 4 は $[001]$ 方位からなる $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti})$ 単結晶を各種雰囲気中で引張試験した時の応力-ひずみ曲線である。また、図 5 は破面模様の試験雰囲気依存性とひずみ速度依存性を示している。真空中・高ひずみ速度で変形した試料はリップ状の粒内延性破壊を呈したのに対し、水素ガス中・低ひずみ速度で変形した試料はリバー状の脆性劈開破壊を呈し、伸び値の試験雰囲気依存性とひずみ速度依存性とに良く対応した結果が観察された。さらに、巨視的な結晶学的破断面は真空中では非結晶学的面、大気中では $\{001\}$ 面、水素ガス中では $\{110\}$ 面や $\{111\}$ 面であることが観察された⁽¹⁶⁾。同様に、 $[001]$ 方位からなる $(\text{Co}, \text{Ni})_3\text{Ti}$ 単結晶でも水素ガス中で変形するとリバー状模様からなる $\{001\}$ 面で破断することが示された⁽¹⁵⁾。 L_{12} 型単結晶の水素脆性の様相から次のようなことが理解される。(1)水素はこの結晶型で最も弱い格子欠陥である結晶粒界がない場合、転位もしくは転位反応により形成される微視欠陥部に凝集してその作用をもたらす。(2)水素はある特有な結晶面の結合強度を低下させる。またここで、脆化が乾燥水素ガス中で起こることも指摘されなければならない。これらの事実は以下に記述するように、粒内破壊する場合が多い B_2 型や DO_3 型金属間化合物の多結晶体でも水素による影響が重要であることを示唆している。

(ii) B_2 型ならびに DO_3 型金属間化合物

共に bcc 構造から誘導される結晶構造であるが、水素脆化に関してははじめ $\text{FeCo}-2\%\text{V}$ 規則合金 (B_2)⁽¹⁸⁾ で報告された。この合金の完全な規則状態では、大気中で引張試験した試料あるいは電解水素チャージした試料のいずれも劈開破壊面を呈し脆化することが観察された。

最近、 $\text{FeAl}(\text{B}_2)$ について各種の試験雰囲気下で引張試験した時の伸び値が観察された⁽¹⁹⁾⁻⁽²¹⁾。図 6 は 36.5 mol% Al からなる FeAl の結果であるが⁽¹⁹⁾、ここで特徴的なことは乾燥水素ガス雰囲気下よりも湿潤 (水蒸気を含む) 雰囲気下でのほうがより脆化すること、さらに真空中

図5 L1₂ 型 Ni₃(Al, Ti) 単結晶の破面模様の試験雰囲気依存性とひずみ速度依存性.

図6 B2 型 FeAl (36.5 mol% Al) の引張伸び値の試験雰囲気依存性.

よりも酸素ガス雰囲気中で最大の伸び値が得られることである。これに対応して、大気中での試料は劈開破壊を酸素ガス中での試料は粒界破壊の破壊様式を示した。これらの結果より幾つかの重要なことが主張された。(1)脆化を引起す水素原子の試料への浸透は H_2 分子の分解; $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ よりも H_2O 分子と構成元素である Al との反応; $2Al + 3H_2O \rightarrow Al_2O_3 + 6H^+ + 6e^-$ により支配されている。(2)酸素ガスは Al との酸化反応(酸化膜の形成)により H_2O の分解を抑止する働きをする。(3)水素原子は粒内の劈開破壊(結合)強度を低下させている。しかしながら(1)と(2)の結

果については、Al 濃度がさらに高い 40 mol% Al からなる FeAl では酸素ガス雰囲気中で試験した試料で高い伸び値が認められなく⁽²⁰⁾、むしろ真空中で試験した試料での値より小さくなる⁽²¹⁾という矛盾する観察結果が報告されており、これについての詳細な研究が待たれる。

28 mol% Al からなる $Fe_3Al(DO_3)$ 化合物についても各種の試験雰囲気下で引張試験した時の伸び値が観察された⁽²²⁾。B2 型 FeAl の場合と同様に、大気中あるいは湿潤雰囲気下で低い伸び値が観察されたのに対し、真空中あるいは酸素ガス雰囲気下では高い伸び値が観察された(しかしこの場合、両者の差異はなかった)。破面は試験雰囲気には依存せずいずれの場合も劈開破壊の様相を呈していた。

(iii) DO₁₉ 型ならびに L1₀ 型金属間化合物(Ti₃Al ならびに TiAl)

DO₁₉ 型 Ti₃Al 基金属間化合物の水素による脆化は Ti-24Al-11Nb⁽²³⁾⁽²⁴⁾ と Ti-25Al-10Nb-3V-1Mo⁽²⁵⁾ について報告されている。前者の化合物を 1088 K の水素ガス雰囲気中で 1.8 ks 熱処理した試料を室温で三点曲げ試験を行ったところ、この熱処理を施さなかった試料より小さなたわみ量しか得られなかった⁽²³⁾。破壊はこの熱処理により一部ディンプルを含む劈開から完全に劈開で覆われる破面に変化することが観察された。同じくこの化合物で、水素を電解チャージすると水素化合物が形成し同時に多くの微視き裂を観察した⁽²⁴⁾。また一方、後者の化合物を 34.5 MPa

の水素ガス雰囲気中で引張試験することにより He 中で引張試験したものより小さな伸び値を観察した⁽²⁵⁾。Ti₃Al の室温での水素の固溶限度は非常に小さいため水素化物が容易に形成すると言われている⁽²⁴⁾⁽²⁶⁾。それゆえ、Ti₃Al 基金属間化合物の水素による脆化は原子状水素ではなく水素化物によると想像されているが、その詳細な観察例はなく今後の注意深い研究が待たれる。

L1₀ 型 TiAl 基金属間化合物の機械的性質に及ぼす水素の効果については、大気中と真空中での三点曲げ試験で評価したところ、後者の雰囲気中で試験するとき高い値が観察された⁽²⁷⁾。一方、5 体積%の Ti₃Al 相を含む L1₀ 型 Ti-48.6Al-2.4Cr 化合物を 13.8 MPa の水素ガス雰囲気中 923 K, 360 ks の熱処理を施すと水素化物が形成されることが観察された⁽²⁸⁾。しかしながら、TiAl の場合も水素脆化があり得るのかどうか、またそれが原子状水素によるのかそれとも水素化物によるのか等、今後の研究課題とも言える。

(iv) その他の金属間化合物

Pt₂Mo 型の斜方晶構造からなる Ni₂Cr 規則合金の引張伸びを電解水素チャージした試料を用い長範囲規則度を関数として観察した⁽²⁹⁾。その結果、この合金の水素脆性の感受性は、先に記述した幾つかの立方晶規則合金の結果とはやや異なり、規則状態でももちろん完全不規則状態でも高いことが認められた。

近年、1270 K 以上の温度領域で使用可能な金属間化合物の研究・開発が精力的になされている。これらは Nb, Ta, Mo, Cr 等を構成元素とするアルミナイドあるいはシリサイドである。これらの化合物は結晶構造も複雑でかつ共有結合あるいはイオン結合成分が強いため常温では極めて脆い。これら化合物の延靱性化と環境脆化とは密接に関連していることも考えられる。また何等かの方法で靱性に富む化合物が見い出せても水素脆性が顕在化する可能性が指摘される。

(2) 機 構

水素脆性が多くの金属間化合物で観察されつつあるがこれの微視機構に関する研究は数少ない。ここでは、実験結果が比較的多い L1₂ 型あるいは B2 型金属間化合物の水素脆性に限定してみる。上述の諸観察より、水素脆性は環境(あるいは材料内部)から輸送してきた水素がクラック先端の高い応力集中場あるいは結晶面に凝集しそこでの結合もしくは塑性能力を低下させることにより生ずる‘動的’機構によるものと想像される⁽⁴⁾。微視機構はこのように、水素(ガス)の分解・移動(拡散)・凝集に関わる‘kinetics’と実際の‘bond-breaking’の二つの問題に分けられる。

まず、‘kinetics’については、原子状水素が H₂ の水素分子から直接分解するのかあるいは H₂O が分解して試料に供給されるのか明らかにされる必要がある。この時、触媒としての働きをする(Al のような)何等かの構成元素の

役割や、すべりステップや転位や微視き裂表面の活性な部署の役割が明らかにされるべきである。次に、規則格子中では高い planarity を持つ転位が結晶粒界への水素原子の主な輸送経路として考えられてきたが⁽³⁾、一方では結晶粒界それ自身あるいは微視き裂自由表面が外界からの水素の輸送経路として働いていることも指摘されている⁽⁴⁾。最後に、水素がどんな応力場に対応してどんな格子欠陥部に凝集するのは今後の問題であろう。これらの理解により金属間化合物の水素脆化現象のひずみ速度依存性や温度依存性の定量的理解が進むものと思われる。

次に、‘bond-breaking’については、金属や合金でいわれているように、水素は結晶粒界やある結晶面の原子間結合強度を減じて脆化をもたらすという‘decohesion’モデル⁽³⁰⁾⁻⁽³²⁾と、水素の存在により転位を動かす応力が低下するかあるいは易動度もしくは増殖能が増すため局所的に塑性変形が進行してそこで容易に破断するという‘ductile’モデル⁽³³⁾⁻⁽³⁶⁾の二つの考えがある。(Co, Ni)₃Ti の多結晶あるいは単結晶⁽¹⁵⁾さらには Ni₃Al 多結晶⁽³⁷⁾についての電子顕微鏡によるその場観察や破面の詳細な観察は‘ductile’モデルを否定しているようである。(Co, Ni)₃Ti では、真空中(電顕内でのその場観察)での変形では伝播する微視き裂先端からは超格子転位が数多く発生しているのに対し、水素ガス中で変形した場合には微視き裂先端周りには超格子積層欠陥(SISF)が数多く観察され転位の増殖と移動が容易でない状況にあることが示唆された⁽¹⁵⁾。さらに、水素の影響下で幾つかの L1₂ 型金属間化合物単結晶の破断が特有な結晶面で生じているという事実⁽¹⁵⁾⁻⁽¹⁷⁾は‘decohesion’モデルの妥当性を支持しているように思える。

3. 高温環境脆化(酸素による脆化)

B を微量添加した L1₂ 型 Ni₃Al ならびにその合金が高温大気中(あるいは純酸素ガス中)で著しく延性能力が低下することが高温真空試験との比較より報告された⁽³⁸⁾⁻⁽⁴⁰⁾(図 7)。この場合も水素(低温)脆性の場合と同様に引張伸び値

図 7 L1₂ 型 Ni₃Al の引張伸び値に及ぼす試験雰囲気効果。

のひずみ速度依存性が観察され、結晶粒界破壊が引き起こされることにより脆化することが観察された⁽⁴⁰⁾。高温環境脆化は同じく B や C を微量添加した $L1_2$ 型 $Ni_3(Si, Ti)$ でも観察されたが、これらを含まない $Ni_3(Si, Ti)$ では高温環境脆化は認められなかった⁽⁸⁾⁽¹³⁾(図 3)。また、同じく $L1_2$ 型の Co_3Ti 基金属間化合物でも高温脆化は認められなかった(図 2)。これらの事実から $L1_2$ 型金属間化合物の高温環境脆性は B 原子が何等かの重要な役割を担っていることが想像される。

酸素脆性の機構としては、水素脆性と同様に、酸素ガスの分解→(材料中での)輸送→欠陥部での凝集→結合強度の低下の各プロセスからなる‘動的’な機構が提唱されている⁽⁴⁰⁾。すなわち、酸素原子が結晶粒界を短回路として材料内部に拡散浸透し同時に結晶粒界の結合強度を低下させることにより脆化が生じると提案された⁽⁴⁰⁾。この時、B 原子は酸素原子との共存により結晶界面での Al-Al 原子対($L1_2$ 型 Ni_3Al の粒内ではこの結合対は見い出せない)の結合強度をより低下させる効果を有すると主張された⁽⁴⁰⁾。一方では、B を微量添加した $L1_2$ 型 $Ni_3(Si, Ti)$ の高温大気中で脆化した試料の粒界フェセットには変形中に形成したと思われる(酸素と B と何等かの構成元素からなる)低融点相(もしくは共晶相)らしいデンドライト状の組織が観察された⁽⁸⁾(図 8)。この特異な組織は試料内部の粒界では観察されずまた B 無添加材でも観察されなかった。しかしながら、同じく高温環境脆化を示した C を微量含む $Ni_3(Si, Ti)$ ではこの特異な組織は観察されなかった⁽⁸⁾。以上の結果から高温での酸素による脆化は結晶粒界で酸素が原子状もしくは第 2 相のいずれの状態でも起こり得ることを示唆している。

B を含む Ni_3Al (とその合金)の高温環境脆化は Cr の合金化によりかなりの程度改善されることが示された⁽⁴⁰⁾。しかしながらその理由については未だ明確にされていない。ところで、 Ni_3Al の水素脆化は予め高温での酸化熱処理により材料表面に強固な酸化膜を形成させて抑止させる

ことが可能であることが示されたが⁽³⁾、高温では酸化膜の分解により酸素原子が粒界上を浸透して却って脆化する場合があることが指摘された⁽⁴¹⁾⁽⁴²⁾。このように、軽量でかつ耐酸化性に優れているといわれている Ni_3Al 基金属間化合物の構造材料としての開発にとって、高温環境脆化の存在は深刻な問題であり早急に解決されなければならない重要な問題と言えよう。

$L1_2$ 型以外の金属間化合物で酸素による高温環境脆性が生じているという報告は筆者の知る限り今のところないが、水素脆性の顕在化と同様、金属間化合物の高温延性化でも考慮に入れなければならない問題と言えよう。

4. お わ り に

水素や酸素による環境脆性がいかに多くの金属間化合物で観察されているか理解して戴けたと思う。これら環境脆性の微視的機構解明は、これの材料学的対策(組成、組織、構造)と併せて、金属間化合物の構造材料への実用化において不可欠であり、今後の重要な研究課題の一つである。そのためにも金属間化合物中の水素や酸素の振舞や性質(例えば、占有位置、固溶限、拡散係数)に関する基礎的知見が必要とされる。また、本現象は物理、化学、材料科学の各分野の境界領域の問題であり、多方面かつ共同の研究によりその理解が進むものと思われる。

文 献

- (1) A. K. Kuruvilla, S. Ashok and N. S. Stoloff: Proc. of the Third Intern. Congress on Hydrogen in Metals, Pergamon, Paris, (1982), 629.
- (2) G. M. Camus, N. S. Stoloff and D. J. Dequette: Acta Metall., **37**(1989), 7.
- (3) A. K. Kuruvilla and N. S. Stoloff: Scr. Metall., **19**(1985), 83.
- (4) T. Takasugi and O. Izumi: Acta Metall., **37**(1986), 607.
- (5) T. Takasugi, N. Masahashi and O. Izumi: Scr. Metall., **20**(1986), 1317.
- (6) N. Masahashi, T. Takasugi and O. Izumi: Metall. Trans. A., **19A**(1986), 353.
- (7) T. Takasugi, M. Nagashima and O. Izumi: Acta Metall. Mater., **38**(1990), 747.
- (8) T. Takasugi, H. Suenaga and O. Izumi: J. Mater. Sci., in press.
- (9) Y. Liu, T. Takasugi, O. Izumi and H. Suenaga: J. Mater. Sci., **24**(1989), 4458.
- (10) T. Takasugi, M. Takazawa and O. Izumi: J. Mater. Sci., **25**(1990), 4239.
- (11) N. Masahashi, T. Takasugi and O. Izumi: Acta Metall., **36**(1988), 1823.
- (12) T. Takasugi and M. Yoshida: J. Mater. Sci., in press.
- (13) T. Takasugi and O. Izumi: MRS Symp. Proc. publication, vol. 186, (1990), in press.
- (14) G. M. Camus, D. J. Dequette and N. S. Stoloff: J. Mater. Res., **5**(1990), 950.
- (15) Y. Liu, T. Takasugi and O. Izumi and T. Yamada: Acta Metall., **37**(1989), 507.

図 8 B を微量添加した $L1_2$ 型 $Ni_3(Si, Ti)$ を 773 K の大気中で変形した試料の破断面の SEM 観察。

- (16) T. Takasugi: to be published in *Acta Metall.*
- (17) 高杉隆幸, 末永 裕, 花田修治: 日本金属学会秋期講演概要, (1990年・9月), 289.
- (18) A. K. Kuruvilla and N. S. Stoloff: *MRS Symp. Proc.* publication, vol. 39, (1985), 229.
- (19) C. T. Liu, E. H. Lee and C. G. McKamey: *Scr. Metall.*, **23**(1989), 875.
- (20) C. T. Liu and E. P. George: *Scr. Metall.*, **24**(1990), 1285.
- (21) D. J. Gaydosch and M. V. Nathal: *Scr. Metall.*, **24**(1990), 1281.
- (22) C. T. Liu, C. G. McKamey and E. H. Lee: *Scr. Metall.*, **24**(1990), 385.
- (23) T. Fox, D. B. Knorr and N. S. Stoloff: Rensselaer Polytechnic Institute, 1989, unpublished work. 私信.
- (24) E. Manor and D. Eliezer: *Scr. Metall.*, **23**(1989), 1313.
- (25) D. E. Matejczyk and R. P. Fewett: Summary Proc. of 2nd Workshop on Hydrogen Materials Interactions, NASA Workshop Publ. 1004, Nov. (1988), 137.
- (26) D. S. Shih, G. K. Scarr and G. E. Wasielewski: *Scr. Metall.*, **23**(1989), 973.
- (27) 川畑 武, 和泉 修: 私信.
- (28) D. E. Matejczyk and C. G. Rhodes: *Scr. Metall. Mater.*, **24**(1990), 1369.
- (29) B. J. Berkowitz and C. Miller: *Metall. Trans. A*, **11A**(1980), 1877.
- (30) E. A. Steigertwald, F. W. Schaller and A. R. Troiano: *Trans. Metall. Soc. AIME*, **218**(1960), 832.
- (31) R. A. Oriani and P. H. Josephic: *Acta Metall.*, **22**(1979), 1065.
- (32) C. J. McMahon Jr. and V. Vitek: *Acta Metall.*, **27**(1979), 507.
- (33) C. Beachem: *Metall. Trans.*, **3**(1972), 437.
- (34) J. Eastman, T. Masumoto, N. Narita, F. Heubbaum and H. K. Birnbaum: *Hydrogen Effects in Metals*, Ed. by I. M. Bernstein and A. W. Thompson, Am. Inst. Min. Engrs., New York, (1980), p. 397.
- (35) T. Matsumoto and H. K. Birnbaum: *Proc. 2nd JIM Int. Symp., on Hydrogen in Metals*, The Japan Inst. Metals, Supplement to *Trans. JIM*, Vol. 21 (1980), p. 493.
- (36) S. P. Lynch: *Scr. Metall.*, **13**(1979), 1051.
- (37) G. M. Bond, I. M. Robertson and H. K. Birnbaum: *Acta Metall.*, **37**(1989), 1407.
- (38) C. T. Liu, C. L. White and E. H. Lee: *Scr. Metall.*, **19**(1985), 1247.
- (39) A. I. Taub, K. -M. Chang and C. T. Liu: *Scr. Metall.*, **20**(1986), 1613.
- (40) C. T. Liu and C. L. White: *Acta Metall.*, **35**(1987), 643.
- (41) M. Takeyama and C. T. Liu: *Metall. Trans. A*, **20A**(1989), 2017.
- (42) M. Takeyama and C. T. Liu: *Acta Metall.*, **37**(1989), 2681.

<新 刊 案 内>

Phase Diagrams of Ternary Iron Alloys

(Part 5 Ternary Systems Containing and Oxygen)

V. Raghavan 著

合金状態図国際委員会 (Alloy Phase Diagrams International Commission, 1986設立) が世界の研究機関に委託し, 2 元系, 3 元系状態図に関するデータを集録し, 系統的に解説することを行っている. 本書は 3 元系鉄合金シリーズの第 5 巻で 62 の Fe-O-X 系状態図について集録され, インド金属学会から出版されたものである. Fe-X₁-X₂, C-Fe-X, Fe-N-X 系-Part 1(1987年), Fe-S-X 系-Part 2(1988年), Fe-P-X 系-Part 3(1988年), Fe-X₁-X₂, C-Fe-X 系-Part 4(1988年)については既に出版されている.

本書の著者 V. Raghavan 氏はインド工科大学(デリー)の物理冶金学科の教授である.

本書では各 Fe-O-X 系に関して以下の項目について記述されている.

(1)結晶構造, 格子定数. (2)Fe-X, X-O 2 元系状態図. (3)2, 3 元系化合物. (4)凝 2 元系状態図. (5)液相面. (6)不変平衡. (7)等温断面図. (8)液体 Fe-X 系合金中の酸素溶解度. (9)参考文献.

金属精錬, 特に金属, 合金の脱酸, 凝固および化合物合成等に興味をもつ研究者, 技術者にとって極めて利用価値の高い書物であり座右の書として利用できる.

(H.S.)

[A4 判 380頁 1989年 47,250円 Indian Institute of Metals; 代理店ユサコ]