異方性と磁束ピンニングの 化学的制御

岸 尾 光 二*

準二次元的な結晶構造に伴う強い電磁氣的異方性は、酸化物高温超伝導体がその高い臨界温度に加えて有する最も特徴的な性質である。さらに、従来の金属材料に比べて極端に短いコヒーレンス長(クーパー対の大きさ)は、低キャリア密度という酸化物の持つ宿命の直接の帰結であり、このことにより派生する大きな超伝導揺らぎ、高温での磁束ピン止め力の急激な減少、異常な磁気相図といった従来は見られなかった様々な現象を生み出している。高い臨界電流密度を期待する工学応用の観点からは、磁束のピン止め力の弱さと強い異方性は、実用材料を開発する上での最も大きな障害となっている。本稿では、酸化物超伝導体の異方性がとくに磁束のピン止め挙動にどのように関わっているのかについて議論をしたい。代表的化合物におけるデータを比較検討することにより異方性の大きさはキャリアのドーピング状態に強く依存すること、さらにその化学的な制御を行うことにより、ピン止め力を大きく改善しうることを示したいと思う。

1. 酸化物超伝導体の基本的結晶構造

図1に、代表的な酸化物超伝導体の結晶構造をまず示す。図1(a)はBednorzとMüller⁽¹⁾により最初に見いだされた $(\text{La, Ba})_2\text{CuO}_4$ である。この構造自身は K_2NiF_4 型として従来からよく知られており、いわゆるペロブスカイト型の類縁結晶構造である。理想的ペロブスカイト ABO_3 は立方晶であり、Bイオンを中心に6配位する酸素イオンの形成する正八面体が頂点を共有しながら三次元方向に連結するが、本構造においては垂直方向の連結が切れるとともに、上下の面

で(110)方向に半単位格子分ずれることによって、図1(a)のようになる。この時、水平二次元方向の八面体連結は残っているため、結局、水平方向には正方格子状に連結する CuO_2 平面が生み出され、ここが超伝導電子の走り回る舞台となる。この CuO_2 面は、垂直方向には電氣的にはより不活性な2枚の $(\text{La, Ba})\text{O}$ 層により互いに分離されているため、 CuO_2 面同士の相互作用は遮断(ブロック)されており、この理由からここでの $(\text{La, Ba})\text{O}$ の二重層は、“ブロッキング層”と呼ばれている⁽²⁾。これが本系において、 CuO_2 層間相互作用を弱め、強い電氣的異方性と短いコヒーレンス長を生み出す原因となっている。

他の代表的な化合物、 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ [以下YBCOと略称する]、 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ [Bi2212]、 $\text{TlBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_9$ [Tl1223]についても図1(b)~(d)に構造を示した。ちなみに、最近になって誕生した $\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{8+\delta}$ [Hg1223]もTl1223と同一構造を示す。YBCOとBi2212では CuO_6 八面体が上下一対の CuO_5 ピラミッドになっているが、ここでもピラミッドは水平二次元方向に連結しており、 CuO_2 二次元超伝導面を生み出している。Tl1223では、1枚の CuO_2 正方連結面がさらに加わっている。これら二重あるいは三重の CuO_2 面、すなわち CuO_2 -Y-CuO₂あるいは CuO_2 -Ca-CuO₂-Ca-CuO₂がまとめて“超伝導層”と呼ばれている。これらの構造においてもブロッキング層を同定するのは容易である。YBCOにおいては、一方向に直線的に連結するCuOチェーンを真ん中に挟む2枚のBaO面がブロッキング層である。同様に、 SrO-BiO-BiO-SrO と BaO-TlO-BaO がBi2212とTl1223におけるブロッキング層である。

* 東京大学助教授；大学院工学系研究科応用化学専攻(〒113 東京都文京区本郷7-3-1)

Chemical Control of Anisotropy and Flux Pinning; Kohji Kishio (Department of Applied Chemistry, University of Tokyo, Tokyo)

Keywords: layered structure, anisotropy, chemical control, carrier, doping, dimensionality, electrical resistivity, magnetic penetration depth, flux pinning, irreversibility line, critical current density

1995年10月15日受理

図1 代表的な高温酸化物超伝導体の結晶構造。

以上説明したように、銅酸化物超伝導体はペロブスカイトを基本とするものの、ブロッキング層と超伝導層の交互積層により成り立つ層状物質であり、異方性は原理的に避けることのできない内因的な特性であると言える。

2. ブロッキング層と超伝導層間の電荷移動

超伝導は金属でのみ発現する現象であるので、物質は常伝導状態において少なくとも電気的に良導体でなければならない。ここでまず注目すべきは、ドーピングされていない La_2CuO_4 が絶縁体であることである。 La_2CuO_4 における Cu の原子価は +2 でありその電子基底状態は $3d^9$ であるため、電子バンド描像からは本来はバンド半充填の金属であると予想される。しかし、実際には、電子間の強い相関相互作用(クーロン反発)により電子は Cu サイトに 1 個ずつ局在し、反強磁性絶縁体となっていることが知られている。この La_2CuO_4 に導電性を賦与するには、キャリアとして電子あるいは電子ホールを CuO_2 面にドーピングしてやる必要がある。実は、高温超伝導が発見されるとずっと以前より、La サイトに Sr, Ba, Ca などのアルカリ土類金属 M を部分固溶させることにより $(\text{La}_{1-x}\text{M}_x)_2\text{CuO}_4$ が金属になるということは知られていた⁽³⁾⁽⁴⁾が、超伝導を期待しての低温における抵抗測定を誰も試みていなかったという経緯があった。

いずれにせよ、もし 2 価のアルカリ土類イオンが 3 価の La を部分置換し酸素の組成が不変であるとするれば、系の電気的中性を保つために Cu の原子価は $+(2+2x)$ 価となる。すなわち $2x$ 個の電子ホール(正孔)が CuO_2 面にドーピングすることになる。このホールはもともとブロッキング層にて生

成し供給されたものであることから、ブロッキング層は“電荷供給層”または“電荷溜”層ともしばしば呼ばれる。このようなブロッキング層と超伝導層間の電荷移動は他の銅酸化物超伝導体でもまったく同様に起こっている。ブロッキング層内 CuO チェーンサイトの酸素が欠如している $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ は絶縁体であるが、酸素組成を 7 まで増加させチェーン構造を完全にするにより Cu の原子価が増加して系は 90 K 級の超伝導体となる。Bi2212 においては、BiO 二重層にさらに余分の酸素を取り込むことによりホールが生成され、 CuO_2 面に移動する。一方、Bi2212 における Sr もしくは Ca サイトを La, Nd や Y など 3 価のカチオンで置き換えると逆に、ホール量を減らすことができる。Tl1223 や Hg1223 においても、酸素量の変化や異種原子価カチオンの部分置換により同様なキャリアドーピングの調整が可能である。結局、ブロッキング層や超伝導層における化学組成の変化は、 CuO_2 面におけるキャリアドーピング量に直接かつ敏感に作用する。

3. キャリアドーピングによる T_c と異方性の変化

酸化物超伝導体の臨界温度 T_c が試料の化学組成(構成カチオンの組成比および酸素組成)に極めて敏感なことは、酸化物超伝導体の研究初期の頃より十分認識されており、キャリアドーピング量が T_c を強く支配することはすぐに確立した。ほとんどすべての系において、 T_c はドーピング量 p に対して放物線的に変化することが確認されている。すなわち、絶縁体から始まってキャリアをドーピング始めると超伝導が発現し T_c は急激に増加するが、最適なドーピング量(Cu の原子価が約

2.15~2.2程度)を超えると、再び減少を始め最後には超伝導の消失さえ起こる。この傾向は銅系酸化物に極めて普遍的に見られるにも関わらず、何故そのようになるかについての理解は、残念ながらまだ得られていないと言って良い。

そこでここでは T_c の問題には立ち入らず、本題である異方性の変化について議論を進めよう。図2(a)~(c)は、様々な組成を有する YBCO⁽⁵⁾, $(\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x)_2\text{CuO}_4$ [LSCO]⁽⁶⁾, Bi2212⁽⁷⁾ 単結晶において観測される抵抗率の異方性をまとめたものである。縦軸は、すべて同じスケールに統一されている。(a)~(c)において、上側にあるいくつかの曲線は c 軸方向(積層方向)の抵抗率 ρ_c を、下側の曲線は ab 面内(CuO_2 面に平行)における抵抗率を示す。ここで、YBCO と Bi2212 については面内異方性も存在するので、 ρ_a (a 軸方向)と ρ_b (b 軸方向)を実線と破線で区別した。曲線につけた数字は、YBCO では酸素組成 x , LSCO では Sr 組成 x を表し、いずれの系においても x が大きいほどキャリアドーピング量が大である。Bi2212 における酸素量 y は適当な熱処理により制御されており、番号が大きいほどドーピング量の増加した試料である。

これら3種の系に共通するいくつかの重要な性質を指摘しよう。

(1) 抵抗の消失する温度すなわち T_c は、組成に敏感で、LSCO と Bi2212 では前述したように放物線的な変化を示す。

(2) すべての系で大きな異方性が見られる。

(3) ρ_a, ρ_b, ρ_c はすべて、キャリアドーピング量に大きく依存

し、ドーピング量の増加とともに減少する。

(4) ρ_a もしくは ρ_b に比して ρ_c の変化量が多い。このことは、異方性 $\gamma^2 \equiv \rho_c / \rho_{ab}$ [ここで $\rho_{ab} \equiv (\rho_a \times \rho_b)^{1/2}$ とする] がドーピング量とともに減少することを意味する。

(5) T_c が放物線的に変化するのに対し、 γ^2 の減少は単調である。

(6) ρ_c の温度変化は、アンダードーピング試料では半導体的であるが、オーバードーピング試料では金属的挙動に変化する。

CuO_2 超伝導層はブロッキング層に比して導電性のはるかに大きいので、 ρ_{ab} が ρ_c より小さいこと自身は極めて自然である。しかしながらその相対比すなわち γ^2 はブロッキング層の電気的性質と超伝導層への電荷移動の大きさの程度によるであろう。表1は、LSCO 単結晶における γ^2 の値を図2(b)の抵抗曲線から求めたものである。Sr 組成の関数すなわちキャリア濃度の関数として、 T_c は放物線的に変化する

表1 $T=50\text{ K}$ と 250 K (いずれも常伝導状態)における LSCO 単結晶の電気抵抗異方性 $\gamma^2 \equiv \rho_c / \rho_{ab}$.

x	T_c (K)	γ^2 (at 50 K)	γ^2 (at 250 K)
0.03	8	4000	970
0.0625	28	1100	360
0.075	39	350	150
0.10	32	350	170
0.12	28	310	170
0.14	14	160	130

図2 様々な化学組成とキャリアドーピング状態を有する一連の(a) YBCO, (b) LSCO, (c) Bi2212 単結晶における結晶軸方向の電気抵抗率 ρ_c, ρ_a, ρ_b . 文献(5)-(7)にある実験データをプロットし直したもの。

のに対して、 $\gamma^2(T=50\text{ K})$ は約 $4 \times 10^3 \sim 2 \times 10^2$ の範囲で単調に減少していることがわかる。YBCO と Bi2212 における γ^2 についても同様に、それぞれ、 $10^2 \sim 3 \times 10^3$ ($T=100\text{ K}$) および $3 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4$ ($T=100\text{ K}$) 程度である。Hg1223 で報告されている γ^2 は約 4×10^3 である。これらの値を比べることにより、異方性は YBCO において最も小さく、LSCO, Hg1223, Bi2212 の順に増加することが一般的に言える。

次に起きる疑問は、これらの化合物における異方性を主に決定づけている因子は何かと言うことである。図 3 は、上記 4 種類の物質における γ^2 をそれぞれの構造における超伝導層間距離(ブロッキング層の厚み) d に対してプロットしたものである。ここでの γ^2 としては最適ドーピング組成試料において T_c の 10 K 上の温度における (ρ_c/ρ_{ab}) を採用した。図 3 では d の増加とともに γ^2 が増えるが YBCO が全体の傾向から外れているように、一見思われる。ところが、YBCO の d として CuO_2 面と CuO チェーン面間の距離を採用すると、データ点は左側の黒丸へと移動する。このことは YBCO においては CuO チェーンにも導電キャリアが存在することを意味するように解釈される。

このように図 3 におけるデータポイントは一つの曲線で結ばれる、 ρ_c/ρ_{ab} は粗っぽく言って d に対して指数関数的に変化すると考えられる。この傾向は、 c 軸方向の導電機構がブロッキング層を介したトンネリング機構によって支配されていることを示唆しているようにも思われるが、その詳細についてはまだ定かでなく、すべての物質において同一であるとの保証もない。

図 3 最適化キャリアドーピングされた YBCO, LaSCO, Hg1223, Bi2212 単結晶における異方性パラメータを CuO_2 ブロック間の距離 d の関数としてプロットしたもの。YBCO (●) では d として CuO_2 面と CuO チェーン面の距離を採用した。

4. キャリアドーピングに伴う超伝導状態での異方性変化

代表的な酸化物高温超伝導体において、キャリアドーピングにより電気的異方性が大きく変化することを、ここまで見てきた。しかしながら超伝導状態における層間カップリングを議論するには、超伝導状態そのものにおける異方性がわかっていなければならない。何故なら、常伝導および超伝導状態における異方性がまったく同じであるとの保証はないからである。

ここではまず、最も単純な“三次元異方的有効質量モデル”を考えて見よう。異方的 London モデルにおいては、磁場侵入長 λ_{ab} および λ_c は次のように表される。

$$\lambda_{ab} = \sqrt{\frac{m_{ab}}{\mu_0 n_s e^2}} \quad \lambda_c = \sqrt{\frac{m_c}{\mu_0 n_s e^2}} \quad (1)$$

ここで m_{ab} , m_c は ab 面内と c 軸方向における有効質量、 n_s は超伝導電子の空間的密度、 μ_0 と e はそれぞれ、真空の透磁率と電子の素電荷である。“自由電子に近いモデル”近似のもとでは、電気抵抗率は有効質量に比例し、超伝導状態における異方性パラメータ γ_s は次のように表される。

$$\gamma_s \equiv \frac{\lambda_c}{\lambda_{ab}} = \sqrt{\frac{m_c}{m_{ab}}} = \sqrt{\frac{\rho_c}{\rho_{ab}}} \equiv \gamma_n \quad (2)$$

そこで、侵入長 λ_c および λ_{ab} はともにキャリアドーピングとともに減少し、これら侵入長の比 (λ_c/λ_{ab}) もやはり減少することがわかる。

LSCO 単結晶において実験的に決定された、超伝導状態における異方性パラメータ γ_s を図 4 にまとめて示した。△は

図 4 マイクロ波表面抵抗⁽⁸⁾、磁気トルク⁽⁹⁾、光学測定⁽¹⁰⁾により得られた LSCO 単結晶の磁気侵入長異方性の Sr 組成による変化。

表面インピーダンス測定⁽⁸⁾, ●は磁気トルク⁽⁹⁾, □は光反射スペクトル⁽¹⁰⁾の測定から決定されたものである. 図4における3種類の測定結果は互いに良く一致しており, 定性的にも式(2)で予想される傾向を示している. これらの γ_s 値は, 表1に示した常伝導状態における γ_n ともほぼ一致していることがわかるが, 超伝導状態におけるその温度依存性の解析からは, 単純な有効質量モデルではなくむしろ層間Josephsonカップリングモデルが妥当であることが主張されている⁽⁸⁾.

5. 面間カップリングと磁束ピンニング

等方的な従来型超伝導体においては, 混合状態における量子化磁束線は連続的で, 印加磁界方向に均質であった. しかしながら, 銅酸化物系高温超伝導体においては, 層状結晶構造がまったく新しいタイプの磁束線構造を生み出す. 何故ならば, 超伝導の強さを示す秩序変数(order parameter)の振幅がブロッキング層と超伝導層において異なり, 積層方向に振動しているからである.

まず磁場が ab 面(積層面)に平行に印加された時は, 磁束線は超伝導の弱いブロッキング層に優先的に侵入し, 古典的な“Abrikosov 磁束”の代わりに“Josephson 磁束”を生成する. このような時には, “内因的ピンニング効果”と呼ばれるものが自然に働くことが, 理論的にも実験的にも認められている. 他方, 磁場が c 軸方向(積層方向)に印加されるとさらに複雑で新しい電磁現象が発現する. これらの詳細については本号小林氏の解説⁽¹¹⁾を参照していただくこととして, ここでは, 2つの話題に言及したい.

まず, ほとんどの酸化物超伝導体において, $H//c$ 軸の配置において, “second peak”効果と呼ばれる異常な磁気ヒステリシス効果が見られることである. とくにBi2212系の単結晶においては, 温度にはほぼ依存することなく数十mT付近の磁場において急激なピンニング力の向上が見られるといった現象である. 本現象の発現機構については, 動的な緩和効果⁽¹²⁾, 周期的な転位網との磁束線マッチング効果⁽¹³⁾, あるいは磁束格子の次元交差⁽¹⁴⁾などによる説明が従来主張されてきた. しかしながら, ドーピングの異なるいくつかの結晶を使った実験において, ピーク磁場が系統的にシフトすることが確認され, 少なくともマッチング効果ではないことが主張された⁽¹⁵⁾. その後, μ SR測定⁽¹⁶⁾と中性子線回折⁽¹⁷⁾という微視的測定において, 磁束線の三次元方向の相関が同様に数十mTの磁場で消失することが確認されることにより, 次元交差モデルがほぼ正しいことが示唆され, 最近のドーピング量を変化させた試料に対する μ SR測定⁽¹⁸⁾により完全に確立した.

すなわちBi2212においては, 低磁場においては磁束線は三次元的に振る舞うものの, 磁場を増加させ磁束線間の距離が近づくと, 面内方向の磁束間相互作用が強まり面間方向の

相互作用に打ち勝って“pancake vortex”と呼ばれる二次元的な格子にクロスオーバー(次元交差)するという描像である. 次元交差を引き起こす磁場は, キャリアドーピング量の大きな試料ほど高磁場に位置する. すなわち, キャリアドーピングの進んだ試料ほど, 面間カップリングが強く三次元的な磁束格子を有すると言えよう.

最後に, 磁束ピン止め力の大きさをあらわに反映する不可逆線について述べる. 不可逆線とは, B - T 面磁気相図において電磁氣的挙動の可逆領域と不可逆領域に分ける境界であり, 磁場中の超伝導体にエネルギー散逸を起こすことなく電流が流せるがどうかを決定づける工学的にも重要な基準線であるが, 必ずしも磁束線格子にとっての物理的な相転移線ではない. むしろ, 一定温度下の測定における B_{irr} 点, もしくは一定磁場下測定における T_{irr} 点として電気抵抗や磁化測定などの実験における検出限界により決定されるものである. しかし不可逆線の位置は, 各種の高温超伝導体における磁束ピンニングの大きさを評価するにあたって非常に有効な判断基準であり, 大きな B_{irr} あるいは T_{irr} を有する系は, 強いピンニング力を持ち大きな臨界電流密度を保有すると考えてほぼ間違いない.

高温超伝導体の中で, YBCOが77 Kにおいては最も大きな $B_{irr}(H//c)$ を示すことが知られている. 一方, はるかに高い T_c を有するBi2212やTl2223は極めて小さい B_{irr} しか示さず, このことは, 異方性がYBCOより大きいことが原因であると考えられてきた. しかしながらこの解釈は, 系統的な実験により証明されたわけでもなく理論的にも検討されていなかった.

最近著者らのグループでは, YBCO, LSCO, Bi2212系を通して共通に成り立つ規則として, 不可逆線がそれぞれの試料における異方性の関数として極めて系統的に変化することを見いだした⁽¹⁹⁾. 図5はいろいろな単結晶において観測された $B_{irr}(H//c)$ をそれぞれの還元温度($t \equiv T/T_c$)の関数としてプロットしたものである. 曲線(a)から(g)はこの順序で酸素含有量を増加させたBi2212結晶を示す. (h)から(k)の記号はSr組成が $x=0.05, 0.0625, 0.085, 0.010$ であることを示しこの順にキャリアドーピング量が増加している. 最後に曲線(l)~(n)は酸素含有量の異なるYBCO単結晶を示し, やはりこの順にキャリアドーピングが進んだものである. 本図より, よりキャリアドーピング量の大きい試料ほど B_{irr} 値が大きいたことが明らかである. さて, 前述した議論に基づいて, 図5における一般的傾向はこれらの試料における異方性と関わりがあらうことは自然に想像できよう. 図2(a)~(c)のデータを用いて B_{irr} を今度は γ^2 の関数として図6にプロットした. 同じ還元温度, $t \equiv T/T_c=0.7, 0.8, 0.9$ で比べると B_{irr} が γ^2 と非常に良くスケールすることがわかる⁽¹⁹⁾. この図にあえて直線を引くとすると, その傾きは約-1であり, このことは $B_{irr} \propto (\gamma^2)^{-1}$ であることを意味する.

図6において横軸としてプロットすべきは, むしろ $(\gamma_s)^2$

図5 さまざまなキャリアドーピング状態を有する単結晶における不可逆磁場 $B_{irr}(H/c)$. 曲線(a)~(g): Bi2212, (h)~(k): LSCO, (l)~(n): YBCO.

図6 電気的異方性 $\gamma_n^2 (\equiv \rho_c / \rho_{ab})$ の関数としてプロットした YBCO, LSCO, Bi2212 単結晶における不可逆磁場 $B_{irr}(H/c)$. t はそれぞれの T_c で規格化した還元温度. (文献(19)による).

もしくは $(\rho_c s^2)$ かも知れない. しかしながら, このスケールリングを理論的に解釈することはそれほど単純な作業ではないかも知れない. 何故ならば, 磁束ピンニングは異方性を反映した磁束格子線の性質のみならず, ピンニングサイトの存在と分布の仕方にも大きく依存する複雑な現象であるはずだからである. それにもかかわらず, 図6の意味するところは非常に重要であると筆者は考える. 本稿で述べてきたように, 酸化物高温超伝導体はブロッキング層と超伝導層の交互

積層という構造を有し, このことより派生する異方性が, 磁束ピンニング特性を含めたすべての電磁挙動を支配するはずである. そこで, ブロッキング層の性質(その厚さと電気的特性)を十分理解しキャリアドーピング量を制御することは異方性および相間カップリングを人為的に制御しようと言った意味で極めて重要なはずである. 工学的な見地からは次のように結論できる. 大きな臨界電流密度 J_c を有する材料を見いだすには, 可能な限り基本的に異方性の小さい(かつ T_c の高い)系を探索すること, いったん見いだすことができたなら, 注意深くキャリアドーピングを制御することが重要な課題である.

文 献

- (1) J. G. Bednorz and K. A. Müller: *Z. Phys.*, **64**(1986), 189.
- (2) Y. Tokura and T. Arima: *Jpn. J. Appl. Phys.*, **29**(1991), 2388.
- (3) T. Kenjo and S. Yajima: *Bull. Chem. Soc. Jpn*, **50**(1977), 2847.
- (4) N. Nguyen, F. Studer and B. Raveau: *J. Phys. Chem. Solids*, **44**(1983), 389.
- (5) 文献データをプロットし直した; K. Takenaka, K. Mizuhashi, T. Takagi and S. Uchida: *Phys. Rev.*, **B50**(1994), 6534.
- (6) T. Kimura, K. Kishio, T. Kobayashi, Y. Nakayama, N. Motohira, K. Kitazawa and K. Yamafuji: *Physica*, **C192**(1992), 247.
- (7) Y. Kotaka, T. Kimura, H. Ikuta, J. Shimoyama, K. Kitazawa, K. Yamafuji and K. Kishio: *Physica*, **C235-240**(1994), 1529.
- (8) T. Shibauchi, H. Kitano, K. Uchinokura, A. Maeda, T. Kimura and K. Kishio: *Phys. Rev. Lett.*, **72**(1994), 2263.
- (9) T. Kimura, J. Shimoyama, K. Kishio and K. Kitazawa: in *Advances in Superconductivity VII*, Springer-Verlag, Tokyo, (1995), p. 539.
- (10) K. Tamasaku and S. Uchida: 発表予定.
- (11) 小林典男, 西崎照和: 本特集号, 1358.
- (12) N. Chikumoto, M. Konczykowski, N. Motohira and A. P. Malozemoff: *Phys. Rev. Lett.*, **69**(1992), 1260.
- (13) G. Yang, P. Shang, S. D. Sutton, I. P. Jones, J. S. Abell and C. E. Gough: *Phys. Rev.*, **B48**(1993), 4054.
- (14) T. Tamegai, Y. Iye, I. Oguro and K. Kishio: *Physica*, **C213**(1993), 33.
- (15) K. Kishio, J. Shimoyama, Y. Kotaka and K. Yamafuji: in *Proc. 7th Internatl. Workshop on Critical Currents in Superconductors*, Ed. H. W. Weber, World Scientific, Singapore, (1994), p. 339.
- (16) S. H. Lee, P. Zimmermann, H. Keller, M. Warden, I. M. Savic, R. Schauwecker, D. Zech, R. Cubbitt, E. M. Forgan, P. H. Kes, T. W. Li, A. A. Menovsky and Z. Tarnawski: *Phys. Rev. Lett.*, **71**(1993), 3862.
- (17) R. Cubbitt, E. M. Forgan, G. Yang, S. L. Lee, D. McK. Paul, H. A. Mook, M. Yethiraj, P. H. Kes, T. W. Li, A. A. Menovsky, Z. Tarnawski and K. Mortensen: *Nature*, **365**(1993), 407.
- (18) C. Bernhard, C. Wenger, D. M. Pooke, J. L. Tallon, Y. Kotaka, K. Kishio, D. R. Noakes, C. E. Stronach, T. Sembiring, E. J. Ansaldo and Ch. Niedermayer: *Phys. Rev.*, **B52**(1995), R7050.
- (19) K. Kishio, J. Shimoyama, T. Kimura, Y. Kotaka, K. Kitazawa, K. Yamafuji, Q. Li and M. Suenaga: *Physica*, **C235-240**(1994), 2775.