体のみが生成するモノマーとして、1,1-ジフェニルエチレン¹⁴⁾がある。この場合も DME の場合と同様、得られる MMA の単独重合体の立体規則性の特異性は認められない¹⁵⁾。このジフェニルエチレンと MMA の共重合性の欠けている原因として MMA が MA 等に比して

1,1 二置換体で立体障害の大きいことで説明されている¹⁴⁾。DME の場合も同様な原因と考えられる。さらにこの場合にはほとんど構造が類似している PD が MMA と共重合体を与えていることから MMA のモノマーにも原因が考えられる。その原因として主に立体障害が考えられる。厳密には DME の *cis* 体、*trans* 体と分離してその個々についての反応性で比較する必要があるが定性的に考えると、鎖状と環状の差が大きい原因とみられる。

DME のメトキシ基のメチル基とエーテル酸素の結合はかなりの自由回転が考えられることから、メチル基が PD のメチレン基に比べて立体的に生長末端ラジカルとエチレンの π 電子軌道の重なりを妨害すると考えられる。さらにビニルエーテルと MMA は共重合することからして 2 の位置のメトキシ基、または 2 個存在するメトキシ基が大きい障害となっていると考えられる。PD では環状になっているためメチレン基は固定されていて自由な運動が禁止されているため障害が小さいとみられる。

14) 鶴田, 近西, 工化 67, 1638 (1964)。

15) 伊藤, 山下, 未発表データ。

表 4 DME および PD の共重合パラメーター

M ₂	M ₁	DME			PD		
		MA	AN	EA	MA	MMA	AN
r_1		4.8±0.4	0.65±0.05	38.0±2	23±2	15.9±1.3	5.7±0.5
r_2		0.02±0.02	0.01±0.01	0.004±0.006	0.001±0.05	0.018±0.005	0±0.3
M ₁ の Q		0.42	0.60	0.52	0.42	0.74	0.60
" e		0.60	1.20	0.22	0.6	0.4	0.12
M ₂ の Q		0.02	0.06	0.0096	0.0062	0.031	0.0046
" e		-1.1	-1.1	-1.4	-1.4	-0.80	-1.4

DME および PD の現在までに求めたラジカル共重合パラメーターを一括して表 4 に示す。DME の Q, e 値は MA, AN との共重合から算出されるが r_2 (DME) がいずれの場合もほぼ 0 に近い値のためかなりの誤差を持っていると考えられるが、e 値は MA, AN との共重合の場合から PD とほぼ等しい -1.1 の値を与えることからこの値が妥当な値と考えられる。Q 値は相手モノマーで少し異なる値を与えるが PD に比してほぼ 1 桁ほど大きい値 (0.04 平均) となっている。このことは DME の鎖状構造と PD と環状構造の差にあるものとみられる。したがって DME が PD に比して MA, AN との共重合性がよくなっている原因は Q 値の大きいこと、すなわち共鳴安定性の大きいことからきていると考えられる。いずれにしても DME のような Donor 型モノマーに対して共重合性の良いモノマーは Acceptor としての能力の大きいモノマーであることは表 4 から明瞭である。

ここで使用した DME が, *trans* 体, *cis* 体の混合物であるため全体としての反応性を求めたに過ぎないが、個々の異性体については今後検討する予定である。

(第 14 回高分子年次大会 (1965 年 5 月, 東京) 講演)

環状ホルマールのカチオン共重合

(昭和 40 年 5 月 4 日 受理)

岡田 鉦彦・岩月 章治・山下 雄也*

環状ホルマール類のカチオン共重合反応性を調べる目的で、4-クロルメチル-1,3-ジオキサランを M₁ モノマーとし、4-メチル-1,3-ジオキサラン、1,3-ジオキサラン、テトラメチレンホルマールおよび 1,3,6-トリオキサセンを M₂ モノマーとするカチオン共重合を、三フッ化ホウ素エチルエーテル錯合体を触媒として 0°C で行なった。それぞれの共重合反応で得られたモノマー反応性比の逆数 $1/r_1$ と、環状ホルマールの塩基性度の間にはかなりよい相関関係が認められ、環状ホルマールの塩基性度が、そのカチオン共重合反応性を大きく支配していることが確かめられた。さらに、4-メチル-1,3-ジオキサランや 4-クロルメチル-1,3-ジオキサランのように、熱力学的に環状物質として安定で比較的単独重合しにくいモノマーでは、その共重合反応性は塩基性度から予想されるよりも小さくなることが認められた。

1 緒 言

近年エチレンオキシド、プロピレンオキシドなどの 3 員環エーテルをはじめ、3,3-ビスクロルメチルオキシセタン、テトラヒドロフランなどの環状エーテルの重合が、かなり詳しく検討されて、数多くの有益な知見が蓄積されてきている。またこれら環状エーテルのカチオン共重合も多くの系で調べられ、いくつかの興味ある事実が見出されている。著者らはこれら環状エーテルのカチオ

ン共重合の支配的因子が何であるかを知るために、種々の環状エーテルの塩基性度を測定し、これまでに報告された環状エーテルのカチオン共重合におけるモノマー反応性比との関係を調べた結果、環状エーテルの塩基性度が環状エーテルのカチオン共重合反応性を支配する重要な因子になっていることを明らかにした¹⁾。

本研究は、いままでほとんど研究例のないいくつかの環状ホルマールについて、そのカチオン共重合性を調べ、モノマーの塩基性度および開環の容易さとの関係について検討した。すなわち、環状ホルマールとして、4-クロルメチル-1,3-ジオキサラン (4

* Masahiko OKADA, Shouji IWATSUKI, Yuya YAMASHITA 名古屋大学工学部合成化学科：名古屋市千種区不老町。

1) 岩月, 滝川, 岡田, 山下, 石井, 工化 67, 1236 (1964)。

CDOL), 4-メチル-1,3-ジオキソラン (4 MDOL), 1,3-ジオキソラン (DOL), テトラメチレンホルマール (TMF) および, 1,3,6-トリオキソケン (TOC) を選び, 4 CDOL を M_1 モノマーとし, 他の環状ホルマールを M_2 モノマーとする共重合を三フッ化ホウ素エチルエーテル錯体を用いて無溶媒で行ない, それぞれのモノマー反応性比から, これらの環状ホルマールのカチオン共重合性について検討した。

2 実験方法

2.1 環状ホルマールの合成

a) 4-クロルメチル-1,3-ジオキソラン：過塩素酸を触媒として, エピクロルヒドリンを加水分解し, 3-クロルプロパンジオール-1,2 を得, これとパラホルムアルデヒドをベンゼン中アンバーライト IR-120 触媒の存在下に脱水縮合させて, 4-クロルメチル-1,3-ジオキソランを合成した²⁾。bp 83~85°C/86 mmHg。

b) 4-メチル-1,3-ジオキソラン：アンバーライト IR-120 を触媒としてプロピレングリコール-1,2 と, パラホルムアルデヒドから合成した。bp 85~86°C。

c) 1,3-ジオキソラン：同様にエチレングリコールとパラホルムアルデヒドから合成した。bp 75.5~76.0°C。

d) テトラメチレンホルマール：Hill らの方法³⁾により, ブタンジオール-1,4 と, パラホルムアルデヒドをパラトルエンスルホン酸を触媒として脱水縮合させて合成した。bp 116~117°C。

e) 1,3,6-トリオキソケン：ジエチレングリコールとパラホルムアルデヒドをアンバーライト IR-120 を触媒として反応させて得た²⁾。bp 68~70°C/20 mmHg。

これらの環状ホルマールは水素化カルシウム上で還流し, 十分脱水したのち, 窒素気流下で常圧または減圧で精留して共重合反応に使用した。

2.2 重合方法

硬質試験管にモノマーを秤取し, ドライアイスアセトン浴で冷却してのち, 三フッ化ホウ素エチルエーテル錯体を 1 mol% 加えて試験管を密閉し, 0°C で重合させた。適時開封して 1% メタノール性カセイソーダを加えて反応を停止させてのち, 反応混合物を多量のベンゼンに溶かし, 少量の水で数回洗って触媒を除いた。つぎに減圧下でこのベンゼン溶液を濃縮し, これを多量の石油エーテル中に注いで共重合体を沈殿させた。この沈

殿を分離し, さらにベンゼン-石油エーテル系で再沈殿をくり返して精製し, 減圧下恒量になるまで乾燥して共重合体試料とした。

2.3 共重合体の組成分析

共重合体中の塩素含量を木村の方法⁴⁾により求め, それより共重合体の組成を決定した。なお環状ホルマール類では重合中に一部脱ホルムアルデヒド反応が起こる可能性があるが, ここで用いた環状ホルマールのそれぞれの単独重合体の元素分析値, および NMR スペクトルのホルマールプロトンのピークの相対面積強度がほぼ理論値と一致したので, 重合中の脱ホルムアルデヒド反応は無視しうるものとして組成を決定した。

3 実験結果と考察

表 1~4 には 4 CDOL-4 MDOL, 4 CDOL-DOL, 4 CDOL-TMF, 4-CDOL-TOC の 4 組の共重合反応を種々の仕込みモノマー組成で行なって, 得られた結果を, まとめて示した。いずれの場合も M_1 モノマーに 4-CDOL をとってある。これらの結果をもとにして, Mayo Lewis 式からそれぞれの共重合反応におけるモノマー反応性比を算出した。ただし 4 CDOL-4 MDOL の系を除いて, いずれも重合率が高いので, 積分法を用いて計算した。その結果を表 5 にまとめて示す。

これらの値を求めるに当っては, もちろん Mayo-Lewis 式に従うランダム共重合を仮定している。このようなイオン共重合でランダム共重合のとりあつかいが成立するかどうかについては, 多少疑問があるが^{5~7)}, 本研究の範囲ではみかけのモノマー反応

表 1 4 CDOL(M_1) と 4 MDOL(M_2) のカチオン共重合

触媒: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 1 mol%, 溶媒: なし, 重合温度: 0°C

No.	仕込みモノマー-10 ⁻² mol		[4CDOL] [4MDOL]	conv. %	塩素含量 (wt%)	ポリマー組成 (mol%)		$[\eta]_{30^\circ\text{C}}$
	[4CDOL]	[4MDOL]				4 CDOL	4 MDOL	
1	5.516	0.446	8.892	1.4	23.63	76.2	23.8	—
2	4.878	0.906	3.872	1.4	18.83	57.3	42.7	—
3	4.053	1.485	1.963	1.8	14.57	42.2	57.8	0.04
4	3.036	2.144	1.018	1.7	10.40	28.7	71.3	—
5	2.075	2.857	0.5220	2.4	6.77	18.0	82.0	0.03
6	1.236	3.438	0.2583	3.2	2.42	6.2	93.8	0.04
7	0.617	3.902	0.1137	3.9	1.05	2.6	97.4	0.05

表 2 4 CDOL(M_1) と DOL(M_2) のカチオン共重合

触媒: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 1 mol%, 溶媒: なし, 重合温度: 0°C

No.	仕込みモノマー-10 ⁻² mol		[4CDOL] [DOL]	conv. %	塩素含量 (wt%)	共重合体組成 (mol%)		$[\eta]_{30^\circ\text{C}}$
	[4CDOL]	[DOL]				4CDOL	DOL	
1	5.137	—	—	15.8	28.96	100.0	—	0.03
2	4.565	0.428	10.67	13.2	22.62	69.2	30.8	0.03
3	4.527	0.478	9.471	30.3	23.88	74.8	25.2	0.05
4	4.465	0.936	4.770	2.8	9.28	22.4	77.6	—
5	4.462	1.577	2.829	24.5	13.36	34.4	65.6	0.05
6	3.849	2.094	1.838	22.5	7.10	16.6	83.4	0.06
7	3.120	2.707	1.153	5.0	3.90	8.6	91.4	—
8	2.684	3.415	0.7859	26.4	3.65	8.1	91.9	0.09
9	1.515	5.174	0.2928	44.0	2.19	5.2	94.8	0.13

表 3 4 CDOL(M_1) と TMF(M_2) のカチオン共重合

触媒: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 1 mol%, 溶媒: なし, 重合温度: 0°C

No.	仕込みモノマー-10 ⁻² mol		[4CDOL] [TMF]	conv. %	塩素含量 (wt%)	共重合体組成 (mol%)		$[\eta]_{30^\circ\text{C}}$
	[4CDOL]	[TMF]				4CDOL	TMF	
1	3.010	—	—	9.1	28.96	100.0	—	—
2	2.180	0.310	7.032	7.2	13.11	41.1	58.9	0.09
3	3.011	0.603	4.993	21.4	10.15	31.1	68.9	0.07
4	1.950	0.610	3.197	10.7	6.57	19.7	80.3	0.05
5	2.252	1.230	1.831	8.5	3.93	11.6	88.4	0.12
6	1.010	1.830	0.5519	44.7	1.32	3.8	96.2	0.18
7	0.386	2.790	0.1384	27.9	0.39	1.1	98.9	→

- 2) M. J. Astle, J. A. Zalsowsky, P. G. Lafyatis, *Ind. Eng. Chem.*, **46**, 787 (1954).
- 3) J. W. Hill, W. H. Carothers, *J. Am. Chem. Soc.*, **57**, 925 (1935).
- 4) 矢野, 伊沢, 岩田, 市川, 木村, 分析化学 **10**, 1358 (1954).
- 5) 多田, 三枝, 古川, 工化 **66**, 996, 1501 (1963); *Makromol. Chem.* **71**, 71 (1964).

性比について議論を進める。

一般に $1/r_1$ の値は M_1 生長末端への M_1 モノマーの反応性に比べて M_2 モノマーの反応性の大小の相対的な値を表わすことになるので、ある一定の M_1 モノマーと種々の M_2 モノマーとの共重合反応で得られた $1/r_1$ の値を比較すれば、同じ M_1 活性末端に対する種々の M_2 モノマーの相対反応性を知ることができる。したがって、表5に示した $1/r_1$ の値は4CDOL生長末端へのそれぞれの環状ホルマーの付加反応の相対反応性を表わして、その大きさは $\text{TOC} > \text{TMF} > \text{DOL} > 4\text{MDOL} > 4\text{CDOL}$ (規準) となる。表5の最右欄には、Gordy⁸⁾の方法により、赤外吸収スペクトルのメタノール-Dの-O-Dバンドのシフトから求めた、各環状ホルマーの塩基性度 (pK_b) の値を示した¹⁾。この pK_b と $\log 1/r_1$ とをプロットすると図1のようになり、両者の間には明らかに相関関係が認められる。すなわち、塩基性の大きい環状ホルマーほど相対反応性が大きく、したがってこれらのカチオン共重合においてもモノマーの塩基性が共重合反応性を決定する重要な因子になっていることがわかる。しかしながら塩基性に大差のないDOLと4MDOLとで、その共重合反応性かなりの開きがみられることから、さらに別の因子も考慮する必要がある。

図1 環状ホルマーのカチオン共重合性と塩基性度

一般に環状エーテル類のカチオン重合は、オキソニウムイオン機構で進むと考えられており、つぎのように書き表わされる。

しかし、環状ホルマー類ではオキソニウムイオンが開環して生じるカルボニウムイオンが、隣りの酸素原子の対電子と共鳴することによって安定化していると考えられるので⁹⁾、つぎのよ

表4 4CDOL(M_1) と TOC(M_2) のカチオン共重合

触媒: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 1 mol%, 溶媒: なし, 重合温度: 0°C

No.	仕込みモノマー-10 ⁻² mol		[4CDOL] [TOC]	conv. %	塩素含量 (wt%)	共重合体組成 (mol%)		$[\eta]_{30^\circ\text{C}}$ ベンゼン
	[4CDOL]	[TOC]				4CDOL	TOC	
1	4.411	0.136	32.43	2.0	17.65	60.1	39.9	—
2	4.750	0.268	17.72	3.9	12.21	40.6	59.4	0.05
3	4.488	0.561	8.000	1.6	4.68	15.7	84.3	—
4	4.822	0.720	6.697	4.4	3.82	12.8	87.2	0.08
5	4.263	0.891	4.785	2.6	2.25	7.5	92.5	—
6	3.995	1.145	3.489	4.4	1.57	5.7	94.3	0.10
7	3.483	1.610	2.163	10.9	0.91	3.0	97.0	0.12
8	2.520	2.815	0.8950	25.5	0.76	2.5	97.5	0.17

表5 環状ホルマーのカチオン共重合におけるモノマー反応性比

触媒: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 1 mol%, 溶媒: なし, 重合温度 0°C

M_1	M_2	r_1	r_2	$1/r_1$	M_2 の $pK_b^{1)}$
4CDOL*	4MDOL	0.45 ± 0.08	3.3 ± 0.4	2.2	7.62
4CDOL	DOL	0.18 ± 0.10	10.7 ± 0.3	5.6	7.55
4CDOL	TMF	0.12 ± 0.05	14.2 ± 1.5	8.3	6.12
4CDOL	TOC	0.08 ± 0.02	75 ± 15	12.5	5.65

* $pK_b = 9.05$

うに、カルボニウムイオン機構で重合が進む可能性もかなり大きい。

このいずれであるにしても、単独重合の場合には、最初の段階の平衡 (K) は非常に速いので、単独重合性はもっぱら後の段階 (k) で支配されると考えられる。これに対し、共重合の場合にはある成長末端に対する2種の環状モノマーの競争反応であり、 k とともに、 K の大きさが共重合反応性を左右することになる。この K は付加するモノマーの親核性と生長末端の親電子性によって支配され、 k は (1) の場合は生長末端にあったオキソニウムイオンの開環のしやすさ、(2) の場合は生長末端カルボニウムイオンに、モノマーが付加してできたオキソニウムイオンの開環の難易によって左右される。したがって、先にのべたように、 $1/r_1$ とモノマーの塩基性との間に相関関係がみられたということは、これら環状ホルマーの共重合反応では (1) あるいは (2) の最初の平衡過程が、支配的な因子になっていることを意味している。しかし、前述のように塩基性度に大差のない、いいかえれば K の大きさに大差のないと思われるDOLと4MDOLで、共重合反応性に明らかに差が認められたということは (2) 式の後の段階、すなわち開環の難易と関連があるように思われる。

酒井ら¹⁰⁾は、塩化スズ (IV)-塩化アセチルによる環状エーテルの開環反応を競争反応により速度論的に追求した結果、競争反応速度を決定する主要な因子となるのは、4, 5員環エーテルではその塩基性度であるが、3員環エーテルでは塩基性度と同様に開環反応性の寄与も大きいことを指摘している。しかし環状ホルマーについては測定されていない。一方、Salomaa ら¹¹⁾は種々の置換1, 3-ジオキソランの酸性加水分解反応速度を測定し、4MDOLの方がDOLにくらべて、加水分解速度が速いことを報告している。したがって、DOLにくらべて、4MDOLの共重合反応性が小さいことを、ただ単に4MDOLが開環しにくいからであると

6) 石垣, 庄野, 八浜, *Makromol. Chem.* 79, 170 (1964).

7) M. Kucera, J. Pichler, *Polymer* 5, 371 (1964).

8) W. Gordy, S. C. Stanford, *J. Chem. Phys.* 7, 93 (1939); 8, 170 (1940); 10, 204, 215 (1941).

9) V. Jaacks, W. Kern, *Makromol. Chem.* 62, 1 (1963).

10) 酒井, 坂野, 田中, 石井, 日化 18 年会 (1965).

11) P. Salomaa, A. Kankaanperä, *Acta Chemica Scand.* 15, 871 (1961).

するわけにはいかない。そこで考えられる理由としては、これらの共重合反応においては、解重合平衡^{※1}が存在しているために、置換 DOL の反応性が低下しているのではないかということである。この解重合平衡の概念は、Tobolsky¹²⁾ および Lowry¹³⁾ によって詳しく述べられているが、実際に α -メチルスチレンのように天井温度の低いモノマーでは、このような解重合平衡を考えることによって、実験結果を合理的に説明することができる。5員環エーテルのテトラヒドロフランも天井温度が低く、解重合が起りやすいといわれている¹⁴⁾。このような解重合平衡と関連することとして、Dainton ら¹⁵⁾ のシクロパラフィンの仮想的な開環重合反応における自由エネルギー変化の計算結果を挙げることができる。それによると、シクロパラフィンの開環重合性は環の大きさにより $3>4>8>7>5>6$ の順序となり、5, 6員環では仮想的な重合反応の自由エネルギー変化がほとんど0か、むしろ正の値となり、熱力学的には環状体である方が鎖状ポリマーになるよりも有利であるので、重合は起りにくい。また同じ環員数のものでは、無置換>モノ置換>ジ置換の順に、重合性が低下する。シクロパラフィンでのこのような傾向は、環状エーテルの場合にも大体成立することが Small¹⁶⁾ により報告されている。しかし、本研究で用いた環状ホルマールでは、環内に2個の酸素 (TOC では3個の酸素) が含まれているので、シクロパラフィンでの計算結果をそのまま適用することは必ずしも妥当ではないか

※1 ここでいう解重合反応とは活性末端からの解重合をいうのであって、通常の depolymerization すなわち安定化したポリマーの分解とは異なる。

12) A. V. Tobolsky, *J. Polymer Sci.* 59, 329 (1962).

13) G. G. Lowry, *ibid.* 42, 463 (1960).

14) H. Meerwein, *Angew. Chem.* 72, 927 (1960).

15) F. S. Dainton, K. J. Ivin, *Quart. Revs.* 12, 61 (1958).

16) P. A. Small, *Trans. Faraday Soc.* 51, 1717 (1955).

も知れない。しかし、それにもかかわらず、それぞれの環状ホルマールの単独重合性は、シクロパラフィンでの計算結果から予測される順序と定性的によく一致した。すなわち、同一条件での時間-変換率曲線から、定めた単独重合性は TOC(8員環)>TMF(7員環)>DOL(5員環)>>4 MDOL(モノ置換5員環) $\approx$ 4 CDOL(モノ置換5員環)となった。したがって、これらのことより、4 MDOL や 4 CDOL では環状モノマーと鎖状ポリマーの平衡が熱力学的に環状モノマー側に片寄っているために、解重合平衡があり、そのため単独重合性が低下し、共重合反応性がモノマーの塩基性度から予測されるよりも小さくなるものと考えられる。

以上のことから、環状ホルマールのカチオン共重合においても、モノマーの塩基性度がカチオン共重合反応性を支配する主要な因子となることが明らかとなったが、場合によっては、環状化合物自体の熱力学的な安定性も、考慮せねばならないことが認められた。なお、本研究ではすべての系で触媒として、三フッ化ホウ素エチルエーテル錯合体を用いることによって、対イオンの効果を除外するようにした。イオン重合において対イオンが重要な役割を演じることはよく知られており、事実触媒を変えることによって、イオン共重合のモノマー反応性比が著しく変化する場合もある^{17,18)}。このような対イオンの大きさとか性質のちがいが、あるいは溶媒の極性とか溶媒和力などの因子が、環状ホルマールを含めて環状エーテル類のカチオン共重合反応性にどのような影響を及ぼすかは、興味のある問題であり、今後検討されるべきであろう。

17) C. G. Overberger, V. G. Kamath, *J. Am. Chem. Soc.*, 85, 446 (1963).

18) T. Saegusa, T. Ueshima, H. Imai, J. Furukawa, *Makromol. Chem.* 79, 221 (1964).