フタル酸塩接触転位反応における触媒の形態変化†

(昭和39年7月9日受理)

助野 敏雄*・米屋 倍夫**・杉 浦 勉***

フタル酸塩接触転位反応における触媒の化学形態と接触能との関係を明らかにするために、反応条件を変動させて触媒の形態変化を検討し、これと反応成績との関連を明らかにし、あわせてカドミウム系ならびに亜鉛系触媒の接触能を比較検討した。

塩化カドミウム、フタル酸カドミウムのごときハライド触媒および有機酸触媒は反応前に形態変化を起こして、炭酸塩または酸化物として接触作用を呈するものと思われる。カドミウム系触媒では、炭酸ガス圧によって化合形態は変り酸化カドミウムまたは炭酸カドミウムとなるが、テレフタル酸の収率はこの形態差によってあまり支配されない。亜鉛系触媒は、炭酸ガス圧によって化合形態は変わらず、つねに酸化亜鉛であるが、炭酸ガス常圧下ではテレフタル酸は生成されず、5 atm 以上になると穏かな活性を示した。

触媒焼成温度の高低および焼成後の放置時間の長短にかかわらず、乾燥試料（水分 1 wt% 以下）を使用した場合には分子間転位反応（1）によって安息香酸が生成され、未乾燥試料（水分 10~15 wt%）の場合には加水分解に基づく脱炭酸反応によって安息香酸が生成された。

1 緒 言

フタル酸の転位反応では反応試料の溶解性状と反応成績は触媒の種類によって著しく異なる。反応進行中触媒がどのような化学形態を呈しているか、またこの触媒の作用形態と接触能との間にどんな関係があるか。これらを明らかにするために、まずカドミウム系と亜鉛系触媒について、反応条件を変動させた場合に触媒の形態がどう変化するかを比較検討した。また触媒焼成温度の接触能におよぼす影響をも比較検討した。

2 実験方法

2-1 実験装置

常圧下の反応装置は前報†に述べた反応装置を使用した。炭酸ガス加圧下の反応には同様に前報で述べたオートクレーブ内に試料を装入し、炭酸ガスの充填と放出を3~4度繰り返して空気を完全に置換した後、所定圧に炭酸ガスを充填し、メタルバスに漬

けて急速に所定温度に上げ、所定時間反応させた。また炭酸カドミウムの分解ガス量および酸化カドミウムの炭酸ガス吸収量を測定するために図1のごとき装置を使用した。反応管を所定の温度に保持しつつ、図1の試料の入った磨り合せガラス管（2）をまわして反応管内に試料を落とし、分解または吸収によるガスの体積変化を恒圧（常圧）下でマンオメーターの読みから計算した。また触媒の表面積は B. E. T. 法によって測定した。

2-2 試料の調製

原料のフタル酸カリウムは、前報と同様の方法によって調製した。

触媒の製法 カドミウム系触媒の中フタル酸カドミウムはつぎのように調製した。塩化カドミウムの水溶液に等 mol のフタル酸カリウムを溶解させ煮沸すると、次式にしたがってフタル酸カドミウムが沈殿する。沈殿をろ過洗浄し、100°C で乾燥する。酸化カドミウム含有量の重量分析によりフタル酸カドミウムであることを確認した。

フタル酸亜鉛もフタル酸カドミウムと同様の方法で調製した。また酸化カドミウム、酸化亜鉛触媒は、それぞれ炭酸カドミウム、炭酸亜鉛を電気炉で 400°C、2 時間加熱分解して作ったものを使用した。

2-3 分析方法

反応物の分析方法は前報と同様に行なった。また反応物中の生成炭酸塩の定量には、反応物に当量以上の硫酸を添加して湯浴上で加熱しつつ窒素ガスを送入して炭酸ガスを追い出し、水酸化ナトリウム規定液に吸収させて定量した。

3 実験結果および考察

3-1 触媒の作用形態

諸触媒のうちカドミウムハライド触媒の接触能は極めて良いことが認められている。そこで、カドミウムハライド触媒の中、塩化カドミウム触媒をとり上げ、フタル酸カリウムに対し添加 mol 比を 0.1, 0.5 および 1.0 と変動させて反応を行なった。図2にその結果を示した。

図2にみられるように、塩化カドミウムの添加量を増加すると

図1 ガス量測定装置

1: 反応管, 2: 試料入れ, 3: 炭酸ガスボンベ, 4: ドライイストラップ, 5: 流動パラフィンを入れたガス放出口, 6: 真空ポンプ, 7: 五酸化リン乾燥容器, 8: 電気炉, 9: 炭酸ガス溜め容器, 10: 温度調節器, 11: マノメーター

† 本報を「フタル酸カリウムの接触転位反応に関する研究（第3報）」とする。

* Toshio SUKENO 東京工業大学資源化学研究所：東京都目黒区大岡山。

** Masuo KOMEYA 東洋曹達工業株式会社：山口県都濃郡南陽町。

*** Tsutomu SUGIURA 東洋高圧工業株式会社：大船市戸塚区。

1) 助野ほか, 工化 68, 1239 (1965).

図 2 CdCl_2 触媒添加量と反応成績の関係

反応条件：360℃，2 hr，○：テレフタル酸，△：安息香酸

テレフタル酸、安息香酸の生成はかえって減少し、等 mol 添加は零となる。前報に示したように、酸化カドミウム触媒の場合は添加量を増加しても 1 mol% 以上はほとんどその影響がな。すなわち両触媒の成績は全く異なる。これらの原因を明らかにするために、a) 反応混合物の X 線回折の測定、b) 反応生成中の水不溶性黒色炭素状物質の元素分析、c) 試料調製方法の検討を行なってつぎのような結果が得られた。

a) X 線回折試験結果 反応物中に酸化カドミウム、炭酸カドミウム、塩化カリウムの存在が確認された。

b) 水不溶性分の元素分析結果 水不溶性分の元素分析を行なった結果、C 79.5%，H 3.8%，O 16.7%，すなわち、原子比：H：O=7：4：1.1 なる結果が得られた。これより黒色炭素状物質は組成 $(\text{C}_7\text{H}_4\text{O})_n$ の高分子物質と推定される。

c) 試料調製方法の再検討 フタル酸カリウムに塩化カドミウムを添加溶解した後、水分を蒸発乾固して試料としているので、のときすでに 2・2 の (1) 式にしたがい、水溶液のイオン反応によってフタル酸カドミウムが生成されているはずである。しか念のためフタル酸カリウムと塩化カドミウムの粉末を等 mol で機械的に混合して図 2 と同じ反応条件の下に反応を行なった。その結果、テレフタル酸と安息香酸は全く生成されなかった。したがって、反応開始前にすでに 2・2 の (1) 式のごとく、置換反応によってフタル酸カドミウムが生成され、このフタル酸カドミウムが更に分解したものと思われる。そうだとすれば、塩化カドミウムを増加させればさせるだけフタル酸カドミウムが増え、それだけ逆にテレフタル酸の収率が次第に低下して行き、1 mol においては零になり、図 2 の実験結果をよく説明できる。これをさらに確かめるために、フタル酸についても図 3 に示した

図 3 ZnCl_2 触媒添加量と反応成績との関係

反応条件：375℃，2 hr ○：テレフタル酸，△：安息香酸

ように、塩化亜鉛の添加量が増加するとテレフタル酸および安息香酸の生成量は逆に低下した。そうして mol 比 1.0 の場合にはテレフタル酸の生成は全く見られないで、安息香酸は 15 mol % 生成されたに過ぎない。すなわち、塩化カドミウムの場合と同様に、まず塩化亜鉛が原料フタル酸カリウムと置換反応を起こしてフタル酸亜鉛を生成し、これがさらに分解結合してゆくものと推定される。

3・2 フタル酸カドミウムの熱分解

フタル酸カドミウムの炭酸ガス雰囲気中における熱分解反応を試験するため、フタル酸カドミウムを 1 mmol 採取し、フタル酸カドミウム単独の場合について、分解温度 380℃ で分解ガス発生量の経時変化を求めた。その結果を示すと図 4 のごとくである。

図 4 フタル酸カドミウムおよびフタル酸カドミウム+フタル酸カリウムの熱分解曲線
分解温度：380℃—：フタル酸カドミウム
----：フタル酸カドミウム+10 mol 倍のフタル酸カリウム

図 4 にみられるように、フタル酸カドミウムは反応開始後、10 分でその分解ガス発生量は 32 ml に達し、ついで分解速度は徐々に減少し 15 分後にはほとんどガス発生量の増加はみられなかった。フタル酸カリウム共存の場合もほぼ同じ曲線が得られた。なおクロマトグラフィーによる分解ガスの分析結果では、約 2% 程度の CH_4 の生成がみられる以外は、全く炭酸ガスのみであった。また反応系内に接続した枝管を液体窒素に漬して冷却したところ、全部凝縮固化し、未凝縮ガスは微量でほとんど認められない程度であった。以上の結果から、フタル酸カドミウムは次式のように分解縮合するものと思われる。

また、分解ガスの測定値は (2) 式に基づく計算値より約 30% 多い。この理由はまだ明らかでないが、少量のメタンの存在することからみて、核の分解が一部起こっているためではないかと思われる。

フタル酸亜鉛の熱分解曲線を求めたところ、フタル酸カドミウムの場合とほぼ同様の結果が得られたから、この場合も (2) 式のような分解縮合が主として起こっているものと推定される。

3.3 炭酸カドミウムの熱分解性状

3.1, 3.2 の結果からフタル酸カドミウムは反応中に炭酸カドミウム, または酸化カドミウムに分解することが確かめられたので, 反応温度域における炭酸カドミウムおよび酸化カドミウムの化合形態を調べる必要を認めた。

a) 平衡計算から推定される化合形態 炭酸カドミウムと酸化カドミウムとの間にはつぎのような平衡が成り立っているはずである。

$$\log K_p = -5,220/T + 8.52 \quad (\text{Uhlich の近似式}) \quad (4)$$

Uhlich の近似式を用いて分解圧と温度との関係を計算した結果を表 1 に示した。表 1 から $K_p=1$ なる温度は 340°C である。なお I. C. T. に載っている値は 360°C である。

表 1 CdCO_3 の温度と分解圧の関係
(Uhlich の式からの計算値)

温度 ($^\circ\text{C}$)	分解圧 (atm)
340	1.0
360	2.0
380	3.6
400	7.0

b) 実測結果との比較 図 1

の装置を使用し終始炭酸ガス 1 atm における炭酸カドミウムの分解と酸化カドミウムによる炭酸ガスの吸収を測定した。

測定結果

イ) 一定温度における炭酸カドミウムの分解 (炭酸ガス 1 atm 下)

355°C 以下の温度では分解は起こらない。

360°C で始めて分解が徐々に起こった。

ロ) 酸化カドミウムの炭酸ガス吸収

350°C 以上では吸収は起こらない。しかし 340°C では吸収が起こる。図 1 の装置で炭酸ガスの増減量をマンローメーターから読みとりながら, 電気炉の温度を, 一定速度で昇温させて, 炭酸ガス 1 atm 下の炭酸カドミウムの分解ガス量, 酸化カドミウムの炭酸ガス吸収量を求めたのが図 5 である。点線は理想気体の熱膨張に基づく炭酸ガス発生直線を示したものである。酸化カドミウムの場合には 200°C で炭酸ガスの吸収がみられ, 約 350°C で再び分解して, 元の膨張直線に沿ってガス体積の増加がみられる。炭酸カドミウムのみでは 360°C で分解による炭酸ガスの増加がみられる。

すなわち, いずれも

の平衡計算から推定されるカドミウムの化合形態に対応して炭酸

図 5 炭酸ガス共存下の CdO および CdCO_3 の形態変化

昇温速度: $5^\circ\text{C}/\text{min}$

●: CdO (1 mmol), ▲: CdCO_3 (1 mmol)

○: CdO (1 mmol) + フタル酸カリウム (10 mmol)

△: CdCO_3 (1 mmol) + フタル酸カリウム (10 mmol)

ガスの発生吸収がみられた。なお, フタル酸カリ共存の場合もほとんど同じような結果が得られたが, 酸化カドミウムの場合には少し炭酸ガスの吸収を抑制し, 炭酸カドミウムの場合にはその分解を少し促進する傾向がみられた。

以上, 平衡計算と実測の結果から酸化カドミウム, 炭酸カドミウム触媒いずれも反応温度 360°C 以上で炭酸ガス 1 atm 下では酸化カドミウムであり, 加圧下では $\text{CdO} + \text{CdCO}_3$ の形態をとるものと思われる。

3.4 フタル酸亜鉛触媒量の影響

フタル酸亜鉛触媒は, 酸化カドミウム触媒とは違った成績を与えた。図 6 はフタル酸亜鉛触媒を使用した場合の添加量と反応成績の関係を示したものである。酸化カドミウム触媒では添加量を 1 mol% 以上増加してもテレフタル酸の生成量にはほとんど影響がみられないのに反して, フタル酸亜鉛では触媒添加量 1 mol% から 70 mol% まで増加すると, 添加量に対応してテレフタル酸の生成量は増大することが認められた。

図 6 フタル酸亜鉛触媒添加量の影響

反応条件: 400°C , 1 hr, 炭酸ガス 1 atm

○: テレフタル酸, △: 安息香酸

3.5 酸化亜鉛触媒を用いた場合の炭酸ガス圧の影響

酸化亜鉛触媒は酸化カドミウム, 亜鉛ハライド, 有機酸亜鉛触媒と異なり, 常圧炭酸ガス中ではテレフタル酸を生成しない (表 2, 図 6 参照)。

表 2 有機酸亜鉛触媒および焼成条件を変えた ZnO 触媒による反応結果

反応温度 400°C , 反応時間 1 hr, CO_2 1 atm

触 媒	生成物 外状	収		率	
		COOH	COOH	COOH	COOH

		COOH	COOH	COOH	COOH
		mol %	mol %	mol %	mol %
ZnO 300℃, 2 hr 焼成	溶解	0	24	0	24
ZnO 700℃, 3 hr 焼成	溶解せず	0	0	0	0
Zn	溶解	34.8	27	0	27
Zn(CH ₃ COO) ₂	溶解	35.8	23	0	23

図 7 に示されたように, 炭酸ガス圧を 5 atm 以上になると始めてテレフタル酸を約 40 mol% 生成し, それ以上加圧してもほとんど変動がみられない。これに反して, 安息香酸の収率は圧の

図 7 炭酸ガス圧の反応成績におよぼす影響
反応条件：400℃，2 hr，ZnO：10 mol % (300℃，2 hr 焼成)
○：テレフタル酸 △：安息香酸

影響をほとんど受けない。すなわち，フタル酸亜鉛とは成績が全く異なることが認められる。炭酸亜鉛の場合も (6) 式の可逆反応が成立し，Uhlich の式から $K_p=1$ なる温度を求めると 134℃のごとく低い。

実測結果でも炭酸亜鉛は温度 200℃ で急速に分解して酸化亜鉛となった。

これらの結果から酸化亜鉛，炭酸亜鉛触媒はいずれも炭酸ガス圧の高低にかかわらず，常に酸化亜鉛なる化学形態をとるものと考えられる。なお 3・2 の末尾に述べたように，フタル酸亜鉛もフタル酸カドミウムと同様に分解するから，反応時には酸化亜鉛になっているはずであるにかかわらず，その触媒作用は酸化亜鉛と違っている。この原因は本報の実験だけではまだわからない。

3・6 触媒の焼成温度と反応成績

この転位反応の触媒作用は触媒の表面で行なわれると考えられるので，触媒を焼成してその表面積を変え，また表面の化合形態を変動させれば，反応成績および反応内容も変わってくるはずである。

このような見地から，触媒焼成温度の影響を検討した。

a) 酸化カドミウム触媒の製法：炭酸カドミウムを 360℃，400℃，450℃，500℃，600℃，約 800℃ (800℃ のみはガスバーナーで加熱したので推定温度である) でおのおの 2 時間，電気炉中で焼成した後乾燥器中で冷却した。

酸化カドミウム触媒の添加量はフタル酸カリウムに対してそれぞれ 1 mol % および 10 mol % とした。

b) 反応条件の影響 常圧炭酸ガス中で行なう。反応温度は 360，375，400℃，反応時間は 2 時間 (360℃)，1 時間 (400℃)，40 分 (375℃) とした。反応温度 360℃，反応時間 2 時間の結果を図 8 に示す。

つぎに反応温度を 375℃ に上げ，触媒量を 1 mol % に減じ，また，反応時間を 40 分に短縮して行なった結果は図 9 のごとくである。更に 400℃，1 時間，10 mol % で行なった結果を図 10 に示した。これらの図をみるとわかるように，図 8 において，800℃ 焼成触媒を使用した場合，転化率が約 25 mol % 低いこと以外には，転化率・選択率いずれの面においても著しい相違がみられなかった。

すなわち，意外にも酸化カドミウム焼成温度の影響は大きくないことがわかった。

図 8 CdO 触媒焼成温度と転化率および選択率の関係
反応条件：360℃，2 hr CdO：10 mol %
○：転化率，△：安息香酸への選択率，□：テレフタル酸への選択率

図 9 CdO 触媒焼成温度と転化率および選択率の関係
反応条件：375℃，40 min；CdO 1 mol %，常圧炭酸ガス下
○：転化率，△：安息香酸への選択率，□：テレフタル酸への選択率

図 10 CdO 触媒焼成温度と転化率および選択率の関係
反応条件：400℃，1 hr；CdO 10 mol %，常圧炭酸ガス下
○：転化率，△：安息香酸への選択率，□：テレフタル酸への選択率

図 11 ZnO 触媒焼成温度と反応成績

反応条件: 400°C, 30 min, 炭酸ガス 50 atm

○: テレフタル酸, △: 安息香酸, ×: トリカルボン酸

表 2 は焼成温度を変えた酸化亜鉛および有機酸亜鉛を触媒とし常圧炭酸ガス下で 400°C, 1 時間, 反応させた結果を示したものである。酸化亜鉛触媒ではテレフタル酸の生成は全くみられない(表 2)。また有機酸亜鉛および亜鉛ハライド触媒の場合のみテレフタル酸の生成がみられた(表 2, 図 6)。炭酸ガスを 50 atm にすると図 11 に示したように, 400°C, 30 分で分子間転位反応により安息香酸とトリカルボン酸が 25~33% 生成される。すなわち, 酸化亜鉛触媒焼成温度の上昇とともに, テレフタル酸の生成は減少するが, 安息香酸およびベンゼントリカルボン酸の生成はあまり変わらない。すなわち, 酸化亜鉛の場合も酸化カドミウムと同様に焼成温度の影響は予想したほど大きくなかった。

3.7 焼成触媒の比表面積測定と電子顕微鏡による観察

表 3 に焼成酸化カドミウム触媒の比表面積測定結果を掲げた。電子顕微鏡観察によると 360°C 焼成酸化カドミウムは粒子は極めて小さく分散しており, その比表面積は表 3 のごとく 1.3 m²/g であった。400°C で

は粒子群はやや凝集状態を呈するのがみられ, 800°C になると粒径は大きくなって球状を呈し, 明らかに粒子表面が半融したこん跡が認められ, 比表面積も 360°C のものに比べると 10 分の 1 に低下している。このように比表面積測定結果と電子顕微鏡観察の結果とはほぼ対応しているが, 触媒焼成温度の反応におよぼす影響は図 8~10 に示されたように意外にも少なかった。なお, 酸化カドミウムが溶融塩に溶解し, この溶解酸化カドミウムが触媒

表 3 CdO 触媒の表面積

触媒焼成温度 (°C)	比表面積 m ² /g
360	1.33
400	1.32
600	0.31
約 800	0.13

作用を呈するのではないかと思推し, 炎光スペクトル法を用いて溶解酸化カドミウムの検出を試みたが, 負の結果しか得られなかった。

4 結 論

以上の結果からつぎのように結論される。

1) 塩化カドミウム, フタル酸カドミウムのようなハライド触媒, 有機酸塩触媒は反応前に形態変化を起こして, 炭酸塩または酸化物として触媒作用を呈するものと思われる。

2) 酸化カドミウム, 炭酸カドミウム触媒では $\text{CdO} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CdCO}_3$ なる可逆反応が平衡論的要求に従って成立し, 高圧炭酸ガス下では炭酸カドミウムとして作用する。 $\text{ZnCO}_3 \rightarrow \text{ZnO} + \text{CO}_2$ 反応の平衡は生成系に著しく偏っている。そのため, 反応温度では炭酸ガス圧のいかんにかかわらず常に酸化亜鉛の形態をとる。

3) 酸化亜鉛触媒を用いると常圧炭酸ガス中ではテレフタル酸カリウムは生成されない。しかるに, 亜鉛ハライド, 有機酸亜鉛を用いるとこれらが反応中に酸化亜鉛に分解するにかかわらず, 常圧炭酸ガス中で約 30% 程度のフタル酸カリウムの生成が認められ, 酸化亜鉛触媒とは明らかに異なる成績を示した。ところがカドミウム系触媒では炭酸ガス圧によって化合形態が異なり, 酸化カドミウムまたは炭酸カドミウムの形態をとるが, テレフタル酸カリウムの収率はこの触媒の形態いかんによって, あまり支配されず, いずれの場合も 50% 以上の大きい値を示した。

4) 反応生成物におよぼす触媒添加量の影響を試験したところ, カドミウム系ではほとんど影響が認められないが, 亜鉛系では添加量の増加と共にテレフタル酸カリウムの収率は増大した。

5) カドミウム系触媒では常圧炭酸ガス下でもテレフタル酸カリウムを多量に生じ, 炭酸ガス圧の影響は, 余り認められなかった。酸化亜鉛触媒では 400°C 炭酸ガス 5 atm 以上でないとテレフタル酸カリウムの生成は全く認められなかった。

6) 酸化カドミウム触媒の焼成温度を次第に 360°C から約 800°C に上げて行くと, 触媒の粒径は著しく大きくなり, その比表面積は約 1/10 に激減するにかかわらず, 本転位反応にたいする触媒作用には大差なかった。これは今後に残された研究課題であろう。

(昭和 36 年 4 月, 日本化学会第 14 年会講演発表)

おわりに終始懇切なご指導を賜った東京工大資源化学研究所長 森川清教授に深く感謝致します。