の反応したことを示している。

3・8・2 エーテル化反応 共重合体とブタノールとの反応を、ベンゼンで水を共沸させながら4時間行なって、生成物をメタノールから再沈殿し、塩素分析を行なった結果5.1%で、これから反応率を計算すると、64%のメチロール基が反応したこととなる。

また、反応物の赤外吸収スペクトルを図8の(C)に示したが、

1085 cm^{-1} にエーテル結合に基づく吸収が現われるとともに、2920 cm^{-1} のC-Hの吸収が増加していることから、明らかに、ブタノールによるエーテル化が行なわれていることがみとめられる。

本研究にあたり、試料を提供下さった綜研化学株式会社、田島裕穂氏に厚く御礼申し上げます。

1,2-ジメトキシエチレンと無水マレイン酸との分子錯合体とラジカル交互共重合^{*1}

(昭和40年6月7日受理)

岩月 章治・井口 昌次・山下 雄也^{*2}

1,2-ジメトキシエチレン(DME)と無水マレイン酸(MAnh)を混合するとき、黄色の着色がみられ、かつ室温において急速に熱重合して、交互共重合体を与える。この着色を κ -ジオキセン(PD)-MAnh系で行なった方法、すなわち、Continuous Variation法および(1)式により分光学的に解析した結果、組成1:1の電荷移動型分子錯合体が生成することが確認された。DME-MAnhの錯合体の分子吸光係数 ϵ_3 と会合平衡定数 K_1 との積 $\epsilon_3 K_1$ はPD-MAnh系のそれに比して1.5倍ほど大きい。この原因にはDME-MAnh系の錯合体の方がdative bond構造の寄与が大きいことが考えられる。DME-MAnh系が非常に熱重合しやすいことから錯合体のこの構造の関与が考えられる。DME-MAnhのラジカル交互共重合で共重合速度の最大がMAnh 60 mol%の仕込モノマー組成の所にあるが、これは使用したDMEモノマーに約10%含まれているテトラヒドロフランの重合遅延効果によるものとみられる。また見掛けの共重合の活性化エネルギーが32.8 kcal/molと通常の場合に比して10 kcal/molほど大きい。この原因はAIBN開始の外に熱開始が関与しているためと考えられる。したがってDME-MAnh系の交互共重合はPD-MAnh系、ビニルエーテル-MAnh系のそれと本質的には同じ挙動を示すものとみることができる。

1 緒 言

1,2-ジメトキシエチレン(DME)と無水マレイン酸(MAnh)がラジカル交互共重合することはすでに特許²⁾に記載されているが詳細な取り扱いはなされていない。DMEおよびMAnhはともに単独ではラジカル重合しないが、両者を混合するとき黄色に着色し、室温(10°C付近においても)で発熱して急速に熱重合し交互共重合体を与える。また通常のラジカル開始剤によっても交互共重合体を得られる。この熱重合の場合、2~3日間で一方のモノマーがなくなるまで、共重合が進行して系は無色となる。 κ -ジオキセン(PD)とMAnh系においても混合すると黄色に着色する。この着色をcontinuous variation法その他の方法で解析した結果、1:1組成の電荷移動型分子錯合体の生成が確認された³⁾。またPD-MAnh系もゆっくりではあるが室温で熱重合するし、もちろん、ラジカル開始剤で容易に交互共重合体を与える⁴⁾。この熱重合の場合は3~4ヶ月放置しても黄色の着色は消失しない。

ビニルエーテル類とMAnhの系では着色はないが、紫外部に混合系特有の吸収がみられ、この解析からやはり1:1組成の電荷移動型分子錯合体の生成が認められた³⁾。ビニルエーテル-MAnh

系は室温では熱重合はほとんどしないがラジカル開始剤によって交互共重合体を与える。

PD-MAnh⁴⁾およびビニルエーテル-MAnh系⁵⁾のラジカル交互共重合における研究から、共重合速度のモノマー組成依存性はモノマー組成が1:1のとき最大の速度を与えること、および共重合の見掛けの活性化エネルギーがそれぞれ22, 23 kcal/molと通常のビニルモノマーのラジカル重合のそれと等しいことが知られている。

このようにDonor型モノマーとAcceptor型モノマーとの間に電荷移動型錯合体が生成し、またその間でラジカル交互共重合する例は他にも多く、興味深い。すでにPD-MAnh系^{6,7)}および2-クロロエチルビニルエーテル-MAnh系⁸⁾に第三成分を含めた三元共重合を行なった結果、モノマー状態での両方のモノマー間の相互作用を考慮する必要性のあることが判明した。

本研究においてはDMEとMAnh系においてモノマー状態で生成する黄色の分子錯合体の解析と、ラジカル共重合における基礎的な検討を行なったので報告する。

2 実験と結果

2・1 試 薬

DMEは前報¹⁾の方法で合成したもの(留分IIb, bp 95~100°C, 二重結合88.3%, cis体23%, trans体77%)を使用した。MAnhは市販品をクロロホルムで再結晶後、減圧蒸留して使用し

^{*1} 本研究を「電荷移動型分子錯合体と重合に関する研究(第8報)」とする。

^{*2} Shouji IWATSUKI, Shouji IGUCHI, Yuya YAMASHITA 名古屋大学工学部合成化学科: 名古屋市千種区不老町。

1) 岩月, 井口, 山下, 工化, 68, 2463 (1965).

2) M. A. Naylor U. S. P. 2,760,954 (Aug. 28, 1956).

3) 岩月, 山下, 工化 67, 1470 (1964).

4) 岩月, 田中, 山下, 工化 67, 1467 (1964).

5) 赤染, 酒井, 村井, 高分子化学, 17, 618 (1960).

6) 岩月, 山下, 工化, 68, 1138 (1965).

7) 岩月, 山下, 工化, 68, 1963 (1965).

8) 岩月, 村上, 山下, 工化, 68, 1967 (1965).

た。クロロホルムおよびベンゼンは常法にしたがって精製し、精留したものを使用した。アゾビスイソブチロニトリル (AIBN) はメタノールで再結晶したものを使用した。

2.2 DME と MAnh との分子錯合体

測定に使用した分光計は日立 EPS-2 である。10 mm 厚の石英セルを使用し室温で測定した。測定波長範囲は 350~430 mμ である。溶媒には、ヒドロキノンを飽和したクロロホルムを使用した。

DME-MAnh 系の場合は PD-MAnh 系およびスチレン-MAnh 系と同様、会合平衡が解離方向にかたよっていて錯合体濃度が非常に小さいこと、および錯合体の吸収が MAnh の吸収に重なり合うために、錯合体の特有吸収波長 $\lambda_{\max}$ 、および分子吸光係数 $\epsilon_{\max}$ を求めることはできない。したがって、錯合体は分光学的な解析⁹⁾、すなわち continuous variation 法⁹⁾および (1) 式¹⁰⁾により解析した。

$$Y = \epsilon_3 C_3 + \epsilon_4 C_4 = \epsilon_3 K_1 C_1 C_2 + \epsilon_4 K_2 C_1^n C_2^m \quad (1)$$

ここで Y は錯合体による吸光度、 C_1 および C_2 は A および B の濃度、 C_3 および C_4 はつぎの (2) および (3) 式の錯合体生成平衡が存在するときの錯合体 AB および $A_n B_m$ の濃度を示す。

K_1 、 K_2 はそれぞれの生成平衡定数である。これらは非常に小さいから、 ϵ_3 および ϵ_4 を錯合体 AB および $A_n B_m$ の分子吸光係数として、(1) 式が成立する。

図 1 に continuous variation 法の結果を示す。また図 2 (a) および 2 (b) に (1) 式の解析結果を示す。図 2 (a) は MAnh 濃度一定で DME の濃度を変えた場合であり、図 2 (b) は逆に DME 濃度一定で MAnh の濃度を変えた場合である。図 1 は測定各波長で吸光度の最大が溶液組成 1:1 の所にあることを示している。したがって DME-MAnh が 1:1 の組成の錯合体を形成していることがわかる。図 2 (a) および 2 (b) とともに各波長

図 1 DME-MAnh 系の Continuous Variation 法
溶媒: クロロホルム (付記の数字は測定波長を示す)
DME 溶液の濃度 0.122 mol/l MAnh 溶液の濃度 0.120 mol/l

図 2 (a) DME-MAnh 系の (1) 式による解析
MAnh 濃度 0.296 mol/l 一定で DME 濃度を変えた場合
付記の数字は測定波長を示す。

図 2 (b) DME-MAnh 系の (1) 式による解析
DME 濃度 0.161 mol/l 一定で MAnh 濃度を変えた場合、
付記の数字は測定波長を示す。

でよい直線関係がみられ、(2) 式の平衡のみが存在し、(3) 式の平衡は存在しない。すなわち 1:1 組成の錯合体のみが生成されることを示している。さらに図 2 の直線から $\epsilon_3 K_1$ 値を各波長で求めた値を表 1 に示す。PD-MAnh 系の値⁹⁾と比較すると DME-MAnh 系の方が約 1.5 倍ほど吸光度が大きい。

表 1 $\epsilon_3 K_1$ 値 (mol/l)⁻²

波長 (mμ)	溶媒: クロロホルム, 室温	
	[MAnh]=const	[DME]=const
430	6.69	6.47
400	18.1	18.8
370	37.5	38.0
350	54.5	53.4
370*	[PD]+[MAnh] 25.2	

* PD-MAnh (溶媒クロロホルム) の値

2.2 DME と MAnh のラジカル交互共重合

2.2.1 重合方法および共重合体の性質の測定法 DME と、MAnh の混合物が非常に熱重合しやすいために、溶媒にベンゼンを使用した溶液重合を行なった。ガラスアンプルに MAnh、ベンゼン、DME の順に所要量を秤取し、-78°C に冷却して、AIBN を添加して、窒素置換後溶封し、温度一定にした油浴に入れ静置重合した。所定時間後開封しヒドロキノロン 0.1% を含むべ

9) W. C. Vosburgh, G. R. Cooper. *J. Am. Chem. Soc.*, 63, 437 (1961). (*Job. Ann. Chim.*, [10] 9, 113 (1928)).

10) E. R. Garrett, R. L. Gulle, *J. Am. Chem. Soc.*, 75, 3958 (1953).

ンゼン 1 ml を添加後エチルエーテルで共重合体を沈殿させた。

共重合体をさらにエチルエーテルで数回洗浄した後、恒量になるまで減圧乾燥した。

共重合体の溶液粘度は PD-MANh 共重合体と同じ方法⁴⁾で測定した。溶媒に塩化リチウムを 0.1 wt% 含む *N,N*-ジメチルホルムアミドを使用し、オストワルド粘度計にて 30°C で測定した。

共重合体の組成は PD-MANh 共重合体で行なった共重合体の加水分解物の電導度滴定⁴⁾により共重合体中のカルボン酸量を定量し、MANh 含有量を求めた。

2・2・2 共重合体組成のモノマー組成依存性 仕込みのモノマー組成を変えて得られた共重合体の組成を測定した結果を表2に示す。仕込みモノマー組成に関係なく、共重合体組成はほぼ一定で、50 mol% にアゼオトロップがあることがわかり、DME と MANh は、交互に連結した交互共重合体を生成するものとみられる。

表 2 DME-MANh 共重合結果

40°C, モノマー 0.02 mol, ベンゼン 5 ml, AIBN 0.1 mol%

実験 番号	仕 込			重合率 (%)	η_{sp}/c ^{a)}	共重合体組成 ^{b)} MANh mol %
	MANh mol×10 ⁻²	DME mol×10 ⁻²	MANh mol%			
A-1	1.475	0.387	79.2	7.69	0.79	49.1
2	1.291	0.571	69.3	21.3	0.88	53.0
3	1.116	0.746	59.9	24.5	0.65	55.5
4	0.931	0.931	50.0	20.6	0.79	54.7
5	0.557	1.305	29.9	11.2	0.80	53.6
6	0.275	1.587	14.8	5.68	0.61	58.0

a) オストワルド粘度計, 30°C, 溶媒 DMF (0.1% LiCl)。

b) 電導度滴定法によるカルボン酸量の測定による。

2・2・3 共重合速度のモノマー組成依存性 モノマー組成を変えて一定重合時間の重合率を求めた結果を図3に示す。図3から明らかな様に山型の傾向があり MANh が 60 mol% のとき共重合速度は最大を示している。

図 3 共重合速度のモノマー組成依存性

40°C, モノマー 0.02 mol, ベンゼン 5 ml, AIBN 0.1 mol%

2・2・4 共重合速度の重合温度依存性 三角フラスコに MANh, ベンゼン, DME の順に所要量を秤取した。MANh と DME は等モル加え、ベンゼンはモノマー 0.02 mol に対して 5 ml の割に添加した。つぎに AIBN をモノマーに対して 0.1 mol% 加えた。これをガラスアンプルに一定量ずつ取って窒素置換後溶封し 40, 50, 60°C の浴に入れて静置重合した。所要時間ごとにアンプルを取出して、共重合体の収量を求めた。図4に各温度での時間-収率の関係を示す。

共重合速度は 40°C : 0.205%/min, 50°C : 1.09%/min, 60°C : 4.71%/min でアーレニウスの式に入れると、よい直線性があり、見掛けの共重合の活性化エネルギーは 32.8 kcal/mol となる。80

図 4 40°C, 50°C および 60°C における重合曲線

モノマー 0.02 mol, ベンゼン 5 ml, AIBN 0.1 mol%

°C 以上の温度では AIBN を 1/10 に減じても瞬間的に爆発的に重合した。

3 考 察

DME-MANh 系もモノマー間で 1:1 組成の電荷移動型分子錯合体を生成することが、分光学的解析より確認された。この分子錯合体の構造は PD-MANh 系³⁾の類推からやはり π - π 型電荷移動型分子錯合体とみられ、つぎの様な構造と考えられる。

$\epsilon_3 K_1$ 値が PD-MANh 系よりも約 1.5 倍大きい。この原因が ϵ_3 によるか R_1 によるかを断定することはできないが、一応 DME-MANh 系の方が錯合体生成に関して dative bond 構造 (II) の寄与がより大きいとみることは妥当であろう。

DME-MANh 系の交互共重合において PD-MANh 系⁴⁾, ビニルエーテル-MANh 系⁵⁾と異なる点がみられる。第一に共重合速度のモノマー組成依存性で共重合速度の最大が MANh 60% のモノマー組成の所にあることである。これは使用した DME がテトラヒドロフラン (THF) を約 10% 含むことから、THF の重合遅延効果がこの交互共重合においても存在するとすれば MANh にとむ仕込組成では THF 含有量が少なくなるから、共重合速度の最大が MANh の多い仕込組成の方に、ずれたものと考えられる。したがって、本質的には PD-MANh 系, ビニルエーテル系と同じとみられる。第二は共重合の見掛けの活性化エネルギーが通常の値より約 10 kcal/mol 大きいことである。DME-MANh 系では非常に熱重合しやすく、無溶媒で両モノマーを混合するだけですぐ重合して系が粘稠になる。また溶媒を使用するときでも、系の温度を少し上げるとすぐ系が粘稠になる。このように熱重合が非常に起きやすいことから、AIBN による開始以外に熱開始が関与していることが考えられる。

以上二、三の差異はあるが、DME-MANh 系が PD-MANh 系

およびビニルエーテル-MAnh 系とはほぼ類似した挙動をしていることがわかる。

しかしこれら三つの系の比較において、DME-MAnh 系がもっとも吸光度が大きい着色を示し、その上非常に熱重合しやすいことは興味深い点である。すでに、PD-MAnh 系にアクリロニトリル⁶⁾ またはアクリル酸エステル⁷⁾ を加えた三元共重合を検討した結果から、共重合反応において PD-MAnh 間のモノマー状態での相互作用を無視できないことが判明した。このことから著者らは一応 PD-MAnh 系で生成する電荷移動型分子錯合体自身が重合する機構を考えている。この錯合体自身が重合に関与する考え

方で DME-MAnh 系が熱重合しやすいことを考察してみる。錯合体の吸光度と熱重合のしやすさとの間に関連がみられることから、DME-MAnh 系が dative bond 構造の寄与の大きい分子錯合体が生成するとし、またかりに極性構造の寄与の大きい錯合体がより反応性に富み、重合しやすいと考えれば、この系が他の系に比して熱重合しやすく、さらに一方のモノマーがなくなるまで共重合が進行することは説明できる。しかし錯合体の反応性についてはまだ不明の点が多く、今後さらに検討しなければならない問題である。

(1965 年 5 月, 第 14 回高分子年次大会講演)

フェロセン主鎖ポリマーの合成

(昭和 40 年 6 月 4 日 受理)

伴 弘^{*1}・三枝 武夫^{*2}・古川 淳二^{*1}

1, 1'-(1, 1'-エポキシジエチル)フェロセンをルイス酸触媒で処理したところ、橙黄色の重合物がえられた。室温で重合を行なうと、重合物中にエーテル結合の存在が認められるが、75°C の重合では、エーテル結合はなくなり脱水をともなった縮合的転移反応がおこったものと思われる。またフェロセン 1, 1'-ジカルボン酸無水物とエピクロルヒドリンとは、共重合では溶媒にとけない黒褐色のポリエステルが生成した。

1 緒 言

フェロセンを主鎖に含むポリマーの合成については、既に多くの結果が報告されている。その合成法について、主なものを大別すると、

(1) フェロセンに置換基を導入し、この置換基とフェロセン核の反応、あるいは置換基と他のコモノマーとの反応によりポリマーを合成する¹⁻⁶⁾。

(2) 過酸化物あるいはフェロセンの金属化合物より発生せしめたラジカルによりポリマーを合成する^{7,8)}。

著者らはフェロセン分子の 2 個のシクロペンタジエンル環の間を、エーテルあるいは酸無水物で架橋したいわゆる“bridged ferrocene”化合物の開架橋重合反応をこころみたのでその結果について報告する。

2 実 験

2.1 モノマーの合成

重合反応のモノマーとして用いた bridged ferrocene の合成は、以下の反応によった。

2.1.1 1, 1'-(1, 1'-エポキシジエチル)フェロセン (EDEF)²⁾
橙黄色結晶

*1 Koichi BAN 住友化学工業株式会社 軽金属事業部：新居浜市新須賀。

*2 Takeo SAEGUSA, Junji FURUKAWA 京都大学工学部合成化学科：京都市左京区吉田。

1) F. W. Knobloch, W. H. Rauscher, *J. Polymer Sci.* 54, 651 (1961).

2) Yamakawa, Ochi, Arakawa, *Chem. Pharm. Bull. (Tokyo)* 11, 905 (1963).

3) 大河原, 武本, 春木, 井木, 工化 65, 685 (1962).

4) E. W. Neuse, D. S. Trifan, *J. Am. Chem. Soc.* 85, 1952 (1963).

5) K. Schlögl, A. Mohar, *Monatsh.* 92, 219 (1961).

6) A. Berlin, B. I. Liogon'kii, V. P. Parini, *Visokomol. Soed.* 5, 330 (1963).

7) I. M. Paushkin, T. P. Vishnyakova, I. I. Patalaki, F. F. Machus, T. A. Sokolinskaya, *J. Polymer Sci. Pt. C*, 1481 (1963).

8) I. J. Spilners, J. P. Pellegrini, *Am. Chem. Soc. Meeting* (1963).