を $D_{2.9\mu}$ および $D_{14.3\mu}$ とすると、次式が成り立つ。

$$D_{2.9\mu} = \log \frac{I_{01}}{I_1} = k_1 c_1 l \quad (5)$$

$$D_{14.3\mu} = \log \frac{I_{02}}{I_2} = k_2 c_2 l \quad (6)$$

その吸光度比 $D_{14.3\mu}/D_{2.9\mu}$ を D_r とすると

$$D_r = \frac{\log \frac{I_{02}}{I_2}}{\log \frac{I_{01}}{I_1}} = K \frac{c_2}{c_1} \quad (7)$$

ただしここに k_1, k_2 は吸光係数, c_1, c_2 は濃度, l は試料の厚さとする。また K は定数となるから, (7) 式の吸光度比はそれぞれの濃度の比としてあらわされる。共重合物の赤外吸収スペクトルからベースライン法に従い, 得られた D_r の対数値を共重合物中のスチレン濃度に対しプロットし, 最小二乗法により (8) 式が得られた。

$$\log D_r = 0.018 [M_1] - 0.53 \quad (8)$$

表 4 a, b 値

	スチレン	p-クロルスチレン	MMA	AN
a	0.018	0.022	0.042	0.008
b	-0.53	-0.88	-0.28	+0.87
D_r	$D_{14.3\mu}/D_{2.9\mu}$	$D_{6.7\mu}/D_{9.2\mu}$	$D_{5.8\mu}/D_{2.9\mu}$	$D_{2.9\mu}/D_{4.4\mu}$
$[M_1]$ mol%	スチレン濃度	p-クロルスチレン濃度	MMA濃度	AN濃度

同様な方法により p-クロルスチレン, メタクリル酸メチルおよびアクリロニトリルとの共重合物について, 濃度と吸光度比の間には直線関係が得られた。今 $\log D_r = a[M_1] + b$ とし, a および b を表 4 に示す。

3 結 論

p-ビニルベンジルメチルカルビノールはジオキサン中で, AIBN を開始剤とし容易に重合し, またほかの単量体とも共重合する。共重合性は上記実験結果では, e 値が positive のもの, たとえばアクリロニトリルとよく共重合し, 単独重合および共重合とも, 反応中ゲル化等の現象はおこらず, 透明樹脂が得られた。共重合体にあつては, 適当な溶剤にすべて溶解したが, 共重合体組成により同一溶剤に溶解するものと, 不溶解のものがあつたが, これは p-ビニルベンジルメチルカルビノール中の -OH 基濃度によると推定され, たとえばスチレンとの共重合体でスチレン濃度 27.0 mol% のものはエチルアルコールに可溶であるが, ベンゼンに不溶であり, またスチレン濃度 68.9 mol% のものは, エチルアルコールに不溶で, ベンゼンに可溶であつた。共重合体の組成と, 互に独立した赤外吸収スペクトルの吸光度比の対数値の間には直線性があり, この系の組成分析が可能であると考えられる。

(昭和 41 年 4 月, 日本化学会第 19 年会 発表)

有機ヒドロペルオキシドを開始剤としたメチルメタクリレートの重合に 及ぼすスルフィド, スルホキシド, スルホンの影響^{*1}

(昭和 41 年 8 月 23 日 受理)

箕浦 有二^{*2}・杉村 孝明^{*3}・平原 拓治^{*2}

ジフェニルスルフィド (DPS), ジフェニルスルホキシド (DPSO), ジフェニルスルホン (DPSO₂) および, ジベンジルスルフィド (DBS), ジベンジルスルホキシド (DBSO), ジベンジルスルホン (DBSO₂) などのイオウ化合物が, クメンヒドロペルオキシドや *tert*-ブチルヒドロペルオキシドのような有機ヒドロペルオキシドを開始剤としたメチルメタクリレートの重合に及ぼす影響について考察した。DBS と DBSO とは, 重合速度促進効果を有することを認め, これは, イオウ原子の非共有電子対からの一電子移動によるレドックス反応によるものと結論した。その他の DPS, DPSO, DPSO₂, DBSO₂ では, いずれも重合速度に変化は見られなかった。重合速度促進効果を有した DBS および DBSO の系については, 動力学的に検討し, 次式を得た。

$$R_p = K[CHP]^{1/2}[MMA]^{1.3}[DBS \text{ または } DBSO]^{1/2}$$

1 緒 言

チオ尿素およびその *N*-誘導体¹⁾ やメルカプタン類²⁾ などのイオウ化合物をペルオキシドを開始剤としたビニルモノマーの重合系に添加すると重合速度を著しく促進することについてはすでに報告し, これらは, イオウ原子上の非共有電子対からペルオキシドの, -O-O- 結合への一電子移動によるレドックス反応による

ものと考えた。ここでは, ジフェニルスルフィド (DPS), ジフェニルスルホキシド (DPSO), ジフェニルスルホン (DPSO₂), ジベンジルスルフィド (DBS), ジベンジルスルホキシド (DBSO), ジベンジルスルホン (DBSO₂) のような一連のイオウ化合物を, クメンヒドロペルオキシド (CHP) や *tert*-ブチルヒドロペルオキシド (*t*-BHP) のような有機ヒドロペルオキシドを開始剤としたメチルメタクリレート (MMA) の重合系に添加し, 重合速度におよぼす影響を考察した。

2 実 験

各イオウ化合物の合成, その他の使用試料の精製, 重合操作はいずれも前報に従って行なった (重合温度 50°C)³⁾。また, これ

*1 本報を「イオウ化合物の重合に及ぼす影響(第 6 報)」とする。前報, 工化, 70, 357 (1967)。

*2 Yuji MINOURA, Takuji HIRAHARA 大阪市立大学原子力調査研究室: 大阪市北区南扇町。

*3 Takaaki SUGIMURA 現在は, 日本ゼオン中央研究所: 川崎市大師河原夜光。

1) 箕浦, 安本, 杉村, *J. Polymer Sci.*, A 3, 2935 (1965)。

2) 箕浦, 東森, 杉村, *J. Polymer Sci.*, 投稿中

3) 箕浦, 杉村, 平原, 工化, 70, 357 (1967)。

らのイオウ化合物の酸化電位は、飽和甘コウ電極-白金回転電極のポーログラフ分析器を使いつぎの条件下で測定した。

ジオキサン：18 ml, 水：5 ml, メタノール：2 ml, 1 N LiCl：3 ml, サンプル：約 10^{-3} mol/l, 測定温度：約 17°C

3 結果および考察

3.1 重合速度促進作用

CHP, *t*-BHP のような有機ヒドロペルオキシドを開始剤とした MMA の重合系にこれらのイオウ化合物を添加し、その影響を検討した。DBS と DBSO のみが、重合速度促進効果を有することがわかったが、その他の DPS, DPSO, DPSO₂, DBSO₂ は、図2および図3に示すとおり、いずれも重合速度に変化をおよぼさなかった。重合速度促進効果を有している DBS および DBSO については、CHP および *t*-BHP を開始剤として MMA の重合を行ない、動力学的に検討した。

CHP-DBS 系について、重合時間-重合収量の関係を図1にプ

図1 反応時間と重合収量の関係

[CHP] = 0.94×10^{-2} mol/l, [MMA] = 4.67 mol/l, 反応温度 50°C
[DBS]: ○: 4×10^{-2} mol/l, ●: 2×10^{-2} mol/l, △: 1×10^{-2} mol/l, ●: 0.5×10^{-2} mol/l, □: 0

図2 重合速度とイオウ化合物濃度の 1/2 乗の関係

[CHP] = 0.94×10^{-2} mol/l, [MMA] = 4.67 mol/l, 反応温度 50°C
○: DBS, △: DBSO, □: DPS, DPSO, DPSO₂, DBSO₂

図3 重合速度とイオウ化合物濃度の 1/2 乗の関係

[*t*-BHP] = 0.86×10^{-2} mol/l, [MMA] = 4.67 mol/l, 反応温度 50°C
○: DBS, △: DBSO, □: DPS, DPSO, DPSO₂, DBSO₂

ロットした。これより重合速度 (R_p) を求め、 R_p と DBS 濃度の 1/2 乗との関係を図2にプロットした。CHP-DBSO 系についても同様に、 R_p と DBSO 濃度の 1/2 乗との関係を図2に示したが、いずれもよい直線関係が得られた。*t*-BHP を開始剤とした系についても、同様に R_p とおのの DBS および DBSO 濃度の 1/2 乗との関係を図3に示したが、この場合にもよい直線関係が得られた。また、DBS と DBSO の重合速度促進効果を比較してみると図2と3に見られるとおり、CHP および *t*-BHP のどちらの開始剤に対しても、ともに DBS のほうが、わずかながら大きい程度であった。つぎに全重合速度式を求めるために、CHP-DBS 系について開始剤の濃度変化を行なって重合し、 R_p は CHP 濃度の 1/2 乗に比例することを確認した。その結果を図4に示した。続いて CHP-DBS および DBSO 系で、おののモノマー濃

図4 重合速度と触媒濃度の 1/2 乗の関係

[MMA] = 4.67 mol/l, [DBS] = 2×10^{-2} mol/l, 反応温度 50°C

図5 重合速度とモノマー濃度のログ-ログプロット
[CHP] = 0.93×10^{-2} mol/l, [DBS] = 4×10^{-2} mol/l, 反応温度 50°C

図6 重合速度とモノマー濃度のログ-ログプロット
[CHP] = 1.0×10^{-2} mol/l, [DBSO] = 2.4×10^{-2} mol/l, 反応温度 50°C

度変化を行ない、その結果を図5と6に示したが、ともに slope = 1.3 が得られた。

ヒドロペルオキシドを開始剤とした MMA の重合系に DBS および DBSO を添加すると重合速度促進効果があったのは、これらのイオウ原子上にある非共有電子対が、ヒドロペルオキシドの -O-O- 結合を親核的に攻撃することによって起こるレッドクス反応によるものと考えられる。したがって、これらのイオウ化合物は酸化電位を有するものと考え、飽和甘コウ電極-白金電極系のポーラログラフ分析器でつぎのような条件で、これらのイオウ化合物の酸化電位を測定した (MeOH-ジオキサン-H₂O-1 N LiCl 系)。その結果、DBS のみ、 $E_{1/2} = 0.92$ なる半波電位が求められたが、その他の化合物はいずれも酸化され難く、酸化電位を求めることはできなかった。モノスルフィドは、比較的強い nucleophile であり、ペルオキシドなどによって容易に酸化されることが知られている。この場合、ペルオキシドの acid strength が大で、スルフィド (R-S-R) の R が電子供与性である程、反応性は大きくなる。また、ヒドロペルオキシドによる酸化では、アルキル ≧ アルケニル ≧ アリールスルフィドの順に反応性は小さくな

るといわれている⁴⁾。したがって、DPS よりも DBS の方が、より強い nucleophile として作用し、重合速度促進作用を示したものと考えられる。

また、スルホキシドの場合も、nucleophile としての強さは、DBSO ≫ DPSO と考えられ、DBSO のみが重合速度促進効果を示したと考えられる。DBS と DBSO とを比較してみると、重合速度促進作用は DBS の方がわずかながら大きい程度であった。nucleophile としての強さは DBS > DBSO であるが、DBSO の場合には S → O が -SH 基や -OH 基に対して水素結合を作りやすいので^{5,6)}、CHP, *t*-BHP などとも水素結合を形成し、-O-O- 結合解裂に寄与しているものと考えられる。

3.2 重合機構

有機ヒドロペルオキシドによるビニルモノマーの重合では、ラジカル生成の主反応は、ペルオキシドの一分子分解ではなく、溶媒あるいは、モノマーとペルオキシドとの相互作用によって起こるといわれており、Tobolsky らは CHP による MMA および St の重合を種々の溶媒で行ない、開始反応速度を (1) 式で示し、極性溶媒中で重合を行なうと、右辺の第2項が主反応となり、無極性溶媒中で重合を行なうと、右辺の第1項が主反応になることを示している⁷⁾。

$$R_i = k_1' [\text{CHP}] [\text{モノマー}] + k_2' [\text{CHP}] [\text{溶媒}] \quad (1)$$

図2, 3, 4に示したとおり、重合速度は、開始剤、添加剤濃度の各 1/2 乗に比例し、モノマー濃度の 1.3 乗に比例したことから、この場合の開始反応にはモノマーが関与し、CHP とモノマーのコンプレックスに、イオウ化合物が作用する反応が主反応と考えられる。また、ここで溶媒として用いたのはベンゼンであり、このような無極性溶媒では、ヒドロペルオキシドとの相互作用はほとんど無視できる程度であることが示されている⁶⁾。したがって、この重合の素反応は、一般にはつぎのように考えられる。

(開始)

(成長)

(連鎖移動)

(再開始)

(停止)

ただし、I, R $\cdot$, M, S, P はそれぞれ、開始剤、開始剤ラジカル、モノマー、イオウ化合物、ポリマーである。

よってこのときの開始反応速度 (R_i) は (2) 式で示される。

- 4) J. H. D. Hargrave, *Proc. Roy. Soc.*, A 235, 55 (1956).
- 5) D. Barnard, J. M. Fabian, H. D. Koch, *J. Chem. Soc.*, 1949, 2442.
- 6) E. D. Amstutz, I. M. Hunsberger, J. J. Chessik, *J. Am. Chem. Soc.*, 73, 1220 (1951).
- 7) A. V. Tobolsky, L. R. Matlack, *J. Polymer Sci.*, 55, 49 (1961).

図7 Z と DBS 濃度の関係

[CHP] = 0.94×10^{-2} mol/l, [MMA] = 4.67 mol/l, 反応温度 50°C

$$R_1 = k_1[\text{CHP}][\text{MMA}] + k_2[\text{CHP}][\text{MMA}][\text{DBS}] + k_3[\text{CHP}][\text{DBS}] \quad (2)$$

また、全重合速度 (R_p) は (3) 式で示される。

$$R_p = (k_p/k_t^{1/2})[\text{MMA}]R_1^{1/2} \quad (3)$$

したがって、(2), (3) 式より

$$\frac{R_p^2}{\left(\frac{k_p^2}{k_t}\right)[\text{CHP}][\text{MMA}]^3} = Z = k_1 + \left\{k_2 + \frac{k_3}{[\text{MMA}]}\right\}[\text{DBS}] \quad (4)$$

図8 Z と [DBS]/[MMA] の関係

[CHP] = 0.94×10^{-2} mol/l, [DBS] = 4×10^{-2} mol/l, 反応温度 50°C

よって、図7に $Z - [\text{DBS}]$ ($[\text{MMA}] = \text{一定}$) を、また、図8に $Z - ([\text{DBS}]/[\text{MMA}])([\text{DBS}] = \text{一定})$ をプロットし、その切片および勾配より、各速度定数を求めた(ただし、 k_p^2/k_t は 9.04×10^{-3} (l/mol·sec)⁸⁾ を使用し、Z 値を算出した)。 $k_1 = 0.8 \times 10^{-8}$ (l/mol·sec), $k_2 = 2.2 \times 10^{-6}$ (l²/mol²·sec), $k_3 = 0.8 \times 10^{-6}$ (l/mol·sec)。ただし、各速度定数はいずれも 50°C での値である。

(昭和 40 年 4 月, 日本化学会第 18 年會; 昭和 40 年 10 月, 第 14 回高分子討論会講演)

8) M. S. Matheson et al., *J. Am. Chem. Soc.*, **71**, 497 (1949).