て、ほぼ

$MDL > MMEL > MMET > MIPT \geq MMT$

の順位になることがわかった。鎖長の長い置換基をもつ MXT 加工布が良好であると思われ、しかし、この程度の長さの置換基では引裂強度低下を防止する上で効果は不十分であると思われる。家庭洗濯による綿布上の樹脂の脱落率は 10% 以下であり、しわ回復角保持率は 95% 以上である。したがって、これらの樹脂は洗濯に充分耐えられるといえよう。塩素漂白およ

びスコーチングによる加工布の着色はほとんどなく、スコーチング後の強度保持率は 80% 以上で前記の順位とはほぼ同じである。

(昭和 40 年度繊維工業試験所研究発表会 (1965.11) で発表)

本研究を実施するにあたり、ご指導およびご鞭撻をいただいた繊維工業試験所生産技術部長、村瀬良一博士、加工研究室長、石野国雄技官ならびに実験と結果についてご教示、ご討論いただいた古屋匡蔵技官に感謝申し上げます。

ジメチルホルムアミド溶液中でのポリ塩化ビニルの脱塩化水素反応^{*1}

(昭和 44 年 1 月 13 日 受理)

箕浦 有 二・岩 見 陽 子^{*2}

ポリ塩化ビニルの脱塩化水素反応を、塩化リチウムを添加したジメチルホルムアミド溶液中、100~140°C でおこなった。ポリ塩化ビニルおよび塩化リチウムの濃度を変え脱塩化水素反応をおこなった結果、脱塩化水素速度はポリ塩化ビニルおよび塩化リチウム濃度の 1 乗に比例することをみとめた。このときのみかけの活性化エネルギーは 25.6 kcal/mol であった。

また、脱塩化水素反応はジメチルホルムアミドと塩化リチウムのコンプレックスにより促進されることを明らかにした。

以上の結果より、ポリ塩化ビニルの脱塩化水素反応機構を考察した。

1 緒 言

最近、Roth ら¹⁻³⁾はポリ塩化ビニル (以下 PVC とする) のジメチルホルムアミド (以下 DMF とする) 溶液に塩化リチウム (以下 LiCl とする) を添加して加熱すると、非常に脱塩化水素が促進されるという事実を報告している。

しかし、その反応機構については何ら明らかにされていない。これまでもいろいろの PVC 脱塩化水素反応について報告⁴⁾されているが、その多くは粉末状 PVC についての実験である。すなわち、PVC の粉末は光、熱により塩化水素を放出し、次第に着色して劣化していく。また、その脱塩化水素反応において、塩基性物質⁵⁻⁹⁾などが脱塩化水素を促進することが知られている。

しかし、PVC を溶媒に溶かして実験した脱塩化水素例は少なく、Roth ら¹⁻³⁾の他に、Bengough¹⁰⁾らのトリトルイルホスフェートベンゾフェノン、エチルベンゾエート、ジオクチルフタレート、ジクロルフタリン、ベンジルアルコールなどの有機溶媒

中での研究、Зиньберман¹¹⁾の DMF 中での研究、また、斎藤ら¹²⁾のモルホリン中での研究があるのみである。しかし、その反応機構および生成物についての研究はあまりなされていない。

著者らは PVC の DMF 溶液に LiCl を添加して、PVC の脱塩化水素反応を 100~140°C で検討したが、DMF-LiCl のコンプレックスを新たに確認することによって、この場合の脱塩化水素反応機構を明らかにすることができた。

以下、これらの研究結果について述べる。

2 実 験

2・1 試料および試薬

PVC は平均重合度 840 の市販品をソックスレー抽出器を用いてアセトン抽出 (沸点で) し、アセトン可溶部はメタノールで再沈し、電気抵抗測定に用いた。また、アセトン不溶部は THF-メタノール系で再沈精製して用いた。

LiCl は、市販の分析試薬 (特級) をそのまま用いた。溶剤の DMF は水酸化ナトリウムを加えて還流後、沸点 151°C の留分を硫酸ナトリウムで乾燥して用いた。また、THF は水酸化カリウムとともに還流後、さらに、金属ナトリウムで還流して、沸点 66.5°C の留分を金属ナトリウムで乾燥して用いた。沈殿剤のメタノールは蒸留し、また、水はイオン交換水を用いた。PVC の粘度測定に用いたシクロヘキサノンは市販 1 級品を蒸留し、沸点 155°C の留分を用いた。

2・2 脱塩化水素反応操作

PVC および LiCl を所定濃度になるように DMF に溶かし、十分窒素置換したのち、減圧下で溶封し、封管中で 80~140°C に

*1 本報を「ポリ塩化ビニルの反応 (第 1 報)」とする。

*2 Yuji MINOURA, Yoko IWAMI 大阪市立大学原子力調査研究室：大阪市住吉区杉本町。

1) J. P. Roth, *J. Polymer Sci., Part C*, No. 4, 1347 (1963).

2) J. P. Roth, *Compt. Rend.*, 251, 2356 (1960).

3) J. P. Roth, *Bull. Soc. Chim. France*, 2316 (1960).

4) ポリ塩化ビニル, その化学と工業, I~II, 近畿化学工業会, ビニル部会編集。

5) H. Wechsler, *J. Polymer Sci.*, 11, 233 (1955).

6) J. J. Bohrer, N. Y. Trans, *Acad. Sci.*, (2) 20, 367 (1958); *J. Polymer Sci., Part C*, No. 1347 (1963).

7) H. Staudinger, *Helv. Chim. Acta.*, 13, 820 (1930).

8) L. Tokarzewski, *Roczniki. Chem.*, 33, 619 (1959); *J. Polymer. Sci., Part C*, No. 4, 1347 (1963).

9) D. Edelon, *J. Am. Chem. Soc.*, 71, 3548 (1949).

10) W. I. Bengough, *European. Polymer J.*, 2, 4961 (1966).

11) E. Н. Зильберман, *Высокомолекулярное Соедин.*, 8, 256 (1966).

12) 斎藤 実, 中村儀郎, 高分子化学, 20, 241 (1963); 17, 721 (1960).

加熱して PVC の脱塩化水素反応をおこなった。

所定時間反応させたのち、封管をドライアイス-メタノール温度に冷却し、反応系をメタノール中に注ぎ、反応 PVC を沈殿させた。ポリマーを別し、室温で減圧乾燥、重量を測定し、その重量減より脱塩化水素量を求めた。

なお、PVC の THF 中、LiCl 存在下での脱塩化水素反応も上記 DMF 中の場合と同様におこなった。

2.3 分析および測定

元素分析、赤外吸収スペクトルおよび紫外吸収スペクトル測定に用いた脱塩化水素 PVC は THF-メタノール系で再沈精製したものである。

ポリマーの元素分析は、炭、水素はブレーグル法、窒素はデュマ法、塩素は Schöniger¹³⁾ のフラスコ燃焼法で定量し、窒素の定性分析は、Tucker¹⁴⁾ の方法でおこなった。

赤外吸収スペクトル測定は PERKIN-ELMER 337 型赤外分光器を用い、測定は脱塩化水素 PVC が THF に可溶の場合はフィルム状で、THF に不溶の場合は KBr 錠剤でおこなった。

紫外吸収スペクトル測定は EPS 型日立自記分光光度計を用い、試料濃度は脱塩化水素 PVC 0.1 g/100 ml THF で、紫外線吸収波長と共役二重結合の数の関係は平山¹⁵⁾の結果より求めた。

極限粘度は 30°C 恒温槽中、シクロヘキサノン溶液でウベローデ型粘度計を用いて測定した。

電気伝導度測定は柳本電気伝導度測定装置 MY 7 型を用い、また電導槽は C 型を用いた。

3 結果および考察

3.1 DMF-LiCl 系における PVC の脱塩化水素

PVC の DMF 溶液または LiCl を添加した系を 100~120°C に加熱すると PVC は黄色、紅色、紫色、黒色と次第に着色していく。反応初期では脱塩化水素 PVC は PVC 溶剤に可溶であるが、反応の進行とともに次第に不溶化した。しかし、PVC の THF 溶液およびこの THF 溶液に LiCl を添加した系を 120°C に加熱しても着色せず、なんら変化がみとめられなかった。図 1 に加

図 1 LiCl と溶媒の相互作用

- ① [PVC] 0.50 mol/l, [LiCl] 0.03 mol/l, DMF 中, 120°C
- ② [PVC] 0.50 mol/l, DMF 中, 120°C
- ③ [PVC] 0.50 mol/l, [LiCl] 0.03 mol/l, THF 中, 120°C
- ④ [PVC] 0.50 mol/l, THF 中, 120°C

- 13) W. Schöniger, *Mikrochim. Acta*, 123 (1955); 上野景平, 化学の領域, 12, 942 (1958).
- 14) S. H. Tucker, *J. Chem. Educ.*, 22, 212 (1945).
- 15) 平山健三, 日化, 75, 27, 667 (1954).

熱による PVC の重量減と反応時間の関係を示す。

図 1 から明らかなように、PVC の THF 溶液中および PVC の THF 溶液に LiCl を添加した場合は重量変化がみとめられず、また、炭、水素、塩素分析および極限粘度に変化なく、脱塩化水素反応はまったくおこらなかった。しかし、DMF 溶液の場合は時間とともに PVC の重量が減り、着色し、脱塩化水素がおこっていることが元素分析の結果よりも認められ、DMF 溶液に LiCl を添加すると DMF のみの場合に比べて、PVC の脱塩化水素反応がさらに促進される。THF-LiCl 系で脱塩化水素反応がおこらないことから、LiCl が単独で脱塩化水素反応を促進するのではなく、DMF と LiCl とが相互作用をして、それが脱塩化水素反応に関与していると考えられる。すでに、Hall¹⁶⁻²¹⁾ は DMF と NaI, ICN または, BrCN がコンプレックスを形成することを明らかにしているから DMF-LiCl 系での脱塩化水素反応においても、DMF と LiCl がコンプレックスを形成 (3.6:1 参照) し、これが脱塩化水素反応を促進していると考えられる。

3.2 重量減と脱塩化水素量の関係

PVC の減量と脱塩化水素量の関係を明らかにするため、種々の条件で反応させた脱塩化水素 PVC の重量減と塩素分析値より計算される重量減、すなわち、脱塩化水素量の関係を表 1 に示す。なお、窒素の定性、定量分析より脱塩化水素 PVC 中に窒素原子がまったく含まれておらず、表 1 から明らかなように脱塩化水素による PVC の重量減と脱塩化水素 PVC 中に残存する塩素量から計算した重量減の間にややよい一致がみとめられた。

表 1 脱塩化水素量と重量減の関係

P 840, 反応温度 100°C, 10 ml DMF 中					
PVC の量 (g)	LiCl の濃度 (mol/l)	反応時間 (hr)	塩素分析 (%)	Cl から計算した脱塩化水素量 (g)	脱塩化水素による PVC の重量減 (g)
0.324	0	0	56.71	—	—
0.324	0	15	52.60	0.0325	0.0330
0.324	0.00132	15	49.50	0.0496	
0.324	0.00674	15	48.91	0.0511	0.0440
0.324	0.0132	15	46.35	0.0668	0.0663
0.324	0.0674	15	29.35	0.1320	
0.324	0.1403	15	27.57	0.1370	
0.324	0.00132	15	50.01	0.0449	0.0421
0.324	0.00674	15	48.55	0.0529	0.0574

それゆえ、以後、脱塩化水素量はとくにことわらないかぎり、PVC の重量減より求めた。

3.3 脱塩化水素 PVC の赤外および紫外吸収スペクトル

反応初期に得られる THF に可溶の脱塩化水素量の少ない PVC の赤外吸収スペクトルは原料 PVC のそれとほぼ同一であったが、さらに脱塩化水素の進んだ黒色のゲル化した脱塩化水素 PVC (Cl=48.6%, 脱塩化水素率 30 mol%) は図 2 に示すように、1000, 1400 および 1525 cm⁻¹ 付近に二重結合による吸収が現われ、690 cm⁻¹ 付近に現われる C-Cl 基にもとづく吸収が減少していた。

なお、Zильберман¹¹⁾ は塩化アルミニウムを DMF 中に添加して PVC を反応させると窒素原子が PVC 中に含有されると報

- 16) R. N. Haszaghime, *J. Polymer Sci.*, 10, 4145 (1954).
- 17) H. K. Hall, *J. Am. Chem. Soc.*, 78, No. 6, 1074 (1956).
- 18) 米田茂夫, 森島 績, 福井謙一, 吉田善一, 工化, 68, No. 6, 1074 (1965).
- 19) R. P. Holysz, *J. Am. Chem. Soc.*, 75, 4432 (1953).
- 20) 米田茂夫, 森島 績, 福井謙一, 吉田善一, 工化, 63, 2146 (1960).
- 21) H. K. Hall, *J. Am. Chem. Soc.*, 78, 1450 (1956).

図2 脱塩化水素 PVC の赤外吸収スペクトル

[PVC] 0.50 mol/l, [LiCl] 0.03 mol/l, DMF 中, 100°C, 15 hr
 —: 原料 PVC —: 脱塩化水素 PVC: $(\text{CH}=\text{CH})_{30}(\text{CH}_2-\text{CHCl})_{70}$
 Cl% (48.65), 脱塩化水素量 (30 mol%)

告しているが、著者らの条件下では窒素の定性および定量分析のいずれにも窒素の存在はみとめられず、また、赤外吸収スペクトルにもアミン系による吸収はまったくみとめられなかった。1000 cm^{-1} 付近に現われた吸収はトランス型二重結合による吸収であり、1525 および 1600 cm^{-1} 付近の吸収はポリエンによる吸収と考えられる。なお、730 cm^{-1} 付近に現われると考えられるシス型二重結合による吸収はほとんどみられなかった。

脱塩化水素 PVC の共役二重結合の連鎖数¹⁴⁾を知るため紫外吸収スペクトルを測定した。その結果を図3に示す。測定に使用した脱塩化水素 PVC の色は黄、赤紫、紫で溶剤に可溶のポリマーであった。

図3 脱塩化水素 PVC の紫外吸収スペクトル

①: 0 hr, 白 (0.38) ②: 6 hr, 黄 (5.96) ③: 7 hr, 黄赤 (8.35)
 ④: 8 hr, 赤紫 (14.05) ⑤: 9 hr, 紫 (15.05) (): 脱塩化水素 mol%

図3から明らかなように、反応初期では共役二重結合にもとづく 340 m μ までの吸収、すなわち、ポリエン数 4 個程度の吸収が反応時間の進行とともに増大するが、反応がより進むと次第に長波長の方にも吸収がみとめられるようになる。しかし、その吸収は 480 m μ (ポリエン数 14~15) 以上の長波長には現われないことからポリエンは高々ポリエン数 14~15 まででとまると考えられる。一方、280 から 340 m μ (ポリエン数 2~5) の吸収が減少するから初め生成した共役数 4 程度であったポリエンがさらに脱塩化水素により共役数が増大したものと考えられる。

以上のことから LiCl を添加した DMF 溶液中での脱塩化水素

反応は現在までよくいわれているような、一カ所脱塩化水素すると非常に速く Zipper 的に脱塩化水素反応するのでなく、ある程度逐次的につぎつぎと脱塩化水素するものと考えられる。すなわち、PVC 分子のどこか一カ所が脱塩化水素すると、アリル型塩素が生じ、この塩素が PVC 分子中の他の塩素より反応性に富んでいるため、脱塩化水素しやすく、逐次的に脱塩化水素が起こる。紫外吸収スペクトルの結果などから考えて、共役二重結合数 4 程度までは比較的脱塩化水素しやすいが、それ以上になると、生成した共役二重結合によって、アリル型塩素の分極が小さくなり、自己安定化し、次第に反応性がおちてくる。そしてある共役数 (本条件下では 14~15 程度で) 脱塩化水素がほとんどおこらなくなるものと考えられる。

3.4 脱塩化水素 PVC の極限粘度

脱塩酸中に脱塩酸 PVC の副反応として、主鎖切断がおこっているかいないかを明らかにするため、種々の反応条件で得た脱塩化水素 PVC の極限粘度の変化を測定した。その結果を、表2に示す。

表2 脱塩化水素 PVC の極限粘度

反応時間変化	[PVC] 0.5 mol/l, [LiCl] 0.03 mol/l, 反応温度 100°C, DMF 中				
反応時間 (hr)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
反応物の $[\eta]$ (dl/g)	0.838	0.867	0.810	0.873	0.866
LiCl 濃度変化	[PVC] 0.5 mol/l, 反応時間 3 hr, 反応温度 100°C, DMF 中				
LiCl 濃度 (mol/l)	0.0250	0.01667	0.00834	0.0049	0
反応物の $[\eta]$ (dl/g)	0.866	0.864	0.800	0.855	0.847
PVC 濃度変化	[LiCl] 0.03 mol/l, 反応時間 4 hr, 反応温度 100°C, DMF 中				
PVC 濃度 (mol/l)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
反応物の $[\eta]$ (dl/g)	0.833	0.836	0.850	0.812	0.853

表2から明らかなように、DMF 溶媒に LiCl を添加した系での PVC の脱塩化水素反応では、極限粘度がほぼ一定値を示すことから、主鎖切断はほとんどおこっていないことが明らかにされた。

3.5 脱塩化水素速度

3.5.1 脱塩化水素反応に及ぼす PVC 濃度の影響 図4に脱塩化水素量と時間の関係を示す。反応初期において、脱塩化水素量は時間に対し直線的に増加しており、脱塩化水素速度をこの直線のかたむきより求めることができる。図5に脱塩化水素速度と PVC 濃度の関係を示す。

図4, 5 から脱塩化水素速度は PVC 濃度の増加とともに大き

図4 脱塩化水素反応に及ぼす PVC 濃度の影響

[LiCl]: 0.0299 mol/l, 100°C, DMF 中
 [PVC]: ① 0.702 mol/l, ② 0.597 mol/l, ③ 0.505 mol/l,
 ④ 0.385 mol/l, ⑤ 0.299 mol/l, * モノマー単位

図 5 脱塩化速度と PVC 濃度の関係
[LiCl]: 0.0299 mol/l, DMF 中, 100°C

くなり, PVC 濃度の一乗に比例することが明らかにされた。

3.5.2 脱塩化水素反応に及ぼす LiCl 濃度の影響 脱塩化反応速度と濃度の関係を図 6 に示す。

図 6 から明らかなように脱塩化水素速度は LiCl 濃度の 1 乗に比例することがわかった。そのさい, LiCl を添加しない場合, すなわち, DMF 単独でも脱塩化水素反応がおこることをみとめた。

以上の実験結果から, 脱塩化水素反応の初期速度は次式で示すことができる。

$$\frac{d\text{HCl}}{dt} = K(\text{PVC})(\text{LiCl}) + v_0$$

ここで v_0 は DMF のみによる脱塩化水素速度を示す。

なお, みかけの活性化エネルギーは 80~140°C の温度範囲内で 25.6 kcal/mol であった。

図 6 脱塩化水素速度に及ぼす LiCl 濃度の影響
[PVC] 0.507 mol/l, DMF 中, 100°C

3.6 脱塩化水素機構

3.6.1 LiCl と DMF のコンプレックス DMF (4.13 g) 中に LiCl (岩塩状結晶 0.81 g) を加熱溶解させたのち, DMF を減圧除去すると, 非常に吸水性の針状結晶が生成する。この結晶を無水エーテルで数回洗浄し, 未反応の DMF を除去した。

得られた結晶は融点 75°C の針状結晶で元素分析値は C : 31.14%, H : 6.62% {モル比 1 対 1 のコンプレックスを考えたときの計算値は C : 31.16%, H : 6.06%} であった。図 7 にその赤外吸収スペクトルを示す。

図 7 の赤外吸収スペクトルから明らかなように, CH_3 の吸収である 2920, 2850 cm^{-1} の $\nu_{\text{C-H}}$ が 2925, 2860 cm^{-1} へ移動していること, および C-H の吸収である $\nu_{\text{C-H}}$ が 2775 cm^{-1} から 2800 cm^{-1} に移動していることから $\text{CH}_3\text{-N}$ および C-H の結合

図 7 LiCl と DMF のコンプレックスの赤外吸収スペクトル
---: DMF —: コンプレックス

力が強くなったと考えられる。1975 から 2500 cm^{-1} の吸収は不飽和アミン ($\text{C}=\text{N}^+$) の吸収と考えられる。また, $-\text{CON}<$ の吸収の 1675 cm^{-1} が 1660 cm^{-1} に移動していることより $\text{C}=\text{O}$ の結合力が弱まったと考えられる。以上の赤外吸収スペクトルの吸収位置の変化および先の元素分析の結果より LiCl と DMF はつぎのような型のモル比 1 対 1 のコンプレックスをつくるものと考えた。

また, THF (24.8 ml) と DMF (0.2 ml) からなる混合溶媒中に LiCl を溶解させ, その電気抵抗を 25°C で測定した。その結果を図 8 に示す。

図 8 LiCl 濃度と電気抵抗の関係
LiCl(0.00128~0.00751 mol)/THF(24.8 ml)+DMF(0.2 ml), 25°C

図 8 から明らかなように DMF に対する LiCl のモル比が増大するほど電気抵抗が小さくなり, DMF と LiCl のモル比が 1 対 1 で電気抵抗の交叉点があることをみとめた。赤外吸収スペクトル, 元素分析の諸結果を考え合せて, DMF と LiCl が 1 対 1 のコンプレックスをつくるものと考えられる。

3.6.2 PVC 溶液の電気抵抗 吉田ら²⁰⁾が報告しているように, 有機ハロゲン化合物は DMF 中では, 静電相互作用をうけて分極していると考えられるので, DMF 中での PVC およびモデル化合物イソプロピルクロリドの電気抵抗を測定した。その結果を図 9 に示す。

図 9 から明らかなように, DMF に PVC またはイソプロピルクロリドを加えると電気抵抗が DMF とこれらのモル比が 1 対 1 付近まで徐々に下り, それ以上 PVC またはイソプロピルクロリドの比率が高くなっても, 抵抗の変化はみられなかった。この場合, イソプロピルクロリドに比し, PVC の方が電気抵抗の下り