イソブチリルアセトン銅(II)キレートによる重合^{*1,2}

(昭和 44 年 1 月 20 日 受理)

大津 隆行・三崎 敏一^{*3}

1 緒 言

前報¹⁾において、メタクリルアセトン銅(II)キレートはメタクリル酸メチル(MMA)やスチレンなどのラジカル重合の開始剤としては作用せず、著しい抑制作用を示すことを報告した。これに対して、メタクリルアセトンの飽和化合物であるイソブチリルアセトンの銅(II)キレートを合成し、用いた場合には MMA の重合開始能を有し、重合抑制作用は認められなかった。そこでこのようなイソブチリルアセトン銅(II)キレート [(IBA)₂Cu] による各種モノマーの重合活性をアセチルアセトン銅(II)キレート [(AcAc)₂Cu] と比較、検討した結果を報告する。

2 実 験

(IBA)₂Cu の合成ならびに重合は前報¹⁾と同様に封管法で行なった。なお (AcAc)₂Cu は市販ドータイツ試薬をそのまま使用した。生成ポリマーは酢酸ビニルの場合には *n*-ヘキサン、その他のモノマーについてはメタノールで沈殿させた。

3 結果と考察

3.1 重合活性

表 1 に二、三のモノマーについて (IBA)₂Cu と (AcAc)₂Cu の重合活性を比較した結果を示す。

表 1 (IBA)₂Cu と (AcAc)₂Cu による重合

モノマー	キレート濃度 (mol/l)	温度 (°C)	時間 (hr)	重合率 (%)		
				(IBA) ₂ Cu	(AcAc) ₂ Cu	熱重合 ^{d)}
メタクリル酸メチル ^{a)}	2.0×10 ⁻²	80	3	3.0	3.6	0.8
スチレン ^{a)}	"	"	7	7.6	6.3	3.5
アクリロニトリル ^{b)}	"	"	2	28.2	14.2	0
酢酸ビニル ^{b)}	1.0×10 ⁻²	"	18	0	0	3.1
クロラール ^{c)}	1.9×10 ⁻²	0	0.25	12.0	0.9	0

a) 塊状重合

b) [モノマー]=5 ml, [ベンゼン]=5 ml

c) [クロラール]=5 ml, [THF]=5 ml

d) キレート開始剤不在下の重合である。酢酸ビニルは熱重合しがたいが、本条件下ではわずかに熱重合した。

表 1 より (IBA)₂Cu は酢酸ビニルを除いたビニルモノマーの重合を開始することが認められた。なかでもアクリロニトリルの重合には高活性であった。しかし全体として重合活性は (AcAc)₂Cu とほとんど変わらず、高反応性モノマーに対しては活性のあることが認められた。重合は前報²⁾ 同様にラジカル的に進むと考えら

れる(後述)。

また、前報³⁾ である種金属アセチルアセトナートがクロラールの配位重合を開始することを見出したが (IBA)₂Cu は (AcAc)₂Cu に比して高い活性を示し、赤外吸収スペクトルよりポリエーテルであることがわかった。この差については目下検討中である。

3.2 MMA のラジカル重合

(IBA)₂Cu による MMA の塊状重合についての時間-変化率曲線を図 1 に示す。図 1 より各温度における重合速度を求め、熱重合の補正を行ない Arrhenius のプロットをすると図 2 のように得られた。図 2 より、みかけの全重合活性化エネルギーは 10.1 kcal/mol であった。この値はアセト酢酸エチル銅(II)キレートについての値 (17.6 kcal/mol)⁴⁾ より幾分小さい値であり、ラジカル重合の開始剤としてすぐれていることがわかった。

図 1 (IBA)₂Cu による MMA の塊状重合
[(IBA)₂Cu]=5.0×10⁻³ mol/l 図 2 (IBA)₂Cu による MMA の塊状重合の
Arrhenius プロット

*1 この報文を「金属を含む開始剤系 (第 22 報)」とする。

*2 前報は、大津、西川、渡沼、工化投稿中。

*3 Takayuki OTSU, Toshikazu MISAKI 大阪市立大学工学部応用化学科：大阪市住吉区杉本町・

1) 大津、三崎、工化、71, 2041 (1968)。

2) 大津、南井、西川、J. Macromol. Sci.-Chem., A 2, 902 (1968)。

3) T. Otsu, Y. Nishikawa, S. Watanuma, Makromol. Chem., 115, 278 (1968)。

4) 大津、西川、青木 工化、71, 1067 (1968)。