であり、各気体が理想気体であると仮定すれば (4) 式より

$$P_{K_2O} = P_{SO_2} = 2 P_{O_2} \quad (15)$$

したがって

$$\log K_p = 2.5 \log P_d - \log P_{K_2SO_4} - 1.15 \quad (16)$$

第 1 報¹⁾より、 $\log P_d$ および $\log P_{K_2SO_4}$ はそれぞれ

$$\log P_{K_2SO_4} = -1.253 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 4.843 \text{ (atm)} \quad (17)$$

$$\log P_d = -3.275 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 17.949 \text{ (atm)} \quad (18)$$

である。(17), (18) 式を (16) 式に代入して整理すれば、

$$\log K_p = -6.94 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 38.9 \text{ (atm}^{1.5}) \quad (19)$$

となる。すなわち、蒸気圧および解離圧を実測した 1700°K 付近までの温度範囲における硫酸カリウムの解離定数は (19) で示されると考えてよいであろう。

一方、炭酸カリウムの解離定数は前報に示したとおり

$$\log K_p = -1.38 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 9.80 \text{ (atm)} \quad (20)$$

でよいと考えられる。

4 結 言

Knudsen セル型イオン源と四極子型質量分析計を組合せて、硫酸カリウムおよび炭酸カリウムの熱解離反応を検討した。硫酸

カリウムについては 1500~1700°K の範囲で検討し、解離生成物として O_2 , K, SO, SO_2 および K_2O を得た。これら解離生成物の生成エネルギーに着目し、硫酸カリウムの解離反応式を

のように推定した。

炭酸カリウムについては 1000~1500°K の範囲で検討し、解離生成物として C, O, CO, K, CO_2 および K_2O を得た。そして解離反応を次式のようにになると結論した。

カリウム原子の生成理由については、硫酸カリウムの場合も炭酸カリウムの場合も、生成エネルギーが等しくかつ単体カリウムと酸素から酸化カリウムが生成する際の値に近かったことから、

の反応で生成したと推定した。

またここで得た解離反応式をもとにして既報の解離圧が妥当なことを確認し、両化合物の解離定数を次のように推定した。すなわち、

$$\log K_p(K_2SO_4) = -6.94 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 38.9$$

$$\log K_p(K_2CO_3) = -1.38 \times 10^4 \left(-\frac{1}{T} \right) + 9.80$$

(昭和 44 年 11 月, 第 3 回熔融塩化学討論会で講演予定)

溶 融 塩 化 マ グ ネ シ ウ ム の 電 解 に お け る 電 流 効 率^{*1,*2}

(昭和 44 年 6 月 30 日 受理)

小 村 照 寿^{*3}・今 永 広 人^{*3}・渡 辺 信 淳^{*4}

熔融塩への金属マグネシウムの溶解現象に基づいて、塩化マグネシウムの電解における陰極電流効率に及ぼす熔融塩組成および電流密度の影響を考察した。

マグネシウムの溶解速度は電極界面からの Mg_2^{2+} の物質移動律速であり、そのため電流効率は熔融塩の塩化マグネシウム濃度の増加によって減少し電流密度の増加によって増大する。また $MgCl_2$ -LiCl 系よりも $MgCl_2$ -KCl 系において高い電流効率が得られるであろうと推定された。隔膜などによって熔融塩中に溶解したマグネシウムと陽極生成物である塩素との再結合反応を防止すれば高い電流効率が得られることがわかった。また、熔融塩中に浸される陰極ベースの長さが長くなるとマグネシウムの分散による電流効率の低下が無視されなくなる。

1 緒 言

熔融塩電解における電流効率は不純物特に水の放電によって大きな影響をうけるが、熔融塩を十分に精製し陰極での不純物の放電が認められない場合でも析出金属の熔融塩への溶解のために高い電流効率が達成されない。

このような金属霧現象の取り扱いにおいては、金属と熔融塩の間の相互作用を考慮する必要がある。熔融塩に溶解した金属は

陽極生成物との化学反応および陽極での直接酸化などによって消費されるため電流効率は大きく低下する。したがって、電流効率は温度、熔融塩の組成（これらは金属の溶解度を支配する因子である）および電解槽の形状、電極間距離（これらは化学反応量に関係する）に依存する。電流効率におよぼす因子として一般に取り上げられる電流密度は、金属の溶解速度と析出速度との相対的な割合を支配することにより電流効率に影響をおよぼすものであり、電流効率にとって本質的なものではないが実際的には重要な因子となる。また、マグネシウムのような液体金属が析出される場合には、その分散性のために金属霧による電流効率の低下は一層著しくなるであろう。

本実験では、マグネシウムの電解製造に関する研究の一つとして、熔融塩化マグネシウム電解の電流効率におよぼす浴組成、電流密度の影響を、熔融塩へのマグネシウムの溶解現象に基づいて考察した。

*1 この報文を「金属マグネシウムの電解製造に関する研究 (第 2 報)」とする。

*2 前報(第 1 報), 小村照寿, 今永広人, 渡辺信淳, 中西浩一郎, 工化, 71, 1976 (1968)。

*3 Akitoshi KOMURA, Hiroto IMANAGA 金沢大学工学部工業化学科: 金沢市小立野 2 丁目。

*4 Nobuatsu WATANABE 京都大学工学部工業化学科: 京都市左京区吉田本町。

2 実験方法

2.1 熔融塩の精製

精製した塩化マグネシウムの濃厚溶液に等モル比の塩化アンモニウムを加え加熱溶解させる。蒸発乾固した後粉碎し 110°C で 12 時間脱水する。次にこの複塩をすばやく粉碎し脱塩化アンモニウム装置に充填してアスピレーターで減圧にしながら 170°C で 3 日間、220°C で 24 時間加熱脱水し、最後に 400°C に強熱して塩化アンモニウムを除去した。この無水塩化マグネシウムと予備乾燥した塩化ナトリウムを必要な組成に混合してセルに充填した後、8 時間常温で真空乾燥 (2~3 mmHg) を行ない、次に塩化水素中で溶融した。この溶融塩中に塩化水素を 1 時間通した後、アスピレーター、真空ポンプの順に真空にして溶融塩中に溶存する塩化水素を除去した。すべての実験は、硫酸、過塩素酸マグネシウム、活性銅および金属カルシウムを通して精製したアルゴン気流中で行なわれた。

2.2 電流効率の測定

上記のようにして精製した溶融塩を冷却固化せしめた後、必要な電極部分を石英管のキャップに取りつけ、すばやく装置内を真空にして再び溶融塩を加熱溶解せしめた。溶融塩化マグネシウムの電解装置を図 1 に示した。

陽極と陰極には直径 6 mm の分光分析用黒鉛および直径 0.5 mm の白金線を用い、直流電源としてメトロニクス社製の電子管式定電流電源 (モデル 592) を使用した。一定時間の電解後、陰極と陽極を逆転して Mg の酸化限界電流密度以上の電流密度で電解し、黒鉛電極に対して白金電極の電位を記録した。白金電極部分に Mg のプールがなく、白金電極の電位は Mg/Mg^{2+} 系の電位から白金の溶出電位に移移する。この遷移時間によって Mg の電流効率を算出した。電解初期には定面積の Mg プール電極ができるまでに陰極面積の変化があるが、Mg プールができるまでの時間は全電解時間に比して非常に短かい上に Mg プール面積 (1.97 cm²) に比して溶融塩に浸漬されている白金の面積は非常に小さいので、電解中における電流密度の変化は無視できた。

2.3 Mg の溶解速度の測定

窒化ケイ素管中の上部に金属 Mg をニッケル線でつるし、装置内を真空にして炉を加熱し実験温度に調整する。ニッケル線を下降させると金属 Mg が溶融し、窒化ケイ素管内に Mg のプールができる。この時から適当な時間間隔で Mg プールを対極とし、タングステン微小電極で Mg の酸化波をえがき、その波高から溶融塩中に溶解した Mg の濃度を時間の関数として求めた。

3 結果と考察

$\text{MgCl}_2\text{-NaCl}$ 等モル溶融塩中での白金電極における陰極電流電位曲線を図 2 に示した。曲線 2 および 3 は、溶融塩中に塩化水素、水酸化マグネシウムが存在する場合である。本実験のように溶融塩を精製した場合には、不純物の還元反応は無視できるものと考えられる。それゆえ、本実験では電流効率の低下はすべて析出した Mg の溶解によるものと考えて電流効率の低下を解析した。従来、溶融塩電解における電流効率に対して (1)¹⁾ 式のような関係が提出されているが¹⁾、 k の具体的な内容が明らかでないため、

$$\alpha = 1 - \frac{k}{J^n} \quad (1)$$

α は電流効率、 J は電流密度、 k と n は定数
電流効率の溶融塩組成による変化が説明されていない。Smirnov は²⁾ 金属イオンの電荷の変化によって生ずる残余電流に基づいて k の内容を検討し、電流効率におよぼす種々の因子の影響を考察しているが、塩化マグネシウムの電解では低級原子価マグネシウムイオンの中間生成による残余電流よりも析出したマグネシウムの溶解が電流効率を低下させる最も大きな原因であると考えられる。

図 1 塩化マグネシウム溶融塩の電解セル

1: 石英管, 2: 水冷付キャップ, 3: アルミナルツボ, 4: 白金線陰極, 5: 黒鉛陽極, 6: 窒化ケイ素管, 7: AC 熱電対, 8: ガス出口, 9: ガス入口, 10: 析出マグネシウム

図 2 $\text{MgCl}_2\text{-NaCl}$ 溶融塩の陰極電流電位曲線

曲線 1: 精製した場合, 曲線 2: $\text{Mg}(\text{OH})_2$ を溶に添加した場合, 曲線 3: HCl を溶存させた場合

前報³⁾ で示したように溶融塩化マグネシウム中におけるマグネシウムの溶解種は Mg_2^{2+} であると考えられるので、マグネシウムの溶解過程には次のような化学反応が含まれる。

もし、(2) の化学反応が平衡にあり Mg の溶解速度がマグネシウムの拡散律速であるとする、溶解速度は飽和溶液の Mg 濃度 (c^0) とその時の溶液内部の Mg 濃度 (c) との差に比例し次のように表わされる。

$$\frac{dc}{dt} = \frac{DS}{V\delta} (c^0 - c) \quad (3)$$

ここで、 D は Mg_2^{2+} の拡散係数、 S , V , δ はそれぞれ界面の

- 1) P. Drossbach, *Z. Elektrochem.*, 40, 180 (1934).
- 2) M. V. Smirnov, "Electrochemistry of Molten and Solid Electrolytes", Vol. 1 (A. N. Baraboshkin, ed.), Consultants Bureau, New York (1961) p. 3.
- 3) 小村照寿, 今永広人, 渡辺信淳, 中西浩一郎, 工化, 71, 1976 (1968).

面積, 熔融塩の容積および拡散層の厚さを表わす。\$D, \delta\$ を不変とし, \$DS/V\delta=a\$ において上式を積分すると

$$at = \ln [c^0/(c^0 - c)] \quad (4)$$

(4) 式は表面溶解反応 (2) が律速であるとしても導かれ, その場合 \$a\$ は表面反応の逆方向速度定数に等しくなる。

両者の判定の基準となる点は, 拡散律速であれば \$a\$ から \$\delta\$ を求めるとは \$10^{-4} \sim 10^{-3} \text{ cm}\$ という値になること, \$a\$ の温度変化から活性化エネルギーを求めると数 kcal という通常の拡散のそれと同程度になること, およびかきまぜによって溶解速度が増加することなどである。

時間 \$t\$ による Mg 濃度の変化を図 3 に示した。直線 2 および 3 はアルゴンを通すことによって熔融塩をかきまぜた場合の結果で

図 3 熔融塩中の Mg 濃度の時間変化

MgCl₂-NaCl 等モル熔融塩, 700°C

直線 1: 無カクハン, 直線 2: Bubbling Rate 0.2 cm³·Ar/sec,

直線 3: Bubbling Rate 0.5 cm³·Ar/sec

ある。本実験では \$V=49.6 \text{ cm}^3\$, \$S=1.97 \text{ cm}^2\$ であるので \$\text{Mg}_2^{2+}\$ の拡散係数として Van Norman⁴⁾ による値 \$5.3 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}\$ を用いて, 図 3 の直線 1 (無かきまぜの場合) の勾配から \$\delta\$ を算出すると \$4 \times 10^{-4} \text{ cm}\$ となる。614°C 以下では Mg が固化することおよび温度が高くなると Mg の濃度の測定誤差が大きくなるために, 第 2 の判定基準である溶解過程の活性化エネルギーを求めることはできなかった。しかし, かきまぜによって \$a\$ が増加することおよび \$\delta\$ の値から Mg の溶解速度は拡散律速であると考えられよう。高温のため化学反応は速く (2) の反応は平衡にあると考えられる。

そこで, 電解中におけるカソードプロセスは次のような素過程に分けられよう。

陰極界面に移動した \$\text{Mg}^{2+}\$ は電極反応と Mg の溶解反応によって消費される。

(7) の平衡定数 (\$K\$) は

$$K = a_2/a_1 \quad (8)$$

熔融塩中に溶解したマグネシウムは塩素との再結合反応および陽極での直接酸化によって消費されるので \$a_2^0=0\$ と考えられる。反応 (7) は平衡にあるとみなされるので, その正味の右方向速度は過程 (9) のフラックスに等しい。

\$\text{Mg}^{2+}\$ のフラックス (\$\phi_1\$) は拡散と泳動によるものであると仮定すると,

$$\phi_1 = R_1(a_1^0 - a_1) + tJ/2F \quad (10)$$

ここで, \$R_1\$ は \$\text{Mg}^{2+}\$ の物質移動係数, \$t\$ および \$J\$ は \$\text{Mg}^{2+}\$ の輸率および電流密度を表わす。\$F\$ はファラデー定数である。

\$\text{Mg}_2^{2+}\$ については希薄溶液であるため, その物質移動は拡散によってのみ行なわれると仮定すると, \$\text{Mg}_2^{2+}\$ のフラックス (\$\phi_2\$) は

$$\phi_2 = R_2 a_2 \quad (11)$$

\$R_2\$ は \$\text{Mg}_2^{2+}\$ の拡散による物質移動係数を表わす。

\$J\$ は各フラックスによって次のように表わされる。

$$J/2F = \phi_1 - \phi_2 \quad (12)$$

また, 陰極における Mg の蓄積速度を \$w\$ (mol/sec·cm²) とすると次の関係が成立つ。

$$w = \phi_1 - 2\phi_2 \quad (13)$$

したがって (8), (10), (11) および (13) より

$$w = R_1 a_1^0 + tJ/2F - (R_1 + 2KR_2)a_1 \quad (14)$$

(8), (10), (11) および (12) より

$$a_1 = \frac{R_1 a_1^0 - (1-t)J/2F}{R_1 + R_2 K} \quad (15)$$

電流効率を \$\alpha\$ で表わすと

$$\alpha = 2Fw/J \quad (16)$$

であるから, (14), (15) および (16) 式から,

$$\alpha = \frac{R_1 + 2KR_2 - KR_2 t}{R_1 + R_2 K} - \frac{2FR_2 K a_1^0}{(R_1 + R_2 K)J} \quad (17)$$

(17) 式は \$a_1^0\$ が大きくなると \$\alpha\$ は減少し, \$J\$ が大になると \$\alpha\$ は増加することを示している。

熔融塩中の塩化マグネシウム濃度による電流効率の変化の実測値を図 4 に示した。曲線 2 は Markov⁵⁾ の測定結果であり, 塩化

図 4 MgCl₂ の濃度による電流効率の変化

MgCl₂-NaCl 熔融塩, 700°C, 電流密度 0.5 A/cm²

1: 本実験, 2: Markov の測定結果⁵⁾

4) J. D. Van Norman, J. J. Egan, *J. Phys. Chem.*, **67**, 2460 (1963).

5) B. F. Markov, "Electrochemistry of Fused Salts" (IU. K. Delimarski, ed.), The Sigma Press, Publishers (1961) p. 259.

図 5 電流効率の電流密度依存性
MgCl₂-NaCl 等モル溶融塩，実験温度 700°C

マグネシウムの濃度が小さくなるとアルカリ金属が析出し，Mg の電流効率は著しく低下することを示している。

電流密度による電流効率の変化の実測値を図 5 に示した。図 4 および図 5 の結果は，いずれも (17) 式の予報と一致するものであろう。また，(17) 式において $K=0$ ，すなわち Mg の溶解がないならば当然電流効率は 1 に等しくなることがわかる。

一方，(17) 式を K で微分すると

$$\frac{\partial \eta}{\partial K} = R_1 R_2 \left[(1-\eta) - \frac{2 F R_1 a_1^0}{J} \right] \quad (18)$$

(15) 式の関係を考慮すると (18) 式の右辺は負であり， K の増加，すなわち Mg の溶解度が大きくなると η は減少することが予想される。それゆえ MgCl₂-LiCl 系よりも MgCl₂-KCl 系の方が

表 1 塩化マグネシウム-アルカリ塩化物系（等モル比）
における電流効率*5（%）の比較

電流密度 0.5 A/cm²，温度 700°C			
溶 融 塩	MgCl ₂ -LiCl	MgCl ₂ -NaCl	MgCl ₂ -KCl
電 流 効 率	84	87	88

大きな電流効率を得られると推定される⁹⁾。塩化マグネシウム-アルカリ塩化物系における電流効率の値を表 1 に示した。浴の塩化マグネシウム濃度が小さくなると，溶融塩の密度の低下が起こるために⁶⁾，広い組成範囲におけるこのような電流効率の差は明確には認められなかった。

Mg₂²⁺ のフラックスがゼロの場合 ($a_2^0=a_2$) にも $\eta=1$ となるはずである。これは溶融塩中に Mg₂²⁺ の濃度勾配がないため，析出した Mg の溶解が起こらない場合に相当する。この結果を確かめるために，図 6 のよ

図 6 Mg で飽和した溶融塩の電解セル

1：黒鉛陽極，2：窒化ケイ素管，3：Mg プール，4：白金陰極，5：析出 Mg，6：溶融塩，7：アルミナリツボ (SSA)，8：ニッケル線

図 7 Mg で飽和した溶融塩の電解における電流効率
MgCl₂-NaCl 等モル溶融塩，実験温度 700°C

うにアルミナ管中に陽極を置き，塩素の拡散をできるだけ防ぐとともに別に溶融塩中に Mg プールを設けて溶融塩が常に Mg で飽和している状態で電流効率を測定した。この場合の実験結果を図 7 に示した。電流密度にかかわらずほぼ 100% に近い電流効率が得られた。低電流密度では，長い電解時間のために一部塩素と Mg の化学反応が行われたものと考えられる。

以上の取り扱いにおいては，Mg の分散を防ぐために溶融塩中にひたる白金線の長さをできるだけ少なくして電解を行なった。陰極ベースがかなり深く溶融塩に漬けられている場合には，陰極ベースに析出した Mg の小粒は互いに凝集して浴面に浮き上がる。したがって，Mg は溶融塩に真に溶解する以外に小粒のまま一部溶融塩中に分散するものもあろう。このような分散量は溶融塩中に漬けられている陰極の長さに依存するであろうと考えられる。陰極（直径 2 mm の白金線）の長さを種々変えて電流効率を求めた結果を表 2 に示した。

表 2 溶融塩中に漬けられる陰極の長さによる電流効率
の変化*6

MgCl ₂ -NaCl 等モル溶融塩，温度 700°C，電流密度 2 A/cm²					
長 さ (cm)	0.5	2	3	4	5
電流効率 (%)	96	96	95	94	94

陰極の長さが長くなると Mg プールの生成による電流密度の変化が無視し得ないが，表 2 から陰極の長さの増加により電流効率がわずかながら低下することがわかる。このような低下は，白金電極の表面積が大きくなると（太い電極の場合）いっそう大きくなるであろう。また，表 2 の結果は，図 1 のように内径 10 mm の窒化ケイ素管中に陰極を設置して測定されたものであるが，このような陰極しゃへい板がない場合には Mg の分散はもっと大きくなるであろうと思われる。

4 結 言

溶融塩への Mg の溶解現象に基づいて塩化マグネシウムの電解における陰極電流効率におよぼす組成，電流密度の影響を考察した。

(2) の溶解反応は平衡にあるとみなされ，電極面からの Mg₂²⁺ の物質移動による分だけ Mg の電流効率は低下する。そのため，電流効率は塩化マグネシウム濃度の増加によって減少するが，一方，電流密度の増加により増大する。Mg の溶解反応として (2)

*5 4 回の測定における平均値。

6) 松島知夫，伊藤 茂，電化，35，714 (1967)。

*6 4 回の測定における平均値。

の反応以外にアルカリ金属イオンと金属 Mg の酸化還元反応も考えられるが、この反応の平衡定数は非常に小さいと推定されるので⁷⁾、本実験ではこの反応による Mg の損失を無視して電流効率を考察した。また、隔膜などによって溶融塩に溶解した Mg と陽極生成物である塩素との再結合反応を防止すれば高い電流効率が得られることが示された。一方、溶融塩への陰極の浸漬長が大きくなると Mg の分散による電流効率の低下が無視し得なくなる。これらの結論は他のイオンの同時放電がない場合に妥当であり、

7) 文献 5) の p. 238.

水の放電量が大きくなるとそれらが電流効率に対して決定的な影響を持つに至るであろう⁸⁾。

(昭和 44 年 6 月、電気化学協会第 36 回大会 (横浜) 発表)

本研究は、旭硝子株式会社の援助によって行なわれたものであり、ここに深甚の謝意を表わす次第である。また、本研究に対して種々御検討いただきました京都大学工学部中西浩一郎助教授に感謝いたします。

8) P. Drossbach, *Z. Elektrochem.*, 43, 891 (1937); *ibid.*, 45, 435 (1939).

ジュレンと沸点の接近している炭化水素多成分系溶液におけるジュレンの溶解度

(昭和 44 年 6 月 27 日 受理)

中村悦郎・小口勝也^{*1}

ジュレンの結晶化分離に関連し、接触改質油中のジュレンと沸点の接近している炭化水素多成分系溶液におけるジュレンの溶解度を明らかにした。

温度が 79～20°C の範囲内では、ジュレン留分のパラフィン多成分系溶液に対するジュレンの溶解度はジュレン-ウンデカン二成分系における値と同一とみなせるが、ジュレン留分の芳香族多成分系溶液における値とは異なっている。

ジュレン留分の炭化水素多成分系溶液およびジュレン-イソジュレン-ウンデカン三成分系におけるジュレンの溶解度を測定した。この結果、79～20°C の範囲内では、ジュレン留分のパラフィンをウンデカン、芳香族をイソジュレンとみなすことによりジュレン留分の炭化水素多成分系溶液におけるジュレンの溶解度はジュレン-イソジュレン-ウンデカン三成分系固液平衡図によって表わすことができる。

1 緒 言

ジュレンの結晶化分離に関連して、すでにテトラメチルベンゼン 3 異性体間の固液平衡関係、ジュレンと沸点の接近している C₁₀, C₁₁ 芳香族多成分系溶液におけるジュレンの溶解度、さらにこれに関連してイソジュレンの溶解度などを明らかにした^{1,2,3)}。

一般に接触改質油の高沸点留分 (200°C 前後) はほとんど芳香族炭化水素からなるので、これらからジュレンを結晶化法で分離する場合はすでに明らかにした C₁₀, C₁₁ 芳香族多成分系溶液におけるジュレンの溶解度から物質収支を知ればよい。

しかし接触改質の原料として 200°C 前後の沸点を持つような炭化水素を含むナフサを用いた場合には得られる接触改質油の 200°C 前後の留分にはパラフィン炭化水素も混入してくる。したがって、これらからジュレンを分離するに際し、パラフィンが大量に含まれている場合にはまず芳香族炭化水素の抽出が必要になるうし、少量の場合には直接分離することが考えられる。そこでパラフィン炭化水素の混入がジュレンの溶解度にどのように影響するかを知る目的で、ジュレンと沸点の接近しているパラフィンおよび芳香族を含めた炭化水素多成分系溶液におけるジュレンの溶解度を明らかにしたので報告する。

2 実 験

パラフィン炭化水素多成分系溶液に対するジュレンの溶解度およびジュレン-ウンデカン二成分系溶液におけるジュレンの溶解度は主として前報と同様に組成既知の試料の融点を測定して求めた。またジュレン-イソジュレン-ウンデカン三成分系溶液におけるジュレンの溶解度およびパラフィン-芳香族炭化水素多成分系溶液におけるジュレンの溶解度は前報と同様に所定温度におけるジュレンの飽和溶液の組成を毛管ガスクロマトグラフィーにより分析して求めた。

試料のジュレン、イソジュレンおよび C₁₀, C₁₁ 芳香族炭化水素多成分溶液は前報と同様のものを用いた。またウンデカンは市販品をさらに精留し、ガスクロマトグラムでの純度 99.8% 以上のものを用いた。パラフィン炭化水素多成分溶液は、ガッチサラン原油 (イラニアンヘビー原油) の 100～210°C 留分を白金-アルミナ系の工業用接触改質触媒を用いて一般的な反応条件で改質し、精密蒸留によりその接触改質油の 192～202°C 留分 (ジュレンの沸点の 5°C 前後) を分取し、この留分から芳香族炭化水素をシリカゲルにより除去し、試料とした。この試料の平均分子量は 165 で、元素分析から分子式は C_{11.6}H_{25.2} となり、ガスクロマトグラムからウンデカンの含有率は 47.5% (面積) であった。したがって、この試料はウンデカンおよび C₁₁～C₁₈ イソパラフィンからなると考えられる (以下この試料をジュレン留分のパラフィンとする)。

溶解度の測定に際してはこれらの試料を混合し調製して用いた。

*1 Etsuro NAKAMURA, Katsuya KOGUCHI 工業技術院資源技術試験所石油部：川口市寿町。

- 1) 雨宮登三, 中村悦郎, 小口勝也, 中山哲男, コールタール, 15, 418 (1963).
- 2) 中村悦郎, 小口勝也, 中山哲男, 工化, 70, 2258 (1967).
- 3) 中村悦郎, 小口勝也, 中山哲男, 工化, 71, 1851 (1968).