ちつけ深さによる曳糸長 $(\Delta l/\Delta d)d$ の式,

$$\left(\frac{\Delta l}{\Delta d}\right)d = \Delta(R+\rho)\left(\frac{\eta}{\eta_c}\right)^{0.6}vd \quad (7)$$

から粘度を計算し、のび粘度 $\eta_{dl/\Delta d}$ として、これと v との関係を示す。この $\eta_{dl/\Delta d}$ は引き上げ棒の側からズリ落ちる液が曳糸の過程においていかなる粘度をもつかを意味するもので、 v の増加により $\eta_{dl/\Delta d}$ が減少している。これもたびたび述べたように η_{l_0} と同様な原因によると考えるべきであろう。

$\eta_{dl/\Delta d}$ と η_{l_0} とはニュートン流体²⁾の場合はもちろん PVA 水溶液³⁾でもよく一致している。 $\eta_{dl/\Delta d}$ と η_{l_0} の v 依存性は鎖状分子のからまりあいが、ズリ速度によって起る配向変形(弾性的)とからまりあいのほつれ(粘性流)の進行によると考えられるが、両者における v とズリ速度の対応は異なった範囲にあることも考えられるから PVA の場合の一致はむしろ良過ぎるに思われる。

緩和時間の大きい溶液では $v \rightarrow 0$ 付近での $\eta_{dl/\Delta d}$ は η_{l_0} と同様に微分粘度 η_d とは大幅異なる値を示し、かつ v 依存性も類似しているところがない。しかし緩和時間の小さい溶液においては

$\eta_d \sim D$ 関係と似た曲線となり、AC 15% のものでは $\eta_{dl/\Delta d}$ は $\tau \rightarrow 0$ の η_d とほとんど同じ値となり、このような溶液の曳糸能は粘性流が重要な因子となっていることを示す。

3.2.3: 以上 AC 濃厚溶液の曳糸性をニュートン流体、PVA 水溶液のそれと比較考察して来たが、曳糸能の目安にはつけ深さ d を 0 に外挿したときの曳糸長 l_0 (式 (6)) をとるのがもっとも容易、かつ精度の高い検討法である。この点から見て構造粘性を示し、その緩和時間が 10^{-2} sec 以上のものにあつては、その曳糸能が粘弾性体としての緩和現象によって説明しなければならないことは避けられない結論である。ただ曳糸操作において、曳糸期間と考えられる l_0/v は 1 sec の程度であるのに、実験した溶液の緩和時間は $5 \times 10^{-3} \sim 10^{-1}$ sec であつて相当のへだたりがある。この点がまだ説明し得ないのであるが、おそらくは棒を引き上げる操作の中にもっとも肝心な、しかも $10^{-2} \sim 10^{-1}$ sec の短時間に終了するような変形過程が含まれており(ある場合は段階的に連なつて)、これを素子的な曳糸過程と見るべきものと考えている。これらについては次報における引き上げ衝撃力とあわせ論ずる予定である。

核磁気共鳴による脂肪酸-芳香族化合物の溶媒効果

(昭和 35 年 1 月 20 日 受理)

清水 博†

ベンゼンおよびピリジンを 5 種の脂肪酸で希釈し、各希釈段階におけるメチル基、カルボキシル基などの官能基の化学シフトを測定し、液体分子間の相互作用を考察した。その結果、酸のメチル基とベンゼンの π 電子との結合、酸の 2 量体、多量体の存在およびピリジンと酸との間の結合などが明らかにされた。

1 緒 言

高分解能核磁気共鳴(以下 NMR と略記)により液体中の分子間の相互作用(たとえば、水素結合、錯結合、陽子交換など)、ないしは液体構造(たとえば 2 量体の存在など)をしらべることは近年 NMR のもっとも重要な応用分野の一つとされ、たとえば前者は溶媒効果(solvent effect)の名により近年多数の研究が行なわれ、多くの新知見が見いだされつつある。また、液体構造に関しては、単量体-2 量体の平衡を化学シフトの測定から論ずることが酢酸、プロピオン酸について行なわれている²⁾。

以上の情況により著者は、ベンゼン、ピリジンに対する酸の混和の影響をより詳細に検することとした。

NMR は特定の官能基の電子雲変化を知るうえにもっとも効果的な手段であり、したがってベンゼン-酸系の測定結果は酸の官

能基とベンゼンの π 電子との間の相互作用の定量的検討を可能とするはずであり、また、ピリジン-酸系の結果は、酸-塩基間の分子間相互作用の基本的知識を供給すると考えられるので、ここに本研究の意義があると考えられる。酸の種類は、その極性、解離度、分子形態などの影響を予備的に検討しうることを意図して選択した。

2 実 験

実験装置は電気通信大学理学第二研究室で作製した高分解能核磁気共鳴吸収装置で、陽子の共鳴周波数は約 27 Mcycle である。磁場はインディアナ・スチール会社製の永久磁石を使用、そのまわりを、温度による磁場の変動を防ぐために厚さ約 3 cm のスチロフォーム板で二重におおつてある。試料は外径約 3.5~3.8 mm の毛細管内に封じ、これを回転させながらシグナルを観測した。シフトの測定は自動記録したシグナルの距離ではかり、すべて内部基準法によつたため、受磁率の補正ははぶいた。約 20~30 分おきにトルエンのシグナルを測定し、メチル基とフェニル基の間の化学シフトを 4.88 ppm とし²⁾、シフトの大きさを測つた。

3 結 果

用いた脂肪酸は酢酸、ジクロロ酢酸、プロピオン酸、 n -ブチル

9) N. F. Chamberlain, *Anal. Chem.* **31**, 56 (1959).

† 東京大学薬学部、東京都文京区; 電気通信大学、調布市小島町

- 1) R. E. Glick, S. J. Ehrenson, *J. Phys. Chem.* **62**, 362 (1956).
- 2) A. A. Bothner-By, R. E. Glick, *J. Chem. Phys.* **26**, 1647, 1651 (1957).
- 3) J. R. Zimmerman, M. R. Foster, *J. Phys. Chem.* **61**, 282 (1957).
- 4) L. W. Reeves, W. G. Schneider, *Can. J. Chem.* **35**, 251 (1957).
- 5) D. F. Evans, *Proc. Chem. Soc. (London)* 115 (1958).
- 6) 中川直哉, 私伝.
- 7) Pople, Schneider, Bernstein, "High-resolution Nuclear Magnetic Resonance" p. 422 (1959), Chapter 16, McGraw-Hill, New York.
- 8) L. W. Reeves, W. G. Schneider, *Trans. Faraday Soc.* **54**, 314 (1958).

酸, イソブチル酸, およびイソバレリアン酸である。各試料中に約5%容のシクロヘキサンを混じ, その共鳴点を基準としてシフトを測定した。以下に各測定結果の概要を記す。

3.1 メチル基の希釈シフト

a) ベンゼンによる希釈: 酸のメチル基はすべて高磁場側へシフトされ, 測定結果はその値の大小からつぎの2種類に分類される。

高磁場側へのシフトの顕著 (0.5~0.7 ppm) なもの……酢酸およびジクロル酢酸

同, 比較的軽微のもの (0.1~0.2 ppm)……その他の酸, すなわち, プロピオン酸, *n*-ブチル酸, イソブチル酸およびイソバレリアン酸

これら二つの型の違いの例を図1に示した。メチル基は化学的に不活性であり, 事実 NMR において溶媒効果によるシフトの報告例は存在しない。したがって, 本結果はメチル基の溶媒シフトを始めて見いだしたものであり, 高分解能スペクトルの測定に従来メチル基を基準とすることが行なわれたが, これに関連して, 本結果はとくに注意すべきことと思われる*1。メチル基の高磁場側へのシフトは Pople らによるいわゆる環電流模型 (Ring-current model)¹⁰⁾ により説明でき, すなわちメチル基がベンゼン面上の方向に存在すると解される。このことはベンゼンの π 電子系と酸のメチルプロトンとの間にある種の結合ができていることを示唆し, さらにまた, 酢酸およびジクロル酢酸のシフトが大きいことは, ここに測定されるシフトがメチル基の「化学的活性」の一つの尺度となりうることを示唆する。酸分子の空間的ひろがり (大きさ) がメチル基のシフトの大きさを決める主要因子であり得ないことは, プロピオン酸, *n*-ブチル酸, イソブチル酸およびイソバレリアン酸の間に大きな差がないことから察することができる。

a: ジクロル酢酸, b: 酢酸, c: イソブチル酸

図1 メチル基のベンゼンによる希釈シフト

b) ピリジンによる希釈: ベンゼンによる希釈ほどはっきりしたシフトを示さない。図2にその例を示す。希釈度が增加するにしたがって, かえって低磁場側へのシフトが見られるのは, 脂肪酸のメチル基がかなり活性であり, そのため上記のようなある種の結合を形成するほかにさらにピリジンのような塩基に対しては

a: *n*-ブチル酸, b: 酢酸

図2 メチル基のピリジンによる希釈シフト

酸として働らくためと考えられる。なぜならこの低磁場方向へのシフトは, ピリジンの γ N にメチル基の水素が接近し, 環電流により低磁場方向へのシフトがおきると考えれば証明されるからである。水素が活性で, 水素結合形成にあずかることと, その水素が塩基に対して酸としてふるまうことは, 結局は本質的に類似した現象であると考えて差しつかえないであろう。

3.2 カルボキシル基の化学シフト

a) ベンゼンによる希釈: Reeves らは, 酢酸をシクロヘキサンで希釈する場合を研究し, カルボキシルプロトンが 0.6 ppm 程度, 始めに低磁場シフトし, さらに希釈を進めるとシフトは反転して高磁場方向に向い, 無限希釈時には, 反転のあった極小点より, 5.65 ppm 以上も高い磁場になることを示した。かれらの解釈によれば, 希釈の始めの段階における低磁場シフトの段階は, 酸が純液体 (会合状態) から2量体に逐次うつっていく過程を示し, したがって反転を示す極小点は2量体の存在する点であり, それ以後の希釈は, 2量体が切断されて単量体となる過程を示し, 無限希釈値は単量体の共鳴点を示すとした⁹⁾。本研究の結果も, ほぼ上記の考えにしたがって説明することができるであろう。図3に示したように, ベンゼンによって酢酸を希釈すれば,

a: 酢酸, b: ジクロル酢酸

図3 カルボキシル基のベンゼンによる希釈シフト

OH の低磁場へのシフトは約0.25 ppmであり, そのうえ, 高磁場側へのシフトが起こる点は酢酸の濃度が約0.4 mol % の点であり, これはシクロヘキサン希釈における対応する点の濃度0.05 mol/l 以下と比較していちじるしく高いことがわかる。このような差の現われる原因は, ベンゼンの環電流の影響によって共鳴

*1 溶媒によるメチル基のシフトに関しては現在中川直哉氏 (名古屋大学) により協同的基盤のもとに広範な研究が進行中である。

10) J. A. Pople, *J. Chem. Phys.* **24**, 1111 (1956).

点に高磁場側へのシフトが起きたためであり、したがってベンゼンと溶質間にも前に述べたような弱い結合 $\pi \cdots \text{HO}$ が形成されていると考えられる。このことは、さらにベンゼンがシクロヘキサンと比較して、あたかも極性分子のように、2量体を破壊する能力を有することをも暗示する。これが環電流の効果に付加されて図のような希釈曲線を与えるものと考えられる。

つぎに酸の濃度が高いところで、共鳴点が若干、高磁場側へシフトを示すが、これはベンゼンを希釈溶媒に使用したことによって始めて見られた現象である。この現象の原因ははっきりしないけれど、かりにつぎのように考えても説明はつく。酸の濃度が高くて、まだ多量体の量が2量体の量に比べて非常に多いときには、多量体が切断されたところに $\pi \cdots \text{H-O}$ 結合がある程度形成され、これが、高磁場シフトの原因となり、ついで希釈度が増加すると、分子間の衝突回数も増加するので、2量体と $\pi \cdots \text{H-O}$ 結合との比がだんだん増加して、ついに低磁場シフトを起すと考えるのである。

このようにベンゼンが他の非芳香族溶媒と比較して特異な性質を示すことは、たとえば電気的雙極子能率の測定などで、ベンゼンを非極性溶媒とみなすことの危険性と限界とを暗示するものである。このような意味で電気的雙極子能率の測定とNMRの測定の併用した研究の行なわれることが望ましい。

ジクロロ酢酸の希釈曲線は図3に示したように、他の脂肪酸の場合と比較して、かなり異なっている。すなわち低磁場側へのシフトが起らず、曲線は単調に増大する。この事実はジクロロ酢酸は他の脂肪酸の場合のように、希釈によって、多量体 $\rightarrow$ 2量体 $\rightarrow$ 単体の径路をたどらず、多量体 $\rightarrow$ 単体という変化をとることを示唆している。これはジクロロ酢酸の多量体は酢酸の場合のように

図4 カルボキシル基のピリジンによる希釈シフト

環状ではなく、むしろ鎖状であろうという誘電率測定からの推論¹¹⁾の結果を支持するものと考えられる。

b) ピリジンによる希釈：図4に1例を示したようにいったん0.4~0.6 ppm 程度低磁場側へシフトをし、つぎに酸の濃度が0.85~0.65 mol/l 程度のところで、急激に高磁場側へシフトをする。これは、ピリジンがベンゼンにくらべて極性が大きいこと、さらに塩基性をもつことなどの原因のために2量体を破壊する能力が大きいことによるものと思われる。

3.3 ベンゼンの脂肪酸による希釈シフト

図5に1例を示したように、ベンゼンは脂肪酸で希釈されると約0.1~0.2 ppm 程度低磁場側にシフトをする。これはベンゼン分子の間の重なりが希釈によって、引きはなされることによる³⁾と考えてよいであろう。

a: 酢酸, b: ジクロロ酢酸による希釈
図5 ベンゼンの脂肪酸による希釈シフト

3.4 ピリジンの脂肪酸による希釈シフト

a) α 水素：希釈シフトは非常に小さく0.1~0.15 ppm 程度である。

b) β および γ 水素：図6に例示したように0.1~0.85 ppm 程度低磁場側にシフトをする。このシフトの大きさが、ベンゼンに比較していちじるしく大きいことは、 $\text{O-H} \cdots \text{N}$ なる結合が形成され、これがピリジン分子の電子雲の分布を変化させることにもよっているといわれる。

3.5 メチル基とベンゼン間の化学シフトの変化

図7には縦座標にメチル基とベンゼン間の化学シフトの変化を酸の濃度が100%の点を基準にとって表わす。これまではシクロ

a: 酢酸, b: n-ブチル酸による希釈
図6 ピリジン β および γ 位水素の脂肪酸による希釈シフト

11) 長野晃三, 私信.

ヘキサンの共鳴点は各試料ごとに変化をしないか、またはその変化は小さくて、他の共鳴点の変化に対して無視できることを前提として、議論をすすめて来た。ベンゼンは一方シクロヘキサンによって希釈すれば、約 0.35 ppm 程度低磁場側へシフトすることが知られている。これを参考までに図 7 中に直線で示した。もし低磁場シフトの大きさが、この場合も、0.35 ppm 程度であるならば、メチル基のシフトの大きさは、図中の直線を基準として

a: シクロル酢酸, b: 酢酸, c: プロピオン酸, d: *n*-ブチル酸, e: イソブチル酸, f: イソバレリル酸

図 7 メチル基-ベンゼン間の化学シフトの変化

測ればよい。

4 結 論

脂肪酸のメチル基とベンゼンの π 電子の間にある種の結合ができ、この結合の強さは、メチル基の化学的活性度によっていることがわかった。ピリジンのような塩基に対しては、活性度の大きいメチル基は、弱酸としてふるまうことが推論された。つぎにベンゼンは酸に対しては無極性溶媒としてよりもむしろ極性溶媒のようにふるまうことが、 $\pi \cdots \text{H}-\text{O}$ 結合と関連して議論された。さらにベンゼンによる希釈によって、脂肪酸は一般に多量体 $\rightarrow$ 2量体 $\rightarrow$ 単体なる変化をするが、シクロル酢酸のみは多量体 $\rightarrow$ 単体なる変化をすることがわかった。ピリジンはベンゼンよりもかなり脂肪酸を単体にさせる能力が大きいことが示された。またベンゼンを脂肪酸で希釈するとき 0.1~0.2 ppm 程度低磁場側へシフトをするが、これはシクロヘキサン希釈によるシフト 0.35 ppm よりも小さい。これは $\pi \cdots \text{H}-\text{O}$ 結合がベンゼンの環電流を若干妨げるものと考えれば説明がつく。ピリジンを脂肪酸によって希釈すると、 α 位水素のシグナルはほとんどシフトをしないが、 β および γ 位水素のシグナルは 0.6~0.85 ppm 程度低磁場側にシフトをすることがわかった。

試料をいただき、また有益な助言を賜った東京大学薬学部長野晃三氏、名古屋大学教養学部中川直哉氏に心より感謝をする次第である。また、いつも変わらぬ御指導と御鞭達をいただく電気通信大学教授藤原鎮男博士、東京大学教授浮田忠之進博士および同森野米三博士に対して謹しんで感謝の念を捧げるものである。

オルト脂肪酸エステル類化合物の赤外特性振動

(昭和 35 年 1 月 26 日 受理)

額 田 健 吉†

6 種のオルト脂肪酸エステル類化合物 (オルトギ酸メチル, オルト酢酸メチル, オルト *n*-吉草酸メチル, オルトギ酸エチル, オルトギ酸 *n*-ブチル, オルトプロピオン酸エチル) の赤外線吸収スペクトルを, LiF および NaCl プリズム領域において測定した。これらのスペクトルを比較することによりつぎのように帰属を行なった。2996 $\pm$ 3 cm⁻¹ (CH₃O の CH₃ 非対称的伸縮), 2979 $\pm$ 2 cm⁻¹ (C₂H₅O の CH₃ 非対称的伸縮), 2960 cm⁻¹ (CH₃(CH₂)_nCO [*n*=2, 3] の CH₃ 非対称的伸縮), 2943 $\pm$ 5 cm⁻¹ (CH₃O), 2933 $\pm$ 1 cm⁻¹ (OCH₂C の CH₂ 非対称的伸縮), 2881 $\pm$ 8 cm⁻¹ (C₂H₅O, CH₃(CH₂)₂CO の CH₃ 対称的伸縮), 2838 $\pm$ 1 cm⁻¹ (CH₃O), 1455 $\pm$ 22 cm⁻¹ (CH₃ 非対称的変角および CH₂ はさみ), 1369 $\pm$ 16 cm⁻¹ (CH₃ 対称的変角, CH₂ 縦ゆれ, CH まがり), 1342~1258 cm⁻¹ (CH₂ 縦ゆれおよびひねり), 1230 $\pm$ 9, 1170~1100 および 1070~1035 cm⁻¹ ($\begin{smallmatrix} \text{OCH}_3 \\ \diagup \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{OCH}_3 \end{smallmatrix}$ 骨格), 1100~1010 cm⁻¹ ($\text{H}-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}-\text{CH}_2- \\ | \\ \text{O}-\text{CH}_2- \\ | \\ \text{O}-\text{CH}_2- \end{smallmatrix}$ 骨格), 1050 および 1010~980 cm⁻¹ ($\text{C}-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}-\text{CH}_2- \\ | \\ \text{O}-\text{CH}_2- \\ | \\ \text{O}-\text{CH}_2- \end{smallmatrix}$ 骨格), 903 $\pm$ 23 cm⁻¹ (CH₃O の CH₃ 横ゆれ), 890 cm⁻¹ 以下 (CH₂ 横ゆれ)。以上の帰属はホルマル類, アセタール類化合物のスペクトルの帰属と矛盾しない。

1 緒 言

飽和炭化水素の一つの炭素原子に 3 個のアルキル・オキシ基がに合した化合物 (オルト脂肪酸エステル) の分子振動スペクトル結ぶる分子構造の研究, またはそれらの化合物の赤外線吸収スペクトルの特性振動の研究についてはまだ報告が発表されていない。

従来われわれは酸素を含んだ飽和鎖状化合物の振動スペクトル

による分子構造の研究を行ない、すでにエーテル類化合物^{1,2)}およびホルマル類, アセタール類化合物^{3)~5)} (飽和炭化水素の一つの炭素原子に 2 個のアルキル・オキシ基が結合した化合物) の赤

† 東京工業試験所, 東京都渋谷区幡ヶ谷本町

1) 益子, 日化 78, 1131 (1957); 78, 470, 963 (1958); 80, 593 (1959).

2) Y. Mashiko, K. S. Pitzer, *J. Phys. Chem.* 62, 367 (1958).

3) 額田, 日化 80, 976 (1959).

4) 額田, 日化 80, 1112 (1959).

5) 額田, 東工試報告 55, 99 (1960).

VII. Structural Viscosity and Spinnability. Part. 3

(pp. 1020~1025)

The spinnability and structural viscosity of acetyl cellulose (15, 20, 21, 24, 25%)-acetone-water mixtures are investigated. The conclusion is the same as the previous one (VI), *i. e.*, the spinnability of the solutions (20, 21, 24, 25%) depends mainly on the viscoelastic relaxation phenomena. But the spinnability of 15% solution is in the mediate region between the viscous flow and the relaxation phenomena, because the relaxation time of 15% solution is smaller (10^{-2} ~ 10^{-3} sec.) than the others (10^{-1} ~ 10^{-2} sec.). The results obtained in VI and VII show that the elementary process of spinning in the authors' experiment has the characteristic period of order of 10^{-2} sec., though it is much smaller than the actual interval of spinning (spinning length/spinning velocity~1 sec.).

Faculty of Science, Niigata University; Niigata-shi, Niigata, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1025~1028 (1960)

NMR Study on the Solvent Effect of the Fatty Acid-Aromatic Compound System

by Hiroshi SHIMIZU

The dilution shifts of the proton magnetic resonance of the fatty acid-benzene and fatty acid-pyridine systems were measured. The fatty acids used in this experiment were acetic acid, dichloroacetic acid, propionic acid, *n*-butyric acid, *iso*-butyric acid, and *iso*-valeric acid. From the results of the experiment, it was found that; (1) a sort of bond was formed between the π electron in the benzene ring and the methyl hydrogen of the fatty acid, (2) the strength of this bond seemed to depend on the chemical activity of the methyl hydrogen, (3) in the system of a basic solvent such as pyridine, the active methyl hydrogen was considered to behave as a weak acid, (4) $\pi\cdots\text{H-O}$ type bond was found to be formed between the carboxylic hydrogen and the π electron system, (5) benzene was found to behave as a polar solvent for the fatty acid, (6) the fatty acids except dichloroacetic acid depolymerized stepwise as polymer→dimer→monomer when diluted by benzene, however, dichloroacetic acid depolymerized monomer in one step, and (7) the signals of β , γ -hydrogens of the pyridine molecule showed the lower field shifts of the magnitude of 0.6~0.85 p. p. m., whereas those of α -hydrogen did not show such a large shift. This phenomenon can be attributed to the change of the electronic distribution in the pyridine molecule due to the formation of the $\text{N}\cdots\text{H-O}$ bond.

Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Tokyo; Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1028~1034 (1960)

Characteristic Frequencies in the Infrared Spectra of Orthoaliphatic Acid Esters

by Kenkichi NUKADA

Infrared spectra of compounds having C(OR)_3 skeleton (trimethyl orthoformate, trimethyl orthoacetate, trimethyl ortho-*n*-valerate, triethyl orthoformate, tri-*n*-butyl orthoformate and triethyl orthopropionate) were obtained in LiF and NaCl prism regions. From the comparison of these spectra with each others, vibrational modes of

functional groups were assigned as follows in liquid state: $2996\pm 3\text{ cm}^{-1}$ (CH_3O , CH_3 asym. stretch.), $2979\pm 2\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$, CH_3 asym. stretch.), 2960 cm^{-1} ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n$ C-O, $n=2,3$, CH_3 asym. stretch.), $2943\pm 5\text{ cm}^{-1}$ (CH_3O), $2933\pm 1\text{ cm}^{-1}$ (C-O- CH_2 , CH_2 asym. stretch.), $2881\pm 8\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ and $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n$ C-O, $n=1,2,3$, CH_3 sym. stretch.), $2838\pm 1\text{ cm}^{-1}$ (CH_3O), $1455\pm 22\text{ cm}^{-1}$ (CH_3 asym. deform.), $1369\pm 16\text{ cm}^{-1}$ (CH_3 sym. deform. CH_2 scissoring and wag., and CH deform.), $1342\sim 1258\text{ cm}^{-1}$ (CH_2 wag. and twist.), 1230 ± 9 , $1170\sim 1100$ and $1070\sim 1035\text{ cm}^{-1}$ ($-\text{C}(\text{OCH}_3)_3$ skeletal), $1100\sim 1010\text{ cm}^{-1}$ ($\text{HC}(\text{OCH}_2)_3$ skeletal), 1050 and $1010\sim 980\text{ cm}^{-1}$ ($-\text{CH}_2\text{C}(\text{OCH}_2)_3$ skeletal), $903\pm 23\text{ cm}^{-1}$ (CH_3O , CH_3 rocking) and below 890 cm^{-1} (CH_2 rocking). This assignment is consistent with that of formals and acetals discussed in the preceding paper.

The Government Chemical Industrial Research Institute of Tokyo; Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1034~1038 (1960)

Oxidation Mechanism of Carbon Monoxide on V_2O_5 Catalysts

by Kimio TARAMA, Shiichiro TERANISHI and Teruo YASUI

A kinetic investigation was conducted on the V_2O_5 -catalysed oxidation of carbon monoxide and on the promotor action of MoO_3 and $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ on the catalyst. The adsorption isotherms of oxygen on the catalyst satisfied the Langmuir's equation of dissociative adsorption, and values of 20.3, 15.3 and 22.7 kcal./mol. were obtained for the heat of adsorption for oxygen on V_2O_5 , $\text{V}_2\text{O}_5\text{-MoO}_3$ (1 mol.%), and $\text{V}_2\text{O}_5\text{-}\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (1 mol.%) respectively. The rate-determining step in the oxidation was found to be the surface reaction between the adsorbed carbon monoxide and the adsorbed oxygen. Values of 28.4, 22.4 and 26.1 kcal/mol. were obtained for the activation energy of this process on V_2O_5 , $\text{V}_2\text{O}_5\text{-MoO}_3$ and $\text{V}_2\text{O}_5\text{-}\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ respectively. The results, being kinetically analyzed, showed that the promotor action of MoO_3 on V_2O_5 consisted in the decrease in the activation energy of surface reaction, and that addition of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ on V_2O_5 increased θ_{CO} , $\theta_{\text{O}}(\theta_{\text{CO}}$, θ_{O} are defined as fraction of surface covered by adsorbed carbon monoxide and oxygen respectively) and made the activation energy of the surface reaction slightly lower.

Department of Fuel Chemistry, Faculty of Engineering, Kyoto University; Sakyo-ku, Kyoto, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1038~1041 (1960)

Changes of Electric Conductivity of V_2O_5 Accompanied with Adsorption of Oxygen, Carbon Monoxide and Carbon Dioxide

by Kimio TARAMA, Shiichiro TERANISHI, Kentaro HATTORI and Teruo YASUI

The changes of electric conductivity of V_2O_5 accompanied with the adsorption of oxygen, carbon monoxide and carbon dioxide were measured to elucidate the adsorption processes of these gases. The conductivity of V_2O_5 decreased as the adsorption of oxygen proceeded, and it was found that the rate of this initial process satisfied the equation $-\text{d}\sigma/\text{d}t = (k\sigma - \sigma_e)$ and that the linear relation existed between $1/k$ and $1/p$ (p ; oxygen pressure). On the other hand, the conductivity increased