湧出量の方が少ないことが知られる。

以上の結果から、22時から翌朝6時までの夜間部と、それ以外の時間内の平均値について、統計的に検討すると、それぞれ差があり、気圧は夜間部に高くなり、湧出量は夜間部に少なくなり、 Cl^- 濃度は夜間部に高くなるが見いだされた。また、気圧と湧出量との間には、負の相関関係があることから、気圧は湧出量に反比例的に影響することが結論される。さらに、平均値からみると、気圧の変化は、 Cl^- 濃度の変動に影響するであろうと考え

られるが、これだけの測定値だけでは、気圧と Cl^- 濃度、湧出量と Cl^- 濃度との相関関係があるとはいえなかったことから、明確な結論は別報にゆずることとする。

終りに臨み、岡山大学温泉研究所教授梅本春次博士、京都大学瀬野錦蔵博士ならびに降水量や気圧の測定値の引用に対して鳥取気象台、さらにいろいろと御討論をいただいた方々に厚く感謝の意を表する次第である。

固 体 間 反 応 の 研 究（第2報）¹⁾

水 晶 表 面 上 に お け る 酸 化 亜 鉛 の 移 動

（昭和35年1月12日受理）

高木 克己・鈴木 吉保†

反応温度以下において、酸化亜鉛が水晶の表面を移動する状態が放射性 ^{65}Zn で標識した酸化亜鉛をトレーサーとして用いて、その放射能の測定およびラジオ・オートグラフの方法により観察された。

1 緒 論

従来固体反応の動力学的研究については、主として Jander の速度式²⁾が用いられてきた。その式は反応系中一方の成分のみが他方の成分の周囲よりいちように粒子表面から内部に向かって球殻状に進行するという仮定の上に基礎を置いて算出されている。これに対し小松³⁾は固体間の反応は固体の接点から生起するものとし、反応初期においては粒子表面の各接点からおのおの独立に球面状に進行するものとして新たな式を提示した。

固体間反応において反応系の2成分粒子が接触した場合、一般にはまず化学吸着が行なわれ、そのうち粒子内部へ向って拡散すると考えられる。しかし、いま吸着された成分が粒子内部に拡散浸入することと、粒子の表面を移動すること、について比較して考え、そのために必要なエネルギーを定性的に億測すれば、表面移動に要するエネルギーの方が内部への拡散に要するエネルギーより小さいとみなされる。したがって、一方の成分が接点よりただちに他方の成分粒子の内部に拡散する前に、表面移動を行なって表面上のある面積を有する状態から内部への拡散が行なわれると考えるのが妥当であろう。

本研究はこの推定を実験的に表面移動の現象を直接観察することにより確認する目的で行なわれたものである。用いた反応系はほとんど1成分のみが拡散するものとみなすことができ、かつ拡散成分が既知のものとして酸化亜鉛(ZnO)と酸化ケイ素(SiO_2)との反応を例にとった。 ZnO と SiO_2 との反応により Zn_2SiO_4 が生成する場合は主として酸化亜鉛が拡散成分であることはすでに著者の1人により観察されている。よって本実験においては反応温度以下において酸化亜鉛が水晶の表面を移動する状態を ^{65}Zn をトレーサーとして用いて、その放射能測定およびそのラジオ・オートグラフにより観察した。

2 実験方法および結果

実験の方法としては、拡散成分となる物質に放射能を与えて被拡散成分となる物質の表面上を移行する状態を放射能の測定により追跡して観察する。放射性物質を利用したのは微量の物質の検出が可能であること、およびラジオ・オートグラフにより移行の状況をひと目にして観察できるためである。

2.1 試 料

(i) 酸化亜鉛(ZnO): 放射性 ^{65}Zn で標識した酸化亜鉛はつぎのようにして調製した。すなわち精製した硫酸亜鉛溶液に $^{65}\text{Zn}^{*1}$ の塩化亜鉛の水溶液の一定量を添加し、これに炭酸アンモニウム溶液を加えて生じた沈殿を加熱分解して得た。使用した ^{65}Zn 標識酸化亜鉛は約0.1gで、その比放射能は約1.5 mc/gである。

(ii) 酸化ケイ素(SiO_2): 図1のように $10 \times 10 \times 30 \text{ mm}$ の角柱に切断した水晶を用いた。したがって、この角柱の上下面は(0, 0, 0, 1)でまた側面は(1, $\bar{1}$, 0, 0)および(2, 2, $\bar{1}$, 0)である。

2.2 実験方法

小型磁製ルツボの底に ^{65}Zn 標識酸化亜鉛の約0.1gをいちように拡げて敷き、その上に水晶を直立させてのせその底面においてのみ ^{65}Zn 標識酸化亜鉛と接触させる。この試料を含んだルツボを小型実験室用電気炉におさめ、所定の温度に80分間加熱する。装置の概要を図2(次頁)に示す。加熱温度は350°, 500°, 650°, 800°Cの4種とした。

2.3 実験結果

(i) GM カウンターによる結果: 一定条件で熱処理された水晶試料をGM管の窓から10mm離れたところに横たえて、

*1 250日, EC; β^+ ; γ 1.11 MeV⁴⁾.

4) 木村編, “放射線データブック(1958)”, p. 24 (1959) 地人書館.

† 静岡大学工学部附属電子工学研究施設, 浜松市広沢町

1) 前報(第1報), 高木, 日化 72, 1056 (1951).

2) W. Jander, Z. Anorg. Chem. 163, 1 (1927).

3) 小松, 日化 74, 601 (1953).

図1 水晶の切断方向

図2 水晶と放射性 ZnO との接触加熱の方法

これから発する放射量を計数した結果は表1のとおりである。なお、酸化亜鉛の昇華による影響を検討するため ^{65}Zn 標識酸化亜鉛を用いて確認実験を行なった。すなわち、図2に示されたと同様であるが、ただし水晶片を ^{65}Zn 標識酸化亜鉛と接触させず宙吊りの状態において電気炉中に 800°C 、90分加熱して、水晶からの放射能を調べたがまったく認められなかった。

表1 放射性 ZnO と接触して種々の温度に加熱された水晶の GM 管による計数値

No.	試料 加熱温度 ($^\circ\text{C}$)	計数値 (cpm)
1	350	0
2	500	0
3	650	3.6 ± 1.2
4	800	26.9 ± 1.5

(ii) ラジオ・オートグラフによる結果: 前記4種の加熱処理試料をX線用フィルムの上に図3のようにならべて横たえ、光を遮断した箱の中に3ヵ月放置したのち現像処理を行なった結果は

手前が ZnO と接した面

図3 フィルム上への水晶試料の並べ方

図4に示すとおりであった。すなわち、 350°C に加熱した試料1には ^{65}Zn 標識酸化亜鉛の移行はまったく見られないが、 500°C に加熱した試料2においては、稜の部分のみに約5mmほど ^{65}Zn 標識酸化亜鉛の葡萄上昇しているのが見られる。また 650°C で処理した試料3および 800°C で処理した試料4には明らかに ^{65}Zn 標識酸化亜鉛が水晶面上をそれぞれ約3mmおよび18mm移動して上昇し

図4 水晶試料のラジオ・オートグラフ

ている状態が認められる。なお、両者ともにとくに稜の部分は面の部分よりもはるか上部まで(試料3では約23mm, 試料4では約29mm) ^{65}Zn 標識酸化亜鉛の移動が見られる*2。

3 考察

一般に、酸化亜鉛と酸化ケイ素との反応開始温度は 800°C 付近⁵⁾ と報告されている*3。本実験結果によれば反応開始温度以下の 650°C においてすでに酸化亜鉛が水晶面を移動していることは明らかである。なお、図4を仔細に観察するときは、角柱の稜に沿った部分がもっとも高くまで移動し、かつ濃度も面の部分より大きいようである*4。また縦にスジのように見えるのは面に与えられた傷こんの部分に相当する。すなわちこれらのような部分には平らな面より容易に酸化亜鉛が集まりやすいのであろう。このことは常識的にも首肯されよう。

いまかりに ^{65}Zn 標識酸化亜鉛が水晶の表面をいちように単分子層でおおうとし、この ^{65}Zn 標識酸化亜鉛からの放射線は全体の壊変数の10~15%が計数管に入りそのうち3%が計数されるとして概算すると、この場合における計算値は約3~5cpmとなる。この値は相当粗雑なものであるがおおよその目安はつけられるであろう。ゆえにこの値と表1の値とを比較することにより考えると水晶面上の酸化亜鉛層は厚くてもせいぜい数分子層位であり、傷などの部分は比較的多く存在すると考えて差し支えないであろう。

微粉状の酸化ケイ素と酸化亜鉛との反応において反応が進行するために、酸化亜鉛が拡散するのに要する活性化エネルギーは試料の結晶状態(結晶型、みだれの程度など)により多少異なるであろうが、著者の1人の測定によれば約41 kcal/molである。また酸化亜鉛が酸化ケイ素表面に吸着されるときエネルギーは不明であるが一般の吸着エネルギーから推定して数 kcal/molであろう。したがって吸着した酸化亜鉛の酸化ケイ素上表面移動に要するエネルギーはさほど大きくなく拡散に要するよりも小さいであろうと考えられる。ゆえに酸化亜鉛と酸化ケイ素とが接触して加熱されるときは酸化亜鉛の拡散開始温度以下においてすでに吸着酸化亜鉛は酸化ケイ素の表面を移動して被覆するであろう。

Rice⁵⁾ は ZnO-SiO_2 系の反応に対する示差熱分析の結果、 370°C にピークを有する吸熱反応を見だし、これを酸化亜鉛の吸着効果によるものであろうと述べている。著者らの本実験においては吸着する温度は明らかでないが 500°C 未満であろうと思われる*5。

以上の結論として酸化亜鉛と酸化ケイ素との固体間反応においてはまず酸化亜鉛が酸化ケイ素の表面上の接触点で吸着されたのち、この点から表面移動によって酸化亜鉛を被覆して薄層を形成しつつに内部に拡散することにより反応が進行すると推定

*2 面による移動度の相違は本実験では考慮していない。

5) A. P. Rice, *J. Electrochem. Soc.* 88, 114 (1949); R. Nagy, C. K. Lui, *J. Optical Soc. Am.* 37, 37 (1947).

*3 この温度は示差熱法により測定されたものである。また試料 SiO_2 が微粉状であり結晶状態も不明であり、また微量夾雑物とくにアルカリ等の存在により得られた温度は相当異なるが、本実験におけるように水晶の場合は少なくともこの温度以下ではないと考えて差し支えないであろう。

*4 試料片が相接しているために境界の部分が散乱により強く現われることも考えられるが定性的傾向としてはこのように考えて差し支えないであろう。

*5 本実験の試料1および2ではカウンターによるバック・グラウンドの揺動の範囲内になるため計数不能ではあるが、ラジオ・オートグラフでは試料2の底部に相当する部分が微かに感光しているらしくみえる。

される*6。

このような過程は反応が界面において液相を形成することなく固体間のみで行なわれる場合はおおむね成立すると考えられる。

*6 SiO_2 の結晶の状態（結晶型、整い方の程度、割目の有無など）がこの現象に影響を与えることはもちろんである。

おわりに放射能関係について御高教賜わった本学教授塩川孝信博士に深甚なる謝意を表する。また本研究の遂行に種々御便宜を与えられた当研究室主任教授堀井 隆博士に厚く御礼を申し上げる。

鉛で賦活したケイ酸カルシウム螢光体の粒子構造とその発光スペクトル

(昭 和 35 年 2 月 26 日 受 理)

高 木 克 己†

炭酸カルシウムと酸化ケイ素とから乾式法により鉛を賦活剤としたケイ酸カルシウム螢光体をつくる場合、その焼成過程において反応生成物が $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \rightarrow 3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ と変化するにしたがって発光スペクトルが変化して行く状態を調べた。また、この結果から反応生成物の粒子は反応の進むのにもとない外側から中心に向かって順次に反応生成物が数層に配列されたものからできていると推定した。

1 緒 言

Studer および Fonda¹⁾ によれば、鉛で賦活された $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ は短波紫外線 $2537 \text{ \AA}$ の刺激により $345 \text{ m}\mu$ に、また $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ は $334 \text{ m}\mu$ にピークを持った螢光を発する。

一般に 2 種の酸化物の付加反応により 2 種以上の生成物が生ずる場合には、もしその反応が拡散によって行なわれるならば、その生成物は焼成の進展にともなって順次に変化して行くであろう。 $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 系について Jander²⁾ は化学分析法により、最初の生成物は $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、つぎが $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2$ で最後は $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ であると述べている。したがって基体を構成する原料の混合比のみで生成物の組成を決定することはできない。このことは乾式法による螢光体の合成においても同じことがいえる。ゆえに、もし生成物がおのおの異なった螢光を発するならば、焼成程度にともなう螢光スペクトルの移動状況の観察により、反応の進行状況——すなわち生成物の組成の変化——を推定できるであろう。

本研究はケイ酸カルシウム螢光体の合成において、その組成が焼成中にいかに変化するかを螢光スペクトルから調べ、あわせてこの結果から螢光体粒子の組成的構造の考究を目的とする。

2 実験および結果

本実験においては、賦活剤として添加する鉛は硝酸鉛の形で用い、その量はすべての場合 $0.008 \text{ mol/mol CaO}$ とした。また焼成方法は基体を構成する原料すなわち炭酸カルシウムと酸化ケイ素とに硝酸鉛を乾式により乳バチ中で十分混合したもの $15 \sim 20 \text{ g}$ を石英容器に入れフタをして電気炉におさめ、所定の条件の下に加熱する。このようにして得られた試料について、低圧水銀灯からの $2537 \text{ \AA}$ で刺激してその発光スペクトル分布を測定した。発光スペクトル分布は写真法³⁾ により、また較正は温度 2848°K の石英製タンゲステン電球を基準にして行なった。

図 1 酸化カルシウム：鉛螢光体の焼成温度と発光スペクトルとの関係

2.1 $\text{CaO} : \text{Pb}^{*1}$ および $\text{CaCO}_3 : \text{Pb}$ の発光スペクトル

図 1 に $\text{CaO} : \text{Pb}$ の発光スペクトルを示す。用いた基体酸化カルシウムはあらかじめ炭酸カルシウムを 1000°C で加熱分解してつくったがこの試料中には未分解の炭酸カルシウムがなお少量残存していた。 1000°C で焼成された $\text{CaO} : \text{Pb}$ は約 $365 \text{ m}\mu$ にピークのある発光帯を示し、これは Fonda⁴⁾ の実験結果と一致している。また 700°C で焼成された試料は約 $420 \text{ m}\mu$ にピークを示しているが、これはつぎの実験で明らかのように $\text{CaCO}_3 : \text{Pb}$ によるものであろう。

図 2 (次頁) は $\text{CaCO}_3 : \text{Pb}$ の場合の発光スペクトルを示す。 $\text{CaCO}_3 : \text{Pb}$ は約 $415 \text{ m}\mu$ にピークを有する。そして 1000°C で焼成された $\text{CaCO}_3 : \text{Pb}$ は $365 \text{ m}\mu$ 付近にも発光のピークが認められることから、当然考えられるように一部分解して酸化カルシウムに変わっていることが知られる。

*1 鉛を賦活剤とする CaO 螢光体を $\text{CaO} : \text{Pb}$ なる式で表わす。以後同様の表示法を用いる。

4) G. R. Fonda, H. C. Froelich, "Preparation and Characteristics of Solid Luminescent Materials", p. 385 (1948), John Wiley and Sons, New York.

† 静岡大学工学部附属電子工学研究施設、浜松市広沢町

1) F. J. Studer, G. R. Fonda, *J. Optical Soc. Am.* **39**, 655 (1949).

2) W. Jander, *Z. anorg. Chem.* **218**, 211 (1934).

3) 東, 数物誌 **22**, 170 (1940).

vibrations of DL- α -chloro-*n*-valeric acid were correlated with the frequencies of DL- α -chloro-*n*-butyric acid. Only one C-Cl stretching vibration has been observed at 685 cm^{-1} in the liquid state and in the carbon disulfide solution of DL- α -chloro-*n*-valeric acid. From this fact, it has been concluded that this compound exists only in one form (trans form), as in the case of DL- α -chloro-*n*-butyric acid.

Ajinomoto Co., Inc., Central Research Laboratory; Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1387~1391 (1960)

Studies on Catalytic Decomposition of Formic Acid. III. Catalytic Decomposition of Formic Acid- ^2H on Evaporated Film of Silver

by Tadaaki OTAKI

It was suggested in the previous report (T. Otaki, *Nippon Kagaku Zasshi*, 80, 255 (1959)) that the reaction mechanism of HCOOH decomposition on reduced silver is as follows:

The purpose of the present report is to determine the rates of these simultaneous reactions (b_1), (b_2) and (b_3) following the primary step (a). Experiments were carried out on the decomposition of HCOOD, the molar concentration of which was about 100%, on evaporated film of silver. The isotopic composition (H_2 : HD: D_2) of hydrogen thereby produced was measured with mass spectrometer. From the results, it has been suggested that the ratio of the rates of (b_1), (b_2) and (b_3) at 200°C is 1:2.39:1 concerning the decomposition of HCOOD, and 1:5.31:1 concerning the decomposition of HCOOH, considering the approximate value of the kinetic isotopic effect calculated on the basis of the above mechanism. Moreover, it has been shown that the approximate value thus calculated is closer to the experimental value than that calculated on the basis of the unimolecular mechanism which has been asserted by Block and Kral (J. Block and H. Kral, *Z. Electrochem.*, 63, 182 (1959)).

Department of Chemistry, Faculty of Science, Osaka University; Kita-ku, Osaka, Japan

2. Inorganic Chemistry and Geochemistry

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1391~1399 (1960)

Chemical Researches on the Hot Springs of Misasa, Tottori Prefecture, Japan. XIII~XIV.

by Takeshi SUGIHARA

XIII. Estimation of Chloride Ion Content in Headspring Water (pp. 1391~1395)

The content of chloride ion in headspring water was estimated at Hisui-no-yu of Misasa Hot Springs. The amount of flow decreases nearly exponentially with time from July to December. On the other hand, the content of chloride ion increases nearly exponentially during this period. There is a negative correlation between the amount of flow and chloride ion content and a positive correlation between the amount of flow and

(Cl^- content $\times$ amount of flow). As the amount of flow of chloride ion shows no constant value, the contents of chloride ion in headspring water (x) is estimated as follows:

$$x = [c_1 c' \{c + c_1'\} - c c_1' \{c_1 + c'\}] / \{c_1 c' - c c_1'\}$$

where c and c' are chloride ion contents in a certain month in which it rained and in the following month in which it didn't rain, and c_1 and c_1' are chloride ion contents in another month in which it rained and in the following month in which it didn't rain, respectively. From this equation x is estimated to be 1496 mg./l., and the annual average of the amount of flow of headspring water to be 42.1% of the total amount of flow of hot spring water. The amount of the headspring water in 49 hot springs of Misasa is estimated to be 209 l./min. and 28.8% of the total amount of hot spring water.

XIV. The Influence of Atmospheric Pressure upon the Amount of Flow and Chloride Ion Content (pp. 1395~1399)

The atmospheric pressure, chloride ion content and the temperature of hot spring water were measured at Hisui-no-yu of Misasa Hot Springs, Tottori Prefecture, on 25th and 26th April, 1957. From the result it was found that there was an almost negative rectilinear relation between the atmospheric pressure and the amount of flow and a positive rectilinear relation between the amount of flow and the temperature of hot spring water, but no apparent relation between the atmospheric pressure and chloride ion content. The change of the amount of flow corresponding to the change by 10 mmHg of atmospheric pressure was estimated to be 272 cc. per minute. No apparent relation was found between the amount of flow influenced by the change of atmospheric pressure and chloride ion content. Both chloride ion content and atmospheric pressure were highest between 10 p.m. and 6 a.m. but simultaneously the amount of flow was most decreased. *Balneological Institute, Okayama University; Misasa-cho, Tottori, Japan*

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1399~1401 (1960)

The Migration of Zinc Oxide on the Surface of Quartz by Katsuki TAKAGI and Yoshiyasu SUZUKI

By the measurement of radioactivity and the radioautographical method, it has been observed that zinc oxide, containing radioactive ^{65}Zn as a tracer, migrates on the surface of quartz below the temperature at which the reaction between zinc oxide and quartz begins to occur.

Electronics Research Laboratory, Faculty of Engineering, Shizuoka University; Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1401~1404 (1960)

The Structure of the Particle of Calcium Silicate Activated with Lead and its Luminescent Spectra

by Katsuki TAKAGI

The luminescent spectra of the ignited mixtures of CaCO_3 and SiO_2 with a small amount of $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ are observed. The shift of the peak of spectral distribution depends on the degree of ignition and this phenomenon is related to the serial conversion of bulk material, $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \rightarrow 3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$. The particle of the ignited product formed in this way is made up of several concentrically arranged layers.

Electronics Research Laboratory, Faculty of Engineering, Shizuoka University; Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan