(日本化学会誌, 1980, (2), p. 188~193)

© 1980 The Chemical Society of Japan

SiH₄-CH₄-H₂ 系気相反応による炭化ケイ素 粉体の合成

(1979 年 10 月 1 日 受 理)

岡 部 安 三・北 條 純 一・加 藤 昭 夫*

SiH₄-CH₄-H₂ 系気相反応 (1000~1400°C) による炭化ケイ素粉体の合成を行なった。生成粉体はケイ素と β-SiC からなるが、反応温度 1400°C ではほぼ純粋な SiC 粉体が生成した。SiC 粒子は球状で粒径は 0.01~0.15 μm であり、反応ガスの加熱速度を増すと粒径は減少した。SiC 粒子は中空状であるが、反応ガスの加熱速度を大きく増して有効反応温度を高めると空孔をもたない SiC 粒子が生成した。

SiH₄-CH₄-H₂ 系気相反応による中空状の SiC 粒子の生成は、SiH₄ の気相熱分解によるケイ素粒子の生成とそのメタンによる炭化の二段過程により起こる。有効反応温度が高い場合には、SiC の核生成と粒成長によって SiC 粒子が生成し、粒子は空孔をもたない。

1 緒 言

炭化ケイ素 (SiC) は近年高温熱機材料への実用研究がさかんであるが、難焼結性で焼結には高温、高圧の厳しい条件、または焼結助剤を必要とする¹⁾。著者らは高い焼結活性が期待される超微粒の SiC 粉体の気相合成法について研究している。SiC 粉体の気相合成については SiCl₄ あるいは CH₃SiCl₃ をケイ素源に用いたプラズマ法が多いが²⁾、これまでの著者らの研究によると結合塩素数の少ないケイ素源ほど反応性が高く、(CH₃)₄Si-H₂ 系の気相反応では SiC 微粉体が 1000°C 付近の低温で合成できる³⁾。Böcker らも CH₃SiH₃ を用いた SiC 微粉体の合成について報告している⁴⁾。これらの有機ケイ素化合物と同様に SiH₄ にも高い反応性が期待される。SiH₄ はケイ素の気相析出に工業的に用いられており⁵⁾、SiC の合成に関してはコーティング生成に用いた報告はあるが⁶⁾、SiC 粉体の合成に用いられた例はみられない。

本研究では、SiH₄-CH₄-H₂ 系気相反応による SiC 微粉体の合成を行ない、SiC 粉体の生成条件、生成粒子の粒形、粒径に対する反応条件の効果を調べ、粒子生成過程を検討した。

2 実 験

2.1 原 料

SiH₄ はボンベ詰め (製鉄化学製) を用いた。メタンは活性化銅 (180~200°C) で脱酸素し、シリカゲルおよびドライアイス-エタノールトラップで乾燥した。水素、窒素は活性化銅で脱酸素したのちシリカゲルおよび液体窒素トラップで乾燥した。

2.2 気 相 合 成

気相反応は流通法 (1atm, 1000~1400°C) で行なった。反応装置を図 1 に示す。反応管には再結晶アルミナ管を用い、SiC 抵抗炉で加熱した。反応装置は大型の反応器 (I) (反応管内径 22mm, 炉有効長 200mm) および小型の反応器 (II) (反応管内径 12mm, 炉有効長 100mm) の 2 種を用いた。反応器 (II) の方が反応器 (I) より温度勾配が大きく、反応ガスの加熱速度が大きい。SiH₄-CH₄-H₂ 混合ガスの反応管への導入位置はほとんどの場合に反応管低温部 (A) としたが、一部の試験では細管を用いて高温部 (C) へ導入した。生成粉体は反応管出口に連結したフラスコ (1l, 3 個) に自然沈降させて捕集した。

2.3 SiH₄ の熱分解

SiH₄ の窒素および水素中での熱分解温度を調べた。窒素中の熱分解実験では発生する水素をガスクロマトグラフィー (TCD 検出器, 充てん剤: モレキュラーシーブ 5A) で検出した。水素中の熱分解実験ではケイ素粉末の生成状況および排ガスを空气中に放出したときの SiH₄ の酸化分解による白煙 (SiO₂) の発生⁷⁾ 状況から反応開始および終了温度を観察した。

2.4 ケイ素単結晶の炭化

SiH₄-CH₄-H₂ 系気相反応における SiC 粒子の生成過程を検討するため、ケイ素ウィスカーのメタンによる炭化を行なった。ケイ素ウィスカーは SiCl₄-H₂ 系による気相成長法 (基板: グラファイト, 触媒: 白金) で合成した。数本のウィスカー (長さ: ~5mm, 径: ~200 μm, 成長方向 <111>) を炭素製ボートに入れて CH₄-H₂ 混合ガス中、1390~1450°C で炭化し、断面を走査型電子顕微

* 九州大学工学部応用化学教室, 812 福岡市東区箱崎

- セラミックス材料技術集成編集委員会編, "セラミックス材料技術集成", 産業技術センター (1979) p. 694.
- D. Cleaver, W. S. Watson, A. E. Coulthurst, Brit. P., 1, 134, 782 (1968); Chem. Abstr., 70, 98387z (1969); J. Silbiger, C. R. Schnell, V. Nobbe, Swiss P., 472, 337 (1969); Chem. Abstr., 71, 72464t (1969).
- Y. Okabe, J. Hojo, A. Kato, J. Less-Common Met., 68, 29 (1979).
- W. Böcker, H. Hausner, Ber. Dtsch. Keram. Ges., 55, 233 (1978).
- E. G. Rochow, in J. C. Bailar, Jr. (ed), "Comprehensive Inorganic Chemistry", Pergamon Press, Oxford (1973) p. 1362.
- J. I. Federer, Report, ORNL/TM-6185 (1978); Chem. Abstr., 89, 151345e (1978).

Fig. 1 Reaction apparatus

- 1: Recrystallized alumina tube (Inside diameter; 22mm (Reactor(I)), 12mm (Reactor(II))).
- 2: SiC resistance furnace (Effective length; 200mm (Reactor(I)), 100mm (Reactor(II))).
- 3: Inlet tube for $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ mixture (Recrystallized alumina tube, Inside diameter; 4mm).
- 4: Pt/Pt-Rh (13%) thermocouple.
- 5: Collecting flask (1l).

Fig. 2 Pyrolysis of SiH_4 in nitrogen (Reactor(I))Total gas flow rate=600 ml/min, $[\text{SiH}_4]=1\text{mol}\%$

鏡(SEM)で観察した。

2.5 生成物の分析

透過型電子顕微鏡(TEM)の観察用試料は粉末をエタノール中に超音波分散させ、その小滴をメッシュにのせて作製した。生成粉体の形状観察には加速電圧 50kV, 電子線回折には 200kV の TEM を使用した。BET 比表面積は液体窒素温度での窒素の吸着量から求めた。X線回折には $\text{CoK}\alpha$ 線を用いた。生成粉体について、ケイ素と SiC の含有比を各相の (111) 回折線の強度比から検量線を用いて求め、ケイ素の炭化比 $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ (mol%) を計算した。一方、生成粉体中の全ケイ素含有量は酸化重量法で求め、残りを炭素として試料中の全炭素と全ケイ素の原子比 C/Si を計算した。

3 結果と考察

3.1 SiH_4 の熱分解特性

まず SiH_4 の熱分解特性を調べ、 $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ 系による SiC 合成反応の条件設定の参考にした。図 2 に反応器(I)を用いた場

合の窒素中での SiH_4 の熱分解率を示す。窒素中では 500°C 以上で熱分解が急激に進行し、 600°C では分解率は 100% であり赤かった色のケイ素粉体が生成した。この結果は Kanno らのアルゴン中での分解温度 500°C と一致する⁷⁾。一方、水素中⁸⁾では 600°C まで SiH_4 の分解によるケイ素粉体の生成は認められず、排ガスが空気に触れると SiH_4 の酸化分解による白煙が生じた。 700°C 以上では赤かった色のケイ素粉体が生成し、排ガスを空気中に出しても白煙が認められなかった。これから、水素中での SiH_4 の熱分解は窒素中より高温の 700°C 付近で急激に進行することがわかる。

3.2 SiC 粉体の合成

3.2.1 生成物の相組成と収率: $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ 系気相反応によりケイ素と SiC (β 相) とからなる微粉体が生成した。表 1 に 2 種の反応器を用いた場合の生成粉体の性質をまとめた。大型反応器(I)の場合、低温ではケイ素が主生成物であるが、 1350°C 以上で生成物中の $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ 比は急増し 1400°C では 100% となる。一方、小型反応器(II)の場合、反応器(I)の場合にくらべて SiC 生成温度が低く、 $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ 比は $1100\sim 1200^\circ\text{C}$ で急増し、 1300°C 以上ではほぼ 100% となる⁹⁾。生成粉体の C/Si 比は反応器(II)の方が大きい。Run B-5 と Run B-6 にみられるように、生成物の C/Si 比は $[\text{CH}_4]/[\text{SiH}_4]$ 比が 2 から 1 になると遊離炭素の生成が抑制されるためにいちじるしく減少し化学量論比に近づく。また、反応ガス総流量の増加 (Run B-7, B-8) によっても C/Si 比は減少する。

ケイ素基準の粉体収率は、反応管壁の 700°C 付近からケイ素がコーティングとして析出しているために低い。反応ガス総流量の増加による収率の向上 (Run B-7) は、 SiH_4 が低温部でケイ素コーティングとして析出する割合を減少させ、高温部での SiC 粉体生成に関与する SiH_4 の量を増すためである。なお、総流量がさらに大きい Run B-8 での粉体収率の低下はフラスコでの捕集効率の低下のためである。

以上のように、SiC 粉体の収率向上には、熱分解しやすい SiH_4 を高温部に効果的に供給することが重要である。そこで、 SiH_4 を含む反応ガスを細管 (内径 4mm) で反応管の $650\sim 860^\circ\text{C}$ の位置に吹き出す方法を試みた。結果を表 2 に示す。この方法により粉体収率はかなり向上する¹⁰⁾。この場合、SiC 粉体の生成に関与する SiH_4 量が増すために、これに対応するメタン濃度の増加が必要となる。高純度の SiC 粉体を得るためには、表 1 の条件下より $[\text{CH}_4]/[\text{SiH}_4]$ を高くしなければならない。

3.2.2 生成粒子の形状と粒径: ケイ素含有量の多い生成粉体は赤褐色、 $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ 比の高い粉体は白灰色であった。図 3 に生成粉体の電子顕微鏡写真の例を示す。反応器(I), (II) いずれの場合もケイ素の多い粉体ははっきりした投影像を示す球状の粒子からなる (A-1, B-1)。一方、SiC 粉体はほとんどが中空状の球形粒子からなる (A-4, A-5, B-5)。なお、反応器(II)で反

7) T. Kanno, M. Shu, Jpn. P., 7410, 589(1974); *Chem. Abstr.*, 81, 42735w(1974).

8) $[\text{SiH}_4]=2\%$, 他の条件は窒素中の場合と同じ。

9) C/Si 比が 1 以上の試料では、過剰炭素は遊離炭素として存在すると考えられる。

10) 反応ガスを細管で吹き出す場合に吹き出し温度の制御が重要であり、吹き出し温度が高い Run C-2, C-4 では細管内に多量のケイ素のコーティングが析出し、細管が短時間でつまった。

Table 1 Reaction conditions and properties of products in the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Run	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8
Reactor ^{a)}	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II
Reaction temperature (°C)	1200	1300	1350	1400	1400	1000	1100	1200	1300	1400	1400	1400	1400
Total gas flow rate (ml/min)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1200	1800
[SiH_4] (mol%)	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2
[CH_4] (mol%)	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	2	2
Properties of products													
$\frac{\text{SiC}}{\text{Si}+\text{SiC}}$ (mol%)	7	16	33	100	100	6	11	88	98	100	100	100	100
C/Si (in mol)	0.17	0.24	0.52	1.08	1.09	0.24	0.26	1.00	1.13	1.23	1.08	1.04	1.04
Powder yield (%) ^{b)}	10	14	11	15	15	9	8	9	8	10	14	22	15

a) $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ mixtures were introduced to the reaction tube at A in Fig. 1.

b) Powder yield based on the silicon supplied.

Table 2 Reaction conditions and properties of products in the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Run	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5
Reactor	II	II	II	I	I
Reaction temperature (°C)	1400	1400	1400	1400	1400
Introducing temperature of $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ mixture ^{a)} (°C)	760	860	760	750	650
Total gas flow rate (ml/min)	1200	1200	1200	1800	1800
[SiH_4] (mol%)	2	2	2	2	2
[CH_4] (mol%)	2	3	3	3	3
Properties of products					
$\frac{\text{SiC}}{\text{Si}+\text{SiC}}$ (mol%)	94	100	100	100	100
C/Si (in mol)	0.94	1.05	1.01	1.12	1.04
Powder yield (%) ^{b)}	39	34	34	25	31

a) $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ mixtures were introduced to the reaction tube at C in Fig. 1.

b) Powder yield based on the silicon supplied.

Fig. 3 Electron micrographs of powders produced from the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Sample numbers are given in Table 1.

Scale in A-1 indicates $0.2\mu\text{m}$ long and is common for the others.

Table 3 Specific surface areas of SiC powders produced in the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Run ^{a)}	B-8	C-3	C-5
Shape of particle	Solid	Hollow	Hollow
Specific surface area (m^2/g)			
S_{BET}	47	75	53
$S_{\text{EM}}^b)$	40	43	29

a) Run numbers are given in Tables 1 and 2.

b) Calculated from the particle size distribution determined by TEM, assuming spherical and solid particles.

Fig. 4 Variations of the average particle size (median diameter) with reaction temperature in the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Run numbers are given in Table 1.

応ガス総流量が大きい場合の SiC 粒子には中空状のものが少ない (B-8)。表 3 に BET 比表面積 (S_{BET}) と粒径分布から計算した比表面積 (S_{EM}) を比較した。中空状 SiC の多い粉体については S_{BET} が S_{EM} よりかなり大きい, 中空状粒子の少ない SiC 粉体では両者が一致する。

生成粉体の平均粒径 (メディアン径) の反応温度による変化を図 4 に示す。粒径は反応器によって大きく異なり, 反応器 (I) の生成粉体の方が反応器 (II) のものより大きい。 $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ 比が急増する温度で粒径の増加がいちじるしい。反応器 (I) において, SiH_4 濃度を増すと平均粒径が $0.075\mu\text{m}$ に増加した (A-5) が, 反応ガスを細管から高温部に吹き出すと平均粒径は $0.04\mu\text{m}$ となり反応器 (II) の生成粉体の粒径に近い (Run C-5)。

生成粉体の電子線回折を各試料の約 10 個の粒子について行なった。図 5 に生成粉体の電子線回折写真を例示する。ケイ素と SiC の混在している生成物中の粒子の電子線回折 (A-3) はケイ素の N パターンと SiC の Debye 環からなる。一方, SiC 粒子は中空状の粒子, 中空状でない粒子のどちらも多数のスポットの連なった Debye 環を示す (A-5, B-8)。これらから, ケイ素は単結晶, SiC は多結晶であることがわかる。後で述べるように, ケイ素ウィスカの炭化による SiC も多結晶である。

3.3 SiC 粒子の生成機構

3.1 で述べたように SiH_4 は水素中, 700°C 以上では完全に熱分解しケイ素粉体を与える。一方, ケイ素の炭化による $\beta\text{-SiC}$ の生成には 900°C 以上の温度が必要である¹¹⁾。実際, 表 1 のように反応温度が低いときの生成粉体は SiC とケイ素の混合物である。また, 電子線回折によって低温での生成粒子は SiC とケイ素の二相からなることが確認された。これらの事実から, $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ 系気相反応における SiC 粒子は, 低温部での SiH_4 の熱分解によるケイ素粒子の生成 (反応 (1)) と, 高温部でのケイ素粒子のメタンによる炭化 (反応 (2)) からなる二段過程で生成すると考えられる。

反応 (1) で生成するケイ素粒子は単結晶に近い。生成粉体の粒径は反応器 (I) の場合より反応器 (II) の場合の方が小さい。これは, 反応器 (II) では反応ガスの加熱速が度大きく有効反応温度が上昇して, 反応 (1) におけるケイ素の核生成速度が増すためと推定される。反応器 (I) で反応ガスを細管から高温部に吹き出した場合に粒径が減少したのも同じ理由と推定される。これに対して, SiH_4 の初濃度を増した場合には, 反応 (1) においてケイ素の核生成速度よりも粒成長速度をより増すために粒径が増加したと考えられる。低温での $\text{SiC}/(\text{Si}+\text{SiC})$ 比が反応器 (II) の方が反応器 (I) より高いのは, 反応 (1) で生成するケイ素粒子が小さく炭化率が増すためである。また, Run B-5 の C/Si 比が Run A-4 より大きいのも, Run B-5 の生成物の方が粒径が小さいので表面積が大きくなり, 過剰のメタンが粒子表面に炭素として析出する割合が大きくなるためであろう。反応ガスを細管で反応管高温部に吹き出す場合は, 反応 (1) で生成するケイ素粒子の量が増し, C/Si 比が 1 の生成粉体を得るためにはメタン濃度の増加が必要となる (Run C-1, C-3)。

生成する SiC 粒子は中空状であった。ケイ素の炭化は, SiC 層を通してのケイ素の外側への拡散で進行すると報告されている¹²⁾¹³⁾。この点を確かめるため, ケイ素ウィスカのメタンによる炭化を行なった。炭化後のウィスカの電子顕微鏡写真を図 6 に例示する。表面炭化層と内部ケイ素との間に空隙が観察される (D-1)。この空隙は, ケイ素単結晶の炭化においてはケイ素が SiC 皮膜を通して $\text{SiC}/\text{メタン}$ 界面に拡散するために形成された

Fig. 5 Electron diffraction patterns of particles produced from the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system

Sample numbers are given in Table 1.

11) 長谷貞三, 鈴木弘茂, 窯協, 83, 594(1975).

12) J. Mercier, C. Roussel, "Proc. Int. Conf. Chem. Vap. Deposition, 3rd", Am. Nucl. Soc. (1972) p.426.

13) A. J. Learn, I. H. Khan, *Thin Solid Films*, 5, 145 (1970).

Fig. 6 SEM photographs of silicon <111>-whisker after carburization with methane

Atmosphere : CH_4 (1mol%) - H_2 (99mol%)

Heating : D-1 ; 1390°C for 5 hr, D-2 ; 1390°C for 2 hr and subsequently 1450°C for 3 hr.

もので、完全炭化後には中空状となった (D-2)。これらは、上記のケイ素の炭化機構を支持している。 SiH_4 - CH_4 - H_2 系反応における中空状の SiC 粒子の生成も反応 (2) がこの炭化機構によって起こるためであろう。ケイ素粒子の炭化がこの機構によって起こるとき、半径 r_0 のケイ素粒子は炭化によって内径 $2r_0$ 、外径 $2.54r_0$ の中空球殻状の SiC 粒子となる。この中空が閉孔の場合、粒径分布曲線から計算される比表面積は中空がない場合の約 2 倍となる (中空が開孔の場合は約 3 倍)。表 3 のように実測値は閉孔を仮定した場合とほぼ一致しており、SiC 粒子内の空孔は大部分が開孔であると推定される。また、図 4 のように、SiC 粒子の粒径が反応温度が低い場合の生成粒子 (ケイ素) の約 1.4 倍であることも上記の生成機構を支持している。

反応器 (II) で反応ガス総流量が大きい場合には、空孔の少ない SiC 粒子が得られた。これはつぎのように説明される。総流量の増加は反応ガスの流速を増して有効反応温度を上昇させると考えられる。この場合、 SiH_4 の分解によるケイ素の析出が、ケイ素のメタン炭化が可能な高温で起こることになり、析出ケイ素はただちにメタンによって炭化されるであろう。すなわち、SiC 粒子はケイ素と炭素の交互析出による核生成と粒成長によって生成すると推定される。

SiH_4 の熱分解がメタン共存下で高温で起こる場合、SiC 粒子はこのような核生成と粒成長によって生成するので空孔を持たない。

以上のように、 SiH_4 - CH_4 - H_2 系気相反応による SiC 粒子の生成は、(1) SiH_4 の気相熱分解によるケイ素粒子の生成とそのメタンによる炭化の二段過程、あるいは、(2) SiC の核生成と粒成長によって起こる。(1) では中空をもつ SiC 粒子を与える。(2) は SiH_4 の分解温度が高い反応条件下で起こり、中空をもたない SiC 粒子を与える。

4 結 論

SiH_4 - CH_4 - H_2 系の気相反応 ($1000 \sim 1400^\circ\text{C}$) により、ケイ素と β -SiC を含む微粉体が生成する。反応温度 1400°C ではほぼ純粋な SiC 粉体が生成する。SiC 粒子は球状で粒径は $0.01 \sim 0.15 \mu\text{m}$ であり、反応ガスの加熱速度を増して有効反応温度を高めると粒径は減少する。SiC 粒子は中空状であるが、有効反応温度をいじり高く高めると空孔をもたない SiC 粒子が生成する。

中空状の SiC 粒子は SiH_4 の気相熱分解によるケイ素粒子の生成とその炭化の二段過程によって生成する。有効反応温度が高い場合は、SiC の核生成の粒成長によって SiC 粒子が生成し、粒子は空孔をもたない。

本研究の経費は文部省科学研究費 (No. 385202) によった。また、電子線回折は九州大学超高圧電子顕微鏡室で行なった。記して謝意を表する。

Formation of Silicon Carbide Powders by the Vapor Phase Reaction of the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ System

Yasuzo OKABE, Junichi HOJO and Akio KATO

*Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu
University; Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka-shi 812 Japan*

The formation of silicon carbide powders by the vapor phase reaction of the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system was studied at the temperature of $1000\sim 1400^\circ\text{C}$. The powder products consisted of $\beta\text{-SiC}$ and silicon at low reaction temperatures, but they became pure SiC at 1400°C . The SiC particles were spherical and hollow. The particle sizes were $0.01\mu\text{m}$ to $0.15\mu\text{m}$, and they decreased when the reactants were heated sharply. On the other hand, solid SiC particles were produced under the conditions that the reactants were heated very sharply and the effective reaction temperature was increased.

It is concluded that the formation of hollow SiC particles from the $\text{SiH}_4\text{-CH}_4\text{-H}_2$ system occurs by a two-step process: the formation of silicon particles, by the pyrolysis of SiH_4 , and their carburization with methane. The solid SiC particles obtained when the effective reaction temperature was increased, were considered to be formed by the nucleation of SiC and its growth.