テトラヒドロフランを用いて抽出したケイ酸の

シリル化によるポリシロキサン合成¹⁾

(1980年11月13日受理)

阿部 芳首*・御園生 堯久

メタケイ酸ナトリウムと塩酸から調製した溶液から有機溶媒によりケイ酸を抽出した。テトラヒドロフランを用いた抽出では他の溶媒の場合にくらべてよい抽出結果を得た。ケイ酸の抽出におよぼす酸濃度の影響を検討した結果、抽出されるケイ酸は塩酸濃度の増加とともに増加することがわかった。このようにして抽出されたケイ酸を室温下各種モル比のトリメチルクロロシランでシリル化することにより分子量約 1900 のシリル化物が生成した。また、シリル化物のシリル化度を IR スペクトルにより測定し、シリル化の条件により部分的あるいはほぼ完全にシリル化したシロキサンが生成していることがわかった。得られたシリル化物の可能な構造について推察を行なった。シリル化度の低いシリル化物の減圧下での加熱により、加熱前にくらべて分子量が約 3 倍のポリシロキサンが得られた。

1 緒 言

Lentz により無機化合物の化学的な構造確認手段としてシリル化法が検討されて以来²⁾³⁾, 種々のケイ酸塩鉱物にこの方法が適用された^{4)~7)}。ケイ酸塩のシリル化では、鉱物中の骨格構造を形成するシロキサン結合を酸によりケイ酸として溶離させ、トリメチルクロロシランにより活性ヒドロキシル基を封鎖し、ケイ酸を安定なシロキサン誘導体に変えてもとのケイ酸塩の構造を確認するので、溶離された不安定なケイ酸を縮合させることなくシリル化する条件なども検討されている⁸⁾⁹⁾。

これらの研究はおもに鉱物の構造確認を目的としているが、Lentz 法によればケイ酸からオリゴまたはポリシロキサンが合成される。オリゴまたはポリシロキサンのいずれが生成するかはケイ酸塩の構造とシリル化条件に依存する。適切な条件下でシリル化を行なえば鉱物の骨格構造と同じシロキサンが生成するの

で、オリゴシロキサンの合成を目的とした研究も行なわれている¹⁰⁾。

一方、重合ケイ酸構造を有する鉱物のシリル化によるポリシロキサンの合成も検討されており⁴⁾⁸⁾¹¹⁾, 水ガラスから酸とテトラヒドロフラン (THF) により抽出したケイ酸のシリル化で高分子量のポリシロキサンが合成されることも最近報告された¹²⁾。

オリゴまたはポリシロキサンのいずれを合成する場合にも、溶液中におけるケイ酸の温度、濃度、pH、経時変化などによる重合が生成シロキサンの分子量や構造を決定する。たとえば、水溶液中におけるケイ酸の pH による重合速度¹³⁾¹⁴⁾および分子量と構造についてはすでに検討されている¹⁵⁾。しかし、有機溶媒中におけるケイ酸の重合状態についてはほとんど検討されていない¹⁶⁾。

有機溶媒に抽出したケイ酸からポリシロキサンを合成するためには、ケイ酸の重合におよぼす上記の因子を考慮する必要があると考えられるが、本実験ではまずケイ酸の抽出に適した溶媒を選び、抽出におよぼす酸濃度の影響を調べたのち、一定条件で抽出したケイ酸をシリル化剤の反応モル比を変えてシリル化することにより、シリル化度の異なる比較的低分子量のポリシロキサンの合成と、これらの減圧加熱によるポリシロキサンの生成を試みた。

東京理科大学理工学部工業化学科, 278 野田市山崎東亀山

- 1) この報文を“ケイ酸からのポリシロキサンの合成(第1報)”とする。
- 2) C. W. Lentz, *Inorg. Chem.*, **3**, 574(1964).
- 3) C. W. Lentz, *Mag. Concrete Res.*, **18**, 231(1966).
- 4) S. E. Frazier, J. A. Bedford, J. Hower, M. E. Kenney, *Inorg. Chem.*, **6**, 1693(1967).
- 5) J. P. Linskey, T. S. Paul, M. E. Kenney, *J. Polym. Sci., Part A-2*, **9**, 143(1971).
- 6) 小松宏二, 遠山一郎, 川原昭宣, 中村富三, *工化*, **72**, 160(1971).
- 7) K. Kuroda, C. Kato, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, **41**, 947(1979).
- 8) J. Götz, C. R. Masson, *J. Chem. Soc., (A)*, 1970, 2683; 1971, 686; S. K. Sharma, L. S. D. Glasser, C. R. Masson, *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, 1973, 1324.
- 9) B. R. Currell, H. G. Midgley, M. A. Seabone, *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, 1972, 490.

- 10) K. Kuroda, C. Kato, *Clays Clay Minerals*, **26**, 418(1978); *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, 1979, 1036.
- 11) B. R. Currell, H. G. Midgley, M. A. Seabone, C. P. Thakur, *Br. Polym. J.*, **6**, 229(1974).
- 12) H. Inoue, S. Kohama, *Polym. Prepr. Jpn.*, **28**, 970(1980).
- 13) R. K. Iler, *J. Phys. Chem.*, **57**, 604(1953).
- 14) G. B. Alexander, *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 2094(1954).
- 15) A. Audsley, J. Aveston, *J. Chem. Soc.*, 1962, 2320.
- 16) K. Kuroda, C. Kato, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, **42**, 295(1980).

2 実 験

2.1 試 薬

メタケイ酸ナトリウム $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (以下 SMS と略記する) は市販の一級試薬を使用した。トリメチルクロシラン (以下 TMC と略記する) は市販品を蒸留して使用した, bp 55~56°C。トリエチルアミン, THF, ヘキサンは常法により脱水後蒸留して使用した。

2.2 有機溶媒によるケイ酸の抽出

3.55 mol/l 塩酸 50 ml に, 0.071 mol の SMS を含む水溶液 50 ml を, かきまぜながら 20~25°C で滴下し, 滴下終了後 10 分間かきまぜた。この溶液に抽出溶媒 100 ml を滴下し, 塩化ナトリウム 30 g を加えて 30 分間かきまぜ塩析した。10 分間放置後有機層を分離し, ケイ素含量 SiO_2 をとして求めた。

2.3 ケイ酸の抽出に対する塩酸濃度の影響

各種濃度の塩酸 50 ml に, 0.0202 mol の SMS を含む溶液 50 ml を 20~25°C でかきまぜながら滴下し, 滴下終了後 10 分間かきまぜた。この溶液に THF 100 ml を滴下し, 塩化ナトリウム 30 g を加えて 30 分間かきまぜ塩析した。10 分間放置後 THF 層を分離しケイ素含量を求めた。

2.4 シリル化のためのケイ酸/THF 溶液の調製

2.40 mol/l 塩酸 100 ml に, 0.108 mol の SMS を含む溶液 100 ml を, 20~25°C でかきまぜながら約 15 分間で滴下し, 塩化ナトリウム 55 g を加えて 30 分間かきまぜ塩析した。10 分間放置後分離した THF 層に無水硫酸ナトリウム 10 g を加えて脱水し, SiO_2 として 0.488 mol/l を含むケイ酸/THF 溶液を調製した。

2.5 ケイ酸/THF 溶液のシリル化

2.4 で調製したケイ酸/THF 溶液を, a) 室温, b) トリエチルアミン存在下, c) 還流下, d) 2.4 で調製したケイ酸濃度倍の各条件下でシリル化を行なった。反応方法を以下に簡単に示した。

a) 調製した溶液 100 ml に, TMC 0.025~0.341 mol を 100 ml の THF に溶解した溶液を 15°C でかきまぜながら 30 分間で滴下した。滴下終了後 30 分間かきまぜ, この反応混合物に 100 ml のヘキサンを加えてこの溶液を 3 回水洗した。さらに無水硫酸ナトリウム 10 g を加えて脱水し, 減圧下 30°C で溶媒を留去後 1~2 mmHg で 2 時間乾燥させてシリル化物を得た。なお, TMC 0.049 mol および 0.025 mol を用いたシリル化のさいには, 水洗により層分離が起こりにくかったので塩化ナトリウムを加えて塩析したのち, 上記の操作を行なった。

b) 溶液 100 ml に TMC を加えて 0°C にたもち, この溶液に TMC と等モルのトリエチルアミンを 100 ml の THF に溶解した溶液を滴下した。滴下終了後室温で 30 分間かきまぜ, 生成した塩酸塩を別後上述の操作を行なった。

c) 還流している THF 溶液 100 ml に TMC 37.1 g (0.342 mol) を加え, 45 分間加熱還流した。

d) 溶液 100 ml に同量のヘキサンを加えることにより高濃度のケイ酸溶液が分離した。この溶液に THF 50 ml を加えることにより, 2.4 の約 2 倍濃度のケイ酸溶液を調製した。これに TMC 37.4 g (0.344 mol) を加え 30 分間かきまぜたのち, 1 時間還流した。還流終了後上述の操作によりシリル化物を得た。

2.6 分析と測定

ケイ酸/THF 溶液中のケイ素含量は, 溶液 10 ml を採取し, 溶媒を蒸発乾固させ, 残留物に分解剤 (硫酸アンモニウム: 硝酸アンモニウム=1:1 混合物) 約 1 g と濃硫酸 10 ml を加えて加熱分解し, 硫酸溶液を水中に投入後沈殿を別灰化し SiO_2 として定量した。

シリル化物のケイ素分析の場合は, 試料約 0.1 g を Kjeldahl フラスコに精秤し, 前述の分解剤約 3 g と濃硫酸 20 ml により分解し, SiO_2 として定量した。

シリル化物の赤外吸収 (IR) スペクトルは KBr 錠剤法または 2% 四塩化炭素溶液の液膜法により日立 260-50 型分光光度計を用いて測定した。シリル化物の分子量はクロロホルム溶液の蒸気圧平衡法により, 日立 115 型分子量測定装置を用いて測定した。ゲル浸透クロマトグラフィー (GPC) は溶媒としてクロロホルムを用い, 流速 20 ml/min, 温度 40°C, カラム: G 2000 H-G 3000 H, 2 m の条件で東曹 HLC 802 UR により測定した。なお, 融点は矢沢製融点測定装置 BY-2 を用いて測定した。

3 結果と考察

3.1 有機溶媒によるケイ酸の抽出

ケイ酸水溶液からアルコールやエーテル類によりケイ酸が抽出されることは知られており¹⁷⁾, ケイ酸塩鉱物のシリル化にさいしイソプロピルアルコール, ヘキサメチルジシロキサン, THF などが溶媒として使用されているが, ケイ酸がどの程度有機溶媒中に抽出されるかを比較した報告はない。

溶媒に抽出したケイ酸のシリル化によりポリシロキサンを合成するためには, シリル化に適した抽出率のよい溶媒を選ぶ必要があると考えられるので, 本実験では水と任意の割合で混和し, 塩添加により容易に塩析され, シリル化物の単離にさいし留去しやすい低沸点溶媒を選び, 抽出率を比較した。検討した溶媒のうちセロソルブは高沸点であり, メタノール, エタノール, ジオキサンは塩析されず, アミン類はケイ酸を容易にゲル化させるので除外し, プロピルアルコール, イソプロピルアルコール, *t*-ブチルアルコール, THF, アセトンの 5 種について比較し, 結果を表 1 に示した。

アルコールの場合, 回収された有機層の量は約 10 ml 増加しており, アセトンでは有機層の回収量はいじむしく少なかった。アルコールではイソプロピルアルコールが, またこれら溶媒中では THF がもっとも高い抽出率を示した。アセトンの場合塩析に

Table 1 Extraction of silicic acid with organic solvents

Exp. No. ^{a)}	Solvent ^{b)}	Organic layer recovered (ml)	Average SiO_2 ^{c)} (%)
1-1	<i>n</i> -PrOH	109.0	64.1
2	<i>i</i> -PrOH	112.8	84.4
3	<i>t</i> -BuOH	109.9	78.7
4	THF	96.0	94.8
5	Acetone	42.8	39.8

a) Extraction at $[\text{HCl}]/[\text{SMS}]=2.5$, SMS: Sodium metasilicate $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$.

b) Solvent used: 100 ml.

c) Extracted in two or three runs.

17) J. S. Kirk, U. S. P., 2, 408, 654; 2, 408, 656 (1946).

Table 2 The effect of the concentrations of HCl on extraction of silicic acid

Exp. No. ^{a)}	Molar ratio [HCl]/[SMS] ^{b)}	THF layer ^{c)} (ml)	SiO ₂ ^{d)} (%)
2-1	2.51	93.5	55.1
2	2.62	93.3	58.4
3	2.69	94.3	58.6
4	2.79	94.1	66.4
5	2.89	93.3	69.4
6	2.99	94.8	68.6
7	3.36	94.1	75.2
8	3.73	93.7	80.6
9	4.67	92.6	84.2
10	5.58	92.8	87.8
11	6.52	92.4	91.9

a) THF used : 100 ml.

b) SMS : 0.02 mol.

c) THF layer recovered

d) Average SiO₂(%) extracted in two runs.

より遊離する有機層が少ないので比較できないが、これら溶媒による抽出結果は溶媒の双極子モーメント $\mu^{18)}$ の大きな溶媒ほど抽出率が高く、このことはケイ酸と溶媒の水素結合の強さによることを示している。

ケイ酸の抽出率が高く、TMC と反応せず、均一反応のため、シロキサン生成時の重合や解重合が起こり難く、したがって抽出時のケイ酸の重合状態を変えないなどの点を考慮すれば、THF はケイ酸のシリル化によるポリシロキサンの合成に適した溶媒と考えられる。また、THF に抽出したケイ酸は溶媒を留去することにより濃縮されうる¹⁹⁾ばかりでなく、ケイ酸のTHF 溶液とほぼ同量のヘキサンを加えることによっても容易に濃ケイ酸溶液を取り出すことができる。

3.2 ケイ酸の抽出におよぼす塩酸濃度の影響

SMS の使用量を一定とし、SMS に対する HCl のモル比 $[HCl]/[SMS]$ を変化させて THF によるケイ酸の抽出率を調べた結果を表 2 と図 1 に示した。HCl 濃度によらず THF 層の回収量は一定である。ケイ酸の抽出率は $[HCl]/[SMS]$ の増加とともに漸次増加し、 $[HCl]/[SMS]=6.5$ で約 90% であった。

水溶液中ケイ酸は温度、pH、濃度、経時変化などの因子により重合状態が異なる。たとえば、pH 1.7 付近におけるモノケイ酸の重合速度はもっとも遅いが、これよりも高いかまたは低い pH 領域では重合速度は速いことが知られている¹⁴⁾。有機溶媒中におけるケイ酸の重合などに関する知見はないが、水溶液中と同様に上述の因子による影響を受けると考えられる。しかし、本実験の場合はケイ酸の重合はおもに THF に抽出する以前に水溶液中で起こり、 $[HCl]/[SMS]$ の増加とともにケイ酸の重合が進む

18) 浅原照三編, “有機化学反応における溶媒効果”, 産業図書 (1970) p.68

i-PrOH : 1.682, THF : 1.68, *n*-PrOH : 1.657, *t*-BuOH : 1.66

19) たとえば、SiO₂ として 0.055, 0.068, 0.077, 0.083 mol/l の溶液から常圧下で THF を留去すると、それぞれ 74, 42, 0, 0 ml の THF 留出時にゲル化が起こり、残留液中の SiO₂ 濃度は 74 および 42 ml の留出量の場合 0.203, 0.120 mol/l と、他の場合にくらべてももとの溶液より高濃度の溶液となった。

Fig. 1 Relation between the molar ratio of HCl/SMS (SMS : Sodium metasilicate) and per cent of silicic acid as SiO₂ (wt%) extracted with THF

Fig. 2 Infrared spectra of silylate a (Exp. No. 3-6) and silylate b (Exp. No. 5-1) at the molar ratio of TMC/SiO₂=7 (TMC : Trimethylchlorosilane)

と考えられるから、酸濃度増加にともなう抽出率の増加はケイ酸の水分子との水素結合の減少によるだけでなく重合にも関係するものと推察される。

3.3 ケイ酸のシリル化

THF に抽出したケイ酸のシリル化を前記 a)~d) の条件下 (2.5 参照) で、SiO₂ としての抽出ケイ酸濃度に対し TMC の反応モル比 TMC/SiO₂ を変えて行ない、シリル化物の IR スペクトル測定結果からシリル化の進行度を検討した。

条件 a) および c) での TMC/SiO₂=7 におけるシリル化物の 4000~600 cm⁻¹ の IR スペクトルを図 2 に、また TMC/SiO₂ を変えて得られたシリル化物の 4000~2900 cm⁻¹ 領域の透過率拡大スペクトルを図 3 に示した。図 2 では 3400 cm⁻¹ 付近の吸収はほとんど消失し、2950(ν_{C-H}), 1250(δ_{Si-O}), 1090($\nu_{Si-O-Si}$) の吸収が認められることからシリル化が確認される。図 3 で TMC/SiO₂ の増加とともに 3400 cm⁻¹ ならびに 3690 cm⁻¹ のヒドロキシル基による吸収が減少する一方、2950 cm⁻¹ のメチル基の吸収が漸次増加していることから、TMC/SiO₂ の増加とともにシリル化度が進行していることがわかる。3690 cm⁻¹ の吸収は非会合性 $\geq Si-OH$ に基づくことが知られており²⁰⁾、3400 cm⁻¹ の

20) R. E. Richards, H. E. Thompson, *J. Chem. Soc.*, 1949, 125.

Fig. 3 Infrared spectra of the silylates prepared at the different molar ratios of TMC/SiO₂=7 (a), 5.7 (b), 2 (c), 1 (d), 0.5 (e)

吸収にくらべてピークの形状が一定しているの、これと 2950 cm⁻¹ のピーク強度の変化を相対シリル化度の評価に用いた。

メチル基およびヒドロキシル基に基づく吸収強度を H_{C-H} および H_{O-H} とし、これらの比 H_{C-H}/H_{O-H} を求め、TMC/SiO₂=7 における H_{CH}/H_{OH} の値を基準とし、TMC/SiO₂=0.5~7.0 における相対シリル化度 DS を求め、TMC/SiO₂ に対しプロットした結果を図 4 に示した。TMC/SiO₂=7 では図 2, 3 の結果からシリル化はほぼ完全に行なわれている。しかし TMC/SiO₂=7 以下ではシリル化されていないヒドロキシル基が存在することから、部分シリル化シロキサンが生成している。

3.4 シリル化物とその加熱重合

a)~d) の各条件下で得られたシリル化物の性状、収量、分子量、融点を表 3 に示した。c) の条件以外はケイ酸のシリル化ならびにシリル化物の単離を温和な条件で行ない、THF に抽出されたときのケイ酸の種合状態を変えないように努めた。シリル化物の精製は Exp. No. 3-1 と Exp. No. 3-2 をそれぞれメタノール-ベンゼンおよびクロロホルム-ヘキサンで再沈殿し、その他は溶媒によく溶解するのでアセトンに溶解したシリル化物を水またはメタノール-水混合溶媒に投入して沈殿させた。

室温下におけるシリル化では TMC の添加量とともに生成物の収量は増加し、性状は白色固体から樹脂状物質および高粘性液体となり、融点もいちじるしく異なる。一方、ケイ素含量および Exp. No. 3-1, Exp. No. 4-2, Exp. No. 5-1 以外のシリル化物の分子量はほぼ一定の値を示している。図 5 には Exp. No. 3-3 に対する GPC の測定結果を示した。図はポリジメチルシロキサンを基準とし分子量 900 にピークを有する比較的幅の狭いクロマトグラムを示し、また他のシリル化物が再沈殿後でも分子量にほとんど差が認められないことから、シリル化物は比較的狭い範囲の分子量を有するものと考えられる。これに対し Exp. No. 5-1 では再沈殿前後で分子量に差が認められた。

シリル化物の有機溶媒に対する溶解性は、Exp. No. 3-1 は溶媒に不溶であるが、Exp. No. 3-1 と Exp. No. 3-2 がベンゼン、ヘ

Fig. 4 Relation between the relative degree of silylation (D.S.) and the molar ratio of TMC/SiO₂

Fig. 5 Gel permeation chromatogram of the silylate obtained at the molar ratio of TMC/SiO₂=2 (Exp. No. 3-3)

キサン、四塩化炭素に不溶である以外は THF、エーテル、アセトン、メタノール、クロロホルムおよび上述の溶媒にいずれも溶解する。したがってシリル化物の無極性溶媒に対する溶解性の差は IR スペクトルの結果とともにシリル化度がいちじるしく異なることを示している。

Exp. No. 4-2, Exp. No. 4-3 の場合アミンにより、また Exp. No. 5-1 では還流によりケイ酸の重合が起こっている。また Exp. No. 3-1 では部分シリル化シロキサンが単離の過程で重合した結果高い分子量を示している。しかし、その他のシリル化物がいずれもほぼ 1900 の分子量を有しているの、単離の過程で多少の重合は起こっているもののシリル化時における重合は起こっていない。このことは Exp. No. 4-1 の TMC 過剰でアミンを用いた結果より、発生する HCl による重合の影響がないことから支持されよう。したがってこの条件下で THF に抽出されたケイ酸は比較的高い重合度を有していると考えられる。

シリル化物の組成は出発原料と IR スペクトルの結果から、 $[(CH_3)_3SiO_{1/2}]_x[HO_{1/2}]_y[SiO_2]_z$ と考えられるので、元素分析値と分子量の値から x, y, z を算出し、これらの比と元素分析の結果を表 4 に示した。表から $(x+y)/z=1\sim 1.2$ であることから、シリル化物が $-Si[OSi(CH_3)_3]_2-O-$ や $-Si[OSi(CH_3)_3][OH]-O-$ あるいはこれらと $-Si(OH)_2-O-$ との組成の組み合わせから

Table 5 Polysiloxanes formed by heat polymerization of the silylates

Exp. No.	TMC/SiO ₂	Temp. (°C/mmHg)	Weightloss ^(a) (%)	Product			
				State	mp (°C)	Ratio ^{b)} M _w	SiO ₂ (%)
7-1	4.0	150	1.87	Glassy solid	60.3~75.1	1.17	40.8
2	2.0	150	3.12	"	73.2~78.0	1.39	40.1 ^{c)}
3	1.0	150	5.90	"	300	2.93	39.5
4	0.5	150	8.43	White solid	300	—	41.5
5	0.5	390	9.43	"	300	—	44.2

a) Weightloss after heating.

b) Ratio of the molecular weight before versus that after heating.

c) C 22.14%, H 5.90%.

および(V)に対する計算値を示せば、(N)では $m=1$, $n=2$, $x=4$, $C_{80}H_{160}O_{62}Si_{44}$, Mol. wt. 3108, C 23.16%, H 5.15%, Si 39.77%, (V)の単位組成 $C_{12}H_{36}O_{12}Si_9$ に対しては C 23.05%, H 5.76%, Si 40.46% となり、いずれも実験値に近い値を示す。しかし、Exp. No.5-1 の IR スペクトルは Exp. No.3-6 同様 3400 cm^{-1} の吸収がほとんど消失していることから、この場合、(IV)より(V)に近いものと思われる。

条件 b) において TMC/SiO₂ の低い場合および条件 c) では他に比べて分子量の高いシリル化物が生成していることから、シリル化度の低い生成物の加熱重合によりポリシロキサン合成を試み、その結果を表 5 に示した。

TMC/SiO₂=0.5~4 のシリル化合物を 150°C/1 mmHg の条件で加熱した場合、シリル化度の低いものは重量減少が大きく、分子量も高くなっている。TMC/SiO₂=0.5 では溶媒に不溶のゲルを生じたが、これ以外は前記のいずれの溶媒にも可溶であり、TMC/SiO₂=1.0 では加熱前の約 3 倍の分子量 (5500) を有する

Fig.6 Infrared spectra of the silylates before (a : TMC/SiO₂=0.5) and after heating at 390°C (b)

ポリシロキサンを生成した。加熱前に無極性溶媒に不溶であった TMC/SiO₂=1.0 のシリル化物も可溶となっていること、および加熱後 3400 cm⁻¹ の吸収が減少していることから、重合はヒドロキシル基の縮合による。

図 6 に TMC/SiO₂=0.5 の加熱前後の IR スペクトルを示した。加熱後 3400 cm⁻¹ の吸収がほとんど消失しているだけでなく、この場合 2900 cm⁻¹ の吸収も減少しているのでシシル基の脱離も起こっている。しかし、これらの結果は低いシリル化度のシロキサンからさらに高分子量のポリシロキサンが生成されうることを示すものと考えられる。

本研究を行なうにあたり実験に協力された下田尚史および菅野英典君に感謝するとともに、トリメチルクロロシランの提供ならびに GPC の測定をいただいたトーレ・シリコーン株式会社に謝意を表します。

(1980 年 4 月, 日本化学会第 41 春季年会(一部)発表)

Preparation of Polysiloxanes by the Silylation of Silicic Acid Extracted with Tetrahydrofuran†

Yoshimoto ABE* and Takahisa MISONO

*Department of Industrial Chemistry, Faculty of Science
and Technology, Science University of Tokyo ;
Yamazaki, Noda-shi 278 Japan*

Silicic acid, prepared by sodium metasilicate and hydrochloric acid, was extracted from an aqueous solution by means of organic solvents. The extraction with tetrahydrofuran (THF) was most effective. The amount of silicic acid extracted into THF increased with an increase in the concentration of hydrochloric acid in the solution.

Silylation of extracted silicic acid by trimethylchlorosilane at room temperature gave silylates with molecular weights of about 1900. The infrared measurement of the relative degree of silylation of the silylates indicated that partially or fully silylated siloxanes were formed depending on the molar ratio of trimethylchlorosilane. Possible structures of the silylates were indicated. When the silylates with a low degree of silylation were heated under reduced pressure, a polysiloxane was obtained with a molecular weight which was nearly three times higher than that before heating.

† Preparation of Polysiloxanes from Silicic Acid. I.