β, β'' -アルミナ焼結体の微細構造および導電性におよぼす成形・焼成法の効果

(1983 年 7 月 19 日 受 理)

徳永幸男・西 晴久・平田好洋**・加藤昭夫*

噴霧熱分解法によって得られた組成 $0.87 \text{ Na}_2\text{O} \cdot 0.6 \text{ MgO} \cdot 5 \text{ Al}_2\text{O}_3$ の β, β'' -アルミナ粉体からの焼結体製造について、成形法および焼成条件が焼結体の微細構造——粒子成長と粒子配向——および電導の異方性におよぼす効果を調べ、つぎの結果を得た。

(1) 成形体の密度は加圧成形法によって、一軸加圧(A) < 一軸加圧+粉碎+一軸加圧(B) < 一軸加圧+粉碎+等方加圧(C)の順に増加したが、 $1560 \sim 1620^\circ\text{C}$, 5~90 分の焼成では、成形体の密度が小さいほど異常粒成長が起こり、焼結体は Duplex 構造となりやすい。また、成形法(B)では成形体においても β, β'' -アルミナ粒子が配向(c面が加圧方向に垂直)しており、その配向度は焼成によって、いちじるしく増加するが、成形法(C)では成形体および焼結体での配向度は小さく、成形体のち密化が粒子配向の抑制に重要である。

(2) 焼結体には β および β'' の両相が存在するが、構成粒子が大きいほど β'' 相の割合が増す。

(3) 焼結体の比抵抗は、一般に加圧方向の方がそれに垂直な方向より大きい。そして比抵抗は粒子の配向度の増加によって、前者の方向ではいちじるしく増加するが、後者の方向では変化が小さい。この両方向における比抵抗の粒子配向度依存性は簡単なモデルによって説明できる。

1 緒 言

β - および β'' -アルミナ(以下、両者を β 型アルミナと総称する)は層状化合物で、板状に成長しやすく、焼結体では粒子の配向が起こる^{1)~3)}。粒子配向が起こると、 β 型アルミナはc軸に垂直な面でのみイオン導電性を示す二次元導電体であるから電導度に異方性が生じ、機械的強度も低下する。また、 β 型アルミナは粒成長しやすく⁴⁾⁵⁾、長時間の焼成では異常成長を起こし導電率は増すが、組織の不均一化による機械的強度の低下、特定粒子への過大電流の集中による破壊などが生じる。したがって、現在では電導度を犠牲にしても、微粒子からかなり配向度の小さいものを作製することが望ましいとされている。

著者らは多成分系酸化化合物合成に有効な噴霧熱分解法を用いる β 型アルミナ焼結体の製造について研究している。これまで焼結性および電導性を検討し^{6)~8)}、 $\text{NaNO}_3\text{-Mg}(\text{NO}_3)_2\text{-Al}(\text{NO}_3)_3$ 混合

塩エタノール溶液を噴霧熱分解して得た β 型アルミナ粉体は 1600°C 以下の温度で微細組織をもつ高密度焼結体を与え、その電導度は文献値の範囲にあることを報告した。本研究では、噴霧熱分解法を利用して得られた β 型アルミナ粉体について、成形および焼成条件が焼結体の微細構造——粒子成長と粒子配向——におよぼす影響および粒子配向性と電導性との関係について調べた。さらに反応液にエタノールとは表面張力、沸点の異なるグリセリンを添加し、その影響についても検討した。

2 実 験 法

2.1 粉体の合成

反応液は、酸化物組成で $\text{Na}_2\text{O} \cdot 0.6 \text{ MgO} \cdot 5 \text{ Al}_2\text{O}_3$ に相当する $\text{NaNO}_3\text{-Mg}(\text{NO}_3)_2\text{-Al}(\text{NO}_3)_3$ 混合塩をエタノール(72 vol%)–水(28 vol%) 溶媒(溶媒 I)あるいはエタノール(62 vol%)–水(18 vol%)–グリセリン(20 vol%) 系溶媒(溶媒 II)に溶かして調製した。反応液中の各金属塩濃度は $\text{Al}^{3+} : 0.44 \text{ mol/l}$, $\text{Mg}^{2+} : 0.026 \text{ mol/l}$, $\text{Na}^+ : 0.088 \text{ mol/l}$ である。合成法の詳細は既報⁶⁾に述べているが、本研究では反応管内径を 4.2 cm と大きくし、合成温度は 1000°C 、噴霧液流量 1.5 ml/min、噴霧空気流量 13 l/min、総空気流量 20 l/min、とした。噴霧熱分解過程で Na_2O 成分の 13% が蒸発し、生成粉体の化学組成は $0.87 \text{ Na}_2\text{O} \cdot 0.6 \text{ MgO} \cdot 5 \text{ Al}_2\text{O}_3$ であった。

2.2 成形および焼結

合成粉体をふた付白金のつぼに入れ同一組成の粉体でおおい、

8) 平田好洋, 前田達郎, 加藤昭夫, 日化, 1981, 1595.

九州大学工学部応用化学科, 812 福岡市東区箱崎

** 鹿児島大学工学部応用化学科, 890 鹿児島市郡元

1) 西川友三, 西田俊彦, 岡本泰則, 井上 清, 窯協, 83, 394 (1975).

2) G. E. Youngblood, R. S. Gordon, *Ceramurgia Int.*, 4, 93(1978).

3) T. Ohta, M. Harata, A. Imai, *Mater. Res. Bull.*, 11, 1343(1976).

4) 原田光雄, 五十嵐 昇, エレクトロニク・セラミクス, 78 秋号, 29(1978).

5) 安井 至, 化学工業, 1980, 837.

6) 平田好洋, 加藤昭夫, 日化, 1979, 1309.

7) 平田好洋, 加藤昭夫, 日化, 1980, 1703.

空气中, 1100°C で 2 時間仮焼した⁹⁾。この仮焼処理での Na₂O 成分の蒸発量は無視できる⁹⁾。この仮焼粉体から 10 mm ϕ × 約 1 mm の円板状試料を作製した。試料は 3.7 t/cm² での一軸加圧, およびこの成形体をめもの乳鉢で粉碎後, 一軸あるいは等方加圧で成形した。密度測定, 生成相の同定, および配向度の測定はいずれも既報^{7,8)}と同じ方法で行なった。昇温速度は 1000°C まで約 10 °C/min, 1000°C からは 75°C/min とした。焼成は 1560~1620°C で 5~90 分間行ない, 一部の試料については 1350°C で 3 時間の予備焼成, 1400~1500°C で 2~10 時間のアニールを行なった。焼結体の微細構造は焼結体の鏡面研磨面を沸騰リン酸で 15~60 秒エッチングして走査電子顕微鏡で観察した。

3 結果および考察

3.1 生成粉体の特徴

生成粉体は結晶性の悪い γ -アルミナ相で, これは 1100°C, 2 時間の仮焼で β , β' -相へ転移した。図 1 に仮焼粒子およびその内部構造を示す。仮焼による粒子形状の変化はほとんどなかった。反応液の溶媒が I の場合, 生成粉体は 1~15 μ m の中空球状粒子からなり, 表面にはガスの発生を示す気孔が存在している。粒子内部は厚さ 0.2 μ m 以下の殻で仕切られたはちの巣構造である。これは溶媒の蒸発, 分解ガスの発生による粒子内部での発泡を示している。一方, 反応液に高沸点のグリセリンを添加した溶媒 II の場合, ほとんどが中空粒子が破壊した形となっている。粒子内部は溶媒 I と同様なはちの巣構造となっているが, 殻の厚さが約 0.2~0.3 μ m と溶媒 I にくらべて厚く, 巣も粗い。噴霧熱分解による酸化物粒子の生成過程は, 溶媒の蒸発による金属塩の生成とその熱分解の 2 段階からなり, 粒子は中空球状あるいはそれが破壊した形となる^{10,11)}。

Fig.1 β -Type alumina particles (left) and its inside structure (right) produced by spray-pyrolysis(after calcination at 1100°C for 2 h)

Solvent of spray-solution (vol%)

I : Ethanol (72)-water (28)

II : Ethanol (62)-water (18)-glycerol (20)

Fig.2 Forming method and density of green compact

Forming method :

A ; Uniaxial press (3.7 t/cm²)

B ; Uniaxial press (3.7 t/cm²), grinding, and uniaxial press (3.7 t/cm²)

C₁ ; Isostatic press (3.7 t/cm²) of B

C₂ ; Uniaxial press (3.7 t/cm²), grinding, uniaxial press (0.6 t/cm²), and isostatic press (3.7 t/cm²)

Solvent of spray-solution (see Fig.1)

□ : I, ■ : II

溶媒 II の場合に粒子が破壊した理由はつぎのように考えられる。混合金属塩の主成分である Al(NO₃)₃ は 200°C 付近で熱分解し酸化物となる。溶媒 I の場合, 溶媒の蒸発後, 金属硝酸塩の混合溶融滴が生成し, これが分解すると考えられる。一方, 反応液に高沸点 (290°C) のグリセリンを添加すると, Al(NO₃)₃ が熱分解して酸化物となる 200°C 以上でもグリセリンの存在のために粒子は懸濁流動状態にあり, 290°C でグリセリンが急激に沸騰分解をはじめるために球状を維持できずに破壊したと考えられる。

3.2 成形法と成形体密度

図 2 に各種成形法による成形体の密度変化を示す。一段成形 < 二段成形 < 等方成形の順に成形体密度は増加する。図 3 に成形体破断面を示す。溶媒 I の場合, 一軸一段成形により中空粒子はほぼ破壊され二段成形を行なうとさらに均質な 0.05~0.1 μ m の微粒子の集合体となる。一方, 溶媒 II では粒子の殻が厚いために, 一段成形ではもとの粒子形状がかなり残っているが, 二段成形ではほぼ完全に破壊され粒子充填性が高められる。しかし, 破壊後の粒子径は 0.3~1.3 μ m と溶媒 I の場合に比べて大きい。図 2 のように溶媒 II の方が成形体密度は一般に高いが, これは構成粒子径が大きいためと考えられる。

3.3 成形・焼成法と焼結体の構造

3.3.1 焼結体の構造 : 各種成形法による焼結体密度の温度変化を図 4 に示す。いずれの試料も 1590°C, 1.5 時間の焼結で

9) 反応液にグリセリンを添加した試料では炭素質物質が残存するため, あらかじめ空气中, 800°C で熱処理し, 炭素を酸化除去した。

10) 加藤昭夫, 徳永文博, 粉末および粉体冶金, 24, 219 (1977)。

11) 加藤昭夫, 石松宏之, 陶山容子, 粉体および粉体冶金, 26, 131(1979)。

Fig.3 Fracture surface of green compacts

Solvent and forming method : see Figs. 1 and 2

相対密度は 96% 以上となった。さらに 1620°C, 1.5 時間焼結すると高密度成形体では 1590°C の場合とほとんど変わらないが, 成形体密度が低い場合, 94% 程度までしか密化しない。このように焼結温度が 1620°C へ上昇しても焼結体密度が増加しないのは, Na_2O 成分の蒸発量が增大するためと考えられる。このことは重量減少率の変化からも示唆された。

図 5 に焼結体の微細構造の代表例を示す。1590°C, 1.5 時間焼成では, 一軸成形試料にはほとんどの場合異常粒成長した大粒子が見られる。

図 6 に数種の焼結温度と時間で得られた焼結体の組織構造を示

Fig.4 Sintering temperature and relative density

Sintering time : 1.5 h

Solvent of spray-solution and forming method of green compact (see Fig. 2)

○ : I, A, □ : I, B, ■ : II, B, △ : I, C₂

す。焼結温度の上昇あるいは焼結時間の増大にともなって粗い組織となりやすいが, 成形体密度の上昇とともに異常粒成長が抑制されることがわかる。すなわち, 成形体を高密度化し, その組織をより均一化することにより異常粒成長は抑制される。低密度成形体では焼結体密度は 1590°C にくらべ 1620°C で小さくなったが, これはさきに述べた Na_2O 成分の蒸発に加え, ち密化よりさきに粒成長が起こって焼結の駆動力が低下したためと考えられ

Fig.5 Microstructure of sintered bodies (polished with diamond paste and etched with boiling phosphoric acid (85%) for 15 to 60 sec. dr : relative density (%))

Sintering : 1.5 h, 1590°C (Upper) and 1620°C (Lower)

Solvent of spray-solution and forming method of green compact (see Fig. 2)

1 : I, B, 2 : II, B, 3 : I, C₁, 4 : I, B, 5 : II, B, 6 : I, C₂

Fig. 6 Variation of microstructure of sintered body with sintering temperature and time

Structure :

○ ; Fine, ◐ ; Duplex, ● ; Coarse

Solvent of spray-solution : I (see Fig. 1)

Forming method and density of green compact (see Fig. 2)

Upper : A, 43~46%

Middle : B, 49~54%

Lower : C₂, 60~65%

る。また溶媒 I にくらべ溶媒 II を用いた場合、異常成長が抑制される傾向があった。

3.3.2 予備焼成と微細構造 : 1590°C 以上での焼成では異常粒成長が起こり組織が不均一化しやすい。この異常粒成長を抑制するため、成形体を昇温途中、1350°C で 3 時間、予備焼成した。この予備焼成ではち密化はほとんど起こらないが、その後 1590°C、あるいは 1620°C での 1.5 時間の焼成により密度は 96% 以上にち密化した。これらの内部構造を図 7 に示す。1590°C 焼成の場合、密度および組織に対して予備焼成の影響はほとんどみられないが、1620°C の焼成では微細構造は Duplex 構造で図 5 の 4) にく

Fig. 7 Microstructure of sintered bodies prefired before sintering (dr : relative density (%), forming method of green compact : B, solvent of spray-solution : I)

Firing temperature and time :

1 ; 1350°C, 3 h+1590°C, 1.5 h

2 ; 1350°C, 3 h+1620°C, 1.5 h

Fig. 8 Microstructure and fraction of β'' -phase

Solvent of spray-solution (see Fig. 1) :

Upper ; I, Lower ; II

Structure :

○ ; Fine, ◐ ; Duplex

$$f(\beta'') = \frac{I_{\beta''(0111)}}{I_{\beta(017)} + I_{\beta''(0111)}}$$

らべて異常粒成長は抑制されている。

3.3.3 β'' -相の生成割合 : 本実験で得られた焼成体にはいずれも β 相と β'' 相が混在していた。 β'' 相の生成割合を次式の X 線回折強度比 $f(\beta'')$ で評価した。

$$f(\beta'') = \frac{I_{\beta''(0111)}}{I_{\beta(017)} + I_{\beta''(0111)}}$$

図 8 に焼結体の密度および組織構造と $f(\beta'')$ の関係を示す。明らかに異常粒成長が起こった試料の $f(\beta'')$ が大きい。このことから、異常成長粒子は β'' -アルミナである可能性がある。一般に β'' -アルミナは β -アルミナにくらべて粒成長しやすいことが知られており、本実験の場合も焼成過程で β'' -アルミナ粒子が周囲の β 相を吸収して優先的に成長したと考えられる。この場合、一般に考えられている β - および β'' -アルミナ相の組成¹²⁾¹³⁾からは、 β 相が β'' 相へ転移するためには Na_2O 成分の供給が必要となる。

この点に関して二つの場合が考えられる。一つは、図 8 のように細かい組織の方で β'' 相の割合が小さいのは粒界で Na^+ イオン濃度が高いことを示し、 β'' -相粒子はこの過剰の Na^+ イオンを取り込んで成長する場合である。第二は過剰の Na_2O 成分を要しない相転移である。Colomban ら¹⁴⁾¹⁵⁾ によると β 相は Na_2O ・

12) R. C. Devries, W. L. Roth, *J. Am. Ceram. Soc.*, **52**, 364(1969).

13) M. Bettman, C. R. Peters, *J. Phys. Chem.*, **73**, 1774(1969).

Fig. 9 Microstructure of sintered bodies with different degree of particle orientation

Fracture surface :

① ; Parallel to press direction

② ; Perpendicular to press direction

$$F(00l) = \frac{[\sum I(00l) / \sum I(hkl)]_{\text{sintered body}}^*}{[\sum I(00l) / \sum I(hkl)]_{\text{powder}}}$$

$$\sum I(00l) = \beta(002), \beta''(003) + \beta(004), \beta''(006)$$

$$\sum I(hkl) \quad 2\theta = 8 \sim 80^\circ (\text{CoK}\alpha)$$

* : Reflection plane is perpendicular to press direction.

11 Al₂O₃ から 0.96 Na₂O · 0.77 MgO · 6 Al₂O₃ までの組成をとりうる。この組成範囲は β'' 相の組成範囲と一部重なっており、本実験の組成では β あるいは β'' のいずれの相としても存在できることになる。この場合の相転移では、過剰の Na₂O 成分を必要としない。

微小粒子からなる β''-アルミナ焼結体を得る方法として、急速昇温で所定の温度まで上げ短時間保持して密化したのち、粒成長速度が小さい 1400°C 付近で長時間保持する方法がとられている¹⁰⁾。本実験でも、1590°C あるいは 1620°C で5分間の焼成後、1400°C あるいは 1500°C で 2~10 時間加熱したが、この加熱処理では f(β'') の変化は認められなかった。

3.4 β 型アルミナ焼結体における粒子配向

結晶粒が板状であれば加圧や焼成によって特定の方向に配向することが多い。本実験の成形体および焼成体の配向度を試料のプレス面からの X 線回折強度比から評価した。

$$F(00l) = \frac{[\sum I(00l) / \sum I(hkl)]_{\text{Sintered body}}}{[\sum I(00l) / \sum I(hkl)]_{\text{Powder}}}$$

$$\sum I(00l) = I_{\beta''(003), \beta(002)} + I_{\beta''(006), \beta(004)}$$

$$2\theta : 8 \sim 80^\circ (\text{CoK}\alpha)$$

図9に F(00l)=1.0 と 1.9 の焼結体の断面を示す。F(00l)=1.9 の焼結体では、粒子の (00l) 面がペレットの加圧方向 (①) の

上下方向) に垂直に配向する傾向があることがわかる。図10に、各種成形法による成形体および焼結体の配向度の変化を示す。一軸加圧の場合、成形体においてすでに粒子が配向しており、焼結により配向度が増加することがわかる。これは成形体中で配向した比較的大きな粒子が周囲の小粒子を吸収するためと考えられ

Fig.10 Grain orientation in green compact and sintered body

Forming method of green compact (see Fig. 2)

○, ● : B, □, ■ : C

Solvent of spray-solution (see Fig. 1)

○, □ : I, ●, ■ : II

Sintering : 1590°C, 1.5 h

F(00l) : see Fig. 9

14) G. Collin, R. Comes, J. P. Boilot, P. H. Colomban, *Solid State Ionics*, 1, 59(1980).

15) N. Baffier, J. C. Badot, P. h. Colomban, *Mater. Res. Bull.*, 16, 259(1981).

16) G. E. Youngblood, A. V. Virkar, W. R. Cannon, R. S. Gordon, *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 56, 206(1977).

Table 1 Structure and electrical conductivity of β , β'' -alumina
Properties of sintered body

No.	Firing	Relative density(%)	$f(\beta'')$ ^{a)}	$F(00l)$ ^{b)}	Structure and grain size(μ) ^{c)}	Direction ^{d)}	Electrical conductivity		
							σ_0 ($\Omega^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)	E (kcal/mol)	ρ ($\Omega\cdot\text{cm}$) (300°C)
1	1350°C, 3 h 1620°C, 5 min 1400°C, 4 h	97	0.49	2.36	F	P	6.8×10^3	6.6	28
						R	2.8×10^4	6.9	8.7
2	"	98	0.37	2.59	F	P	2.2×10^3	5.5	31
						R	1.9×10^4	6.6	9.6
3	1560°C, 4 h	96	0.69	2.11	D (30~200)	P	4.3×10^3	5.5	17
						R	1.6×10^3	3.2	5.9
4	1590°C, 1.5 h	97	0.63	1.13	D (25~200)	P	6.0×10^3	5.3	10
						R	8.3×10^3	5.3	7.3
5	1590°C, 1.5 h	95	0.36	1.55	D (6~70)	P	4.4×10^3	5.7	20
						R	2.1×10^4	6.5	8.1
6	1350°C, 3 h 1620°C, 5 min 1400°C, 4 h	97	0.23	2.01	F	P	8.9×10^3	7.0	31
						R	2.0×10^4	6.9	13
7	1560°C, 4 h	96	0.54	1.87	D (15~90)	P	4.3×10^3	5.3	14
						R	6.6×10^3	4.8	5.8
8	1590°C, 1.5 h	94	0.44	1.01	D (8~70)	P	1.2×10^4	6.4	14
						R	9.4×10^3	6.0	12
9	1560°C, 4 h	98	0.95	1.20	F	P	2.4×10^5	9.8	14
						R	1.4×10^5	9.2	13

a) see Fig. 8.

b) see Fig. 9.

c) F: Fine structure consisting of grains smaller than 5μ . D: Duplex structure containing coarse grains with size range shown in parenthesis.

d) see Fig. 11.

る。また等方プレスの場合、成形体では粒子配向はほとんど認められないが、焼結によりわずかに配向する傾向がある。これは成形体中のひずみ緩和のためペレットの加圧面と平行に(00l)面が配向した粒子が優先的に成長することを示している。

3.5 β 型アルミナ焼結体の電気伝導性と粒子配向

β -および β'' -アルミナ焼結体の電導度は粒界の存在や粒子配向のために単結晶にくらべて小さい。粒子の配向度を高めたり粒子を大きくして単結晶に近づけると導電率は高くなるが、応用面から考えると1で述べた理由から、電導度は犠牲にしても、微少粒子からなり、配向度の小さい高密度焼結体を作製することが望ましい。これまで粒径や組成と電導度との関係についての検討は数多く行なわれているが、配向度の効果についての実験的研究は少ない。

表1に電導度測定試料の特徴をまとめた。いずれの試料も相対密度は94%以上、 $f(\beta'')=0.23\sim0.95$ である。電導度は温度200~350°C、周波数0.4~10 kHzの範囲で交流二端子法により測定した。なお試料抵抗は既報⁸⁾と同様に複素インピーダンスプロットを周波数無限大に外挿したときの Z' 値とした。電導度の測定方向はペレットの軸方向と径方向について行なった。電導度(σ)の測定温度範囲(200~350°C)では $\log(\sigma T)$ と $1/T$ とは1本の直線関係で表わされた。表1に300°Cにおける比抵抗および活性化エネルギーを示す。比抵抗は $f(\beta'')$ が大きいほど、また密度が高いほど小さく、配向度が大きい試料では測定方向による比抵抗の差が大きい。活性化エネルギーは異常粒成長粒子を含むDuplex構造をもつ試料では小さいが、これは電導経路における粒界の占める割合が小さいためである⁸⁾。しかし、配向度による活性化エネルギーの系統的变化は認められない。

図11に密度94%以上の試料の300°Cにおける比抵抗と配向度の関係を示す。粒子配向がrandomである $F(00l)=1$ では軸方

向と径方向の比抵抗は約 $10\Omega\cdot\text{cm}$ ではほぼ等しい。配向度が増加すると、比抵抗は径方向では変化が小さいが、軸方向ではいちじるしく増加する。配向度の効果が軸方向と径方向で異なるのは、つぎのように考えられる。配向度による活性化エネルギーの系統的变化がないことから、配向により電導経路中の粒界の割合が軸方向においてのみ変化するということは考えられない。配向度による比抵抗の変化は、配向により真の電導距離が変化するためと考えられる。このことは、図12のようなモデルで定性的に説明できる。

Fig. 11 Degree of grain orientation and specific resistivity (relative density of sample $\geq 94\%$)

Direction of resistivity measurement :

P; Press direction

R; Perpendicular to press direction

 $F(00l)$; see Fig. 9.

Fig.12 Grain orientation and electrical conduction

電導度の測定は図 12-(A) のようにペレットの加圧軸方向と径方向について行なっている。 β, β'' -アルミナ粒子は c 面に平行な板状粒子で、c 軸に垂直な面内でのみイオン導電性を示す。いまペレット内で長さ a の粒子が (B) のように配向しているとする、 Na^+ イオンの見かけの移動距離は軸方向測定では h 、径方向測定では l となるが、実際には粒子径 a を移動しなければならない。いま、焼結体中で、 β 型アルミナの板状粒子が加圧面となす角を θ とすると、軸方向 (P) および径方向 (R) の実測比抵抗 ρ_1 は、粒界抵抗を無視すると単結晶の c 面に平行な方向の比抵抗 ρ_0 とつぎの関係にある。

$$\rho_P = \frac{a}{h} \rho_0 = \frac{\rho_0}{\sin \theta}$$

$$\rho_R = \frac{a}{l} \rho_0 = \frac{\rho_0}{\cos \theta}$$

粒子の配向が random のとき $\theta = 45^\circ$ と仮定すると、配向度 $F(00l)$ が増加することは θ が 45° から減少することを意味する。 θ の減少にともなう ρ の変化は、 $\theta = 45^\circ$ のとき $\rho_P = \rho_R = 1.41 \rho_0$ 、 $\theta = 22.5^\circ$ のとき $\rho_P = 2.61 \rho_0$ 、 $\rho_R = 1.08 \rho_0$ 、 $\theta = 11.3^\circ$ のとき、 $\rho_P = 5.13 \rho_0$ 、 $\rho_R = 1.02 \rho_0$ となる。配向度の増加とともに ρ_P はいちじるしく増加するが、 ρ_R の減少は小さい。この結果は図 11 の実測結果とよく一致している。上述のモデルから考えると、粒界の効果を無視するならば、多結晶体の比抵抗は random 配向の場合に単結晶の 1.4 倍となる。実際、Powers ら¹⁷⁾ はホットプレスした試料について配向度による比抵抗の変化を調べ、random 配向した場合の比抵抗は単結晶の比抵抗の 1.34 倍であると報告している。

等方プレスによって β 型アルミナのチューブを作製する場合も、粒子は板面 (00l 面) を金属製 mandrel の壁に平行に配向する²¹⁾。このような配向は、ホットプレス¹⁾、スリップキャスト²²⁾などの成形法を用いても同様である。チューブを実用する場合のイオンの電導方向は本実験の場合の軸方向に対応し、電導度に対する粒子配向の影響が大きい。したがって、 β 型アルミナチューブの製造では、比抵抗を小さくするためにも成形・焼成過程での粒子配向の抑制が重要である。

- 17) R. W. Powers, S. P. Mitoff, "Solid Electrolytes", ed., P. Hagenmuller, W. V. Gool, Academic Press (1978) p. 123.

Effects of Forming and Sintering Methods on the Microstructure and Electrical Conductivity of β, β'' -Alumina Sintered Body

Yukio TOKUNAGA, Haruhisa NISHI, Yoshihiro HIRATA**
and Akio KATO*

Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering,
Kyushu University; Hakozaki, Higashi-ku,
Fukuoka-shi 812 Japan

** Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering,
Kagoshima University; Korimoto,
Kagoshima-shi 890 Japan

In the preparation of β, β'' -alumina sintered body from its powders with the composition of $0.87 \text{Na}_2\text{O} \cdot 0.6 \text{MgO} \cdot 5 \text{Al}_2\text{O}_3$ which were produced by a spray pyrolysis technique, the effects of forming and sintering conditions on the microstructure (duplex structure and grain orientation) and anisotropy of electrical conductivity of the sintered body were investigated. The density of green compact was dependent on the forming method and increased in the order uniaxial press(A) < uniaxial pressing after granulation(B) < isolatic pressing after granulation(C). On firing at $1560 \sim 1620^\circ\text{C}$ for $5 \sim 90$ min, the microstructure of sintered body tended to become a duplex structure due to abnormal grain growth as the density of green compact decreased. In green compact formed by method(B), the c-planes of β, β'' -alumina particles oriented preferentially perpendicular to the press direction; the degree of orientation was increased markedly by firing. Forming method C gave green compact and sintered body with low degree of orientation, indicating that the dense compaction is essential to suppress the

preferential orientation of β, β'' -alumina particles. The fraction of β'' phase in sintered body was higher as the grains grew into larger ones. The specific resistivity of sintered body in the press direction (ρ_P) was generally larger than that in the perpendicular direction (ρ_R). With increasing in the degree of particle orientation, ρ_P increased markedly, whereas ρ_R remained nearly constant.

~~~~~