— 論 文 —

(日本化学会誌, 1992, (11), p.1339~1343)

© 1992 The Chemical Society of Japan

4,4'-ビス(3-デシルウレイド)ジフェニルメタンの鉱油系 潤滑油中での加熱による縄状への形態変化

(1992 年 4 月 27 日 受理)

長谷川 勝*・橋詰 源蔵†・山本 忠弘††

4,4'-ビス(3-デシルウレイド)ジフェニルメタン (DUDM) を鉱油系潤滑油 (PMO) 中で熱処理し、その形態変化を走査型電子顕微鏡により観察した。

160 °C の温度における熱処理では筒状会合体と明確な形態変化を起こしていない板状粒子の形態が混在したが、180 °C の温度で2時間加熱後急冷するとこれらの形態の一部に変化が現れ、縄状の形態が観察された。この縄を構成するらせん状会合体の太さは 0.05~0.08 μm で、らせんのねじれ方向は右巻も左巻も存在した。

上に述べた縄状への形態変化は加熱後急冷した場合にのみ観察され、徐冷の場合は薄膜状、または塊状の形態が観察された。

この結果から、加熱温度における DUDM の形態は縄状でなくテープ状であると推定され、急冷の場合はテープがらせん化し縄状の形態となるが、徐冷の場合はらせん化を起こさず薄膜状または塊状の形態になると考えられる。

縄状の形態は DUDM の加熱による相転移 II の温度における熱処理では認められず、それよりも高い温度での熱処理試料に観察された。この結果から、縄状への形態変化は相転移 II にともなう分子配列の状態変化からは起こらず、アルキル鎖の揺動の増大にともなう起こると考えられる。

加熱処理により起こる DUDM のテープ状への形態変化は表面積を増大させ、これが 180 °C の温度におけるグリースの高温硬化現象を引き起こすと考えられる。

1 緒 言

置換尿素化合物を増稠剤とするウレアグリースは高温耐熱、長寿命グリースとして近年その使用量が増加している。このグリースは潤滑油中で置換尿素化合物を合成後、グリース構造と呼ばれる繊維状の形態を加熱により発現させ、製造されている。すなわち、置換尿素化合物の潤滑油中での加熱による形態変化が利用されている。しかし、この形態変化に関する系統的な研究は少なく、グリース構造発現の機構もまだ明らかにされていない。

著者らは置換尿素化合物のグリース構造発現の機構を明らかにするために、ウレアグリース増稠剤の中の1種類である、4,4'-ビス(3-アルキルウレイド)ジフェニルメタンの結晶構造と熱的挙動について報告してきた¹⁾²⁾。さらに、アルキル鎖長が 10 の 4,4'-ビス(3-デシルウレイド)ジフェニルメタン (DUDM) が鉱油系潤滑油 (PMO) 中で加熱することにより、らせん状 (らせんと

略記) または筒状会合体 (筒と略記)³⁾ へ形態変化することも明らかにした⁴⁾。

4,4'-ビス(3-デシルウレイド)ジフェニルメタン (DUDM)

既報⁵⁾で DUDM グリースが熱とせん断力を受けた時の DUDM の形態変化とそのグリースの性状変化について述べ、加熱温度と稠度 (グリースの硬さを表す用語であり、ここでは以下稠度とする) の関係から、DUDM グリースの高温硬化の現象を示した。このグリースの場合、160 °C までの加熱温度では軟化の傾向が認められたが、180 °C では硬化した。加熱処理による形態

3) 本報告の熱処理温度より低温側で DUDM は形態変化を起こし、すでに筒とらせんが生成している。しかし、らせんの量は少なく、筒の中に一部混在しているのが観察される場合が多い。ここでは、必要性のない限り筒とらせんの混在する系を筒と表現した。

4) M. Hasegawa, Y. Hayashi, Y. Arai, G. Hashizume, S. Okamura, H. Iwamatsu, T. Yamamoto, *Chem. Lett.*, 1990, 933.

5) S. Okamura, H. Hasegawa, M. Hasegawa, Y. Hayashi, T. Yamamoto, *NLGI Spokesman*, 54, 421(1991).

兵庫県立工業技術センター, 654 神戸市須磨区行平町

† 赤穂化成株式会社, 678-01 赤穂市坂越

†† 兵庫県立姫路工業大学, 671-21 姫路市書写

1) 長谷川 勝, 新井祥文, 岡村征二, 長谷川英行, 山本忠弘, 石油誌, 34, 24(1991).

2) 長谷川 勝, 橋詰源蔵, 岡村征二, 長谷川英行, 山本忠弘, 日化, 1991, 1495.

変化の最終形態と考えられた筒をグリース構造とするグリースにも硬化が認められたことから、温度-稠度の測定（2時間所定の温度で保持した後のその温度での稠度）条件下で筒以外で、グリースをさらに硬くする構造を持つ形態の存在が示唆された。

そこで、走査型電子顕微鏡（SEM）による形態観察から、180℃の温度での熱処理による DUDM の PMO 中での特徴的な形態変化をより詳細に検討した結果、低温側で生成するらせん（本報告のらせん状会合体と区別するために必要性のある場合は巨大らせんと表現した）より細いらせん状会合体の生成が認められた。

本報告では DUDM の筒または板状粒子からより細いらせん状会合体への形態変化について述べる。

2 実 験

2.1 DUDM

合成法と各結晶の調製法については既報¹⁾に述べたとおりである。本実験に用いた DUDM の結晶構造は γ , β と α (β) である。 α (β) は β を窒素気流下、5℃/min で 160℃ まで昇温し、30 分間その温度で保持した後 5℃/min で室温まで冷却して調製した。再結晶により得られた結晶は乳鉢中で乳棒を用いて軽く粉碎した。

2.2 PMO

潤滑油は動粘度が 100℃ で 10.36 センチストークスのパラフィン系鉱油を用いた。

2.3 DUDM/PMO の熱処理

試料の熱処理は示差走査熱量計（DSC, 理学電機社製, TG-DSC 8085）を用いて行った。すなわち、約 0.3 mg の DUDM

と約 15 mg の PMO を DSC 測定用アルミニウムサンプルパンに秤取し、窒素気流中、昇温速度 5℃/min で所定の温度に加熱後、その温度で 2 時間保持し冷却した。冷却は 0.625℃/min による徐冷と、急冷（熱処理後 DSC 装置よりアルミニウムサンプルパンを取り出し氷塊の上に置く）とを行った。

2.4 SEM 観察用試料の作製

SEM 観察用のアルミニウムホルダー上に熱処理試料を薄く塗布した後、試料中の PMO を除去するために、そのホルダーをヘキサン/トルエンの等量混合液（30 ml）に室温下で 16 時間浸漬した。ホルダーを液から取り出し、1 時間室温下で放置した後減圧乾燥を行った。試料表面は白金-パラジウム蒸着を行った。

2.5 装置および測定条件

SEM 観察には S-800（日立製作所製）を使用し、加速電圧は 10 kV であった。

3 結果と考察

3.1 らせん状会合体の形態

カルシウムグリースと 12-ヒドロキシステアリン酸を用いたリチウムグリースのグリース構造の形態がらせんであることはよく知られている⁶⁾。また、光学活性を持った 12-ヒドロキシステアリン酸⁷⁾とその金属セッケン⁸⁾や光学活性を持った両親媒性化合物⁹⁾¹⁰⁾が一方だけにねじれたらせん状の形態であることも報告されている。

DUDM も PMO 中で 180℃ に加熱することにより、これらと同じらせんへの形態変化が観察されたので、その SEM 写真を図 1 に示す。図 1 a は全体像で左端と左下に見えるのは筒である。図 1 b はらせんの末端部分を示す拡大写真で、形態的にらせ

Fig. 1 SEM micrographs of helical rope-like aggregates

a : Whole view, b : High magnification view showing the end of helical rope-like aggregates

- 6) C. J. Boner, "Manufacture and Application of Lubricating Grease", Reinhold, New York (1954), p. 21.
- 7) T. Tachibana, K. Hori, *J. Colloid Interface Sci.*, **61**, 398 (1977).
- 8) T. Tachibana, H. Kambara, *ibid.*, **28**, 173 (1968).

- 9) J.-H. Fuhrhop, P. Schnieder, E. Boekema, W. Helfrich, *J. Am. Chem. Soc.*, **110**, 2861 (1988).
- 10) 伊原博隆, 山口雅子, 高橋 誠, 鉢迫 博, 平山忠一, 山田仁穂, 日化, 1990, 1047.

ん状会合体どうしのからまり合いが多く認められることから、これを縄状の形態と表現する。図1から、この縄を構成するらせんの太さは $0.05 \sim 0.08 \mu\text{m}$ で、既報に示した巨大らせんのそれ ($0.1 \sim 0.3 \mu\text{m}$)³⁾ に比べて細い。らせんのねじれ方向は右巻を持つものと左巻を持つものとの両方の存在が認められ、巨大らせんの場合と同じであった。

3.2 らせん状会合体の生成過程

どの結晶構造を持つ DUDM を用いても 160°C の温度での熱処理物は筒と明確な形態変化を起こしていない板状粒子が混在する系であった。しかし、 180°C の温度での熱処理試料中にはこれらの形態の一部に変化が現れ、縄状の形態が観察されるようになる。

Fig.2 SEM micrographs showing initial stage for the formation of helical rope

a : From the end of tube, b : From the end of platelet and tube, c : From the surface of platelet

Fig.3 SEM micrographs showing the influence of a cooling rate upon aggregate morphologies

a, b : Comparative view, a ; Helical rope (fast cooling), b ; Thin film and coagulation (slow cooling), c : Coagulation of the end of tube or small platelet (slow cooling), d : Coagulation and fibrous unevenness on thin film (slow cooling)

らせんの生成過程を調べる目的で、その生成初期と考えられる形態の SEM 観察を行い、結果を図 2 に示した。

図 2a と b は筒の先端部分がさらに細分化されてらせんに変化した写真で、b に比べて a の方がより生成の初期段階を示していると考えられる。また、図 2b と c に示すように、板状粒子の先端または表面からのらせん生成も認められた。

縄は数本のらせんのからまり合いによって構成されていたが、このからまり合いは、図 2 からわかるように、同じ場所から多数のらせんの生成が開始されるため、らせんどうしの重なり合いにより起こると考えられる。

3.3 冷却速度の影響

いままでに述べてきた縄状の形態は加熱後急冷した場合にのみ観察され、徐冷の場合は図 3 の b~d に示す形態が観察された。図 3a と b は筒の多い類似した背景の像で、冷却速度の影響を示す比較図である。図 3a は急冷の場合で、らせんが筒の表面を被覆した形態が観察される。b は徐冷の場合で、a と異なり、筒の表面を薄膜状のものが被覆した形態と筒の一部が凝集して塊状化しかけている形態である。図 3c は図 2a または b に対応していると考えられ、徐冷の条件下では筒（または板状粒子、この像では明確でない）の先端が広がり、これが凝集したような形態になる。図 3d は図 2c と比較され、板状粒子が多い系でよく観察される。左部分は表面に凹凸のある塊で、右部分には薄膜上に繊維状の凹凸が認められる。

著者らは図 2 と 3 から、これらの像を薄く細いテープ状のものが冷却過程でらせん化した形態とらせん化することなく凝集した場合の形態と推定し、これらを表す模式図を図 4 に示した。図 4A は推定図で、熱処理温度での形態を示す。図 4B~D は SEM 観察により得られた結果で、B と C は A を急冷した時の、D は徐冷した時の形態を示す。図 4A は筒と板の先端や表面がテープ状に分裂した図で、これらのより進んだ形態は一本の独立したテープである。これらを急冷した場合には、図 4B に示すようにテー

プがらせん化し縄状の形態が観察されるようになる。図 4C は 1 本または数本の独立したテープがらせん化した形態（縄状の形態）を表している。徐冷の場合の形態は薄膜状、凹凸のある塊状または繊維状であった。図 4D は、板状粒子の形態変化による薄膜の生成を表しているが、板の先端部分または表面に形成されたテープが（図には示していないが筒の場合も同じ）徐冷の過程で重なり合って凝集し、薄膜状になった状態を示している。テープの量が多い場合には塊状の形態で、比較的少ない場合は薄膜状または繊維状の形態になると考えられる。

図 4A に示したテープの厚みは急冷した場合のらせんの太さから $0.05\ \mu\text{m}$ 以下であり、幅はらせん構造のピッチから $0.05\sim 0.1\ \mu\text{m}$ であると考えられる。

3.4 テープの生成

どの結晶構造を持つ DUDM も 180°C 、2 時間の熱処理をすると、縄状へと形態変化を起こした。既報¹⁾で述べたように、 γ と β 型の結晶構造を持つ DUDM は固相転移 II より高温側ではどちらも α 型であった。 180°C の温度は固相転移 II のそれよりも高く、テープは α 型の結晶構造から生成すると考えられる。

テープを生成する温度は固相転移 II 直後のそれより高温側にあることから、テープは相転移に基づく分子配列の状態変化により生成したのではないかと考えられる。

著者らは DUDM の結晶には PMO の侵入しやすい二つの層状構造の存在を推定している。一つの層は分子末端メチル基どうしの累積によるラメラ構造である。もう一つは、分子間の相互作用の強い、ウレイド基間の水素結合によって構成されたシート構造である。このシート間の凝集力はアルキル鎖とベンゼン環による van der Waals 力で構成されているため弱い。既報²⁾で固相転移 II (γ 型の結晶構造の場合は固相転移 I) より高温側ではアルキル鎖の揺動が起こっていると述べた。温度の上昇にともないこの揺動が増大した結果、これらの層間への PMO の侵入が容易になり、テープが形成されたと考えられる。

3.5 高温硬化現象

一般的に常温でのグリース構造と高温でのそれが同じである場合には、高温硬化の現象が認められず、むしろ温度上昇にともなう潤滑油の低粘度化のため、軟化の現象が起こる。しかし、ウレアグリースの場合はこの逆で、硬化する傾向があり、常温でのグリース構造と高温でのそれが異なるためと考えられる。

既報³⁾に示したように、DUDM グリースの温度-稠度の関係は、 160°C までは軟化の傾向を示し、それ以上の温度では急激に硬化する傾向が認められた。この結果は、加熱処理により生成したグリース構造が 2 回目の加熱によりさらに変化することを示している。グリース中の DUDM の代表的な形態は、通常の方法（潤滑油中で DUDM を合成し、そのまま 180°C 、30 分の加熱処理を行いグリース構造を発現させた）で製造されたものはテープ状（グリースの場合は通常リボン状と表現されている）と筒で、DUDM を潤滑油中に分散させ同じ条件で製造されたものは筒であった。

加熱により DUDM の形態が筒からテープ状へと変化すると、DUDM の表面積は増加し、グリースは硬くなる。グリース構造がリボン状の形態である場合も、冷却過程における凝集を考慮するとリボンの厚みと幅は一定でないと推定され、この厚く幅の広いものは稠度測定のための加熱によりさらに薄く細いテープへと

Fig. 4 Schematic illustration of the formation of helical rope-like aggregates

A: Tapes formed from tube and platelet at a temperature of heat treatment, B, C: Helical rope-like aggregates (a; fast cooling), D: Thin film (b; slow cooling)

変化し、グリースは硬くなると考えられる。

Helical Rope-like Aggregates formed by Heating 4,4'-Bis(3-decylureido) diphenylmethane in Paraffinic Mineral Oil

Masaru HASEGAWA*, Genzo HSHIZUME** and Tadahiro YAMAMOTO***

*Hyogo Prefectural Institute of Industrial Research; Yukihiro-cho
Suma-ku, Kobe-shi 654 Japan*

*** Akokasei Co. Ltd.; Sagoshi Ako-shi 678-01 Japan*

**** Himeji Institute of Technology; Shosha Himeji-shi 671-21 Japan*

The aggregate morphologies formed by heating 4,4'-bis(3-decylureido)diphenylmethane (DUDM) in paraffinic mineral oil were observed by scanning electron microscope.

The morphologies of DUDM were a mixture of fiber with tube-like shape and unchanged platelet under microscopic observation when heat treatment was carried out at 160 °C. Some of them were changed to helical rope-like aggregates by heat treatment at 180 °C. The width of these fibrous aggregates was 0.05~0.08 μm and the direction of twist of helices was both left- and right-handed.

The formation of rope-like aggregates was influenced by a cooling rate after heat treatment. When a cooling rate was 0.625 °C/min the resulting morphologies were not helical rope, but thin film and coagulations. Because the aggregate morphologies varied depending upon the cooling rate it might be assumed that those of DUDM in oil at 180 °C were not helical rope, but thin and fine tapes.

The morphological variation to tapes occurred in the temperature range which phase transition did not exist. Such variations may be caused by increasing flexibility of alkyl chains.

The hardening behavior of DUDM grease under high temperature can be explained by the increase of surface area due to morphological change from platelet and tubules to thin and fine tapes.

~~~~~