support and became doubtful in the light of newer theory of the structure of starch.

Molecular weights of both I and II were determined viscosimetrically. Viscosimetric molecular weight of I was 264,000, while that of II was about 16,600. β -Amylase conversion limits were 53% and 73% respectively. This finding indicates that the degree of branching of II is smaller than that of I. II resembles to amylose with respect to its iodine-color, β -amylase conversion limit, and crystallizing tendency from its solution.

澱粉の生成及び分解に関する酵素化学的研究

(第2報) Amylosynthase に関する検討 (2)

丸尾文治, 小林恒夫

(東京大学農学部農藝化学科)

昭和24年5月21日受理

Studies on the Enzymic Formation and Degradation of Starch

Part II. Examinations on the Amylosynthase. (2)

by

Bunji MARUO and Tsuneo KOBAYASHI

(Department of Agricultural Chemistry, Tokyo University)

著者等は従来澱粉合成酵素と考えられていた Amylosynthase の作用を再検討し, ヨード反応赤色の糯米澱粉から酵素の作用によつて生じたヨード反応青色物質(“新澱粉”と假稱)は, もとの糯米澱粉より分子量が小であり, 又普通の澱粉に比して Glucose 鎖の分枝の少い構造のものであらうという推論を下した。¹⁾この分子量の問題を更に確かめる爲に溶液の滲透圧測定による分子量の測定を行つた。

実験の部

滲透圧法による分子量の測定

装置及び方法: Fig. 1 の如き BULL 及び CURRIE の装置²⁾を用い, 半透膜としてセロファン紙を使用した。Fig. 1 の A 管より溶液を入れ, 他の部分には蒸留水を満たし, C の毛細管には Toluol を入れる。装置の主要部を 30°C の恒温槽にひたし, A, B 兩管の液柱の高さを種々加減して C の毛細管のメニスカスが動かない点を見出す。その時の A, B 兩管の液柱の高さの差を以て滲透圧をあらわす。(水柱 cm)

最も簡単な滲透圧の式 $PV=RT$ を變形すれば

$$\frac{P}{C} = R \cdot \frac{T}{M}$$

$\left(\begin{array}{ll} P : \text{滲透圧 (気圧)} & T : \text{絶対温度} \\ C : \text{濃度 g/l} & M : \text{分子量} \\ R : \text{ガス恒数} \end{array} \right)$

となる。又 a を水柱の高さ (cm) であらわした滲透圧とすれば $P=a/(76 \times 13.593)$ である。これと $R=0.08207$ を入れて上式を整理すると

Fig 1.

- a. Solution
- b. Solvent
- c. Semi-permeable membrane
- d. Toluol

$$M = 84.796T \times \frac{c}{a}$$

となる。この式によつて分子量を算出する。

試料及び測定結果：試料としては Merck の可溶性澱粉、糯米澱粉、LINTNER の方法で可溶性にした糯米澱粉、及び“新澱粉”を用いて測定した。結果は Table 1 の如くである。

Table 1

	Conc. (%)	Osmotic press. (H ₂ O cm.)	Mol. wt.
Soluble starch, Merck	1.005	1.2±0.3	215000
Glutinous rice starch	1.424	1.6±0.5	229000
Soluble glutinous rice starch	1.200	3.2±0.3	96000
	0.600	1.5±0.3	103000
Amylosynthase-treated starch	1.026	13.0±0.5	20300
	1.513	7.0±0.5	18800
	0.257	3.4±0.3	19400

これ等の分子量の値は粘度法で算出した値と同じ order のものであり、比較のために用いた Merck の可溶性澱粉の値も大體妥當なものと思われるから、糯米澱粉の分子量は約 230000, “新澱粉”のそれは大體 20000 と見なしてよい。この結果から“新澱粉”がもとの糯米澱粉より分子量が小であることは確實である。

限界 dextrin に對する Amylosynthase の作用

Amylosynthase の作用機構の研究上、限界 dextrin (この場合は専ら β -Amylase による限界 dextrin のみを問題にする) に對する本酵素の作用を見ることは重要なことと思われた。何となればこの限界 dextrin は澱粉分子の最外側の直鎖部分が除かれた以外は何等構造上の變化を受けていない Dextrin だからである。我々は實驗の結果限界 dextrin に本酵素液を働かせると、再び β -Amylase で糖化されるようになることを見出した。

限界 dextrin の調製：馬鈴薯澱粉の 3% 液に甘藷の β -Amylase (第 1 報に記載した方法にて調製) を加え室温で作用させる。6 時間後 63% 糖化しそれ以後は殆んど還元力が増加しない。更に一夜作用せしめた後煮沸して酵素を破壊し遠心分離して透明液をとり、減壓濃縮した後アルコールを 60% の濃度に加えて沈澱させる。この沈澱を多量のアルコールと 30 分煮沸して可溶物を除き濾別して乾燥する。かくして得たものは殆んど還元力を有せず β -Amylase を加えても全然作用しない。

Amylosynthase 液 本實驗には三宅、林兩氏の方法³⁾によつて精白米から調製した酵素を使用した。

作用條件及び結果：限界 dextrin 1% 液 20cc, 醋酸緩衝液 (pH 6.2) 2cc, 酵素液 2cc を混じ、水を加えて全量 25cc とし 30°C で作用させた。作用液より適宜 1cc を取り HANES 法にて還元力を測定すると徐々に還元力が増加し、同時に沈澱を生じて来る。5 日後還元力は Glucose として計算して約 14% の糖化に相當する値となった。

Fig. 2. Degradation of limit dextrin by the successive actions of amylosynthase and β -amylase

限界 dextrin に Amylosynthase

を作用させた後 β -Amylase を作用させる試験 上記作用液を 5 日後煮沸して酵素を破壊せる後純 β -Amylase を作用させる。この Amylase 液は A. K. BALLS 等の方法⁴⁾により甘藷から高度に精製した純粋な β -Amylase 液 0.01cc を用いた。還元力は急激に増加し、 β -Amylase による典型的な糖化曲線を示した。豫め Amylosynthase を作用させなかつた限界 dextrin では全く β -Amylase は作用しない。

上に例示した實驗では馬鈴薯澱粉から作った限界 dextrin (ヨード反應青色) を用いたのでヨード反應の變化は認められなかつたが、糯米澱粉から作ったヨード反應赤紫色の限界 dextrin を用いて同様に實驗すると、ヨード反應は Amylosynthase 液作用中に青色に變化するが、還元力出現の様子は同様で β -Amylase の作用を受けるようになることも全く同様である。従つて糯米澱粉に作用してそのヨード反應を變化させる酵素と、限界 dextrin に働いて β -Amylase で糖化されるように變化させる酵素とは同一の酵素であると考えてよい。

考 察

前報並びに上述の實驗結果から、“新澱粉”はもとの糯米澱粉より分子量の小さいものであると思われるが、それならばヨード反應の變化は如何にして説明し得るであろうか。我々は此の點を次のやうに考えている。MEYER はミセル形成能又は結晶化傾向の大な Amylose から無定形の Glycogen に到る一聯の炭水化物について、そのヨード反應の色調と分子の構造(従つてミセル形成能又は結晶化傾向)を次のように對比している。⁵⁾

炭 水 化 物 名	ヨード 反 應	非分枝鎖 の 長 さ	ミセル形成能又 は結晶化傾向
Amylose.....(非 分 枝).....	純 青 色	大	大
馬鈴薯 Amylopectin.....(分 枝).....	青 紫 色	↓	↓
Erythrogranulose.....	赤 色	↓	↓
限界 dextrin (Erythrogranulose) } (極めて分枝).....			
Glycogen.....(更によく分枝).....	褐 赤 色	↓	↓
Glycogen 限界 dextrin.....(構造最も不規則).....	帶褐黄色	小	小

この表によつてヨード反應の色調は多糖類の構造に關係し、分子量とは直接の關係のないことが理解される。而して糯米澱粉はヨード反應赤色で分枝の度が高いからこの表の Erythrogranulose の項に相當する。しかるに之から生成した“新澱粉”は β -Amylase による糖化率から考えて分枝の度は Amylose と馬鈴薯 Amylopectin の中間にある。この程度に非分枝鎖の長さが大となればヨード反應は青紫色となり、又結晶化の傾向が大となるからその溶液から速かに析出し、酵素作用液から白濁して沈澱して來る現象等もすべて首肯せられる。

“新澱粉”がかくの如く、分子量は小で分枝の少い Amylose 類似の構造のものであるとすれば、糯米澱粉から之が生成する機構として次のような2つの可能性が考えられる。

- (1) 糯米澱粉が一度低分子の糖に分解されて再び Amylose 様の構造のものに合成される。
- (2) 糯米澱粉分子中の枝分れの點が分解されて Glucose 鎖の相當長い部分が遊離される。

この(1)の可能性は HEHRE 等⁶⁾の Amylosucrase の如き酵素が酵母自己消化液中にあるとすれば考えられないことではないが、現在の所ではこう考えなければならぬ理由は何もない。又之を否定する理由もない。

第2の考え方は從來合成と考へた作用を分解であるとするもので一見奇異に感ぜられるが、この説でも現在迄この酵素に關して報告せられた事實をすべて説明することが出来る。即ち、この考えによれば Fig. 3 の如き作

Fig. 3.

Glutinous rice
starch

Amylosynthase-
treated starch

用をするものとするのであるが

- (1) 生成物の分子量は基質よりも小となる。
- (2) 還元力が僅かではあるが増加する。
- (3) 生成物の枝分れが少く Amylose に類似して來る。従つて沃度反應は青に傾く。
- (4) 限界 dextrin に作用して之を再び β -Amylase の基質とすることが出来る。

等の事實は極めて自然に理解せられる。更に他の説では説明がやゝ困難と思われる次の諸事實も容易に説明することが出来る。即ち、西村氏⁷⁾及び皆川氏⁸⁾は麥芽 Amylase で澱粉を分解して作った Erythrodextrin 又は Achroodextrin は Amylosynthase の作用を受けやすいが、Pancreas-amylase 又は酸で分解して作った Dextrin は作用を受けないか、又は甚だ受けにくいと報ぜられた。この事は次のようにして説明し得る。麥芽 Amylase では β -Amylase が強力であるから、之で分解して出來た Dextrin は最外側の直鎖のみが分解されて内側の分枝はそのまゝになっているものを多く含む。それに Amylosynthase が作用するとその内側の分枝點が分解されて、かなり長い Glucose の直鎖を遊離するからヨード

反應は褐色→赤→青の方向に變化する。Pancrease-amylase (α -Amylase) による分解では澱粉分子の枝分に関係なく大體 glucose 殘基 6~7 單位程度の鎖の短い Dextrin に迄分解するから、之から分枝點を分解しても Glucose 鎖の鎖長の短い爲にヨード反應は容易に褐色→赤→青の方向に變化しない。酸分解による Dextrin では Glucose 鎖は更に無秩序に切斷されるから、もはや酵素の作用を受けない。

又 Amylosynthase の作用が glucose 鎖の分枝點を分解するものとする、既述の如く限界 dextrin に働いて再び β -Amylase で糖化されるように變化させることも説明がつく。更に西村氏及び皆川氏は酵母浸出液に大麥 Amylase の作用を促進する酵素のあることを認めて居られるが、これも大麥 Amylase 中の β -Amylase が分解出来ない分枝點をこの酵素が分解するためである。この現象は酵母浸出液中に他の酵素が混在することによる可能性もあるが、次のような事實を考え合はす時、この可能性は否定される。糯米澱粉に酵母自己消化液を作用させるとヨード反應が赤色から青紫色に變るに拘らず、還元力は常に増加する。若し α -Amylase が働いているならばヨード反應は赤色から無色の方向に變ずる筈であり、又 β -Amylase が働いているならば同じ酵素液が限界 dextrin にも作用する筈はない。又作用液中に磷酸鹽の存在は微量であつて Phosphorylase と Phosphatase の混合系が働いているのでもない。

以上述べた諸事實より Amylosynthase の作用は從來考えられた如く單なる合成作用でないことは確實である。而して前記 (1) の如き可能性も充分あり得るが之を積極的に支持する實驗事實はないに對し、(2) の如く分解酵素だという考に對しては可成り有力な事實が擧つてゐることよりして、今の所著者等は後者の考えが眞實に近いのではないかと思つてゐる。

要 旨

1. Amylosynthase の作用により糯米澱粉より生成した新澱粉は種々の點(例へば沃度呈色反應, β -Amylase による分解率, 沈澱生成速度等)に於て Amylose によく似てゐる。
2. その分子量に基質として用いた糯米澱粉よりも小である。
3. Amylosynthase は Amylopectin type のものを Amylose type のものに變化せしめる酵素である事を確認した。
4. Amylopectin→Amylose の變化は Glucose の變移によつても起り得るが Amylopectin の分枝點が分解しても起り得る。
5. 現在迄の知見では Amylosynthase の作用は Amylopectin の分枝點を分解するものと思われる。

本實驗に對し御指導御鞭撻を賜つた後藤格次先生、松山芳彦先生に篤く感謝する。又種々實驗上の注意を頂いた西村資治氏、皆川豊作氏に篤く感謝する。

1) 丸尾, 小林: 農化, 23, 115 (昭 24)	3) 三宅, 林: 熱帯農, 8, 185 (昭 8)
2) H. B. BULL, B. T. CURRIE: <i>J. Am. Chem. Soc.</i> , 63, 742 (1946)	
4) A. K. BALLS, M. K. WALDEN, R. R. THOMPSON: <i>J. Biol. Chem.</i> , 173, 9 (1948)	
5) K. H. MEYER et al.: <i>Helv. chim. Acta</i> , 24, 489, 1404 (1941)	
6) E. J. HEHRE: <i>J. Biol. Chem.</i> , 163, 221 (1946); E. J. HEHRE, D. M. HAMILTON: <i>J. Biol. Chem.</i> , 166, 777 (1946)	
7) 西村資治: 農化, 7, 388 (昭 6)	8) 皆川豊作: 農化, 9, 688 (昭 8)

Summary

Glutinous rice starch (I), which gives red color with iodine, is converted into new starch (II) by the action of an enzyme which is called amylosynthase.

Molecular weights of both (I) and (II) were determined osmotically. Osmometric molecular weight of (I) was 229,000, and that of (II) was 20,000.

This enzyme can attack the β -amylase limit dextrin, and convert its iodine color into blue side. Then β -amylase can again hydrolyze this dextrin.

Interpretation of these phenomena was given as follows: this enzyme does not synthesize the starch, but splits down the branching points of glucose chains. Therefore resulted products have long glucose chains with less branching points, and are of amylose-like character.