低炭素鋼溶接金属のアシキュラーフェライト結晶方位解析*

高田 充志**, 小溝 裕一***, 寺崎 秀紀***, 横田 智之****, 大井 健次****, 安田 功一****

Crystallographic Analysis for Acicular Ferrite Formation in Low Carbon Steel Weld Metals*

by TAKADA Atsushi**, KOMIZO Yu-ichi***, TERASAKI Hidenori***,
YOKOTA Tomoyuki****, OI Kenji**** and YASUDA Koichi****

Inclusions contributing to acicular ferrite nucleation were investigated from a crystallographic point of view in low carbon low alloy steel weld metals. The samples from ESW and SAW deposits with various cooling rates were prepared in this study. In those samples, intragranular acicular ferrite formation was observed from inclusions. The inclusions contributing to acicular ferrite formation were multi-phase type consisting of amorphous phase, spinel type and MnS. They were surrounded by a Ti-enriched layer. It was confirmed by selected area diffraction patterns and EDS analyses that the Ti-enriched layer was TiO. The acicular ferrite had Baker-Nutting orientation relationship (OR) with TiO layer on the inclusion surface. The misfit was 3.0% at the interface between the acicular ferrite and TiO. Therefore, it is considered that the TiO on the inclusion surface contributes to the heterogeneous nucleation of acicular ferrite by small lattice misfit. However, the morphologies of ferrite growth which nucleated from inclusions were different in both samples. Whereas ferrites nucleated from TiO were enough grown up in ESW, the size of nucleated ferrite in SAW was a few hundred nm in sizes. In the early stage of nucleation from TiO, ferrite had small deviation from Kurdjumov-Sachs (K-S) OR in both ESW and SAW. However, there was the difference in the growth stage of ferrite. The ferrite orientations were gradually changed to fit to K-S OR in ESW. On the other hand, the nucleated ferrite in SAW stopped growth and the newly nucleated ferrite which had K-S OR to prior austenite was formed in adjoining because of large super cooling due to small heat input.

Key Words: Weld metal, Acicular ferrite, Inclusion, Baker-Nutting orientation relationship, Kurdjumov-Sachs orientation relationship, Electro slag welding, Submerged arc welding

1. 緒 言

一般的にオーステナイト→フェライト ($\gamma \rightarrow \alpha$) 変態では、オーステナイト粒界から変態が開始し、低炭素低合金鋼溶接金属ではこれらは粒界フェライトや上部ベイナイトとして生成する¹⁻⁴⁾。オーステナイト粒が粗大化した溶接金属では、これらの組織は有効結晶粒径が大きく、靱性が大きく低下する⁵⁻⁸⁾。しかし、溶接金属中に酸化物系介在物を分散させ、オーステナイト粒界での $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態を抑制すると、オーステナイト粒内に存在する介在物を核として針状フェライトが生成する^{1-4, 7, 9)}。この針状フェライトはアシキュラーフェライトと呼ばれ、微細なフェライト粒が得られることから、低炭素低合金鋼溶接金属においては、アシキュラーフェライトは強度、靱性バランスのとれた最善の組織であると考えられている^{1-4, 7-9)}。

これまでアシキュラーフェライトに関する研究は数多く

行われてきており¹⁻²¹⁾、アシキュラーフェライト形成に有効であるのは Ti を含有した酸化物系介在物であると考えられているが^{3, 7-9, 12-15)}、その形成メカニズムに関してはいまだ解明されているとは言えない。例えば、山田ら¹⁵⁾はアシキュラーフェライトが介在物周囲に形成されている TiO の相に対して Baker-Nutting の方位関係 (B-N 関係)¹⁵⁻¹⁸⁾を満たしていたことを報告している。B-N 関係とは B1 型 (NaCl 型) 結晶構造の生成物とフェライトの間にみられる関係であり、 $(001)_{B1} // (001)_{\alpha}$ かつ $[100]_{B1} // [110]_{\alpha}$ を満たす。両者間の格子整合性が良好であることから TiO / γ 界面でのフェライト核の形成が促進されると考えられている。一方で、アシキュラーフェライトは旧オーステナイトに対して Kurdjumov-Sachs の方位関係 (K-S 関係) を満たすことが知られている^{11, 19-22)}。K-S 関係とは、fcc 結晶構造の母相 (γ) と bcc 結晶構造の生成相 (α) の間にみられる関係であり、 $(111)_{fcc} // (011)_{bcc}$ かつ $[0\bar{1}1]_{fcc} // [1\bar{1}1]_{bcc}$ を満たす。アシキュラーフェライトでは $\{111\}_{\gamma} // \{011\}_{\alpha}$ を晶癖面とし、 $\langle 011 \rangle_{\gamma} // \langle 111 \rangle_{\alpha}$ に成長することが報告されている²¹⁾。これらの報告により、アシキュラーフェライトは介在物周囲に形成される TiO に対して B-N 関係、旧オーステナイトに対して K-S 関係をともに満たすことが示唆されるが、アシキュラーフェライトが両者の関係をどのように満たすのかは検討されておらず、明らかにされていない。

本研究では、大入熱であるエレクトロスラグ溶接 (ESW:

*受付日 平成24年10月3日 受理日 平成25年1月28日 平成23年度秋季全国大会で発表

**学生員 大阪大学大学院工学研究科 Student Member, Graduate School of Engineering, Osaka University

***正員 大阪大学接合科学研究所 Member, Joining and Welding Research Institute, Osaka University

****正員 JFE スチール株式会社 Member, JFE Steel Corporation

Electro Slag Welding) と比較して小入熱であるサブマージアーク溶接 (SAW: Submerged Arc Welding) によって溶接金属を作製し, これらの試料に対して介在物/フェライト, オーステナイト/フェライトの結晶方位関係をそれぞれ調査することで結晶方位関係の観点からアシキュラーフェライトの核生成, 成長メカニズムを検討した。

2. 実験方法

供試材料は ESW, SAW によって作製した溶接金属であり, 試料の名称をそれぞれ ESW, SAW とした。入熱量はそれぞれ 91 kJ/mm, 4.2 kJ/mm である。溶接金属の化学組成を Table 1 に示す。これらの試料の溶接金属組成は Ti のみ若干の開きがあるがほぼ同等であり, 入熱量が大きく異なる。

組織観察には, 機械研磨によって鏡面にした試料を 2% ナイタールで腐食し, 光学顕微鏡を用いて観察した。介在物の元素分析には走査型透過電子顕微鏡 (STEM: Scanning Transmission Electron Microscope) に付属のエネルギー分散型 X 線分光器 (EDS: Energy Dispersive X-ray Spectrometer) を用いた。介在物の観察には透過型電子顕微鏡 (TEM: Transmission Electron Microscope) を使用した。相の同定, 介在物/フェライトの結晶方位関係の同定には制限視野回折像 (SADP: Selected Area Diffraction Pattern) を用いた。オーステナイト/フェライトの結晶方位解析には走査型電子顕微鏡 (SEM: Scanning Electron Microscope) を使用した後方散乱電子回折 (EBSD: Electron BackScatter Diffraction) 法を用い, このときのステップサイズは 60 nm で測定した。TEM, STEM, EBSD 観察用試料は集束イオンビーム加工法により準備した。

3. 実験結果

3.1 介在物組成と介在物/フェライトの方位関係

ESW と SAW の溶接金属で得られた光学顕微鏡組織を Fig. 1 に示す。フェライトサイズの違いこそみられるが, ともにアシキュラーフェライト組織を形成していることがわかる。

Fig. 2 に ESW で得られた介在物の STEM 明視野 (BF: Bright Field) 像と EDS 分析の結果を示す。この結果から, この介在物中にはいくつか相が形成されていることがわかる。介在物周囲には Ti が濃化した相が取り囲むように形成されており, その内部に Al が濃化した相, Mn と S が濃化した相が観察される。これらの相に対して SADP 法を用いて相の同定を行った結果を Fig. 3 に示す。Fig. 3 (a) は STEM-BF 像であり, (b)~(d) は (a) 中のそれぞれ 1~3 で示した位置から得られた SADP である。Fig. 3 (b) の SADP はハローパターンを示しており, 介在物の中心部は非晶質相であることがわかる。また, Fig. 3 (c) から Al が濃化した相はスピネル型の酸化物, (d) から Mn と S が濃化した相は α -MnS であることがわかった。Fig. 4 に Ti が濃化した相と隣接するフェライトの TEM 解析

結果を示す。Fig. 4 (a) に示す SADP からこの相は B1 型の結晶構造をもつ TiO と同定され, また, 隣接するフェライトとは B-N 関係をもっていることがわかった。B-N 関係であるときの二相間の不整合度は 3.0% と計算され^{12, 15)}, したがって, 山田ら¹⁹⁾の報告と同様に ESW におけるアシキュラーフェライトの核生成は介在物周囲に形成される TiO との整合性によって促進されたものであると考えられる。

Fig. 5 に SAW で得られた介在物の STEM-BF 像と EDS 分析の結果を示す。SAW の介在物においてもいくつかの相が形成されていることがわかり, 介在物周囲に Ti が濃化した相とその内部に Ti, Mn が濃化した相が観察された。Fig. 6 にこの介在物のそれぞれの相から得られた SADP を示す。この結果から, 介在物の中心部は Al-Si-Mn 系の非晶質相であり (Fig. 6 (b)), 介在物周囲の Ti 濃化相の内側にスピネル相 (Fig. 6 (c), (d)) が形成されていることがわかった。Fig. 7 に介在物周囲に形成された Ti 濃化相と隣接するフェライトの界面の TEM 解析結果を示す。Fig. 7 (a) に示すように Ti 濃化相は ESW の介在物と同様に TiO であり, フェライトとの B-N

Table 1 Chemical compositions of welds used (mass%)

	C	Si	Mn	P	S	Ti	B	N	O
ESW	0.08	0.28	1.53	0.009	0.003	0.013	0.0035	0.0046	0.023
SAW	0.08	0.39	1.56	0.008	0.004	0.027	0.0034	0.0042	0.035

Fig. 1 Microstructures in welds prepared by ESW and SAW: (a) ESW; (b) SAW

Fig. 2 EDS analysis of an inclusion in ESW: (a) STEM-BF image; (b) Al; (c) Si; (d) S; (e) Ti; (f) Mn

Fig. 3 TEM analysis of inclusion phases: (a) BF image; (b) SADP obtained from position 1 in (a); (c) SADP obtained from position 2 in (a); (d) SADP obtained from position 3 in (a)

Fig. 4 TEM analysis of the interface of TiO and adjacent ferrite in ESW: (a) SADP obtained from the interface of TiO and ferrite; (b) BF image; (c) dark field image of TiO

関係も観察された。しかし、TiO から核生成したと考えられるフェライトは ESW と SAW でそのサイズが大きく異なっていた。Fig. 2 (a) で示すように、ESW ではこのフェライトは大きく成長しているのに対して、Fig. 7 (c) で示すように SAW では数百 nm 程度のサイズであることが観察された。

3.2 オーステナイト/フェライトの方位関係

ESW と SAW でともに介在物周囲には TiO が観察され、この相が隣接するフェライトと B-N 関係を満たしていることが確認されたことから、アシキュラーフェライトの核生成は TiO との格子整合性によって促進されたものであると考

えられる。しかし、そのフェライトサイズには大きな差が観察された。これらの結果はアシキュラーフェライトの成長挙動が両試料間で異なっていることを示唆しており、この成長挙動について検討するため、アシキュラーフェライトの成長に影響を与える旧オーステナイトとの方位関係を EBSD 法により調査した。

Fig. 8 に ESW における EBSD 解析の結果を示す。Fig. 8 (a) は逆極点図 (IPF: Inverse Pole Figure) マップであり、中心の黒い部分が介在物である。介在物からアシキュラーフェライトが放射上に成長している様子が観察されるが、IPF マップの色がフェライト成長方向に向けて徐々に変化しているこ

Fig. 5 EDS analysis of an inclusion in SAW: (a) STEM-BF image; (b) Al; (c) Si; (d) Ca; (e) Ti; (f) Mn

Fig. 6 TEM analysis of inclusion phases in SAW: (a) BF image; (b) SADP obtained from point 1; (c) SADP obtained from point 2; (d) SADP obtained from point 3

Fig. 7 TEM analysis of the interface of TiO and adjacent ferrite in SAW: (a) SADP obtained from TiO and adjacent ferrite; (b) BF image; (c) dark field image of the ferrite; (d) dark field image of TiO

とがわかる。これはフェライト方位が変化していることを意味しており、Fig. 8 (a) に示すように矢印の始点から終点に向けて方位変化を測定した。1 の矢印では約 5° の方位差 (Fig. 8 (b)), 2 の矢印では 6° の方位差 (Fig. 8 (c)) が計測された。旧オーステナイトとの K-S 関係を評価するため、晶癖面を表す $\langle 011 \rangle_a$ と $\langle 111 \rangle_\gamma$ 、フェライト成長方向を表す $\langle 111 \rangle_a$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ を示した極点図を Fig. 8 (d) と (e) にそれぞれ示す。旧オーステナイトの方位は残留オーステナイトから得られたものである。Fig. 8 (d) のフェライト方位は核生成位置である矢印 2 の原点位置のフェライト方位、Fig. 8 (e) では十分に成長した位置である矢印 2 の先端位置のフェライト方位を示してある。Fig. 8 (d) に示すように、核生成位置では $\langle 011 \rangle_a$ と

$\langle 111 \rangle_\gamma$ にわずかなずれがあり、また、 $\langle 111 \rangle_a$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ にはある程度のずれが観察される。一方で、Fig. 8 (e) に示すように、フェライトが十分に成長している位置では $\langle 011 \rangle_a$ と $\langle 111 \rangle_\gamma$ は一致しており、 $\langle 111 \rangle_a$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ もかなり一致する方向に移動していることがわかる。この結果は、ESW においてアシキュラーフェライトは核生成した段階では K-S 関係とある程度のずれが生じているが、成長するにしたがって K-S 関係を満たすように方位回転したものと考えられる。

Fig. 9 に SAW における EBSD 解析の結果を示す。Fig. 9 (a) の矢印で示されるように、TEM 観察の結果と同様に介在物周囲には数百 nm サイズのフェライトが形成されている様子が観察される。Fig. 9 (b) に $\langle 001 \rangle_a$ 極点図を示す。アシキュ

Fig. 8 EBSD analysis in ESW; (a) ferrite IPF map; (b) misorientation measured toward the direction of arrow 1; (c) misorientation measured toward the direction of arrow 2; (d) orientation relationships between the start point of arrow 2 and prior austenite; (e) orientation relationships between the terminal point of arrow 2 and prior austenite

Fig. 9 EBSD analysis in SAW; (a) ferrite IPF map; (b) ferrite pole figure; (c) orientation relationships between the ferrite indicated by black arrow in (a) and prior austenite; (d) orientation relationships between the ferrite indicated by red arrow in (a) and prior austenite

ラーフェライトはほぼK-S関係を満たして形成していることが示唆されるが、矢印で示されるいくつかの点はこの関係から外れた位置にあることが観察される。Fig. 9 (b) の赤と青の矢印で示されるK-S関係から外れたそれぞれの3点はFig. 9 (a) のそれぞれ赤と青の矢印で示される介在物周囲に形成されたフェライトから構成される点であった。K-S関係を評価するため、晶癖面を表す $\langle 011 \rangle_\alpha$ と $\langle 111 \rangle_\gamma$ 、フェライト成長方向を表す $\langle 111 \rangle_\alpha$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ を示した極点図をFig. 9 (c) と (d) にそれぞれ示す。Fig. 9 (c) は黒い矢印で示されるフェライトのK-S関係を評価したものであるが、介在物から離れて形成されているフェライト方位は、 $\langle 011 \rangle_\alpha$ と $\langle 111 \rangle_\gamma$ 、 $\langle 111 \rangle_\alpha$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ がともに一致していることがわかる。一方で、Fig. 9 (d) は赤い矢印で示すフェライトを評価したもので

あり、 $\langle 011 \rangle_\alpha$ と $\langle 111 \rangle_\gamma$ がほぼ一致しているが、 $\langle 111 \rangle_\alpha$ と $\langle 011 \rangle_\gamma$ にずれが生じていることが観察される。この結果が示すように、介在物周囲に形成されたフェライト方位では、ESWの核生成位置におけるフェライト/オーステナイトの関係と同様の傾向を示すことがわかった。

4. 考 察

4.1 冷却速度の推定

この実験結果の相違に関して各試料間の冷却速度の差異が大きく影響していることが予測される。ESWで91 kJ/mm、SAWで4.2 kJ/mmであることから、ESWは冷却速度が小さく、SAWは冷却速度が大きいことが予測されるが、これらは

Fig. 10 Calculated thermal cycles and temperature distributions of joints: (a) thermal cycle in ESW; (b) thermal cycle in SAW; (c) temperature distribution in ESW at arrowed point in (a); (d) temperature distribution in SAW at arrowed point in (b).

板厚等の影響を受けることから一概に冷却速度を決定できない。SAW に関しては一般的な溶接法で突合せ継手であるため、解析による推定法²³⁾が提案されているが、ESW では厚板の T 字継手で形状が異なり、検討例も少ないことから解析方法なども提案されていない。そこで、差分法による熱伝導シミュレーションを用いて冷却速度の推定を行った。各温度における熱伝導率、熱容量の値は（独）産業技術総合研究所研究情報公開データベース（RIO-DB）²⁴⁾を用い、板表面からの熱放射、熱拡散も考慮し、計算を行った。Fig. 10 に計算によって求めたそれぞれの冷却曲線、及び、継手温度分布の一例を示す。この冷却曲線から 1073~773 K の冷却時間、及び、冷却速度は ESW で 686.4 s, 0.44 K/s, SAW で 48.3 s, 6.2 K/s と見積もることができ、冷却速度に大きな差異があることが確認された。

4.2 アシキュラーフェライトの核生成、成長機構

フェライトの成長では、ポリゴナルフェライトのように炭素拡散によりゆっくりとフェライト界面が移動する場合とフェライトプレートのように板状に大きい速度で成長する場合がある⁴⁾。前者は比較的高温で観察され、旧オーステナイトに対して特定の方位関係をもたずに成長するのに対して、後者は過冷度が大きい場合に観察され、旧オーステナイトに対して明瞭な K-S 関係を示し、 $\langle 011 \rangle_f$ に成長する。観察結果より、ESW, SAW とともに TiO から核生成した段階では K-S 関係から外れていることから、フェライト成長初期では前者の炭素拡散律速により成長したものであると考えられる。再現熱サイクルを付与した試料のディラトメータ測定結果では、ESW, SAW とともに 893 K 前後で変態開始が観測された。

しかし、TiO から核生成し、ゆっくりと拡散変態している段階では、介在物の表面積率も小さく、変態速度も小さいため、膨張を計測できなかった可能性が考えられ、この 893 K から変態速度の大きいプレート状のフェライト変態が開始し、これがディラトメータで計測されたものであると推察できる。そこで、ESW, SAW とともに 923 K で核生成すると仮定し、923~893 K で炭素の拡散律速によってフェライトが成長するものとしてそのサイズを推測した。計算により求めた冷却曲線からオーステナイト中での炭素拡散係数を算出し、フェライトの成長を計算した。

フェライトが炭素の拡散律速によって成長するとき、フェライト/オーステナイト界面の移動速度は次式で近似される²⁵⁾。

$$v = 2\Omega \sqrt{\frac{D}{\pi t}} \quad (1)$$

Ω は過飽和度で $\Omega = (c^0 - c^f) / (c^a - c^f)$ である。 c^0 は平均炭素モル濃度、 c^f はオーステナイト/フェライト界面オーステナイト側の炭素平衡モル濃度、 c^a はオーステナイト/フェライト界面フェライト側の炭素平衡モル濃度である。 Ω は Thermo-Calc を用いて推定した。 D はオーステナイト中の炭素拡散係数であり、 $D = D_0 \exp(-Q/RT)$ である。NIMS 物質・材料データベース²⁶⁾より、 $D_0 = 6.68 \times 10^{-5} (\text{m}^2/\text{s})$, $Q = 1.57 \times 10^5 (\text{J/mol})$, $R = 8.31 (\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))$ とした。(1) 式を用いて溶接熱サイクル中の各温度におけるフェライトの成長を計算すると、ESW, SAW で Fig. 11 のようになった。この結果から、ESW では 923~893 K の冷却時間が 68 s で炭素拡散に時間的余裕があるため、フェライトサイズは数 μm まで成長する。一方で、SAW では 4.6 s

で 893 K に達するため、数百 nm 程度にしか成長できないことがわかった。

893 K から過冷度が大きくなり、フェライトの形態がポリゴナルからプレート状に変化したとすると、ESW ではその移行がゆっくりであるため、Fig. 8 (b), (c) で示すように結晶方位が段階的に K-S 関係を満たすように変化したものであると考えられ、これは界面エネルギーの低下にも寄与する。一方で、SAW では冷却速度が大きいと、段階的な変化が起こらず、TiO から核生成したフェライトは数百 nm のサイズで成長が停止したと考えられる。しかし、SAW においても微細なアシキュラーフェライト組織は観察されており、オーステナイト粒界からの組織ではなく、粒内から形成された組織であると想定される。そこで、SAW では TiO から核生成したフェライト/オーステナイト界面から K-S 関係を満たす新たなフェライトが核生成、成長したと推察した。温度の低下に伴い過冷度が大きくなると、K-S 関係を満たすフェライトプレートが界面から核生成し、微細なアシキュラーフェライト組織を形成したと考えた。

したがって、ESW と SAW におけるアシキュラーフェライトの核生成、成長機構は Fig. 12 のようになっていると考えられる。フェライト核生成段階では、ESW と SAW は同様の傾向を示し、TiO に対して B-N 関係を満たして核生成する。この段階ではフェライト成長方位である $\langle 011 \rangle_a$ は旧オーステナイトの $\langle 111 \rangle_\gamma$ とずれが生じており、K-S 関係を満たしていない。しかし、フェライト成長段階では、ESW と SAW

で異なった結果が観察された。ESW では冷却速度が小さいため、炭素の拡散によってフェライトがゆっくりと成長する段階でフェライト成長に優位な K-S 関係を満たす方位へと変化する。SAW では冷却速度が大きいと、炭素拡散によるフェライト成長が抑制され、方位の変化が起こらずに停止するが、過冷度の増加により、新たな K-S 関係を満たすフェライトがその界面から核生成、成長したと考察できる。

5. 結 言

大入熱であるエレクトロスラグ溶接 (ESW) と比較して小入熱であるサブマージアーク溶接 (SAW) によって作製した溶接金属を用いて、アシキュラーフェライトの核生成、成長メカニズムを調査した。得られた結果は以下の通りである。

- (1) ESW と SAW の溶接金属中で形成される酸化物系介在物には複数の相が観察され、その相は非晶質相、 α -MnS、スピネル系酸化物、TiO であった。
- (2) TiO は介在物の周囲に形成されており、この相が隣接するフェライトと Baker-Nutting の方位関係 (B-N 関係) を満たしていることが観察された。このことからフェライトとの良好な格子整合性によってアシキュラーフェライトの核生成を促進していることが考えられた。
- (3) TiO に対して B-N 関係を満たしていたフェライトは、ESW と SAW でそのサイズに大きな差が観察された。ESW では大きく成長していたのに対して、SAW では数百 nm 程度のサイズであった。
- (4) ESW, SAW とともに介在物に隣接する位置でのフェライト方位は Kurdjumov-Sachs の方位関係 (K-S 関係) からずれを生じていた。ESW ではフェライト成長に伴って K-S 関係を満たす方位に変化しており、SAW では介在物に隣接するように形成されたフェライト以外はこの関係を満たしていた。
- (5) アシキュラーフェライトの核生成、成長メカニズムは次のようであると考えられた。ESW と SAW ではともに TiO から核生成した段階ではフェライトは K-S 関係からずれを生じている。次段階のフェライト成長メカニズムは両者で異なり、ESW では冷却速度が小さく、温度が低下するまでに十分な時間が確保されているため、フェ

Fig. 11 Comparison of estimated ferrite growth between ESW and SAW at each temperature

Fig. 12 Schematic illustration of the nucleation and growth mechanisms in acicular ferrite: (a) at the nucleation in both ESW and SAW; (b) at the growth in ESW; (c) at the growth in SAW

ライトがその成長に伴い、成長に優位な方位 (K-S 関係) に回転する。一方で SAW では、冷却速度が大きいため、K-S 関係を満たさないフェライトは成長を停止させ、このフェライト界面から新たな K-S 関係を満たすフェライトが形成される。

参 考 文 献

- 1) S. S. Babu: The mechanism of acicular ferrite in weld deposits, *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 8 (2004), 267-278.
- 2) R. A. Farrar and P. L. Harrison: Acicular ferrite in carbon-manganese weld metals: An overview, *Journal of materials science*, 22-11 (1987), 3812-3820.
- 3) G. Thewlis, J. A. Whiteman and D. J. Senogles: Dynamics of austenite to ferrite phase transformation in ferrous weld metals, *Materials Science and Technology*, 13-3 (1997), 257-274.
- 4) T. Koseki: Microstructure Development and Control in Steel Welds, *Tetsu-to-Hagane*, 90-2 (2004), 11-22.
- 5) J. H. Tweed and J. F. Knott: Effect of reheating on microstructure and toughness of C-Mn weld metal, *Metal Science*, 17-2 (1983), 45-54.
- 6) J. H. Tweed and J. F. Knott: Micromechanisms of failure in C-Mn weld metals, *Acta Metallurgica*, 35-7 (1987), 1401-1414.
- 7) Y. Kitani, Y. Okita, R. Ikeda, M. Ono and K. Ikeuchi: Improvement in Laser Weld Metal Toughness of Low C Steel by Refining Microstructure, *Quarterly Journal of the Japan Welding Society*, 27-1 (2009), 55-60.
- 8) Y. Kitani, R. Ikeda, M. Ono, K. Ikeuchi: Improvement in Weld Metal Toughness in High Heat Input Electroslag Welding of Low Carbon Steel, *Quarterly Journal of the Japan Welding Society*, 27-3 (2009), 240-246.
- 9) F. J. Barbaro, P. Krauklis and K. E. Easterling: Formation of acicular ferrite at oxide particle in steels, *Materials Science and Technology*, 5-11 (1989), 1057-1068.
- 10) T. -K. Lee, H. J. Kim, B. Y. Kang and S. K. Hwang: Effect of inclusion size on the nucleation of acicular ferrite in welds, *ISIJ International*, 40-12 (2000), 1260-1268.
- 11) R. A. Ricks, P. R. Howell and G. S. Barritte: The nature of acicular ferrite in HSLA steel weld metals, *Journal of Materials Science*, 17-3 (1982), 732-740.
- 12) A. R. Mills, G. Thewlis and J. A. Whiteman: Nature of inclusions in steel weld metals and the influence on formation of acicular ferrite, *Materials Science and Technology*, 3-12 (1987), 1051-1061.
- 13) J. -S. Byun, J. -H. Shim, Y. W. Cho and D. N. Lee: Non-metallic inclusion and intragranular nucleation of ferrite in Ti-killed C-Mn steel, *Acta Materialia* 51-6 (2003), 1593-1606.
- 14) J. M. Gregg and H. K. D. H. Bhadeshia: Solid-state nucleation of acicular ferrite on minerals added to molten steel, *Acta Materialia*, 45-2 (1997), 739-748.
- 15) T. Yamada, H. Terasaki and Y. Komizo: Relation between Inclusion Surface and Acicular Ferrite in Low Carbon Alloy Steel Weld, *ISIJ International*, 49-7 (2009), 1059-1062.
- 16) T. Furuhashi, J. Yamaguchi, N. Sugita, G. Miyamoto and T. Maki: Nucleation of Proeutectoid Ferrite on Complex Precipitates in Austenite, *ISIJ International*, 43-10 (2003), 1630-1639.
- 17) F. Ishikawa, T. Takahashi and T. Ouchi: Intragranular Ferrite Nucleation in Medium-Carbon Vanadium Steels, *Metallurgical and Materials Transaction A*, 25-5 (1994), 929-936.
- 18) K. Kasai, C. Lee, S. Nambu, J. Inoue and T. Koseki: Transformation Behavior of Ferrite at Steel/B1 Compounds Interface, *Tetsu-to-Hagane*, 96-3 (2010), 123-128.
- 19) J. Yang and H. K. D. H. Bhadeshia: Orientation relationships between adjacent plates of acicular ferrite in steel weld deposits, *Materials Science and Technology*, 5-1 (1989), 93-97.
- 20) G. Miyamoto, T. Shinyoshi, J. Yamaguchi, T. Furuhashi, T. Maki and R. Uemori: Crystallography of intragranular ferrite formed on (MnS + V(C, N)) complex precipitate in austenite, *Scripta Materialia*, 48-4 (2003), 371-377.
- 21) M. Enomoto, K. M. Wu, Y. Inagawa, T. Murakami and S. Nanba: Three-dimensional Observation of Ferrite Plate in Low Carbon Steel Weld, *ISIJ International*, 45-5 (2005), 756-762.
- 22) S. Morito, H. Tanaka, R. Konishi, T. Furuhashi, T. Maki: The morphology and crystallography of lath martensite in FeC alloys, *Acta Materialia*, 51-6 (2003), 1789-1799.
- 23) N. Yurioka and K. Kojima: A Predictive Formula of Weld Metal Tensile Strength, *Quarterly Journal of the Japan Welding Society*, 22-1 (2004), 53-60.
- 24) (独) 産業技術総合研究所 (AIST): <http://riodb.ibase.aist.go.jp/TPDB/DBGVsupport/>
- 25) 榎本正人: 金属の相変態, 内田老鶴圃, 東京, (2000), 101.
- 26) (独) 物質・材料研究機構 (NIMS): <http://mits.nims.go.jp/>