溶接部の靱性に関する研究(第2報)*

—溶接金属の組織微細化と靱性—

伊 藤 慶 典** 中 西 睦 夫**

Study on Charpy Impact Properties of Welds (Report 2)*

—Relationship between Charpy Impact properties and Control
of Micro Structures of Weld Metals—

by Yoshinori, Ito** and Mutsuo Nakanishi**

Relation between Charpy Impact properties and microstructure of weld metal with submerged arc welding were investigated.

And the way for improvement of Charpy impact properties by the control of microstructure on weld metal were found out.

Results can be summarized as follow.

(1) The growth of the coarsened ferrite grains and the lath like structure on the microstructure deteriorate the Charpy impact properties, but the uniform growth of the fine ferrite grains improves the Charpy impact greatly.

(2) The uniform growth of the fine ferrite grain structures depends on the temperature range of $\gamma \rightarrow \alpha$ transformation on the weld metal, and on Mo and Ti additional weld metals, the uniform growth of them are prompted, the very high Charpy impact properties can be gotten.

1. 緒 言

厚鋼板の高エネルギー溶接法としてサブマージアーク溶接法などの大入熱溶接法が広く実施されている。このような大入熱溶接を実施すると溶接継手部の広い範囲にわたり靱性が低下し大きな問題となっている。

そこで、このような溶接継手部の靱性改善を目的に、溶接継手部の靱性を支配する諸因子を明確にすることを試みてきた。

そして、第1報においては、サブマージアーク溶接金属をとりあげ、溶接金属の基本成分である Si, Mn 含有量と溶接金属の光学顕微鏡組織および靱性の関係を検討した¹⁾。

その結果、溶接金属の靱性は光学顕微鏡組織に著しい依存性を有しており、溶接金属の光学顕微鏡組織をコントロールすることで靱性改善がはかれることを明確にした。

すなわち、溶接金属の光学顕微鏡組織を均一な細粒フェライト組織にすれば、脆性クラックの伝播が著しく阻止され、靱性向上が期待できる。一方、粗大なフェラ

イトや針状フェライトなどが平行にならんで形成される lath 状組織では靱性が低い。

ところが、Si-Mn 系溶接金属においては、溶接時の冷却過程での $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態温度領域がきわめて広く、均一な細粒フェライト組織が形成されず、粗大フェライトや lath 状組織などの混合組織となりやすい。

そこで本報ではサブマージアーク溶接金属の大巾な靱性改善には均一な細粒フェライト組織を形成することが必要と考え、このような微細組織を安定して形成する方法について検討した。そして Mo, Ti を適量添加することで微細なフェライト均一組織を形成できることおよびそれにより、大巾な溶接金属の靱性改善ができることを明らかにした。また、同時に溶接金属の光学顕微鏡組織と靱性の関係を明らかにしたので、これらについて報告する。

2. 溶接金属の組織微細化と靱性

2.1 試験方法

溶接金属の光学顕微鏡組織と靱性の関係を検討するにあたっては、前報に示したと同様、比較的大入熱溶接が広く実施されて溶接金属の靱性低下がしばしば問題となるサブマージアーク溶接金属について検討することとした。

* 原稿受付 昭和49年8月29日(昭和49年度春季全国大会にて発表)

** 正 員 住友金属工業(株) Member, Sumitomo Metal Industries Ltd., Control Research Laboratory

Table 1 Chemical composition of HT50 grade steel for testing

C	Si	Mn	P	S	thickness
0.16	0.49	1.51	0.011	0.008	25 mm

Table 2 Welding condition

	Lead	Trail
Current	1100 (A)	1100 (A)
Voltage	38 (V)	40 (V)
Speed	40 cm/min (heat input 150000 J/cm)	
Charpy specimen

そして、サブマージアーク溶接金属の組織を種々変化させる方法としては、試験結果に示すごとく Si-Mn 溶接金属に Mo, Ti 添加を実施し、これら合金元素量を変化させることで、溶接金属の光学顕微鏡組織を変化させた。

Table 1 に供試鋼板の化学組成の一例を示す。HT50 級鋼板に約 150000 J/cm の溶接入熱量で単層サブマージアーク溶接を実施し、溶接金属の光学顕微鏡組織およびシャルピー特性を検討した。

Table 2 に実験に用いたサブマージアーク溶接条件の一例を示す。なお溶接条件は Table 2 に示した 150000 J/cm の条件を基本とし、試験目的に応じて 50000 J/cm ~ 290000 J/cm にまで種々変化させた。

また、溶接金属の Mo, Ti 含有量を変化させる方法としては、サブマージアーク溶接に用いたワイヤおよびボンダフラックスとして Mo, Ti 量を種々変化させた試作ワイヤ、試作ボンダフラックスを組合せて同一供試鋼板に溶接した。この方法により、同一溶接入熱条件で溶接金属中の Mo, Ti 含有量の種々異なる溶接金属を得た。

また、溶接時の溶接金属の冷却過程におけるフェライト変態挙動を明確にするため、溶接過程で溶融池内に P R 熱電対を突込み、溶接金属の冷却温度信号を微分回路を介して、冷却時の各温度における冷却速度を求め、この冷却速度の変化からフェライト変態温度および温度区間を求めた。

22. Mo, Ti 添加と溶接金属の光学顕微鏡組織

溶接金属の組織を均一な細粒フェライト組織にするためには、Si-Mn 系溶接金属にみられた冷却過程での広い変態温度区間を狭くして、一挙に細粒フェライトの均一生成を促進する必要がある。そして、すでに前報で明らかにしたごとく、 $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態の高温側では初析フェライトをはじめとする粗大粒フェライトが形成される一

方、低温側では lath 状組織が形成されるので、変態温度についても細粒フェライトが形成されやすい 800 ~ 700°C の中間温度に制御する必要がある。

前者の狭い範囲内において冷却変態を完了させるためには、必然的にフェライト変態核 site の増加が必要であり、すでに従来の研究で組織微細化に有効であるといわれる窒化物などの利用が考えられた。また、変態温度の調整にはすでによく知られているごとく、焼入性合金元素の添加が考えられる。そこでサブマージアーク溶接金属について、Ti, Mo 添加による溶接金属の光学顕微鏡組織変化ならびに靱性について検討した。

Fig. 1 は Si-Mn 系, Si-Mn-Mo 系, Si-Mn-Mo-Ti 系溶接金属の溶接時の冷却変態挙動の一例を示す。本図に示した変態挙動は、溶接時に溶融池内に P R 熱電対をとりつけ、この P R 熱電対より得られる冷却温度信号を微分回路を介して微分し、冷却速度変化から変態挙動を測定した。

Fig. 1 に示すごとく、Si-Mn 系溶接金属では広い変態温度区間を有し、粗大フェライトや lath 状組織の混合組織を形成している。そして、Mo 添加により、変態温度域は低温側へずれるが、変態温度区間の広さには変化が認められず、lath 状組織を主とする混合組織を形成している。

ところが Ti を添加した溶接金属では、図にみられるごとく、変態温度の上昇とともに変態温度区間が著しく狭くなることが明らかとなり、本図で示した Si-Mn-Mo-Ti 系においては、780°C ~ 700°C 近傍のきわめて狭い温度区間で変態が完了し、微細なフェライト組織が

Fig. 1 Relationship between $\gamma \rightarrow \alpha$ transformation ranges of weld metal during cooling process of submerged arc welding and Mo or Ti addition

均一に形成されている。

このように溶接金属への添加は溶接時の冷却過程での変態温度区間を狭くするのにきわめて有効であることが明らかであり、Mo 添加による変態温度の調整効果とを組合せることにより、きわめて微細なフェライト粒組織を均一に形成できる。

2.3 Mo-Ti 系溶接金属の靱性と添加量

Fig. 1 で明らかにしたごとく Ti 添加は溶接金属の組織均一化にきわめて有効である。そこで、Mo を 0.25~0.35% 含有する Si-Mn-Mo 系溶接金属に Ti を種々変化させて添加し溶接金属の光学顕微鏡組織変化ならびに溶接金属のシャルピー特性を検討した。

Fig. 2 に 11 万 J/cm の溶接熱で単層サブマージアーク溶接した溶接金属のシャルピー特性と溶接金属中の Ti の含有量との関係を示す。

また、Photo. 1 にこのときの溶接金属の光学顕微鏡組織の一例を示す。

溶接金属のシャルピー特性は Ti 添加により大巾に向上し、溶接金属の Ti 含有量が 0.03% 以上の場合にもっと

Fig. 2 Effect of Ti content of weld metal

a. 0% Ti

b. 0.015% Ti

c. 0.04% Ti

Photo. 1 Relationship between Ti content and micro structures of Mo-Ti weld metals

も顕著である。同様の結果は、溶接熱 6 万 J/cm の場合にも得られた。このような靱性向上効果は Photo. 1 はにみられるごとく Ti 含有量が 0.03% 以上で均一な微細粒フェライト組織の形成と結びついていると考えられる。そして、Ti 含有量が 0.03% 以下では、Ti 添加による変態温度域の狭小化の効果が十分発揮されず、変態が低温側にまでおよぶため針状フェライトなどが平行にならんだ lath 状組織が微細粒フェライト組織と同時に形成されており、靱性は低い。また添加量が 0.08% 程度までに増加すると逆に靱性が劣化する。

2.4 Mo-Ti 系溶接金属の靱性と添加量の関係

Ti 添加により、溶接金属の組織均一化がはかれ、靱性が著しく向上するが、この効果は同時に添加された Mo など焼入性合金元素によって、フェライト形成温度域が 800°C~700°C の細粒フェライト温度域に制御されていることによる。

したがって、Mo 含有量を変化すれば溶接金属の光学顕微鏡組織が著しく変化し、形成される光学顕微鏡組織に応じて靱性も変化すると考えられる。

Fig. 3, Photo. 2 に Mo 含有量と溶接時の変態挙動ならびに溶接金属の光学顕微鏡組織を示し、また Fig. 4, Fig. 5 に溶接金属のシャルピー特性と含有量との関係を示す。

これらの結果が示すごとく、Mo 含有量が少ない場合には変態温度が上昇し、粗大なフェライト組織が形成され靱性は低い。一方、Mo 含有量が 0.20%~0.35% のときには、均一な微細粒フェライトが形成され、きわめて高い靱性が得られる。そしてさらに Mo 含有量が増加し、Mo 含有量が 0.5% 以上になると変態温度が著しく低下し、上部ベイナイトなどの lath 状組織を形成し、

Fig. 3 Effect of Mo content of weld metals for $\gamma \rightarrow \alpha$ transformation

Photo. 2 Effect of Mo content for micro structures of Mo-Ti weld metal
(15000J/cm) $\times 400$

Fig. 4 Effect of Mo content for charpy impact properties of Mo-Ti weld metals

靱性は著しく低下する。

このように溶接金属の靱性は、溶接時の冷却過程で形成される光学顕微鏡組織にきわめて大きな依存性を有し

Fig. 5 Effect of Mo content for vEo of Mo-Ti weld metal (15000J/cm)

ている。とくに微細粒のフェライト組織の形成は溶接金属の靱性を著しく向上させる一方、粗大フェライトや lath 状組織の形成は靱性を著しく劣化させる。

このような高靱性を有する微細粒フェライト組織の形成は、Mo, Ti 添加による変態温度の調整、ならびに変態温度区間の狭小化によって、広い溶接入熱量範囲にわたって安定して形成することができる。Fig. 6 に Ti, Mo 含有量と靱性の関係をまとめて示す。

Fig. 6 Effect of Ti and Mo content for vE-20 of weld metal

3. 考 察

3.1 溶接金属の光学顕微鏡組織におよぼすTiの効果

すでに明らかにしたごとく、均一な高靱性微細粒フェライト組織の形成には溶接金属への添加効果による変態温度区間の狭小化がきわめて重要である。

Photo. 3は微細粒フェライト組織の電顕レプリカ組織の一例を示す。数多くのTiNの形成が認められる。しかし、細かい析出物については十分な判定がで

Photo. 3 Electron micro graph of fine ferrite grains structure on weld metal $\times 2000$

Fig. 7 Relationship between free nitrogen in weld metal and Ti addition by internal friction method

きなかった。

このようなTiNの形成を明確にするため、Mo-Ti系溶接金属とMo系溶接金属について、内部摩擦を測定し、固溶窒素によって生ずる窒素ピークを測定した。

測定結果をFig. 7に示す。Mo系、Mo-Ti系溶接金属のいずれにも約100 ppmの全窒素が含有されているにもかかわらず、Mo-Ti系溶接金属では完全に窒素ピークが消失しており、TiNとして、完全に固定されていることがうかがえる。

このことはTiNが溶接時の冷却過程において、 $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態に先だって、マトリックス全面に微細析出することを示す。そして、 $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態時にこれら無数に分布したTiNを変態核として、変態が進行することが予想される。したがって、変態は促進されるばかりでなく、一挙に多くの変態核で変態が進行するため、変態温度区間の狭小化ならびに組織の均一化がもたらされるものと考えられる。一方、Si-Mn系やMo系溶接金属においては、このような変態核は結晶粒界などに限られるため、変態の進行は不均一であり、きわめて広い温度区間が必要になると考える。

したがって、本報告で示した添加効果は主として溶接時の冷却過程で生じたTiNにもとづくものと考えられ、TiNなど比較的高温で微細析出する窒化物は溶接金属の組織改善にきわめて有効であると考えられる。この窒化物生成元素添加による靱性向上は従来の研究結果とよく対応している²⁾。

3.2 溶接金属の光学顕微鏡組織と靱性

溶接金属の靱性を支配する諸因子としては溶接金属中の不純物元素や合金元素などの化学組成および溶接入熱量、溶接部の冷却速度などの溶接などの溶接条件がきわめて重要な働きをすることがすでに明らかにしている^{3,4)}。

本報告においては、溶接金属へMo、Tiを添加することで溶接金属の組織を種々変化させ、溶接金属の靱性とMo、Ti含有量の関係ならびに光学顕微鏡組織との対応性を検討した。その結果、Mo、Ti添加量変化に伴う光学顕微鏡組織と靱性との間にはきわめて良好な対応関係が認められる。したがって、Mo、Ti添加にともなう溶接金属の靱性変化の主原因は、これらの元素添加により生じた溶接金属の光学顕微鏡組織変化に起因すると考えられる。

Photo. 4は、溶接金属で形成された光学顕微鏡組織とシャルピー試験片脆性破壊面における脆性クラックの伝播径路の一例を示す。

微細粒フェライト組織においては、きわめて屈曲のは

Photo. 4 Mode of crack propagation on brittle fractured part of Charpy specimen on weld metal (150000J/cm) $\times 400$

げしいクラック伝播径路を示しており、微細粒フェライトの各結晶粒界がクラック伝播を阻害し、高靱性を与えている。一方粗大フェライト組織においても、各フェライト粒界においてクラックの伝播が阻害されている様子が明らかであるが、もともとフェライト粒が大きいいため、クラックの伝播径路は微細粒フェライト組織に比べて直線的であり、靱性の低いことが推定できる。また、lath 状組織においては、個々の lath はきわめて微細であるにもかかわらず、クラックの伝播は直線的であり、平行にならんだ lath の個々の境界を直線的につらぬいて、クラックが進行し、平行にならんだ lath 間の境界がクラックの伝播に対して大きな阻害効果を有しないことを示している。したがって、lath 組織においては、おのおのの組織そのものは細かいにもかかわらず、靱性が低いことが推察される。

このように溶接金属の靱性におよぼす光学顕微鏡組織の影響は、光学顕微鏡組織の有する脆性クラックの伝播に対する抵抗性が大きな要因であることがうかがえる。

したがって、溶接金属の靱性向上には、脆性クラックの伝播に対する抵抗性がきわめて大きな微細粒フェライト組織を均一に形成することが有効である。

このように Mo-Ti 複合添加による著しい靱性向上の主因が溶接金属の光学顕微鏡組織であり、しかも、光学顕微鏡組織により、溶接金属の靱性が大きく変化することを明らかにした。

また、このような光学顕微鏡組織変化は溶接後の冷却時に生じる $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態温度に起因するため、Mo, Ti の複合添加以外の合金元素添加によっても十分なものである。すでに示したごとく、靱性のもっとも良好な微細粒フェライト組織を形成するためには $780^{\circ}\text{C} \sim 700^{\circ}\text{C}$ の狭い温度区間において、一挙に $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態を完了するように成分調整をすればよい。そのためには、本試験で行なったの複合添加にみられるごとく次の2つの

type の合金成分の複合添加が必要である。

- (I) $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態温度を低下させる合金元素…(Mo, Cu, Ni, Cr, Mn など)
- (II) $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態の変態析が多数分布し、変態の進行が多数の部分で迅速に生じること。(TiN など窒化物や炭化物が変態に先だって析出) …(Ti, Nb, Zr など)

また Mo-Ti 複合添加とおなじ

く、これらの合金元素の添加量が多くても、少なくとも、微細粒フェライト組織の形成は十分でなく良好な靱性は得られない。

このような微細粒フェライト組織形成に有効な2つの type の合金元素の中で、とくに Mo-Ti の複合添加はその安定度が高くもっとも有効と考えられる。

さらにこのような溶接時の冷却過程で形成される光学顕微鏡組織は溶接金属の合金元素量ばかりでなく、溶接部部の冷却速度に大きな影響を受ける。一般に冷却速度が早い場合には $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態は低温側に移行し、lath 状組織が形成されやすい。また一方冷却速度が遅い場合には、フェライトが粗大化しやすい。ところが、Mo-Ti 処理によって $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態温度域が狭い領域に限られ、多くの変態核から同時に変態が進行する場合には、多少溶接部の冷却速度が早くても十分変態は冷却速度に追従し、フェライト変態を完了することができるので lath 状組織の形成は生じにくい。

また、他方、冷却速度が遅くても、多くの変態核から同時に変態が進行するため、フェライトは均一に等軸成長をするのみであり、フェライトの異状成長による粗大フェライトの形成もまた抑制される。

したがって、Mo-Ti などの合金元素量が十分制御された成分組成である溶接金属においては、広い溶接部冷却速度範囲にわたって、微細なフェライト粒組織を均一に形成することができ、高い靱性を得ることができる。例えばすでに示したごとく、Mo-Ti 系溶接金属では、溶接金属の組成が 0.20~0.35% Mo, 0.03~0.05% Ti のときに安定して良好な靱性が得られる。

Fig. 8 は HT50 鋼の大入熱単層盛サブマージアーク溶接金属として、この微細フェライト組織を利用した Mo-Ti 系溶接材料を用いた片面一層ならびに両面一層サブマージアーク溶接金属のシャルピー衝撃特性を示す。Fig. 8 に示すごとく、溶接入熱量 50 kJ/cm から

Fig. 8 Charpy impact properties of HT50 grade weld metal by submerged arc welding of large heat input

290 kJ/cm の広い溶接入熱量範囲の溶接部冷却速度変化にもかかわらず、きわめて良好なシャルピー衝撃性が安定に得られる。

本研究で明確にしたごとく、溶接金属の靱性は光学顕微鏡組織に著しい影響を受ける。したがって、光学顕微鏡組織を十分に制御すれば、高い靱性が得られる。しかし、高強度溶接金属などでは、その強度確保のため多量の合金元素が添加され、必然的に光学顕微鏡組織が lath 状組織となる場合が多い。したがって、このような場合には、光学顕微鏡組織を利用した靱性改善をはかることはできない。また、溶接金属の靱性を支配する因子として、光学顕微鏡組織がきわめて重要ではあるが、光学顕微鏡組織のみによって、靱性が支配されるものでもない。すでによく知られているごとく、溶接金属中の酸素含有量をはじめとする不純物元素も靱性に大きな役割を演じている。したがって、さらに靱性向上をはかるためには、光学顕微鏡組織は十分制御することはもちろ

んのこと、不純物元素の靱性に対する影響などの諸因子を明確にして、最適の高靱化方法を確立することが必要である。

4. 結 言

大入熱サブマージアーク溶接金属の靱性と光学顕微鏡組織の関係を検討し、溶接金属の靱性は、微細な均一微細フェライト組織形成によりきわめて高い靱性が得られることを明らかにした。

得られた試験結果を要約すると次の通りである。

- (1) 溶接金属の靱性は光学顕微鏡組織にきわめて大きな影響を受け、微細なフェライト粒組織がきわめて高い靱性を有する。一方、粗大フェライト組織や lath 状組織の靱性は低い。
- (2) 溶接金属の Ti は溶接時の冷却過程で $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態に先立って TiN を析出し、フェライト変態核を提供する。したがって、Ti 含有溶接金属においては、その変態温度区間が他の溶接金属に比して狭く、Mo をあわせ含有することにより均一な微細フェライト粒組織が安定して形成されやすくきわめて有用である。
- (3) 均一微細粒フェライト組織形成は溶接金属の Mo, Ti 含有量が 0.10~0.35% Mo, 0.03~0.05% Ti のときにきわめて安定して形成され、大入熱サブマージアーク溶接金属においても $vE_0 \geq 10 \text{ kg-m}$ のシャルピー値が得られる。

参 考 文 献

- 1) 伊藤, 中西: “溶接部の靱性に関する研究 (第1報)” 本誌投稿中
- 2) 三ヶ島, 迎, 橋本: “溶接金属の切欠靱性におよぼす Ti および Zr の影響 (第1報)” 本誌, Vol. 38 (1969), No. 6, p. 623
- 3) 榊: “軟鋼溶接金属の切欠靱性におよぼす合金元素の影響 (第3報)” 本誌, Vol. 29 (1960), No. 6, p. 36
- 4) 益本, 木内, 尾崎: “極低炭素溶接金属におよぼす合金元素の影響 (第3報)” 本誌, Vol. 41 (1972), No. 5, p. 104